KOMISJONI DIREKTIIV 2006/2/EÜ,

6. jaanuar 2006,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ (kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta) II lisa, et kohandada seda tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta, [1] eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta [2] on ette nähtud, et tekstiiltoodete kiukoostis tuleb märkida etiketile ning nende toodete ja etiketil esitatud kiukoostise vastavust tuleb kontrollida analüüsi teel.

(2) Direktiivis 96/73/EÜ on sätestatud kahekomponentsete tekstiilkiusegude ühtsed kvantitatiivse analüüsi meetodid.

(3) Tehnilise töörühma hiljutiste tulemuste alusel kohandati direktiivi 96/74/EÜ tehnika arenguga, milleks lisati kõnealuse direktiivi I ja II lisas esitatud tekstiilkiudude loendisse polülaktiid ja elastomultiester.

(4) Seepärast on vaja määrata kindlaks polülaktiidi ja elastomultiestri ühtsed analüüsimeetodid.

(5) Seepärast tuleks direktiivi 96/73/EÜ vastavalt muuta.

(6) Käesoleva direktiivi sätted on kooskõlas direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitleva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/73/EÜ II lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 6. jaanuaril 2007. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata nende õigusnormide teksti ning kõnealuste õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN

---

[1] EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[2] EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/34/EÜ (ELT L 89, 26.3.2004, lk 35).

LISA

Direktiivi 96/73/EÜ II lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt: [1]

1. "Erimeetodid – kokkuvõtlik tabel" asendatakse järgmisega:

"2. ERIMEETODID – KOKKUVÕTLIK TABEL

Meetodid	Kasutusala		Reaktiiv
nr 1	atsetaat	teatavad muud kiud	atsetoon
nr 2	teatavad valkkiud	teatavad muud kiud	hüpoklorit
nr 3	viskoos, vaskammoniaak või teatavad modaalkiu liigid	puuvill	sipelghape ja tsinkkloriid
nr 4	polüamiid või nailon	teatavad muud kiud	80-massiprotsendiline sipelghape
nr 5	atsetaat	triatsetaat	bensüülalkohol
nr 6	triatsetaat või polülaktiid	teatavad muud kiud	diklorometaan
nr 7	teatavad tsellulooskiud	polüester või elastomultiester	75-massiprotsendiline väävelhape
nr 8	akrüül, teatavad modakrüülid või teatavad kloorkiud	teatavad muud kiud	dimetüülformamiid
nr 9	teatavad kloorkiud	teatavad muud kiud	süsinikdisulfiid/atsetoon, 55,5/44,5 mahuprotsenti
nr 10	atsetaat	teatavad kloorkiud	jää-äädikhape
nr 11	siid	vill või loomakarvad	75-massiprotsendiline väävelhape
nr 12	džuut	teatavad loomsed kiud	lämmastikusisalduse määramise meetod
nr 13	polüpropüleen	teatavad muud kiud	ksüleen
nr 14	teatavad muud kiud	kloorkiud (vinüülkloriidi polümeerid)	kontsentreeritud väävelhappe meetod
nr 15	kloorkiud, teatavad modakrüülid, teatavad elastaanid, atsetaadid ja triatsetaadid	teatavad muud kiud	tsükloheksanoon"

2. Meetodi nr 1 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), lina (7), harilik kanep (8), džuut (9), manillakanep (10), halfa (11), kookoskiud (12), genista (13), ramjee (14), sisal (15), vaskammoniaak (21), modaal (22), valkkiud (23), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34) või elastomultiester (45)".

3. Meetodi nr 2 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. puuvill (5), vaskammoniaak (21), viskoos (25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüamiid või nailon (30), polüester (34), polüpropeen (36), elastaan (42), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)".

4. Meetodi nr 4 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüester (34), polüpropüleen (36), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)".

[1] Kiudude numeratsioon: 1. polüester (34) ex (31), 2. polüpropeen (36) ex (33), 3. elastaan (42) ex (39), 4. klaaskiud (43) ex (40), vt direktiiv 96/74/EÜ, viimati muudetud direktiiviga 97/37/EÜ (EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38 muudetud direktiivi 97/37/EÜ (EÜT L 169, 27.6.1997, lk 74).

5. Meetodit nr 6 muudetakse järgmiselt:

a) Meetodi nr 6 punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. RAKENDUSALA

Käesolev meetod on pärast mittekiuliste ainete eemaldamist kasutatav kahekomponentsete segude puhul, mille koostisse kuuluvad

1. triatsetaat (24) või polülaktiid (33a)

ja

2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43) või elastomultiester (45).

Märkus

Teatavate viimistlusmenetluste toimel osaliselt hüdrolüüsunud triatsetaatkiud ei lahustu enam täielikult reaktiivis. Sellisel juhul ei saa meetodit kasutada.

2. PÕHIMÕTE

Triatsetaat või polülaktiid lahustatakse teadaoleva kuivmassiga kiusegust välja diklorometaaniga. Jääk kogutakse, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; jäägi vajaduse korral korrigeeritud mass väljendatakse massiprotsendina segu kuivmassist. Kuiva triatsetaadi või polülaktiidi massiprotsent leitakse kaalutiste vahest".

b) Punkt 5 asendatakse järgmisega:

"5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud polüester- ja elastomultiesterkiu puhul, mille puhul d väärtus on 1,01".

6. Meetodi nr 7 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. polüester (34) või elastomultiester (45)".

7. Meetodit nr 8 muudetakse järgmiselt:

a) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), polüamiid või nailon (30), polüester (34) ja elastomultiester (45)".

b) Punkt 5 asendatakse järgmisega:

"5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE

Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud järgmistel juhtudel:

lambavill 1,01

puuvill 1,01

vaskammoniaak 1,01

modaal 1,01

polüester 1,01

elastomultiester 1,01"

8. Meetodi nr 9 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)".

9. Meetodi nr 13 punkti 1 alapunktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. polüpropüleen (36)

ja

2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), atsetaat (19), vaskammoniaak (21), modaal (22), triatsetaat (24), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)".

10. Meetodi nr 14 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. puuvill (5), atsetaat (19), vaskammoniaak (21), modaal (22), triatsetaat (24), viskoos (25), teatavad akrüülid (26), teatavad modakrüülid (29), polüamiid või nailon (30), polüester (34) või elastomultiester (45)".