

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1291/2014 НА КОМИСИЯТА**от 16 юли 2014 година****относно условията за класифициране, без изпитване, на дървесни плочи по EN13986 и облицовка от масивна дървесина по EN14915 по отношение на тяхната огнезащитна способност, когато се използват за облицоване на стени и тавани****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ⁽¹⁾, и по-специално член 27, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Решение 2000/367/ЕО на Комисията ⁽²⁾ беше приета система за класифициране на експлоатационните показатели на някои строителни продукти, строителни конструкции и части от тях по отношение на тяхната огнеустойчивост. Дървесните плочи, обхванати от хармонизирания стандарт EN 13986, както и облицовката от масивна дървесина, обхваната от хармонизирания стандарт EN 14915, са сред строителните продукти, за които се прилага посоченото решение.
- (2) Изпитванията показаха, че тези продукти имат стабилни и предвидими експлоатационни показатели по отношение на огнезащитната способност, когато се използват за облицоване на стени и тавани, при условие че продуктите отговарят на определени условия по отношение на плътността на дървесината и дебелината на плочите и облицовката.
- (3) Поради това следва да се счита, че дървесните плочи, обхванати от хармонизирания стандарт EN 13986, и облицовката от масивна дървесина, обхваната от хармонизирания стандарт EN 14915, съответстват на класовете експлоатационни показатели по отношение на огнезащитната способност, определени в Решение 2000/367/ЕО при тези условия, без да е необходимо да се провежда допълнително изпитване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За дървесните плочи, обхванати от хармонизирания стандарт EN 13986, и облицовката от масивна дървесина, обхваната от хармонизирания стандарт EN 14915, които отговарят на условията, посочени в приложението, се счита без изпитване, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в приложението, когато те се използват за облицоване на стени и тавани.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2014 година.

*За Комисията**Председател*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

⁽²⁾ Решение 2000/367/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях (ОВ L 133, 6.6.2000 г., стр. 26).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт ⁽¹⁾	EN стандарт за продукта	Подробности за продукта ⁽²⁾	Минимална средна плътност (kg/m ³)	Минимална дебелина (mm)	Клас К ⁽³⁾
Твърда плоча	EN 13986	Със и без нут и перо ⁽⁵⁾	800	9	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Плоча от ориентирани дървесни частици	EN 13986	Със и без нут и перо ⁽⁶⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Плоча от дървесни частици	EN 13986	С нут и перо ⁽⁷⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Плоча от дървесни частици	EN 13986	Със и без нут и перо ⁽⁶⁾	600	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Шперплат	EN 13986	Със и без нут и перо ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Плочи от масивна дървесина	EN 13986	Със и без нут и перо ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Плоча от дървесни частици	EN 13986	С нут и перо ⁽⁸⁾	600	25	K ₂ 30
Плоча от ориентирани дървесни частици	EN 13986	С нут и перо ⁽⁸⁾	600	30	K ₂ 30
Шперплат	EN 13986	С нут и перо ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Плочи от масивна дървесина	EN 13986	С нут и перо ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Плочи от масивна дървесина	EN 13986	С нут и перо ⁽⁹⁾	450	53	K ₂ 60
Облицовка от масивна дървесина за стени и тавани	EN 14915	С нут и перо ⁽¹⁰⁾	450	15	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Облицовка от масивна дървесина за стени и тавани	EN 14915	С нут и перо ⁽¹⁰⁾	450	27	K ₂ 30
Облицовка от масивна дървесина за стени и тавани	EN 14915	С нут и перо ⁽¹¹⁾	450	2 × 27 ⁽¹²⁾	K ₂ 60

⁽¹⁾ Директно закрепени на каквато и да е основа без въздушна хлабина.

⁽²⁾ Сглобки с нескосени ръбове или профил с нут и перо и със същата дебелина като тази на продукта и без хлабини.

⁽³⁾ Клас съгласно Решение 2000/367/ЕО.

⁽⁴⁾ K₁ 10 за субстрати ≥ 300 kg/m³

⁽⁵⁾ Минимална дължина на фасонни гвоздеи: 40 mm; максимално отстояние: 100 mm.

⁽⁶⁾ Минимална дължина на винтовете: 30 mm; максимално отстояние: 200 mm.

⁽⁷⁾ Минимална дължина на винтовете: 30 mm; максимално отстояние: 150 mm.

⁽⁸⁾ Минимална дължина на винтовете: 50 mm; максимално отстояние: 200 mm.

⁽⁹⁾ Минимална дължина на винтовете: 75 mm; максимално отстояние: 200 mm.

⁽¹⁰⁾ Минимална дължина на гвоздеите: 60 mm; максимално отстояние: 600 mm.

⁽¹¹⁾ Минимална дължина на гвоздеите 50 mm (във всеки пласт); максимално отстояние: 600 mm

⁽¹²⁾ Двата пласта се монтират така, че надлъжните им направления да са перпендикулярни.