

PARANDUSED

Komisjoni 26. novembri 2009. aasta otsuse 2010/18/EÜ (millega kehtestatakse puitpõrandakatetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid) parandused*(Euroopa Liidu Teataja L 8, 13. jaanuar 2010)*

Leheküljel 38 alakriteeriumis 2.2

asendatakse „**Formaldehüüd**

Formaldehüüde eraldavate ning pinnatöötluks kasutatavate ainete ja valmististe formaldehüüdiheide peab olema alla 0,05 ppm.

Hindamine ja kontroll. Taotleja ja/või tarnija esitab materjali ohutuskardi või samaväärse deklaratsiooni kõnealusele nõudele vastavuse kohta ning teabe pinnatöötlusvahendi koostise kohta.”

järgmisega: „**Formaldehüüd**

Formaldehüüdi eraldavate ning pinnatöötluks kasutatavate ainete ja valmististe formaldehüüdiheide peab olema alla 0,062 mg 1 m³ õhu kohta.

Hindamine ja kontroll. Taotleja ja/või tema tarnija esitab deklaratsiooni selle kohta, et eespool nimetatud nõue on täidetud, ning kas teabe pinnatöötluks kasutatud vahendi koostise kohta (nt materjali ohutuskardid) või katsetulemused, millega tõendab, et formaldehüüdiheide ei ületa deklareeritud piirväärtust (vastavalt standardile EN 717-1).”

Leheküljel 39 alakriteeriumis 4.1

asendatakse „4.1. Ohtlike ainete eraldumine

Katte moodustavatest kork-, bambus- või puitkiudpaneelidest ei tohi formaldehüüdi eralduda rohkem kui 0,05 mg/m³.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab asjakohased dokumendid, mis põhinevad standardi EN 717-1 kohaselt läbi viidud kambrikatsel.”

järgmisega: „4.1. Ohtlike ainete eraldumine

Puidupõhiseid materjale on lubatud puitpõrandakatetes kasutada üksnes juhul, kui need vastavad järgmistele formaldehüüdiheite nõuetele.

- a) Puitlaastplaat: töötlemata või pinnakattematerjaliga katmata puitlaastplaadi formaldehüüdiheide ei ületa 50 % piirväärtusest, mis standardi EN 312 kohaselt võimaldab kõnealust puitlaastplaati klassifitseerida kvaliteediklassi E1.
- b) Puitkiudplaat: töötlemata või pinnakattematerjaliga katmata puitkiudplaadi formaldehüüdiheide ei ületa 50 % piirväärtusest, mis Euroopa standardi EN 622-1 kohaselt võimaldab kõnealust puitkiudplaati klassifitseerida kvaliteediklassi E1. Kvaliteediklassi E1 puitkiudplaadid on siiski lubatud juhul, kui need ei ületa 50 % kogu puidust ja puidupõhisest materjalist, mida on asjaomases tootes kasutatud.
- c) Kork ja bambus: formaldehüüdi ei tohi eralduda rohkem kui 0,062 mg 1 m³ õhu kohta.

Hindamine ja kontroll. Taotleja ja/või tema tarnija esitab tõendid, et puidupõhistest materjalidest pärinev heide on väiksem kui 4 mg 100 grammi ahjukuiva plaadi kohta vastavalt Euroopa standardile EN 120 (perforatsioonimeetod) või väiksem kui 0,062 mg 1 m³ õhu kohta vastavalt standardile EN 717-1 (kambrimeetod). Lisaks esitatakse deklaratsioon, et tehases on kehtestatud tootmiskontrolli süsteem vastavalt Euroopa standardile EN 312 või EN 622-1.”
