

32002L0072

L 220/18

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

15.8.2002

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/72/KE**tas-6 ta' Awissu 2002****dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/109/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar materjali u oġġetti intenzjonati sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel ⁽¹⁾, u b'mod partikolari Artikolu 3 tagħha,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel,

Billi:

- (1) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 90/128/KEE tat-23 ta' Frar 1990 dwar materjali tal-plastik u oġġetti ntenzjonati sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel ⁽²⁾, kif l-ahhar emendata bid-Direttiva 2002/17/KE ⁽³⁾, għet emendata spiss u b'mod sostanzjali; għal raġunijiet ta' ċarezza u ta' razjonalità, għandha għalhekk tiġi konsolidata.
- (2) Artikolu 2 tad-Direttiva 89/109/KEE jistabbilixxi li l-materjali u l-oġġetti, fl-istat lest tagħhom, ma għandhomx jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom għal oġġetti ta' l-ikel fi kwantitajiet li jistgħu jipperikolaw is-saħħa umana jew jikkawżaw tibdil mhux aċċettabbli fil-kompożizzjoni ta' l-oġġetti ta' l-ikel.
- (3) Sabiex jintlaħaq dan il-għan fil-każ ta' materjali u oġġetti tal-plastik, strument xieraq huwa Direttiva speċifika fi hdan it-tifsira ta' Artikolu 3 tad-Direttiva 89/109/KEE, li d-disposizzjonijiet ġenerali tagħha huma applikabbli wkoll għall-każ imsemmi.
- (4) L-iskop ta' din id-Direttiva għandu jikkoinċidi ma' dak tad-Direttiva tal-Kunsill 82/711/KEE ⁽⁴⁾.
- (5) Minhabba li r-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva mhumix xierqa għal raża ta' bdil ta' jone, dawn il-materjali u oġġetti se jrin ikunu koperti b'Direttiva speċifika sussegwenti.
- (6) Is-silikoni għandhom jiġu meqjusa bħala materjali elastomeriċi u mhux bħala materjali tal-plastik u għalhekk għandhom jiġu esklużi mid-definizzjoni ta' plastik.
- (7) It-twaqqif ta' lista ta' sustanzi approvati akkumpanjati minn limitu fuq il-migrazzjoni totali u, fejn xieraq, b'restrizzjonijiet oħra speċifiċi għandha tkun biżżejjed sabiex jintlaħaq il-għan stabbilit f'Artikolu 2 tad-Direttiva 89/109/KEE.

- (8) Apparti l-monomers u sustanzi oħra tal-bidu li huma evalwati għal kollox u awtorizzati fuq livell Komunitarju, hemm ukoll monomers u sustanzi tal-bidu evalwati u awtorizzati f'għallinqas Stat Membru wiehed li jistgħu jibqgħu jintużaw sakemm issir l-evalwazzjoni tagħhom mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel u tittiehed deċizzjoni fuq l-inklużjoni tagħhom fil-lista Komunitarja; għalhekk, din id-Direttiva sejra tiġi estiza meta jasal il-waqt għas-sustanzi w l-oqsma esklużi proviżorjament.
- (9) Il-lista kurrenti ta' addittivi hija lista mhux kompluta minhabba illi ma fihix is-sustanzi kollha li fil-preżent huma aċċettati fi Stat Membru wiehed jew aktar; għalhekk dawn is-sustanzi jibqgħu jiġu rregolati minn liġijiet nazzjonali sakemm tittiehed deċizzjoni fuq l-inklużjoni tagħhom fil-lista Komunitarja.
- (10) Din id-Direttiva tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għal ftit sustanzi biss. Għalhekk, is-sustanzi l-oħra, li jistgħu jeh-tiegu l-ispeċifikazzjonijiet, jibqgħu rregolati f'dan ir-rigward mil-liġijiet nazzjonali sakemm tittiehed deċizzjoni fuq l-inklużjoni tagħhom fil-lista Komunitarja.
- (11) Għal ċerti addittivi, ir-restrizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva għad ma jistgħux jiġu applikati fis-sitwazzjonijiet kollha sakemm tingabar u tiġi evalwata l-informazzjoni kollha mehtieġa għal stima aħjar ta' l-espożizzjoni tal-konsumatur f'xi sitwazzjonijiet speċifiċi; għalhekk, dawn l-addittivi jidhru f'lista għajr dik ta' l-addittivi li huma rregolati għal kollox fuq livell Komunitarju.
- (12) Id-Direttiva 82/711/KEE tistabbilixxi r-regoli bażiċi li huma neċessarji għall-ittestjar tal-migrazzjoni tal-kostitwenti ta' materjali u oġġetti tal-plastik u d-Direttiva tal-Kunsill 85/572/KEE ⁽⁵⁾ tistabbilixxi l-lista ta' simulanti li għandhom jintużaw fit-testijiet ta' migrazzjoni.
- (13) Id-determinazzjoni ta' kwantità ta' sustanza f'materjal jew oġġett lest hija aktar sempliċi mid-determinazzjoni tal-livell speċifiku tal-migrazzjoni tagħha. Għalhekk il-verifika tal-konformità permezz tad-determinazzjoni tal-kwantità minflok il-livell speċifiku tal-migrazzjoni għandha tkun permessa taht ċerti kondizzjonijiet.
- (14) Għal ċerti tipi ta' plastika d-disponibilità ta' mudelli ta' diffużjoni rikonossuti b'mod ġenerali bażata fuq informazzjoni sperimentali tippermetti li ssir stima tal-livell ta' migrazzjoni ta' sustanza taht ċerti kondizzjonijiet, u għalhekk jiġi evitat ittestjar kumpless, li jiswja l-flus u li jiehu l-hin.

⁽¹⁾ ĠU L 40, 11.2.1989, p. 38.⁽²⁾ ĠU L 75, 21.3.1990, ikkoreġut b'ĠU L 349, 13.12.1990, p. 26.⁽³⁾ ĠU L 58, 28.2.2002, p. 19.⁽⁴⁾ ĠU L 297, 23.10.1982, p. 26. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 97/48/KE (ĠU L 222, 12.8.1997, p. 10).⁽⁵⁾ ĠU L 372, 31.12.1985, p. 14.

- (15) Il-limitu ġenerali ta' migrazzjoni huwa qies ta' l-istat ta' l-inattività tal-materjal u jipprevjeni bdil mhux aċċettabbli fil-kompożizzjoni ta' l-oġġetti ta' l-ikel, u, barra dan inqas il-htieġa għal numru kbir ta' limiti speċifiċi ta' migrazzjoni jew restrizzjonijiet ohra, u b'hekk jagħti kontroll effettiv.
- (16) Id-Direttiva tal-Kunsill 78/142/KEE ⁽¹⁾ tistabbilixxi l-limiti għall-kwantità tal-klorur tal-vinyl preżenti f'materjali u oġġetti tal-plastik ippreparati ma' din is-sostanza w għall-kwantità ta' klorur tal-vinyl li tohroġ minn dawn il-materjali w oġġetti, u d-Direttivi tal-Kummissjoni 80/766/KEE ⁽²⁾ u 81/432/KEE ⁽³⁾ jistabbilixxu l-metodi ta' analiżi tal-Komunità għall-kontroll ta' dawn il-limiti.
- (17) Minhabba r-riskju potenzjali, hemm il-htieġa għad-dikjarazzjoni bil-miktub li hemm provdut għaliha f'Artikolu 6(5) tad-Direttiva 89/109/KEE kull meta jsir użu professjonali minn materjali u oġġetti tal-plastik li mhumix fin-natura tagħhom intenzjonati b'mod ċar għall-użu ta' alimentazzjoni.
- (18) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/590/KEE ⁽⁴⁾ li tistabbilixxi s-simbolu li jista' jakkumpanja kwalunkwe materjal u oġġett intenzjonat li jiġi f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel.
- (19) Bi qbil mal-prinċipju tal-proporzjonalità, huwa neċessarju w xieraq għall-ilhuq ta' l-għan bażiku, li jiġi żgurat il-moviment liberu ta' materjali w oġġetti tal-plastik intenzjonati sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel, sabiex jiġu stabbiliti regoli dwar id-definizzjoni tal-plastika w sustanzi permessi. Din id-Direttiva tillimta ruhha għal dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet segwiti skond it-tielet paragrafu ta' Artikolu 5 tat-Trattat.
- (20) Bi qbil ma' Artikolu 3 tad-Direttiva 89/109/KEE, il-Kumitat Xjentifiku dwar l-ikel ġie konsultat dwar id-disposizzjonijiet li jistgħu jaffettwaw is-saħħa pubblika.
- (21) Il-miżuri li għalihom hemm provdut f'din id-Direttiva huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-ikel u s-Saħħa ta' l-Animali.
- (22) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għadati ta' għeluq stabbiliti f'Anness VII, Parti B li fihom, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 90/128/KEE, u l-atti li jemendawha,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

- Din id-Direttiva hija Direttiva speċifika fi hdan it-tifsira ta' Artikolu 3 tad-Direttiva 89/109/KEE.
- Din id-Direttiva għandha tapplika għall-materjali w oġġetti tal-plastik u partijiet minnhom:

(1) ĠU L 44, 15.2.1978, p. 15.
 (2) ĠU L 213, 16.8.1980, p. 42.
 (3) ĠU L 167, 24.6.1981, p. 6.
 (4) ĠU L 151, 19.6.1980, p. 21.

- magħmulin esklussivament mill-plastik; jew
- magħmulin minn żewġ saffi jew aktar ta' materjali, kull wiehed minnhom magħmul esklussivament mill-plastik, li huma magħqudin flimkien permezz ta' ażeżivi jew permezz ta' kwalunkwe mezz ieħor,

li, fl-istat tal-prodott lest, huma intenzjonati sabiex jiġu f'kuntatt jew jingiebu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel u huma intenzjonati għal dak il-għan.

3. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, "plastik", tfisser kompożizzjoni makromolekolari organika miksuba b'polimerizzazzjoni, b'polikondensazzjoni, b'polyaddizzjoni jew bi kwalunkwe proċess ieħor simili minn molekoli b'piż molekolari aktar baxx jew permezz ta' bidla kimika ta' makromolekoli naturali. Jistgħu jiġu miżjuda sustanzi jew materja ohra ma' kompożizzjoni makromolekolari bħal din.

Iżda, dawn li ġejjin ma għandhomx jitqiesu bħala "plastik":

- film taċ-ċelluloża riġenerat kemm jekk illustrat kif ukoll jekk le, kopert bid-Direttiva tal-Kummissjoni 93/10/KEE ⁽⁵⁾;
- elastomers u gomma naturali w sintetika;
- karta w *paperboard*, kemm jekk modifikata kif ukoll jekk le biż-żieda ta' plastik;
- kisjiet tal-wiċċ miksubin minn:
 - xama' tal-pitrolju, li tinkludi xama' tal-pitrolju sintetika, u/jew xama' mikro-kristallina,
 - tahlit tax-xama' elenkata fl-ewwel inċiż wahda ma' ohra jew mal-plastik,
- raża ta' bdil ta' ione;
- silikoni.

4. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika, sakemm tittiehed azzjoni ohra mill-Kummissjoni, fir-rigward ta' materjali w oġġetti magħmulin minn żewġ saffi jew aktar, li wiehed jew aktar minnhom ma humix magħmulin esklussivament mill-plastik, anki jekk il-wiehed intenzjonat li jiġi f'kuntatt dirett ma' l-ikel ikun magħmul esklussivament mill-plastik.

Artikolu 2

Materjali w oġġetti tal-plastik ma għandhomx jittrasferixxu l-kostitwenti tagħhom f'oġġetti ta' l-ikel fi kwantitajiet ta' aktar minn 10 milligrami għal kull deċimetru kwadru ta' l-arja tal-wiċċ tal-materjal jew oġġett (mg/dm²) (limitu totali ta' migrazzjoni). Iżda, dan il-limitu għandu jkun ta' 60 milligramma ta' kostitwenti rilaxxati għal kull kilogramma ta' oġġetti ta' l-ikel (mg/kg) fil-każijiet li ġejjin:

- oġġetti li huma reċipjenti jew li huma komparabbli għal reċipjenti jew li jistgħu jimtlew, b'kapacità ta' mhux inqas minn 500 millilitri (ml) u mhux aktar minn 10 litri (l);
- oġġetti li jistgħu jimtlew u li għalihom mhuwiex prattiku li ssir stima ta' l-arja tal-wiċċ li tiġi f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel;
- tappijiet, gaskets, stoppers jew tagħmir simili ta' sigill.

(5) ĠU L 93, 17.4.1993, p. 27. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 93/111/KE (ĠU L 310, 14.12.1993, p. 41).

Artikolu 3

1. Dawk il-monomers u sustanzi tal-bidu li huma elenkati f'Anness II, Sezzjonijiet A u B biss, jistgħu jintużaw għall-manifattura tal-materjali u l-oġġetti tal-plastik li huma soġġetti għal restrizzjonijiet speċifikati.

2. Permezz ta' deroga mill-ewwel paragrafu il-monomers u sustanzi tal-bidu ohra elenkati f'Anness II, Sezzjoni B, jistgħu jibqgħu jintużaw sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2004, sakemm issir l-evalwazzjoni tagħhom mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel.

3. Il-lista f'Anness II, Sezzjoni A, tista' tiġi emendata:

— jew billi jiġu miżjudin sustanzi elenkati f'Anness II, Sezzjoni B, skond il-kriterji ta' Anness II għad-Direttiva 89/109/KEE, jew

— billi jiġu nkluzi "sustanzi godda", jiġifieri sustanzi li la huma elenkati f'Sezzjoni A u lanqas ma huma elenkati f'Sezzjoni B ta' Anness II, skond Artikolu 3 tad-Direttiva 89/109/KEE.

4. L-ebda Stat Membru ma jista' jawtorizza xi sostanza ġdida sabiex tintuża fit-territorju tiegħu għajr taht il-proċedura ta' Artikolu 4 tad-Direttiva 89/109/KEE.

5. Il-listi li jidhru f'Anness II, Sezzjonijiet A u B, għadhom ma jinkludux *monomers* u sustanzi tal-bidu ohra wżati biss fil-manifattura ta':

— kisjiet tal-wiċċ miksubin minn prodotti tar-raża jew polimerizzati f'għamla likwida, ta' trab jew f'forma li tinfirex, bħalma huma lostri, laker, żebgha, eċċ.,

— raża *epoxide*,

— adeżivi u promuturi ta' l-adeżjoni,

— inka ta' l-istampar.

Artikolu 4

Lista mhux shiha ta' addittivi, li jistgħu jintużaw għall-manifattura ta' materjali w oġġetti tal-plastika, flimkien mar-restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet fl-użu tagħhom, hija stabbilita f'Anness III, Sezzjonijiet A u B

Għas-sustanzi f'Anness III, Sezzjoni B, il-limiti speċifiċi ta' migrazzjoni japplikaw sa mill-1 ta' Jannar 2004 meta ssir il-verifika tal-konformità f'simulant D jew f'mezzi ta' test ta' testijiet ta' sostituzzjoni kif stabbilit fid-Direttivi 82/711/KEE u 85/572/KEE.

Artikolu 5

Il-prodotti miksubin biss permezz ta' fermentazzjoni batterjologika elenkati f'Anness IV jistgħu jintużaw f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel.

Artikolu 6

1. Speċifikazzjonijiet ġenerali li għandhom x'jaqsmu mal-materjali u oġġetti tal-plastik huma stabbiliti f'Anness V, Parti A.

Speċifikazzjonijiet ohra li għandhom x'jaqsmu ma' xi sustanzi li jidhru f'Annessi II, III u IV huma stabbiliti f'Anness V, Parti B.

2. It-tifsira tan-numri fil-parentesi li jidhru fil-kolonna "Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet" hija spjegata f'Anness VI.

Artikolu 7

Il-limiti speċifiċi tal-migrazzjoni fil-lista stabbiliti f'Anness II huma mfissra f'mg/kg. Izda limiti bħal dawn huma mfissra f'mg/dm² fil-kazijiet li ġejjin:

(a) oġġetti li huma reċipjenti jew huma komparabbli ma' reċipjenti jew li jistgħu jimtlew, b'kapacià ta' inqas minn 500 ml jew iktar minn 10 l;

(b) folji, film jew materjali ohra li ma jistgħux jimtlew li għalihom mhuwiex prattikabbli li ssir stima tar-relazzjoni bejn l-arja tal-wiċċ ta' materjali bħal dawn u l-kwantità ta' oġġetti ta' l-ikel f'kuntatt magħha.

F'dawn il-kazijiet, il-limiti stabbiliti f'Anness II, imfissra f'mg/kg għandhom jiġu diviżi bil-fattur konvenzjonali ta' konversjoni ta' 6 sabiex dawn jiġu imfissra f'mg/dm².

Artikolu 8

1. Il-verifika tal-konformità mal-limiti tal-migrazzjoni għandha ssir skond ir-regoli stabbiliti fid-Direttivi 82/711/KEE u 85/572/KEE u d-disposizzjonijiet l-ohra stabbiliti f'Anness I.

2. Il-verifika tal-konformità mal-limiti speċifiċi tal-migrazzjoni li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkun obbligatorja, jekk jista' jiġi stabbilit li l-konformità mal-limitu totali tal-migrazzjoni li jinsab f'Artikolu 2 jimplika li l-limiti speċifiċi tal-migrazzjoni mhuwiex maqbuża

3. Il-verifika tal-konformità mal-limiti speċifiċi tal-migrazzjoni li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkunu obbligatorja, jekk jista' jiġi stabbilit li, billi titqies il-migrazzjoni shiha tas-sostanza ta' f'dal fil-materjal jew oġġetti, din ma tistax taqbeż il-limitu speċifiku ta' migrazzjoni.

4. Il-verifika tal-konformità mal-limiti speċifiċi tal-migrazzjoni li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 tista' tiġi żgurata bid-determinazzjoni tal-kwantità ta' sostanza fil-materjal jew l-oġġett lest, sakemm tkun giet stabbilita relazzjoni bejn dik il-kwantità u l-valur speċifiku tal-migrazzjoni tas-sostanza jew permezz ta' esperiment adegwat jew permezz ta' l-applikazzjoni tal-mudelli ta' diffużjoni rikonoxxuti b'mod ġenerali fuq evidenza xjentifika. Sabiex tiġi murija n-nuqqas ta' konformità ta' materjal jew oġġett, il-konferma tal-valur stmat ta' migrazzjoni hija obbligatorja permezz ta' ttestjar sperimentali.

Artikolu 9

1. Fil-fażijiet ta' tqegħid fis-suq għajr il-fażijiet ta' bejgħ bl-imnut, il-materjali u l-oġġetti tal-plastik li huma mahsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel għandhom ikunu akkompanjati b'dikjarazzjoni bil-miktub bi qbil ma Artikolu 6 (5) tad-Direttiva 109/KEE.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-materjali w oġġetti tal-plastika li fin-natura tagħhom huma intenzjonati biċ-ċar sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel.

Artikolu 10

1. Id-Direttiva 90/128/KEE, kif emendata bid-Direttivi li jinsabu f'Anness VII, Parti A, hija rrevokata mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri fir-rigward tad-dati ta' għeluq għat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni li tinsab f'Anness VII, Parti B.

2. Referenzi għad-Direttivi rrevokati għandhom jinftehm u bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni li tinsab f'Anness VIII.

Artikolu 11

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 12

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, is-6 ta' Awissu 2002.

Għall-Kummissjoni

David BYRNE

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX I

DISPOSIZZJONIJET OHRA APPLIKABBLI META TKUN QED TIĠI VERIFIKATA L-KONFORMITÀ MAL-LIMITI TAL-MIGRAZZJONI.**Disposizzjonijiet ġenerali**

1. Meta jiġu mqabblin ir-riżultati tat-testijiet ta' migrazzjoni speċifikati fl-Anness tad-Direttiva 82/711/KEE, il-gravità speċifika tas-simulanti kollha għandha titqies b'mod konvenzjonali li tkun 1. Milligrammi ta' sostanza(i) rilaxxati għal kull litru ta' simulant (mg/l) allura tkun tikkorrispondi numerikament għall-milligrammi tas-sostanza(i) rilaxxata(i) għal kull kilogramma ta' simulant u, meta wiehed jikkunsidra d-disposizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 85/572/KEE, għall-milligrammi tas-sostanza(i) rilaxxata(i) għal kull kilogramm ta' oġġetti ta' l-ikel.
2. Fejn isiru testijiet tal-migrazzjoni fuq kampjuni meħudin mill-materjal jew oġġetti jew minn fuq kampjuni ffabrikati għal dak il-ghan, u l-kwantitajiet ta' oġġetti ta' l-ikel jew simulanti mpogġija f'kuntatt mal-kampjun ivarjaw minn dawk użati fil-kondizzjonijiet attwali li taħthom jiġi wżat il-materjal jew l-oġġett, ir-riżultati miksubin għandhom jiġu korretti billi jiġu applikati l-formoli li ġejjin:

$$M = \frac{m \cdot a_2}{a_1 \cdot q} \cdot 1\,000$$

Fejn:

- M hija l-migrazzjoni fmg/kg;
- m hija l-piż fmg tas-sostanza rilaxxata mill-kampjun kif stabbilit mit-test tal-migrazzjoni;
- a₁ hija l-arja tal-wiċċ fdm² tal-kampjun f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel jew simulant waqt it-test tal-migrazzjoni;
- a₂ hija l-erja tal-wiċċ fdm² tal-materjal jew oġġett f'kondizzjonijiet reali ta' l-użu;
- q hija l-kwantità fi grammi ta' oġġetti ta' l-ikel f'kuntatt mal-materjal jew oġġett f'kondizzjonijiet rejali ta' l-użu.

3. Id-determinazzjoni tal-migrazzjoni ssir fuq il-materjal jew l-oġġett jew, u jekk dak ma jkunx possibbli, bl-użu jew ta' kampjuni meħudin mill-materjal jew mill-oġġett jew, fejn ikun xieraq, kampjuni rappreżentattivi ta' dan il-materjal jew oġġett.

Il-kampjun għandu jitpoġġa f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel jew simulant b'mod li jirrappreżenta l-kondizzjonijiet tal-kuntatt fuq attwali. Għal dan il-ghan, it-test għandu jsir b'tali mod li dawk il-partijiet biss tal-kampjun intenzjonati li jiġu f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel waqt użu attwali jkun f'kuntatt m'a l-ikel jew simulant. Din il-kondizzjoni hija partikolarment importanti fil-każ ta' materjali w oġġetti li fihom seba' saffi għall-gheluq, eċċ.

L-ittestjar tal-migrazzjoni ta' kapep, *gaskets*, *stoppers* u tagħmir simili ta' sigill għandu jsir fuq dawn l-oġġetti billi dawn jiġu applikati fuq ir-riċipjenti li għalihom huma ntenzjonati b'mod li jikkorrispondu mal-kondizzjonijiet ta' l-gheluq fuq normali jew fuq li jista' jsir.

Fil-każijiet kollha għandu jkun permess li tiġi murija l-konformità mal-limiti tal-migrazzjoni bl-użu ta' test aktar strett.

4. Skond id-disposizzjonijiet stabbiliti f'Artikolu 8 tad-Direttiva preżenti, il-kampjun tal-materjal jew oġġett jitpoġġa f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel jew simulant xieraq għal perjodu ta' żmien u f'temperatura li tiġi magħżula b'referenza għall-kondizzjonijiet ta' kuntatt fl-użu attwali, skond ir-regoli li jinsabu fid-Direttivi 82/711/KEE u 85/572/KEE. Fit-tmiem taż-żmien preskritt, issir id-determinazzjoni analitika tal-kwantità totali tas-sustanzi (migrazzjoni ġenerali) u/jew il-kwantità speċifika ta' sostanza wahda jew aktar (migrazzjoni speċifika) rilaxxata mill-kampjun fuq oġġetti ta' l-ikel jew simulant.
5. Fejn materjal jew oġġett huwa intenzjonat sabiex jiġi f'kuntatt ripetut ma' oġġetti ta' l-ikel, it-test(ijiet) ta' migrazzjoni għandhom isiru tlett darbiet fuq kampjun wiehed skond il-kondizzjonijiet li jinsabu fid-Direttiva 82/711/KEE bl-użu ta' kampjun ieħor ta' l-ikel jew simulant(i) f'kull okkażjoni. Il-konformità tiegħu tiġi vverifikata fuq il-bażi tal-livell ta' migrazzjoni misjuba fit-tielet test. Iżda, jekk ikun hemm evidenza konklussiva li l-livell tal-migrazzjoni ma jiżdidx fit-tieni w it-tielet test u jekk il-limitu(i) tal-migrazzjoni mhuwiex (mhumix) maqbuż(a) fl-ewwel test, ma jkun hemm bżonn ta' l-ebda test ieħor.

Disposizzjonijiet speċjali li għandhom x'jaqsmu mal-migrazzjoni totali.

6. Jekk jintużaw is-simulanti milwiema speċifikati fid-Direttivi 82/711/KEE u 85/572/KEE, id-determinazzjoni analitika tal-kwantità totali ta' sustanzi rilaxxati mill-kampjun tista' ssir permezz ta' l-evaporazzjoni tas-simulant u l-użin tal-fdal.

Jekk jintuża ż-żejt taż-żebbuġa rettifikat jew kwalunkwe sostitut tiegħu, tista' tiġi segwita l-proċedura mogħtija hawn taht.

Il-kampjun tal-materjal jew oġġett jiġi mwiežen qabel u wara l-kuntatt mas-simulant. Is-simulant assorbit mill-kampjun jiġi estratt u determinat mil-lat kwantitattiv. Il-kwantità tas-simulant misjub tiġi mnaqqsa mill-piż tal-kampjun imkejjel wara l-kuntatt mas-simulant. Id-differenza bejn il-piż tal-bidu u l-piż finali korrett tirrapreżenta l-migrazzjoni totali tal-kampjun eżaminat.

Fejn materjal jew oġġett ikun intenzjonat sabiex jiġi f'kuntatt ripetut ma' oġġetti ta' l-ikel u jkun teknikament impossibbli li jsir it-test deskritt fil-paragrafu 5, modifiki għal dak it-test huma aċċettabbli, jekk huma jagħmluha possibbli li jiġi stabbilit il-livell tal-migrazzjoni li jsehh waqt it-tielet test. Wahda minn dawn il-modifiki possibbli hija deskritta hawn taht.

It-test isir fuq tlett kampjuni identiċi tal-materjal jew oġġett. Wiehed minn dawn jiġi soġġett għat-test ix-xieraq u l-migrazzjoni ġenerali tiġi stabbilita (M1). It-tieni u t-tielet kampjun jiġu soġġetti għall-istess kondizzjonijiet ta' temperatura iżda l-perjodu ta' kuntatt ikun tnejn jew tlett darbiet dak speċifikat u l-migrazzjoni totali tiġi stabbilita f'kull każ (M2 u M3, rispettivament).

Il-materjal jew l-oġġett ikun meqjus li jkun f'konformità jekk, jew M1 jew M3 - M2 ma jaqbzux il-limitu ta' migrazzjoni totali.

7. Materjal jew oġġett li jaqbeż il-limitu ġenerali ta' migrazzjoni b'ammont mhux akbar mit-tolleranza analitika msemmija hawn taht, għandu jiġi kkunsidrat li jkun konformi ma din id-Direttiva.

Ġew osservati t-toleranzi analitiċi li ġejjin:

- 20mg/kg jew 3mg/dm² f'testijiet ta' migrazzjoni bl-użu ta' żejt taż-żebuga rettifikat, jew sostituti;
- 12mg/kg jew 2mg/dm² f'testijiet ta' migrazzjoni bl-użu ta' simulanti ohra msemmija fid-Direttivi 82/711/KEE u 85/572/KEE.

8. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet ta' Artikolu 3(2) tad-Direttiva 82/711/KEE, ma għandhomx isiru testijiet ta' migrazzjoni bl-użu ta' żejt taż-żebuga rettifikat jew sostituti sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-limitu ta' migrazzjoni totali f'każijiet fejn hemm evidenza konklussiva li l-metodu analitiku speċifikat mhuwiex adegwat mill-punt tekniku.

F'każ bħal dan, għal sustanzi eżenti minn limiti speċifiċi ta' migrazzjoni jew minn restrizzjonijiet ohra fil-lista pprovduta f'Anness II, jiġi applikat limitu speċifiku ġeneriku ta' migrazzjoni ta' 60 mg/kg jew 10 mg/dm², skond il-każ. Madankollu, t-total tal-migrazzjonijiet kollha speċifiċi determinati ma għandux jaqbeż il-limitu ta' migrazzjoni totali.

ANNEX II

LISTA TA' MONOMERS U SUSTANZI TAL-BIDU OHRA LI JISTGHU JINTUŻAW FIL-MANIFATTURA
TA' MATERJALI U OĠĠETTI TAL-PLASTIK

INTRODUZZJONI ĠENERALI

1. Dan l-Anness fih il-lista ta' *monomers* jew sustanzi ohra tal-bidu. Il-lista tinkludi:
 - sustanzi li jkunu għaddejnin minn polimerizzazzjoni, li tinkludi l-polikondensazzjoni, l-polyaddizzjoni jew kwalunkwe proċess ieħor simili, sabiex jiġu manifatturati l-makromolekuli.
 - sustanzi naturali jew sintetiċi makromolekolari wżati fil-manifattura ta' makromolekuli modifikati, jekk il-monomers jew is-sustanzi tal-bidu l-ohrajn meħtieġa sabiex jissintetizzawhom mhumix inkluzi fil-lista,
 - sustanzi wżati sabiex jimmodifikaw sustanzi makromolekolari eżistenti naturali jew sintetiċi.
2. Il-lista ma tinkludix l-imluha (inkluzi l-imluha doppja u l-imluha ta' l-aċidi) ta' l-aluminju, ammonja, kalċju, hadid, manjesja, potassju, sodju w żingu ta' l-aċidi awtorizzati, phenols jew alkohol li huma awtorizzati wkoll. Madankollu, ismijiet li fihom tidher "imluha ta' l-aċidu(i)..." fil-listi jekk l-aċidu(i) liber(u) li jikkorrispondu mhuwix (mhumix) imsemmi(ja). F'kull każ, it-tifsira tat-terminu "imluha" hija "imluha ta' l-aluminju, ammonja, kalċju, hadid, manjesja, potassju, sodju w żingu".
3. Il-lista ma tinkludix ukoll is-sustanzi li ġejjin għalkemm jistgħu jkunu preżenti:
 - (a) sustanzi li jistgħu jkunu preżenti fil-prodott finali bħala:
 - impuritajiet fis-sustanzi wżati,
 - intermedji tar-reazzjoni,
 - prodotti ta' dekompożizzjoni;
 - (b) oligomeri u sustanzi makromolekolari naturali jew sintetiċi kif ukoll it-tahlit tagħhom, jekk il-monomers jew sustanzi tal-bidu meħtieġa sabiex jissintetizzawhom huma nkluzi fil-lista;
 - (c) tahlit tas-sustanzi awtorizzati

Il-materjali w oġġetti, li fihom sustanzi ndikati taħt punti (a), (b) u (c) għandhom ikunu konformi mal-htigiet stabbiliti f'Artikolu 2 tad-Direttiva 89/109/KEE.
4. Is-sustanzi għandhom ikunu ta' kwalità teknika tajba fir-rigward tal-kriterji ta' purità.
5. Il-lista fiha l-informazzjoni li ġejja:
 - kolonna 1 (Nru. ta' ref.): in-numru ta' referenza tal-materjal ta' ppakkjar tal-KEE tas-sustanzi fil-lista
 - kolonna 2 (Nru. tas-CAS): in-numru ta' reġistrazzjoni CAS (Chemical Abstracts Service),
 - kolonna 3 (Isem): l-isem kimiku,
 - kolonna 4 (Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet): Dawn jistgħu jinkludu:
 - il-limitu speċifiku ta' migrazzjoni (SML),
 - il-kwantità massima permessa tas-sostanza fil-materjal jew oġġett lest (QM),
 - il-kwantità massima permessa tas-sostanza fil-materjal jew oġġett lest imfissra bħala mg għal kull 6 dm² tal-wiċċ f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (QMA),
 - kwalunkwe restrizzjonijiet ohra msemmija speċifikament
 - kwalunkwe tip ta' speċifikazzjoni li għandha x'taqsam mas-sostanza jew mal-polymer.
6. Jekk sostanza li tidher fuq il-lista bħala kompożizzjoni individwali taqa' wkoll tat il-frazi generika, ir-restrizzjonijiet li japplikaw għal din is-sostanza għandhom ikunu daww indikati għall-kompożizzjoni individwali.
7. Fejn ikun hemm inkonsistenza bejn in-numru CAS u l-isem kimiku, l-isem kimiku għandu jiehu l-preċedenza fuq in-numru tas-CAS. Jekk ikun hemm xi inkonsistenza bejn in-numru CAS rappurtat fl-Einecs u r-Reġistru CAS, għandu japplika n-numru CAS fir-Reġistru tas-CAS.
8. Fil-kolonna 4 tat-tabella huma wżati numru ta' taqsiriet jew espressjonijiet, li t-tifsir tagħhom huwa kif ġej:
 - DL = Limitu ta' skoperta tal-metodu ta' analiżi;
 - FP = Materjal jew oġġett lest;
 - NCO = Isocyanate moiety;
 - ND = ma tistax tiġi skoperta. Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva "ma tistax tiġi skoperta" tfisser li s-sostanza ma għandhiex tiġi skoperta b'metodu validat ta' analiżi li għandu jiskopriha fil-limitu ta' skoperta (DL) speċifikat. Jekk fil-preżent ma jeżistix metodu bħal dan, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi ta' rendiment xierqa fil-limitu ta' skoperta, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat;

- QM = Il-kwantità massima permessa tas-sostanza “residwa” fil-materjal jew fl-oġġett;
- QM(T) = Il-kwantità massima permessa tas-sostanza “residwa” fil-materjal jew fl-oġġett imfissra bhala t-total tal-moiety jew sostanza(i) ndikat(i). Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva, il-kwantità tas-sostanza fil-materjal jew fl-oġġett għandha tiġi stabbilita b'metodu validat ta' analiżi. Jekk metodu bħal dan ma jkunx jeżisti fil-preżent, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi xierqa ta' rendiment fil-limitu speċifikat, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat;
- QMA = Il-kwantità massima permessa tas-sostanza “residwa” fil-materjal jew fl-oġġett lest imfissra bhala mg għal kull 6 dm² tal-wiċċ f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel. Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva, il-kwantità tas-sostanza fil-wiċċ tal-materjal jew ta' l-oġġett għandha tiġi stabbilita b'metodu ta' analiżi validat. Jekk fil-preżent ma jkunx jeżisti metodu bħal dan, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi ta' rendiment xierqa fil-limitu speċifikat, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat;
- QMA(T) = Il-kwantità massima permessa tas-sostanza “residwa” fil-materjal jew oġġett imfissra bhala mg tat-total ta' moiety jew sostanza(i) ndikati għal kull 6 dm² ta' wiċċ f'kuntatt ma' l-ikel. Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva, il-kwantità tas-sostanza fil-wiċċ tal-materjal jew oġġett għandha tiġi stabbilita b'metodu ta' analiżi validat. Jekk fil-preżent ma jeżistix metodu bħal dan, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi ta' rendiment xierqa fil-limitu speċifikat, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat;
- SML = Il-limitu ta' migrazzjoni speċifiku f'ikel jew simulant ta' l-ikel, sakemm ma jiġix speċifikat b'mod ieħor. Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva, il-migrazzjoni speċifika tas-sostanza għandha tiġi stabbilita b'metodu ta' analiżi validat. Jekk fil-preżent ma jeżistix metodu bħal dan, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi ta' rendiment xierqa fil-limitu speċifikat, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat;
- SML(T) = Il-limitu ta' migrazzjoni speċifiku f'ikel jew simulant ta' l-ikel imfisser bhala t-total tal-moiety jew sostanza(i) ndikata(i). Għall-ghanijiet ta' din id-Direttiva, il-migrazzjoni speċifika tas-sostanza għandha tiġi stabbilita b'metodu ta' analiżi validat. Jekk fil-preżent ma jeżistix metodu bħal dan, jista' jintuża metodu analitiku b'karatteristiċi ta' rendiment xierqa fil-limitu speċifikat, sakemm ma jiġix żviluppat metodu validat.

Taqsim A

Lista ta' *monomers* awtorizzati u sustanzi tal-bidu oħra.

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
10030	000514-10-3	Acidu abjetiku	SML(T) = 6 mg/kg ⁽²⁾
10060	000075-07-0	Acetaldehyde	
10090	000064-19-7	Acidu acetiku	
10120	000108-05-4	Acidu acetiku, ester tal-vinyl	SML = 12 mg/kg
10150	000108-24-7	Acetiku anidru	
10210	000074-86-2	Acitilena	
10630	000079-06-1	Akrilamide	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
10660	015214-89-8	2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid	
10690	000079-10-7	Acidu Akriliku	
10750	002495-35-4	Acidu akriliku, ester tal-benzyl	SML = 0,05 mg/kg
10780	000141-32-2	Acidu akriliku, ester tal-n-butyl	
10810	002998-08-5	Acidu akriliku, ester tas-sec-butyl	
10840	001663-39-4	Acidu akriliku, ester tat-tert-butyl	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
11000	050976-02-8	Acidu akriliku, ester tad-dicyclopentadienyl	
11245	002156-97-0	Acidu akriliku, ester tad-dodecyl	
11470	000140-88-5	Acidu akriliku, ester ta' l-ethyl	SML = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾
11510	000818-61-1	Acidu akriliku, ester ta' l-idroxyethyl	
11530	000999-61-1	Acidu akriliku, ester ta' 2-idroxypropyl	
11590	000106-63-8	Acidu akriliku, ester ta' l-isobutyl	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
11680	000689-12-3	Acidu akriliku, ester ta' l-isopropyl	
11710	000096-33-3	Acidu akriliku, ester tal-methyl	
11830	000818-61-1	Acidu akriliku, monoester b'ethyleneglycol	Ara 'Acidu akriliku, monoester b'ethyleneglycol' ethyleneglycol'
11890	002499-59-4	Acidu akriliku, n-octyl ester	
11980	000925-60-0	Acidu akriliku, propyl ester	
12100	000107-13-1	Acrylonitrile	SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, tolleranza analitika nkluża)
12130	000124-04-9	Acidu adipiku	
12265	004074-90-2	Acidu adipiku, diester tal-vinyl	
12280	002035-75-8	Adipiku anidru	QM = 5 mg/kg in FP. Jew użah biss bħala comonomer
12 310		Albumina	
12340		Albumina, ikkoagulata permezz ta' formaldehyde	
12375		Alkohol, alifatiku, monoidriku, saturat, linejari, primarju (C - C22)	SML = 6 mg/kg
12670	002855-13-2	1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5 trimethylcyclohexane	
12761	000693-57-2	12-Aminododecanoic acid	
12763	000141-43-5	2-Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg. Ma jistax jintuża f'polymers li jmissu ma' l-ikel li s-simulant D għalihom jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE u għall-kuntatt indirett ta' l-ikel biss, wara s-saff PET
12765	084434-12-8	N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine, melh tas-sodju	
12788	002432-99-7	11-Aminoundecanoic acid	
12789	007664-41-7	Ammonja	SML = 5 mg/kg
12820	000123-99-9	Acidu azelajku	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
12970	004196-95-6	Ażelajku anidru	
13000	001477-55-0	1,3-Benzenedimethanamine	SML = 0,05 mg/kg
13060	004422-95-1	1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trichloride	QMA = 0,05 mg/6 dm ² (ikkalkulat bhala 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid)
13075	000091-76-9	Benzoguanamine	Ara "2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine"
13090	000065-85-0	Aċidu benzojku	
13150	000100-51-6	Alkohol benzyl	
13180	000498-66-8	Bicyclo(2.2.1)hept-2-ene (= Norbornene)	SML = 0,05 mg/kg
13210	001761-71-3	Bis(4-aminocyclohexyl)methane	SML = 0,05 mg/kg
13326	000111-46-6	Etere tal-Bis (2-hydroxyethyl)	Ara "Diethyleneglycol"
13380	000077-99-6	2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol	Ara "1,1,1-Trimethylolpropane"
13390	000105-08-8	1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane	
13395	004767-03-7	Aċidu 2,2-Bis(hydroxymethyl) propjoniku	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane	SML = 3 mg/kg
13510	001675-54-3	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) ether (= BADGE)	Skond id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/16/KE tal-20 ta' Frar 2002 dwar l-użu ta' ċerti derivati epossidici f'materjali w oġġetti maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti ta' l-ikel (ĠU L 51, 22.2.2002, p. 27)
13530	038103-06-9	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(phthalic anhydride)	SML = 0,05 mg/kg
13550	000110-98-5	Bis(hydroxypropyl) ether	Ara "Dipropyleneglycol"
13560	0005124-30-1	Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane	Ara "Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate"
13600	047465-97-4	3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)2-indolinone	SML = 1,8 mg/kg
13607	000080-05-7	Bisphenol A	Ara "2,2-Bis (4-Hydroxyphenyl) propane"
13610	001675-54-3	Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl) ether	Ara "2,2-Bis (4-Hydroxyphenyl) propanebis(2,3-epoxypropyl) ether"
13614	038103-06-9	Bisphenol A bis(phthalic anhydride)	Ara "2,2-Bis(4hydroxyphenyl)propane bis(phthalic anhydride)"
13617	000080-09-1	Bisphenol S	Ara "4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone"
13620	010043-35-3	Aċidu boriku	SML(T) = 6 mg/kg (²³) (imfisser bhala Boron) minghajr preġudizzju għaddisposizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar ilma għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).
13630	000106-99-0	Butadiene	QM = 1 mg/kg f'FP jew SML = li ma jiġix skopert (DL = 0,020 mg/kg, tolleranza analitika nkluża)
13690	000107-88-0	1,3-Butanediol	
13720	000110-63-4	1,4-Butanediol	SML(T) = 0,05 mg/kg (²⁴)
13780	002425-79-8	1,4-Butanediol bis(2,3-epoxypropyl)etere	QM = 1 mg/kg in FP (imfisser bhala grupp epossidiku, Mw = 43)
13810	000505-65-7	1,4-Butanediol formal	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
13840	000071-36-3	1-Butanol	
13870	000106-98-9	1-Butene	
13900	000107-01-7	2-Butene	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew spesifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
13932	000598-32-3	3-Buten-2-ol	QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm ²) Li għandha tintuża biss bħala comonomer għall-preparazzjoni ta' addittiv polimetriku
14020	000098-54-4	4-tert-Butylphenol	SML = 0,05 mg/kg
14110	000123-72-8	Butyraldehyde	
14140	000107-92-6	Acidu butiriku	
14170	000106-31-0	Butiriku anidru	
14200	000105-60-2	Caprolactam	SML(T) = 15 mg/kg ⁽⁵⁾
14230	002123-24-2	Caprolactam, melh tas-sodju	SML(T) = 15 mg/kg ⁽⁵⁾ (imfisser bħala Caprolactam)
14320	000124-07-2	Acidu kapriliku	
14350	000630-08-0	Monossidu tal-karbonju	
14380	000075-44-5	Klorur tal-karbonil	QM = 1 mg/kg in FP
14411	008001-79-4	Żejt tar-rignu	
14500	009004-34-6	Ċelluloża	
14530	007782-50-5	Klorur	
14570	000106-89-8	1-Chloro-2,3-epoxypropane	Ara "Epichlorohydrin"
14650	000079-38-9	Chlorotrifluoroethylene	QMA = 0,5 mg/6 dm ²
14680	000077-92-9	Acidu ċitriku	
14710	000108-39-4	m-Cresol	
14740	000095-48-7	o-Cresol	
14770	000106-44-5	p-Cresol	
14841	000599-64-4	4-Cumylphenol	SML = 0,05 mg/kg
14880	000105-08-8	1,4-Cyclohexanedimethanol	Ara "1,4Bis(Hydroxymehtyl)cyclohexane"
14950	003173-53-3	Cyclohexyl isocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bħala NCO) ⁽²⁶⁾
15030	000931-88-4	Cyclooctene	SML = 0,05 mg/kg. Għal użu biss f'polymers li jmissu ma' l-ikel li s-simulant A għalihom jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE
15070	001647-16-1	1,9-Decadiene	SML = 0,05 mg/kg
15095	000334-48-5	Acidu dekanojku	
15100	000112-30-1	1-Decanol	
15130	000872-05-9	1-Decene	SML = 0,05 mg/kg
15250	000110-60-1	1,4-Diaminobutane	
15272	000107-15-3	1,2-Diaminoethane	Ara "Ethylenediamine"
15274	000124-09-4	1,6-Diaminohexane	Ara "Hexamethylenediamine"
15310	000091-76-9	2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine	QMA = 5 mg/6 dm ²
15370	003236-53-1	1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm ²
15400	003236-54-2	1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm ²
15565	000106-46-7	1,4-Dichlorobenzene	SML = 12 mg/kg
15610	000080-07-9	4,4'-Dichlorodiphenyl sulphone	SML = 0,05 mg/kg

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
15700	005124-30-1	Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bhala NCO) ⁽²⁶⁾
15760	000111-46-6	Diethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg ⁽³⁾
15790	000111-40-0	Diethylenetriamine	SML = 5 mg/kg
15820	000345-92-6	4,4'-Difluorbenzophenone	SML = 0,05 mg/kg
15880	000120-80-9	1,2-Dihydroxybenzene	SML = 6 mg/kg
15910	000108-46-3	1,3-Dihydroxybenzene	SML = 2,4 mg/kg
15940	000123-31-9	1,4-Dihydroxybenzene	SML = 0,6 mg/kg
15970	000611-99-4	4,4'-Dihydroxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾
16000	000092-88-6	4,4'-Dihydroxybiphenyl	SML = 6 mg/kg
16090	000080-09-1	4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone	SML = 0,05 mg/kg
16150	000108-01-0	Dimethylaminoethanol	SML = 18 mg/kg
16240	000091-97-4	3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobiphenyl	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bhala NCO) ⁽²⁶⁾
16360	000576-26-1	2,6-Dimethylphenol	SML = 0,05 mg/kg
16390	000126-30-7	2,2'-Dimethyl-1,3-propanediol	SML = 0,05 mg/kg
16450	000646-06-0	1,3-Dioxolane	SML = 0,05 mg/kg
16480	000126-58-9	Dipentaerythritol	
16570	004128-73-8	Diphenyletere-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bhala NCO) ⁽²⁶⁾
16600	005873-54-1	Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bhala NCO) ⁽²⁶⁾
16630	000101-68-8	Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisser bhala NCO) ⁽²⁶⁾
16650	000127-63-9	Diphenyl sulphone	SML(T) = 3 mg/kg ⁽²⁵⁾
16660	000110-98-5	Dipropyleneglycol	
16690	001321-74-0	Divinylbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm ² jew SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika nkluża) ghas-somma ta' divinylbenzene w ethylvinylbenzene w f'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu f'Anness V
16694	013811-50-2	N,N'-Divinyl-2-imidazolidinone	QM = 5 mg/kg f'FP
16697	000693-23-2	Acidu n-dodekanedojku	
16704	000112-41-4	1-Dodecene	SML = 0,05 mg/kg
16750	000106-89-8	Epichlorohydrin	QM = 1 mg/kg f'FP
16780	000064-17-5	Ethanol	
16950	000074-85-1	Etilene	
16960	000107-15-3	Ethylenediamine	SML = 12 mg/kg
16990	000107-21-1	Ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg ⁽³⁾
17005	000151-56-4	Ethylenimine	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020	000075-21-8	Ossidu ta' l-etilene	QM = 1 mg/kg f'FP
17050	000104-76-7	2-Ethyl-l-hexanol	SML = 30 mg/kg

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew spesifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
17160	000097-53-0	Eugenol	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, inkluża t-tolleranza analitika)
17170	061788-47-4	Acidi grassi, kawkaw	
17200	068308-53-2	Acidi grassi, soġja	
17230	061790-12-3	Acidi grassi, tall oil	
17260	000050-00-0	Formaldehide	
17290	000110-17-8	Acidu fumariku	
17530	000050-99-7	Glukosju	
18010	000110-94-1	Acidu glutariku	
18070	000108-55-4	Glutariku anidru	
18100	000056-81-5	Glycerol	
18220	068564-88-5	N-Heptylaminoundecanoic acid	SML = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾
18250	000115-28-6	Hexachloroendometilenetetrahidropht hali acid	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280	000115-27-5	Hexachloroendometilenetetrahidropht hali anhydride	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310	036653-82-4	1-Hexadecanol	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18430	000116-15-4	Hexafluoropropylene	
18460	000124-09-4	Hexamethylenediamine	
18640	000822-06-0	Hexamethylene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfissra bħala NCO) ⁽²⁶⁾
18670	000100-97-0	Hexamethylenetetramine	SML(T) = 15 mg/kg ⁽²²⁾ (imfissra bħala formaldehyde)
18820	000592-41-6	1-Hexene	SML = 3 mg/kg
18867	000123-31-9	Hydroquinone	Ara "1,4-Dihydroxybenzene"
18880	000099-96-7	p-Hydroxybenzoic acid	SML = 0,05 mg/kg
18897	016712-64-4	6-Hydroxy-naphthalenecarboxylic acid	
18898	000103-90-2	n-(4-Hydroxyphenyl) acetamide	
19000	000115-11-7	Isobutene	QM = 5 mg/kg fFP
19060	000109-5 3-5	Isobutyl vinyl ether	
19110	04098-71-9	1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane	
19150	000121-91-5	Acidu isoftaliku	SML = 5 mg/kg
19210	001459-93-4	Acidu isoftaliku, dimethyl ester	SML = 0,05 mg/kg
19243	000078-79-5	Isoprene	Ara "2-Methyl-1,3-butadiene"
19270	000097-65-4	Acidu itakoniku	
19460	000050-21-5	Acidu lattiku	
19470	000143-07-7	Acidu lauriku	SML = 5 mg/kg
19480	002146-71-6	Acidu lauriku, ester tal-vinyl	
19490	000947-04-6	Lauro lactam	
19510	011132-73-3	Lignocellulose	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁴⁾
19540	000110-16-7	Acidu maleiku	
19960	000108-31-6	Anidru maleiku	
19975	000108-78-1	Melamine	Ara "2,4,6-triamino-1,3,5-triazine"
19990	000079-39-0	Methacrylamide	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
20020	000079-41-4	Ċidu metakriliku	SML = 0,05 mg/kg
20050	000096-05-9	Ċidu metakriliku, allyl ester	
20080	002495-37-6	Ċidu metakriliku, benzyl ester	
20110	000097-88-1	Ċidu metakriliku, butyl ester	
20140	002998-18-7	Ċidu metakriliku, sec-butyl ester	
20170	000585-07-9	Ċidu metakriliku, tert-butyl ester	SML = 0,05 mg/kg
20260	000101-43-9	Ċidu metakriliku, cyclohexyl ester	
20410	002082-81-7	Ċidu metakriliku, diester b'1,4-butanediol	SML = 0,05 mg/kg
20530	002867-47-2	Ċidu metakriliku, 2-(dimethylamino) -ethyl ester	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
20590	000106-91-2	Ċidu metakriliku, 2,3-epoxypropyl ester	QMA = 0,02 mg/6 dm ²
20890	000097-63-2	Ċidu metakriliku, ethyl ester	SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
21010	000097-86-9	Ċidu metakriliku, isobutyl ester	
21100	004655-34-9	Ċidu metakriliku, isopropyl ester	
21130	000080-62-6	Ċidu metakriliku, methyl ester	
21190	000868-77-9	Ċidu metakriliku, monoester b'ethyleneglycol	
21280	002177-70-0	Ċidu metakriliku, phenyl ester	
21340	002210-28-8	Ċidu metakriliku, propyl ester	
21460	000760-93-0	Anidru metakriliku	
21490	000126-98-7	Methacrylonitrile	
21520	001561-92-8	Methallylsulphonic acid, melh tas-sodju	
21550	000067-56-1	Methanol	QM = 1 mg/kg in FP jew SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
21640	000078-79-5	2-Methyl-1,3-butadiene	
21730	000563-45-1	3-Methyl-1-butene	QMA = 0,006 mg/6 dm ² . Għal użu fi polypropylene biss
21765	106246-33-7	4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
21821	000505-65-7	1,4-(Methylenedioxy)butane	Ara "1,4-Butanediol formal"
21940	000924-42-5	N-MethylolAkrilamide	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
22150	000691-37-2	4-Methyl-1-pentene	SML = 0,02 mg/kg
22331	025513-64-8	Tahlita ta' (40 % w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane u (60 % w/w) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm ²
22332	028679-16-5	Tahlita ta' (40 % w/w) 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate u (60 % W/w) 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisier bhala NCO) ⁽²⁶⁾
22350	000544-63-8	Ċidu miristiku	SML = 5 mg/kg
22360	001141-38-4	2,6-Naphtalenedicarboxylic acid	
22390	000840-65-3	2,6-Naphtalenedicarboxylic, dimethyl ester acid	SML = 0,05 mg/kg
22420	003173-72-6	1,5-Naphtalene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (imfisier bhala NCO) ⁽²⁶⁾
22437	000126-30-7	Neopentylglycol	Ara "2,2-Dimethyl-1,3-propanediol"
22450	009004-70-0	Nitrocellulose	Ara "Bicyclo(2.2.1)hept-2-ene"
22480	000143-08-8	1-Nonanol	
22550	000498-66-8	Norbornene	
22570	000112-96-9	Octadecyl isocyanate	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
22600	000111-87-5	1-Octanol	SML = 15 mg/kg
22660	000111-66-0	1-Octene	
22763	000112-80-1	Acidu oleiku	
22778	007456-68-0	4,4'-Oxybis(benzenesulphonyl azide)	
22780	000057-10-3	Acidu palmitiku	
22840	000115-77-5	Pentaerythritol	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
22870	000071-41-0	1-Pentanol	
22900	000109-67-1	1-Pentene	
22937	001623-05-8	Etere tal-perfluoropropylperfluorovinyl	
22960	000108-95-2	Phenol	
23050	000108-45-2	1,3-Phenylenediamine	SML = 5 mg/kg
23155	000075-44-5	Phosgene	SML = 0,05 mg/kg
23170	007664-38-2	Acidu fosforiki	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
23175	000122-52-1	Acidu fosforuż, triethyl ester	Ara "Klorur tal-karbonil"
23187		Phthalic acid	QM = ND (DL = 1 mg/kg fFP)
23200	000088-99-3	o-Phthalic acid	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23230	000131-17-9	Phthalic acid, diallyl ester	Ara "terephthalic acid"
23380	000085-44-9	Phthalic anhydride	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23470	000080-56-8	alpha-Pinene	
23500	000127-91-3	beta-Pinene	
23547	009016-00-6 063148-62-9	Polydimethylsiloxane (Mw > 6 800)	
23590	025 322-68-3	Polyethyleneglycol	
23651	025322-69-4	Polypropyleneglycol	F'konformità ma' l-ispekkazzjonijiet stabbiliti f'Anness V
23740	000057-55-6	1,2-Propanediol	
23770	000504-63-2	1,3-Propanodiol	
23800	000071-23-8	1-Propanol	
23830	000067-63-0	2-Propanol	
23860	000123-38-6	Propionaldehyde	
23890	000079-09-4	Acidu Propjoniku	
23920	000105-38-4	Acidu propjonotiku, ester tal-vinyl	
23950	000123-62-6	Anidru propjoniku	
23980	000115-07-1	Propylene	
24010	000075-56-9	Ossidu tal-propylene	
24051	000120-80-9	Pyrocatechol	
24057	000089-32-7	Anidru piromellitiku	
24070	073138-82-6	Acidi tar-raża u acidi tar-reżina	
24072	000108-46-3	Resorcinol	
24073	000101-90-6	Resorcinol diglycidyl ether	
			QMA = 0,005 mg/6 dm ² . Mhux għal użu f'polymers li jmissu ma' l-ikel li s-simulant D għalih jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE u għall-kuntatt indirett biss ma' l-ikel, wara s-saff PET.

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
24100	008050-09-7	Raža	Ara "Raža"
24130	008050-09-7	Gomma tar-raža	
24160	008052-10-6	Tall oil tar-raža	
24190	009014-63-5	Zokk tar-raža	
24250	009006-04-6	Gomma, naturali	
24270	000069-72-7	Aċidu saliciliku	
24280	000111-20-6	Aċidu sebaciku	
24430	002561-88-8	Anidru sebaciku	
24475	001313-82-2	Sulfid tas-sodju	
24490	000050-70-4	Sorbitol	
24520	008001-22-7	Żejt tas-sojja	
24540	009005-25-8	Lamtu, li jittikel	
24550	000057-11-4	Aċidu steariku	
24610	000100-42-5	Stirene	
24760	026914-43-2	Aċidu stirenesufoniku	SML = 0,05 mg/kg
24820	000110-15-6	Succinic acid	SML = 5 mg/kg SML = 0,05 mg/kg SML = 7,5 mg/kg SML(T) = 7,5 mg/kg (imfisser bhala aċidu Tereftaliku) aċidu tereftaliku)
24850	000108-30-5	Succinic anhydride	
24880	000057-50-1	Sucrose	
24887	006362-79-4	5-Sulphoisophthalic acid, melh tal-monosodju	
24888	003965-55-7	5-Sulphoisophthalic acid, melh tal-monosodju, dimethyl ester	
24910	000100-21-0	Aċidu tereftaliku	
24940	000100-20-9	Aċidu tereftaliku diklorur	
24970	000120-61-6	Aċidu tereftaliku, dimethyl ester	
25080	001120-36-1	1-Tetradecene	
25090	000112-60-7	Tetraethyleneglycol	
25120	000116-14-3	Tetrafluorethylene	
25150	000109-99-9	Tetrahydrofuran	
25180	000102-60-3	N,N,N',N',-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine	
25210	000584-84-9	2,4-Toluene diisocyanate	
25240	000091-08-7	2,6-Toluene diisocyanate	
25270	026747-90-0	2,4-Toluene diisocyanate dimer	
25360		Aċidu acetiku trialkyl (C5-C15) , 2,3-epoxypropyl ester	QM = 1 mg/kg in FP (imfisser bhala grupp Epoxy, Mw = 43) grupp Epoxy, Mw = 43)
25380	-	Aċidu acetiku trialkyl (C7-C17), ester tal-vinyls (= Vinyl versate)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
25385	000102-70-5	Triallylamine	F'konformità ma' l-ispekkazzjonijiet li jinsabu fl-Anness V
25420	000108-78-1	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
25450	026896-48-0	Tricyclodecanedimethanol	SML = 0,05 mg/kg
25510	000112-27-6	Triethyleneglycol	SML = 6 mg/kg
25600	000077-99-6	1,1,1-Trimethylolpropane	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
25840	003290-92-4	1,1,1-Trimethylolpropane trimethacrylate	SML = 0,05 mg/kg
25900	000110-88-3	Trioxane	QM = 0,05 mg/kg
25910	024800-44-0	Tripropyleneglycol	
25927	027955-94-8	1,1,1-Tris(4-hydroxyphenol)ethane	QM = 0,5 mg/kg in FP. Crhall-użu biss fil- polikarbonati.
25960	000057-13-6	Urea	
26050	000075-01-4	Vinyl chloride	See Council Directive 78/142/EEC
26110	000075-35-4	Vinylidene chloride	QM = 5 mg/kg in FP or SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140	000075-38-7	Vinylidene fluoride	SML = 5 mg/kg
26155	001072-63-5	1-Vinylimidazole	QM = 5 mg/kg in FP
26170	003195-78-6	N-Vinyl-N-methylacetamide	QM = 2mg/kg in FP
26320	002768-02-7	Vinyltrimethoxysilane	QM = 5 mg/kg in FP
26360	007732-18-5	Ilma	In compliance with Directive 98/83/EC

Taqsim B

Lista ta' *monomers* u *sustanzi tal-bidu oħra* li jistgħu jibqgħu jintużaw sakemm tohroġ deċiżjoni dwar l-inkluzjoni f'Sezzjoni A.

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew specifikkazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
10599/90A	061788-89-4	Aċidi grassi, mhux saturati (C18), dimers, distillati	Ara "Aċidu trimellitiku"
1059991	061788-89-4	Aċidi grassi, mhux saturati (C18), dimers, mhux distillati	
10599/92A	068783-41-5	Aċidi grassi, mhux saturati (C1), dimers, idroġinati, distillati	
1059993	068783-41-5	Aċidi grassi, mhux saturati (C18), dimers, idroġinati, mhux distillati	
11500	000103-11-7	Aċidu akriliku, 2-ethylhexyl ester	
13050	000528-44-9	1,2,4-Benzenetricarboxylic acid	
14260	000502-44-3	Caprolactone	
14800	003724-65-0	Aċidu krotaniku	
15730	000077-73-6	Dicyclopentadiene	
16210	006864-37-5	3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiclohexylmethane	
17110	016219-75-3	5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene	
18370	000592-45-0	1,4-Hexadiene	
18700	000629-11-8	1,6-Hexanediol	
21370	010595-80-9	Aċidu metakriliku, 2-sulphoethyl ester	
21400	054276-35-6	Aċidu metakriliku, sulphopropyl ester	
21970	000923-02-4	N-Methylolmethakrylamide	QM(T) = 5 mg/kg fFP QM(T) = 5 mg/kg fFP (imfisser bhala aċidu trimellitiku)
22210	000098-83-9	alpha-Methylstyrene	
25540	000528-44-9	Aċidu trimellitiku	
25550	000552-30-7	Anidru trimellitiku	
26230	000088-12-0	Vinylpyrrolidone	

ANNEX III

LISTA MHUX KOMPLUTA TA' ADDITTIVI LI JISTGĦU JINTUŻAW FIL-MANIFATTURA TA' MATERJALI W OĠĠETTI TAL-PLASTIK,

INTRODUZZJONI ĠENERALI.

1. Dan l-Anness fih il-lista ta':
 - (a) sustanzi li huma nkorporati fi plastik sabiex jinkiseb effett tekniku fil-prodott lest. Huma maħsuba sabiex ikunu preżenti fl-oġġetti lesti.
 - (b) sustanzi wżati sabiex jipprovdu mezz xieraq li fih issehh il-polimerizzazzjoni (eż emulsjonanti, *surfactants*, aġenti ta' *buffering* eċċ.).

Il-lista ma tinkludix is-sustanzi, li jinfluwenzaw direttament il-formazzjoni ta' *polymers* (eż. is-sistema katalitika).
2. Il-lista ma tinkludix l-imluha (inkluż l-imluha doppji u l-imluha ta' l-aċidi) ta' l-aluminju, ta' l-ammonja, tal-kalċju, tal-hadid, tal-manjeżju, tal-potassju, tas-sodju w taż-żingu ta' l-aċidi, phenols jew alkohol awtorizzati li huma wkoll awtorizzati. Madankollu, l-ismijiet li jinkludu l-“imluha ta' l-aċidu(i) ...” jidhru fil-listi jekk l-aċidu liberu li jikkorrispondi mhuwiex imsemmi (jew l-aċidi liberi li jikkorrispondu mhumiex imsemmija). F'każijiet bħal dawn, it-tifsira tat-terminu “imluha” hija “imluha ta' l-ammonja ta' l-aluminju, tal-kalċju, tal-hadid, tal-manjeżju, tal-potassju, tas-sodju w taż-żingu”.
3. Il-lista ma tinkludix is-sustanzi li ġejjin għalkemm huma jistgħu jkunu preżenti:
 - (a) sustanzi li jistgħu jkunu preżenti fil-prodott lest bħalma huma:
 - impuritajiet fis-sustanzi wżati,
 - intermedji tar-reazzjoni,
 - prodotti tad-dekomposizzjoni;
 - (b) tahlita ta' sustanzi awtorizzati.

Il-materjali u l-oġġetti li fihom is-sustanzi ndikati f'(a) u (b) għandhom ikunu konformi mal-htigiet stabbiliti f'Artikolu 2 tad-Direttiva 89/109/KEE.
4. Is-sustanzi għandhom ikunu ta' kwalità teknika tajba fir-rigward tal-kriterji ta' purità.
5. Il-lista fiha l-informazzjoni li ġejja:
 - kolonna 1 (Nru. ta' Ref.): - in-numru ta' referenza tal-materjal ta' l-ippakkjar tal-KEE tas-sustanzi fil-lista,
 - kolonna 2 (Nru tas-CAS): in-numru ta' reġistrazzjoni tas-CAS (*Chemical Abstracts Service*),
 - kolonna 3 (Isem): l-isem kimiku,
 - kolonna 4 (Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet) Dawn jistgħu jinkludu:
 - il-limitu speċifiku tal-migrazzjoni (SML),
 - il-kwantità massima permessa tas-sostanza fil-materjal jew fl-oġġett lest (QM),
 - il-kwantità massima permessa tas-sostanza fil-materjal jew fl-oġġett lest imfissra bħala mg għal kull 6 dm² tal-wiċċ f'kuntatt ma' l-oġġetti ta' l-ikel (QMA),
 - kwalunkwe restrizzjoni ohra stabbilita b'mod speċifiku,,
 - kwalunkwe tip ta' speċifikazzjoni li għandha x'taqsam mas-sostanza jew mal-polymer.
6. Jekk sostanza li tidher fil-lista bħala sostanza komposta individwali hija koperta wkoll b'terminu ġeneriku, ir-restrizzjonijiet li japplikaw għal din is-sostanza huma daww indikati għas-sostanza komposta individwali.
7. Fejn hemm nuqqas ta' konsistenza bejn in-numru tas-CAS u l-isem kimiku, l-isem kimiku jiehu preċedenza fuq in-numru tas-CAS. Jekk hemm nuqqas ta' konsistenza bejn in-numru tas-CAS rapportat fl-EINECS u r-reġistru tas-CAS, għandu japplika n-numru tas-CAS fir-reġistru tas-CAS.

Taqsim A

Lista mhux kompluta ta' addittivi armonizzati għal kollox fuq livell tal-Komunità

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
30000	000064-19-7	Acidu acetiku	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram)
30045	000123-86-4	Acidu acetiku, ester tal-butyl	
30080	004180-12-5	Acidu acetiku, melh tar-ram	
30140	000141-78-6	Acidu acetiku, ethyl ester	
30280	000108-24-7	Anidru acetiku	
30295	000067-64-1	Acetun	
30370	-	Acidu acitilacetiku, imluha	
30400	-	Gliceridi acitilati	
30610	-	Acidi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarboxylic minn żjut naturali w xahmijiet, u l-mono-, di- u triglycerol esters taghhom (acidi grassi mferrghin flivelli li jsehhu naturali huma nkluži)	
30612	-	Acidi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarboxylic, sintetiċi w l-mono-, di- u triglycerol esters taghhom	
30960	-	Acidi, aliph., monocarb. (C ₂ -C ₂₂), esters b'polyglycerol	SML = 5 mg/kg
31328	-	Acidi, grassi, minn xaham u żjut ta' l-annimali jew veġetali ta' l-ikel	
31530	123968-25-2	Acidu akriliku, 2,4-di-tert-pentyl-6-(1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxy-phenyl)ethyl)phenyl ester	
31730	000124-04-9	Acidu adipiku	
33120	-	Alkohol, aliph, monoh., sat., lineari, primarju (C ₄ -C ₂₄)	
33350	009005-32-7	Acidu alginiku	
33801	-	n-Alkyl(C ₁₀ -C ₁₃)benzenesulphonic acid	
34240	-	Alkyl (C ₁₀ -C ₂₀)sulphonic acid, esters b'phenols	
34281	-	Alkyl(C ₈ -C ₂₂)sulphuric acid, lineari, primarju b'numru biż-żewg ta' atomi tal-Karbonju	
34475	-	Aluminium calcium hydroxide phosphite, idrat	SML = 30 mg/kg
34480	-	Fibri, bicciet u trabbijiet ta' l-aluminju	
34560	021645-51-2	Idrossidu ta' l-aluminju	
34690	011097-59-9	Aluminium calcium carbonate hydroxide	
34720	001344-28-1	Ossidu ta' l-aluminju	
35120	013560-49-1	3-Aminocrotonic acid, diester b'thiobis (2-hydroxyethyl) ether	
35160	006642-31-5	6-Amino-1,3-dimethyluracil	
35170	000141-43-5	2-Aminoethanol	
35284	000111-41-1	N-(2-aminoethyl)ethanolamine	
			SML = 0,05 mg/kg. Mhux għall-użu f'polymers li jmissu ma' l-ikel li għalihom, is-simulant D jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE u għall-kuntatt indirett biss ma' l-ikel, wara s-saff PET
			SML = 0,05 mg/kg. Mhux għall-użu f'polymers li jmissu ma' l-ikel li għalihom, is-simulant D jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE u għall-kuntatt indirett biss ma' l-ikel, wara s-saff PET

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
35320	007664-41-7	Ammonja	Sabiex jintuża biss bħala blowing agent
35440	001214-97-9	Bromur ta' l-ammonju	
35600	001336-21-6	Idrossidu ta' l-ammonju	
35840	000506-30-9	Acidu arakidiku	
35845	007771-44-0	Acidu arakidoniku	
36000	000050-81-7	Acidu askorbiku	
36080	000137-66-6	Ascorbyl palmitate	
36160	010605-09-1	Ascorbyl stearate	
36640	000123-77-3	Azodicarbonamide	
36840	012007-55-5	Tetraborat tal-barju	
			SML(T) = 1 mg/kg imfissra bħala Barju ⁽¹²⁾ u SML(T) = 6 mg/kg ⁽²³⁾ imfisser bħala Boron) mingħajr pre-gudizzju għad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-ilma għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).
36880	008012-89-3	Xama' tan-naħal	F'konformità ma' nota 9 fl-Anness VI
36960	003061-75-4	Behenamide	
37040	000112-85-6	Behenic acid	
37280	001302-78-9	Bentonite	
37360	000100-52-7	Benzaldehyde	
37600	000065-85-0	Acidu benzojku	
37680	000136-60-7	Acidu benzojku, ester tal-butyl	
37840	000093-89-0	Acidu benzojku, ethyl ester	
38080	000093-58-3	Acidu benzojku, methyl ester	
38160	002315-68-6	Acidu benzojku, propyl ester	
38320	005242-49-9	4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene	F'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu fl-Anness V
38510	136504-96-6	1,2-Bis(3-Aminopropyl)ethylenediamine, polymer with N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine w 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine	SML = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene	SML = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾
38810	080693-00-1	Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite	SML = 5 mg/kg (total ta' fosfit u fosfat)
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphite	SML = 5 mg/kg (bħala t-total tas-sostanza nnifisha, il-forma ossida tagħha bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol phosphate w il-prodott ta' l-idrolizi tagħha (2,4-dicumylphenyl).
38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol	SML = 1,8 mg/kg
38950	079072-96-1	Bis(4-ethylbenzylidene)sorbitol	
39200	006200-40-4	Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammonium Chloride	
39815	182121-12-6	9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0	Bis(methylbenzylidene)sorbitol	SML = 0,05 mg/kg
39925	129228-21-3	3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethyl hexane	
40120	068951-50-8	Bis(polyethyleneglycol)hydroxymethylphosphonate	SML = 0,6 mg/kg

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
40320	010043-35-3	Acidu boriku	SML(T) = 6 mg/kg ⁽²³⁾ (imfisser bhala Boron) mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-ilma għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p.32).
40400	010043-11-5	Boron nitride	SML(T) = 0,05 mg/kg ⁽²⁴⁾
40570	000106-97-8	Butan	
40580	000110-63-4	1,4-Butanediol	
41040	005743-36-2	Butirat tal-kalċju	
41120	010043-52-4	Klorur tal-kalċju	
41280	001305-62-0	Idrossidu tal-kalċju	
41520	001305-78-8	Ossidu tal-kalċju	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Sulfoaluminat tal-kalċju	
41680	000076-22-2	Camphor	F'konformità man-nota 9 fl-Anness VI
41760	008006-44-8	Xama' tal-Candelilla	SML(T) = 15 mg/kg ⁽⁵⁾
41840	000105-60-2	Caprolactam	
41960	000124-07-2	Aċidu kapriliku	
42160	000124-38-9	Diossidu tal-karbonju	
42320	007492-68-4	Aċidu karboniku, imluha tar-ram	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram)
42500	-	Aċidu karboniku, imluha	
42640	009000-11-7	Carboxymethylcellulose	
42720	008015-86-9	Xama' tal-karnawba	
42800	009000-71-9	Kasein	
42960	064147-40-6	Żejt tar-rignu, deidrat	
43200	-	Żejt tar-rignu, mono-u diglycerides	
43280	009004-34-6	Ċelluloża	
43300	009004-36-8	Butirat ta' l-acetat taċ-ċelluloża	
43360	068442-85-3	Ċelluloża, riġenerata	
43440	008001-75-0	Ceresin	QMA = 0,9 mg/6 dm ²
43515	-	Kloruri ta' esters tal-kolin ta' acidi grassi taż-żejt tal-gewża tal-Indi	
44160	000077-92-9	Aċidu citriku	
44640	000077-93-0	Aċidu citriku, triethyl ester	
45195	007787-70-4	Bromur tar-ram	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram)
45200	001335-23-5	Jodju tar-ram	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram) u SML = 1 mg/kg ⁽¹¹⁾ (imfisser bhala jodju)
45280	-	Fibri tal-qoton	SML = 0,05 mg/kg
45450	068610-51-5	p-Cresol-dicyclopentadiene - isobutylene, copolymer	
45560	014464-46-1	Kristobalit	
45760	000108-91-8	Cyclohexylamine	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Aċidu n-Dekanojku	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
46070	010016-20-3	alpha-Destrina	SML = 6 mg/kg
46080	007585-39-9	beta-Destrina	
46375	061790-53-2	Diatomaceous earth	
46380	068855-54-9	Diatomaceous earth, soda ash flux-calcined	
46480	032647-67-9	Dibenzylidene sorbitol	
46790	004221-80-1	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenyl ester	
46800	067845-93-6	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, hexadecyl ester	
46870	003135-18-0	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, dioctadecyl ester	
46880	065140-91-2	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, monoethyl ester, melh tal-kalcju	
47210	026427-07-6	Dibutylthiostannic acid polymer [= Thiobis(butyl-tin- sulphide), polymer]	F'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu fl-Anness V.
47440	000461-58-5	Dicyanodiamide	
47540	027458-90-8	Di-tert-dodecyl disulfide	
47680	000111-46-6	Diethyleneglycol	
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroethane	
48620	000123-31-9	1,4-Dihydroxybenzene	
48720	000611-99-4	4,4'-Dihydroxybenzophenone	
49485	134701-20-5	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol	
49540	000067-68-5	Dimethyl sulphoxide	
51200	000126-58-9	Dipentaerythritol	
51700	147315-50-2	2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol	SML = 0,05 mg/kg
51760	025265-71-8 000110-98-5	Dipropyleneglycol	
52640	016389-88-1	Dolomite	
52645	010436-08-5	cis-11-Eicosenamide	
52720	000112-84-5	Erucamide	
52730	000112-86-7	Acidu erukiku	
52800	000064-17-5	Ethanol	
53270	037205-99-5	Ethylcarboxymethylcellulose	
53280	009004-57-3	Ethylcellulose	
53360	000110-31-6	N,N'-Ethylenebisoleamide	
53440	005 518-18-3	N,N'-Ethylenebispalmitamide	SML(T) = 30 mg/kg (7) (imfisier bhala ram) SML(T) = 30 mg/kg (3)
53520	000110-30-5	N,N'-Ethylenebisstearamide	
53600	000060-00-4	Ethylenediaminetetraacetic acid	
53610	054453-03-1	Ethylenediaminetetraacetic acid, melh tar-ram	
53650	000107-21-1	Ethyleneglycol	
54005	005136-44-7	Ethylene-N-palmitamide-N'-stearamide	
54260	009004-58-4	Ethylhydroxyethylcellulose	
54270	-	Ethylhydroxymethylcellulose	
54280	-	Ethylhydroxypropylcellulose	
54300	118337-09-0	2,2'-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphonite	SML = 6 mg/kg
54450	-	Xaham u żjut, minn sorsi ta' ikel li ġejjin mill-annimali jew mill-haxix	
54480	-	Xaham u żjut, idroginati, minn sorsi ta' ikel li ġejjin mill-annimali jew mill-haxix	
54930	025359-91-5	Formaldehyde- l-naphthol, copolymer [= poly(1-hydroxynaphthylmethane)]	SML = 0,05 mg/kg
55040	000064-18-6	Acidu formiku	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
55120	000110-17-8	Aċidu fumariku	
55190	029204-02-2	Aċidu gadoleiku	
55440	009000-70-8	Ġelatina	
55520	-	Fibri tal-ħġieġ	
55600	-	Mikroblalen tal-ħġieġ	
55680	000110-94-1	Aċidu glutariku	
55920	000056-81-5	Glycerol	
56020	099880-64-5	Glycerol dibehenate	
56360	-	Glycerol, esters b'aċidu acetiku	
56486	-	Glycerol, esters b'aċidi, aliph., sat., lineari, b'numru biż-żewġ ta' atomi tal-karbonju (C14 CI) u b'aċidi, aliph., unsat., lineari, b'numru biż-żewġ ta' atomi tal-karbonju (C16-Cis)	
56487	-	Glycerol, esters b'aċidu butiriku	
56490	-	Glycerol, esters b'aċidu erukiku	
56495	-	Glycerol, esters bi 12-hydroxystearic acid	
56500	-	Glycerol, esters b'aċidu lauriku	
56510	-	Glycerol, esters b'aċidu linoleiku	
56520	-	Glycerol, esters b'aċidu miristikku	
56540	-	Glycerol, esters b'aċidu oleiku	
56550	-	Glycerol, esters b'aċidu palmitiku	
56565	-	Glycerol, esters b'aċidu nonanojku	
56570	-	Glycerol, esters b'aċidu propioniku	
56580	-	Glycerol, esters b'aċidu ricinoleiku	
56585	-	Glycerol, esters b'aċidu steariku	
56610	030233-64-8	Glycerol monobehenate	
56720	026402-23-3	Glycerol monohexanoate	
56800	030899-62-8	Glycerol monolaurate diacetate	
56880	026402-26-6	Glycerol monoctanoate	
57040	-	Glycerol monooleate, ester b'aċidu askorbiku	
57120	-	Glycerol monooleate, ester b'aċidu ċitriku	
57200	-	Glycerol monopalmitate, ester b'aċidu askorbiku	
57280	-	Glycerol monopalmitate, ester b'aċidu ċitriku	
57600	-	Glycerol monostearate, ester b'aċidu askorbiku	
57680	-	Glycerol monostearate, ester b'aċidu ċitriku	
57800	018641-57-1	Glycerol tribehenate	
57920	000620-67-7	Glycerol triheptanoate	
58300	-	Glicina, imluħa	
58320	007782-42-5	Grafit	
58400	009000-30-0	Gomma tas-siġra tal-guar	
58480	009000-01-5	Gomma tas-siġra għarbija	
58720	000111-14-8	Aċidu eptanojku	
59360	000142-62-1	Aċidu eżanojku	
59760	019569-21-2	Huntite	
59990	007647-01-0	Aċidu idrokloriku	
60030	012072-90-1	Hydromagnesite	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
60080	012 304-65-3	Hydrotalcite	SML(T) = 30 mg/kg ⁽¹⁹⁾
60160	000120-47-8	4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester	
60180	004191-73-5	4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl ester	
60200	000099-76-3	4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester	
60240	000094-13-3	4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester	
60480	003864-99-1	2-(2'-Hydroxy-3,5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole	
60560	009004-62-0	Hydroxyethylcellulose	
60880	009032-42-2	Hydroxyethylmethylcellulose	
61120	009005-27-0	Hydroxyethyl starch	
61390	03735 3-5 9-6	Hydroxymethylcellulose	
61680	009004-64-2	Hydroxypropylcellulose	
61800	009049-76-7	Hydroxypropyl starch	
61840	000106-14-9	12-Hydroxystearic acid	
62140	006303-21-5	Hypophosphorous acid	
62240	001332-37-2	Ossidu tal-hadid	
62450	000078-78-4	Isopentane	
62640	008001-39-6	Xama' tal-Ġappun	
62720	001332-58-7	Kaolina	
62800	-	Kaolina, kalcinata	
62960	000050-21-5	Acidu lattiku	
63040	000138-22-7	Acidu lattiku, butyl ester	
63280	000143-07-7	Acidu lawriku	
63760	008002-43-5	Lecithin	
63840	000123-76-2	Acidu levuliniku	
63920	000557-59-5	Acidu linjoceriku	
64015	000060-33-3	Acidu linoleiku	
64150	028290-79-1	Acidu linoleiku	
64500	-	Lysine, imluha	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁴⁾
64640	001309-42-8	Idrossidu tal-manjesju	
64720	001309-48-4	Ossidu tal-manjesju	
64800	00110-16-7	Acidu maleiku	
65020	006915-15-7	Acidu maliku	
65040	000141-82-2	Acidu maloniku	
65520	000087-78-5	Mannitol	
65920	066822-60-4	N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammonium chloride, melh tas-sodju -octadecyl methacrylate-ethyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate-N-vinyl-2- pyrrolidone, copolymers	
66200	037206-01-2	Methylcarboxymethylcellulose	
66240	009004-67-5	Methylcellulose	
66560	004066-02-8	2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)	SML(T) = 3 mg/kg ⁽⁶⁾
66580	000077-62-3	2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol)	SML(T) = 3 mg/kg ⁽⁶⁾
66640	009004-59-5	Methylethylcellulose	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
66695	-	Methylhydroxymethylcellulose	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
66700	009004-65-3	Methylhydroxypropylcellulose	
66755	002682-20-4	2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	
67120	012001-26-2	Mika	SML = 5 mg/kg
67170	-	Tahlita ta' (80 sa 100 % w/w) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethyl-phenyl)-2(3H)-benzofuranone u (0 sa 20 % w/w) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-di-methylphenyl)-2(3H)-benzofuranone	
67180	-	Tahlita ta' (50 % w/w) phthalic acid, n-decyl n-octyl ester, (25 % w/w) phthalic acid di-n-decyl ester, u (25 % w/w) phthalic acid di-n-octyl ester	
67200	001317-33-5	Molybdenum disulphide	SML = 5 mg/kg ⁽¹⁾
67840	-	Acidi montanici w/jew l-esters tagħhom b'ethyleneglycol u/jew bi 1,3-butanediol u/jew bi glycerol	
67850	008002-53-7	Xama' tal-Montan	
67891	000544-63-8	Myristic acid	SML = 5 mg/kg (total tal-phosphite u phosphate)
68040	003333-62-8	7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phenylcoumarin	
68125	037244-96-5	Nepheline syenite	
68145	080410-33-9	2,2',2''-Nitrilo(triethyltris(3, 3', 5, 5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi-phenyl-2,2'-diyl)phosphite)	SML = 0,05 mg/kg. Mhux sabiex jintuża f'polymers li jmissu ma' l-ikel li s-simulant D għalihom jinsab fid-Direttiva 85/572/KEE
68960	000301-02-0	Oleamide	
69040	000112-80-1	Acidu olejku	
69760	000143-28-2	Oleyl alcohol	SML = 0,05 mg/kg
70000	070331-94-1	2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]	
70240	012198-93-5	Ozokerite	
70400	000057-10-3	Acidu palmitiku	SML = 0,05 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża
71020	000373-49-9	Acidu palmitolejku	
71440	009000-69-5	Pectin	
71600	000115-77-5	Pentaerythritol	SML = 5 mg/kg (total tal-phosphite u phosphate)
71635	025151-96-6	Pentaerythritol dioleate	
71670	178671-58-4	Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate)	
71680	006683-19-8	Pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]	SML = 0,05 mg/kg
71720	000109-66-0	Pentane	
72640	007664-38-2	Acidu fosforiku	
73160	-	Acidu fosforiku, mono- w di-n-alkyl (C16 u Cl.) esters	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, tolleranza analitika mhux inkluża)
73720	000115-96-8	Acidu fosforiku, trichoroethyl ester	
74010	145650-60-8	Acidu fosforuż, bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl) ethyl ester	
74240	031570-04-4	Acidu fosforuż, tris(2,4-di-tert-butylphenyl)ester	SML = 5 mg/kg (total tal-phosphite u phosphate)
74480	000088-99-3	o-Phthalic acid	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
76320	000085-44-9	Phthalic anhydride	F'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu fl-Anness V
76721	009016-00-6 063148-62-9	Polydimethylsiloxane (Mw > 6800)	
76730	-	Polydimethylsiloxane, gamma-hydroxypropylated	
76865	-	Polyesters ta' 1,2-propanediol u/jew 1,3- u/jew 1,4-butanediol u/jew polypropyleneglycol b'acidu adipiku, end-capped ukoll b'acidi acetiku jew acidi grassi Cl, -Cl, jew n-octanol u/jew n-decanol	
76960	025322-68-3	Polyethyleneglycol	SML = 6 mg/kg
77600	061788-85-0	Polyethyleneglycol ester ta' żejt tar-rignu idroġinat	
77702	-	Polyethyleneglycol esters ta' aliph. monocarb. acidi (C6-C22) u s-sulfati ta' l-ammonja u tas-sodju tagħhom	
77895	068439-49-6	Polyethyleneglycol(EO = 2-6) monoalkyl (C16-C18) ether	
79040	009005-64-5	Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate	SML = 30 mg/kg
79120	009005-65-6	Polyethyleneglycol sorbitan monooleate	
79200	009005-66-7	Polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate	
79280	009005-67-8	Polyethyleneglycol sorbitan monostearate	
79360	009005-70-3	Polyethyleneglycol sorbitan trioleate	SML = 0,05 mg/kg
79440	009005-71-4	Polyethyleneglycol sorbitan tristearate	
80240	029894-35-7	Polyglycerol ricinoleate	
80640	-	Polyoxyalkyl (C2-C4) dimethylpolysiloxane	
80720	008017-16-1	Acidi polyfosforici	SML = 5 mg/kg
80800	025322-69-4	Polypropyleneglycol	
81220	192268-64-7	Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-n butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)imino]-1,6-hexanediyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)imino]]-alpha-[N,N,N',N'-tetrabutyl N''-(2,2, 6, 6-tetramethyl-4-piperidiny)-N''-[6-(2,2, 6, 6-tetramethyl-4 piperidinylamino)-hexylh-ġ1, 3, 5-triazine-2,4, 6 triamine]-omega N,N,N',N'-tetrabutyl-1, 3, 5-triazine-2,4-diamine	
81515	087189-25-1	Poly(zinc glycerolate)	
81520	007758-02-3	Bromur tal-potassju	SML(T) = 30 mg/kg (⁷) (imfisier bhala ram); SML = 48 mg/kg (imfisier bhala adid)
81600	001310-58-3	Idrossidu tal-potassju	
81760	-	Trabijiet, flejks u fibri tar-ram isfar, bronż, ram, stainless steel, landa u ligi tar-ram ahmar, landa w hađid	
81840	000057-55-6	1,2-Propanediol	
81882	000067-63-0	2-Propanol	SML(T) = 30 mg/kg (⁷) (imfisier bhala ram); SML = 48 mg/kg (imfisier bhala adid)
82000	000079-09-4	Acidu propjoniku	
82080	009005-37-2	1,2-Propyleneglycol alginate	
82240	022788-19-8	1,2-Propyleneglycol dilaurate	
82400	000105-62-4	1,2-Propyleneglycol dioleate	
82560	033587-20-1	1,2-Propyleneglycol dipalmitate	
82720	006182-11-2	1,2-Propyleneglycol distearate	
82800	027194-74-7	1,2-Propyleneglycol monolaurate	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
82960	001330-80-9	1,2-Propyleneglycol monooleate	SML(T) = 0,18 mg/kg ⁽¹⁶⁾ (imfisser bħala landa)
83120	029013-28-3	1,2-Propyleneglycol monopalmitate	
83300	001323-39-3	1,2-Propyleneglycol monostearate	
83320	-	Propylhydroxyethylcellulose	
83325	-	Propylhydroxymethylcellulose	
83330	-	Propylhydroxypropylcellulose	
83440	002466-09-3	Acidu pirofosforiku	
83455	013445-56-2	Acidu pirofosforuż	
83460	012269-78-2	Pyrophyllite	
83470	014808-60-7	Kwartz	
83599	068442-12-6	Prodotti ta' reazzjoni ta' l-acidu oleiku, 2-mercaptoethyl ester, b'dichlorodimethyltin, sodium sulphide w trichloromethyltin	
83610	073138-82-6	Acidi tar-reżina u acidi tar-raża	
83840	008050-09-7	Raža	
84000	008050-31-5	Raža, ester bil-glycerol	
84080	008050-26-8	Raža, ester bil-pentaerythritol	
84210	065997-06-0	Raža, idroġinata	
84240	065997-13-9	Raža, idroġinata, ester bil-glycerol	
84320	008050-15-5	Raža, idroġinata, ester bil-methanol	
84400	064365-17-9	Raža, idroġinata, ester bil-pentaerythritol	
84560	009006-04-6	Gomma, naturali	
84640	000069-72-7	Acidu salicikliku	
85360	000109-43-3	Acidu sebaciku, dibutyl ester	
85600	-	Silikati, naturali	
85610	-	Silikati, naturali, silanated (bl-eccezzjoni ta' l-asbestos)	
85680	001343-98-2	Acidu siliciku	
85840	053320-86-8	Acidu siliciku, melh tal-litju manjeżju sodju	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bħala Litju)
86000	-	Acidu siliciku, silylated	
86160	000409-21-2	Carbide tas-silikon	
86240	007631-86-9	Diossidu tas-silikon	
86285	-	Diossidu tas-silikon, silanated	
86560	007647-15-6	Bromur tas-sodju	
86720	001310-73-2	Idrossidu tas-sodju	
87040	001330-43-4	Tetraborat tas-sodju	
87200	000110-44-1	Acidu sorbiku	
87280	029116-98-1	Sorbitan dioleate	
			SML(T) = 6 mg/kg ⁽²³⁾ (imfisser bħala Boron) mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-ilma għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p.32).

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
87520	062568-11-0	Sorbitan monobehenate	Bi qbil ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jin-sabu f'Anness V
87600	001338-39-2	Sorbitan monolaurate	
87680	001338-43-8	Sorbitan monooleate	
87760	026266-57-9	Sorbitan monopalmitate	
87840	001338-41-6	Sorbitan monostearate	
87920	061752-68-9	Sorbitan tetrastearate	
88080	026266-58-0	Sorbitan trioleate	
88160	054140-20-4	Sorbitan tripalmitate	
88240	026658-19-5	Sorbitan tristearate	
88320	000050-70-4	Sorbitol	
88600	026836-47-5	Sorbitol monostearate	
88640	008013-07-8	Żejt tas-sojja, eposizzat	
88800	009005-25-8	Lamtu, li jittikel	
88880	068412-29-3	Lamtu, idrolizzat	
88960	000124-26-5	Stearamide	
89040	000057-11-4	Aċidu steariku	
89200	007617-31-4	Aċidu steariku, melħ tar-ram	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram)
89440	-	Aċidu steariku, esters bl-ethylenglycol	SML(T) = 30 mg/kg ⁽³⁾
90720	058446-52-9	Stearoylbenzoylmethane	SML(T) = 30 mg/kg ⁽⁷⁾ (imfisser bhala ram)
90800	005793-94-2	Stearoyl-2-lactic acid, melħ tal-kalċju	
90960	000110-15-6	Succinic acid	
91200	000126-13-6	Sucrose acetate isobutyrate	
91360	000126-14-7	Sucrose octaacetate	
91840	007704-34-9	Kubrit	
91920	007664-93-9	Aċidu tal-kubrit	
92030	010124-44-4	Aċidu tal-kubrit, melħ tar-ram	
92080	014807-96-6	Talc	
92150	001401-55-4	Tannic acids	
92160	000087-69-4	Tartaric acids	Skond l-ispeċifikazzjonijiet JEFCA

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
92195	-	Taurine, mluħ	
92205	057569-40-1	Aċidu tereftaliku, diester b'2,2'-methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)	
92350	000112-60-7	Tetraethyleneglycol	
92640	000102-60-3	N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine	
92700	078301-43-6	2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-one, polymer	SML = 5 mg/kg
92930	120218-34-0	Thiodietha-nolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate)	SML = 6 mg/kg
93440	013463-67-7	Dijossidu tat-titanju	
93520	000059-02-9 010191-41-0	alpha-Tocopherol	
93680	009000-65-1	Tragacanth gum	
93720	000108-78-1	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
94320	000112-27-6	Triethyleneglycol	
94960	000077-99-6	1,1,1-Trimethylolpropane	SML = 6 mg/kg
95200	001709-70-2	1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene	
95270	161717-32-4	2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3- propanediol phosphite	SML = 2 mg/kg (bħala somma ta' fosfit, fosfat u l-prodott ta' hydrolysis = TTBP)
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodott li jirreagixxi ma' l-aċidu ċitriku, melħ tal-lithium	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bħala Lithium)
95855	007732-18-5	Ilma	Bi qbil mad-Direttiva 98/83/KEE
95859	-	Xemgħat, rfinuti, derivati minn għalf ta' l-annimali ibbażat fuq pitrolju jew hydrocarbon sintetiku	Bi qbil ma' l-ispeċifikazzjonijiet li hemm f'Anness V
95883	-	Żjut ta' mineral abjad, derivati minn għalf ta' l-annimali ibbażat fuq pitrolju jew hydrocarbon sintetiku	Bi qbil ma' l-ispeċifikazzjonijiet li hemm f'Anness V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920	-	Dqiq ta' l-injam u fibri, mhux ittrattat	
95935	011138-66-2	Xanthan gum	
96190	020427-58-1	Hydroxide taż-żingu	
96240	001314-13-2	Ossidu taż-żingu	
96320	001314-98-3	Sulfat taż-żingu	

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
30180	002180-18-9	ċidu aċetiku, melh tal-manganiz	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiz)
31520	061167-58-6	Acidu akriliku, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-4-methylphenyl ester	SML = 6 mg/kg
31920	000103-23-1	Acidu adipiku, bis(2-ethylhexyl) ester	SML = 18 mg/kg ⁽¹⁾
34230	-	Alkyl(C8-C22) acidu sulfoniku	SML = 6 mg/kg
35760	001309-64-4	Triossidu ta' l-antimonju	SML = 0,02 mg/kg (imfisser bhala antimonju tolleranza analitika inkluża)
36720	017194-00-2	Idrossidu tal-barju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹²⁾ (imfisser bhala Barju)
36800	010022-31-8	Nitrat tal-barju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹²⁾ (imfisser bhala Barju)
38240	000119-61-9	Benzophenone	SML = 0,6 mg/kg
38560	007128-64-5	2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene	SML = 0,6 mg/kg
38700	063397-60-4	Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 18 mg/kg
38800	032687-78-8	N,N'-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl) hydrazide	SML = 15 mg/kg
38820	026741-53-7	Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphate	SML = 0,6 mg/kg
39060	035958-30-6	1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl) ethane	SML = 5 mg/kg
39090	-	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C,8)amine	SML(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹³⁾
39120	-	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C,8)amine hydrochlorides	SML(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹³⁾ imfisser bhala amine terzjarja (imfisser ghajr HCl)
40000	000991-84-4	2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg
40020	1105 5 3-2 7-0	2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenyl	SML = 6 mg/kg
40160	061269-61-2	N,N'-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethylenediamine-1,2-dibromoethane, copolymer	SML = 2,4 mg/kg
40800	013003-12-8	4,4'-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphate)	SML = 6 mg/kg
40980	019664-95-0	Acidu butiriku, melh tal-manganiz	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiz)
42000	063438-80-2	(2-Carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 30 mg/kg
42400	010377-37-4	Acidu karboniku, melh tal-litju	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bhala litju)
42480	000584-09-8	Acidu karboniku, melh tar-rubidju	SML = 12 mg/kg
43600	004080-31-3	1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride	SML = 0,3 mg/kg
43680	000075-45-6	Chlorodifluoromethane	SML = 6 mg/kg u f'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu fl-Anness V
44960	011104-61-3	Ossidu tal-kobalt	SML(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (imfisser bhala Kobalt)
45440	-	Cresols, butylated, styrenated	SML = 12 mg/kg
45650	006197-30-4	2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester	SML = 0,05 mg/kg
46720	004130-42-1	2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
47600	084030-61-5	Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 12 mg/kg
48640	000131-56-6	2,4-Dihydroxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
48800	000097-23-4	2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane	SML = 12 mg/kg
48880	000131-53-3	2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾
49600	026636-01-1	Dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg ⁽¹⁶⁾ (imfisser bhala Landa)
49840	002500-88-1	Diocetadecyl disulphide	SML = 3 mg/kg
50160	-	Di-n-octyltin bis(n-alkyl (C10-C16) mercapto acetate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50240	010039-33-5	Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50320	015571-58-1	Di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50360	-	Di-n-octyltin bis(ethyl maleate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser a la Landa)
50400	033568-99-9	Di-n-octyltin bis(isooctyl maleate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50480	026401-97-8	Di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50560	-	Di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50640	003648-18-8	Di-n-octyltin dilaurate	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50720	015571-60-5	Di-n-octyltin dimaleate	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50800	-	Di-n-octyltin dimaleate, esterifikat	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50880	-	Di-n-octyltin dimaleate, polymers (n = 2-4)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
50960	069226-44-4	Di-n-octyltin ethyleneglycol bis(mercaptoacetate)	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
51040	015535-79-2	Di-n-octyltin mercaptoacetate	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
51120	-	Di-n-octyltin thiobenzoate 2-ethylhexyl mercaptoacetate	SML(T) = 0,04 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (imfisser bhala Landa)
51570	000127-63-9	Diphenyl sulphone	SML(T) = 3 mg/kg ⁽²⁵⁾
51680	000102-08-9	N,N'-diphenylthiourea	SML = 3 mg/kg
52000	027176-87-0	Dodecylbenzenesulphonic acid	SML = 30 mg/kg
52320	052047-59-3	2-(4-Dodecylphenyl)indole	SML = 0,06 mg/kg
52880	023676-09-7	4-Ethoxybenzoic acid, ethyl ester	SML = 3,6 mg/kg
53200	023949-66-8	2-Ethoxy-2'-ethyloxanilide	SML = 30 mg/kg
58960	000057-09-0	Hexadecyltrimethylammonium bromide	SML = 6 mg/kg
59120	023128-74-7	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)	SML = 45 mg/kg
59200	035074-77-2	1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)	SML = 6 mg/kg
60320	070321-86-7	2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole	SML = 1,5 mg/kg
60400	003896-11-5	2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole	SML(T) = 30 mg/kg ⁽¹⁹⁾
60800	065447-77-0	1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine-succinic acid, dimethyl ester, copolymer	SML = 30 mg/kg
61280	003293-97-8	2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾
61360	000131-57-7	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
61440	002440-22-4	2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole	SML(T) = 30 mg/kg ⁽¹⁹⁾
61600	001843-05-6	2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾
63200	051877-53-3	Acidu lattiku, melh tal-manganiż	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
64320	010377-51-2	Jodju tal-litju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹¹⁾ (imfisser bhala Jodju) u SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bhala Litju)
65120	007773-01-5	Klorur tal-manganiż	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
65200	012626-88-9	Idrossidu tal-manganiż	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
65280	010043-84-2	Manganese hypophosphite	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
65360	011129-60-5	Ossidu tal-manganiż	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
65440	-	Manganese pyrophosphite	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)
66360	085209-91-2	2,2'-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenol) sodium phosphate	SML = 5 mg/kg
66400	000088-24-4	2,2'-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)	SML(T) = 1,5 mg/kg ⁽²⁰⁾
66480	000119-47-1	2,2'-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)	SML(T) = 1,5 mg/kg ⁽²⁰⁾
67360	067649-65-4	Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML = 24 mg/kg
67520	054849-38-6	Monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 0,18 mg/kg ⁽¹⁶⁾ (imfisser bhala Landa)
67600	-	Mono-n-octyltin tris(alkyl(Cl0 Cl6) mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹⁸⁾ (imfisser bhala Landa)
67680	027107-89-7	Mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹⁸⁾ (imfisser bhala Landa)
67760	026401-86-5	Mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)	SML(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹⁸⁾ (imfisser bhala Landa)
68078	027253-31-2	Acidu neodekanojku, melh tal-kobalt	SML(T) = 0,05 mg/kg (imfisser bhala acidu neodekanojku) u SML(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (imfisser bhala Kobalt). Mhux sabiex jintuża f' polymers li jmissu ma' ikel li għalihom is-simulant D huwa stabbilit fid-Direttiva 85/572/ KEE.
68320	002082-79-3	Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	SML = 6 mg/kg
68400	010094-45-8	Octadecylceramide	SML = 5 mg/kg
68860	004724-48-5	n-Octylphosphonic acid	SML = 0,05 mg/kg
69840	016260-09-6	Oleypalmitamide	SML = 5 mg/kg
72160	000948-65-2	2-Phenylindole	SML = 15 mg/kg
72800	001241-94-7	Acidu fosforiku, diphenyl 2-ethylhexyl ester	SML = 2,4 mg/kg
73040	013763-32-1	Acidu fosforiku, melh tal-litju	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bhala Litju)
73120	010124-54-6	Acidu fosforiku, melh tal-manganiż	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (imfisser bhala Manganiż)

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
74400	-	Phosphorous acid, tris(nonyl-u/jew dinonylphenyl) ester	SML = 30 mg/kg
77440	-	Polyethyleneglycol diricinoleate	SML = 42 mg/kg
77520	061791-12-6	Polyethyleneglycol ester taż-żejt tar-rignu	SML = 42 mg/kg
78320	009004-97-1	Polyethyleneglycol monoricinoleate	SML = 42 mg/kg
81200	071878-19-8	Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl 4-piperidyl) imino]	SML = 3 mg/kg
81680	007681-11-0	Jodju tal-potassju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹⁾ (imfisser bhala Jodju)
82020	019019-51-3	Aċidu propjoniku, melh tal-kobalt	SML(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (imfisser bhala Kobalt)
83595	119345-01-6	Prodott ta' reazzjoni ta' di-tert-butylphosphonite bil-biphenyl, miksub minn kondensazzjoni ta' 2,4-di-tert-butylphenol bil-prodott ta' reazzjoni Friedel Craft tal-phosphorous trichloride u biphenyl	SML = 18 mg/kg u f'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fl-Anness V.
83700	000141-22-0	Aċidu rikinolejku	SML = 42 mg/kg
84800	000087-18-3	Aċidu salicikliku, 4-tert-butylphenyl ester	SML = 12 mg/kg
84880	000119-36-8	Aċidu salicikliku, methyl ester	SML = 30 mg/kg
85760	012068-40-5	Aċidu salicikliku, melh ta' l-aluminju tal-litju (2:1:1)	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bhala Litju)
85920	012627-14-4	Aċidu salicikliku, melh tal-litju	SML(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (imfisser bhala Litju)
86800	007681-82-5	Jodju tas-sodju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹⁾ (imfisser bhala Jodju)
86880	-	Sodium monoalkyl dialkylphenoxybenzenedisulphonate	SML = 9 mg/kg
89170	013586-84-0	Aċidu steariku, melh tal-kobalt	SML(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (imfisser bhala Kobalt)
92000	007727-43-7	Aċidu sulfuriku, melh tal-barju	SML(T) = 1 mg/kg ⁽¹²⁾ (imfisser bhala Barju)
92320	-	Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO =3-8) ether ta' l-acidu glikoliku	SML = 15 mg/kg
92560	038613-77-3	Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylene diphosphonite	SML = 18 mg/kg
92800	000096-69-5	4,4'-Thiobis(6-terc-butyl-3-methylphenol)	SML = 0,48 mg/kg
92880	041484-35-9	Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy phenyl) propionate)	SML = 2,4 mg/kg
93120	000123-28-4	Thiodipropionic acid, didodecyl ester	SML(T) = 5 mg/kg ⁽²¹⁾
93280	000693-36-7	Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester	SML(T) = 5 mg/kg ⁽²¹⁾
94560	000122-20-3	Triisopropanolamine	SML = 5 mg/kg
95000	028931-67-1	Trimethylolpropane trimethacrylate-methyl methacrylate copolymer	
95280	040601-76-1	1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine- 2,4, 6 (1 H, 3H, 5H)-trione	SML = 6 mg/kg
95360	027676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine- 2,4, 6 (1 H, 3H, 5H)-trione	SML = 5 mg/kg
95600	001843-03-4	1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) butane	SML = 5 mg/kg

ANNESS IV

PRODOTTI MIKSUBIN PERMEZZ TA' FERMENTAZZJONI TAL-BATTERJI.

Nru. ta' Ref.	Nru tas-CAS	Isem	Restrizzjonijiet u/jew speċifikazzjonijiet
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	080181-31-3	3-Hydroxybutanoic acid-3-hydroxy-pentanoic acid, copolymer	SML = 0,05 mg/kg għall-aċidu krotoniku (bħala impurità) u f'konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet li jinsabu f'Anness V

ANNEX V

SPECIFIKAZZJONIJIET.

Parti A: **Speċifikazzjonijiet ġenerali**

Il-materjal u l-oġġett iffabbrikat bl-użu ta' isocyanates jew koloranti aromatiċi imhejjija permezz ta' diazo-coupling, ma għandhomx jirrilaxxaw amines aromatiċi primarji (imfissra bħala aniline) fi kwantità li tista' tiġi skoperta (DL = 0,02 mg/kg ta' ikel jew simulant ta' ikel, bit-tolleranza analitika nkluża). Madankollu, l-valur ta' migrazzjoni ta' l-amines aromatiċi primarji elenkati f'din id-Direttiva huma esklużi minn din ir-restrizzjoni.

Parti B: **Speċifikazzjonijiet ohra**

Nru ta' Ref.	SPECIFIKAZZJONIJIET OHRA
16690	Divinylbenzene Jista' jkun fih sa 40 % ta' Ethylvinylbenzene.
18888	3-Hydroxybutanoic acid-3-hydroxypentanoic acid, copolymer Definizzjoni Il-copolymers huma prodotti mill-fermentazzjoni kkontrollata ta' <i>Alcaligenes eutrophus</i> cepa bl-użu ta' tahlit ta' glukosju w acidu propanojku bħala sorsi ta' karbonju. L-organizmu wżat ma ġiex ipproġettat ġenetikament u ġie miksub minn organismu waħdieni tat-tip tar-razza selvaġġa <i>Alcaligenes eutrophus</i> HI6 NCIMB 10442. Master stocks ta' l-organizmu huma maħżuna bħala freeze-dried ampoules. Jiġi ppreparat submaster/working stock minn master stock u maħżun f'nitroġinu likwidu w użat sabiex tiġi ppreparata inocula għall-fermentatur. Il-kampjuni tal-fermentatur jiġu eżaminati kuljum kemm bil-mikroskopju kif ukoll għal kwalunkwe tibdil fil-morfologija kolonjali fuq varjetà ta' agars f'temperaturi differenti. Il-copolymers jiġu izolati minn batterji tat-trattament tas-shana permezz ta' diġestjoni kkontrollata tal-komponenti l-oħra taċ-ċelluli, hasil u tnixxif. Dawn il-copolymers huma normalment offruti kif ifformulati, frak imdewweb ifformat li jkun fihom addittivi bħalma huma nucleating agents, plasticisers, fillers, stabilizzaturi u pigmenti li jikkonformaw kollha ma' l-ispeċifikazzjonijiet ġenerali w individwali. Isem kimiku Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) Numru CAS 080181-31-3 Formola strutturali $ \begin{array}{ccccccc} & & & & \text{CH}_3 & & \\ & & & & & & \\ & & & & \text{CH}_3 & \text{O} & \text{CH}_2 & \text{O} \\ & & & & & & & \\ & & & & \text{-(O-CH-CH}_2\text{-C-)}_m & \text{-(O-CH-CH}_2\text{-C-)}_n \end{array} $ fejn $n/(m + n)$ huwa akbar minn 0 u inqas jew daqs 0,25 Piż medju molekolari Mhux inqas minn 150 000 Daltons (ikkalkulat permezz ta' gel permeation chromatography). Assay Mhux inqas minn 98 % poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) analizzat wara idroliżi bħala tahlita ta' 3-D-hydroxybutanoic u 3-D-hydroxypentanoic acids. Deskrizzjoni Trab abjad għal off-white wara iżolament Karatteristici Testijiet ta' identifikazzjoni: Solubilità Jinhall fil-idrokarboni fil-klorur bħalma huma l-chloroform jew id-dichloromethane iżda pratikament ma jinhallx fl-ethanol, fl-aliphatic alkanes u fl-ilma Migrazzjoni Il-migrazzjoni ta' acidu krotaniku ma għandhiex taqbeż 0,05 mg/kg ikel. Purità Qabel il-granulazzjoni il-materja prima ta' trab copolymer għandu jkun fiha: — Nitroġenu mhux aktar minn 2 500 mg/kg ta' plastika — Żingu mhux aktar minn 100 mg/kg ta' plastika — Ram mhux aktar minn 5 mg/kg ta' plastika

Nru ta' Ref.	SPEĊIFIKAZZJONIJIET OHRA
	— Ċomb mhux aktar minn 2 mg/kg ta' plastika — Arseniku mhux aktar minn 1 mg/kg ta' plastika — Kromju mhux aktar minn 1 mg/kg ta' plastika
23547	Polydimethylsiloxane (Mw > 6 800) Viskosità minima 100 x 10 ⁻⁶ m ² /s (= 100 centistokes) f'25 °C
25385	Triallylamine 40 mg/kg hydrogel fi proporzjon ta' 1 kg ikel sa massimu ta' 1,5 grammi ta' hydrogel. Għall-użu biss f'hydrogels intenzjonati sabiex jiġu f'kontatt mhux dirett ma' l-ikel.
38320	4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbene Mhux aktar minn 0,05 %w/w (kwantità tas-sostanza wżata/kwantità tal-formolazzjoni)
43680	Chlorodifluoromethane Kontenut ta' chlorofluoromethane inqas minn 1 mg/kg tas-sostanza
47210	Dibutylthiostannoic acid polymer Unità molekolari = (C ₈ H ₁₈ S ₃ Sn ₂) _n (n = 1,5-2)
76721	Polydimethylsiloxane (Mw > 6 800) Viskosità minima 100 x 10 ⁻⁶ m ² /s (= 100 centistokes) fi 25 °C
83595	Prodott ta' reazzjoni ta' di-tert-butylphosphonite b'biphenyl, miksub permezz ta' kondensazzjoni ta' 2,4-di-tert-butylphenol bi prodott ta' reazzjoni Friedel Craft ta' phosphorous trichloride w biphenyl Kompożizzjoni: — 4,4'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite] (Nru tas-CAS 38613-77-3) (36-46 % w/w (°)), — 4,3'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite] (Nru tas-CAS 118421-00-4) (17-23 % w/w (°)), — 3,3'-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite] (Nru tas-CAS 118421-01-5) (1-5 % w/w (°)), — 4-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite (Nru tas-CAS 91362-37-7) (11-19 % w/w (°)), — Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (CAS.No 31570-04-4) (9-18 % w/w (°)), — 4,4'-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert butylphenyl)phosphonite (Nru tas-CAS 112949-970) (< 5 % w/w (°)). Speċifikazzjonijiet ohra: — Kontenut ta' fosfru ta' min. 5,4 % sa mass. 5,9 — Valur ta' acidu ta' mass. 10 mg KOH għal kull gramma — Firxa ta' tidwib ta' 8 5-110 °C
88640	Żejt tas-sojja, epossidizzat Oxirane < 8 %, numru tal-jodju < 6
95859	Xama', raffinat, miksub minn għalf ta' l-annimali ibbażati fuq pitrolju jew idrokarbonju sintetiku Il-prodott għandu jkollu l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin: — Kontenut ta' idrokarboni minerali b'numru tal-Karbonju inqas minn 25, iżda mhux aktar minn 5 % (w/w) — Viskosità mhux inqas minn 11 × 10⁻⁶ m²/s (= 11 centistokes) f'100 °C — Piż molekolari medju mhux inqas minn 500.
95883	Żjut ta' minerali bojod, li fihom il-pitrolju miksubin minn feedstocks ta' l-idrokarbonju bbażat fuq il-pitrolju Il-prodott għandu jkollu l-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin: — Kontenut ta' idrokarboni minerali b'numru tal-karbonju inqas minn 25, mhux aktar minn 5 % (w/w) — Viskosità mhux inqas minn 8,5 × 10⁻⁶ m²/s (= 8,5 centistokes) f'100 °C — Piż molekolari medju mhux inqas minn 480

(°) Kwantità ta' sostanza wżata/kwantità ta' formulazzjoni

ANNEX VI

**NOTI LI GHANDHOM X'JAQSMU MAL-KOLONNA "RESTRIZZJONIJIET U/JEW
SPECIFIKAZZJONIJIET"**

- (¹) Avviż: hemm riskju li l-SML jista' jiġi maqbuż f'simulanti ta' ikel imxahham.
- (²) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 10060 u 23920.
- (³) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 15760, 16990, 47680, 53650 u 89440.
- (⁴) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 19540, 19960 u 64800.
- (⁵) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 14200, 14230 u 41840.
- (⁶) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 66560 u 66580.
- (⁷) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 u 92030.
- (⁸) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 u 95725.
- (⁹) Avviż hemm riskju li l-migrazzjoni tas-sostanza tiddeterjora l-karatteristiċi organoleptiċi ta' l-ikel f'kuntatt magħha u mbaġħad, li l-prodott lest ma jikkonformax mat-tieni inciz ta' Artikolu 2 tad-Direttiva 89/109/KEE.
- (¹⁰) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 u 73120.
- (¹¹) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 45200, 64320, 81680 u 86800.
- (¹²) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 36720, 36800, 36840 u 92000.
- (¹³) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 39090 u 39120.
- (¹⁴) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 44960, 68078, 82020 u 89170.
- (¹⁵) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 u 61600.
- (¹⁶) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 49600, 67520 u 83599.
- (¹⁷) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 u 51120.
- (¹⁸) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 67600, 67680 u 67760.
- (¹⁹) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 60400, 60480 u 61440.
- (²⁰) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 66400 u 66480.
- (²¹) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 93120 u 93280.
- (²²) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 17260 u 18670.
- (²³) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 13620, 36840, 40320 u 87040.
- (²⁴) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 13720 u 40580.

- (²⁵) SML(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-migrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nri ta' Ref.: 16650 u 51570.
- (²⁶) QM(T) f'dan il-każ speċifiku jfisser illi r-restrizzjoni ma tkunx maqbuża mit-total tal-kwantitajiet ta' fdal tas-sustanzi li ġejjin imsemmija bhala Nru. ta' Ref.: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 u 25270.
-

ANNEX VII

Parti A

DIRETTIVA REVOKATA W L-EMENDI TAGHHA

(Li ssir referenza għaliha minn Artikolu 10(1))

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 90/128/KEE (ĠU L 349, 13.12.1990, p. 26)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/39/KEE (ĠU L 168, 23.6.1992, p. 21)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/9/KEE (ĠU L 90, 14.4.1993, p. 26)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/3/KE (ĠU L 41, 23.2.1995, p. 44)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/11/KE (ĠU L 61, 12.3.1996, p. 26)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/91/KE (ĠU L 310, 4.12.1999, p. 41)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/62/KE (ĠU L 221, 17.8.2001, p. 18)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/17/KE (ĠU L 58, 28.2.2002, p. 19)

Parti B

DATI TA' L-GHELUQ GHAT-TRASPOŻIZZJONI FL-IĠI NAZZJONALI

(Li ssir referenza għaliha minn Artikolu 10(1))

Direttiva	Dati ta' għeluq		
	Għal traspożizzjoni	Għall-permess tal-kummerċ ta' daww il-prodotti li jikkonformaw ma' din id-Direttiva	Għall-projbizzjoni tal-kummerċ ta' daww il-prodotti li ma jikkonformawx ma' din id-Direttiva
90/128/KEE (ĠU L 349, 13.12.1990, p. 26)	31 ta' Dicembru 1990	1 ta' Jannar 1991	1 ta' Jannar 1993
92/39/KEE (ĠU L 168, 23.6.1992, p. 21)	31 ta' Dicembru 1992	31 ta' Marzu 1994	1 ta' April 1995
93/9/KEE (ĠU L 90, 14.4.1993, p. 26)	1 ta' April 1994	1 ta' April 1994	1 ta' April 1996
95/3/KE (ĠU L 41, 23.2.1995, p. 44)	1 ta' April 1996	1 ta' April 1996	1 ta' April 1998
96/11/KE (ĠU L 61, 12.3.1996, p. 26)	1 ta' Jannar 1997	1 ta' Jannar 1997	1 ta' Jannar 1999
1999/91/KE (ĠU L 310, 4.12.1999, p. 41)	31 ta' Dicembru 2000	1 ta' Jannar 2002	1 ta' Jannar 2003
2001/62/KE (ĠU L 221, 17.8.2001, p. 18)	30 ta' Novembru 2002	1 ta' Dicembru 2002	1 ta' Dicembru 2002
2002/17/KE (ĠU L 58, 28.2.2002, p.19)	28 ta' Frar 2003	1 ta' Marzu 2003	1 ta' Marzu 2004 1 ta' Marzu 2003 għall-materjali w oġġetti li fihom id-divinylbenzene

ANNEX VIII

TABELLA TAL-KORRELAZZJONI

Id-Direttiva 90/128/KEE	Din id-Direttiva
Artikolu 1	Artikolu 1
Artikolu 2	Artikolu 2
Artikolu 3	Artikolu 3
Artikolu 3a	Artikolu 4
Artikolu 3b	Artikolu 5
Artikolu 3c	Artikolu 6
Artikolu 4	Artikolu 7
Artikolu 5	Artikolu 8
Artikolu 6	Artikolu 9
-	Artikolu 10
-	Artikolu 11
-	Artikolu 12
ANNEX I	ANNEX I
ANNEX II	ANNEX II
ANNEX III	ANNEX III
ANNEX IV	ANNEX IV
ANNEX V	ANNEX V
ANNEX VI	ANNEX VI
-	ANNEX VII
-	ANNEX VIII