

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1291/2014**af 16. juli 2014****om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF ⁽¹⁾, særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Der blev ved Kommissionens beslutning 2000/367/EF ⁽²⁾ vedtaget et system til klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne. Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, samt massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, er blandt de byggevarer, som beslutningen finder anvendelse på.
- (2) Test har påvist, at disse varer har en stabil og forudsigelig ydeevne hvad angår brandbeskyttelsesevne, når de anvendes til væg- og loftsbeklædning, forudsat at varerne opfylder visse krav vedrørende træets massefylde samt pladernes og træbeklædningens tykkelse.
- (3) Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, bør derfor anses for at opfylde ydeevneniveauerne for brandbeskyttelse, jf. beslutning 2000/367/EF, på de betingelser uden behov for yderligere prøvning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Træbaserede plader, som er dækket af den harmoniserede standard EN 13986, og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug, som er dækket af den harmoniserede standard EN 14915, anses for at opfylde ydeevneniveauerne for brandbeskyttelse som angivet i bilaget uden prøvning, når de anvendes til væg- og loftsbeklædning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

⁽¹⁾ EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

⁽²⁾ Kommissionens beslutning 2000/367/EF af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne (EFT L 133 af 6.6.2000, s. 26).

BILAG

Produkt ⁽¹⁾	EN-produkt-standard	Produktoplysninger ⁽²⁾	Mindste gennemsnitlige massefylde (kg/m ³)	Minimums-tykkelse (mm)	Klasse K ⁽³⁾
Træfiberplade	EN 13986	Med og uden fer og not ⁽⁵⁾	800	9	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
OSB-paneler	EN 13986	Med og uden fer og not ⁽⁶⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Spånplade	EN 13986	Med fer og not ⁽⁷⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Spånplade	EN 13986	Med og uden fer og not ⁽⁶⁾	600	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Krydsfiner	EN 13986	Med og uden fer og not ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Massive træplader	EN 13986	Med og uden fer og not ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Spånplade	EN 13986	Med fer og not ⁽⁸⁾	600	25	K ₂ 30
OSB-paneler	EN 13986	Med fer og not ⁽⁸⁾	600	30	K ₂ 30
Krydsfiner	EN 13986	Med fer og not ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Massive træplader	EN 13986	Med fer og not ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Massive træplader	EN 13986	Med fer og not ⁽⁹⁾	450	53	K ₂ 60
Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug	EN 14915	Med fer og not ⁽¹⁰⁾	450	15	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug	EN 14915	Med fer og not ⁽¹⁰⁾	450	27	K ₂ 30
Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug	EN 14915	Med fer og not ⁽¹¹⁾	450	2 × 27 ⁽¹²⁾	K ₂ 60

⁽¹⁾ Monteret direkte på alle typer underlag uden luftmellemrum.

⁽²⁾ Samlinger med ikke-afrundede kanter eller fer- og notprofil og med samme tykkelse som produktet og uden mellemrum.

⁽³⁾ Klasse jf. beslutning 2000/367/EF.

⁽⁴⁾ K₁ 10 for underlag ≥ 300 kg/m³

⁽⁵⁾ Stiftlængde minimum 40 mm og maksimumsafstand 100 mm

⁽⁶⁾ Skruelængde minimum 30 mm og maksimumsafstand 200 mm

⁽⁷⁾ Skruelængde minimum 30 mm og maksimumsafstand 150 mm

⁽⁸⁾ Skruelængde minimum 50 mm og maksimumsafstand 200 mm

⁽⁹⁾ Skruelængde minimum 75 mm og maksimumsafstand 200 mm

⁽¹⁰⁾ Sømlængde minimum 60 mm og maksimumsafstand 600 mm

⁽¹¹⁾ Sømlængde minimum 50 mm (i hvert lag) og maksimumsafstand 600 mm

⁽¹²⁾ De to lag er monteret vinkelret på hinanden i længderetningen.