

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2293

af 3. august 2017

om betingelserne for klassificering uden prøvning af varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, med hensyn til reaktion ved brand

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF ⁽¹⁾, særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Et system til klassificering af byggevarers ydeevne med hensyn til deres reaktion ved brand blev vedtaget ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 ⁽²⁾. Varer af krydslamineret træ og varer af lamineret finertræ er byggevarer, som denne delegerede forordning finder anvendelse på.
- (2) Prøvnings har vist, at varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, har en stabil og forudsigelig ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, forudsat at de opfylder visse betingelser vedrørende varens form samt dens installation, gennemsnitlige massefylde og tykkelse.
- (3) Varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, bør derfor, såfremt de opfylder disse betingelser, anses for at opfylde en bestemt ydeevneklasse for reaktion ved brand, der er fastlagt ved delegeret forordning (EU) 2016/364, uden behov for prøvning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, som opfylder betingelserne i bilaget, anses for at opfylde ydeevneklasserne i bilaget uden prøvning.

⁽¹⁾ EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 af 1. juli 2015 om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 68 af 15.3.2016, s. 4).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Tabel 1

Klasser for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for varer af krydslamineret træ og varer af lamineret finertræ for vægge og lofter

Vare ⁽¹⁾	Varedata	Mindste gennemsnitlige densitet ⁽²⁾ (kg/m ³)	Mindste samlede tykkelse (mm)	Klasse ⁽³⁾
Varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351	Mindste tykkelse af lagene på 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374	Minimal tykkelse af fineren på 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Gælder for alle sorter og limtyper, som varestandarderne omfatter.⁽²⁾ Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238.⁽³⁾ Klasse som fastsat i tabel 1 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/364.⁽⁴⁾ Gyldig klasse for alle typer underlag eller luftmelletrum bagved.

Tabel 2

Klasser for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for varer af krydslamineret træ og varer af lamineret finertræ for gulvbelægning

Vare ⁽¹⁾	Varedata	Mindste gennemsnitlige densitet ⁽²⁾ (kg/m ³)	Mindste samlede tykkelse (mm)	Klasse for gulvbelægning ⁽³⁾
Varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351	Mindste tykkelse af lagene på 18 mm og med overfladelag fremstillet af fyr	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351	Mindste tykkelse af lagene på 18 mm og med overfladelag fremstillet af gran	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374	Med mindste tykkelse af fineren på 3 mm og med overfladelag fremstillet af fyr	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374	Med mindste tykkelse af fineren på 3 mm og med overfladelag fremstillet af fyr	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374	Med mindste tykkelse af fineren på 3 mm og med overfladelag fremstillet af gran	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Gælder også for trappetrin.⁽²⁾ Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238.⁽³⁾ Klasse som fastsat i tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/364.⁽⁴⁾ Gyldig klasse for alle typer underlag eller luftmelletrum bagved.