

379L0076

24.1.79

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άριθ. Ν 17/17

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1978

περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/276/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν όρισμένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσεως διμερών μειγμάτων ύφανσίμων ινών

(79/76/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τό άρθρο 100,

τήν οδηγία 72/276/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1972 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν όρισμένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσεως διμερών μειγμάτων ύφανσίμων ινών⁽¹⁾,

Έκτιμώντας:

δτι ή οδηγία 72/276/ΕΟΚ καθιέρωσε ομοιόμορφες μεθόδους εφαρμόσιμες σέ όρισμένα διμερή μείγματα ύφανσίμων ινών για τόν προσδιορισμό, κατά τούς έπισήμους έλέγχους που πραγματοποιούνται στα Κράτη μέλη, της συνθέσεως σέ ίνες των ύφανσίμων προϊόντων, τόσο ως προς τήν προκατεργασία του δείγματος όσο και ως προς τήν ποσοτική ανάλυση·

δτι απέδείχθη απαραίτητο οί μέθοδοι ανάλυσεως άριθ. 3 και άριθ. 6 του παραρτήματος II της οδηγίας 72/276/ΕΟΚ νά προσαρμοσθούν στίς τελευταίες έξελίξεις της έπιστήμης και της τεχνικής· δτι, οί προβλεπόμενες για τόν σκοπό αυτό τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για τή θέση σέ εφαρμογή και χρήση τέτοιων μεθόδων·

δτι τά προβλεπόμενα από τήν παρούσα οδηγία μέτρα είναι σύμφωνα προς τή γνώμη της Έπιτροπής για τήν Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των μεθόδων ανάλυσεως στον τομέα των ύφανσίμων, ή όποια προβλέπεται από τό άρθρο 5 της οδηγίας 72/276/ΕΟΚ

δτι είναι απαραίτητο νά προβλεφθεί μία έγγύς ήμερομηνία για τήν θέση σέ εφαρμογή των διατάξεων έσωτερικού δικαίου των απαραίτητων για τήν εφαρμογή της παρούσης οδηγίας· δτι ή ήμερομηνία αυτή

δύνатаι, κατά συνέπεια, νά έχει όρισθεί έντός προθεσμίας έξι μηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τό παράρτημα II παράγραφος 2, μέθοδοι άριθ. 3 και 6, της οδηγίας 72/276/ΕΟΚ του Συμβουλίου τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς διατάξεις που είναι αναγκαίες για νά συμμορφωθούν προς τήν παρούσα οδηγία έντός έξι μηνών από της κοινοποιήσεως της και ένημερώνουν περί αυτού άμέσως τήν Έπιτροπή.
2. Άπό της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας, τά Κράτη μέλη ένημερώνουν τήν Έπιτροπή έντός εύθετου χρόνου, προκειμένου νά της έπιτραπεί νά διατυπώσει τίς παρατηρήσεις της, περί παντός σχεδίου διατάξεων νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρος που σκοπεύουν νά θεσπίσουν στον τομέα που διέπεται από τήν οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία άπευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 21 Δεκεμβρίου 1978.

Γιά τήν Έπιτροπή

Richard BURKE

Μέλος της Έπιτροπής

(1) ΕΕ άριθ. Ν 173 της 31.7.1972, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση του παραρτήματος II παράγραφος 2 της οδηγίας 72/276/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1972

ΜΕΘΟΔΟΣ Άριθ. 3

Σημείο 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από εκείνα που περιγράφονται στις γενικές οδηγίες)· σημείο 3.2 Άντιδραστήρια, περίπτωση (i) τροποποιείται ως εξής:

«Διάλυμα περιέχον 20 g άνύδρου χλωριούχου ψευδαργύρου τετηγμένου και 68 g άνύδρου μυρμηκικού οξέος φέρεται μέχρι μάζας 100 g με νερό (ήτοι 20 μέρη κατά βάρος άνύδρου χλωριούχου ψευδαργύρου τετηγμένου με 80 μέρη κατά βάρος μυρμηκικού οξέος περιεκτικότητας 85% κατά βάρος.»

Γιά τό σκοπό αυτό, έφιστάται ή προσοχή στό παράρτημα II.1. σημεία I.3.2.2, πού καθορίζει ότι όλα τά χρησιμοποιούμενα άντιδραστήρια πρέπει νά είναι χημικά καθαρά. Έξ άλλου, είναι άπαραίτητο νά χρησιμοποιείται άποκλειστικά άνυδρος χλωριούχος ψευδάργυρος τετηγμένος.

Σημείο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, δεύτερο έδάφιο, δεύτερη φάση, τροποποιείται ως εξής:

«Τό ίνώδες υπόλειμμα εκπλύνεται με 100 ml περίπου ψυχρού διαλύματος άμμωνίας (3.2. ii), ώστε νά εξασφαλίζεται ότι τό υπόλειμμα αυτό παραμένει πλήρως έμβυθισμένο έντός του διαλύματος επί 10 λεπτά⁽¹⁾ και έν συνέχεια εκπλύνεται τελείως με ψυχρό νερό.»

(1) Για νά εξασφαλισθεί ή έμβύθιση επί 10 λεπτά του ίνώδους υπολείμματος έντός του διαλύματος άμμωνίας είναι δυνατόν, παραδείγματος χάριν, νά προσαρμοσθεί στό χωνευτήριο διηθήσεως μία προέκταση με στροφιγγα πού νά επιτρέπει τή ρύθμιση της ροής του άμμωνιακού διαλύματος.

Σημείο 5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ τροποποιείται ως εξής:

«Τά άποτελέσματα υπολογίζονται με τή μέθοδο πού περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «d» για τόν βάμβακα είναι 1,02.»

ΜΕΘΟΔΟΣ Άριθ. 6

Σημείο 4: ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τελευταία φάση, τροποποιείται ως εξής:

«Γιά τήν άπομάκρυνση της περισσείας του ύγρου εφαρμόζεται τελικά κενό, έν συνέχεια τό υπόλειμμα ύφίσταται έπεξεργασία διά ζέοντος ύδατος για τήν πλήρη άπομάκρυνση του διαλύτου, εφαρμόζεται κενό, ξηραίνεται τό χωνευτήριο και τό υπόλειμμα, ψύχεται και ζυγίζεται.»