

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä elokuuta 2005,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2925)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/610/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾ ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista⁽²⁾.

(2) Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3) Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen, savun muodostumisen ja näiden leviämisen rajoittamiseen syttymistilaan tai tietyille alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

⁽¹⁾ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

⁽²⁾ EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(4) Rajoittamistarve voidaan ilmaista ainoastaan tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5) Luokitusjärjestelmä hyväksyttiin yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY⁽³⁾.

(6) Tiettyjen rakennustuotteiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7) Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja rakennusmateriaalien palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määriteltävä ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8) Tuotteita on tapauksen mukaan tarkasteltu ottaen huomioon niiden lopullinen käyttösovellus.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

⁽³⁾ EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/632/EY (EUVL L 220, 3.9.2003, s. 5).

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta
Günter VERHEUGEN
Varapuheenjohtaja

LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko 1LIIMAPUIDEN ⁽¹⁾ PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Materiaali	Tuotekohtaiset tiedot	Keskitiheys vähintään ⁽²⁾ (kg/m ³)	Kokonaispaksuus vähintään (mm)	Luokka ⁽³⁾
Liimapuu	Standardin EN 14080 mukaiset liimapuu-tuotteet	380	40	D-s2, d0

⁽¹⁾ Sovelletaan kaikkiin tuotestandardin kattamiin puulajeihin ja liimoihin.

⁽²⁾ Määritelty standardin EN 13238 mukaisesti.

⁽³⁾ Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

Taulukko 2

LAMINOITUIJEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi ⁽¹⁾	Tuotekohtaiset tiedot	Vähimmäistiheys (kg/m ³)	Kokonaispaksuus vähintään (mm)	Lattianpäällyste-luokka ⁽²⁾
Laminoitu lattianpäällyste	Standardin EN 13329:2000 mukaisesti valmistetut laminoituvat lattianpäällysteet.	800	6,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista \geq D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

⁽²⁾ Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

Taulukko 3

JOUSTAVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi ⁽¹⁾	EN-tuotestandardi	Vähimmäispaino (g/m ²)	Enimmäispaino (g/m ²)	Kokonaispaksuus vähintään (mm)	Lattianpäällyste-luokka ⁽²⁾
Yksivärinen ja kuvioitu linoleumipäällyste	EN 548	2 300	4 900	2	E _{FL}
Homogeeniset ja heterogeeniset polyvinyylikloridilattianpäällysteet	EN 649	2 300	3 900	1,5	E _{FL}
Vaahtokerros sisältävät polyvinyylikloridilattianpäällysteet	EN 651	1 700	5 400	2	E _{FL}
Polyvinyylikloridilattianpäällysteet korkkiperustaisella pohjalla	EN 652	3 400	3 700	3,2	E _{FL}
Vaahdotetut (joustovinyli) polyvinyylikloridilattianpäällysteet	EN 653	1 000	2 800	1,1	E _{FL}
Jäykät polyvinyylikloridilaatat	EN 654	4 200	5 000	2	E _{FL}
Korkkiainepohjainen linoleumipäällyste	EN 687	2 900	5 300	2,5	E _{FL}
Homogeeniset ja heterogeeniset vaahtopohjaiset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia	EN 1816	3 400	4 300	4	E _{FL}
Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat sileää kumia	EN 1817	3 000	6 000	1,8	E _{FL}
Homogeeniset ja heterogeeniset lattianpäällysteet, jotka ovat epätasaista kumia	EN 12199	4 600	6 700	2,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Mistä tahansa puupohjaisesta substraatista \geq D-s2, d0 tai mistä tahansa luokan A2-s1, d0 substraatista tehty irtoasennettu lattialaatta.

⁽²⁾ Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

Taulukko 4

TEKSTIILÄ OLEVIEN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT

Lattianpäällysteen tyyppi ⁽¹⁾	EN-tuotestandardi	Lattianpäällysteluokka ⁽²⁾
Ei-palonkestävät konetehdyt kokolattianukkamatot ja nukkamattolaatat ⁽³⁾	EN 1307	E _{FL}
Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet ilman laattoja ⁽³⁾	EN 1470	E _{FL}
Ei-palonkestävät tekstiiliä olevat lattianpäällysteet laatoilla ⁽³⁾	EN 13297	E _{FL}

⁽¹⁾ Lattianpäällyste, joka on liimattu tai irtoasennettu luokassa A2-s1, d0.

⁽²⁾ Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.

⁽³⁾ Tekstiiliä olevat lattianpäällysteet, joiden kokonaismassa on enintään 4 800 g/m² ja laatan vähimmäispaksuus on 1,8 mm (ISO 1766) ja:

- pinta on 100-prosenttisesti villaa,
- pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia,
- pinta on vähintään 80-prosenttisesti villaa – enintään 20-prosenttisesti polyamidia tai polyesteriä,
- pinta on 100-prosenttisesti polyamidia,
- pinta on 100-prosenttisesti polypropeenia, ja jos se on SBR-vaahtopohjainen, sen kokonaismassa on yli 780 g/m². Kaikki muihin vaihtoihin pohjautuvat polypropeenimatot on suljettu pois.