

PÄÄTÖKSET

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1349,

annettu 5 päivänä elokuuta 2016,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5028)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
- (2) Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.
- (3) Komission päätöksessä 2009/563/EY ⁽²⁾ vahvistetaan ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset jalkineille. Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden uusin kehitys sekä viime vuosina tehdyt innovaatiot, on aiheellista vahvistaa tarkistettut ekologiset arviointiperusteet.
- (4) Tarkistetuilla ekologisilla arviointiperusteilla pyritään erityisesti edistämään sellaisten tuotteiden käyttöä, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön lähinnä luonnonvarojen ehtymisen kannalta, joiden valmistusmenetelmistä aiheutuu vähemmän päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään ja jotka edistävät kestävä kehityksen ympäristöulottuvuutta elinkaarensa aikana, ovat kestäviä ja rajoittavat vaarallisten aineiden esiintymistä.
- (5) Tarkistetuilla ekologisilla arviointiperusteilla edistetään myös kestävä kehityksen sosiaalista ulottuvuutta asettamalla vaatimuksia, jotka koskevat työoloja tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavassa laitoksessa ottaen huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantaisen periaatejulistuksen monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloitteen, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.
- (6) Tarkistettujen ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen antamispäivästä, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.
- (7) Sen vuoksi päätös 2009/563/EY olisi korvattava.

⁽¹⁾ EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

⁽²⁾ Komission päätös 2009/563/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille (EUVL L 196, 28.7.2009, s. 27).

- (8) Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty jalkineita koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2009/563/EY esitetyillä ekologisilla arviointiperusteilla, on aiheellista myöntää siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Tuottajien olisi riittävän pitkän ajan saatava toimittaa hakemuksia, jotka perustuvat päätöksessä 2009/563/EY vahvistettuihin ekologiin arviointiperusteisiin tai tässä päätöksessä vahvistettuihin tarkistettuihin ekologiin arviointiperusteisiin.
- (9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tuoteryhmään "jalkineet" kuuluvat kaikki jalan suojaamiseen tai peittämiseen tarkoitetut tuotteet, joissa on maan kanssa kosketuksiin tuleva kiinnitetty pohja. Lukuun ottamatta 3 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/11/EY ⁽¹⁾ liitteen II kattamat jalkineet ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY ⁽²⁾ kattamat suojajalkineet sisältyvät soveltamisalaan.
2. Jalkineet voivat koostua erilaisista luonnollisista ja/tai synteettisistä materiaaleista direktiivin 94/11/EY mukaisesti.
3. Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet:
 - a) sähköosia tai elektronisia osia sisältävät jalkineet;
 - b) kertakäyttöiset jalkineet;
 - c) sukat, joihin on kiinnitetty pohja;
 - d) lelujalkineet.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

- 1) 'Jalkineen päällisellä' tarkoitetaan rakenteellista päällysosaa, joka koostuu yhdestä tai useammasta materiaalista, joka on kiinnitetty jalkineen ulkopohjaan. Jalkineen päällinen käsittää vuorin ja pohjalliset;
- 2) 'Vuorilla ja sisäpohjalla' tarkoitetaan jalkineen päällisen vuorta ja pinkopohjaa, jotka muodostavat jalkineen sisäosan.
- 3) 'Jalkineen ulkopohjalla' tarkoitetaan jalkineen alaosaa, joka on kiinnitetty jalkineen päälliseen.
- 4) 'Jalkineen kokoamisella' tarkoitetaan sarjaa toimintoja, joiden tarkoituksena on yhdistää toisiinsa jalkineen päällinen ja jalkineen ulkopohja lopputuotteen muodostamiseksi. Siihen kuuluu lopputuotteen pakkaus.
- 5) 'Jalkineiden kokoamislaitoksella' tarkoitetaan paikkaa, jossa suoritetaan ympäristömerkin saaneeseen tuotteeseen liittyvät ja hakijan hallinnassa pysyvät tuotannon loppuvaiheet (materiaalin leikkaamisesta tai muotoilusta (ruiskuvalu-tuotantoa varten) tuotteen pakkaamiseen).
- 6) 'Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä' tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine lämpötilassa 293,15 K on vähintään 0,01 kPa tai joilla on vastaava haihtuvuus kyseessä olevissa käyttöolosuhteissa, kuten standardissa EN 14602 määritellään.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37).

⁽²⁾ Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18).

- 7) 'Luontaisesti biohajoavalla aineella' tarkoitetaan ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C.
- 8) 'Nopeasti biohajoavalla aineella' tarkoitetaan ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

3 artikla

Voidakseen saada asetuksessa (EY) N:o 66/2010 tarkoitetun EU-ympäristömerkin tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään "jalkineet" ja oltava tämän päätöksen liitteessä vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.

4 artikla

Tuoteryhmään "jalkineet" sovellettavat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle "jalkineet" annetaan tunnusnumero "017".

6 artikla

Kumotaan päätös 2009/563/EY.

7 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, tuoteryhmään "jalkineet" kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen antamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2009/563/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

2. Tuoteryhmään "jalkineet" kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta, voivat perustua joko päätöksessä 2009/563/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3. EU-ympäristömerkkiä, jotka on myönnetty päätöksessä 2009/563/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti, saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen antamisesta.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2016.

Komission puolesta
Karmenu VELLA
Komission jäsen

LIITE

**EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT ARVIOINTI- JA
TODENTAMISVAATIMUKSET**

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille:

1. Vuotien ja nahkojen, puuvillan, puun, korkin ja selluloosamuuntokuitujen alkuperä;
2. Vedenkulutuksen vähentäminen ja vuotien ja nahkojen parkitukseen liittyvät rajoitukset;
3. Päästöt vesistöihin nahan, tekstiilien ja kumin tuotannosta;
4. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet;
5. Tuotteessa ja jalkineiden osissa olevat vaaralliset aineet;
6. Rajoitettujen aineiden luettelo;
7. Kestävyyteen vaikuttavat muuttujat;
8. Yrityksen yhteiskuntavastuu työvoimanäkökohtien osalta;
9. Pakkaukset;
10. Pakkauksessa olevat tiedot.

Arviointi ja todentaminen: Yksityiskohtaiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysijä, testausselesteita tai muita todisteita arviointiperusteen noudattamisesta, ne voivat tapauksen mukaan olla peräisin hakijalta tai hakijan tavarantoimittajilta tai näiden tavarantoimittajilta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testi- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa vaatia todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia todentamisia tai laitosvierailuja.

Lopputuote on yksi jalkinepari. Vaatimukset perustuvat ranskalaiseen kengännumeroon: miehillä kengännumeroon 42, naisilla 38, unisex-malleissa 40, lapsilla 32 (tai suurimpaan kengännumeroon, jos se on pienempi kuin 32) ja alle kolmivuotiailla lapsilla 26.

Jollei erikseen täsmennetä, perusteita sovelletaan lopputuotteeseen, joka koostuu jalkineen päällisestä ja ulkopohjasta, jotka on tehty homogeenisista materiaaleista ja tarvikkeista, jotka muodostavat lopputuotteen.

Hakijan on toimitettava tuotteen materiaaliluettelo, jossa luetellaan kaikki käytetyt homogeeniset materiaalit ja tarvikkeet. Kunkin valmistusmateriaalin paino on ilmoitettava grammoina ja prosenttiosuutena jalkineen päällisestä ja ulkopohjasta. Lopputuotteen paino on ilmoitettava.

Arviointiperuste 6 koskee rajoitettujen aineiden luetteloa, joka on esitetty lisäyksessä. Luettelossa vahvistetaan rajoitusten soveltamisala ja asianomaiset todentamismenetelmät.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperuste 1 – Vuotien ja nahkojen, puuvillan, puun, korkin, selluloosamuuntokuitujen ja muovin alkuperä**1.1 Vuotia ja nahkoja koskevat vaatimukset**

Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettuihin raakavuotiin ja -nahkoihin on sovellettava arviointiperusteissa 1.1 a ja 1.1 b määriteltyjä rajoituksia.

1.1 a) Vuodat ja nahat

Arviointiperustetta 1.1 a sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät nahkaa enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

Ainoastaan maidon tai lihan tuotantoon kasvatetuista eläimistä peräisin olevia raakavuotia ja -nahkoja saa käyttää lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettun nahan tuotantoon.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahanvalmistajalta tai vuotien tai nahkojen toimittajalta saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on mainittava, että nahanvalmistusyritys tarkastaa käytettyjen raaka-aineiden vaatimustenmukaisuuden ja että lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettut raakavuodat ja -nahat ovat peräisin maidon tai lihan tuotantoon kasvatetuista eläimistä.

1.1 b) Kielletyt vuodat ja nahat

Lopputuotteessa ei saa käyttää raakavuotia ja -nahkoja, jotka ovat peräisin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisten lajien luettelossa ⁽¹⁾ esitettyjen luokkien mukaisista sukupuuttoon kuolleista, luonnosta hävinneistä, äärimmäisen uhanalaisista, uhanalaisista, vaarantuneista tai silmälläpidettävistä lajeista.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahanvalmistajalta tai nahkojen toimittajalta saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on ilmoitettava eläimen alkuperä ja mainittava, että lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettut raakavuodat ja -nahat eivät ole peräisin IUCN-luokituksen mukaisista sukupuuttoon kuolleista, luonnosta hävinneistä, äärimmäisen uhanalaisista, uhanalaisista, vaarantuneista tai silmälläpidettävistä lajeista.

1.2 Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut

Arviointiperustetta 1.2 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät puuvillaa enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

Vähintään 70,0 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä sisältävä puuvilla on vapautettu arviointiperusteissa 1.2 asetetusta vaatimuksesta.

Puuvillan ja muiden luonnonsiemenkuitujen, jäljempänä "puuvilla", jotka eivät ole kierrätyskuitua, on sisällettävä vähimmäismäärä joko luonnonomukaisesti tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1.2 a) tai integroitua tuholaisten torjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1.2 b).

Tekstiilien, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU ⁽²⁾ vahvistettujen ekologisien arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 1.2.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilejä, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

Tarvittaessa kierrätetty sisältö on voitava jäljittää raaka-aineen uudelleen käsittelyyn asti. Tämä on todennettava riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämällä alkuperäketjuserifikaatilla tai raaka-ainetoimittajien ja uudelleen käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

⁽¹⁾ <http://www.iucnredlist.org/>.

⁽²⁾ Komission päätös 2014/350/EU, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 45).

1.2 a) Luonnonmukainen tuotantomenetelmä

Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuja jalkineita lukuun ottamatta vähintään 10 painoprosenttia tuotteessa käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on oltava kasvatettu noudattaen neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007⁽¹⁾ vaatimuksia, Yhdysvaltojen kansallisen luomuhjelman vaatimuksia tai vastaavia EU:n kumppaneiden asettamia oikeudellisia velvoitteita. Luonnonmukainen puuvilla voi sisältää luonnonmukaisesti viljeltyä puuvillaa ja siirtymävaiheen tuotannosta saatua puuvillaa.

Vähintään 95 painoprosenttia alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa jalkineissa käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on oltava luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa.

Jos luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla sekoitetaan tavanomaisen puuvillan ja IPM-puuvillan kanssa, puuvillan on oltava peräisin muista kuin muuntogeenisistä lajikkeista.

Luonnonmukaisesti tuotettua sisältöä koskevia väittämiä voidaan esittää ainoastaan, jos luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan osuus on vähintään 95 prosenttia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus luonnonmukaisesti tuotettua sisältöä koskevan arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi riippumattoman valvontaelimen sertifioimia todisteita, jotka vahvistavat, että puuvilla on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 834/2007, Yhdysvaltojen kansallisessa luomuhjelmassa (NOP) tai muiden kauppakumppaneiden hyväksymissä ohjelmissa vahvistettujen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti. Todentaminen on suoritettava kunkin alkuperämaan osalta.

Hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on osoitettava luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan vähimmäissisältöä koskevan vaatimuksen noudattaminen lopputuotteen/lopputuotteiden valmistamista varten vuosittain ostetun puuvillamäärän perusteella ja kunkin tuotantolinjan osalta: Vuosittain ostetusta puuvillamäärästä on toimitettava todisteeksi kirjanpitoliedot ja/tai laskut.

Tavanomaisia geenimuunnoksia koskeva ennakkotarkastus hyväksytään todisteena puuvillalajikkeen vaatimustenmukaisuudesta luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan kanssa seoksissa käytettävien tavanomaisen puuvillan ja IPM-puuvillan osalta.

1.2 b) Integroidun tuholaistorjunnan (IPM) periaatteiden ja torjunta-aineiden käyttöä koskevien rajoitusten mukainen puuvillan tuotanto

Lukuun ottamatta jalkineita, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille, vähintään 20 painoprosenttia tuotteessa käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on kasvatettava noudattaen YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) IPM-ohjelmassa määritettyjä integroidun tuholaistorjunnan (IPM) periaatteita tai käyttäen integroituja sadon hallintajärjestelmiä (ICM), joihin sisältyy IPM-periaatteita.

Vähintään 60 prosenttia alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa jalkineissa käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on kasvatettava integroidun tuholaistorjunnan periaatteiden mukaisesti.

Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettu IPM-puuvilla on kasvatettava käyttämättä mitään seuraavista aineista: aldiarbi, aldrini, kamfekloori (toksafeeni), kaptafoli, klordaani, 2,4,5-T, klordimeformi, sypermetriini, DDT, dieldriini, dinosebi ja sen suolat, endosulfaani, endriini, heptakloori, heksaklooribentseeni, heksakloorisykloheksaani (isomeerien kokonaismäärä), metamidofossi, metyyliiparationi, monokrotofossi, neonikotinoidit (klotianidiini, imidaklopridi, tiametoksaami), parationi, pentakloorifenoli.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen 1.2 b) noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi näyttöä siitä, että vähintään 20 painoprosenttia tuotteen sisältämästä kierrättämättömästä puuvillakuidusta, tai 60 painoprosenttia alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta, on sellaisten viljelijöiden kasvattamaa, jotka ovat osallistuneet FAOn tai kansallisen IPM- tai ICM-ohjelman viralliseen koulutukseen ja/tai jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen sertifioimien IPM-järjestelmien yhteydessä. Todentaminen on tehtävä joko vuosittain kunkin alkuperämaan osalta tai tuotteen valmistamista varten ostetulle IPM-puuvillalle annettujen sertifikaattien perusteella.

⁽¹⁾ Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

Hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on myös vakuutettava, että IPM-puuvilla on kasvatettu käyttämättä mitään arviointiperusteissa 1.2 b luetelluista aineista. IPM-sertifiointijärjestelmät, joissa ei käytetä lueteltuja aineita, hyväksytään näyttönä arviointiperusteen noudattamisesta.

1.3 *Kestävällä tavalla tuotettu puu ja korkki*

Arviointiperustetta 1.3 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät puuta tai korkkia enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

Puulla ja korkilla on oltava riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän kuten FSC:n (Forest Stewardship Council), PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification) tai vastaavan järjestelmän myöntämät alkuperäketjusertifikaatit.

Ensiöpuu ja -korkki eivät saa olla peräisin muuntogeenisistä lajeista, ja niillä on oltava kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjua koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän, kuten FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän, myöntämät asianmukaiset sertifikaatit.

Jos sertifiointijärjestelmässä sallitaan sertifioimattoman materiaalin sekoittaminen sertifioitun ja/tai kierrätettyjen materiaalien kanssa tuotteissa tai tuotantolinjassa, vähintään 70 prosenttia puu- tai korkkimateriaalista on oltava sertifioitua kestävästi tuotettua ensiömateriaalia ja/tai kierrätettyä materiaalia.

Sertifioimattoman materiaalin osalta on varmistettava todentamisjärjestelmällä, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjusertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän hyväksymiä tai tunnustamia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi asianmukainen sertifikaatti siitä, että riippumaton taho on sertifioinut kaiken tuotteessa tai tuotantolinjassa käytetyn puun ja korkin alkuperäketjun, ja osoitettava, että vähintään 70 prosenttia puusta tai korkista on peräisin kestävä metsänhoidon periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä tai alueilta ja/tai kierrätetyistä lähteistä, jotka täyttävät asianomaisen riippumattoman, alkuperäketjun sertifiointijärjestelmän vaatimukset. Riippumattomaksi kolmannen osapuolen sertifioinniksi hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän mukainen sertifiointi. Jos järjestelmässä ei nimenomaisesti edellytetä, että kaikki ensiömateriaali on peräisin ei-muuntogeenisistä lajeista, tämän osoittamiseksi on toimitettava lisätodisteita.

Jos tuotteessa tai tuotelinjassa on käytetty sertifioimatonta ensiömateriaalia, on esitettävä todisteet siitä, että sertifioimattoman ensiömateriaalin osuus on enintään 30 prosenttia ja että todentamisjärjestelmällä on varmistettu, että se on laillisesti hankittua ja täyttää kaikki sertifioimatonta materiaalia koskevat muut sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

1.4 *Selluloosamuuntokuidut (mukaan lukien viskoosi, modaali ja lyocell)*

Arviointiperustetta 1.4 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät selluloosamuuntokuituja enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

Vähintään 70,0 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä sisältävät selluloosamuuntokuidut on vapautettu arviointiperusteen 1.4 vaatimuksesta.

Vähintään 25,0 prosenttia kierrättämättömistä massakuiduista on oltava valmistettu puusta, joka on kasvatettu YK:n FAOn määrittelemien kestävä metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Loppuosan massakuidusta on oltava peräisin massasta, joka on hankittu laillisen metsänhoidon avulla ja laillisilta istutuksilta.

Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 1.4.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkikodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti. Muussa tapauksessa hakijan on hankittava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta asianmukaiset sertifikaatit, jotka osoittavat, että kolmas osapuoli on sertifioinut alkuperäketjun ja että puukuidut on kasvatettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti ja/tai että ne ovat peräisin laillisista lähteistä. Riippumattomaksi sertifioinniksi hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän mukainen sertifiointi.

Kuituvalmistajan on osoitettava, että puutavaran korjuun laillisuuden varmistamisessa on noudatettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 995/2010 ⁽¹⁾ tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Todisteeksi hankinnan laillisuudesta hyväksytään asianmukainen EU:n FLEGT (metsälainsäädännön noudattaminen, metsähallinto ja puukauppa) -lupa tai YK:n CITES (villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus) -lupa ja/tai kolmannen osapuolen sertifikaatti.

Tarvittaessa kierrätetty sisältö on voitava jäljittää raaka-aineen uudelleen käsittelyyn asti. Tämä on todennettava riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämällä alkuperäketjusertifikaatilla tai raaka-ainetoimittajien ja uudelleen käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

1.5 Muovit

Tuotteen missään osassa ei saa käyttää PVC-muovia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Arviointiperuste 2 – Vedenkulutuksen vähentäminen ja vuotien ja nahkojen parkitusta koskevat rajoitukset

Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettujen raakavuotien ja -nahkojen parkitusprosessissa on rajoitettava veden kulutusta arviointiperusteen 2.1 mukaisesti.

Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa tuotteissa käytettävässä nahassa on rajoitettava kromiparkitusta arviointiperusteen 2.2 mukaisesti.

2.1 Vedenkulutus

Arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät nahkaa enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

Vedenkulutus ilmaistuna keskimääräisenä vuotuisena raakavuota- ja nahkatonnia kohti kulutettuna vesimääränä ei saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä rajoja.

Taulukko 1

Suurin sallittu vedenkulutus parkitusprosesseissa

Vuodat	28 m ³ /t
Nahat	45 m ³ /t
Kasviparkittu nahka	35 m ³ /t
Siannahka	80 m ³ /t
Lampaannahat	180 l/nahka

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahkojen toimittajalta tai tapauksen mukaan nahanvalmistusyritykseltä saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on täsmennettävä nahantuotannon vuotuinen määrä ja siihen liittyvä vedenkulutus kuukausittaisten keskiarvojen perusteella hakemusta edeltäviltä kahdeltatoista kuukaudelta mitattuna päästettyjen jätevesien määränä.

Jos nahkantuotantoprosessi suoritetaan maantieteellisesti eri paikoissa, hakijan tai puolivalmiin nahan toimittajan on esitettävä asiakirjat, joissa täsmennetään päästetyn veden määrä (m³) käsiteltyä puolivalmista nahan tonnimäärää (t) kohti tai tapauksen mukaan lampaannahkojen lukumäärää kohti kuukausittaisten keskiarvojen perusteella hakemusta edeltäviltä kahdeltatoista kuukaudelta.

2.2 Vuotien ja nahkojen parkitusta koskeva rajoitus

Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta 2 artiklan 2 kohdan määritelmien mukaisissa vuorissa ja sisäpohjissa käytettäväksi tarkoitetut raakavuodat ja -nahat on käsiteltävä kromivapaalla parkitustekniikalla.

Arviointi ja todentaminen: alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta hakijan on esitettävä nahan valmistajalta tai tapauksen mukaan toimittajalta saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta sekä siitä, että jalkineen sisäosissa (vuori ja/tai sisäpohjat) käytetty nahka on kromivapaasti parkittua. Vakuutuksessa on täsmennettävä raakavuotien ja -nahkojen käsittelyssä käytetty parkitusaine.

Arviointiperuste 3 – Päästöt vesistöihin nahan, tekstiilien ja kumin tuotannosta

Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettujen tekstiilien, nahan ja kumin osalta on rajoitettava veteen joutuvia päästöjä.

Arviointiperustetta sovelletaan, kun päällisissä tai ulkopohjissa on käytetty nahkaa, tekstiiliä tai kumia enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

3.1 Nahanparkituslaitosten jätevesien kemiallinen hapenkulutus (COD)

Nahanparkituslaitosten jätevesien kemiallinen hapenkulutus, kun jätevedet päästetään pintavesiin käsittelyn jälkeen (joko laitoksessa tai muualla), saa olla enintään 200,0 mg/l.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi ISO 6060 -standardin mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselostet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella, hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitävä noudattaa tätä arviointiperustetta.

3.2 Tekstiilien viimeistelyprosessien jätevesien kemiallinen hapenkulutus (COD)

Tekstiilien viimeistelyprosessien jätevesipäästöjen kemiallinen hapenkulutus saa olla enintään 20,0 g/kg prosessoitua tekstiiliä.

Viimeistelyprosesseihin kuuluvat tekstiilien lämpökovettaminen, lämpötasaus, pinnoitus ja tekstiilien kyllästäminen. Tätä vaatimusta sovelletaan tekstiilikankaan viimeistelyssä käytettyihin märkäprosesseihin. Vaatimuksen täyttyminen mitataan alavirtaan laitoksen omasta jätevedenkäsittelylaitoksesta tai kunnallisesta jätevedenkäsittelylaitoksesta, jonka käsittelemä jätevesi tulee kyseisistä prosessilaitoksista.

Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 3.2.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkidistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

Muussa tapauksessa hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on toimitettava ISO 6060 -standardin mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselostet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella, hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

3.3 Luonnonkumin ja synteettisen kumin käsittelystä peräisin olevan jäteveden kemiallinen hapenkulutus (COD)

Luonnonkumin tai tapauksen mukaan synteettisen kumin käsittelystä peräisin olevan jäteveden kemiallinen hapenkulutus, kun jätevedet päästetään pintavesiin käsittelyn jälkeen (joko laitoksessa tai muualla), saa olla enintään 150,0 mg/l. Tätä vaatimusta sovelletaan kumin valmistuksessa käytettyihin märkäprosesseihin.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi ISO 6060 -standardin mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselostet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella, hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

3.4 Käsittelyn jälkeinen kromi parkituslaitoksen jätevesissä

Nahanparkituslaitosten jätevesien kokonaiskromipitoisuus saa käsittelyn jälkeen olla enintään 1,0 mg/l, kuten komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/84/EU ⁽¹⁾ täsmennetään.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi jollakin seuraavista menetelmistä suoritettujen testien testausselostet: ISO 9174, EN 1233 tai EN ISO 11885 kromin osalta; testausselostesta on käytävä ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Hakijan on annettava vakuutus täytäntöönpanopäätöksen 2013/84/EU BAT-päätelmän 10 ja tapauksen mukaan joko BAT-päätelmän 11 tai 12 noudattamisesta jätevesien kromipitoisuuden vähentämiseksi.

Arviointiperuste 4 – Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäyttö jalkineiden lopputuotannossa ei saa ylittää keskimääristä arvoa, joka on 18,0 grammaa VOC/pari.

Henkilönsuojaimiksi direktiivin 89/686/ETY mukaisesti luokiteltujen jalkineiden lopputuotannossa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäyttö ei saa ylittää keskimääristä arvoa, joka on 20,0 grammaa VOC/pari.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi laskelma haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäytöstä jalkineiden lopputuotannossa standardin EN 14602 mukaisesti. Laskelman tueksi on esitettävä asianmukaiset testitulokset ja asiakirjat (nahan, liimojen ja pintakäsittelyaineiden ostot sekä jalkineiden tuotanto on kirjattava).

Tarvittaessa on toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mukaisesti ilmoitetun sertifiointielimen antamasta sertifikaatista, joka todistaa, että tuote luokitellaan henkilönsuojaimeksi.

⁽¹⁾ Komission täytäntöönpanopäätös 2013/84/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisista vuotien ja nahkojen parkituksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä (EUVL L 45, 16.2.2013, s. 13).

Arviointiperuste 5 – Tuotteessa ja jalkineiden osissa olevat vaaralliset aineet

Aineiden ja seosten, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ⁽¹⁾ 57 artiklan mukaisesti kriteerit niiden luokitteluksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-luokat), tai aineiden tai seosten, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ⁽²⁾ mukaiset luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (CLP-asetus) koskevat kriteerit taulukossa 2 lueteltujen riskien osalta, esiintymistä lopputuotteessa ja sen homogeenisissa materiaaleissa tai tarvikkeissa, on rajoitettava arviointiperusteiden 5.1 ja 5.2 mukaisesti.

Tämän perusteen soveltamiseksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelon aineet ja CLP-vaaraluokituksen mukaiset aineet on ryhmitelty taulukossa 2 vaaraominaisuuksiensa mukaisesti.

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta aineisiin tai seoksiin, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (toisin sanoen aineisiin, jotka eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti) siten, että yksilöityä vaaraa ei ole enää olemassa. Tähän sisältyvät kemialliset reaktiot, joissa aineita on muutettu, kuten polymerointi, jossa monomeerit tai lisäaineet muodostavat kovalenttisen sidoksen.

Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 5.

Taulukko 2**Rajoitettujen aineiden vaarojen ryhmittely**

Ryhmän 1 vaarat – Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 1:

- Aineet, jotka sisältyvät Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon ⁽¹⁾
- Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen (CMR), luokka 1A tai 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Ryhmän 2 vaarat – CLP-vaarat

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 2:

- Luokka 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
- Luokka 1, myrkyllistä vesieliöille: H400, H410
- Luokka 1 ja 2, akuutisti myrkylliset: H300, H310, H330,
- Luokka 1, aspiraatiovaara: H304
- Luokka 1, elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): H370, H372
- Luokka 1 Ihoa herkistävä: H317

Ryhmän 3 vaarat – CLP-vaarat

Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 3:

- Luokka 2, 3 ja 4, myrkyllistä vesieliöille: H411, H412, H413
- Luokka 3, akuutisti myrkylliset: H301, H311, H331, EUH070
- Luokka 2 STOT (*): H371, H373

⁽¹⁾ Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

^(*) STOT = Elinkohtainen myrkyllisyys.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 336, 29.5.2007, s. 3).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

5.1 Erityistä huolta aiheuttavien aineiden rajoittaminen

Lopputuote ja kaikki sen homogeeniset materiaalit tai tarvikkeet saavat sisältää enintään 0,10 painoprosenttia aineita, jotka on yksilöity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa kuvatun menetelmän mukaisesti ja jotka sisältyvät erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon.

Poikkeuksia ei voida myöntää erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden suhteen, jos niitä esiintyy lopputuotteessa, eikä homogeenisten materiaalien tai tarvikkeiden suhteen, joiden pitoisuus lopputuotteessa on suurempi kuin 0,10 painoprosenttia.

Ennakkotarkastuksessa todetaan, voiko tuotteessa mahdollisesti olla kyseisiä aineita.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa vakuutukset raaka-ainetoimittajalta siitä, että erityistä huolta aiheuttavia aineita ei esiinny 0,10 painoprosenttia suurempina pitoisuuksina lopputuotteessa eikä homogeenisissa aineissa tai tarvikkeissa, jotka ovat osa tuotetta. Vakuutuksissa on viitattava kemikaaliviraston julkaiseman ehdokasluettelon ⁽¹⁾ viimeisimpään versioon.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkidistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

5.2 CLP-luokiteltuihin aineisiin ja seoksiin perustuva rajoittaminen

Lukuun ottamatta vuoria ja sisäpohjia, sellaisina kuin ne on määritelty tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa, tätä arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineen päällisissä tai ulkopohjissa olevan homogeenisen materiaalin tai tarvikkeen määrä on suurempi kuin 3,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta. Vuorissa ja sisäpohjissa käytettyyn homogeeniseen materiaaliin tai tarvikkeeseen sovelletaan seuraavassa kohdassa vahvistettua rajoitusta.

Taulukossa 3 yksilöityihin ryhmiin kuuluvia aineita ja seoksia, jotka täyttävät CLP-vaaraluokituksen kriteerit taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, ei saa esiintyä osan lopputuotetta muodostavissa homogeenisissa materiaaleissa tai tarvikkeissa enempää kuin 0,10 painoprosenttia.

Taulukko 3

Aine- ja seosryhmät, joihin sovelletaan arviointiperustetta 5.2

-
- Biosidivalmisteiden tehoaineet;
 - Väriaineet (mukaan lukien musteet, pigmentit ja lakat);
 - Apukantoaineet, tasoitus-, puhallus- ja dispergointiaineet, pinta-aktiiviset aineet;
 - Rasvausaineet;
 - Liuotinaaineet;
 - Painannassa käytetyt sakeuttamisaineet, sideaineet, stabilointiaineet ja pehmittimet;
 - Palonesto-aineet;
 - Silloiteaineet, liimat;
 - Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet.
-

Tietyt taulukossa 3 mainitut aineet ja seokset on vapautettu arviointiperusteen 5.2 vaatimuksista taulukossa 4 esitetyin edellytyksin.

⁽¹⁾ ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>

Taulukko 4

Poikkeuksia koskevat edellytykset, joita sovelletaan toiminnallisten aineiden ja seosten käyttöön

Aineet ja seokset	Poikkeuksen soveltamisala	Poikkeuksen edellytykset	Sovellettavuus jalkineisiin
Nikkeli	H317, H351, H372	Nikkeliä voi sisältyä ainoastaan ruostumatomaan teräkseen. Nikkelin vapautumismäärän ruostumatomasta teräksestä on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 µg/cm ² /viikko arviointiperiaatteen 6 mukaisesti (rajoitettujen aineiden luettelo).	Metalliset karkikovikkeet ja jalkinetarvikkeet
Värjäyksessä ja pigmenttittömässä painannassa käytettävät väriaineet	H301, H311, H331, H317	Värijäämöissä ja painokoneissa on käytettävä pölyämättömiä värivalmisteita tai väriaineen automaattista annostelua ja levittämistä työntekijöiden altistumisen minimoimiseksi.	Väriaineet
Värjäyksessä ja pigmenttittömässä painannassa käytettävät väriaineet	H411, H412, H413	Värijäysprosessien, joissa käytetään näihin luokituksiin kuuluvia reaktiivisia, suora-, kyyppi- tai rikkivärejä, on täytettävä vähintään yksi seuraavista ehdoista: 1) Käytetään värejä, joiden värjäävyys on suuri; 2) Hylkäysmäärä on alle 3,0 prosenttia; 3) Käytetään sävytyslaitteita; 4) Käytetään värjäysprosessin vakiotoimintamenettelyä; 5) Käytetään värin poistoa jätevesien käsittelymiseksi. Näitä edellytyksiä ei sovelleta liuosvärjäyksen ja/tai digitaalisen painatuksen käyttöön.	Väriaineet
Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet	H413	Hylkivän aineen ja sen hajoamistuotteiden on oltava helposti ja/tai luontaisesti biohajoavia ja biokertymättömiä aineita vesiympäristössä, vesiympäristön sedimentti mukaan luettuna.	Vedenhylkivyyys

Osan lopputuotetta muodostavissa homogeenisissa materiaaleissa tai tarvikkeissa havaitut apuainejäämät

Apuaineet, mukaan lukien: kantoaineet, tasoitusaineet, dispergointiaineet, pinta-aktiiviset aineet, sakeuttamisaineet, sideaineet	H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,	Tuotantoreseptien formuloinnin on perustuttava automaattisten annostelujärjestelmien käyttöön, ja prosesseissa on noudatettava vakiotoimintamenettelyä. Luokkiin H311, H331, H317 (1B) luokiteltuja aineita ei saa esiintyä 1,0 painoprosenttia suurempina pitoisuuksina homogeenisissa aineissa tai tarvikkeissa, jotka ovat osa lopputuotetta.	Apuaineet
---	--	---	-----------

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen 5.2 noudattamisesta ja esitettävä tarvittaessa sen tueksi materiaalitoimittajan tai -toimittajien vakuutukset. Vakuutuksen tueksi on esitettävä luettelo taulukossa 3 täsmennetyistä aineista ja/tai seosten sisältämistä aineista, joita esiintyy homogeenisissa aineissa tai tarvikkeissa, jotka ovat osa lopputuotetta, sekä tiedot niiden vaaraluokituksesta tai siitä, ettei niitä ole luokiteltu.

Kunkin aineen ja materiaalin vaaraluokitusta tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi on toimitettava seuraavat tiedot:

- aineen CAS-numero, EC-numero tai luettelonumero (jos saatavilla seoksista);
- fyysinen muoto ja olomuoto, jossa ainetta tai seosta käytetään;
- yhdenmukaistetut CLP-vaaraluokitukset;
- itseluokittelun mukaiset merkinnät REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa ⁽¹⁾, jos yhdenmukaistettua luokitusta ei ole saatavilla;
- seosten luokittelut CLP-asetuksessa vahvistettuja kriteereiden mukaisesti.

Tarkasteltaessa REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa olevia itseluokittelun mukaisia merkintöjä etusijalle asetetaan yhteenliittymien toimittamat tiedot.

Jos luokitteluun merkitään, että tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannan mukaan tai jos ainetta ei vielä ole rekisteröity REACH-asetuksen nojalla, on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen VII vaatimukset täyttävät toksikologiset tiedot, jotka ovat riittävät tukemaan luotettavaa itseluokittelua asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti. Jos tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia tietokannan merkinnöissä, itseluokittelut on todennettava, missä yhteydessä hyväksytään seuraavat tietolähteet:

- Kemikaalivirastoa vastaavien sääntelyviranomaisten ⁽²⁾, jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tai hallitusten välisen elinten toksikologiset tutkimukset ja vaara-arvioinnit.
- Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti täydellisesti täytetty käyttöturvallisuustiedote.
- Ammattimaisen toksikologin dokumentoitu asiantuntija-arviointi. Arvioinnin on perustuttava tieteellisen kirjallisuuden ja olemassa olevien testaustietojen tarkasteluun, ja sen tueksi on tarvittaessa esitettävä tulokset riippumattomien laboratorioiden suorittamista testeistä, jotka on tehty kemikaaliviraston tunnustamien menetelmien mukaisesti.
- Todistus, joka tarvittaessa perustuu asiantuntija-arviointiin ja jonka on myöntänyt vaara-arviointia maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) tai CLP-vaaraluokitusjärjestelmien mukaisesti suoritettava akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.

Tietoa aineiden tai seosten ominaisuuksista voidaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti tuottaa muillakin keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja, ryhmittelyä tai interpolaatiota.

Hakijan on toimitettava taulukossa 4 lueteltujen aineiden ja seosten osalta, joille myönnetään poikkeus, todisteet kaikkien poikkeuksen edellytysten täyttymisestä.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkidistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

Arviointiperuste 6 – Rajoitettujen aineiden luettelo

Arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät homogeenisia materiaaleja tai tarvikkeita enemmän kuin 3,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

⁽¹⁾ ECHA, REACH registered substances database, <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>

⁽²⁾ ECHA, Co-operation with peer regulatory agencies, <http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>

Lopputuote, homogeeniset aineet tai tarvikkeet, jotka ovat osa lopputuotetta, tai käytetyt tuotantoreseptit, tapauksen mukaan, eivät saa sisältää rajoitettujen aineiden luettelossa lueteltuja aineita. Sovellettavuutta, rajoitusten soveltamisalaa, todentamista ja testausta koskevat vaatimukset on vahvistettu rajoitettujen aineiden luettelossa kunkin aineen tai aineryhmän osalta. Rajoitettujen aineiden luettelo on tämän päätöksen lisäyksessä.

Rajoitettujen aineiden luettelo on annettava tiedoksi kaikille toimittajille, jotka toimittavat EU:n ympäristömerkin saaneen tuotteen osina käytettäviä materiaaleja tai tarvikkeita.

Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 6.

Arviointi ja todentaminen: hakijan ja tapauksen mukaan materiaalitoimittajan tai -toimittajien on annettava vakuutus rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisesta ja sen tueksi todisteet lopputuotteen tai sen materiaalien valmistuksessa käytetyistä aineista ja seoksista. Todentaminen on suoritettava kunkin asianomaisen vaatimuksen osalta rajoitettujen aineiden luettelon mukaisesti, ja siihen voi sisältyä seuraavaa:

- eri tuotantovaiheista vastaavien tahojen vakuutukset;
- kemikaalitoimittajien vakuutukset; tai
- lopputuotteen näytteiden laboratorioanalyysin testitulokset.

Jos käyttöturvallisuustiedotteet vaaditaan, ne on täytettävä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevien 10, 11 ja 12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset). Jos käyttöturvallisuustiedotteet ovat puutteellisia, kemikaalitoimittajien on annettava täydentävät vakuutukset.

Jos lopputuotteen laboratorioanalyysi vaaditaan, se on tehtävä määrätyille tuotelinjoille ja sen on perustuttava satunnaisotantaan. Mikäli niin on täsmennetty, analyysi on suoritettava vuosittain ympäristömerkin voimassaoloaikana rajoitettujen aineiden luetteloja koskevan arviointiperusteen noudattamisen osoittamiseksi ja tulokset on toimitettava asianomaiselle toimivaltaiselle elimelle.

Teollisuudenalan rajoitettujen aineiden listojen ja jalkineiden muiden sertifiointijärjestelmien noudattamisen osoittamiseksi hankitut testitulokset hyväksytään, mikäli testimenetelmät ovat vastaavat.

Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

Arviointiperuste 7 – Kestävyyteen vaikuttavat muuttujat

Työ- ja turvajalkineissa on oltava CE-merkintä ja niiden on täytettävä kestävyyttä koskevat vaatimukset direktiivin 89/686/ETY mukaisesti. Kaikkien muiden jalkineiden on täytettävä taulukossa 5 esitetyt vaatimukset.

Kestävyyteen liittyvät muuttujat

Muuttuja/Standarditestausmenetelmä		Yleiskäyttöiset urheilujalkineet	Koulukengät	Vapaa-ajanjalkineet	Miesten kävelykengät	Kylmän sään jalkineet	Naisten kävelykengät	Muotijalkineet	Lastenkengät	Sisäkengät
Päällisen taivutuksenkestävyys: (kc ilman näkyviä vaurioita) / EN 13512		Kuiva = 100 Märkä = 20	Kuiva = 100 Märkä = 20	Kuiva = 80 Märkä = 20	Kuiva = 80 Märkä = 20	Kuiva = 100 Märkä = 20 – 20° = 30	Kuiva = 50 Märkä = 10	Kuiva = 15	Kuiva = 15	Kuiva = 15
Päällisen repäisy- juus (Keskimääräinen repäisyvoima, N)/ EN 13571	Nahka Muut materiaalit	≥ 80 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 40 ≥ 40	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30
Ulkopohjan taivutuksenkestävyys: EN 17707	Viillon kasvu (mm) Nsc = ei itsestään syntyviä halkeamia	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc – 10 °C:ssa	≤ 4 Nsc			
Ulkopohjan hankauslujuus/EN 12770	D ≥ 0,9 g/cm ³ (mm ³) D < 0,9 g/cm ³ (mg)	≤ 200 ≤ 150	≤ 200 ≤ 150	≤ 250 ≤ 170	≤ 350 ≤ 200	≤ 200 ≤ 150	≤ 400 ≤ 250			≤ 450 ≤ 300
Päällisen adheesio (N/mm) / EN 17708		≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 3,0	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,0	≥ 2,5	≥ 3,0	≥ 2,5
Ulkopohjan repeämislujuus (Keskimääräinen lujuus, N/mm) / EN 12771	D ≥ 0,9 g/cm ³ D < 0,9 g/cm ³	8 6	8 6	8 6	6 4	8 6	6 4	5 4	6 5	5 4
Jalkineen sisäosan (vuorin tai päällisen sisäpinnan) värin kesto. Harmaa-aseteikko huovalla 50 märkäsyklin jälkeen / EN ISO 17700		≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3		≥ 2/3	≥ 2/3
Vuorin ja sisäpohjien kulutuksenkestävyysyksi / EN 17704		> 25 600 kuiva > 12 800 märkä	> 25 600 kuiva > 12 800 märkä	> 25 600 kuiva > 12 800 märkä	> 25 600 kuiva > 6 400 märkä	> 25 600 kuiva > 12 800 märkä	> 25 600 kuiva > 6 400 märkä	> 25 600 kuiva > 3 200 märkä	>= 25 600 kuiva >= 12 800 märkä	> 8 400 kuiva > 1 600 märkä

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi taulukossa 5 täsmennetyt testausselostet.

Tarvittaessa on toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mukaisesti ilmoitetun sertifiointielimen myöntämästä sertifikaatista, joka todistaa, että tuote luokitellaan henkilönsuojaimeksi.

Arviointiperuste 8 – Yrityksen yhteiskuntavastuu työvoimanäkökohtien osalta

Tämän arviointiperusteen vaatimuksia sovelletaan jalkineiden lopullisesta kokoamisesta vastaavaan laitokseen.

Hakijan on otettava huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantainen periaatejulistus monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloite (osa 2), yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja hankittava kolmannen osapuolen suorittama todentaminen, jota tuetaan paikalla tehtävillä tarkastuksilla, siitä, että Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin sisältyviä periaatteita ja jäljempänä esitettyjä lisämääräyksiä noudatetaan tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavissa laitoksissa.

ILO:n keskeiset yleissopimukset:

i) Lapsityövoima:

- Yleissopimus vähimmäisiästä, 1973 (nro 138);
- Yleissopimus lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä, 1999 (nro 182).

ii) Pakkotyö ja pakollinen työ:

- Yleissopimus pakollisesta työstä, 1930 (nro 29) ja pakollista työtä koskevan sopimuksen pöytäkirja, 2014;
- Yleissopimus pakkotyön poistamisesta, 1957 (nro 105).

iii) Järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivinen neuvotteluoikeus:

- Yleissopimus ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta, 1948 (nro 87);
- Yleissopimus järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta, 1949 (nro 98).

iv) Syrjintä:

- Yleissopimus samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta, 1951 (nro 100);
- Yleissopimus työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvasta syrjinnästä, 1958 (nro 111).

Lisämääräykset:

v) Työtunnit:

- ILO:n yleissopimus työajan rajoittamisesta teollisuusyrityksissä, 1919 (nro 1).

vi) Palkka:

- ILO:n yleissopimus vähimmäispalkoista, 1970 (nro 131);
- Toimeentuloon riittävä palkka: Hakijan on varmistettava, että normaalista työviikosta maksettavat palkat täyttävät aina vähintään oikeudelliset tai teollisuuden vähimmäisvaatimukset, ovat riittävät henkilökunnan perustarpeiden tyydyttämiseksi ja ovat riittävän suuret, jotta niistä jää osa myös harkinnanvaraisiin kuluihin. Täytäntöönpano tarkistetaan viitaten palkkoja koskeviin SA8000-ohjeisiin ⁽¹⁾;

vii) Terveys ja turvallisuus:

- ILO:n yleissopimus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä, 1981, (nro 170);
- ILO:n yleissopimus työturvallisuudesta ja -terveydestä, 1990, (nro 155).

Paikoissa, joissa yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja rajoitetaan lain nojalla, yrityksen on tunnustettava lailliset työntekijäjärjestöt, joiden kanssa se voi neuvotella työpaikkojen asioista.

⁽¹⁾ Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, <http://www.sa-intl.org>

Tarkastusprosessiin on kuuluttava laitosten läheisyydessä sijaitsevien paikallisten ulkopuolisten sidosryhmien kuuleminen, mukaan lukien ammattiyhdistykset, yhteisön järjestöt, kansalliset järjestöt ja työelämän asiantuntijat. Hakijan on julkaistava tarkastusten yhdistetyt tulokset ja tärkeimmät havainnot verkossa, jotta asiasta kiinnostuneet kuluttajat saavat näyttöä tavarantoimittajiensa toiminnasta.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava jäljennökset sertifikaateista ja kunkin tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavan laitoksen tätä tukevat tarkastusraportit niiden mallien osalta, joille ympäristömerkki on tarkoitus myöntää.

Kolmannen osapuolen paikalla tehtävän tarkastuksen suorittajien on oltava yksityisiä tarkastajia, jotka ovat päteviä arvioimaan, noudattaako jalkineiteollisuuden toimitusketju sosiaalisia normeja tai menettelytapasääntöjä, tai maissa, joissa ammattientarkastusta koskeva ILO:n yleissopimus (N:o 81, 1947) on ratifioitu ja ILO:n valvonta osoittaa, että kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmä on toimiva⁽¹⁾ ja joissa tarkastusjärjestelmät kattavat edellä mainitut alat, tarkastuksen suorittajien on oltava kansallisen viranomaisen nimeämiä työsuojelutarkastajia.

Sellaiset sertifikaatit hyväksytään, jotka on myönnetty enintään 12 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä järjestelmissä tai prosesseissa, joissa tarkastetaan, että lueteltujen ILO:n keskeisten yleissopimusten sovellettavia periaatteita sekä työtunteja, palkkaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevia lisäsäännöksiä noudatetaan.

Arviointiperuste 9 – Pakkaukset

Tätä arviointiperustetta sovelletaan ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY⁽²⁾ määriteltyihin primaaripakkauksiin.

9.1 Pahvi ja paperi

Jalkineiden tuotepakkauksessa käytetyn pahvin ja paperin on oltava tehty 100-prosenttisesta kierrätysmateriaalista.

9.2 Muovi

Jalkineiden tuotepakkauksessa käytetyn muovin on oltava tehty vähintään 80-prosenttisestä kierrätysmateriaalista.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan pakkausten toimittajan on annettava arviointiperusteen noudattamisesta vakuutus, jossa täsmennetään pakkauksen materiaali koostumus ja kierrätetyn materiaalin ja ensiömateriaalin osuudet.

Arviointiperuste 10 – Pakkauksessa olevat tiedot

10.1 Ohjeet käyttäjälle

Tuotteen mukana on toimitettava seuraavat tiedot:

- Kunkin tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeet.
- ”Älä heitä jalkineitasi pois vaan korjauta ne. Näin vähennät ympäristön kuormitusta.”
- ”Vie vanhat jalkineesi paikalliseen keräyspisteeseen.”

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava pakkauksen näyte tai ehdotettu graafinen esitys, josta ilmenevät yhdessä tuotteen kanssa toimitettavat ohjeet käyttäjälle.

10.2 EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Jos käytetään vapaaehtoista merkkiä, sen tekstikentässä on tarvittaessa oltava kolme seuraavista lausumista:

- i) kestävästi tuotetut luonnon raaka-aineet (mikäli sovelletaan arviointiperustetta 1);
- ii) tuotantoprosessien epäpuhtauksia vähennetty;
- iii) vaarallisten aineiden käyttöä vähennetty;
- iv) kestävyys testattu;
- v) xx % luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa (tämä väite voidaan esittää ainoastaan, jos enemmän kuin 95 prosenttia puuvillallaan kokonaismäärästä on luonnonmukaisesti tuotettua arviointiperusteen 1.2 b mukaisesti).

⁽¹⁾ Ks. ILO NORMLEX (<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>) ja ohjeet.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

Vapaaehtoisen merkin ja tekstikentän käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa "Guidelines for the use of the Ecolabel logo", joka on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä sekä tuotteen merkintöjen malli tai ehdotettu graafinen esitys, josta ilmenee EU-ympäristömerkin sijoituspaikka.

LISÄYS

RAJOITETTUIJEN AINEIDEN LUETTELO

Luetteloa sovelletaan aineisiin, joita saatetaan käyttää tuotantoprosessissa tai joita saattaa esiintyä lopputuotteessa. EU-ympäristömerkin jalkineita koskevaan rajoitettujen aineiden luetteloon on koottu aineet tai aineryhmät, joiden esiintyminen lopputuotteessa, sen materiaaleissa tai tarvikkeissa taikka tuotantoresepteissä, tapauksen mukaan, on nimenomaisesti rajoitettu tai se tarkastetaan. Rajoituksia sovelletaan

- tuotantovaiheisiin (esimerkiksi värjäys);
- jalkineiden tuotantovaiheissa käytettyihin tuotantoresepteihin (esim. apuaineet);
- homogeenisiin materiaaleihin tai tarvikkeisiin (esim. synteettinen kumi tai luonnonkumi);
- lopputuotteisiin.

Sovellettavuus, materiaali(t) ja/tai tarvittaessa tuotantovaihe(et), rajoituksen soveltamisala, todentaminen ja/tai testausta koskevat vaatimukset on määritetty kunkin vaatimuksen osalta.

Hakijan on toimitettava rajoitettujen aineiden luettelo kaikille materiaalitoimittajille.

Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 6.

Seuraavia rajoituksia sovelletaan täsmennettyihin tuotantovaiheisiin

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
a) Apuaineet			
Kaikki nahan, tekstiilien, pinnoitetun nahan ja pinnoitettujen tekstiilien valmistusvaiheissa käytetyt seokset	Seuraavia aineita ei saa käyttää missään tuotantovaiheissa käytettävissä seoksissa, ja niiden raja-arvoja lopputuotteessa on noudatettava: — nonyylifenoli, isomeerien seokset, CAS-nro 25154-52-3 — 4-nonyylifenoli, CAS-nro 104-40-5 — 4-nonyylifenoli, haaroittunut, CAS-nro 84852-15-3 — oktyylifenoli, CAS-nro 27193-28-8 — 4-oktyylifenoli, CAS-nro 1806-26-4 — 4-tert-oktyylifenoli, CAS-nro 140-66-9 Seuraavat alkyylifenolietoksylaatit (APEO): — polyoksytyloitu oktyylifenoli, CAS-nro 9002-93-1 — polyoksytyloitu nonyylifenoli, CAS-nro 9016-45-9 — polyoksytyloitu p-nonyylifenoli, CAS-nro 26027-38-3	25 mg/kg yhteismäärä tekstiileissä 100 mg/kg yhteismäärä nahassa	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on esitettävä joko vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole käytetty, ja sen tueksi käyttöturvallisuustiedote taikka lopputuotteen tai lopputuotteen muodostavan nahan, tekstiilien, pinnoitetun nahan tai pinnoitettujen tekstiilien testitulokset. Testimenetelmä: Nahka: EN ISO 18218-2 (epäsuora menetelmä); tekstiilit ja pinnoitetut tekstiilit: EN ISO 18254 alkyylifenolietoksylaattien osalta; alkyylifenolien osalta lopputuotteen testaus on suoritettava liuotinuutolla ja sen jälkeen LC-MS- tai GC-MS-analyysillä
Nahan, tekstiilien, pinnoitetun nahan ja pinnoitettujen tekstiilien värjäys ja viimeistely	Seuraavia aineita ei saa käyttää missään seoksissa, joita käytetään nahan, pinnoitetun nahan ja tekstiilien värjäyksessä tai viimeistelyssä: — bis(hydrogenoitu talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC) — distearyyldimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC) — di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC) — etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) — dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA) — 4-(1,1,3,3-tetrametyyli)butyyli)fenoli — nitriilotrietikkahappo (NTA)	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aineita ole käytetty.

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
b) Kolofoni			
Painaminen, lakkaus ja liimaus	Kolofonia ei saa käyttää ainesosana painoväreissä, lakoissa tai liimoissa.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty.
c) Liuottimet			
Nahkaan, tekstiileihin, pinnoitettuun nahkaan, pinnoitettuihin tekstiileihin, muoviin ja lopputuotteisiin tarkoitetuissa seoksissa, valmisteissa ja liimoissa käytetyt apuaineet	Seuraavia aineita ei saa käyttää missään osien materiaalien käsittelyyn tarkoitetuissa seoksissa tai valmisteissa eikä lopputuotteen kokoamisessa käytetyissä liimoissa: — 2-metoksetanoli — N, N-dimetyyliformamidi — 1-metyyli-2-pyrrolidoni — bis(2-metoksetyyli)etteri — 4,4'-diaminodifenyyylimetaani — 1,2,3-triklooripropaani — 1,2-dikloorietaani; etyleenidikloridi — 2-etoksetanoli — bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi — bis(2-metoksetyyli)etteri — formamidi — N-metyyli-2-pyrrolidoni — trikloorietyleeni	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aineita ole käytetty.
d) Klooratut parafiinit			
Kaikkia nahan, synteettisen kumin, muovien, tekstiilien ja pinnoitteiden tuotantovaiheet	Lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja (SCCP), C10-C13, ei saa käyttää nahan, synteettisen kumin, muovien, tekstiilien tai pinnoitteiden tuotannossa ja viimeistelyssä.	Ei havaittavissa	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, että lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja C10-C13, ei ole käytetty, ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote. Muussa tapauksessa hakijan ja/tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetelmän EN ISO 18219 mukaisesti suoritettujen testien testausselesteen tulokset.

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
Materiaalien käsittely nahkaa, synteettistä kumia, muoveja, tekstiilejä ja pinnoitteita varten	Keskipitkäketjuisten kloorattujen parafiinien (MCCP), C14-C17, käyttö on rajoitettu nahan, synteettisen kumin, muovien, tekstiilien tai pinnoitteiden tuotannossa ja viimeistelyssä.	1 000 mg/kg	<i>Arviointi ja todentaminen:</i> hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, että keskipitkäketjuisia kloorattuja parafiineja C14-C17 ei ole käytetty, ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote. Muussa tapauksessa hakijan ja/tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetelmän EN ISO 18219 mukaisesti suoritettujen testien testausselosteen tulokset.

e) Biosidivalmisteet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettut) ⁽¹⁾

Käytetty raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden kuljetuksen tai varastoinnin aikana tai lopputuotteen pakkauksissa	i) Ainoastaan seuraavat (asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettut) tehoaineet sallitaan: — tehoaineet, jotka sisältyvät asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon asianomaisten valmisteryhmän osalta (esim. kuitu, nahka, kumi ja polymeeriset materiaalit) edellyttäen, että siinä täsmennettyjä ehtoja tai rajoituksia noudatetaan; — kyseisen asetuksen liitteeseen I sisältyvät tehoaineet edellyttäen, että siinä täsmennettyjä ehtoja tai rajoituksia noudatetaan; — tehoaineet, joita arvioidaan asianomaista valmisteryhmää varten asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua työohjelmassa.	Ei sovelleta	<i>Arviointi ja todentaminen:</i> hakijan ja materiaalitoimitajan on esitettävä joko vakuutukset siitä, ettei biosidivalmisteita ole käytetty ennen kuljetusta ja varastointia, tai todisteet siitä, että biosiditehoaineen käyttö on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla. Jos biosidivalmisteita on käytetty, on toimitettava luettelo raaka-aineiden tai puolivalmisteiden kuljetuksen tai varastoinnin aikana tai lopputuotteen pakkaukseen lisäyistä tehoaineista, mukaan lukien niihin liittyvät H-lausekkeet.
	ii) Biosidivalmisteita ei saa lisätä lopputuotteisiin tai mihinkään niiden osiin jalkineiden kokoamisen aikana biosidiominaisuuksien antamiseksi lopputuotteelle.	Ei sovelleta	<i>Arviointi ja todentaminen:</i> hakijan ja materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei biosidivalmisteita ole käytetty lopputuotteessa eikä missään sen osassa.
	iii) Kloorifenoleja (niiden suoloja ja estereitä), orgaanisia tinayhdisteitä (TBT, TPhT, DBT ja DOT), dimetyylifumaraattia (DMFu), triklosaania ja nanohopeaa ei saa käyttää tuotteen, sen tarvikkeiden tai sen homogeenisten osien kuljetuksen tai varastoinnin aikana eikä niitä saa sisällyttää lopputuotteeseen tai tuotteen pakkaukseen.	Ei havaittavissa	<i>Arviointi ja todentaminen:</i> hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aineita ole käytetty. Vakuutuksen tueksi on toimitettava tulokset lopputuotteen testauksesta seuraavien aineiden varalta: Kloorifenolit: nahka, EN ISO 17070; tekstiilit, XP G 08–015 (havaitsemisrajat: nahka: 0,1 ppm; tekstiilit: 0,05 ppm); Dietyylifumaraatti: ISO/TS 16186.

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
f) Muut erityiset aineet			
Tuotantoreseptit ja loppu- tuotteessa tai jossakin sen osassa käytettävät liimat	Seuraavia aineita ei saa tarkoituksellisesti lisätä seoksiin ja valmisteisiin eikä jalkineiden kokoamisessa käytettäviin liimoihin: — Klooratut tai bromatut dioksiinit tai furaanit — Klooratut hiilivedyt (1,1,2,2-tetrakloorietaani, pentakloorietaani, 1,1,2-trikloorietaani, 1,1-dikloorietyleeni) — Heksakloorisykloheksaani — Monometyylidibromi-difenyylimetaani — Monometyylidikloori-difenyylimetaani — Nitriitit — Polybromatut bifenyylit (PBB) — Pentabromidifenyylieetteri (PeBDE) — Oktabromidifenyylieetteri (OBDE) — Polyklooratut bifenyylit (PCB) — Polyklooratut terfenyylit (PCT) — Tri-(2,3-dibromi-propyyli)-fosfaatti (TRIS) — Trimetylifosfaatti — Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi (TEPA) — Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (TCEP) — Dimetyylimetyylifosfonaatti (DMMP)	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aineita ole käytetty.

(¹) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EYVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

Värijäämöissä tapahtuviin prosesseihin sovelletaan seuraavia rajoituksia

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
a) Kantoaineet			
Kantoaineet, joita on käytetty värjäysprosesseissa, joissa käytetään dispersio-värejä	Halogenoituja värjäyksen kiihdytinaineita (kantoaineita) ei saa käyttää (esimerkkejä kantoaineista: 1,2-diklooribentseeni, 1,2,4-triklooribentseeni, kloorifenoksietanoli).	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
Puhallusaineena muoveille ja vaahdoille käytetyt kantoaineet	Halogenoituja orgaanisia yhdisteitä ei saa käyttää puhallusaineena tai puhalluksen apuaineena.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
b) Rajoitetut väriaineet			
Atsoväriaineet ja atsovärit Käyttö värjäysprosessissa	Seuraavia syöpää aiheuttavia aromaattisia amiineja ei saa esiintyä lopputuotteessa.		30 mg/kg kunkin lopputuotteessa olevan aryyliamiinin osalta Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi erityisen testauksen tulokset standardin EN 14362–1:2012 ja 3:2012 mukaisesti tekstiilien osalta ja standardin CEN ISO/TS 17234–1 ja 2 mukaisesti nahan osalta. (Huomautus: 4-aminoatsobentseenin osalta voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia, jotka on siksi ilmoitettava).
	aryyliamiini	CAS-numero	
	4-aminodifenyyli	92-67-1	
	bentsidiini	92-87-5	
	4-kloro-o-toluidiini	95-69-2	
	2-naftyyliamiini	91-59-8	
	o-amino-atsotolueeni	97-56-3	
	2-amino-4-nitrotolueeni	99-55-8	
	p-kloorianiliini	106-47-8	
	2,4-diaminoanisyyli	615-05-4	

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	aryyliamiini	CAS-numero		
	4,4'-diaminodifenyylimetaani	101-77-9		
	3,3'-diklooribentsidiini	91-94-1		
	3,3'-dimetoksibentsidiini	119-90-4		
	3,3'-dimetyylibentsidiini	119-93-7		
	3,3'-dimetyyli-4,4-diaminodifenyylimetaani	838-88-0		
	p-kresidiini	120-71-8		
	4,4'-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)	101-14-4		
	4,4'-oksidianiliini	101-80-4		
	4,4'-tiodianiliini	139-65-1		
	o-toluidiini	95-53-4		
	2,4-diaminotolueeni	95-80-7		
	2,4,5-trimetyylaniliini	137-17-7		
	o-anisidiini (2-metoksianiliini)	90-04-0		
	2,4-ksylidiini	95-68-1		
	2,6-ksylidiini	87-62-7		
	4-aminoatsobentseeni	60-09-3		
CMR-väriaineet	Seuraavia syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia väriaineita ei saa käyttää.		Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
	Karsinogeeniset, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset värit	CAS-numero		
	C.I. Acid Red 26	3761-53-3		
	C.I. Basic Red 9	569-61-9		

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	Karsinogeeniset, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset värit	CAS-numero		
	C.I. Basic Violet 14	632-99-5		
	C.I. Direct Black 38	1937-37-7		
	C.I. Direct Blue 6	2602-46-2		
	C.I. Direct Red 28	573-58-0		
	C.I. Disperse Blue 1	2475-45-8		
	C.I. Disperse Orange 11	82-28-0		
	C.I. Disperse Yellow 3	2832-40-8		
Mahdollisesti herkistävät väriaineet	Seuraavia mahdollisesti herkistäviä väriaineita ei saa käyttää.		Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantouttajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
	Mahdollisesti herkistävät dispersiovärit	CAS-numero		
	C.I. Disperse Blue 1	2475-45-8		
	C.I. Disperse Blue 3	2475-46-9		
	C.I. Disperse Blue 7	3179-90-6		
	C.I. Disperse Blue 26	3860-63-7		
	C.I. Disperse Blue 35	12222-75-2		
	C.I. Disperse Blue 102	12222-97-8		
	C.I. Disperse Blue 106	12223-01-7		
	C.I. Disperse Blue 124	61951-51-7		
	C.I. Disperse Brown 1	23355-64-8		
	C.I. Disperse Orange 1	2581-69-3		
	C.I. Disperse Orange 3	730-40-5		

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	Mahdollisesti herkistävät dispersiovärit	CAS-numero		
	C.I. Disperse Orange 37	12223-33-5		
	C.I. Disperse Orange 76	13301-61-6		
	C.I. Disperse Red 1	2872-52-8		
	C.I. Disperse Red 11	2872-48-2		
	C.I. Disperse Red 17	3179-89-3		
	C.I. Disperse Yellow 1	119-15-3		
	C.I. Disperse Yellow 3	2832-40-8		
	C.I. Disperse Yellow 9	6373-73-5		
	C.I. Disperse Yellow 39	12236-29-2		
	C.I. Disperse Yellow 49	54824-37-2		
Kromipeittävärit	Kromipeittavärejä ei saa käyttää.		Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalisuustiedote.
Metallikompleksivärit	Kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä saa käyttää vain nahan, villa- ja polyamidikuitujen tai niiden ja selluloosamuunkuitujen (esim. viskoosin) sekoitusten värjäykseen.		Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalisuustiedote.
Pigmentit	Kadmium-, lyijy-, kromi VI-, elohopea- ja/tai antimonipohjaisia pigmenttejä ei saa käyttää.		Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalisuustiedote.

Seuraavia rajoituksia sovelletaan lopputuotteen viimeistelyprosessiin

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
a) Per-ja polyfluoratut yhdisteet (PFC-yhdisteet)			
Lopputuote	i) Fluorattua vettä, tahroja ja öljyä hylkiviä pintakäsittelyaineita ei saa käyttää jalkineen kyllästämiseksi. Näihin kuuluvat perfluoratut ja polyfluoratut käsittelyt. Fluoraamattomien käsittelyaineiden on oltava helposti biohajoavia eivätkä ne saa kertyä vesiympäristöön eivätkä vesisedimenttiin.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimitajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
Jalkineet, joissa on ilmoitettu olevan vettä hylkivä ominaisuus	ii) Fluoripolymeerikalvoja ja -laminatteja saa käyttää jalkineissa vain, jos materiaalin vaadittu veden läpäisykyky on pienempi kuin 0,2 g ja veden absorptio on alle 30 % ISO 20347 -standardin mukaisesti. Fluoripolymeerikalvojen valmistuksessa ei saa käyttää perfluoroktaanihappoa (PFOA) tai sen korkeampia OECD:n määritelmän mukaisia homologeja.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä kalvo- tai laminaattivalmistajan vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta polymeerituotannon osalta. Vakuutuksen tueksi on toimitettava tulokset materiaalin ISO 20347 -standardin mukaisesta teknisestä veden absorptiotestistä.
b) Palonesto-aineet			
Jalkineet, joihin sisältyy palonesto-ominaisuus	Palonestoaineiden käyttö on sallittua ainoastaan silloin, kun jalkineet on luokiteltu ja CE-merkitty luokan III henkilönsuojaimiksi, joissa on palonesto-ominaisuus turvallisuuden varmistamiseksi työssä direktiivissä 89/686/ETY vahvistettujen eritelmien mukaisesti. Palonkestävyyden aikaansaamiseksi käytettyjen aineiden on noudatettava arviointiperustetta 5.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei palonestoaineita ole käytetty, tai vakuutus arviointiperusteen 5 noudattamisesta. Molemmissa tapauksissa vakuutukseen on liitettävä käyttöturvallisuustiedote. Tarvittaessa on toimitettava luettelo tuotteessa käytetyistä palonestoaineista sekä niihin liittyvät H-lausekkeet/R-lausekkeet. On toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mukaisesti ilmoitetun sertifiointielimen myöntämästä sertifikaatista, joka todistaa, että tuotetta markkinoidaan tulenkestävänä luokan III henkilönsuojaimena.

Seuraavia rajoituksia sovelletaan lopulliseen tuotteeseen tai sen tiettyihin osiin

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen																		
a) Polysykliset aromaattiset hiilivedyt																					
Muovit ja synteettinen kumi, tekstiilit tai nahan pinnoitteet	Jäljempänä lueteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ei saa esiintyä määriteltyjä rajoja suurempia määriä muoveissa, synteettisissä kumissa, tekstiileissä tai nahan pinnoitteissa. Ryhmän 1 ja 2 vaaroja omaaviksi luokiteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ei saa esiintyä muoveissa, synteettisissä kumissa, tekstiileissä tai nahan pinnoitteissa pitoisuuksina, jotka ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin yksittäiset ja yhteenlasketut kokonaispitoisuudet. Seuraavien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen esiintyminen ja pitoisuus on tarkistettava: Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 rajoitetut polysykliset aromaattiset hiilivedyt: <table><tr><th>Nimi</th><th>CAS</th></tr><tr><td>Kryseeni</td><td>218-01-9</td></tr><tr><td>Bentso[a]antraseeni</td><td>56-55-3</td></tr><tr><td>Bentso[k]fluoranteeni</td><td>207-08-9</td></tr><tr><td>Bentso(a)pyreeni</td><td>50-32-8</td></tr><tr><td>Dibentso[a,h]antraseeni</td><td>53-70-3</td></tr><tr><td>Bentso[j]fluoranteeni</td><td>205-82-3</td></tr><tr><td>Bentso[b]fluoranteeni</td><td>205-99-2</td></tr><tr><td>Bentso[e]pyreeni</td><td>192-97-2</td></tr></table>	Nimi	CAS	Kryseeni	218-01-9	Bentso[a]antraseeni	56-55-3	Bentso[k]fluoranteeni	207-08-9	Bentso(a)pyreeni	50-32-8	Dibentso[a,h]antraseeni	53-70-3	Bentso[j]fluoranteeni	205-82-3	Bentso[b]fluoranteeni	205-99-2	Bentso[e]pyreeni	192-97-2	Kaikkien jalkineiden osalta: 1) Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 rajoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen yksittäisten pitoisuusrajojen on oltava alle 1 mg/kg. 2) Yhteenlasketun kokonaispitoisuusrajan 18 luetellulle polysykliselle aromaattiselle hiilivedylle on oltava alle 10 mg/kg. Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetut jalkineet: 1) Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 rajoitettujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen yksittäisten pitoisuusrajojen on oltava alle 0,5 mg/kg. 2) Yhteenlasketun kokonaispitoisuusrajan 18 luetellulle polysykliselle aromaattiselle hiilivedylle on oltava alle 1 mg/kg.	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteiden noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetelmän AfPS GS 2014:01 PAK mukaisesti suoritettua testin testausseleste.
Nimi	CAS																				
Kryseeni	218-01-9																				
Bentso[a]antraseeni	56-55-3																				
Bentso[k]fluoranteeni	207-08-9																				
Bentso(a)pyreeni	50-32-8																				
Dibentso[a,h]antraseeni	53-70-3																				
Bentso[j]fluoranteeni	205-82-3																				
Bentso[b]fluoranteeni	205-99-2																				
Bentso[e]pyreeni	192-97-2																				

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	Muut rajoitettavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt:			
	Nimi	CAS		
	Naftaleeni	91-20-3		
	Asenaftyleeni	208-96-8		
	Asenafteeni	83-32-9		
	Fluoreeni	86-73-7		
	Fenantreeni	85-1-8		
	Antraseeni	120-12-7		
	Fluoranteeni	206-44-0		
	Pyreeni	129-00-0		
	Indeno[1,2,3-cd]pyreeni	193-39-5		
	Bentso[g,h,i]peryleeni	191-24-2		

b) N-Nitrosamiinit

Luonnonkumi ja synteettinen kumi	Seuraavia N-nitrosamiineja ei saa olla havaittavissa luonnonkumissa ja synteettisessä kumissa.		Ei havaittavissa	Arviointi ja todentaminen: hakijan ja/tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetelmän EN 12868 tai EN 14602 mukaisesti suoritettun testintestausseloste.
	N-nitrosamiini	CAS		
	N-nitrosodietanolamiini (NDELA)	1116-54-7		
	N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA)	62-75-9		
	N-nitrosodipropyliamiini (NDPA)	621-64-7		

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	N-nitrosamiini	CAS		
	N-nitrosodietyyliamiini (NDEA)	55-18-5		
	N-nitrosodi-isopropyliamiini (NdiPA)	601-77-4		
	N-nitrosodibutyliamiini (NDBA)	924-16-3		
	N-nitrosopiperidiini (NPIP)	100-75-4		
	N-nitrosodi-isobutylamiini (NdiBA)	997-95-5		
	N-nitrosodi-isononyliamiini (NdiNA)	1207995-62-7		
	N-nitrosomorfoliini (NMOR)	59-89-2		
	N-nitroso N-metyyli N-fenyliamiini (NMPHA)	614-00-6		
	N-nitroso N-etyyli N-fenyliamiini (NEPHA)	612-64-6		
	N-nitrosopyrrolidiini	930-55-2		

c) Orgaaniset tinayhdisteet

Lopputuote	Jäljempänä lueteltuja orgaanisia tinayhdisteitä ei saa esiintyä lopputuotteessa yli sallittujen rajojen.		Raja-arvot, jotka on mainittu kullekin orgaaniselle tinayhdisteelle	Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetelmän ISO/TS 16179 mukaiset testitulokset.
	Tributyylitinayhdisteet (TBT)	0,025 mg/kg		
	Dibutyylitinayhdisteet (DBT)	1 mg/kg		
	Monobutyylitinayhdisteet (MBT)	1 mg/kg		
	Dioktyylitinayhdisteet (DOT)	1 mg/kg		
	Trifenyyliitina (TPT)	1 mg/kg		

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
d) Ftalaatit			
Muovit, kumi, synteettiset materiaalit, pinnoitteet ja materiaalien painatukset	i) Tuotteessa saa käyttää ainoastaan ftalaatteja, joille on hakemuksen tekoajankohtaan mennessä tehty riskiarviointi ja jotka täyttävät arviointiperusteen 5 vaatimukset.	Ei sovelleta	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
	ii) Tuotteessa, sen tarvikkeissa tai sen homogeenisissa osissa ei saa käyttää seuraavia pehmittimiä: — 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haaroittuneet di-C6-C8-alkyyliesterit, C7-pitoisuus suuri (DIHP) CAS: 71888-89-6 — 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haaroittuneet ja suoraketjuiset di-C7-11-alkyyliesterit (DHNUP) CAS: 68515-42-4 — bis(2-metoksytyyli)ftalaatti (DMEP) CAS: 117-82-8 — Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) CAS: 84-69-5 — bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) CAS: 117-81-7 — dibutyyliftalaatti (DBP) CAS: 84-74-2 — bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) CAS: 85-68-7 — di-n-pentyyliftalaatti (DPP) CAS: 131-18-0 — 1-2-bentseenidikarboksyylihappo, haaroittunut ja suoraketjuinen dipentyyliesteri CAS: 84777-06-0 — di-isopentyyliftalaatti (DIPP) CAS: 605-50-5 — diheksyyliftalaatti (DnHP) CAS: 84-75-3 — N-pentyyli-isopentyyliftalaatti CAS: 607-426-00-1 iii) Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää alle kolmivuotiaiden lasten jalkineissa: — di-isononyyliftalaatti (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0 — di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)* CAS: 117-84-0 — di-isodekyyliftalaatti (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1	Rajoitettujen pehmittimien yhteismäärän on oltava alle 0,10 painoprosenttia; Rajoitettujen pehmittimien yhteismäärän alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa jalkineissa on oltava alle 0,05 painoprosenttia;	Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava joko materiaalivalmistajalta saatu vakuutus siitä, ettei aineita ole käytetty, ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote valmisteessa käytetyistä pehmitteistä tai ISO/TS 16181 -standardin mukaiset testitulokset.

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen																														
e) Uttuvat metallit																																	
Lopputuote	Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta jäljempänä lueteltuja aineita ei saa esiintyä lopputuotteessa yli sallittujen pitoisuusrajojen. <table><tr><td>Antimoni (Sb)</td><td>30,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Arseeni (As)</td><td>0,2 mg/kg</td></tr><tr><td>Kadmium (Cd)</td><td>0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>Kromi (Cr)</td><td>1,0 mg/kg (tekstiilit)</td></tr><tr><td>Koboltti (Co)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Kupari (Cu)</td><td>25,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Lyijy (Pb)</td><td>0,2 mg/kg</td></tr><tr><td>Nikkeli (Ni)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Elohopea (Hg)</td><td>0,02 mg/kg</td></tr></table> Seuraavia raja-arvoja on sovellettava muihin jalkineisiin kuin alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuihin. <table><tr><td>Antimoni (Sb)</td><td>30,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Arseeni (As)</td><td>1,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Kadmium (Cd)</td><td>0,1 mg/kg</td></tr><tr><td>Kromi (Cr)</td><td>2,0 mg/kg (tekstiilit)</td></tr><tr><td>Koboltti (Co)</td><td>4,0 mg/kg</td></tr><tr><td>Kupari (Cu)</td><td>50,0 mg/kg</td></tr></table>	Antimoni (Sb)	30,0 mg/kg	Arseeni (As)	0,2 mg/kg	Kadmium (Cd)	0,1 mg/kg	Kromi (Cr)	1,0 mg/kg (tekstiilit)	Koboltti (Co)	1,0 mg/kg	Kupari (Cu)	25,0 mg/kg	Lyijy (Pb)	0,2 mg/kg	Nikkeli (Ni)	1,0 mg/kg	Elohopea (Hg)	0,02 mg/kg	Antimoni (Sb)	30,0 mg/kg	Arseeni (As)	1,0 mg/kg	Kadmium (Cd)	0,1 mg/kg	Kromi (Cr)	2,0 mg/kg (tekstiilit)	Koboltti (Co)	4,0 mg/kg	Kupari (Cu)	50,0 mg/kg	Kunkin aineen osalta määritetyt raja-arvot	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi seuraavien testausmenetelmien mukaisesti suoritettujen testien tulokset: Uttaminen – EN ISO 105-E04-2013 (hapan hikiliuos). Havaitseminen: EN ISO 17072-1 nahan osalta, ICP-MS, ICP-OES (tekstiilit ja muovi). Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin voimassaoloaikana arviointiperusteen jatkuvan noudattamisen osoittamiseksi.
Antimoni (Sb)	30,0 mg/kg																																
Arseeni (As)	0,2 mg/kg																																
Kadmium (Cd)	0,1 mg/kg																																
Kromi (Cr)	1,0 mg/kg (tekstiilit)																																
Koboltti (Co)	1,0 mg/kg																																
Kupari (Cu)	25,0 mg/kg																																
Lyijy (Pb)	0,2 mg/kg																																
Nikkeli (Ni)	1,0 mg/kg																																
Elohopea (Hg)	0,02 mg/kg																																
Antimoni (Sb)	30,0 mg/kg																																
Arseeni (As)	1,0 mg/kg																																
Kadmium (Cd)	0,1 mg/kg																																
Kromi (Cr)	2,0 mg/kg (tekstiilit)																																
Koboltti (Co)	4,0 mg/kg																																
Kupari (Cu)	50,0 mg/kg																																

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala		Raja-arvot	Todentaminen
	Lyijy (Pb)	1,0 mg/kg		
	Nikkeli (Ni)	1,0 mg/kg		
	Elohopea (Hg)	0,02 mg/kg		
Metalliosat	Nikkelin kulkeutumisen nikkeliä sisältävistä metalliseoksista, jotka ovat suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa, on oltava pienempi kuin 0,5 µg/cm ² /viikko.		0,5µg/cm ² /viikko	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantoi- mittajan on annettava vakuutus siitä, ettei jalkineiden osissa ole nikkeliä, ja esitettävä sen tueksi metalliosien valmistajan sertifikaatti tai vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja sen tueksi EN 1811 -standardin mukaisen testausme- netelmän tulokset.
Kromiparkittu nahka	Kromiparkittua nahkaa sisältävien jalkineiden osalta lopputuotteessa ei saa olla kromia (VI).		Ei havaittavissa	Arviointi ja todentaminen: hakijan ja/tai materiaalitoi- mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme- netelmän EN ISO 17075 mukaisesti suoritettun testin testaussesteen tulokset (havaitsemisraja: 3 ppm). Näytteen valmistuksessa on noudatettava EN ISO 4044-standardin ohjeita. Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin voimassaoloaikana arviointiperusteen jatkuvan noudattamisen osoittamiseksi. Nahka, jota ei ole kromiparkittu, on vapautettu tästä vaatimuksesta.
	Kromiparkittua nahkaa sisältävien jalkineiden osalta kromin uutettavan pitoisuuden lopputuotteessa on oltava alle 200 mg/kg.		200 mg/kg	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi- mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme- netelmän EN ISO 17072-1 mukaisesti suoritettun testin testaussesteen tulokset. Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin voimassaoloaikana arviointiperusteen jatkuvan noudattamisen osoittamiseksi. Nahka, jota ei ole kromiparkittu, on vapautettu tästä vaatimuksesta.

Sovellettavuus	Rajoituksen soveltamisala	Raja-arvot	Todentaminen
f) TDA ja MDA			
PU	2,4-tolueenidiamiini (2,4-TDA, 95-80-7) 4,4'-diaminodifenyyylimetaani (4,4'-MDA, 101-77-9)	Alle 5 mg/kg kutakin	Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi seuraavan menettelyn mukaiset tulokset: Uutto 1-prosenttisella etikkahapon vesiliuoksella. Näytteen on oltava yhdistetty näyte, joka koostuu kuudesta kunkin näytekappaleen etupinnan alapuolelta (enintään 2 cm päästä pinnasta) otetusta kappaleesta. Saman vaahtonäytteen uutto toistetaan neljä kertaa, ja näytteen painon suhteen tilavuuteen on joka kerralla oltava 1:5. Uutteet yhdistetään, laimennetaan tiettyyn tilavuuteen, suodatetaan ja analysoidaan HPLC-UV- tai HPLC-MS-analyysillä. Jos HPLC-UV-analyysiä suoritettaessa epäillään interferenssiä, analyysi toistetaan HPLC-MS-analyysillä.
g) Formaldehydi			
Lopputuote/nahka, tekstiili	Vapaan ja hydrolysoidun formaldehydin määrä jalkineen osissa ei saa ylittää seuraavia rajoja: — tekstiilit: < 20 mg/kg, — nahka: < 20 mg/kg (lasten jalkineet); 75 mg/kg (vuori ja sisäpohjat); 100 mg/kg tuotteen muut osat.	Määrätyt raja-arvot	Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausselosteen tulokset seuraavien testausmenetelmien mukaisesti suoritetuista testeistä: tekstiilit: EN ISO 14184-1; nahka: EN ISO 17226-1.
h) Antimoni			
Polyesteriraakakuidut	Polyesteriraakakuitujen antimonipitoisuus saa olla enintään 260 ppm.	260 mg/kg	Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava joko vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty valmistusprosessissa, tai vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausseloste seuraavien menetelmien mukaisesti suoritetusta testistä: suora määrittäminen atomiabsorptiospektrometrialla tai induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla. Testi on tehtävä raakakuitujen kokoomanäytteelle ennen märkäkäsittelyä.