

II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2293,

annettu 3 päivänä elokuuta 2017,

edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2016/364 ⁽²⁾ vahvistettiin rakennusalan tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitusjärjestelmä. Ristiinliimatut massiivipuutuotteet ja viilupuutuotteet kuuluvat niihin rakennustuotteisiin, joihin kyseistä delegoitua asetusta sovelletaan.
- (2) Testit ovat osoittaneet, että yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden palotekninen käyttäytyminen on vakaata ja ennustettavaa, kun tuotteet täyttävät tietyt edellytykset, jotka koskevat tuotteen muotoa sekä sen asennusta, keskitiheyttä ja paksuutta.
- (3) Yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden pitäisi sen vuoksi katsoa olevan tietyn delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/364 vahvistetun paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokan mukaisia kyseisten edellytysten mukaisesti ilman, että vaadittaisiin testausta, kun ne täyttävät kyseiset edellytykset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden, jotka täyttävät liitteessä vahvistetut edellytykset, katsotaan olevan liitteessä esitettyjen suoritusasteiluokkien mukaisia ilman testausta.

⁽¹⁾ EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

⁽²⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2016/364, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti (EUVL L 68, 15.3.2016, s. 4).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2017.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Taulukko 1

Paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat seiniin ja sisäkattoihin tarkoitetuille ristiinliimatuille massiivipuutuotteille ja viilupuutuotteille

Tuote ⁽¹⁾	Tuotekohtaiset tiedot	Keskitiheys vähintään ⁽²⁾ (kg/m ³)	Kokonaispaksuus vähintään (mm)	Luokka ⁽³⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaiset ristiinliimatut massiivipuutuotteet	Kerroksen vähimmäispaksuus 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaiset viilupuutuotteet	Viilun vähimmäispaksuus 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Sovelletaan kaikkiin tuotestandardien kattamiin puulajeihin ja liimoihin.

⁽²⁾ Käsitteily standardin EN 13238 mukaisesti.

⁽³⁾ Delegoidun asetuksen (EU) 2016/364 liitteen taulukon 1 mukainen luokka.

⁽⁴⁾ Luokka voimassa riippumatta rungosta ja takana olevasta ilma-araosta.

Taulukko 2

Paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat lattianpäällysteisiin tarkoitetuille ristiinliimatuille massiivipuutuotteille ja viilupuutuotteille

Tuote ⁽¹⁾	Tuotekohtaiset tiedot	Keskitiheys vähintään ⁽²⁾ (kg/m ³)	Kokonaispaksuus vähintään (mm)	Lattianpäällysteiden luokka ⁽³⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaiset ristiinliimatut massiivipuutuotteet	Kerroksen vähimmäispaksuus 18 mm ja pintakerros mäntyä	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaiset ristiinliimatut massiivipuutuotteet	Kerroksen vähimmäispaksuus 18 mm ja pintakerros kuusta	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaiset viilupuutuotteet	Viilun vähimmäispaksuus 3 mm ja pintakerros mäntyä	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaiset viilupuutuotteet	Viilun vähimmäispaksuus 3 mm ja pintakerros mäntyä	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaiset viilupuutuotteet	Viilun vähimmäispaksuus 3 mm ja pintakerros kuusta	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Koskee myös porraskaskelmia.

⁽²⁾ Käsitteily standardin EN 13238 mukaisesti.

⁽³⁾ Delegoidun asetuksen (EU) 2016/364 liitteen taulukon 2 mukainen luokka.

⁽⁴⁾ Luokka voimassa riippumatta rungosta ja takana olevasta ilma-araosta.