

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1292/2014**od 17. srpnja 2014.****o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

- (1) Odlukom Komisije 2000/147/EZ ⁽²⁾ donesen je sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda u pogledu reakcije na požar. Drvene podne obloge jedan su od građevnih proizvoda na koje se ta Odluka primjenjuje.
- (2) Ispitivanja su pokazala da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 imaju stalna i predvidljiva svojstva reakcije na požar pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u pogledu gustoće drva, debljine podne obloge i krajnje namjene proizvoda.
- (3) Stoga treba smatrati da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 ispunjavaju razrede svojstava u pogledu reakcije na požar utvrđene Odlukom 2000/147/EZ o tim uvjetima bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 koje ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu zadovoljavaju razrede svojstava navedene u Prilogu bez potrebe za provođenjem ispitivanja.

*Članak 2.*Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

*Za Komisiju**Predsjednik*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ SL L 88, 4.4.2011., str. 5.⁽²⁾ Odluka Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda (SL 50, 23.2.2000., str. 14.).

PRILOG

Proizvod ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	Opis proizvoda ⁽⁴⁾	Najmanja prosječna gustoća ⁽⁵⁾ (kg/m ³)	Najmanja ukupna debljina (mm)	Uvjeti krajnje uporabe	Razred za podne obloge ⁽³⁾
Drvena podna obloga	Drvena podna obloga od punog drva bora ili smreke	Bor: 480 Smreka: 400	14	Bez zračnog sloja ispod podloge	D _{fl} -s1
Drvena podna obloga	Drvena podna obloga od punog drva bukve, hrasta, bora ili smreke	Bukva: 700 Hrast: 700 Bor: 430 Smreka: 400	20	Sa ili bez zračnog sloja ispod podloge	D _{fl} -s1
Drveni parket	(Jednoslojni) drveni parket od punog drva oraha	650	8	Zalijepljen na podlogu ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Drveni parket	(Jednoslojni) parket od punog drva hrasta, javora ili jasena	Jasen: 650 Javor: 650 Hrast: 720	8	Zalijepljen na podlogu ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Drveni parket	Višeslojni parket s gornjim slojem od hrasta debljine najmanje 3,5 mm	550	15 ⁽²⁾	Bez zračnog sloja ispod podloge	D _{fl} -s1
Drvena podna obloga i parket	Podna obloga i parket od punog drva koji nisu prethodno navedeni	400	6	Sve	E _{fl}

⁽¹⁾ Postavljen u skladu s normom EN ISO 9239-1 na podlogu koja je barem razreda D-s2, d0, najmanje gustoće 400 kg/m³ ili sa zračnim slojem ispod podloge (najmanja visina 30 mm).

⁽²⁾ Može se dodati međusloj barem razreda E_{fl} najveće debljine 3 mm i najmanje gustoće 280 kg/m³.

⁽³⁾ Razred utvrđen u tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

⁽⁴⁾ Bez površinskog premaza.

⁽⁵⁾ Prema uvjetima u skladu s normom EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

⁽⁶⁾ Podloga koja je najmanje razreda D-s2, d0.

⁽⁷⁾ Primjenjiv i na gazišta stuba.