

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2293 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. augusztus 3.)

az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékek és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ által elfogadásra került egy, az építési termékek tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos teljesítményének osztályozását lehetővé tevő rendszer. A keresztrétegelt fa termékek és a szerkezeti furnérfa termékek az említett felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső építési termékek közé tartoznak.
- (2) A vizsgálatok azt mutatták, hogy az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékek és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek stabil és kiszámítható tűzzel szembeni viselkedést mutatnak, amennyiben a termék formája és beépítése, átlagos sűrűsége és vastagsága tekintetében megfelelnek bizonyos feltételeknek.
- (3) Ezért úgy kell tekinteni, hogy az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékek és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek további vizsgálatok nélkül is megfelelnek egy, az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendeletben a tűzzel szembeni viselkedés tekintetében meghatározott bizonyos osztálynak, amennyiben az említett feltételeket teljesítik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Amennyiben a mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékeket és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékeket úgy kell tekinteni, hogy vizsgálatok nélkül megfelelnek a mellékletben feltüntetett teljesítményosztályoknak.

⁽¹⁾ HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályozásáról (HL L 68., 2016.3.15., 4. o.)

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

1. táblázat

A falakhoz és mennyezethez készült keresztrégelt fa termékek és szerkezeti furnérfa termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai

Termék ⁽¹⁾	A termék leírása	Legkisebb átlagos sűrűség ⁽²⁾ (kg/m ³)	Legkisebb teljes vastagság (mm)	Osztály ⁽³⁾
Az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrégelt fa termékek	Legkisebb rétegvastagság: 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek	Legkisebb furnérvastagság: 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ A termékszabványokban szereplő minden fafajtára és ragasztóra érvényes.

⁽²⁾ Az EN 13238 szabványnak megfelelően előkészítve.

⁽³⁾ Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1. táblázata szerinti osztály.

⁽⁴⁾ Az osztály bármilyen hordozófelületre vagy felület mögötti légrésre érvényes.

2. táblázat

A padlóburkolatokhoz készült keresztrégelt fa termékek és szerkezeti furnérfa termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai

Termék ⁽¹⁾	A termék leírása	Legkisebb átlagos sűrűség ⁽²⁾ (kg/m ³)	Legkisebb teljes vastagság (mm)	Padlóburkolat osztálya ⁽³⁾
Az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrégelt fa termékek	Legkisebb rétegvastagság: 18 mm, a felszíni réteg fenyőből	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrégelt fa termékek	Legkisebb rétegvastagság: 18 mm, a felszíni réteg lucfenyőből	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek	Legkisebb furnérvastagság: 3 mm, a felszíni réteg fenyőből	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek	Legkisebb furnérvastagság: 3 mm, a felszíni réteg fenyőből	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek	Legkisebb furnérvastagság: 3 mm, a felszíni réteg lucfenyőből	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Lépcsőfokokra is érvényes.

⁽²⁾ Az EN 13238 szabványnak megfelelően előkészítve.

⁽³⁾ Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. táblázata szerinti osztály.

⁽⁴⁾ Az osztály bármilyen hordozófelületre vagy felület mögötti légrésre érvényes.