

II

(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma)

SPRENDIMAI

KOMISIJA

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 15 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/43/EB, nustatančio tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases kai kuriems statyboms produktams, nuostatas, susijusias su medienos skydais

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2045)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/348/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ⁽¹⁾, ypač į jos 20 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

- (1) Komisijos sprendimas 2003/43/EB ⁽²⁾ nustato tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases.
- (2) Sprendimą 2003/43/EB reikia toliau derinti su technikos pažanga, susijusia su medienos skydais.
- (3) Todėl Sprendimą 2003/43/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

- (4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/43/EB priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN
Pirmininko pavaduotojas

⁽¹⁾ OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/190/EB (OL L 66, 2006 3 8, p. 47).

⁽²⁾ OL L 13, 2003 1 18, p. 35. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/673/EB (OL L 276, 2006 10 7, p. 77).

PRIEDAS

Sprendimo 2003/43/EB priede pateikta 1 lentelė pakeičiama taip:

„1 lentelė

Medienos skydų degumo charakteristikų klasės

Produktas	EN produkto standartas	Galutinio naudojimo sąlygos ⁽⁶⁾	Minimalus tankis (kg/m ³)	Minimalus storis (mm)	Klasė ⁽⁷⁾ (išskyrus grindų dangas)	Klasė ⁽⁸⁾ (išskyrus grindų dangas)
Cementu sujungtos smulkinių plokštės ⁽¹⁾	EN 634-2	Be oro tarpo už skydo	1 000	10	B-s1, d0	B _{fl} -s1
Kietosios plaušų plokštės ⁽¹⁾	EN 622-2	Be oro tarpo už medienos skydo	900	6	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Kietosios plaušų plokštės ⁽³⁾	EN 622-2	Su ne didesniu kaip 22 mm uždaru oro tarpu už medienos skydo	900	6	D-s2, d2	—
Smulkinių plokštės ^{(1), (2), (5)}	EN 312	Be oro tarpo už medienos skydo	600	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Kietosios ir vidutinio kietumo plaušų plokštės ^{(1), (2), (5)}	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ^{(1), (2), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(1), (2), (5)}	EN 300					
Sluoksniuotoji mediena ^{(1), (2), (5)}	EN 636	-“-	400	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Natūralios medienos skydai ^{(1), (2), (5)}	EN 13353			12		
Linų plokštės ^{(1), (2), (5)}	EN 15197	-“-	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Smulkinių plokštės ^{(3), (5)}	EN 312	Su ne didesniu kaip 22 mm uždaru arba atviru oro tarpu už medienos skydo	600	9	D-s2, d2	—
Kietosios ir vidutinio kietumo plaušų plokštės ^{(3), (5)}	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ^{(3), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(3), (5)}	EN 300					
Sluoksniuotoji mediena ^{(3), (5)}	EN 636	-“-	400	9	D-s2, d2	—
Natūralios medienos skydai ^{(3), (5)}	EN 13353			12		
Smulkinių plokštės ^{(4), (5)}	EN 312	Su uždaru oro tarpu už medienos skydo	600	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Vidutinio kietumo plaušų plokštės ^{(4), (5)}	EN 622-3					
MDF ^{(4), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(4), (5)}	EN 300					
Sluoksniuotoji mediena ^{(4), (5)}	EN 636	-“-	400	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
Natūralios medienos skydai ^{(4), (5)}	EN 13353				D-s2, d0	
Linų plokštės ^{(4), (5)}	EN 15197	-“-	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1

Produktas	EN produkto standartas	Galutinio naudojimo sąlygos ⁽⁴⁾	Minimalus tankis (kg/m ³)	Minimalus storis (mm)	Klasė ⁽⁷⁾ (išskyrus grindų dangas)	Klasė ⁽⁸⁾ (išskyrus grindų dangas)
Smulkinių plokštės ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 312	Su atviru oro tarpu už medienos skydo	600	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Vidutinio kietumo plaušų plokštės ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-3					
MDF ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-5					
OSB ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 300					
Sluoksniuotoji mediena ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 636	-“-	400	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Natūralios medienos skydai ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 13353					
Linų plokštės ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 15197	-“-	450	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Smulkinių plokštės ⁽⁵⁾	EN 312	Visos sąlygos	600	3	E	E _{fl}
OSB ⁽⁵⁾	EN 300					
MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5					
		-“-	400	3	E	E _{fl}
		-“-	250	9	E	E _{fl}
Sluoksniuotoji mediena ⁽⁵⁾	EN 636	-“-	400	3	E	E _{fl}
Kietosios plaušų plokštės ⁽⁵⁾	EN 622-2	-“-	900	3	E	E _{fl}
Vidutinio kietumo plaušų plokštės ⁽⁵⁾	EN 622-3	-“-	400	9	E	E _{fl}
Minkštosios plaušų plokštės	EN 622-4	-“-	250	9	E	E _{fl}

⁽¹⁾ Tvirtinamos be oro tarpo tiesiogiai prie A1 arba A2-s1, d0 klasės gaminių, kurių tankis ne mažesnis kaip 10 kg/m³, arba ne mažesnis kaip D-s2, d2 klasės gaminių, kurių tankis ne mažesnis kaip 400 kg/m³.

⁽²⁾ Gali būti panaudotas ne mažesnis kaip E klasės celiuliozės izoliacinės medžiagos pagrindas, jeigu tvirtinama tiesiogiai prie medienos skydo, išskyrus grindų dangas.

⁽³⁾ Tvirtinama su oro tarpu už skydo. Kitoje erdmės pusėje turi būti ne mažesnis kaip A2-s1, d0 klasės gaminiai, kurių tankis ne mažesnis kaip 10 kg/m³.

⁽⁴⁾ Tvirtinama su oro tarpu už skydo. Kitoje erdmės pusėje turi būti ne mažesnis kaip D-s2, d2 klasės gaminiai, kurių tankis ne mažesnis kaip 400 kg/m³.

⁽⁵⁾ Klasei priskiriami faneruoti, fenoliu ir melaminu dengti skydai, išskyrus grindų dangas.

⁽⁶⁾ Tarp medienos skydo ir pagrindo gali būti garų užtvara, kurios storis ne didesnis kaip 0,4 mm, o masė ne didesnė kaip 200 g/m², jeigu tarp jų nėra oro tarpų.

⁽⁷⁾ Sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje nurodyta klasė.

⁽⁸⁾ Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje nurodyta klasė.“