

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1291/2014

2014 m. liepos 16 d.

dėl medienos plokščių, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, jei jos naudojamos sienoms ir luboms dengti, klasifikavimo pagal atsparumą ugniai sąlygų, neatliekant bandymų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ⁽¹⁾, ypač į jo 27 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijos sprendimu 2000/367/EB ⁽²⁾ nustatyta statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo sistema. Medienos plokštės, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, yra statybos produktai, kuriems tas sprendimas taikomas;
- (2) atlikus bandymus nustatyta, kad tų produktų atsparumo ugniai eksploatacinės savybės yra stabilios ir nuspėjamos, jei jie naudojami sienoms ir luboms dengti ir jei jie atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su medienos tankiu ir medienos plokščių, skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis storiu;
- (3) todėl turėtų būti laikoma, kad medienos plokštės, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, atitinka Sprendime 2000/367/EB nustatytas atsparumo ugniai eksploatacinių savybių klases neatliekant papildomų bandymų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Neatliekant bandymų laikoma, kad priede nustatytas sąlygas atitinkančios medienos plokštės, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, atitinka priede nurodytas eksploatacinių savybių klases, jei jos naudojamos sienoms ir luboms dengti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 16 d.

*Komisijos vardu**Pirmininkas*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

⁽²⁾ 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/367/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo (OL L 133, 2000 6 6, p. 26).

PRIEDAS

Produktas ⁽¹⁾	EN produkto standartas	Produkto aprašymas ⁽²⁾	Mažiausias vidutinis tankis (kg/m ³)	Mažiausias storis (mm)	K klasė ⁽³⁾
Statybinis kartonas	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža arba be jų ⁽⁵⁾	800	9	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Orientuotoji skiedrantų plokštė	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža arba be jų ⁽⁶⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Medžio drožlių plokštė	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁷⁾	600	10	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Medžio drožlių plokštė	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža arba be jų ⁽⁶⁾	600	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Fanera	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža arba be jų ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Natūraliosios medienos plokštės	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža arba be jų ⁽⁶⁾	450	12	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Medžio drožlių plokštė	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁸⁾	600	25	K ₂ 30
Orientuotoji skiedrantų plokštė	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁸⁾	600	30	K ₂ 30
Fanera	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Natūraliosios medienos plokštės	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁸⁾	450	26	K ₂ 30
Natūraliosios medienos plokštės	EN 13986	Su įlaidu ir išdroža ⁽⁹⁾	450	53	K ₂ 60
Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis	EN 14915	Su įlaidu ir išdroža ⁽¹⁰⁾	450	15	K ₂ 10 ⁽⁴⁾
Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis	EN 14915	Su įlaidu ir išdroža ⁽¹⁰⁾	450	27	K ₂ 30
Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis	EN 14915	Su įlaidu ir išdroža ⁽¹¹⁾	450	2 × 27 ⁽¹²⁾	K ₂ 60

⁽¹⁾ Dedami tiesiai ant bet kokio pagrindo be oro tarpo.

⁽²⁾ Jungtys su kvadratinėmis briaunomis arba su įlaidu ir išdroža, tokio paties storio kaip ir produktas ir be tarpų.

⁽³⁾ Sprendime 2000/367/EB nurodyta klasė.

⁽⁴⁾ K₁ 10 pagrindams, kurių tankis ≥ 300 kg/m³.

⁽⁵⁾ Vinučių ilgis ne mažesnis kaip 40 mm, o tarpai – ne didesni kaip 100 mm.

⁽⁶⁾ Sraigčių ilgis ne mažesnis kaip 30 mm, o tarpai – ne didesni kaip 200 mm.

⁽⁷⁾ Sraigčių ilgis ne mažesnis kaip 30 mm, o tarpai – ne didesni kaip 150 mm.

⁽⁸⁾ Sraigčių ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, o tarpai – ne didesni kaip 200 mm.

⁽⁹⁾ Sraigčių ilgis ne mažesnis kaip 75 mm, o tarpai – ne didesni kaip 200 mm.

⁽¹⁰⁾ Vinių ilgis ne mažesnis kaip 60 mm, o tarpai – ne didesni kaip 600 mm.

⁽¹¹⁾ Vinių ilgis ne mažesnis kaip 50 mm (kiekviename sluoksnyje), o tarpai – ne didesni kaip 600 mm.

⁽¹²⁾ Du sluoksniai dedami išilgine vienas kitam statmenų sluoksnių kryptimi.