

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1292/2014**2014 m. liepos 17 d.****dėl tam tikros nepadengtos medinės grindų dangos, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ⁽¹⁾, ypač į jo 27 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Komisijos sprendimu 2000/147/EB ⁽²⁾ nustatyta statybos produktų degumo klasifikavimo sistema. Statybos produktams, kuriems tas sprendimas taikomas, priskiriama ir medinė grindų danga;
- (2) atlikus bandymus nustatyta, kad medinės grindų dangos, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342, degumo eksploatacinės savybės yra stabilios ir nuspėjamos, jei ji atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su medienos tankiu, grindų dangos storiumi ir galutiniu produkto naudojimu;
- (3) todėl medinė grindų danga, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342 ir kuri atitinka minėtas sąlygas, turėtų būti laikoma priskirtina prie Sprendime 2000/147/EB nustatytų degumo klasių nereikalaujant atlikti papildomų bandymų.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Medinė grindų danga, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342 ir kuri atitinka priede išdėstytas sąlygas, laikoma priskirtina prie priede nurodytų eksploatacinių savybių klasių neatliekant papildomų bandymų.

*2 straipsnis*Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 17 d.

*Komisijos vardu**Pirmininkas*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OL L 88, 2011 4 4, p. 5.⁽²⁾ 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (OL L 50, 2000 2 23, p. 14).

PRIEDAS

Produktas ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	Produkto aprašymas ⁽⁴⁾	Mažiausias vidutinis tankis ⁽⁵⁾ (kg/m ³)	Mažiausias bendras storis (mm)	Galutinės naudojimo sąlygos	Grindų dangos klasė ⁽³⁾
Medinė grindų danga	Masyviosios pušies arba eglės medienos grindų danga	Pušies: 480 Eglės: 400	14	Be oro tarpo po apačia	D _{fl} -s1
Medinė grindų danga	Masyviosios beržo, ąžuolo, pušies arba eglės medienos grindų danga	Beržo: 700 Ąžuolo: 700 Pušies: 430 Eglės: 400	20	Su oro tarpu po apačia arba be jo	D _{fl} -s1
Medžio parketas	Masyviosios riešutmedžio medienos (vieno sluoksnio) parketas	650	8	Prikljuotas prie pagrindo ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Medžio parketas	Masyviosios ąžuolo, klevo arba uosio medienos (vieno sluoksnio) parketas:	Uosio: 650 Klevo: 650 Ąžuolo: 720	8	Prikljuotas prie pagrindo ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Medžio parketas	Daugiasluoksnis parketas, kurio viršutinis sluoksnis – ąžuolo medienos, ne mažiau kaip 3,5 mm	550	15 ⁽²⁾	Be oro tarpo po apačia	D _{fl} -s1
Medinės grindys ir parketas	Pirmiau nenurodytos masyviosios medienos grindys ir parketas	400	6	Visi	E _{fl}

⁽¹⁾ Pritvirtinta laikantis EN ISO 9239–1 standarto, ant ne žemesnio kaip D–s2, d0 klasės pagrindo, kurio tankis – mažiausiai 400 kg/m³ arba paliekant oro tarpą (bent 30 mm aukščio) po apačia.

⁽²⁾ Gali būti pridėtas ne žemesnės kaip E_{fl} klasės tarpsluoksnis, kurio didžiausias storis 3 mm, o mažiausias tankis – 280 kg/m³.

⁽³⁾ Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje nurodyta klasė.

⁽⁴⁾ Be paviršiaus dangos.

⁽⁵⁾ EN 13238 nurodytos sąlygos (50 % RH, 23 °C).

⁽⁶⁾ Ne žemesnės kaip D-s2 klasės pagrindas, d0.

⁽⁷⁾ Taip pat taikoma laiptų pakopoms.