

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 975/2009**(2009. gada 19. oktobris),****ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Ar Komisijas 2002. gada 6. augusta Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem ⁽²⁾, tika izveidots to monomēru un citu izejvielu Kopienas saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā. Nesen Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") sniedza labvēlīgu zinātnisko novērtējumu vairākiem papildu monomēriem un izejvielām, kuras tagad būtu jāiekļauj līdzšinējā sarakstā.
- (2) Direktīvā 2002/72/EK iekļauts arī Kopienas saraksts ar piedevām, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Nesen Iestāde sniedza labvēlīgu

zinātnisko novērtējumu vairākām papildu piedevām, kuras tagad būtu jāiekļauj līdzšinējā sarakstā.

- (3) Tāpēc Direktīva 2002/72/EK ir attiecīgi jāgroza.
- (4) Saskaņā ar Direktīvas 2002/72/EK 4. panta 1. punktu tās III pielikumā minētais Kopienas piedevu saraksts no 2010. gada 1. janvāra kļūs par "pozitīvo" sarakstu. Attiecīgi minētās direktīvas III pielikuma virsraksti vairs neatbilst uz "nepilnīgu" piedevu sarakstu.
- (5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/72/EK II, III, IVa, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I līdz V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU

⁽¹⁾ OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

⁽²⁾ OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp.

I PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK II pielikuma A iedaļas tabulā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.	CAS Nr.	Nosaukums	Ierobežojumi un/vai specifikācijas
(1)	(2)	(3)	(4)
"14627	0000117-21-5	3-hloroftālanhidrīds	SMR = 0,05 mg/kg, izteikts kā 3-hloroftāliskābe
14628	0000118-45-6	4-hloroftālanhidrīds	SMR = 0,05 mg/kg, izteikts kā 4-hloroftāliskābe
14876	0001076-97-7	1,4-cikloheksāndikarbonskābe	SMR = 5 mg/kg Atļauts lietot tikai poliesteru ražošanai
18117	0000079-14-1	glikolskābe	Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku aiz polietilēntereftalāta (PET) slāņa
19965	0006915-15-7	ābolskābe	Atļauts lietot tikai kā komonomēru alifātiskos poliesteros, maksimālais saturs ne vairāk kā 1 % uz molārās bāzes
21498	0002530-85-0	[3-(metakriloksi)propil]trimetoksisilāns	SMR = 0,05 mg/kg Atļauts lietot tikai kā neorganisku pildvielu virsmas apstrādes līdzekli"

II PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK III pielikumu groza šādi.

1. Direktīvas III pielikuma virsrakstā un tā A un B iedaļas virsrakstos svīturo vārdu "nepilnīgs".

2. A iedaļā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.	CAS Nr.	Nosaukums	Ierobežojumi un/vai specifiskācija
(1)	(2)	(3)	(4)
"30607	—	no dabīgajām eļļām un taukiem iegūtas, nesazarotas virknes (C ₂ -C ₂₄) alifātisko monokarbonskābju litija sāļi	SMR(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs) ⁽⁸⁾
33105	0146340-15-0	C ₁₂₋₁₄ sekundārie β-(2-hidroksietoksi) etoksilētie spirti	SMR = 5 mg/kg ⁽⁴⁴⁾
33535	0152261-33-1	maleīnskābes anhidrīda un 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidīna reakcijas produkta un α-alkēnu (C ₂₀ -C ₂₄) kopolimērs	Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D. Aizliegts izmantot izstrādājumos, kas ir saskarē ar alkoholu saturošu pārtiku.
38550	0882073-43-0	bis(4-propilbenzilidēn)propilsorbitols	SMR = 5 mg/kg (ieskaitot tā hidrolīzes produktu summu)
40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformilheksametilēndiamīds	SMR = 0,05 mg/kg ⁽¹⁾ ⁽⁴⁴⁾
49080	0852282-89-4	N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]j-zohinolīn-1,3(2H)-dions	SMR = 0,05 mg/kg ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET).
60027	—	hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolimēri, ko veido 1-heksēns un/vai 1-oktēns, un/vai 1-decēns, un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-tetradecēns (molekulārais svars: 440-12 000)	Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D. Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifiskācijai.
62215	0007439-89-6	dzelzs	SMR = 48 mg/kg
68119	—	neopentilglikola un benzoskābes un 2-ethylheksānskābes diesteri un monoesteri	SMR = 5 mg/kg Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilēn)bis[4H-3,1-benzok-sazin-4-ons]	SMR = 0,05 mg/kg (ieskaitot tā hidrolīzes produktu summu)
76807	00073018-26-5	adipīnskābes un 1,3-butāndiols, 1,2-propāndiols un 2-etil-1-heksanols poliesteri	SMR = 30 mg/kg
77708	—	nesazarotu un sazarotu pirmējo (C ₈ -C ₂₂) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1-50) ēteri	SMR = 1,8 mg/kg Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifiskācijai.
80077	0068441-17-8	oksidētie polietilēna vaski	SMR = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna kopolimērs	Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET), polistirolā (PS), īpaši izturīgajā polistirolā (HIPS) un poliamidā (PA), nepārsniedzot 0,1 % m/m. Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	poli(6-morfolīn-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-heksametilēn-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	SMR = 5 mg/kg ⁽⁴⁷⁾ Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.
80510	1010121-89-7	poli(3-nonil-1,1-dioksi-1-tiopropān-1,3-diil)-blok-poli(x-oleil-7-hidroksi-1,5-diiminooctān-1,8-diils), maisījumu sagatvo ar x = 1 un/vai 5, neitralizējot ar dodecilbenzolsulfoskābi	Atļauts lietot tikai kā polimerizācijas atbalsta vielas polietilēnā (PE), polipropilēnā (PP) un polistirolā (PS).
91530	—	sulfodzintarskābes alkil- (C ₄ -C ₂₀) vai cikloheksildiesteri, sāļi	SMR = 5 mg/kg
91815	—	sulfodzintarskābes monoalkil- (C ₁₀ -C ₁₆) polietilēnglikolesteri, sāļi	SMR = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Tereftalskābes un bis(2-etilheksil) esteris	SMR = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-il)amino)triazīn-2-il)-4,7-diazadekān-1,10-diamīns	SMR = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butil)-2,2'-dihidroksibifenila un [3-(3-tert-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonkābes cikliskais esteris	SMR = 5 mg/kg (izteikts kā vielas un tās hidrolīzes produktu summa fosfītu un fosfātu veidā)
93450	—	titāna dioksīds, pārklāts ar n-oktiltrihlorsilāna un [aminotris(metilēnfosfonkābes) penta nātrija sāls] kopolimēru	Atbilstoši V pielikumā noteiktajai specifikācijai.
94000	0000102-71-6	trietanolamīns	SMR = 0,05 mg/kg (ieskaitot hidrohlora pievienošanās produktu)
94425	0000867-13-0	trietilfosfonacetāts	Atļauts lietot tikai polietilēntereftalātā (PET).
94985	—	trimetilolpropāna un benzoskābes un 2-etilheksānskābes jaukti triesteri un diesteri etilheksānskābes	SMR = 5 mg/kg Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D."

III PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK IVa pielikumā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.	CAS Nr.	Nosaukums
"49080	852282-89-4	N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izohinolīn-1,3(2H)-dions
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilēn)bīs[4H-3,1-benzoksazin-4-ons]
76807	0007308-26-5	adipīnskābes un 1,3-butāndiols, 1,2-propāndiols un 2-etil-1-heksanols poliestēris
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butil)-2,2'-dihidroksibifenila un [3-(3-tert-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosforskābes cikliskais esteris

IV PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK V pielikuma B daļā numurētā secībā iekļauj šādas rindas:

Identifikācijas Nr.	Citas specififikācijas
"60027	hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolimēri, ko veido 1-heksēns un/vai 1-oktēns, un/vai 1-decēns, un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-tetradecēns (molekulārais svars: 440-12 000) Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 440 Da. Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$).
77708	nesazarotu un sazarotu pirmējo ($\text{C}_8\text{-C}_{22}$) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1-50) ēteri Maksimālais etilēnoksīda atlieku daudzums materiālā vai izstrādājumā = 1 mg/kg.
80350	poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna kopolimērs Iegūst poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna reakcijas rezultātā.
80480	poli(6-morfolīn-1,3,5-triazīn-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-heksametilēn-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 2 400 Da. Morfolīna atlieku saturs $\leq 30 \text{ mg/kg}$, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)heksān-1,6-diamīna atlieku saturs $< 15\,000 \text{ mg/kg}$, un 2,4-dihloro-6-morfolīn-1,3,5-triazīna atlieku saturs $\leq 20 \text{ mg/kg}$.
93450	titāna dioksīds, pārklāts ar n-oktiltrihlorsilāna un [aminotris(metilēnfosforskābes) penta nātrija sāls] kopolimēru Pārklātā titāna dioksīda virsmas apstrādes kopolimēra saturs nepārsniedz 1 % m/m."

V PIELIKUMS

Direktīvas 2002/72/EK VI pielikumu groza šādi.

1. Ar šādu piezīmi aizstāj 8. piezīmi:

“(8) SML(T) konkrētajā gadījumā nozīmē to, ka ierobežojumu nedrīkst pārsniegt par to vielu migrācijas summu, kas minētas ar identifikācijas numuriem: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725.”

2. Pievieno šādas piezīmes:

“(44) Poliolefini varētu pārsniegt SMR.

(45) Plastmasa, kas satur vairāk nekā 0,5 % m/m vielas, varētu pārsniegt SMR.

(46) Saskaņā ar pārtiku, kurai ir augsts alkohola saturs, varētu tikt pārsniegta SMR.

(47) Mīkstais polietilēns (LDPE), kas satur vairāk nekā 0,3 % m/m vielas, varētu pārsniegt SMR, ja nonāk saskarē ar taukus saturošu pārtiku.”
