II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2293

(2017. gada 3. augusts)

par krusteniski līmētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 16351, un kārtaini līmētu būvkoku izstrādājumu, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 14374, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 ([2]) pieņēma sistēmu būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikācijai. Krusteniski līmēti koka izstrādājumi un kārtaini līmēti būvkoku izstrādājumi ir būvizstrādājumi, uz kuriem attiecas minētā deleģētā regula.

(2) Testos ir pierādīts, ka krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 16351, un kārtaini līmētiem būvkoku izstrādājumiem, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 14374, ir stabilas un paredzamas īpašības attiecībā uz ugunsdrošību, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem saistībā ar izstrādājuma formu, kā arī tā uzstādīšanu, vidējo blīvumu un biezumu.

(3) Tāpēc krusteniski līmēti koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 16351, un kārtaini līmēti būvkoku izstrādājumi, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 14374, ja ievēroti minētie nosacījumi, būtu jāuzskata par atbilstošiem konkrētai ugunsdrošības klasei, kas noteikta Deleģētajā regulā (ES) 2016/364, bez vajadzības veikt turpmāku testēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Krusteniski līmētus koka izstrādājumus, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 16351, un kārtaini līmētus būvkoku izstrādājumus, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 14374, ja tie atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, uzskata par atbilstīgiem pielikumā norādītajai īpašību klasei bez vajadzības veikt testēšanu.

([1]) OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.
([2]) Komisijas 2015. gada 1. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/364 par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

1. tabula

Ugunsdrošības īpašību klases krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem un līmētiem būvkoku izstrādājumiem sienām un griestiem

Izstrādājums (1)	Sīkāka informācija par izstrādājumu	Minimālais vidējais blīvums (2) (kg/m³)	Minimālais kopējais biezums (mm)	Klase (3)
Uz krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 16351	Minimālais slāņa biezums ir 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
Uz līmētiem būvkoku izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 14374	Minimālais finiera biezums ir 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Attiecas uz visiem veidiem un līmēm, uz ko attiecas izstrādājuma standarti.
(2) Kondicionēts saskaņā ar standartu EN 13238.
(3) Klase noteikta Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā.
(4) Klase derīga, ja izmantota pamatne vai gaisa sprauga.

2. tabula

Ugunsdrošības īpašību klases krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem un līmētiem būvkoku izstrādājumiem grīdas segumiem

Izstrādājums (1)	Sīkāka informācija par izstrādājumu	Minimālais vidējais blīvums (2) (kg/m³)	Minimālais kopējais biezums (mm)	Klase (3) (grīdas segumi)
Uz krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 16351	minimālais slāņa biezums ir 18 mm un virsējais slānis izgatavots no priežkoka	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Uz krusteniski līmētiem koka izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 16351	minimālais slāņa biezums ir 18 mm un virsējais slānis izgatavots no egles	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Uz līmētiem būvkoku izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 14374	minimālais finiera biezums ir 3 mm un virsējais slānis izgatavots no priežkoka	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Uz līmētiem būvkoku izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 14374	minimālais finiera biezums ir 3 mm un virsējais slānis izgatavots no priežkoka	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Uz līmētiem būvkoku izstrādājumiem attiecas saskaņotais standarts EN 14374	minimālais finiera biezums ir 3 mm un virsējais slānis izgatavots no egles	400	15	D_{FL}-s1 (4)

(1) Piemērojams arī kāpņu pakāpieniem.
(2) Kondicionēts saskaņā ar standartu EN 13238.
(3) Klase noteikta Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 2. tabulā.
(4) Klase derīga, ja izmantota pamatne vai gaisa sprauga.