

II

(Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obligatorja)

DEĊIŻJONIJIET

KUMMISSJONI

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-15 ta' Mejju 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2003/43/KE li tistabbilixxi l-klassijiet ta' l-imġiba tar-reazzjoni għan-nar għal ċerti prodotti għall-bini fir-rigward tal-pannelli b'bażi ta' l-injam

(notifikata taht id-dokument numru C(2007) 2045)

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

(2007/348/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri marbuta mal-prodotti tal-bini ⁽¹⁾, u b'mod partikulari l-Artikolu 20(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Id-Deċiżjoni 2003/43/KE tal-Kummissjoni ⁽²⁾ li tistabbilixxi l-klassijiet ta' l-imġiba tar-reazzjoni għan-nar għal ċerti prodotti għall-bini.
- (2) Id-Deċiżjoni 2003/43/KE tehtieg li tiġi aktar adattata biex jiġi kkunsidrat il-progress tekniku fir-rigward tal-pannelli b'bażi ta' l-injam.
- (3) Id-Deċiżjoni 2003/43/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

- (4) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2003/43/KE huwa emendat kif ordnat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 15 ta' Mejju 2007.

Għall-Kummissjoni
Günter VERHEUGEN
Vċi President

⁽¹⁾ ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12. Id-Direttiva kif emendata l-ahhar bid-Deċiżjoni 2006/190/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 66, 8.3.2006, p. 47).

⁽²⁾ ĠU L 13, 18.1.2003, p. 35. Id-Deċiżjoni kif emendata l-ahhar mid-Deċiżjoni 2006/673/KE (ĠU L 276, 7.10.2006, p. 77).

ANNEX

Fl-Anness għad-Deċiżjoni 2003/43/KE, Tabella 1 hi mibdula bli ġej:

"Tabella 1

Klassijiet għall-imġiba tar-reazzjoni għan-nar tal-pannelli b'bażi ta' l-injam

Prodott	Standard EN tal-prodott	Kondizzjoni ta' użu finali ⁽⁶⁾	Densità minima (kg/m ³)	Hxuna minima (mm)	Klassi ⁽⁷⁾ (bl-esklużjoni tal-kisi għall-art)	Klassi ⁽⁸⁾ (kisi għall-art)
Particleboard imwahnha bis-siment ⁽¹⁾	EN 634-2	minghajr spazju għall-arja wara l-pannell	1 000	10	B-s1, d0	B _{fl} -s1
Fibreboard, iebes ⁽¹⁾	EN 622-2	minghajr spazju għall-arja wara l-pannell b'bażi ta' l-injam	900	6	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Fibreboard, iebes ⁽³⁾	EN 622-2	bi spazju magħluq għall-arja mhux aktar minn 22 mm wara l-pannell b'bażi ta' l-injam	900	6	D-s2, d2	—
Particleboard ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 312	minghajr spazju għall-arja wara l-pannell b'bażi ta' l-injam	600	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Fibreboard, iebes u medju ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-5					
OSB ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 300					
Plywood ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 636	—	400	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannell b'injam mastizz ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 13353			12		
Flaxboard ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ , ⁽⁵⁾	EN 15197	—	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Particleboard ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 312	bi spazju magħluq jew miftuh għall-arja mhux aktar minn 22 mm wara l-pannell b'bażi ta' l-injam	600	9	D-s2, d2	—
Fibreboard, iebes u medju ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-5					
OSB ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 300					
Plywood ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 636	—	400	9	D-s2, d2	—
Pannell b'injam mastizz ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾	EN 13353			12		
Particleboard ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 312	bi spazju magħluq għall-arja wara l-pannell b'bażi ta' l-injam	600	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Fibreboard, medju ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-3					
MDF ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-5					
OSB ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 300					
Plywood ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 636	—	400	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
Pannell b'injam mastizz ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 13353				D-s2, d0	
Flaxboard ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 15197	—	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1

Prodott	Standard EN tal-prodott	Kondizzjoni ta' użu finali ⁽⁶⁾	Densità minima (kg/m ³)	Hxuna minima (mm)	Klassi ⁽⁷⁾ (bl-eskluż- joni tal-kisi ghall-art)	Klassi ⁽⁸⁾ (kisi ghall-art)
<i>Particleboard</i> ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 312	pannell b'bażi ta' l-injam	600	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
<i>Fibreboard</i> , medju ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-3					
MDF ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 622-5					
OSB ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 300					
<i>Plywood</i> ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 636	“-	400	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannell b'injam mastizz ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 13353					
<i>Flaxboard</i> ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	EN 15197	“-	450	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
<i>Particleboard</i> ⁽⁵⁾	EN 312	ikun xi jkun	600	3	E	E _{fl}
OSB ⁽⁵⁾	EN 300					
MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5	“-	400	3	E	E _{fl}
			250	9	E	E _{fl}
<i>Plywood</i> ⁽⁵⁾	EN 636	“-	400	3	E	E _{fl}
<i>Fibreboard</i> , iebes ⁽⁵⁾	EN 622-2	“-	900	3	E	E _{fl}
<i>Fibreboard</i> , medju ⁽⁵⁾	EN 622-3	“-	400	9	E	E _{fl}
<i>Fibreboard</i> , artab	EN 622-4	“-	250	9	E	E _{fl}

⁽¹⁾ Immontat minghajr spazju għall-arja direttament ma' prodotti d0 ta' klassi A1 jew A2-s1, b'densità minima ta' 10 kg/m³ jew ta' l-anqas ta' prodotti d2 ta' klassi D-s2 b'densità minima ta' 400 kg/m³.

⁽²⁾ Substratt ta' materjal ta' iżolazzjoni mis-shana taċ-ċelluloża ta' l-anqas ta' klassi E jista' jiġi inkluż jekk immontat direttament mal-pannell b'bażi ta' l-injam, iżda mhux għall-kisi ta' l-art.

⁽³⁾ Immontat bi spazju għall-arja warajh. Il-faċċata ta' wara tal-kavità għandha tikkonsisti ta' l-inqas minn prodotti d0 ta' klassi A2-s1, b'densità minima ta' 10 kg/m³.

⁽⁴⁾ Immontat bi spazju għall-arja warajh. Il-faċċata ta' wara tal-kavità għandha tikkonsisti ta' l-anqas minn prodotti d2 ta' klassi D-s2, b'densità minima ta' 400 kg/m³.

⁽⁵⁾ Pannelli miksija bil-fuljetti, bil-wiċċ tal-fenol u tal-melamine huma inklużi għall-klassi bl-esklużjoni tal-kisi għall-art.

⁽⁶⁾ Ilqugh għall-fwar bi hxuna sa 0.4 mm u massa sa 200 g/m² tista' tiġi mmontata bejn il-pannell b'bażi ta' injam u substratt jekk m'hemm spazji għall-arja bejniethom.

⁽⁷⁾ Il-klassi kif prevista fit-Tabella 1 ta' l-Anness tad-Deċiżjoni 2000/147/EC.

⁽⁸⁾ Il-klassi kif prevista fit-Tabella 2 ta' l-Anness tad-Deċiżjoni 2000/147/EC.”