

II

(Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obligatorja)

DEĊIŻJONIJIET

IL-KUMMISSJONI

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta' 9 ta' Lulju 2009

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-Ekotikketta Komunitarja lill-prodotti tessili

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 4595)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2009/567/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 dwar skema riveduta tal-ghoti tal-ekotikketta Komunitarja ⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) tiegħu,

Wara li ġie kkonsultat il-Bord tal-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Skont ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000, l-Ekotikketta Komunitarja tista' tingħata lil prodott li jkollu l-karatteristiċi li jippermettulu jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-titjib fir-rigward ta' aspetti ambjentali principali.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 jipprovdi li l-kriterji speċifiċi dwar l-Ekotikketta, imfassla abbażi tal-abbozz tal-kriterji magħmula mill-Bord għall-Ekotikkettar tal-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu stabbiliti skont il-gruppi ta' prodotti.
- (3) L-istess Regolament jipprovdi wkoll li r-reviżjoni tal-kriterji dwar l-Ekotikketta, kif ukoll tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati ma' daww il-kriterji, għandha ssehh fi żmien xieraq qabel ma jintemm il-perjodu tal-validità tal-kriterji speċifikati għal kull grupp ta' prodotti kkonċernat.
- (4) B'segwitu għar-Regolament (KE) Nru 1980/2000, twettqet revizjoni f'waqtha tal-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll

tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati li kienu ġew stabbiliti bid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 1999/178/KE tas-17 ta' Frar 1999 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-ekotikketta Komunitarja għall-prodotti tessili ⁽²⁾ kif emendata mid-Deciżjoni 2002/371/KE tal-15 ta' Mejju 2002 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-ghoti tal-ekotikketta Komunitarja lill-prodotti tessili ⁽³⁾. Dawn il-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika relatati huma validi sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2009.

- (5) Fil-kuntest ta' dik ir-reviżjoni, huwa xieraq li titbiddel it-tifsira tal-grupp ta' prodotti u li jiġu stabbiliti kriterji ekoloġiċi ġodda, sabiex jitqiesu l-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq.
- (6) Il-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll ir-rekwiżiti relatati tal-valutazzjoni u tal-verifika, għandhom ikunu validi għal erba' snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni.
- (7) Għaldaqstant, id-Deciżjoni 1999/178/KE għandha tinbidel.
- (8) Għandu jkun permess perjodu ta' tranżizzjoni għall-produtturi li l-prodotti tagħhom ingħataw l-Ekotikketta għall-prodotti tessili abbażi tal-kriterji misjuba fid-Deciżjoni 1999/178/KE sabiex ikollhom żmien biżżejjed biex jadattaw il-prodotti tagħhom sabiex ikunu konformi mal-kriterji u mar-rekwiżiti riveduti. Il-produtturi għandhom ukoll jithallew iressqu applikazzjonijiet magħmulin skont il-kriterji stabbiliti fid-Deciżjoni 1999/178/KE jew skont il-kriterji stabbiliti f'din id-Deciżjoni sakemm tiskadi l-validità ta' dik id-Deciżjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 237, 21.9.2000, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 57, 5.3.1999, p. 21.

⁽³⁾ ĠU L 133, 18.5.2002, p. 29.

- (9) Il-miżuri pprovduti f'din id-Deciżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1980/2000,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Il-grupp ta' prodotti "prodotti tessili" għandu jinkludi:

- (a) Il-hwejjeg tal-ilbies u l-aċċessorji tessili: il-hwejjeg tal-ilbies u l-aċċessorji (bħalma huma l-inkatar, ix-xalpi, il-boroż, il-boroż tax-xiri, il-barżakki tad-dahar, iċ-ċintorini, eċċ.) li jkun fihom mill-inqas 90 % fibri tessili skont il-piż;
- (b) It-tessuti għal ġewwa: il-prodotti tessili għall-użu fuq ġewwa li jikkonsistu f'mill-inqas 90 % fibri tessili fil-piż. Twapet tal-bibien u twapet żgħar (rugs) huma inkluzi. Kisi ta' art minn hajt għal hajt u kisi ta' hitan huma esklużi;
- (c) Il-fibri, il-hjut u d-drapp (inkluz dak b'saħħtu u mhux minsuġ) mahsub għall-użu fil-hwejjeg tal-ilbies u l-aċċessorji tessili jew fit-tessuti għal ġewwa.

Dan il-grupp mhux se jinkludi tessuti trattati bi prodotti bijoċidali, bl-eċċezzjoni ta' fejn daww il-prodotti bijoċidali huma inkluzi fl-Anness IA tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾, fejn din is-sustanza tagħti proprjetajiet addizzjonali lit-tessuti li jimmaraw lejn il-harsien tal-protezzjoni tas-saħħa umana (eż. prodotti bijoċidali miżjuda max-xbieki u mal-hwejjeg tal-ilbies tessili biex jitwarrab in-nemus u d-dubbien, dud jew allergeni) u fejn is-sustanza attiva hija awtorizzata għall-użu inkwistjoni skont l-Anness V tad-Direttiva 98/8/KE.

Rigward il-"hwejjeg tal-ilbies u l-aċċessorji tessili" u t-"tessuti ta' ġewwa": ma hemmx għalfejn jitqiesu r-rix irqiq, ir-rix, il-membrani, jew il-kisjiet għall-kalkolu tal-perċentwal tal-fibri tessili.

Artikolu 2

Sabiex tingħata l-Ekotikketta Komunitarja għal prodotti li jaqgħu taħt il-grupp ta' prodotti tal-prodotti tessili skont ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000, il-prodott tessili għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Anness għal din id-Deciżjoni.

Artikolu 3

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta' prodotti "prodotti tessili", kif ukoll ir-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati, għandhom ikunu validi għal erba' snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 4

Għall-finijiet amministrattivi n-numru tal-kodiċi assenjat lill-grupp ta' prodotti "prodotti tessili" għandu jkun "016".

Artikolu 5

Id-Deciżjoni 1999/178/KE tithassar.

Artikolu 6

1. L-applikazzjonijiet għall-ekotikketta għall-prodotti li jaqgħu fi hdan il-grupp ta' prodotti tal-prodotti tessili pprezentati qabel id-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni għandhom ikunu evalwati skont il-kundizzjonijiet stipulati fid-Deciżjoni 1999/178/KE.

2. L-applikazzjonijiet għall-ekotikketta għall-prodotti li jaqgħu fil-grupp ta' prodotti tal-prodotti tessili pprezentati mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni iżda sa mhux aktar tard mil-31 ta' Diċembru 2009 jistgħu jkunu bbażati jew fuq il-kriterji stipulati fid-Deciżjoni 1999/178/KE jew fuq il-kriterji stipulati f'din id-Deciżjoni.

Daww l-applikazzjonijiet għandhom ikunu evalwati skont il-kriterji li fuqhom huma ibbażati.

3. Fejn tingħata l-Ekotikketta fuq il-baži ta' applikazzjoni evalwata skont il-kriterji stipulati fid-Deciżjoni 1999/178/KE, dik l-ekotikketta tista' tintuża għal tnaħ-il xahar mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 7

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠU L 123, 4.4.1998, p. 1.

ANNEX

QAFAS

Ghanijiet tal-kriterji

Dawn il-kriterji jimmiraw b'mod partikolari li jippromwovu t-tnaqqis tat-tniġġis tal-ilma li għandu x'jaqsam mal-proċessi ewlenin matul il-katina kollha tal-manifattura tat-tessuti, inklużi l-produzzjoni tal-fibri, l-għażil, l-insiġ, ix-xogħol tal-labar, l-ibbliċjar, l-ghoti tal-kulur taż-żebgħa u l-irfinatura.

Il-kriterji huma f'fissati fil-livelli li jippromwovu t-tikkettar tal-prodotti tessili li jkollhom impatt ambjentali aktar baxx.

Rekwiziti tal-valutazzjoni u tal-verifika

Ir-rekwiziti speċifiċi ta' valutazzjoni u verifika huma indikati f'kull kriterju.

Fejn l-applikant huwa mitlub jagħti dikjarazzjonijiet, dokumentazzjoni, analiżi, rapporti tal-ittestjar, jew evidenza oħra sabiex juri li hemm konformità mal-kriterji, huwa mifhum li dawn jistgħu joriġinaw mill-applikant u/jew mill-fornitur(i) tiegħu u/jew mill-fornitur(i) tagħhom, eċċ., kif xieraq.

Fejn hu xieraq, jistgħu jintużaw metodi tal-ittestjar differenti minn dawk indikati għal kull wiehed mill-kriterji jekk l-ekwivalenza tagħhom tiġi aċċettata mill-Korp Kompetenti li jivvaluta l-applikazzjoni.

L-unità funzjonali, li magħha għandu jkollhom x'jaqsmu d-dhul u l-hruġ, hija ta' 1 kg tal-prodott tessili fil-kundizzjonijiet normali (65 % RH \pm 4 % u 20 °C \pm 2 °C; dawn il-kundizzjonijiet tan-normi huma speċifikati fl-ISO 139 Tessuti – l-atmosfera standard għall-kundizzjonament u l-ittestjar).

Fejn xieraq, il-Korpijiet Kompetenti jistgħu jirrikjedu dokumentazzjoni ta' appoġġ u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

Huwa rakkomandat li l-Korpijiet Kompetenti jqisu l-implimentazzjoni ta' skemi magħrufin ta' ġestjoni ambjentali, bħalma huma l-EMAS jew l-ISO 14001, meta jivvalutaw l-applikazzjonijiet u jimmonitorjaw il-konformità mal-kriterji (*nota*: mhux mehtieg li jiġu implimentati tali skemi ta' ġestjoni).

KRITERJI EKOLOĠIĊI

Il-kriterji huma mqasma fi tliet kategoriji ewlenija, li jirrigwardaw il-fibri tessili, il-proċessi u l-kimiċi, u kemm huma tajbin għall-użu.

KRITERJI TAL-FIBRA TESSILI

Il-kriterji speċifiċi għall-fibri huma stipulati f'din it-taqsimha għall-fibri tal-akrilik, tal-qoton u ta' zrieragħ oħra cellulozji, l-elastane, il-kittien u fibri oħra tat-tilju, is-suf żejtni u fibri oħra tal-keratina, fibri cellulozji magħmula mill-bniedem, il-poliamide, il-poliester u l-polipropilen.

Il-fibri l-oħra li ma għandhomx kriterji speċifiċi għall-fibra huma permessi wkoll, bl-eċċezzjoni tal-fibri minerali, il-fibri tal-ħġieġ, il-fibri tal-karbonju u fibri oħra inorganici.

Ma hemmx għalfejn jintlaħqu l-kriterji stipulati f'din it-taqsimha għal tip speċifiku ta' fibri jekk il-fibra tikkontribwixxi għal inqas minn 5 % tal-piż totali tal-fibri tessili fil-prodott. Bl-istess mod, ma hemmx għalfejn jintlaħqu jekk il-fibri jkunu ta' oriġini riċiklata. F'dan il-kuntest, il-fibri riċiklata huma definiti bħala fibri li joriġinaw biss mill-ixtur tal-fabbrikanti tat-tessuti u tal-hwejjeġ tal-ilbies jew mill-iskart li jhallu l-konsumaturi (tessili jew ta' xorta oħra). Madankollu, mill-inqas 85 % fil-piż tal-fibri kollha fil-prodott iridu jkunu jew konformi mal-kriterji speċifiċi tal-fibri korrispondenti, jekk ikun hemm minnhom, jew ta' oriġini riċiklata.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jforni tagħrif dettaljat dwar il-kompożizzjoni tal-prodott tessili.

1. Akrilik

- 1.1. Il-kontenut tal-akrilonitril li jifdal fil-fibri mhux maħduma li jhalli l-impjant tal-produzzjoni tal-fibri għandu jkun inqas minn 1,5 mg/kg.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi rapport tal-ittestjar, bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li ġej: l-estrazzjoni bl-ilma jagħli u l-kwantifikazzjoni bil-kromatografija kapillarja tal-gass likwidu.

- 1.2. L-emissjonijiet fl-arja tal-akrilonitril (matul il-polimerizzazzjoni u sakemm it-tahlita tkun lesta ghat-tidwir), espressi bhala medja annwali, għandhom ikunu anqas minn 1 g/kg tal-fibri prodotti.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittestjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

2. Qoton u fibri ta' żrieragh ohra ċellulożi naturali (inkluż il-kapok)

Il-qoton u l-fibri l-ohra taż-żrieragh ċellulożi naturali (minn issa 'l quddiem riferiti bhala qoton) ma għandux ikun fihom aktar minn 0,05 ppm (sakemm tippermetti s-sensibbiltà tal-metodu tal-ittestjar) għal kull waħda mis-sustanzi li ġejjin: l-aldrin, il-kaptafol, il-klordan, id-DDT, id-dieldrin, l-endrin, l-eptakloru, l-eżaklorobenżin, l-eżakloroċikloezan (l-isomeri totali), it-2,4,5-T, il-klordimeform, il-klorobenżilate, id-dinoseb u l-inluh tiegħu, il-monokrotofos, il-pentaklorofenol, it-toksafene, il-metamidofos, il-metilparatjon, il-paratjon, il-fosfamidon. L-ittestjar għandu jsir fuq qoton mhux maħdum, qabel ma jgħaddi minn kwalunkwe trattament ta' tixrib, għal kull lott ta' qoton jew darbtejn fis-sena jekk ikun hemm aktar minn żewġ lottijiet kull sena.

Dan ir-rekwiżit ma japplikax meta iktar minn 50 % tal-kontenut tal-qoton ikun qoton imkabbar b'mod organiku jew qoton tranżitorju, jiġifieri ċertifikat minn organizzazzjoni indipendenti li jkun ġie prodott f'konformità mar-rekwiżiti ta' produzzjoni u spezzjoni stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 ⁽¹⁾.

Dan ir-rekwiżit ma japplikax jekk tkun tista' tiġi ppreżentata xhieda dokumentarja li tistabbilixxi l-identità tal-bdiewa li jipproduċu mill-inqas 75 % tal-qoton użat fil-prodott finali, flimkien ma' dikjarazzjoni minghand dawn il-bdiewa li s-sustanzi elenkati hawn fuq ma ġewx użati fl-għelieqi jew fl-impjanti tal-qoton li jipproduċu l-qoton inkwistjoni, jew għall-qoton innifsu.

Fejn mill-inqas 95 % tal-qoton f'prodott wiehed ikun organiku, jiġifieri jkun ċertifikat minn organizzazzjoni indipendenti li ġie prodott f'konformità mar-rekwiżiti ta' produzzjoni u spezzjoni stipulati fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 l-applikant jista' jpoġġi l-kliem 'qoton organiku' hdejn l-ekotikketta. Fejn bejn 70 % u 95 % tal-qoton f'prodott wiehed ikun organiku, jista' jkun itikkettat "magħmul bi xy % qoton organiku".

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jew jipprovi prova taċ-ċertifikazzjoni organika jew dokumentazzjoni fir-rigward tan-nuqqas tal-użu mill-bdiewa jew tar-rapport tal-ittestjar, li juża l-metodi tal-ittestjar li ġejjin: skont kif xieraq, il-US EPA 8081 (tal-pestiċidi tal-organoklorin, bl-estrazzjoni ultrasonika jew Soxhlet u s-solventi apolari (l-isooottane jew l-eksane)), il-8151 A (l-erbicidi klorinati, bl-użu tal-metano), il-8141 A (il-komposti tal-organofosfru) jew il-8270 C (il-komposti organici semivolatili).

Minimu ta' 3 % tal-qoton organiku, jiġifieri ċertifikat minn organizzazzjoni indipendenti li ġie prodott f'konformità mar-rekwiżiti ta' produzzjoni u spezzjoni stipulati fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandhom ikunu użati fuq bażi annwali.

L-applikant għandu jipprovi:

- Informazzjoni dwar il-korp ta' ċertifikazzjoni,
- Dikjarazzjoni dwar il-proporzjonalità ta' qoton organiku ċertifikat użat fil-produzzjoni totali ta' tessuti bl-Ekotikketta fuq bażi annwali

Il-korp kompetenti jista' jitlob il-preżentazzjoni ta' aktar dokumentazzjoni biex tippermettilu jivvaluta jekk intlaħqux ir-rekwiżiti tas-sistema standard u ta' ċertifikazzjoni.

3. Elastane

- 3.1. Ma għandhomx jintużaw komposti tal-organotin.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu

- 3.2. L-emissjonijiet fl-arja tad-diisocjanati aromatiċi matul il-polimerizzazzjoni u l-produzzjoni tal-fibri mkejla fil-passi tal-proċess fejn isehhu, inklużi wkoll l-emissjonijiet li jaharbu espressi bhala medja annwali, għandhom ikunu anqas minn 5 mg/kg tal-fibra prodotta.

⁽¹⁾ ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittestjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

4. **Kittien u fibri ohra tat-tilju (inklużi l-qanneb, il-ġuta u r-rami)**

Il-kittien u fibri ohra tat-tilju ma għandhomx jinkisbu bit-trattib tal-ilma, hlief jekk l-ilma tal-iskart mit-trattib tal-ilma jiġi ttrattat hekk li jitnaqqsu s-COD jew it-TOC b'mill-inqas 75 % għall-fibri tal-qanneb u b'mill-inqas 95 % għall-kittien u l-fibri l-ohra tat-tilju.

Valutazzjoni u verifika: Jekk jintuza t-trattib bl-ilma, l-applikant għandu jipprovdi rapport tal-ittestjar, bl-użu tal-metodu tat-test li ġej: L-ISO 6060 (COD).

5. **Suf żejtni u fibri ohra tal-keratina (inkluż is-suf min-nagħaġ, mill-iġmla, mill-alpaka, mill-mogħoż)**

5.1. Il-kontenut tas-somma totali tas-sustanzi li ġejjin ma għandhomx jaqbzu 0,5 ppm: γ -eżakloroċikloeżan (il-lindane), α -eżakloroċikloeżan, β -eżakloroċikloeżan, δ -eżakloroċikloeżane, l-aldrin, id-dieldrin, l-endrin, il-p,p'-DDT, il-p,p'-DDD.

5.2. Il-kontenut tas-somma totali tas-sustanzi li ġejjin ma għandhomx jaqbzu 2 ppm: id-diazinon, il-propetamfos, il-klorfenvinfos, id-diklofentjon, il-klorpirifos, il-fenklorfos, l-ethion, il-pirimfosmetil.

5.3. Il-kontenut tas-somma totali tas-sustanzi li ġejjin ma għandhomx jaqbzu 0,5 ppm: iċ-ċipermetrin, id-deltametrin, il-fenvalerate, iċ-ċjalotrin, il-flumetrin.

5.4. Il-kontenut tas-somma totali tas-sustanzi li ġejjin ma għandhomx jaqbzu 2 ppm: id-diflubenzuron, it-triflumuron, id-dicyclanil.

L-ittestjar għandu jsir fuq suf mhux maħdum, qabel ma jgħaddi minn kwalunkwe trattament ta' tixrib, għal kull lott ta' suf jew darbtejn fis-sena jekk ikun hemm aktar minn żewġ lottijiet kull sena.

Dawn ir-rewżiti (kif dettaljati fil-punti 5.1, 5.2, 5.3 u 5.4 u mehuda separatament) ma japplikawx jekk tkun tista' tiġi pprezentata xhieda dokumentarja li tistabbilixxi l-identità tal-bdiewa li jipproduċu mill-anqas 75 % tas-suf u tal-fibri tal-keratina inkwistjoni, flimkien ma' dikjarazzjoni minghand dawn il-bdiewa li s-sustanzi elenkati hawn fuq ma ġewx użati fl-ghelieqi jew fuq l-annimali inkwistjoni.

Valutazzjoni u verifika għall-punti 5.1, 5.2, 5.3 u 5.4: L-applikant għandu jipprovdi jew id-dokumentazzjoni indikata hawn fuq jew rapport tal-ittestjar, bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li ġej: L-Abbozz tal-Metodu tal-Ittestjar Nru 59 tal-IWTO.

5.5. Għall-effluent tat-tagħrik maħruġ fid-drenaġġ, is-COD maħruġ fid-drenaġġ ma għandux jaqbeż is-60 g/kg tas-suf żejtni, u l-effluent għandu jiġi ttrattat 'il barra mis-sit sabiex jinkiseb tnaqqis ta' 75 % ohra tal-kontenut tas-COD, espress bhala medja annwali.

Għall-effluent tat-tagħrik ittrattat fuq is-sit u maħruġ fl-ilma tal-wiċċ, is-COD maħruġ fl-ilma tal-wiċċ ma għandux jaqbeż il-45 g/kg tas-suf żejtni. Il-pH tal-effluent maħruġ fl-ilmijiet tal-wiċċ għandu jkun ta' bejn is-6 u d-9 (hlief jekk il-pH tal-ilma riċevitur ikun 'il barra minn din il-firxa), u t-temperatura għandha tkun taht il-40 °C (hlief jekk it-temperatura tal-ilma riċevitur tkun oghla minn dan il-valur). Il-fabbrika tat-tagħrik tas-suf għandha tiddeskrivi, fid-dettall, it-trattament tal-effluent tat-tagħrik u tissorvelja kontinwament il-livelli tas-COD.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi l-informazzjoni u r-rapporti tal-ittestjar rilevanti għal dan il-kriterju, bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li ġej: L-ISO 6060.

6. **Fibri taċ-ċellulożi magħmula mill-bniedem (inklużi l-visk, il-lijoċell, l-aċetat, il-kupru, u t-triaċetat)**

6.1. Il-livell tal-AOX fil-fibri ma għandux jaqbeż il-250 ppm.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapport tal-ittestjar, bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li ġej: L-ISO 11480.97 (il-kombustjoni kontrollata u l-mikrokulometrija).

6.2. Rigward il-fibri viski, il-kontenut tal-kubrit tal-emissjonijiet tal-komposti tal-kubrit fl-arja mill-ipproċessar matul il-produzzjoni tal-fibri, espress bhala medja annwali, ma għandux jaqbeż il-120 g/kg tal-fibri filamenti prodotti u t-30 g/kg tal-fibri prinċipali prodotti. Fejn jiġu prodotti ż-żewġ tipi ta' fibri fuq sit determinat, l-emissjonijiet generali ma jridux jaqbzu l-medja ppeżata korrispondenti.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittejtjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

- 6.3. Rigward il-fibri viski, l-emissjoni taż-żingu fl-ilma mis-sit tal-produzzjoni, espressa bhala medja annwali, ma għandhiex taqbeż iż-0,3 g/kg.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittejtjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

- 6.4. Rigward il-fibri kupri, il-kontenut tar-ram tal-ilma effluwenti li jhalli s-sit, espress bhala medja annwali, ma għandux jaqbeż iż-0,1 ppm.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittejtjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

7. Poliamide

L-emissjonijiet fl-arja tal-N2O matul il-produzzjoni tal-monomeru, espressi bhala medja annwali, ma għandhomx jaqbz u l-10 g/kg tal-fibra tal-poliamide 6 prodotti u l-50 g/kg tal-poliamide 6.6 prodotti.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittejtjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

8. Poliester

- 8.1. L-ammont tal-antimonju fil-fibri tal-poliester ma għandux jaqbeż il-260 ppm. Fejn ma jintuza l-ebda antimonju, l-applikant jista' jpoġġi 'hieles mill-antimonju' (jew test ekwivalenti) fejn l-Ekotikketta.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi jew dikjarazzjoni tan-nuqqas ta' użu jew rapport tal-ittejtjar, bl-użu tal-metodu tal-ittejtjar li ġej: kif jiġi stabbilit direttament bl-Ispettrometrija Atomika tal-Assorbiment. L-ittejtjar għandu jitwettag fuq il-fibra mhux maħduma qabel il-proċessar bit-tixrib.

- 8.2. L-emissjonijiet tal-VOCs matul il-polimerizzazzjoni u l-produzzjoni tal-fibri tal-poliester, imkejla fil-passi tal-proċess fejn isehhu, inkluzi wkoll l-emissjonijiet li jaharbu, espressi bhala medja annwali, ma għandhomx ikunu oghla minn 1,2 g/kg tar-reżina tal-poliester prodotta. (Il-VOCs huma kull kompost organiku li f'293,15 K ikollu pressa tal-fwar ta' 0,01 kPa jew iżjed, jew li jkollu volatilità korrispondenti taht il-kundizzjonijiet partikolari tal-użu.)

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni dettaljata u/jew rapporti tal-ittejtjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

9. Polipropilen

Ma għandhomx jintużaw pigmenti msejsa fuq il-hadid.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

KRITERJI TAL-PROĊESSI U TAL-KIMIĊI

Il-kriterji għal din it-taqsimha japplikaw, fejn hu xieraq, għall-istadji kollha tal-produzzjoni tal-prodott, inkluzi l-produzzjoni tal-fibri. Madankollu, huwa aċċettat li fibri riciklati jista' jkollhom ftit miż-żebgħa jew minn sustanzi ohra esklużi minn dawn il-kriterji, iżda biss jekk ikunu applikati fiċ-ċiklu tal-hajja preċedenti tal-fibri.

10. Awżiljarji u aġenti tal-finitura għall-fibri u l-hjut

- 10.1. Daqs: Mill-anqas 95 % (tal-piż niexef) tas-sustanzi tal-komponent ta' kull thejjiha tal-ghoti tad-daqs applikata għall-hjut għandhom ikunu bijodegradabbli biżżejjed, jew inkella jiġu riciklati.

Titqies is-somma ta' kull kompenent.

Valutazzjoni u verifika: F'dan il-kuntest, sustanza titqies bhala "bijodegradabbli biżżejjed":

- jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, jew ISO 9888 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 70 % fi żmien 28 jum,
- jew jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 jew ISO 14593 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 60 % fi żmien 28 jum,
- jew jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 303 jew ISO 11733 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 80 % fi żmien 28 jum,
- jew, għas-sustanzi li għalihom dawn il-metodi tal-ittestjar ma japplikawx, jekk tiġi ppreżentata xhieda ta' livell ekwivalenti ta' bijodegradazzjoni.

L-applikant għandu jipprovi dokumentazzjoni xierqa, folji ta' informazzjoni dwar is-sikurezza, rapporti tal-ittestjar u/jew dikjarazzjonijiet, li jindikaw l-metodi tal-ittestjar u r-riżultati imsemmija hawn fuq, u li juru konformità ma' dan il-kriterju għall-użu ta' kull thejjiya tad-daqs.

10.2. L-addittivi tas-soluzzjoni tal-għażil, l-addittivi tal-għażil u l-aġenti tat-thejjiijiet għall-għażil primarju (inklużi ż-żjut tal-imxix tas-suf, il-finituri bil-brim u l-lubrikanti): Mill-anqas 90 % (tal-piż niexef) tas-sustanzi tal-komponent għandhom ikunu bijodegradabbli biżżejjed jew eliminati fl-impjanti tat-trattament tal-ilma tal-iskart.

Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-aġenti tat-thejjiijiet għall-għażil sekondarju (il-lubrikanti tal-brim, l-aġenti tal-kondizzjonament), iż-żjut li jagħtu l-għamla ta' konu, iż-żjut tal-barra u t-tgħawwiġ, it-tipi tax-xama', iż-żjut tax-xogħol bil-labar, iż-żjut silikoni u s-sustanzi inorganici. Titqies is-somma ta' kull komponent.

Valutazzjoni u verifika: F'dan il-kuntest, sustanza titqies bhala "bijodegradabbli biżżejjed jew eliminata fl-impjanti tat-trattament tal-ilma tal-iskart":

- jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, jew ISO 9888 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 70 % fi żmien 28 jum,
- jew jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 jew ISO 14593 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 60 % fi żmien 28 jum,
- jew jekk meta ttestjata b'wiehed mill-metodi OECD 303 jew ISO 11733 turi perċentwal ta' degradazzjoni ta' mill-anqas 80 % fi żmien 28 jum,
- jew, għas-sustanzi li għalihom dawn il-metodi tal-ittestjar ma japplikawx, jekk tiġi ppreżentata xhieda ta' livell ekwivalenti ta' bijodegradazzjoni jew eliminazzjoni.

L-applikant għandu jipprovi d-dokumentazzjoni xierqa, il-folji ta' informazzjoni dwar is-sikurezza, ir-rapporti tal-ittestjar u/jew id-dikjarazzjonijiet, li jindikaw il-metodi tal-ittestjar u r-riżultati kif jidhru hawn fuq, u li juru konformità ma' dan il-kriterju tali addittivi jew aġenti tal-addittivi kollha użati.

10.3. Il-kontenut tal-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi (IAP) fil-proporzjon taż-żejt minerali ta' prodott għandu jkun inqas minn 3 % fil-piż.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi d-dokumentazzjoni xierqa, il-folji tal-informazzjoni dwar is-sikurezza, il-folji tat-tagħrif dwar il-prodott jew id-dikjarazzjonijiet li jindikaw jew il-kontenut tal-idrokarboni aromatiċi poliċikliċi jew in-nuqqas tal-użu tal-prodotti li jkun fihom iż-żjut minerali.

11. Prodotti bijoċidali u bijostatiċi

Il-klorofenoli (l-imluha u l-esteri tagħhom), il-komposti tal-PCB u tal-organotin ma għandhomx jintużaw matul it-trasportazzjoni jew il-ħażna tal-prodotti u tal-prodotti nofshom manifatturati.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni tan-nuqqas tal-użu ta' dawn is-sustanzi jew komposti fuq il-ħajt, id-drapp u l-prodott finali. Jekk din id-dikjarazzjoni tkun soġġetta għall-verifika, għandhom jintużaw il-metodu tal-ittestjar u l-limitu li ġejjin: l-estrazzjoni kif xierqa, id-derivattizzazzjoni bl-anidride aċetiku, l-istabbilizzazzjoni bil-kromatografija kapillari tal-gass likwidu u bil-kxif tal-qabda tal-elettron, il-valur tal-limitu 0,05 ppm.

12. Tqaxxir jew tnehhija tal-pigmenti

Ma għandhomx jintużaw l-imluha tal-metalli tqal (għajr għall-hadid) jew il-formaldeide għat-tqaxxir jew għat-tnehhija tal-pigment.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

13. Għoti tal-peżar

Ma għandhomx jintużaw il-komposti taċ-ċerju fl-għoti tal-peżar tal-ħjut jew tad-drapp.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

14. Kimiki u thejjiet kimikali kollha

Ma għandhomx jintużaw l-alkilfenoletoksilati (APEOs), is-sulfonati lineari tal-alkilbenzene (LAS), il-bis(alkil tax-xaham ta' dam idroġenat) klorur tal-ammonju dimetil (DTDMAC), il-klorur tal-ammonju dimetil distearil (DSDMAC), id-di(xaham ta' dam imwebbes) klorur tal-ammonju dimetil (DHTDMAC), id-dijamin tal-etilene tetra aċetat (EDTA), u t-tijamin tad-dietilene penta aċetat (DTPA) u ma għandhom jagħmlu parti minn ebda thejjija jew formolazzjonijiet użati.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

15. Deterġenti, rattaba tad-drapp u aġenti li jikkumplessaw

Fkull sit fejn isir il-proċess tat-tixrib, mill-anqas 95 % fil-piż tar-rattaba tad-drapp, tal-aġenti li jikkumplessaw u tad-deterġenti għandhom ikunu degradabbli biżżejjed jew eliminati fl-impjanti tat-trattament tal-ilma tal-iskart.

Dan huwa bl-eċċezzjoni ta' surfactants fid-deterġenti u fir-rattaba tad-drapp f'kull sit fejn isir il-proċess tat-tixrib, li finalment għandhom ikunu bijodegradabbli b'mod aerobiku.

Valutazzjoni u verifika: 'Bijodegradabbli biżżejjed jew eliminati' hija ddefinita hawn fuq fil-kriterju rigward l-aġenti awżiljarji u tal-finitura għall-ħjut u l-fibri. L-applikant għandu jipprovi d-dokumentazzjoni xierqa, il-folji ta' informazzjoni dwar is-sikurezza, ir-rapporti tal-ittejtjar u/jew id-dikjarazzjonijiet, li jindikaw il-metodi tal-ittejtjar u r-riżultati kif hawn fuq, u li juru konformità ma' dan il-kriterju għad-deterġenti, ir-rattaba tad-drapp u l-aġenti li jikkumplessaw kollha użati.

'Bijodegradazzjoni aerobika finali' għandha tkun interpretata kif stipulata fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾. L-applikant għandu jipprovi d-dokumentazzjoni xierqa, il-folji ta' informazzjoni dwar is-sikurezza, ir-rapporti tal-ittejtjar u/jew id-dikjarazzjonijiet, li jindikaw il-metodi tal-ittejtjar u r-riżultati kif hawn fuq, u li juru konformità ma' dan il-kriterju għas-surfactants kollha fid-deterġenti u fir-rattaba tad-drapp użati.

16. Aġenti tal-ibbliċjar: Aġenti tal-klorin huma eżkluzi għall-ibbliċjar ta' ħjut, drappijiet u prodotti finali

Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-produzzjoni tal-fibri ċellulożi magħmula mill-bniedem. (Ara l-kriterju 6.1.)

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' aġenti tal-ibbliċjar klorinati.

17. Impuritajiet fiż-żebgħa: Materja tal-kulur b'affinità mal-fibra (solubbli jew mhux solubbli)

Il-livelli tal-impuritajiet ijoniċi fiż-żebgħa użata ma għandhomx jaqsbu dan li ġej: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Kull metall li jkun inkluz bħala parti integrali mill-molekula taż-żebgħa (eż. iż-żebgħa tal-metalli kompleks, ċerta żebgħa reattiva, eċċ.) ma għandux jiġi kkunsidrat meta tiġi valutata l-konformità ma' dawn il-valuri, li għandhom x'jaqsmu biss mal-impuritajiet.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni tal-konformità.

18. Impuritajiet fil-pigmenti: Materja ta' kulur mhux solubbli mingħajr affinità mal-fibra

Il-livelli tal-impuritajiet joniċi għall-pigmenti użati ma għandhomx jaqsbu dan li ġej: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni tal-konformità.

⁽¹⁾ ĠU L 104, 8.4.2004, p. 1.

19. Żebgħa korrużiva tal-kromju

Mhix permessa ż-żebgħa korrużiva tal-kromju.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

20. Żebgħa tal-kompleksi metalliċi

Jekk tintuża żebgħa tal-kompleksi metalliċi bbażata fuq ir-ram, il-kromju jew in-nikil:

- 20.1. Fil-każ taż-żebgħa ċellulożi, meta ż-żebgħa tal-kompleksi metalliċi tkun parti mir-riċetta taż-żebgħa, għandhom jiġu mahruġa għat-trattament tal-iskart (sewwa jekk fuq is-sit u sewwa jekk 'il barra minnu) anqas minn 20 % ta' kull waħda minn dik iż-żebgħa tal-kompleksi metalliċi applikata.

Fil-każ tal-proċessi l-oħra kollha taż-żebgħa, meta ż-żebgħa tal-kompleksi tal-metalli tagħmel parti mir-riċetta taż-żebgħa, għandhom jiġu mahruġa għat-trattament tal-iskart (sewwa jekk fuq is-sit u sewwa jekk 'il barra minnu) anqas minn 7 % ta' kull waħda minn dik iż-żebgħa tal-kompleksi metalliċi applikata (id-dhul għall-proċess).

L-applikant għandu jew jipprovi dikjarazzjoni tan-nuqqas ta' użu jew rapport tal-ittejtjar, bl-użu tal-metodi tal-ittejtjar li ġejjin: L-ISO 8288 għar-Cu, Ni; l-EN 1233 għall-Cr.

- 20.2. L-emissjonijiet għall-ilma wara t-trattament ma għandhomx jaqbu: il-75 mg/kg ta' Cu (fibra, haġt jew drapp); il-50 mg/kg ta' Cr; il-75 mg/kg ta' Ni.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jew jipprovi dikjarazzjoni tan-nuqqas ta' użu jew rapport tal-ittejtjar, bl-użu tal-metodi tal-ittejtjar li ġejjin: L-ISO 8288 għar-Cu, Ni; l-EN 1233 għall-Cr.

21. Iż-żebgħa azo

Ma għandu jintuża l-ebda kulur azo li jista' jaqbad ma' kwalunkwe waħda mill-ammini aromatiċi li ġejjin:

4-aminodiphenyl	(92-67-1)
Benzidine	(92-87-5)
4-chloro-o-toluidine	(95-69-2)
2-naphtylamine	(91-59-8)
o-amino-azotoluene	(97-56-3)
2-amino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
p-chloroaniline	(106-47-8)
2,4-diaminoanisol	(615-05-4)
4,4'-diaminodiphenylmethane	(101-77-9)
3,3'-dichlorobenzidine	(91-94-1)
3,3'-dimethoxybenzidine	(119-90-4)
3,3'-dimethylbenzidine	(119-93-7)
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	(838-88-0)
p-cresidine	(120-71-8)
4,4'-oxydianiline	(101-80-4)

4,4'-thiodianiline	(139-65-1)
o-toluidine	(95-53-4)
2,4-diaminotoluene	(95-80-7)
2,4,5-trimethylaniline	(137-17-7)
4-aminoazobenzene	(60-09-3)
o-anisidine	(90-04-0)
2,4-Xylidine	
2,6-Xylidine	

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' din iż-żebgħa. Jekk din id-dikjarazzjoni tkun soġġetta għall-verifika għandu jintuza l-istandard li ġej = EN 14 362-1 u 2. (Nota: jistgħu jkunu possibbli l-pożittivi foloz rigward il-preżenza tal-4-aminoazobenzin, u għalhekk hija rakkommandata l-konferma).

22. Żebgħa li hija karcinoġena, mutaġenika, jew tossika għar-riproduzzjoni

22.1. Ma għandhomx jintużaw it-tipi taż-żebgħa li ġejjin:

- C.I. Aħmar Bażiku 9
- C.I. Blu Mifruż 1
- C.I. Aħmar Aċiduż 26
- C.I. Vjola Bażiku 14
- C.I. Oranġjo Mifruż 11
- C.I. Iswed Dirett 38
- C.I. Blu Dirett 6
- C.I. Aħmar Dirett 28
- C. I. Isfar Mifruż 3

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' tali żebgħa.

22.2. Mhu permess l-ebda użu ta' sustanzi taż-żebgħa jew ta' preparazzjonijiet taż-żebgħa li għandhom aktar minn 0,1 % tal-piż ta' sustanzi li fil-waqt tal-applikazzjoni tingħatalhom jew tista' tingħatalhom waħda mill-frazzjiet tar-riskju li ġejjin (jew taħlita minnhom):

- R40 (xhieda limitata ta' effett karcinoġenu),
- R45 (jista' jikkawża l-kanċer),
- R46 (jista' jikkawża ħsara ġenetika li tintiret),
- R49 (jista' jikkawża l-kanċer jekk jingibed man-nifs),

- R60 (jista' jfixkel il-fertilità),
- R61 (jista' jikkawża ħsara lit-tarbija mhux imwiela),
- R62 (riskju possibbli ta' fertilità difettuża),
- R63 (riskju possibbli lit-tarbija mhux imwiela),
- R68 (riskju possibbli ta' effetti irriversibbli),

kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE ⁽¹⁾.

B'mod alternattiv, il-klassifikazzjoni tista' tiġi kkunsidrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾. F'dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista' tiżdied mal-materjali mhux maħdumin li fil-waqt tal-applikazzjoni tinghatalhom jew tista' tinghatalhom waħda mid-dikjarazzjonijiet ta' periklu li ġejjin (jew taħlita minnhom): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' tali żebgħa.

23. Żebgħa li għandha l-potenzjal li tissensitizza

Ma għandhomx jintużaw it-tipi taż-żebgħa li ġejjin:

- | | |
|---|-------------|
| — C.I. Blu Mifrux 3 | C.I. 61 505 |
| — C.I. Blu Mifrux 7 | C.I. 62 500 |
| — C.I. Blu Mifrux 26 | C.I. 63 305 |
| — C.I. Blu Mifrux 35 | |
| — C.I. Blu Mifrux 102 | |
| — C.I. Blu Mifrux 106 | |
| — C.I. Blu Mifrux 124 | |
| — C.I. Kannella Mifrux 1 | |
| — C.I. Oranġjo Mifrux 1 | C.I. 11 080 |
| — C.I. Oranġjo Mifrux 3 | C.I. 11 005 |
| — C.I. Oranġjo Mifrux 37 | |
| — C.I. Oranġjo Mifrux 76
(li qabel kien deżinjat bħala Oranġjo 37) | |
| — C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 |
| — C.I. Aħmar Mifrux 11 | C.I. 62 015 |
| — C.I. Aħmar Mifrux 17 | C.I. 11 210 |
| — C.I. Isfar Mifrux 1 | C.I. 10 345 |
| — C.I. Isfar Mifrux 9 | C.I. 10 375 |
| — C.I. Isfar Mifrux 39 | |
| — C.I. Isfar Mifrux 49 | |

⁽¹⁾ ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' din iż-żebgħa.

24. **Trasportaturi aloġenati għall-poliester**

Ma għandhomx jintużaw trasportaturi aloġenati.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu.

25. **Stampar**

25.1. It-tipi tal-kolla tal-istampar użati ma għandux ikun fihom aktar minn 5 % tal-komposti volatili organiċi bħall-ispirtu l-abjad (VOCs: kull kompost organiku li fi 293.15 K ikollu pressa tal-fwar ta' 0.01 kPa jew iżjed, jew li jkollu volatilità korrispondenti taht il-kondizzjonijiet partikolari tal-użu).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jew jipprovdi dikjarazzjoni li ma sar l-ebda stampar jew jipprovdi d-dokumentazzjoni xierqa sabiex juri l-konformità flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

25.2. Mhux permess l-istampar ibbażat fuq il-plastisol.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jew jipprovdi dikjarazzjoni li ma sar l-ebda stampar jew jipprovdi d-dokumentazzjoni xierqa sabiex juri l-konformità flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

26. **Formaldeide**

L-ammont tal-formaldeide mhux idrolizzabbli jew parzjalment idrolizzabbli fid-drapp finali ma għandux jaqbeż 1-20 ppm għall-prodotti tat-trabi u t-tfal żgħar taht it-3 snin, it-30 ppm għall-prodotti li jiġu f'kontatt dirett mal-ġilda, u 1-75 ppm għall-prodotti l-oħra kollha.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jew jipprovdi dikjarazzjoni li ma ġewx applikati prodotti li fihom il-formaldeide jew rapport tal-ittestjar, bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li ġej: EN ISO 14184-1.

27. **Hruġ tal-iskart tal-ilma mill-proċessar bit-tixrib**

27.1. L-ilma tal-iskart mis-siti tal-proċessar bit-tixrib (għajr minn siti tat-tagħrik tas-suf żejtini u s-siti tat-trattib tal-kittien) għandu, meta maħruġ wara t-trattament (fis-sit jew 'il barra minnu) kontenut ta' COD ta' anqas minn 20 g/kg, espressi bħala medja annwali.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni dettaljata u r-rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-ISO 6060, li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

27.2. Jekk l-effluent jiġi ttrattat fuq is-sit u maħruġ direttament fl-ilma, għandu jkollu wkoll pH ta' bejn 6 u 9 (għajr jekk il-pH tal-ilma riċevitur ikun 'il barra minn din il-firxa) u temperatura ta' anqas minn 40 °C (għajr jekk it-temperatura tal-ilma riċevitur tkun oghla minn dan il-valur).

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni u r-rapporti tal-ittestjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

28. **Sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar**

Is-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar li huma kimikament marbuta fil-fibra polimera jew fuq il-wiċċ tal-fibra (sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar reattivi) biss jistgħu jintużaw fil-prodott. Jekk is-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar użati għandhom kwalunkwe frazi R minn dawk mniżżla hawn taht, dawn is-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar reattivi, mal-applikazzjoni, ibiddlu n-natura kimika tagħhom u ma jkunx għad hemm bżonn il-klassifikazzjoni tagħhom taht l-ebda minn dawn il-frazzjiet R. (Anqas minn 0.1 % tas-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar fuq il-hajt jew drapp trattat jista' jibqa' fil-forma bħal ma kien qabel l-applikazzjoni.)

— R40 (xhieda limitata ta' effett karċinogenu),

— R45 (jista' jikkawża l-kanċer),

— R46 (jista' jikkawża ħsara ġenetika li tintiret),

- R49 (jista' jikkawża l-kanċer jekk jingibed man-nifs),
- R50 (tossiku hafna għal organiżmi akkwatiċi),
- R51 (tossiku għall-organiżmi akkwatiċi),
- R52 (ta' ħsara għall-organiżmi akkwatiċi),
- R53 (jista' jikkawża effetti negattivi fit-tul fl-ambjent akkwatiku),
- R60 (jista' jfixkel il-fertilità),
- R61 (jista' jikkawża ħsara lit-tarbija mhux imwielta),
- R62 (riskju possibbli ta' fertilità difettuża),
- R63 (riskju possibbli lit-tarbija mhux imwielta),
- R68 (riskju possibbli ta' effetti irriversibbli),

kif stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE.

Is-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar li huma mħallta fiżikament biss fil-fibra polimera jew ġewwa kisja tessili huma esklużi (addittivi bis-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar).

B'mod alternattiv, il-klassifikazzjoni tista' tiġi kkunsidrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾. F'dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista' tiżded mal-materjali mhux maħdumin li fil-waqt tal-applikazzjoni tinghatalhom jew tista' tinghatalhom waħda mid-dikjarazzjonijiet ta' periklu li ġejjin (jew tahlita minnhom): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni li ma ġewx użati addittivi bis-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, jew jindika liema sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar reattivi ġew użati, jekk ġew użati, u jipprovi d-dokumentazzjoni (bħala huma l-folji tal-informazzjoni dwar is-sikurezza) u/jew dikjarazzjonijiet li jindikaw illi daww is-sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar jikkonformaw ma' dan il-kriterju.

29. Finituri kontra l-feltru

Sustanzi jew preparazzjonijiet aloġenati jistgħu jiġu applikati lill-biċċiet irraq tas-suf u biċċiet tas-suf maħlulin u mogħrkin.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu (għajr jekk użat għall-biċċiet irraq tas-suf u biċċiet tas-suf maħlulin u mogħrkin).

30. Finituri tad-drappijiet

Il-kelma "finituri" tkopri t-trattamenti fiżiċi u kimiċi kollha li lid-drappijiet tessili jagħtuhom proprjetajiet speċifiċi bħall-irtubija, ir-reżistenza għall-ilma, il-kura faċli...

Mhu permess l-ebda użu ta' sustanzi ta' finitura jew ta' preparazzjonijiet ta' finitura li għandhom aktar minn 0.1 % tal-piż tas-sustanza li jiġu mogħtija jew jistgħu jingħataw fiż-żmien tal-applikazzjoni f'waħda mill-fażijiet tar-riskju li ġejjin (jew tahlita minnhom):

- R40 (xhieda limitata ta' effett karċinoġenu),
- R45 (jista' jikkawża l-kanċer),
- R46 (jista' jikkawża ħsara ġenetika li tintiret),
- R49 (jista' jikkawża l-kanċer jekk jingibed man-nifs),
- R50 (tossiku hafna għal organiżmi akkwatiċi),

⁽¹⁾ ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

- R51 (tossiku għall-organizmi akkwatiċi),
- R52 (ta' ħsara għall-organizmi akkwatiċi),
- R53 (jista' jikkawża effetti negattivi fit-tul fl-ambjent akkwatiku),
- R60 (jista' jfixkel il-fertilità),
- R61 (jista' jikkawża ħsara lit-tarbija mhux imwielta),
- R62 (riskju possibbli ta' fertilità difettuza),
- R63 (riskju possibbli lit-tarbija mhux imwielta),
- R68 (riskju possibbli ta' effetti irriversibbli),

kif stipulati fid-Direttiva 67/548/KEE.

B'mod alternattiv, il-klassifikazzjoni tista' tiġi kkunsidrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. F'dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista' tiżdieġ mal-materjali mhux maħdumin li fil-waqt tal-applikazzjoni tinghatalhom jew tista' tinghatalhom wahda mid-dikjarazzjonijiet ta' periklu li ġejjin (jew tahlita minnhom): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jwarrbilha dikjarazzjoni li ma għadha x użati finituri, jew jindika liema finituri għadha użati u jwarrbilha d-dokumentazzjoni (bħala huma l-folji tal-informazzjoni dwar is-sikurezza) u/jew dikjarazzjonijiet li jindikaw li dawn il-finituri jikkonformaw ma' dan il-kriterju.

31. Mili

- 31.1. Il-materjali tal-mili li jikkonsistu mill-fibri tessili għandhom jikkonformaw mal-kriterji tal-fibri tessili (Nri minn 1 sa 9) fejn hu xieraq.
- 31.2. Il-materjali tal-mili għandhom jikkonformaw mal-kriterju 11 dwar il-Prodotti bijoċidali jew bijostatiki u l-kriterju 26 dwar 'il-formaldeide'.
- 31.3. Id-deterġenti u l-kimiki oħra wżati għall-ħasil tal-mili (ir-rix irqiq, ir-rix, il-fibri sintetiċi u naturali) għandhom jikkonformaw mal-kriterju 14 dwar 'Il-Kimiki Awżiljarji' u l-kriterju 15 dwar 'Id-Deterġenti, ir-rattaba tad-drapp u l-aġenti li jikkumplew'.

Valutazzjoni u verifika: Kif indikati fil-kriterji korrispondenti.

32. Kisjiet, laminati u membrani

- 32.1. Il-prodotti magħmula mill-poliuretān għandhom jikkonformaw mal-kriterju stipulat fil-punt 3.1 li jirrigwarda l-landa organika u l-kriterju stipulat fil-punt 3.2 li jirrigwarda l-emissjoni fl-arja tad-diisocjanati aromatiċi.

Valutazzjoni u verifika: Kif indikati fil-kriterji korrispondenti

- 32.2. Il-prodotti magħmula mill-poliester għandhom jikkonformaw mal-kriterju stipulat fil-punt 8.1 li jirrigwarda l-ammont ta' antimonju u l-kriterju stipulat fil-punt 8.2 li jirrigwarda l-emissjoni tal-VOCs waqt il-polimerizzazzjoni.

Valutazzjoni u verifika: Kif indikati fil-kriterji korrispondenti.

- 32.3. Il-kisjiet, il-laminati u l-membrani ma għandhomx ikunu prodotti bl-użu ta' plastifikaturi jew solvanti, li fil-waqt tal-applikazzjonijiet tinghatalhom jew tista' tinghatalhom wahda mill-frazzjiet tar-riskju li ġejjin (jew tahlita minnhom):

- R40 (xhieda limitata ta' effett karċinoġenu),
- R45 (jista' jikkawża l-kancer),
- R46 (jista' jikkawża ħsara ġenetika li tintiret),

- R49 (jista' jikkawża l-kanċer jekk jingibed man-nifs),
- R50 (tossiku ħafna għal organiżmi akkwatiċi),
- R51 (tossiku għall-organiżmi akkwatiċi),
- R52 (ta' hsara għall-organiżmi akkwatiċi),
- R53 (jista' jikkawża effetti negattivi fit-tul fl-ambjent akkwatiku),
- R60 (jista' jfixkel il-fertilità),
- R61 (jista' jikkawża hsara lit-tarbija mhux imwielta),
- R62 (riskju possibbli ta' fertilità difettuża),
- R63 (riskju possibbli lit-tarbija mhux imwielta),
- R68 (riskju possibbli ta' effetti irriversibbli),

kif stipulati fid-Direttiva 67/548/KEE.

B'mod alternattiv, il-klassifikazzjoni tista' tiġi kkunsidrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. F'dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista' tiżdied mal-materjali mhux maħdumin li fil-waqt tal-applikazzjoni tinghatalhom jew tista' tinghatalhom waħda mid-dikjarazzjonijiet ta' periklu li ġejjin (jew taħlita minnhom): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' użu ta' dawn il-plastifikaturi jew solventi.

32.4. L-emissjonijiet VOC fl-arja ma għandhomx ikunu oghla minn 10 g C/kg.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni u r-rapporti tal-ittestjar li juru l-konformità ma' dan il-kriterju, flimkien ma' dikjarazzjoni tal-konformità.

33. Użu tal-enerġija u tal-ilma

L-applikant għandu jipprovdi dejta dwar l-użu tal-ilma u tal-enerġija għas-siti tal-manifattura involuti fil-proċess tat-tixrib.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant huwa mitlub jipprovdi l-informazzjoni msemmija hawn fuq.

KRITERJI DWAR KEMM JIXRAQ GĦALL-UŻU

Il-kriterji li ġejjin japplikaw jew għall-ħajt miżbugħ, jew għad-drapp/ijiet finali, jew għall-prodott finali, bil-provi mwettqa kif xieraq.

34. Bidliet fid-daqs matul il-ħasil u t-tnixxif

Il-bidliet fid-daqs wara l-ħasla u t-tnixxif ma għandhomx ikunu aktar minn:

- aktar jew anqas minn 2 % għad-drapp tal-purtieri u tal-għamara li jista' jinħasel u jinqala',
- aktar minn 8 % fin-negattiv jew 4 % fil-pożittiv għall-prodotti minsuġa oħra u prodotti b'saħħithom u mhux minsuġa, prodotti maħdumin bil-labar jew għax-xugamani terri.

Dan il-kriterju ma japplikax għal:

- fibri jew ħjut,

— prodotti tikkettjati biċ-ċar 'dry clean only' (naddaf fix-xott biss) jew ekwivalenti (safejn u sakemm tkun il-prattika normali li dawn il-prodotti jgħorru din it-tikketta),

— id-drapp tal-ghamara li ma jinjalax u ma jinhasilx.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar bl-użu tal-istandards EN ISO 63 30, ISO 5077 kif ġej: 3 hasliet f'temperatura kif indikati fuq il-prodott, li jitnixxfu bit-tumble drier wara kull ċiklu ta' hasil sakemm ma jkunux indikati proċeduri oħra ta' tnixxif fuq il-prodott.

35. Żamma tal-kulur fil-hasil

Iż-żamma tal-kulur fil-hasil għandha tkun mill-anqas fil-livelli 3-4 għall-bidla tal-kulur u mill-anqas fil-livelli 3-4 għat-tbajja'.

Dan il-kriterju ma japplikax għall-prodotti tikkettjati biċ-ċar 'dry clean only' (naddaf fix-xott biss) jew ekwivalenti (safejn tkun il-prattika normali li dawn il-prodotti jgħorru din it-tikketta), għall-prodotti bojod jew il-prodotti li la jinżebgħu u lanqas ma jiġu stampati, jew għad-drapp tal-ghamara li ma jinhasilx.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-istandard EN li ġej: ISO 105 C06 (hasla waħda f'temperatura kif immarkata fuq il-prodott, bit trab tal-perborat).

36. Żamma tal-kulur fil-gharaq (aċidu jew alkalin)

Iż-żamma tal-kulur fil-gharaq (aċidu jew alkalin) għandu jkun mill-anqas fil-livelli 3-4 (bidla tal-kulur u tbajja').

Madankollu huwa permess il-livell 3 meta d-drapp ikun miżbugħ skur (qawwa standard > 1/1) u magħmul minn suf riġenerat jew minn aktar minn 20 % harir.

Dan il-kriterju ma japplikax għall-prodotti bojod li la huma miżbugħin u lanqas stampati, għad-drappijiet tal-ghamara, tal-purtieri jew tessuti simili mahsubin għat-tiżjin fuq ġewwa.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-istandard EN li ġej: L-ISO 105 E04 (aċidu u alkalin, paragun mad-drapp ta' ħafna kwalitajiet ta' fibri).

37. Żamma tal-kulur fit-tagħrik fl-imxarrab

Iż-żamma tal-kulur fit-tagħrik fl-imxarrab għandu jkun mill-anqas fil-livelli 2-3. Madankollu huwa permess il-livell 2 għad-denim miżbugħ ikħal skur (indigo).

Dan il-kriterju ma japplikax għall-prodotti bojod jew prodotti li la huma miżbugħin u lanqas stampati.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-istandard EN li ġej: ISO 105 X12.

38. Żamma tal-kulur fit-tagħrik fin-niexef

Iż-żamma tal-kulur fit-tagħrik fin-niexef għandu jkun mill-anqas fil-livell 4.

Madankollu huwa permess livell ta' 3-4 għad-denim miżbugħ ikħal skur (indigo).

Dan il-kriterju ma japplikax għall-prodotti bojod jew prodotti li la huma miżbugħin u lanqas stampati, għall-purtieri jew tessuti simili mahsubin għat-tiżjin fuq ġewwa.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-istandard EN li ġej: ISO 105 X12.

39. Żamma tal-kulur fil-dawl

Għad-drappijiet mahsubin għall-ghamara, għall-purtieri jew li jiddendlu, il-livell taż-żamma tal-kulur għandu jkun mill-anqas ta' livell 5. Għall-prodotti l-oħra kollha, iż-żamma tal-kulur fid-dawl għandu jkun mill-anqas ta' livell 4.

Madankollu huwa permess il-livell 4 meta d-drappijiet mahsubin għall-ghamara, għall-purtieri jew li jiddendlu jkollhom kulur ċar (qawwa standard < 1/12) kif ukoll ikunu magħmulin minn aktar minn 20 % suf u fibri oħra tal-keratin, jew aktar minn 20 % harir, jew aktar minn 20 % għażel jew fibri tat-tilju.

Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-kisi tal-mili tal-imitierah, għall-protezzjoni tal-imitierah jew għall-ilbies ta' taht.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jipprovdi rapporti tal-ittestjar, bl-użu tal-istandard EN li ġej: ISO 105 B02.

40. Informazzjoni li tidher fuq l-Ekotikketta

Il-Kaxxa 2 tal-Ekotikketta għandu jkollha t-test li ġej:

- jinkoraġixxi l-użu ta' fibri sostenibbli,
- b'sahhtu u ta' kwalità għolja,
- sostanzi perikolużi huma ristretti.

Valutazzjoni u verifika: L-applikant għandu jaghti kampjun tal-pakkett tal-prodott li juri t-tikketta, flimkien ma' dikjarazzjoni dwar il-konformità ma' dan il-kriterju.
