

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1292/2014**tas-17 ta' Lulju 2014****dwar il-kondizzjonijiet għall-klassifikazzjoni, minghajn ittestjar, ta' ċerti pavimenti tal-injam mhux miksi skont EN14342 fir-rigward tar-reazzjoni tagħhom għan-nar****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jstabilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jhassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 27(5) tiegħu,

Billi:

- (1) Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/147/KE ⁽²⁾ adottat sistema għall-klassifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini, rigward ir-reazzjoni tagħhom għan-nar. Il-pavimenti tal-injam huma fost il-prodotti għall-bini li għalihom tapplika dik id-Deciżjoni.
- (2) It-testijiet urew li l-pavimenti tal-injam koperti mill-istandard armonizzat EN 14342 għandhom prestazzjoni stabbli u prevedibbli rigward ir-reazzjoni għan-nar sakemm jissodisfaw ċerti kondizzjonijiet dwar id-densità tal-injam, il-hxuna tal-pavimentar u l-użu aħhari tal-prodott.
- (3) Il-pavimenti tal-injam koperti mill-istandard armonizzat EN 14342 għandhom għalhekk jitqiesu li jissodisfaw il-klassijiet ta' prestazzjoni għal reazzjoni għan-nar stabbiliti fid-Deciżjoni 2000/147/KE dwar dawk il-kondizzjonijiet minghajn il-htieġa ta' aktar ittestjar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-pavimenti tal-injam koperti mill-istandard armonizzat EN 14342 li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness għandhom jitqiesu li jissodisfaw il-klassijiet ta' prestazzjoni minghajn ittestjar indikati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Lulju 2014.

*Għall-Kummissjoni**Il-President*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ ĠUL 88, 4.4.2011, p. 5.⁽²⁾ Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2000/147/KE tat-8 ta' Frar 2000 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE rigward il-klassifikazzjoni tar-reazzjoni għan-nar tal-prodotti għall-bini (ĠU L 50, 23.2.2000, p. 14).

ANNEX

Prodott ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	Detalji tal-prodott ⁽⁴⁾	Densità medja minima ⁽⁵⁾ (kg/m ³)	Hxuna nominali minima (mm)	Kondizzjoni tal-użu aħhari	Klassi għall-pavimenti ⁽³⁾
Pavimentar tal-injam	Pavimentar tal-injam solidu tal-arżnu jew tal-abit (spruce)	Arżnu: 480 Abit: 400	14	Mingħajr spazju tal-arja taħt	D _{fl} -s1
Pavimentar tal-injam	Pavimentar solidu tal-fagu, tal-ballut, tal-arżnu jew tal-abit (spruce)	Fagu: 700 Ballut: 700 Arżnu: 430 Abit: 400	20	Bil-spazju tal-arja taħt jew mingħajru	D _{fl} -s1
Parkè tal-injam	Parkè tal-injam solidu (saff wiehed) tal-ġewż	650	8	Inkullat mas-sottostrat ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Parkè tal-injam	Parqè solidu (saff wiehed) tal-ballut, tal-fraxxnu jew tal-aġġru	Fraxxnu: 650 Aġġru: 650 Ballut: 720	8	Inkullat mas-sottostrat ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Parkè tal-injam	Parkè bis-saffi bis-saff ta' fuq tal-ballut, ta' mill-inqas 3,5 mm	550	15 ⁽²⁾	Mingħajr spazju tal-arja taħt	D _{fl} -s1
Pavimentar tal-injam u parkè	Paviment tal-injam solidu u parkè li mhumiex speċifikati hawn fuq	400	6	Kollha	E _{fl}

⁽¹⁾ Immuntat skont EN ISO9239-1, fuq sottostrat li jkun mill-inqas tal-Klassi D-s2, d0 u b'densità minima ta' 400 kg/m³ jew bil-spazju tal-arja taħt (tul minimu ta' 30 mm).

⁽²⁾ Jista' jiddaħhal saff ta' bejniethom li jkun mill-inqas tal-Klassi E_{fl} u bi hxuna massima ta' 3 mm u b'densità minima ta' 280 kg/m³.

⁽³⁾ Il-klassi kif prevista fit-Tabella 2 tal-Anness tad-Deċiżjoni 2000/147/KE.

⁽⁴⁾ Mingħajr kisi tal-wiċċ.

⁽⁵⁾ Trattat skont EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

⁽⁶⁾ Sottostrat li jkun mill-inqas tal-Klassi D-s2, d0.

⁽⁷⁾ Japplika wkoll għat-turġien tat-taraġ.