

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B****VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE**

van 14 januari 2011

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 321/2011 van de Commissie van 1 april 2011	L 87	1	2.4.2011
► <u>M2</u>	Verordening (EU) nr. 1282/2011 van de Commissie van 28 november 2011	L 328	22	10.12.2011
► <u>M3</u>	Verordening (EU) nr. 1183/2012 van de Commissie van 30 november 2012	L 338	11	12.12.2012
► <u>M4</u>	Verordening (EU) nr. 202/2014 van de Commissie van 3 maart 2014	L 62	13	4.3.2014
► <u>M5</u>	Verordening (EU) nr. 865/2014 van de Commissie van 8 augustus 2014	L 238	1	9.8.2014
► <u>M6</u>	Verordening (EU) 2015/174 van de Commissie van 5 februari 2015	L 30	2	6.2.2015
► <u>M7</u>	Verordening (EU) 2016/1416 van de Commissie van 24 augustus 2016	L 230	22	25.8.2016
► <u>M8</u>	Verordening (EU) 2017/752 van de Commissie van 28 april 2017	L 113	18	29.4.2017
► <u>M9</u>	Verordening (EU) 2018/79 van de Commissie van 18 januari 2018	L 14	31	19.1.2018
► <u>M10</u>	Verordening (EU) 2018/213 van de Commissie van 12 februari 2018	L 41	6	14.2.2018
► <u>M11</u>	Verordening (EU) 2018/831 van de Commissie van 5 juni 2018	L 140	35	6.6.2018
► <u>M12</u>	Verordening (EU) 2019/37 van de Commissie van 10 januari 2019	L 9	88	11.1.2019
► <u>M13</u>	Verordening (EU) 2019/988 van de Commissie van 17 juni 2019	L 160	10	18.6.2019
► <u>M14</u>	Verordening (EU) 2019/1338 van de Commissie van 8 augustus 2019	L 209	5	9.8.2019
► <u>M15</u>	Verordening (EU) 2020/1245 van de Commissie van 2 september 2020	L 288	1	3.9.2020



VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2011
betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om
met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

1. Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004.
2. In deze verordening worden specifieke voorschriften vastgesteld voor het vervaardigen en in de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof:
 - a) die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of
 - b) die al met levensmiddelen in contact zijn, of
 - c) waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij met levensmiddelen in contact komen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en onder de volgende categorieën vallen:
 - a) materialen en voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend uit kunststoffen bestaan;
 - b) meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof waarvan de lagen met kleefstoffen of op andere wijze aan elkaar zijn bevestigd;
 - c) onder a) en b) bedoelde materialen en voorwerpen die bedrukt en/of van een deklaag voorzien zijn;
 - d) lagen of bekledingen van kunststof die dienen als pakking in doppen en sluitingen en samen met die doppen of sluitingen twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal vormen;
 - e) lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de volgende materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en waarvoor andere bijzondere maatregelen moeten worden vastgesteld:
 - a) ionenwisselaarharsen;
 - b) rubber;
 - c) siliconen.

▼B

3. Deze verordening is van toepassing onverminderd bepalingen van de Unie of de lidstaten met betrekking tot drukinkten, kleefstoffen of deklagen.

*Artikel 3***Definities**

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „materialen en voorwerpen van kunststof”:
 - a) de in artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), bedoelde materialen en voorwerpen, en
 - b) de in artikel 2, lid 1, onder d) en e), bedoelde lagen van kunststof;
2. „kunststof”: een polymeer waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, dat als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen en voorwerpen kan fungeren;
3. „polymeer”: een macromoleculaire stof die is verkregen door:
 - a) een polymerisatieproces zoals polyadditie of polycondensatie of een soortgelijke reactie van monomeren en andere uitgangsstoffen, of
 - b) chemische modificatie van natuurlijke of synthetische macromoleculen, of
 - c) microbiële fermentatie;
4. „meerlaags materiaal of voorwerp van kunststof”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen kunststof;
5. „meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal, waarvan er ten minste één van kunststof is;
6. „monomeer of andere uitgangsstof”:
 - a) een stof die een of ander polymerisatieproces ondergaat om polymeren te vervaardigen, of
 - b) een natuurlijke of synthetische macromoleculaire stof die bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen wordt gebruikt, of
 - c) een stof die wordt gebruikt om bestaande natuurlijke of synthetische macromoleculen te modificeren;
7. „additief”: een stof die opzettelijk aan kunststoffen wordt toegevoegd om tijdens de verwerking van de kunststof of in het afgewerkte materiaal of voorwerp een fysisch of chemisch effect te bewerkstelligen; het is de bedoeling dat deze stof in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig is;

▼ B

8. „polymerisatiehulpmiddel”: een stof die gebruikt wordt om een geschikt medium voor de vervaardiging van een polymeer of kunststof te verkrijgen; deze stof kan in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat de stof daarin aanwezig is of daarin een fysisch of chemisch effect heeft;
9. „niet opzettelijk toegevoegde stof”: een verontreiniging in de gebruikte stoffen of een tussenproduct dat tijdens het productieproces is gevormd, of een ontledings- of reactieproduct;
10. „stof die de polymerisatie direct beïnvloedt”: een stof die de polymerisatie initieert en/of de vorming van de macromoleculaire structuur regelt;
11. „totale migratielimiet” (TML): de maximale hoeveelheid niet-vluchtige stoffen die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelsimulanten mag afgeven;
12. „levensmiddelsimulant”: een testmedium waarmee een levensmiddel wordt geïmiteerd; door het gedrag van de levensmiddelsimulant wordt de migratie uit de materialen die met levensmiddelen in contact komen nagebootst;
13. „specifieke migratielimiet” (SML): de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven;
14. „totale specifieke migratielimiet” (SML(T)): de maximaal toegestane hoeveelheid van een aantal stoffen tezamen die aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten wordt afgegeven, uitgedrukt als totaal van de vermelde stof(fen) of atoomgroep;
15. „functionele sperlaag”: een uit een of meer lagen van ongeacht welk type materiaal bestaande sperlaag die ervoor zorgt dat het afgewerkte materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en aan deze verordening;

▼ M7

16. „niet-vette levensmiddelen”: levensmiddelen waarvoor in tabel 2 van bijlage III voor migratietesten alleen andere levensmiddelsimulanten dan de levensmiddelsimulanten D1 en D2 zijn vastgesteld;

▼ B

17. „beperking”: een begrenzing van het gebruik van een stof, een migratielimiet of een limiet voor het gehalte van de stof in het materiaal of voorwerp;

▼ M7

18. „specificatie”: de samenstelling van een stof, zuiverheidseisen voor een stof, fysische of chemische eigenschappen van een stof, bijzonderheden over het vervaardigingsproces van een stof of een nadere toelichting op de wijze waarop de migratielimiets uitgedrukt zijn;

▼M7

19. „heet afvullen”: het afvullen van enig voorwerp met een levensmiddel met een temperatuur van niet hoger dan 100 °C op het moment van afvullen, waarna het levensmiddel binnen 60 minuten afkoelt tot 50 °C of minder, of binnen 150 minuten tot 30 °C of minder.

▼B*Artikel 4***In de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof**

Materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen in de handel worden gebracht als zij:

- a) bij beoogd en te verwachten gebruik voldoen aan de desbetreffende voorschriften van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en
- b) voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en
- c) voldoen aan de traceerbaarheidsvoorschriften van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en
- d) worden vervaardigd volgens goede fabricagemethoden zoals aangegeven in Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie ⁽¹⁾, en
- e) voldoen aan de in de hoofdstukken II, III en IV van deze verordening vastgestelde voorschriften inzake samenstelling en verklaring van overeenstemming.

HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFTEN INZAKE SAMENSTELLING*AFDELING 1****Toegelaten stoffen****Artikel 5***EU-lijst van toegelaten stoffen**

1. Bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen stoffen die zijn opgenomen in de EU-lijst van toegelaten stoffen, hierna de „EU-lijst” genoemd, opzettelijk worden gebruikt.
2. De EU-lijst omvat:
 - a) monomeren en andere uitgangsstoffen;
 - b) additieven met uitzondering van kleurstoffen;
 - c) polymerisatiehulpmiddelen met uitzondering van oplosmiddelen;
 - d) door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen.

⁽¹⁾ PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75.

▼B

3. De EU-lijst kan worden gewijzigd volgens de in de artikelen 8 tot en met 12 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 vastgelegde procedure.

*Artikel 6***Afwijkingen voor stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen**

1. In afwijking van artikel 5 mogen stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen, met inachtneming van de nationale wetgeving als polymerisatiehulpmiddel worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

2. In afwijking van artikel 5 mogen kleurstoffen en oplosmiddelen met inachtneming van de nationale wetgeving worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

3. De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen zijn toegelaten, met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 8 tot en met 12:

▼M15

a) alle zouten van stoffen waarvoor „ja” is aangegeven in bijlage II, tabel 1, kolom 2, van toegelaten zuren, fenolen en alcoholen, en met inachtneming van de in de kolommen 3 en 4 van die tabel vermelde beperkingen;

▼B

b) mengsels verkregen door menging van toegelaten stoffen, zonder dat er tussen de bestanddelen een chemische reactie optreedt;

c) indien gebruikt als additief, natuurlijke of synthetische polymeren met een molecuulmassa van ten minste 1 000 Da, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, als zij kunnen fungeren als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen of voorwerpen;

d) indien gebruikt als monomeer of andere uitgangsstof, prepolymeren en natuurlijke of synthetische macromoleculaire stoffen alsmede mengsels daarvan, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, als de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of uitgangsstoffen in de EU-lijst zijn opgenomen.

4. De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen mogen voorkomen in lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof:

a) niet opzettelijk toegevoegde stoffen;

b) stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden.

5. In afwijking van artikel 5 mogen niet in de EU-lijst opgenomen additieven, mits zij op de in artikel 7 bedoelde voorlopige lijst staan, met inachtneming van de nationale wetgeving ook na 1 januari 2010 nog worden gebruikt, totdat een beslissing over hun opname in de EU-lijst is genomen.



Artikel 7

Opstelling en beheer van de voorlopige lijst

1. De voorlopige lijst van additieven die momenteel door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld, die de Commissie in 2008 bekendgemaakt heeft, wordt regelmatig bijgewerkt.
2. Een additief wordt uit de voorlopige lijst geschrapt:
 - a) als het wordt opgenomen in de EU-lijst in bijlage I, of
 - b) als de Commissie besluit het niet in de EU-lijst op te nemen, of
 - c) als de EFSA tijdens het onderzoek van de gegevens om aanvullende informatie vraagt en die informatie niet binnen de door haar vastgestelde termijnen wordt ingediend.

AFDELING 2

Algemene vereisten, beperkingen en specificaties

Artikel 8

Algemeen vereiste voor stoffen

Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten van geschikte technische kwaliteit en zuiverheid zijn, gelet op het beoogde en te verwachten gebruik van de materialen en voorwerpen. De fabrikant moet de samenstelling van de stof kennen en deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten meedelen.

Artikel 9

Specifieke vereisten voor stoffen

1. Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten aan de volgende beperkingen en specificaties voldoen:
 - a) de specifieke migratielimiet als bedoeld in artikel 11;
 - b) de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12;
 - c) de beperkingen en specificaties in bijlage I, punt 1, tabel 1, kolom 10;
 - d) de nadere specificaties in bijlage I, punt 4.
2. Stoffen in nanovorm mogen uitsluitend worden gebruikt als zij uitdrukkelijk toegelaten zijn en als zodanig in de specificaties in bijlage I genoemd worden.

▼B*Artikel 10***Algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof**

In bijlage II zijn algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof opgenomen.

*Artikel 11***Specifieke migratielimieten**

1. De migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelen mag niet hoger zijn dan de in bijlage I vermelde specifieke migratielimieten (SML's). Die SML's worden uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel (mg/kg).

▼M7

3. In afwijking van lid 1 mag de migratie van additieven die tevens zijn toegelaten als levensmiddelenadditief bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 of als aroma bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 niet zodanig zijn dat het additief een technisch effect in het uiteindelijke levensmiddel heeft en mag deze migratie niet:

- a) hoger zijn dan de beperkingen in Verordening (EG) nr. 1333/2008 of Verordening (EG) nr. 1334/2008 en in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarin het gebruik van het desbetreffende additief als levensmiddelenadditief of aroma toegestaan is, of
- b) hoger zijn dan de beperkingen in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarvoor het gebruik van het additief als levensmiddelenadditief of aroma niet toegestaan is.

4. Waar wordt vermeld dat voor een bepaalde stof geen migratie is toegestaan, wordt overeenstemming vastgesteld met geschikte, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004 geselecteerde migratietestmethoden waarmee de afwezigheid van migratie boven een specifieke aantoonbaarheidsgrens kan worden bevestigd.

Voor de toepassing van de eerste alinea geldt een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg, tenzij voor bepaalde stoffen of groepen stoffen specifieke aantoonbaarheidsgrenzen zijn vastgesteld.

▼B*Artikel 12***Totale migratielimiet**

1. De totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelsimulanten mag niet hoger zijn dan 10 mg per dm² van de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (mg/dm²).

▼B

2. In afwijking van lid 1 mag de totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG ⁽¹⁾ en 2006/125/EG ⁽²⁾ van de Commissie, naar levensmiddelsimulanten niet hoger zijn dan 60 mg per kg levensmiddelsimulant.

HOOFDSTUK III

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EN VOORWERPEN*Artikel 13***Meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof**

1. Bij meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2. In afwijking van lid 1 geldt voor lagen van kunststof die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn het volgende:

- a) zij hoeven niet te voldoen aan de beperkingen en specificaties in deze verordening, behalve wat betreft vinylchloride-monomer zoals bepaald in bijlage I, en/of
- b) zij mogen worden vervaardigd met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

▼M7

3. De in lid 2, onder b), bedoelde stoffen mogen niet naar levensmiddelen of levensmiddelsimulanten migreren, overeenkomstig artikel 11, lid 4. De in artikel 11, lid 4, tweede alinea, vastgestelde aantoonbaarheidsgrens is van toepassing op groepen stoffen indien die structureel en toxicologisch verwant zijn, met inbegrip van isomeren of stoffen met dezelfde relevante functionele groep, of op individuele stoffen die niet verwant zijn, en omvat in voorkomend geval de overdracht door afgeven.

▼B

4. Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, onder b), mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

- a) stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾;
- b) stoffen in nanovorm.

⁽¹⁾ PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.

⁽³⁾ PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

▼B

5. Het afgewerkte meerlaagse materiaal of voorwerp van kunststof moet voldoen aan de specifieke migratielimieten als bedoeld in artikel 11 en de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.

*Artikel 14***Meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen**

1. Bij meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2. In afwijking van lid 1 mogen lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp, die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn, vervaardigd worden met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3. Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a) stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

b) stoffen in nanovorm.

4. In afwijking van lid 1 gelden de artikelen 11 en 12 niet voor lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen en voorwerpen bestaande materialen en voorwerpen.

5. De lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp moeten altijd voldoen aan de beperkingen voor vinylchloride-monomeer in bijlage I bij deze verordening.

6. Voor meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen kunnen in de nationale wetgeving specifieke en totale migratielimieten worden vastgesteld voor de lagen van kunststof en voor het afgewerkte materiaal of voorwerp.

HOOFDSTUK IV

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN BEWIJSSTUKKEN*Artikel 15***Verklaring van overeenstemming**

1. In de andere stadia van de handelscyclus dan de detailhandel is voor materialen en voorwerpen van kunststof, tussenproducten en half-fabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen een schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beschikbaar.

▼B

2. De in lid 1 bedoelde schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de exploitant en bevat de in bijlage IV vastgestelde gegevens.

3. Aan de hand van de schriftelijke verklaring moeten de materialen, voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten respectievelijk stoffen waarvoor zij is afgegeven, gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien ingrijpende wijzigingen in de samenstelling of productie tot veranderingen in de migratie uit de materialen of voorwerpen leiden of indien er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen, moet een nieuwe verklaring worden opgesteld.

*Artikel 16***Bewijsstukken**

1. De exploitant verstrekt de nationale bevoegde autoriteiten op verzoek de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

2. Die bewijsstukken omvatten de testomstandigheden en testresultaten, berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en gegevens over de veiligheid of argumenten waarom aan de voorschriften wordt voldaan. Hoofdstuk V bevat voorschriften om experimenteel aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.

HOOFDSTUK V

OVEREENSTEMMING*Artikel 17***Uitdrukking van de resultaten van migratietesten**

1. Om de overeenstemming na te gaan worden de specifieke migratiewaarden uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding bij feitelijk of te verwachten gebruik.

2. In afwijking van lid 1 wordt voor:

- a) recipiënten en andere voorwerpen die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten of voor dergelijke hoeveelheden bestemd zijn,
- b) materialen en voorwerpen waarvoor vanwege hun vorm een schatting van de relatie tussen de oppervlakte van dergelijke materialen of voorwerpen en de hoeveelheid levensmiddelen die hiermee in contact komt, onuitvoerbaar is,
- c) folie en film die nog niet met levensmiddelen in contact komen,
- d) folie en film die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten,

▼B

de migratie uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van een oppervlakte-volumeverhouding van 6 dm² per kg levensmiddel.

De eerste alinea is niet van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen of al in contact komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG en 2006/125/EG.

3. In afwijking van lid 1 wordt de specifieke migratie voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen uitgedrukt in:

▼M7

a) mg/kg onder gebruikmaking van de feitelijke inhoud van de recipiënt waarvoor de afsluiting bestemd is, onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is, met inachtneming van lid 2;

▼B

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

4. Voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen wordt de totale migratie uitgedrukt in:

a) mg/dm² onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is;

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

*Artikel 18***Voorschriften voor het beoordelen van de overeenstemming met de migratielimieten**

1. Voor materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten bepaald overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 1.

2. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.1, bepaald met levensmiddelen of met de in bijlage III beschreven levensmiddel-simulanten.

3. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de specifieke migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.2. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimieten blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 2 worden bevestigd.

▼M7

4. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de totale migratielimiet overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, bepaald met de levensmiddelsimulanten zoals beschreven in bijlage III.

▼B

5. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de totale migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, punt 3.4. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimiet blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 4 worden bevestigd.

6. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelen prevaleren boven testresultaten die met levensmiddelsimulanten zijn verkregen. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelsimulanten prevaleren boven resultaten van screeningsmethoden.

▼M7

7. Voordat de testresultaten betreffende de specifieke en totale migratie met de migratielimieten worden vergeleken, worden de correctiefactoren in bijlage III, punt 3, en bijlage V, hoofdstuk 4, op de daar aangegeven wijze toegepast.

▼B*Artikel 19***Beoordeling van stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen**

Voor de in artikel 6, leden 1, 2, 4 en 5, en artikel 14, lid 2, van deze verordening bedoelde stoffen die niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, wordt de overeenstemming met artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beoordeeld aan de hand van internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

*Artikel 20***Wijziging van EU-wetgeving**

De bijlage bij Richtlijn 85/572/EEG van de Raad ⁽¹⁾ komt als volgt te luiden:

„De simulatiestoffen voor levensmiddelen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op de migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, staan vermeld in bijlage III, punt 3, bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie.”.

⁽¹⁾ PB L 372 van 31.12.1985, blz. 14.

▼B*Artikel 21***Intrekking van EU-wetgeving**

De Richtlijnen 80/766/EEG, 81/432/EEG en 2002/72/EG worden ingetrokken met ingang van 1 mei 2011.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantieta-bellen in bijlage VI.

*Artikel 22***Overgangsbepalingen**

1. Tot en met 31 december 2012 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken gebaseerd op de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

2. Met ingang van 1 januari 2013 mogen de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken voor materialen, voorwerpen en stoffen die tot en met 31 december 2015 in de handel worden gebracht, gebaseerd worden op:

- a) de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18 van deze verordening, of
- b) de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

3. Met ingang van 1 januari 2016 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken, onverminderd lid 2 van dit artikel, gebaseerd op de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18.

4. Tot en met 31 december 2015 moeten additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen en die niet in bijlage I zijn opgenomen, voldoen aan de bepalingen inzake risicobeoordeling van artikel 19.

5. Materialen en voorwerpen die vóór 1 mei 2011 op wettige wijze in de handel zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2012 in de handel worden gebracht.

*Artikel 23***Inwerkingtreding en toepassing**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven met uitzondering van weekmakers op lagen of bekledingen van kunststof in doppen en sluitingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d), van toepassing met ingang van 31 december 2015.

▼B

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 18, leden 2 en 4, en artikel 20 zijn van toepassing met ingang van 31 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

▼B*BIJLAGE I***Stoffen****1. EU-lijst van toegelaten monomeren, andere uitgangsstoffen, door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, additieven en polymerisatiehulpmiddelen**

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het unieke identificatienummer van de stof;

kolom 2 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal;

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

kolom 4 (Naam van de stof): de chemische naam;

kolom 5 (Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel (ja/nee)): vermelding of de stof voor gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (nee). Als de stof alleen als polymerisatiehulpmiddel is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat dit alleen geldt voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel.

kolom 6 (Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul (ja/nee)): vermelding of de stof voor gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (nee). Als de stof is toegelaten als door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat het gaat om een door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul.

kolom 7 (FRF van toepassing (ja/nee)): vermelding of de migratieresultaten voor de stof met de vetreductiecoëfficiënt (FRF) gecorrigeerd mogen worden (ja), dan wel dit niet het geval is (nee).

▼M7

kolom 8 (SML [mg/kg]): de specifieke migratielimiet voor de stof. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. De stof wordt gemarkeerd als NA („niet aantoonbaar”) indien de stof niet mag migreren, vast te stellen overeenkomstig artikel 11, lid 4.

▼B

kolom 9 (SML(T) [mg/kg] (groepsbeperking nr.)): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking in kolom 1 van tabel 2 van deze bijlage geldt.

kolom 10 (Beperkingen en specificaties): bevat andere specifiek vermelde beperkingen dan de specifieke migratielimiet, alsmede specificaties voor de stof. Indien nadere specificaties zijn vastgesteld, wordt hier verwezen naar tabel 4.

kolom 11 (Noten betreffende de controle op de naleving): het nummer dat verwijst naar de noot met nadere regels voor de controle op de naleving voor deze stof, aangegeven in kolom 1 van tabel 3 van deze bijlage.

Als een stof die in de lijst afzonderlijk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze stof de beperkingen die bij de afzonderlijke vermelding zijn opgenomen.

▼M7

Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FCM-stofnr.	Ref.-nr.	CAS-nr.	Naam van de stof	Gebruik als additief of polymerisa- tiehulpmid- del (ja/nee)	Gebruik als monomeer of andere uit- gangsstof of door microbi- ële fermentatie verkregen ma- cromolecuul (ja/nee)	FRF van toe- passing (ja/nee)	SML [mg/kg]	SML(T) [mg/kg] (groeps- beper- king nr.)	Beperkingen en specificaties	Noten betreffende de controle op de nale- ving
1	12310	0266309-43-7	albumine	nee	ja	nee				
2	12340	—	albumine, gecoaguleerd door for- maldehyd	nee	ja	nee				
3	12375	—	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C ₄ -C ₂₂)	nee	ja	nee				
4	22332	—	mengsel van (40 % m/m) 2,2,4- trimethylhexaan-1,6-diisocyaan- aat en (60 % m/m) 2,4,4-trimethyl- hexaan-1,6-diisocyaan- aat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als isocyaan- groep	(10)
5	25360	—	2,3-epoxypropyl-trialkyl (C ₅ -C ₁₅)acetaat	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als epoxygroep. Molecuulmassa = 43 Da	
6	25380	—	vinyl-trialkyl(C ₇ -C ₁₇)acetaat (= vinylversataat)	nee	ja	nee	0,05			(1)
7	30370	—	acetylazijnzuur, zouten	ja	nee	nee				
8	30401	—	geacetylerde mono- en diglyce- riden van vetzuren	ja	nee	nee		(32)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	30610	—	monocarbonzuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlijke hoeveelheden inbegrepen)	ja	neen	neen				
10	30612	—	monocarbonzuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, synthetisch, en hun mono-, di- en triglycerolesters	ja	neen	neen				
11	30960	—	esters van alifatische monocarbonzuren (C ₆ -C ₂₂) met polyglycerol	ja	neen	neen				
12	31328	—	vetzuren uit eetbare dierlijke of plantaardige vetten en oliën	ja	neen	neen				
13	33120	—	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C ₄ -C ₂₄)	ja	neen	neen				
14	33801	—	n-alkyl(C ₁₀ -C ₁₃)benzeensulfonzuur	ja	neen	neen	30			
15	34130	—	alkyl[onvertakt met even aantal koolstofatomen (C ₁₂ -C ₂₀)]dimethylaminen	ja	neen	ja	30			
16	34230	—	alkyl(C ₈ -C ₂₂)sulfonzuur	ja	neen	neen	6			
17	34281	—	alkyl(C ₈ -C ₂₂)zwavelzuren, onvertakt, primair, met een even aantal koolstofatomen	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	34475	—	aluminiumcalciumhydroxyfosfiet, hydraat	ja	neen	neen				
19	39090	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C ₈ -C ₁₈)amine	ja	neen	neen		(7)		
20	39120	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C ₈ -C ₁₈)aminehydrochloride	ja	neen	neen		(7)	SML(T) uitgedrukt zonder HCl	
21	42500	—	koolzuur, zouten	ja	neen	neen				
22	43200	—	ricinusolie, mono- en diglyceriden	ja	neen	neen				
23	43515	—	choline-esterchloride van kokos-olievetzuren	ja	neen	neen	0,9			(1)
24	45280	—	katoenvezels	ja	neen	neen				
25	45440	—	kresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd	ja	neen	neen	12			
26	46700	—	5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- en 2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on, bestaande uit: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (80-100 % m/m) en b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (0-20 % m/m)	ja	neen	neen	5			
27	48960	—	9,10-dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan	ja	neen	neen	5			
28	50160	—	di-n-octyltinbis(n-alkyl (C ₁₀ -C ₁₆)mercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(10)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	50360	—	di-n-octyltinbis(ethylmaleaat)	ja	neen	neen		(10)		
30	50560	—	di-n-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(10)		
31	50800	—	di-n-octyltindimaleaat, veresterd	ja	neen	neen		(10)		
32	50880	—	di-n-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)	ja	neen	neen		(10)		
33	51120	—	di-n-octyltinthiobenzoaat-2-ethylhexylmercaptoacetaat	ja	neen	neen		(10)		
34	54270	—	ethylhydroxymethylcellulose	ja	neen	neen				
35	54280	—	ethylhydroxypropylcellulose	ja	neen	neen				
36	54450	—	vetten en oliën, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	ja	neen	neen				
37	54480	—	vetten en oliën, gehydrogeneerd, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	ja	neen	neen				
38	55520	—	glasvezels	ja	neen	neen				
39	55600	—	microglasparels	ja	neen	neen				
40	56360	—	esters van glycerol met azijnzuur	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41	56486	—	esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C ₁₄ -C ₁₈) en met alifatische onverzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C ₁₆ -C ₁₈)	ja	neen	neen				
42	56487	—	esters van glycerol met boterzuur	ja	neen	neen				
43	56490	—	esters van glycerol met erucazuur	ja	neen	neen				
44	56495	—	esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur	ja	neen	neen				
45	56500	—	esters van glycerol met laurinezuur	ja	neen	neen				
46	56510	—	esters van glycerol met linolzuur	ja	neen	neen				
47	56520	—	esters van glycerol met myristinezuur	ja	neen	neen				
48	56535	—	esters van glycerol met nonaanzuur	ja	neen	neen				
49	56540	—	esters van glycerol met oliezuur	ja	neen	neen				
50	56550	—	esters van glycerol met palmitinezuur	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51	56570	—	esters van glycerol met propionzuur	ja	neen	neen				
52	56580	—	esters van glycerol met ricinolzuur	ja	neen	neen				
53	56585	—	esters van glycerol met stearinezuur	ja	neen	neen				
54	57040	—	glycerolmonooleaat, ester met ascorbinezuur	ja	neen	neen				
55	57120	—	glycerolmonooleaat, ester met citroenzuur	ja	neen	neen				
56	57200	—	glycerolmonopalmitaat, ester met ascorbinezuur	ja	neen	neen				
57	57280	—	glycerolmonopalmitaat, ester met citroenzuur	ja	neen	neen				
58	57600	—	glycerolmonostearaat, ester met ascorbinezuur	ja	neen	neen				
59	57680	—	glycerolmonostearaat, ester met citroenzuur	ja	neen	neen				
60	58300	—	glycine, zouten	ja	neen	neen				
62	64500	—	lysine, zouten	ja	neen	neen				
63	65440	—	mangaanpyrofosfiet	ja	neen	neen				
64	66695	—	methylhydroxymethylcellulose	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65	67155	—	mengsel van 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeeen, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbeeen en 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeeen)	ja	neen	neen			Ten hoogste 0,05 % (m/m) (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering). Mengsel verkregen bij het vervaardigingsproces in de typische verhouding van (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)	
66	67600	—	mono-n-octyltintris[alkyl (C ₁₀ -C ₁₆)mercaptoacetaat]	ja	neen	neen		(11)		
67	67840	—	montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butandiol en/of glycerol	ja	neen	neen				
68	73160	—	mono- en di-n-alkyl(C ₁₆ - en C ₁₈ -) esters van fosforzuur	ja	neen	ja	0,05			
69	74400	—	tris(nonyl- en/of dinonylphenyl)fوسفiet	ja	neen	ja	30			
70	76463	—	polyacrylzuur, zouten	ja	neen	neen		(22)		
71	76730	—	polydimethylsiloxaan, γ-gehydroxypropyleerd	ja	neen	neen	6			
72	76815	—	polyester van adipinezuur met glycerol of pentaerytritol, esters met onvertakte C ₁₂ -C ₂₂ -vetzuren met een even aantal koolstofatomen	ja	neen	neen		(32)	Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 5 % (m/m)	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
73	76866	—	polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C ₁₂ -C ₁₈ -vetzuren, n-octanol en/of n-decanol als eindgroepen	ja	neen	ja		(31) (32)		
74	77440	—	polyethyleenglycoldiricinoleaat	ja	neen	ja	42			
75	77702	—	esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C ₆ -C ₂₂) en hun ammonium- en natriumsulfaten	ja	neen	neen				
76	77732	—	polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik in pet	
77	77733	—	polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik in pet	
78	77897	—	polyethyleenglycol(EO = 1-50)monoalkylether (onvertakt en vertakt, C ₈ -C ₂₀) sulfaat, zouten	ja	neen	neen	5			
79	80640	—	polyoxyalkyl(C ₂ -C ₄)-dimethylpolysiloxaan	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
80	81760	—	poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal, tin en ijzer en legeringen van koper, tin en ijzer	ja	neen	neen				
81	83320	—	propylhydroxyethylcellulose	ja	neen	neen				
82	83325	—	propylhydroxymethylcellulose	ja	neen	neen				
83	83330	—	propylhydroxypropylcellulose	ja	neen	neen				
84	85601	—	silicaten, natuurlijk (met uitzondering van asbest)	ja	neen	neen				
85	85610	—	silicaten, natuurlijk, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)	ja	neen	neen				
86	86000	—	kieselzuur, gesilyleerd	ja	neen	neen				
87	86285		siliciumdioxide, gesilyleerd	ja	neen	neen			Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	
88	86880	—	natriummonoalkyldialkylfenoxibenzeendisulfonaat	ja	neen	neen	9			
89	89440	—	esters van stearinezuur met ethyleenglycol	ja	neen	neen		(2)		
90	92195	—	taurine, zouten	ja	neen	neen				

▼B

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
91	92320	—	tetradecylpolyethyleenoxide(EO = 3-8)ether van glycolzuur	ja	neen	ja	15			
92	93970	—	tricyclodecaandimethanolbis(hexahydroftalaat)	ja	neen	neen	0,05			
93	95858	—	wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, lage viscositeit	ja	neen	neen	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Gemiddelde molecuulmassa ten minste 350 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 40 % (m/m)	
94	95859	—	wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, hoge viscositeit	ja	neen	neen			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 500 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 11 cSt ($11 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)	
95	95883	—	paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie	ja	neen	neen			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 480 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)	
96	95920	—	houtmeel en -vezels, onbehandeld	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
97	72081/10	—	koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd	ja	neen	neen			Gehydrogeneerde koolwaterstofharsen uit aardolie worden geproduceerd door katalytische of thermische polymerisatie van diënen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzeenarylalkeentype, afkomstig van destillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 °C, en de zuivere monomeren die in deze destillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogenering en verdere verwerking Eigenschappen: — viscositeit bij 120 °C: > 3 Pa.s; — verwekingspunt: > 95 °C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67; — broomgetal: < 40 (ASTM D1159) — kleur van een 50 %-oplossing in toluen: < 11 op de gardnerschaal; — resterend aromatisch monomeer: ≤ 50 ppm	
98	17260	0000050-00-0	formaldehyd	ja	ja	neen		(15)		
	54880									
99	19460	0000050-21-5	melkzuur	ja	ja	neen				
	62960									

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100	24490	0000050-70-4	sorbitol	ja	ja	neen				
	88320									
101	36000	0000050-81-7	ascorbinezuur	ja	neen	neen				
102	17530	0000050-99-7	glucose	neen	ja	neen				
103	18100	0000056-81-5	glycerol	ja	ja	neen				
	55920									
104	58960	0000057-09-0	hexadecyltrimethylammoniumbro- mide	ja	neen	neen	6			
105	22780	0000057-10-3	palmitinezuur	ja	ja	neen				
	70400									
106	24550	0000057-11-4	stearinezuur	ja	ja	neen				
	89040									
107	25960	0000057-13-6	ureum	neen	ja	neen				
108	24880	0000057-50-1	sacharose	neen	ja	neen				
109	23740	0000057-55-6	1,2-propaandiol	ja	ja	neen				
	81840									
110	93520	0000059-02-9 0010191-41-0	α -tocoferol	ja	neen	neen				
111	53600	0000060-00-4	ethyleendiaminetetraazijnzuur	ja	neen	neen				
112	64015	0000060-33-3	linolzuur	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
113	16780	0000064-17-5	ethanol	ja	ja	neen				
	52800									
114	55040	0000064-18-6	mierenzuur	ja	neen	neen				
115	10090	0000064-19-7	azijnzuur	ja	ja	neen				
	30000									
116	13090	0000065-85-0	benzoëzuur	ja	ja	neen				
	37600									
117	21550	0000067-56-1	methanol	neen	ja	neen				
118	23830	0000067-63-0	2-propanol	ja	ja	neen				
	81882									
119	30295	0000067-64-1	aceton	ja	neen	neen				
120	49540	0000067-68-5	dimethylsulfoxide	ja	neen	neen				
121	24270	0000069-72-7	salicylzuur	ja	ja	neen				
	84640									
122	23800	0000071-23-8	1-propanol	neen	ja	neen				
123	13840	0000071-36-3	1-butanol	neen	ja	neen				
124	22870	0000071-41-0	1-pentanol	neen	ja	neen				
125	16950	0000074-85-1	etheen	neen	ja	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126	10210	0000074-86-2	acetyleen	neen	ja	neen				
127	26050	0000075-01-4	vinylchloride	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	
128	10060	0000075-07-0	aceetaldehyd	neen	ja	neen		(1)		
129	17020	0000075-21-8	ethyleenoxide	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	(10)
130	26110	0000075-35-4	vinylideenchloride	neen	ja	neen	NA			(1)
131	48460	0000075-37-6	1,1-difluorethaan	ja	neen	neen				
132	26140	0000075-38-7	vinylideenfluoride	neen	ja	neen	5			
133	14380	0000075-44-5	carbonylchloride	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	(10)
	23155									
134	43680	0000075-45-6	chloordifluormethaan	ja	neen	neen	6		Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof	
135	24010	0000075-56-9	propyleenoxide	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	
136	41680	0000076-22-2	kamfer	ja	neen	neen				(3)
137	66580	0000077-62-3	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)	ja	neen	ja		(5)		
138	93760	0000077-90-7	tri-n-butylacetylcitraat	ja	neen	neen		(32)		
139	14680	0000077-92-9	citroenzuur	ja	ja	neen				
	44160									
140	44640	0000077-93-0	triethylcitraat	ja	neen	neen		(32)		

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
141	13380	0000077-99-6	1,1,1-trimethylolpropan	ja	ja	neen	6			
	25600									
	94960									
142	26305	0000078-08-0	vinyltriethoxysilaan	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel	► M8 ——— ◀
143	62450	0000078-78-4	isopentaan	ja	neen	neen				
144	19243	0000078-79-5	2-methyl-1,3-butadieen	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	
	21640									
145	10630	0000079-06-1	acrylamide	neen	ja	neen	NA			
146	23890	0000079-09-4	propionzuur	ja	ja	neen				
	82000									
147	10690	0000079-10-7	acrylzuur	neen	ja	neen		(22)		
148	14650	0000079-38-9	chloortrifluorethyleen	neen	ja	neen	NA			(1)
149	19990	0000079-39-0	methacrylamide	neen	ja	neen	NA			
150	20020	0000079-41-4	methacrylzuur	neen	ja	neen		(23)		
151	13480	0000080-05-7	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan	neen	ja	neen	0,05		Niet gebruiken voor de vervaardiging van voor zuigelingen ⁽⁶⁾ bestemde zuigflessen ⁽⁷⁾ van polycarbonaat. Niet gebruiken voor de vervaardiging van drinkbekers of flessen van polycarbonaat die op grond van hun lekkagevrije eigenschappen bestemd zijn voor zuigelingen ⁽⁹⁾ en peuters ⁽¹⁰⁾ .	
	13607									
152	15610	0000080-07-9	4,4'-dichloordifenylsulfon	neen	ja	neen	0,05			
	15267									
153	15267	0000080-08-0	4,4'-diaminodifenylsulfon	neen	ja	neen	5			

▼ **M10**▼ **B**

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
154	13617	0000080-09-1	4,4'-dihydroxydifenylsulfon	neen	ja	neen	0,05			
	16090									
155	23470	0000080-56-8	α -pineen	neen	ja	neen				
156	21130	0000080-62-6	methylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
157	74880	0000084-74-2	dibutylftalaat	ja	neen	neen	0,3	(32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen; b) technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van maximaal 0,05 % in het eindproduct.	(7)
158	23380	0000085-44-9	ftaalzuuranhydride	ja	ja	neen				
	76320									
159	74560	0000085-68-7	benzylbutylftalaat	ja	neen	neen	30	(32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik; b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG;	(7)

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct	

▼ **M6**

160	84800	0000087-18-3	4-tert-butylfenylsalicylaaat	ja	neen	ja	12			
161	92160	0000087-69-4	L-(+)-wijnsteenzuur	ja	neen	neen				

▼ **B**

162	65520	0000087-78-5	mannitol	ja	neen	neen				
163	66400	0000088-24-4	2,2'-methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)	ja	neen	ja		(13)		
164	34895	0000088-68-6	2-aminobenzamide	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik in pet voor water en dranken	
165	23200	0000088-99-3	o-ftaalzuur	ja	ja	neen				
	74480									
166	24057	0000089-32-7	pyromellietzuuranhydride	neen	ja	neen	0,05			
167	25240	0000091-08-7	2,6-tolueendiisocynaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep	(10)
168	13075	0000091-76-9	2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine	neen	ja	neen	5			► M8 — ◀
	15310									
169	16240	0000091-97-4	3,3'-dimethyl-4,4'-diisocyanatobifenyyl	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep	(10)
170	16000	0000092-88-6	4,4'-dihydroxybifenyyl	neen	ja	neen	6			
171	38080	0000093-58-3	methylbenzooat	ja	neen	neen				
172	37840	0000093-89-0	ethylbenzooat	ja	neen	neen				

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
173	60240	0000094-13-3	propyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
174	14740	0000095-48-7	<i>o</i> -kresol	neen	ja	neen				
175	20050	0000096-05-9	allylmethacrylaat	neen	ja	neen	0,05			
176	11710	0000096-33-3	methacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
177	16955	0000096-49-1	ethyleencarbonaat	neen	ja	neen	30		SML uitgedrukt als ethyleenglycol. Restgehalte 5 mg ethyleencarbonaat per kg hydrogel, waarbij maximaal 10 g hydrogel met 1 kg levensmiddel in contact mag komen	
178	92800	0000096-69-5	4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-methylfenol)	ja	neen	ja	0,48			
179	48800	0000097-23-4	2,2'-dihydroxy-5,5'-dichloordifenylnmethaan	ja	neen	ja	12			
180	17160	0000097-53-0	eugenol	neen	ja	neen		(33)		
181	20890	0000097-63-2	ethylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
182	19270	0000097-65-4	itaconzuur	neen	ja	neen				
183	21010	0000097-86-9	isobutylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
184	20110	0000097-88-1	butylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
185	20440	0000097-90-5	ethyleenglycoldimethacrylaat	neen	ja	neen	0,05			
186	14020	0000098-54-4	4-tert-butylfenol	neen	ja	neen	0,05			
187	22210	0000098-83-9	α -methylstyreen	neen	ja	neen	0,05			

▼ M3▼ B

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
188	19180	0000099-63-8	isofthaalzuurdichloride	neen	ja	neen		(27)		
189	60200	0000099-76-3	methyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
190	18880	0000099-96-7	<i>p</i> -hydroxybenzoëzuur	neen	ja	neen				
191	24940	0000100-20-9	tereftaalzuurdichloride	neen	ja	neen		(28)		
192	23187	—	ftaalzuur	neen	ja	neen		(28)		
193	24610	0000100-42-5	styreen	neen	ja	neen				
194	13150	0000100-51-6	benzylalcohol	neen	ja	neen				
195	37360	0000100-52-7	benzaldehyd	ja	neen	neen				(3)
196	18670	0000100-97-0	hexamethyleentetramine	ja	ja	nee		(15)		
	59280									
197	20260	0000101-43-9	cyclohexylmethacrylaat	neen	ja	neen	0,05			
198	16630	0000101-68-8	difenylmethaan-4,4'-diisocyaanat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaatgroep	(10)
199	24073	0000101-90-6	resorcinoldiglycidylether	neen	ja	neen	NA		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een pet-laag	(8)
200	51680	0000102-08-9	N,N'-difenylthioureum	ja	neen	ja	3			
201	16540	0000102-09-0	difenylcarbonaat	neen	ja	neen	0,05			
202	23070	0000102-39-6	(1,3-fenyleendioxy)diazijnzuur	neen	ja	neen	0,05			►M8 —◀

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
203	13323	0000102-40-9	1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzeen	neen	ja	neen	0,05			
204	25180	0000102-60-3	N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine	ja	ja	nee				
	92640									
205	25385	0000102-70-5	triallylamine	neen	ja	neen			40 mg/kg hydrogel bij een verhouding van 1 kg levensmiddel op ten hoogste 1,5 g hydrogel. Alleen voor gebruik in hydrogels die niet bestemd zijn om direct met levensmiddelen in contact te komen	
206	11500	0000103-11-7	2-ethylhexylacrylaat	neen	ja	neen	0,05			
207	31920	0000103-23-1	bis(2-ethylhexyl)adipaat	ja	neen	ja	18	(32)		(2)
208	18898	0000103-90-2	N-(4-hydroxyfenyl)acetamide	neen	ja	neen	0,05			
209	17050	0000104-76-7	2-ethyl-1-hexanol	neen	ja	neen	30			
210	13390	0000105-08-8	1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan	nee	ja	nee				
	14880									
211	23920	0000105-38-4	vinylpropionaat	neen	ja	neen		(1)		
212	14200	0000105-60-2	caprolactam	ja	ja	nee		(4)		
	41840									
213	82400	0000105-62-4	1,2-propyleenglycoldioleaat	ja	neen	neen				
214	61840	0000106-14-9	12-hydroxystearinezuur	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215	14170	0000106-31-0	boterzuuranhydride	neen	ja	neen				
216	14770	0000106-44-5	<i>p</i> -kresol	neen	ja	neen				
217	15565	0000106-46-7	1,4-dichloorbenzeen	neen	ja	neen	12			
218	11590	0000106-63-8	isobutylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
219	14570	0000106-89-8	epichloorhydrine	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct	(10)
	16750									
220	20590	0000106-91-2	2,3-epoxypropylmethacrylaat	neen	ja	neen	0,02			(10)
221	40570	0000106-97-8	butaan	ja	neen	neen				
222	13870	0000106-98-9	1-buteen	neen	ja	neen				
223	13630	0000106-99-0	butadieen	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	
224	13900	0000107-01-7	2-buteen	neen	ja	neen				
225	12100	0000107-13-1	acrylnitril	neen	ja	neen	NA			
226	15272	0000107-15-3	ethyleendiamine	nee	ja	nee	12			
	16960									
227	16990	0000107-21-1	ethyleenglycol	ja	ja	nee		(2)		
	53650									
228	13690	0000107-88-0	1,3-butaandiol	neen	ja	neen				
229	14140	0000107-92-6	boterzuur	neen	ja	neen				

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
230	16150	0000108-01-0	dimethylaminoethanol	neen	ja	neen	18			
231	10120	0000108-05-4	vinylacetaat	neen	ja	neen	12			
232	10150	0000108-24-7	azijnzuuranhydride	ja	ja	nee				
	30280									
233	24850	0000108-30-5	barnsteenzuuranhydride	neen	ja	neen				
234	19960	0000108-31-6	maleïnezuuranhydride	neen	ja	neen		(3)		
235	14710	0000108-39-4	<i>m</i> -kresol	neen	ja	neen				

▼ M15

236	23050	0000108-45-2	1,3-fenyleendiamine	neen	ja	neen	NA			(28)
-----	-------	--------------	---------------------	------	----	------	----	--	--	------

▼ B

237	15910	0000108-46-3	1,3-dihydroxybenzeen	nee	ja	nee	2,4			
	24072									
238	18070	0000108-55-4	glutaarzuuranhydride	neen	ja	neen				

▼ M2

239	19975	0000108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazine	ja	ja	neen	2,5			
	25420									
	93720									

▼ B

240	45760	0000108-91-8	cyclohexylamine	ja	neen	neen				
-----	-------	--------------	-----------------	----	------	------	--	--	--	--

▼ M6

241	22960	0000108-95-2	fenol	neen	ja	neen	3			
-----	-------	--------------	-------	------	----	------	---	--	--	--

▼ B

242	85360	0000109-43-3	dibutylsebaaat	ja	neen	neen		(32)		
243	19060	0000109-53-5	isobutylvinylether	neen	ja	neen	0,05			(10)
244	71720	0000109-66-0	pentaan	ja	neen	neen				

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
245	22900	0000109-67-1	1-penteen	neen	ja	neen	5			
246	25150	0000109-99-9	tetrahydrofuran	neen	ja	neen	0,6			
247	24820	0000110-15-6	barnsteenzuur	ja	ja	nee				
	90960									
248	19540	0000110-16-7	maleïnezuur	ja	ja	nee		(3)		
	64800									
249	17290	0000110-17-8	fumaarzuur	ja	ja	nee				
	55120									
250	53520	0000110-30-5	N,N'-ethyleenbistearamide	ja	neen	neen				
251	53360	0000110-31-6	N,N'-ethyleenbisoleamide	ja	neen	neen				
252	87200	0000110-44-1	sorbinezuur	ja	neen	neen				
253	15250	0000110-60-1	1,4-diaminobutaan	neen	ja	neen				
254	13720	0000110-63-4	1,4-butaandiol	ja	ja	nee		(30)		
	40580									
255	25900	0000110-88-3	trioxaan	neen	ja	neen	5			
256	18010	0000110-94-1	glutaarzuur	ja	ja	nee				
	55680									
257	13550	0000110-98-5	dipropyleenglycol	ja	ja	neen				
	16660	0025265-71-8								
	51760									

▼ **M3**

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
258	70480	0000111-06-8	butylpalmitaat	ja	neen	neen				
259	58720	0000111-14-8	heptaanzuur	ja	neen	neen				
260	24280	0000111-20-6	sebacinezuur	neen	ja	neen				
261	15790	0000111-40-0	diethyleentriamine	neen	ja	neen	5			
262	35284	0000111-41-1	N-(2-aminoethyl)ethanolamine	ja	neen	neen	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een pet-laag	
263	13326	0000111-46-6	diethyleenglycol	ja	ja	nee		(2)		
	15760									
	47680									
264	22660	0000111-66-0	1-octeen	neen	ja	neen	15			
265	22600	0000111-87-5	1-octanol	neen	ja	neen				
266	25510	0000112-27-6	triethyleenglycol	ja	ja	nee				
	94320									
267	15100	0000112-30-1	1-decanol	neen	ja	neen				
268	16704	0000112-41-4	1-dodeceen	neen	ja	neen	0,05			
269	25090	0000112-60-7	tetraethyleenglycol	ja	ja	nee				
	92350									

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
270	22763	0000112-80-1	oliezuur	ja	ja	nee				
	69040									
271	52720	0000112-84-5	erucamide	ja	neen	neen				
272	37040	0000112-85-6	beheenzuur	ja	neen	neen				
273	52730	0000112-86-7	erucazuur	ja	neen	neen				
274	22570	0000112-96-9	octadecylisocyanat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep	(10)
275	23980	0000115-07-1	propeen	neen	ja	neen				
276	19000	0000115-11-7	isobuteen	neen	ja	neen				
277	18280	0000115-27-5	hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuuranhydride	neen	ja	neen	NA			
278	18250	0000115-28-6	hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur	neen	ja	neen	NA			
279	22840	0000115-77-5	pentaerytritol	ja	ja	nee				
	71600									
280	73720	0000115-96-8	trichloorethylfosfaat	ja	neen	neen	NA			
281	25120	0000116-14-3	tetrafluoretheen	neen	ja	neen	0,05			
282	18430	0000116-15-4	hexafluorpropeen	neen	ja	neen	NA			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
283	74640	0000117-81-7	bis(2-ethylhexyl)ftalaat	ja	neen	neen	1,5	(32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen; b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct	(7)
284	84880	0000119-36-8	methylsalicylaat	ja	neen	neen	30			
285	66480	0000119-47-1	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)	ja	neen	ja		(13)		
286	38240	0000119-61-9	benzofenon	ja	neen	ja	0,6			
287	60160	0000120-47-8	ethyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
288	24970	0000120-61-6	dimethyltereftalaat	neen	ja	neen				
289	15880	0000120-80-9	1,2-dihydroxybenzeen	nee	ja	nee	6			
	24051									
290	55360	0000121-79-9	propylgallaat	ja	neen	neen		(20)		
291	19150	0000121-91-5	isoftaalzuur	neen	ja	neen		(27)		
292	94560	0000122-20-3	triisopropanolamine	ja	neen	neen	5			
293	23175	0000122-52-1	triethylfosfiet	neen	ja	neen	NA		1 mg/kg in het eindproduct	(1)
294	93120	0000123-28-4	didodecylthiodipropionaat	ja	neen	ja		(14)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
295	15940	0000123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen	ja	ja	nee	0,6			
	18867									
	48620									
296	23860	0000123-38-6	propionaldehyd	neen	ja	neen				
297	23950	0000123-62-6	propionzuuranhydride	neen	ja	neen				
298	14110	0000123-72-8	butyraldehyd	neen	ja	neen				
299	63840	0000123-76-2	levulinezuur	ja	neen	neen				
300	30045	0000123-86-4	butylacetaat	ja	neen	neen				
301	89120	0000123-95-5	butylstearaat	ja	neen	neen				
302	12820	0000123-99-9	azelaïnezuur	neen	ja	neen				
303	12130	0000124-04-9	adipinezuur	ja	ja	nee				
	31730									
304	14320	0000124-07-2	caprylzuur	ja	ja	nee				
	41960									
305	15274	0000124-09-4	hexamethyleendiamine	nee	ja	nee	2,4			
	18460									
306	88960	0000124-26-5	stearamide	ja	neen	neen				
307	42160	0000124-38-9	koolstofdioxide	ja	neen	neen				
308	91200	0000126-13-6	sucroseacetaat isobutyraat	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
309	91360	0000126-14-7	sucroseoctaacetaat	ja	neen	neen				
310	16390	0000126-30-7	2,2-dimethyl-1,3-propaandiol	nee	ja	nee	0,05			
	22437									
311	16480	0000126-58-9	dipentaerytritol	ja	ja	nee				
	51200									
312	21490	0000126-98-7	methacrylnitril	neen	ja	neen	NA			
313	16650	0000127-63-9	difenylsulfon	ja	ja	nee	3			
	51570									
314	23500	0000127-91-3	β-pineen	neen	ja	neen				
315	46640	0000128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-kresol	ja	neen	neen	3			
316	23230	0000131-17-9	diallylftalaat	neen	ja	neen	NA			
317	48880	0000131-53-3	2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon	ja	neen	ja		(8)		
318	48640	0000131-56-6	2,4-dihydroxybenzofenon	ja	neen	neen		(8)		
319	61360	0000131-57-7	2-hydroxy-4-methoxybenzofenon	ja	neen	ja		(8)		
320	37680	0000136-60-7	butylbenzooat	ja	neen	neen				
321	36080	0000137-66-6	ascorbylpalmitaat	ja	neen	neen				
322	63040	0000138-22-7	butyllactaat	ja	neen	neen				
323	11470	0000140-88-5	ethylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
324	83700	0000141-22-0	ricinolzuur	ja	neen	ja	42			
325	10780	0000141-32-2	n-butylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
326	12763	0000141-43-5	2-aminoethanol	ja	ja	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een pet-laag	
	35170									
327	30140	0000141-78-6	ethylacetaat	ja	neen	neen				
328	65040	0000141-82-2	malonzuur	ja	neen	neen				
329	59360	0000142-62-1	hexaanzuur	ja	neen	neen				
330	19470	0000143-07-7	laurinezuur	ja	ja	nee				
	63280									
331	22480	0000143-08-8	1-nonanol	neen	ja	neen				
332	69760	0000143-28-2	oleylalcohol	ja	neen	neen				
333	22775	0000144-62-7	oxaalzuur	ja	ja	nee	6			
	69920									
334	17005	0000151-56-4	ethyleenimine	neen	ja	neen	NA			
335	68960	0000301-02-0	oleamide	ja	neen	neen				
336	15095	0000334-48-5	n-decaanzuur	ja	ja	nee				
	45940									
337	15820	0000345-92-6	4,4'-difluorbenzofenon	neen	ja	neen	0,05			

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
338	71020	0000373-49-9	palmitoleïnezuur	ja	neen	neen				
339	86160	0000409-21-2	siliciumcarbide	ja	neen	neen				

▼ M4

340	47440	0000461-58-5	dicyaandiamide	ja	neen	neen	60			
-----	-------	--------------	----------------	----	------	------	----	--	--	--

▼ B

341	13180	0000498-66-8	bicyclo[2.2.1]hept-2-een	nee	ja	nee	0,05			
	22550									
342	14260	0000502-44-3	caprolacton	neen	ja	neen		(29)		
343	23770	0000504-63-2	1,3-propaandiol	neen	ja	neen	0,05			

▼ M6

344	13810	0000505-65-7	1,4-butaandiolformal	neen	ja	neen	0,05	15 30		(21)
	21821									

▼ B

345	35840	0000506-30-9	arachidinezuur	ja	neen	neen				
346	10030	0000514-10-3	abiëtinezuur	neen	ja	neen				
347	13050	0000528-44-9	trimellietzuur	nee	ja	nee		(21)		
	25540									
348	22350	0000544-63-8	myristinezuur	ja	ja	nee				
	67891									
349	25550	0000552-30-7	trimellietzuuranhydride	neen	ja	neen		(21)		
350	63920	0000557-59-5	lignocerinezuur	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
351	21730	0000563-45-1	3-methyl-1-buteen	neen	ja	neen	NA		Alleen voor gebruik in polypropyleen	(1)
352	16360	0000576-26-1	2,6-dimethylfenol	neen	ja	neen	0,05			
353	42480	0000584-09-8	rubidiumcarbonaat	ja	neen	neen	12			
354	25210	0000584-84-9	2,4-tolueendiisocyanaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep	(10)
355	20170	0000585-07-9	tert-butylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
356	18820	0000592-41-6	1-hexeen	neen	ja	neen	3			
357	13932	0000598-32-3	3-buteen-2-ol	neen	ja	neen	NA		Alleen voor gebruik als comonomer voor de bereiding van polymere additieven	(1)
358	14841	0000599-64-4	4-cumylfenol	neen	ja	neen	0,05			
359	15970	0000611-99-4	4,4'-dihydroxybenzofenon	ja	ja	nee		(8)		
	48720									
360	57920	0000620-67-7	glyceroltriheptanoaat	ja	neen	neen				
361	18700	0000629-11-8	1,6-hexaandiol	neen	ja	neen	0,05			
362	14350	0000630-08-0	koolstofmonoxide	neen	ja	neen				
363	16450	0000646-06-0	1,3-dioxolaan	neen	ja	neen	5			

▼ B▼ M6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
364	15404	0000652-67-5	1,4:3,6-dianhydrosorbitol	neen	ja	neen	5		Alleen voor gebruik als: a) comonomeer in poly(ethyleen-co-isosorbidetereftalaat); b) comonomeer in een concentratie tot 40 mol% van de diol-component in combinatie met ethyleenglycol en/of 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan, voor de productie van polyesters. Polyesters uit dianhydrosorbitol in combinatie met 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan worden niet gebruikt in contact met levensmiddelen met een alcoholgehalte van meer dan 15 %.	
365	11680	0000689-12-3	isopropylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
366	22150	0000691-37-2	4-methyl-1-penteen	neen	ja	neen	0,05			
367	16697	0000693-23-2	n-dodecaandizuur	neen	ja	neen				
368	93280	0000693-36-7	dioctadecylthiodipropionaat	ja	neen	ja		(14)		
369	12761	0000693-57-2	12-aminododecaanzuur	neen	ja	neen	0,05			
370	21460	0000760-93-0	methacrylzuuranhydride	neen	ja	neen		(23)		
371	11510	0000818-61-1	ethyleenglycolmonoacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
	11830									
372	18640	0000822-06-0	hexamethyleendiisocynaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep	(10)
373	22390	0000840-65-3	dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxyla	neen	ja	neen	0,05			
374	21190	0000868-77-9	ethyleenglycolmonomethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
375	15130	0000872-05-9	1-deceen	neen	ja	neen	0,05			

▼ B

▼ B▼ M2▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
376	66905	0000872-50-4	N-methylpyrrolidon	ja	neen	neen	60			
377	12786	0000919-30-2	3-aminopropyltriethoxysilaan	neen	ja	neen	0,05		Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriethoxysilaan lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlakbehandeling van anorganische vulstoffen. SML = 0,05 mg/kg bij gebruik voor oppervlakbehandeling van materialen en voorwerpen	
378	21970	0000923-02-4	N-methylolmethacrylamide	neen	ja	neen	0,05			
379	21940	0000924-42-5	N-methylolacrylamide	neen	ja	neen	NA			
380	11980	0000925-60-0	propylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
381	15030	0000931-88-4	cycloocteen	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik in polymeren die in contact komen met levensmiddelen waarvoor simulant A is vastgesteld	
382	19490	0000947-04-6	laurolactam	neen	ja	neen	5			
383	72160	0000948-65-2	2-fenylindool	ja	neen	ja	15			
384	40000	0000991-84-4	2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine	ja	neen	ja	30			
385	11530	0000999-61-1	2-hydroxypropylacrylaat	neen	ja	neen	0,05		SML uitgedrukt als de som van 2-hydroxypropylacrylaat en 2-hydroxyisopropylacrylaat. Mag maximaal 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 0002918-23-2) bevatten	(1)
386	55280	0001034-01-1	octylgallaat	ja	neen	neen		(20)		
387	26155	0001072-63-5	1-vinylimidazool	neen	ja	neen	0,05			► <u>M8</u> ——— ◀
388	25080	0001120-36-1	1-tetradecen	neen	ja	neen	0,05			

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
389	22360	0001141-38-4	2,6-naftaleendicarbonsuur	neen	ja	neen	5			
390	55200	0001166-52-5	dodecylgallaat	ja	neen	neen		(20)		

▼ M7

391	22932	0001187-93-5	perfluormethyl-perfluorvinylether	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik in: — antikleefcoatings; — fluor- en perfluorpolymeren die bestemd zijn voor toepassingen voor herhaald gebruik, bij een contact-massaverhouding van 1 dm ² oppervlakte in contact met ten minste 150 kg levensmiddel	
-----	-------	--------------	-----------------------------------	------	----	------	------	--	--	--

▼ B

392	72800	0001241-94-7	difenyl-2-ethylhexylfosfaat	ja	neen	ja	2,4			
393	37280	0001302-78-9	bentoniet	ja	neen	neen				
394	41280	0001305-62-0	calciumhydroxide	ja	neen	neen				
395	41520	0001305-78-8	calciumoxide	ja	neen	neen				
396	64640	0001309-42-8	magnesiumhydroxide	ja	neen	neen				
397	64720	0001309-48-4	magnesiumoxide	ja	neen	neen				

▼ M15

398	35760	0001309-64-4	antimoontrioxide	ja	neen	neen				(6)
-----	-------	--------------	------------------	----	------	------	--	--	--	-----

▼ B

399	81600	0001310-58-3	kaliumhydroxide	ja	neen	neen				
400	86720	0001310-73-2	natriumhydroxide	ja	neen	neen				
401	24475	0001313-82-2	natriumsulfide	neen	ja	neen				
402	96240	0001314-13-2	zinkoxide	ja	neen	neen				
403	96320	0001314-98-3	zinksulfide	ja	neen	neen				
404	67200	0001317-33-5	molybdeendisulfide	ja	neen	neen				
405	16690	0001321-74-0	divinylbenzeen	neen	ja	neen	NA		SML uitgedrukt als de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen. Mag maximaal 45 % (m/m) ethylvinylbenzeen bevatten	(1)
406	83300	0001323-39-3	1,2-propyleenglycolmonostearaat	ja	neen	neen				

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
407	87040	0001330-43-4	natriumtetraboraat	ja	neen	neen		(16)		
408	82960	0001330-80-9	1,2-propyleenglycolmonooleaat	ja	neen	neen				
409	62240	0001332-37-2	ijzeroxide	ja	neen	neen				

▼ **M6**

410	62720	0001332-58-7	kaolien	ja	neen	neen			Deeltjes mogen alleen dunner zijn dan 100 nm indien zij in een verhouding van minder dan 12 % m/m zijn verwerkt in een binnenste laag van een meerlaagse structuur uit ethylvinylalcohol-(EVOH) copolymeer, waarbij de laag in rechtstreeks contact met de levensmiddelen een functionele sperlaag vormt die migratie van de deeltjes naar de levensmiddelen voorkomt.	
-----	-------	--------------	---------	----	------	------	--	--	--	--

▼ **B**

411	42080	0001333-86-4	koolzwart (carbon black)	ja	neen	neen			Primaire deeltjes van 10-300 nm, geaggregeerd tot 100-1 200 nm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 300 nm en enkele mm. Met toluleen extraheerbare stoffen: maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm 6209. Uv-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm: extinctie < 0,02 voor een cuvet van 1 cm of < 0,1 voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode. Benzo[a]pyreengehalte: maximaal 0,25 mg/kg koolzwart. Maximale gebruikconcentratie koolzwart in het polymeer: 2,5 % (m/m)	
-----	-------	--------------	--------------------------	----	------	------	--	--	--	--

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
412	45200	0001335-23-5	koperjodide	ja	neen	neen		(6)		
413	35600	0001336-21-6	ammoniumhydroxide	ja	neen	neen				
414	87600	0001338-39-2	sorbitaanmonolauraat	ja	neen	neen				
415	87840	0001338-41-6	sorbitaanmonostearaat	ja	neen	neen				
416	87680	0001338-43-8	sorbitaanmonooleaat	ja	neen	neen				
417	85680	0001343-98-2	kieselzuur	ja	neen	neen				
418	34720	0001344-28-1	aluminiumoxide	ja	neen	neen				
419	92150	0001401-55-4	looizuur	ja	neen	neen			Volgens JECFA-specificatie	
420	19210	0001459-93-4	dimethylisoftalaat	neen	ja	neen	0,05			

▼ M4

421	13000	0001477-55-0	1,3-benzeendimethaanamine	neen	ja	neen		(34)		
-----	-------	--------------	---------------------------	------	----	------	--	------	--	--

▼ B

422	38515	0001533-45-5	4,4'-bis(2-benzoxazoly)stilbeen	ja	neen	ja	0,05			(2)
423	22937	0001623-05-8	perfluorpropyl-perfluorvinylether	neen	ja	neen	0,05			
424	15070	0001647-16-1	1,9-decadien	neen	ja	neen	0,05			

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
425	10840	0001663-39-4	tert-butylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
426	13510	0001675-54-3	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	nee	ja	nee			Volgens Verordening (EG) nr. 1895/2005 ⁽¹⁾	
	13610									
427	18896	0001679-51-2	4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexeen	neen	ja	neen	0,05			
428	95200	0001709-70-2	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen	ja	neen	neen				
429	13210	0001761-71-3	bis(4-aminocyclohexyl)methaan	neen	ja	neen	0,05			
430	95600	0001843-03-4	1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan	ja	neen	ja	5			
431	61600	0001843-05-6	2-hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon	ja	neen	ja		(8)		
432	12280	0002035-75-8	adipinezuuranhydride	neen	ja	neen				
433	68320	0002082-79-3	octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	ja	neen	ja	6			
434	20410	0002082-81-7	1,4-butaandiol dimethacrylaat	neen	ja	neen	0,05			
435	14230	0002123-24-2	caprolactam, natriumzout	neen	ja	neen		(4)		
436	19480	0002146-71-6	vinyllauraat	neen	ja	neen				
437	11245	0002156-97-0	dodecylacrylaat	neen	ja	neen	0,05			(2)
438	13303	0002162-74-5	bis(2,6-diisopropylfenyl)carbo-dii-mide	neen	ja	neen	0,05		Uitgedrukt als de som van bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide en zijn hydrolyseproduct 2,6-diisopropylaniline	

▼ **M2**

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
439	21280	0002177-70-0	fenylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
440	21340	0002210-28-8	propylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
441	38160	0002315-68-6	propylbenzoaat	ja	neen	neen				
442	13780	0002425-79-8	1,4-butaandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether	neen	ja	neen	NA		Restgehalte = 1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep. Molecuulmassa = 43 Da	(10)
443	12788	0002432-99-7	11-aminoundecaanzuur	neen	ja	neen	5			
444	61440	0002440-22-4	2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool	ja	neen	neen		(12)		
445	83440	0002466-09-3	pyrofosforzuur	ja	neen	neen				
446	10750	0002495-35-4	benzylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
447	20080	0002495-37-6	benzylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
448	11890	0002499-59-4	n-octylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
▼ <u>M3</u>										
449	49840	0002500-88-1	dioctadecyldisulfide	ja	neen	ja	0,05			
▼ <u>B</u>										
450	24430	0002561-88-8	sebacinezuuranhydride	neen	ja	neen				
451	66755	0002682-20-4	2-methyl-4-isothiazoline-3-on	ja	neen	neen	0,5		Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en -emulsies	
▼ <u>M2</u>										
452	38885	0002725-22-6	2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine	ja	neen	neen	5			
▼ <u>B</u>										
453	26320	0002768-02-7	vinyltrimethoxysilaan	neen	ja	neen	0,05			(10)

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
454	12670	0002855-13-2	1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	neen	ja	neen	6			
455	20530	0002867-47-2	2-(dimethylamino)ethylmethacryla laat	neen	ja	neen	NA			
456	10810	0002998-08-5	sec-butylacrylaat	neen	ja	neen		(22)		
457	20140	0002998-18-7	sec-butylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
458	36960	0003061-75-4	beheenamide	ja	neen	neen				
459	46870	0003135-18-0	dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hy- droxybenzylfosfaat	ja	neen	neen				
460	14950	0003173-53-3	cyclohexylisocyanaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als isocyanaatgroep	(10)
461	22420	0003173-72-6	1,5-naftaleendiisocyanaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als isocyanaatgroep	(10)
462	26170	0003195-78-6	N-vinyl-N-methylacetamide	neen	ja	neen	0,02			► M8 ——— ◀
463	25840	0003290-92-4	1,1,1-trimethylolpropantrimetha- cryla laat	neen	ja	neen	0,05			
464	61280	0003293-97-8	2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofe- non	ja	neen	ja		(8)		
465	68040	0003333-62-8	3-fenyl-7-[2H-nafto[1,2-d]triazool- 2-yl]cumarine	ja	neen	neen				
466	50640	0003648-18-8	di-n-octyltindilauraat	ja	neen	neen		(10)		
▼ M12	467	14800 45600	3724-65-0	crotonzuur	ja	ja	neen	(35)		
▼ B	468	71960	0003825-26-1	ammoniumperfluorooctanoaat	ja	neen	neen		Alleen voor gebruik in voorwer- pen voor herhaald gebruik die bij hoge temperatuur worden ges- interd	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
469	60480	0003864-99-1	2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	ja	neen	ja		(12)		
470	60400	0003896-11-5	2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	ja	neen	ja		(12)		
471	24888	0003965-55-7	dimethyl-5-sulfoisoflataat, mononatriumzout	neen	ja	neen	0,05			
472	66560	0004066-02-8	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfenol)	ja	neen	ja		(5)		
473	12265	0004074-90-2	divinyladipaat	neen	ja	neen	NA		5 mg/kg in het eindproduct. Alleen voor gebruik als comonomer	(1)
474	43600	0004080-31-3	1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride	ja	neen	neen	0,3			
475	19110	0004098-71-9	1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep	(10)
476	16570	0004128-73-8	difenylether-4,4'-diisocyanaat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep	(10)
477	46720	0004130-42-1	2,6-di-tert-butyl-4-ethylfenol	ja	neen	ja	4,8			(1)
478	60180	0004191-73-5	isopropyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
479	12970	0004196-95-6	azelaïnezuuranhydride	neen	ja	neen				
480	46790	0004221-80-1	2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
481	13060	0004422-95-1	1,3,5-benzeentricarbonzuurtrichloride	neen	ja	neen	0,05		SML uitgedrukt als 1,3,5-benzeentricarbonzuur	► M8 ——— ◀

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
482	21100	0004655-34-9	isopropylmethacrylaat	neen	ja	neen		(23)		
483	68860	0004724-48-5	n-octylfosfonzuur	ja	neen	neen	0,05			
484	13395	0004767-03-7	2,2-bis(hydroxymethyl)propion- zuur	neen	ja	neen	0,05			(1)
485	13560	0005124-30-1	dicyclohexylmethaan-4,4'-diisocy- anaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als isocyanaatgroep	(10)
	15700									
486	54005	0005136-44-7	ethyleen-N-palmitamide-N'-steara- mide	ja	neen	neen				
487	45640	0005232-99-5	ethyl-2-cyaan-3,3-difeny lacrylaat	ja	neen	neen	0,05			
488	53440	0005518-18-3	N,N'-ethyleenbispalmitamide	ja	neen	neen				
489	41040	0005743-36-2	calciumbutyraat	ja	neen	neen				
490	16600	0005873-54-1	difeny methaan-2,4'-diisocyanat	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uit- gedrukt als isocyanaatgroep	(10)
491	82720	0006182-11-2	1,2-propyleenglycoldistearaat	ja	neen	neen				
492	45650	0006197-30-4	2-ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difeny lacrylaat	ja	neen	neen	0,05			
493	39200	0006200-40-4	bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxyp- ropyl-3-(dodecyloxy)methylam- moniumchloride	ja	neen	neen	1,8			
494	62140	0006303-21-5	hypofosforigzuur	ja	neen	neen				
495	35160	0006642-31-5	6-amino-1,3-dimethyluracil	ja	neen	neen	5			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
496	71680	0006683-19-8	pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propio-naat]	ja	neen	neen				
497	95020	0006846-50-0	2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol-diisobutyraat	ja	neen	neen	5		Alleen voor gebruik in handschoenen voor eenmalig gebruik	
498	16210	0006864-37-5	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethaan	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik in polyamiden	(5)
499	19965	0006915-15-7	appelzuur	ja	ja	nee			Gebruik als monomeer alleen als comonomeer in alifatische polyester tot een maximumgehalte van 1 % op molaire basis	
	65020									
500	38560	0007128-64-5	2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen	ja	neen	ja	0,6			
501	34480	—	aluminiumvezels, -schilfers en -poeders	ja	neen	neen				
502	22778	0007456-68-0	4,4'-oxybis(benzeensulfonylazide)	neen	ja	neen	0,05			► M8 ——— ◀
503	46080	0007585-39-9	β-dextrine	ja	neen	neen				
504	86240	0007631-86-9	siliciumdioxide	ja	neen	neen			Voor synthetisch amorf siliciumdioxide: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm	
505	86480	0007631-90-5	natriumbisulfiet	ja	neen	neen		(19)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
506	86920	0007632-00-0	natriumnitriet	ja	neen	neen	0,6			
507	59990	0007647-01-0	zoutzuur	ja	neen	neen				
508	86560	0007647-15-6	natriumbromide	ja	neen	neen				
509	23170	0007664-38-2	fosforzuur	ja	ja	nee				
	72640									
510	12789	0007664-41-7	ammoniak	ja	ja	nee				
	35320									
511	91920	0007664-93-9	zwavelzuur	ja	neen	neen				
512	81680	0007681-11-0	kaliumjodide	ja	neen	neen		(6)		
513	86800	0007681-82-5	natriumjodide	ja	neen	neen		(6)		
514	91840	0007704-34-9	zwavel	ja	neen	neen				
515	26360	0007732-18-5	water	ja	ja	nee			Volgens Richtlijn 98/83/EG ⁽²⁾	
	95855									
516	86960	0007757-83-7	natriumsulfiet	ja	neen	neen		(19)		
517	81520	0007758-02-3	kaliumbromide	ja	neen	neen				
518	35845	0007771-44-0	arachidonzuur	ja	neen	neen				
519	87120	0007772-98-7	natriumthiosulfaat	ja	neen	neen		(19)		
520	65120	0007773-01-5	mangaanchloride	ja	neen	neen				
521	58320	0007782-42-5	grafiet	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
522	14530	0007782-50-5	chloor	neen	ja	neen				
523	45195	0007787-70-4	koperbromide	ja	neen	neen				
524	24520	0008001-22-7	sojaolie	neen	ja	neen				
525	62640	0008001-39-6	japanwas	ja	neen	neen				
526	43440	0008001-75-0	ceresine	ja	neen	neen				
527	14411	0008001-79-4	ricinusolie	ja	ja	nee				
	42880									
528	63760	0008002-43-5	lecithine	ja	neen	neen				
529	67850	0008002-53-7	montaanwas	ja	neen	neen				
530	41760	0008006-44-8	candelillawas	ja	neen	neen				
531	36880	0008012-89-3	bijenwas	ja	neen	neen				
532	88640	0008013-07-8	sojaolie, geëpoxideerd	ja	neen	neen	60 30 (*)	(32)	(*) Voor pvc-pakkingen die worden gebruikt voor het afdichten van glazen recipiënten die volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG, of die bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG, wordt de SML evenwel verlaagd tot 30 mg/kg. Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
533	42720	0008015-86-9	carnaubawas	ja	neen	neen				
534	80720	0008017-16-1	polyfosforzuren	ja	neen	neen				
535	24100	0008050-09-7	colofonium	ja	ja	nee				
	24130									
	24190									
	83840									
536	84320	0008050-15-5	colofonium, gehydrogeneerd, ester met methanol	ja	neen	neen				
537	84080	0008050-26-8	colofonium, ester met pentaeryt- tol	ja	neen	neen				
538	84000	0008050-31-5	colofonium, ester met glycerol	ja	neen	neen				
539	24160	0008052-10-6	talloliehars	neen	ja	neen				
540	63940	0008062-15-5	ligninesulfonzuur	ja	neen	neen	0,24		Alleen voor gebruik als disper- geermiddel voor kunststofdisper- sies	
541	58480	0009000-01-5	Arabische gom	ja	neen	neen				
542	42640	0009000-11-7	carboxymethylcellulose	ja	neen	neen				
543	45920	0009000-16-2	dammar	ja	neen	neen				
544	58400	0009000-30-0	guargom	ja	neen	neen				
545	93680	0009000-65-1	tragacanthgom	ja	neen	neen				
546	71440	0009000-69-5	pectine	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
547	55440	0009000-70-8	gelatine	ja	neen	neen				
548	42800	0009000-71-9	caseïne	ja	neen	neen				
549	80000	0009002-88-4	polyethyleenwas	ja	neen	neen				
550	81060	0009003-07-0	polypropyleenwas	ja	neen	neen				
551	79920	0009003-11-6 0106392-12-5	poly(ethyleen/propyleen)glycol	ja	neen	neen				
552	81500	0009003-39-8	polyvinylpyrrolidon	ja	neen	neen			De stof moet voldoen aan de zuiverheidseisen van Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie ⁽³⁾	
553	14500	0009004-34-6	cellulose	ja	ja	nee				
	43280									
554	43300	0009004-36-8	celluloseacetaatbutyraat	ja	neen	neen				
555	53280	0009004-57-3	ethylcellulose	ja	neen	neen				
556	54260	0009004-58-4	ethylhydroxyethylcellulose	ja	neen	neen				
557	66640	0009004-59-5	methylethylcellulose	ja	neen	neen				
558	60560	0009004-62-0	hydroxyethylcellulose	ja	neen	neen				
559	61680	0009004-64-2	hydroxypropylcellulose	ja	neen	neen				
560	66700	0009004-65-3	methylhydroxypropylcellulose	ja	neen	neen				
561	66240	0009004-67-5	methylcellulose	ja	neen	neen				
562	22450	0009004-70-0	nitrocellulose	neen	ja	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
563	78320	0009004-97-1	polyethyleenglycolmonoricinoleaat	ja	neen	ja	42			
564	24540	0009005-25-8	zetmeel, voedings-	ja	ja	nee				
	88800									
565	61120	0009005-27-0	hydroxyethylzetmeel	ja	neen	neen				
566	33350	0009005-32-7	alginezuur	ja	neen	neen				
567	82080	0009005-37-2	1,2-propyleenglycolalginaat	ja	neen	neen				
568	79040	0009005-64-5	polyethyleenglycolsorbitaanmonolauraat	ja	neen	neen				
569	79120	0009005-65-6	polyethyleenglycolsorbitaanmonooleaat	ja	neen	neen				
570	79200	0009005-66-7	polyethyleenglycolsorbitaanmonopalmitaat	ja	neen	neen				
571	79280	0009005-67-8	polyethyleenglycolsorbitaanmonostearaat	ja	neen	neen				
572	79360	0009005-70-3	polyethyleenglycolsorbitaantrioleaat	ja	neen	neen				
573	79440	0009005-71-4	polyethyleenglycolsorbitaantristearaat	ja	neen	neen				
574	24250	0009006-04-6	rubber, natuurlijk	ja	ja	nee				
	84560									

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
575	76721	0063148-62-9	polydimethylsiloxaan (molecuul-massa > 6 800 Da)	ja	neen	neen			Minimale viscositeit bij 25 °C: 100 cSt ($100 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)	
576	60880	0009032-42-2	hydroxyethylmethylcellulose	ja	neen	neen				
577	62280	0009044-17-1	isobutyleen-buteencopolymeer	ja	neen	neen				
578	79600	0009046-01-9	polyethyleenglycoltridecylether-fosfaat	ja	neen	neen	5		Alleen voor materialen en voorwerpen bestemd om met waterige levensmiddelen in contact te komen. Polyethyleenglycol($\text{EO} \leq 11$)-tridecyletherfosfaat (mono- en dialkylester) met maximaal 10 % polyethyleenglycol ($\text{EO} \leq 11$)-tridecylether	
579	61800	0009049-76-7	hydroxypropylzetmeel	ja	neen	neen				
580	46070	0010016-20-3	α -dextrine	ja	neen	neen				
581	36800	0010022-31-8	bariumnitraat	ja	neen	neen				
582	50240	0010039-33-5	di-n-octyltinbis(2-ethylhexylmaleaat)	ja	neen	neen		(10)		
583	40400	0010043-11-5	boornitride	ja	neen	neen		(16)		
584	13620	0010043-35-3	boorzuur	ja	ja	nee		(16)		
	40320									
585	41120	0010043-52-4	calciumchloride	ja	neen	neen				
586	65280	0010043-84-2	mangaanhypofosfiet	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
587	68400	0010094-45-8	octadecylceramide	ja	neen	ja	5			
588	64320	0010377-51-2	lithiumjodide	ja	neen	neen		(6)		
589	52645	0010436-08-5	cis-11-icoseenamide	ja	neen	neen				
590	21370	0010595-80-9	2-sulfoethylmethacrylaat	neen	ja	neen	NA			(1)
591	36160	0010605-09-1	ascorbylstearaat	ja	neen	neen				
592	34690	0011097-59-9	aluminiummagnesiumhydroxycarbonaat	ja	neen	neen				
593	44960	0011104-61-3	kobaltoxide	ja	neen	neen				
594	65360	0011129-60-5	mangaanoxide	ja	neen	neen				
595	19510	0011132-73-3	lignocellulose	neen	ja	neen				
596	95935	0011138-66-2	xanthaangom	ja	neen	neen				
597	67120	0012001-26-2	mica	ja	neen	neen				
598	41600	0012004-14-7 0037293-22-4	calciumsulfoaluminaat	ja	neen	neen				
599	36840	0012007-55-5	bariumtetraboraat	ja	neen	neen		(16)		
600	60030	0012072-90-1	hydromagnesiet	ja	neen	neen				
601	35440	0012124-97-9	ammoniumbromide	ja	neen	neen				
602	70240	0012198-93-5	ozokeriet	ja	neen	neen				
603	83460	0012269-78-2	pyrofylliet	ja	neen	neen				
604	60080	0012304-65-3	hydrotalciet	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605	11005	0012542-30-2	dicyclopentenylacrylaat	neen	ja	neen	0,05			(1)
606	65200	0012626-88-9	mangaanhydroxide	ja	neen	neen				
607	62245	0012751-22-3	ijzerfosfide	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in pet-polymeren en -copolymeren	
608	40800	0013003-12-8	4,4'-butylideenbis(6-tert-butyl-3-methylfenyl-ditridecylfosfiet)	ja	neen	ja	6			
609	83455	0013445-56-2	pyrofosforigzuur	ja	neen	neen				
610	93440	0013463-67-7	titaandioxide	ja	neen	neen				
611	35120	0013560-49-1	diëster van 3-aminocrotonzuur met thiobis(2-hydroxyethyl)ether	ja	neen	neen				
612	16694	0013811-50-2	N,N'-divinyl-2-imidazolidinon	neen	ja	neen	0,05			(10)
613	95905	0013983-17-0	wollastoniet	ja	neen	neen				
614	45560	0014464-46-1	cristobaliet	ja	neen	neen				
615	92080	0014807-96-6	talk	ja	neen	neen				
616	83470	0014808-60-7	kwarts	ja	neen	neen				
617	10660	0015214-89-8	2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur	neen	ja	neen	0,05			
618	51040	0015535-79-2	di-n-octyltinmercaptoacetaat	ja	neen	neen		(10)		
619	50320	0015571-58-1	di-n-octyltinbis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(10)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
620	50720	0015571-60-5	di-n-octyltindimaleaat	ja	neen	neen		(10)		
621	17110	0016219-75-3	5-ethylideenbicyclo[2.2.1]hept-2- een	neen	ja	neen	0,05			(9)
622	69840	0016260-09-6	oleylpalmitamide	ja	neen	ja	5			
623	52640	0016389-88-1	dolomiet	ja	neen	neen				
624	18897	0016712-64-4	6-hydroxy-2-naftaleencarbonzuur	neen	ja	neen	0,05			
625	36720	0017194-00-2	bariumhydroxide	ja	neen	neen				
626	57800	0018641-57-1	glyceroltribehenaat	ja	neen	neen				
627	59760	0019569-21-2	huntiet	ja	neen	neen				
628	96190	0020427-58-1	zinkhydroxide	ja	neen	neen				
629	34560	0021645-51-2	aluminiumhydroxide	ja	neen	neen				
630	82240	0022788-19-8	1,2-propyleenglycoldilauraat	ja	neen	neen				
631	59120	0023128-74-7	1,6-hexamethyleenbis[3-(3,5-di- tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propio- namide]	ja	neen	ja	45			
632	52880	0023676-09-7	ethyl-4-ethoxybenzooat	ja	neen	neen	3,6			
633	53200	0023949-66-8	2-ethoxy-2'-ethyloxanilide	ja	neen	ja	30			

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
634	25910	0024800-44-0	tripropyleenglycol	neen	ja	neen				
635	40720	0025013-16-5	tert-butyl-4-hydroxyanisool	ja	neen	neen	30			
636	31500	0025134-51-4	acrylzuur, 2-ethylhexylacrylaat, copolymeer	ja	neen	neen	0,05	(22)	SML uitgedrukt als 2-ethylhexylacrylaat	
637	71635	0025151-96-6	pentaerytritoldioleaat	ja	neen	neen	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ► M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld.	
638	23590	0025322-68-3	polyethyleenglycol	ja	ja	nee				
	76960									
639	23651	0025322-69-4	polypropyleenglycol	ja	ja	nee				
	80800									
640	54930	0025359-91-5	formaldehyd-1-naftol, copolymeer	ja	neen	neen	0,05			
641	22331	0025513-64-8	mengsel van (35-45 % m/m) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexaan en (55-65 % m/m) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexaan	neen	ja	neen	0,05			
642	64990	0025736-61-2	maleïnezuuranhydride-styreen, copolymeer, natriumzout	ja	neen	neen			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,05 % (m/m)	
643	87760	0026266-57-9	sorbitaanmonopalmitaat	ja	neen	neen				
644	88080	0026266-58-0	sorbitaantriolaat	ja	neen	neen				
645	67760	0026401-86-5	mono-n-octyltintris(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(11)		
646	50480	0026401-97-8	di-n-octyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(10)		

▼ **M7**▼ **B**

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
647	56720	0026402-23-3	glycerolmonohexanoaat	ja	neen	neen				
648	56880	0026402-26-6	glycerolmonooctanoaat	ja	neen	neen				
649	47210	0026427-07-6	dibutylthiostannonzuurpolymeer	ja	neen	neen			Basiseenheid = (C ₈ H ₁₈ S ₃ Sn ₂) _n (n = 1,5-2)	
650	49600	0026636-01-1	dimethyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(9)		
651	88240	0026658-19-5	sorbitaantristearaat	ja	neen	neen				
652	38820	0026741-53-7	bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	ja	neen	ja	0,6			
653	25270	0026747-90-0	2,4-tolueendiisocynaat, dimeer	neen	ja	neen		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep	(10)
654	88600	0026836-47-5	sorbitolmonostearaat	ja	neen	neen				
655	25450	0026896-48-0	tricyclodecaandimethanol	neen	ja	neen	0,05			
656	24760	0026914-43-2	styreensulfonzuur	neen	ja	neen	0,05			
657	67680	0027107-89-7	mono-n-octyltintris(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(11)		
658	52000	0027176-87-0	dodecylbenzeensulfonzuur	ja	neen	neen	30			
659	82800	0027194-74-7	1,2-propyleenglycolmonolauraat	ja	neen	neen				
660	47540	0027458-90-8	di-tert-dodecyldisulfide	ja	neen	ja	0,05			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
661	95360	0027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	ja	neen	ja	5			
662	25927	0027955-94-8	1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethaan	neen	ja	neen	0,005		Alleen voor gebruik in polycarbonaten	►M8 — ◀
663	64150	0028290-79-1	linoleenzuur	ja	neen	neen				
664	95000	0028931-67-1	trimethylolproaantrimethacrylaat-methylmethacrylaat, copolymeer	ja	neen	neen				
665	83120	0029013-28-3	1,2-propyleenglycolmonopalmitaat	ja	neen	neen				
666	87280	0029116-98-1	sorbitaandioleaat	ja	neen	neen				
667	55190	0029204-02-2	gadoleïnezuur	ja	neen	neen				
668	80240	0029894-35-7	polyglycerolricinoleaat	ja	neen	neen				
669	56610	0030233-64-8	glycerolmonobehenaat	ja	neen	neen				
670	56800	0030899-62-8	glycerolmonolauraatdiacetaat	ja	neen	neen		(32)		
671	74240	0031570-04-4	tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet	ja	neen	neen				
672	76845	0031831-53-5	polyester van 1,4-butaandiol met caprolacton	ja	neen	neen		(29) (30)	Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,5 % (m/m)	
673	53670	0032509-66-3	ethyleenglycolbis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)butyraat]	ja	neen	ja	6			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
674	46480	0032647-67-9	dibenzylideensorbitol	ja	neen	neen				
675	38800	0032687-78-8	N,N'-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl]hydrazide	ja	neen	ja	15			
676	50400	0033568-99-9	di-n-octyltinbis(isooctylmaleaat)	ja	neen	neen		(10)		
677	82560	0033587-20-1	1,2-propyleenglycoldipalmitaat	ja	neen	neen				
678	59200	0035074-77-2	1,6-hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	ja	neen	ja	6			
679	39060	0035958-30-6	1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)ethaan	ja	neen	ja	5			
680	94400	0036443-68-2	triethyleenglycolbis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionaat]	ja	neen	neen	9			
681	18310	0036653-82-4	1-hexadecanol	neen	ja	neen				
682	53270	0037205-99-5	ethylcarboxymethylcellulose	ja	neen	neen				
683	66200	0037206-01-2	methylcarboxymethylcellulose	ja	neen	neen				
684	68125	0037244-96-5	nefelen-syeniet	ja	neen	neen				
685	85950	0037296-97-2	magnesiumnatriumfluoridesilicaat	ja	neen	neen	0,15		SML uitgedrukt als fluoride. Alleen voor gebruik in lagen van meerlaagse materialen die niet direct met levensmiddelen in contact komen	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
686	61390	0037353-59-6	hydroxymethylcellulose	ja	neen	neen				
687	13530	0038103-06-9	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(ftaalzuuranhydride)	nee	ja	nee	0,05			
	13614									
688	92560	0038613-77-3	tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)-4,4'-bifenylyleendifosfoniet	ja	neen	ja	18			
689	95280	0040601-76-1	1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	ja	neen	ja	6			
690	92880	0041484-35-9	thiodiethanolbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	ja	neen	ja	2,4			
691	13600	0047465-97-4	3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinon	neen	ja	neen	1,8			
692	52320	0052047-59-3	2-(4-dodecylfenyl)indool	ja	neen	ja	0,06			
693	88160	0054140-20-4	sorbitaantripalmitaat	ja	neen	neen				
694	21400	0054276-35-6	sulfopropylmethacrylaat	neen	ja	neen	0,05			(1)
695	67520	0054849-38-6	monomethyltintris(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(9)		
696	92205	0057569-40-1	diester van tereftaalzuur met 2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)	ja	neen	neen				
697	67515	0057583-34-3	monomethyltintris(ethylhexylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(9)		
698	49595	0057583-35-4	dimethyltinbis(ethylhexylmercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(9)		

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
699	90720	0058446-52-9	stearoylbenzoylmethaan	ja	neen	neen				
700	31520	0061167-58-6	2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat	ja	neen	ja	6			
701	40160	0061269-61-2	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethyleendiamine-1,2-dibroomethaan, copolymeer	ja	neen	neen	2,4			
702	87920	0061752-68-9	sorbitaantetrastearaat	ja	neen	neen				
703	17170	0061788-47-4	kokosvetzuren	neen	ja	neen				
704	77600	0061788-85-0	ester van polyethyleenglycol met gehydrogeneerde ricinusolie	ja	neen	neen				
705	10599/90A	0061788-89-4	dimeren, niet-gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C ₁₈), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	nee	ja	nee		(18)		(1)
	10599/91									
706	17230	0061790-12-3	tallolievetzuren	neen	ja	neen				
707	46375	0061790-53-2	diatomeeënaarde	ja	neen	neen				
708	77520	0061791-12-6	ester van polyethyleenglycol met ricinusolie	ja	neen	neen	42			
709	87520	0062568-11-0	sorbitaanmonobehenaat	ja	neen	neen				
710	38700	0063397-60-4	bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	ja	18			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
711	42000	0063438-80-2	(2-carbobutoxyethyl)tintris(isooc-tylmercaptoacetaat)	ja	neen	ja	30			
712	42960	0064147-40-6	ricinusolie, gedehydrateerd	ja	neen	neen				

▼M6

713	43480	0064365-11-3	houtschool, geactiveerd	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in pet met maximaal 10 mg/kg polymeer. Dezelfde zuiverheidseisen als voor carbo medicinalis (E 153), zoals vermeld in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie ⁽⁴⁾ , met uitzondering van het asgehalte, dat maximaal 10 % (m/m) mag bedragen.	
		0007440-44-0								

▼B

714	84400	0064365-17-9	colofonium, gehydrogeneerd, ester met pentaerytritol	ja	neen	neen				
715	46880	0065140-91-2	monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat, calcium-zout	ja	neen	neen	6			
716	60800	0065447-77-0	1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-dimethylsuccinaat, copolymeer	ja	neen	neen	30			
717	84210	0065997-06-0	colofonium, gehydrogeneerd	ja	neen	neen				
718	84240	0065997-13-9	colofonium, gehydrogeneerd, ester met glycerol	ja	neen	neen				
719	65920	0066822-60-4	N-methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammoniumchloride, natriumzout-octadecylmethacrylaat-ethylmethacrylaat-cyclohexylmethacrylaat-N-vinyl-2-pyrrolidon, copolymeren	ja	neen	neen				

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
720	67360	0067649-65-4	mono-n-dodecyltintris(isooctyl-mercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(25)		
721	46800	0067845-93-6	hexadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat	ja	neen	neen				
722	17200	0068308-53-2	sojavetzuren	neen	ja	neen				
723	88880	0068412-29-3	zetmeel, gehydrolyseerd	ja	neen	neen				
724	24903	0068425-17-2	stropen, gehydrolyseerd zetmeel, gehydrogeneerd	neen	ja	neen			Volgens de zuiverheidseisen voor maltitolstroop E 965 (ii) van Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie ⁽⁵⁾	

▼ M6▼ B

726	83599	0068442-12-6	reactieproducten van 2-mercaptoethyloleaat met dichloordimethyltin, natriumsulfide en trichloormethyltin	ja	neen	ja		(9)		
727	43360	0068442-85-3	cellulose, geregenereerd	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
728	75100	0068515-48-0 0028553-12-0	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde vertakte C ₈ -C ₁₀ -alcoholen met meer dan 60 % C ₉	ja	neen	neen		(26) (32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik; b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG; c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct	(7)
729	75105	0068515-49-1 0026761-40-0	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde C ₉ -C ₁₁ -alcoholen met meer dan 90 % C ₁₀	ja	neen	neen		(26) (32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik; b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG; c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct	(7)

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
730	66930	0068554-70-1	methyilsilsesquioxaan	ja	neen	neen			Restmonomeer in methyilsilsesquioxaan: < 1mg methyltrimethoxysilaan/kg methyilsilsesquioxaan	
731	18220	0068564-88-5	N-heptylaminoundecaanzuur	neen	ja	neen	0,05			(2)
732	45450	0068610-51-5	<i>p</i> -kresol-dicyclopentadien-isobutyleen, copolymeer	ja	neen	ja	5			
733	10599/92A	0068783-41-5	dimeren, gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C ₁₈), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	nee	ja	nee		(18)		(1)
	10599/93									
734	46380	0068855-54-9	diatomeeënaarde, onder toevoer van watervrij natriumcarbonaat gecalcineerd	ja	neen	neen				
735	40120	0068951-50-8	bis(polyethyleenglycol)hydroxymethylfosfonaat	ja	neen	neen	0,6			
736	50960	0069226-44-4	di-n-octyltin-ethyleenglycol-bis(mercaptoacetaat)	ja	neen	neen		(10)		
737	77370	0070142-34-6	polyethyleenglycol-30-dipolyhydroxystearaat	ja	neen	neen				
738	60320	0070321-86-7	2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl]benzotriazool	ja	neen	ja	1,5			
739	70000	0070331-94-1	2,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	ja	neen	neen				

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
740	81200	0071878-19-8	poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl]imino]hexamethyleen[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	ja	neen	ja	3			
741	24070	0073138-82-6	harszuren	ja	ja	nee				
	83610									
742	92700	0078301-43-6	2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosaan-21-on, polymeer	ja	neen	ja	5			
743	38950	0079072-96-1	bis(4-ethylbenzylideen)sorbitol	ja	neen	neen				
▼M12	744	18888	080181-31-3	3-hydroxyboterzuur en 3-hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer	neen	ja	neen	(35)	De stof wordt gebruikt als door bacteriële fermentatie verkregen product. In overeenstemming met de specificaties vermeld in bijlage I, tabel 4.	
	745	68145	0080410-33-9	2,2',2''-nitrilo[triethyltris(3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bifeny-2,2'-diyl)fosfiet]	ja	neen	ja	5	SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat	
▼B	746	38810	0080693-00-1	bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	ja	neen	ja	5	SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat	
	747	47600	0084030-61-5	di-n-dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	neen	ja	(25)		

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
748	12765	0084434-12-8	natrium-N-(2-aminoethyl)-β-alani-naat	neen	ja	neen	0,05			
749	66360	0085209-91-2	2,2'-methyleenbis(4,6-di-tert-bu-tylphenyl)natriumfosfaat	ja	neen	ja	5			
750	66350	0085209-93-4	2,2'-methyleenbis(4,6-di-tert-bu-tylphenyl)lithiumfosfaat	ja	neen	neen	5			
751	81515	0087189-25-1	poly(zinkglycerolaat)	ja	neen	neen				

▼ **M7**

752	39890	0087826-41-3 0069158-41-4 0054686-97-4 0081541-12-0	bis(methylbenzylideen)sorbitol	ja	neen	neen				
-----	-------	--	--------------------------------	----	------	------	--	--	--	--

▼ **B**

753	62800	0092704-41-1	kaolien, gecalcineerd	ja	neen	neen				
754	56020	0099880-64-5	glyceroldibehenaat	ja	neen	neen				
755	21765	0106246-33-7	4,4'-methyleenbis(3-chloor-2,6-diethylaniline)	neen	ja	neen	0,05			(1)
756	40020	0110553-27-0	2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methyl-fenol	ja	neen	ja		(24)		
757	95725	0110638-71-6	vermiculiet, reactieproduct met li-thiumcitraat	ja	neen	neen				
758	38940	0110675-26-8	2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-me-thylfenol	ja	neen	ja		(24)		
759	54300	0118337-09-0	2,2'-ethylideenbis(4,6-di-tert-bu-tylphenyl)fluorfosfoniet	ja	neen	ja	6			

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
760	83595	0119345-01-6	reactieproduct van di-tert-butylfosfoniet met bifenyl, verkregen door condensatie van 2,4-di-tert-butylfenol met Friedel-Craftsreactieproduct van fosfortrichloride en bifenyl	ja	neen	neen	18		Samenstelling: — 4,4'-bifenyleen-bis[O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 0038613-77-3) (36-46 % m/m (*)), — 4,3'-bifenyleen-bis[O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 0118421-00-4) (17-23 % m/m (*)), — 3,3'-bifenyleen-bis[O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet] (CAS-nr. 0118421-01-5) (1-5 % m/m) (*)), — 4-bifenyleen-O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 0091362-37-7) (11-19 % m/m (*)), — tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet (CAS-nr. 0031570-04-4) (9-18 % m/m (*)), — 4,4'-bifenyleen-O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonaat-O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 112949-97-0) (< 5 % m/m (*)). (*) Hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering Andere specificaties: — fosforgehalte minimaal 5,4 %, maximaal 5,9 %; — zuurgetal maximaal 10 mg KOH per gram; — smelttraject 85-110 °C	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
761	92930	0120218-34-0	thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylaat)	ja	neen	neen	6			
762	31530	0123968-25-2	2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat	ja	neen	ja	5			
763	39925	0129228-21-3	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexaan	ja	neen	ja	0,05			
764	13317	0132459-54-2	N,N'-bis[4-(ethoxycarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftaleentetracarboxydiimide	neen	ja	neen	0,05		Zuiverheid > 98,1 % (m/m). Alleen voor gebruik als comonomere (maximaal 4 %) voor polyesters (pet, PBT)	
765	49485	0134701-20-5	2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol	ja	neen	ja	1			
766	38879	0135861-56-2	bis(3,4-dimethylbenzylideen)sorbitol	ja	neen	neen				
767	38510	0136504-96-6	1,2-bis(3-aminopropyl)ethyleendiamine, polymeer met N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidamine en 2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine	ja	neen	neen	5			
768	34850	0143925-92-2	aminen, bis(gehydrogeneerd talkalkyl)-, geoxideerd	ja	neen	neen			Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Alleen voor gebruik in: a) polyolefinen in een concentratie van 0,1 % (m/m) en b) pet in een concentratie van 0,25 % (m/m)	(1)
769	74010	0145650-60-8	bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylfenyl)ethylfosfiet	ja	neen	ja	5		SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat	
770	51700	0147315-50-2	2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol	ja	neen	neen	0,05			

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
771	34650	0151841-65-5	aluminiumhydroxybis[2,2'-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat]	ja	neen	neen	5			
772	47500	0153250-52-3	N,N'-dicyclohexyl-2,6-naftaleendi-carboxamide	ja	neen	neen	5			
773	38840	0154862-43-8	bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritol-difosfiet	ja	neen	ja	5		SML uitgedrukt als de som van de stof zelf, zijn oxidatievorm bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritol-fosfaat en het hydrolyseproduct (2,4-dicumylfenol))	
774	95270	0161717-32-4	2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet	ja	neen	ja	2		SML uitgedrukt als fosfiet, fosfaat en het hydrolyseproduct (= TTBP)	
775	45705	0166412-78-8	diisononyl-1,2-cyclohexaandicarboxylaet	ja	neen	neen		(32)		
776	76723	0167883-16-1	polydimethylsiloxaan, 3-aminopropyl- getermineerd, polymeer met dicyclohexylmethaan-4,4'-diisocynaet	ja	neen	neen			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1,5 % (m/m)	
777	31542	0174254-23-0	methylacrylaet, telomeer met 1-dodecaanthiol, C ₁₆ -C ₁₈ -alkylesters	ja	neen	neen			0,5 % in het eindproduct	(1)
778	71670	0178671-58-4	pentaerytritol-tetrakis(2-cyaan-3,3-difeny lacrylaet)	ja	neen	ja	0,05			
779	39815	0182121-12-6	9,9-bis(methoxymethyl)fluoreen	ja	neen	ja	0,05			► M8 — ◀

▼ **M7**

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
780	81220	0192268-64-7	poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)imino]-1,6-hexaandiyl [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)imino]]-α-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-N''-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny-lamino)hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]- ω -N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine]	ja	neen	neen	5			
781	95265	0227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoylphenyl)benzeen	ja	neen	neen	0,05			
782	76725	0661476-41-1	polydimethylsiloxaan, 3-aminopropyl- getermineerd, polymeer met 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	ja	neen	neen			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1 % (m/m)	
783	55910	0736150-63-3	glyceriden, ricinusolie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten	ja	neen	neen		(32)		
784	95420	0745070-61-5	1,3,5-tris (2,2-dimethylpropaan-amido) benzeen	ja	neen	neen	5			
785	24910	0000100-21-0	tereftaalzuur	neen	ja	neen		(28)		
786	14627	0000117-21-5	3-chloorftaalzuuranhydride	neen	ja	neen	0,05		SML uitgedrukt als 3-chloorftaalzuur	
787	14628	0000118-45-6	4-chloorftaalzuuranhydride	neen	ja	neen	0,05		SML uitgedrukt als 4-chloorftaalzuur	
788	21498	0002530-85-0	[3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilaan	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel van anorganische vulstoffen	(1) (11)

▼ **M6**▼ **B**

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
789	60027	—	gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-hexeen en/of 1-octeen en/of 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-tetradecceen (molecuulmassa: 440-12 000)	ja	neen	neen			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 440 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)	(2)
790	80480	0090751-07-8 0082451-48-7	poly(6-morfolino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethyleen[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]	ja	neen	neen	5		Gemiddelde molecuulmassa ten minste 2 400 Da. Restgehalte van morfoline $\leq 30 \text{ mg/kg}$, van N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)hexaan-1,6-diamine $< 15\,000 \text{ mg/kg}$ en van 2,4-dichloor-6-morfolino-1,3,5-triazine $\leq 20 \text{ mg/kg}$	(16)
791	92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadecaan-1,10-diamine	ja	neen	neen	0,05			
792	92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybifenyl, cyclische ester met [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]oxyfosfonig-zuur	ja	neen	ja	5		SML uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof en de hydrolyseproducten	
793	94000	0000102-71-6	triethanolamine	ja	neen	neen	0,05		SML uitgedrukt als de som van triethanolamine en het hydrochlo-rideadduct daarvan, uitgedrukt als triethanolamine	
794	18117	0000079-14-1	glycolzuur	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik voor de ver-vaardiging van polyglycolzuur (PGA) voor i) indirect contact met levensmiddelen achter polyesters zoals polyethyleentereftalaat (pet) of polymelkzuur (PLA) en ii) direct contact met levensmiddelen van een mengsel van PGA tot maxi-maal 3 % (m/m) in pet of PLA.	

▼ **M2**

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
795	40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N'-diformylhexamethyleendiamine	ja	neen	neen	0,05			(2) (12)
796	72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenyleen)bis[4H-3,1-benzoxazine-4-on]	ja	neen	ja	0,05		SML met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten	

▼ M2

797	76807	0073018-26-5	polyester van adipinezuur met 1,3-butaandiol, 1,2-propaandiol en 2-ethyl-1-hexanol	ja	neen	ja		(31) (32)		
-----	-------	--------------	--	----	------	----	--	--------------	--	--

▼ B

798	92200	0006422-86-2	bis(2-ethylhexyl)tereftalaat	ja	neen	neen	60	(32)		
-----	-------	--------------	------------------------------	----	------	------	----	------	--	--

▼ M6

799	77708		polyethyleenglycol (EO = 1-50)ethers van onvertakte en vertakte primaire (C ₈ -C ₂₂)-alcoholen	ja	neen	neen	1,8		In overeenstemming met het maximale ethyleenoxidegehalte als vastgesteld in de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie.	
-----	-------	--	---	----	------	------	-----	--	--	--

▼ B

800	94425	0000867-13-0	triethylfosfonoacetaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in pet	
801	30607	—	monocarbonzuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, lithiumzout	ja	neen	neen				
802	33105	0146340-15-0	alcoholen, C ₁₂ -C ₁₄ secundair, β-(2-hydroxyethoxy), geëthoxyleerd	ja	neen	neen	5			(12)
803	33535	0152261-33-1	α-alkenen(C ₂₀ -C ₂₄), copolymeer met maleonezuuranhydride, reactieproduct met 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	ja	neen	neen			Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ► M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. Niet gebruiken in contact met alcoholhoudende levensmiddelen	(13)

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
804	80510	1010121-89-7	poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropaan-1,3-diyl)-blok-poly(x-oley-7-hydroxy-1,5-diiminooctaan-1,8-diyl), procesmengsel met x = 1 en/of 5, geneutraliseerd met dodecylbenzeensulfonzuur	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel in polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS)	
805	93450	—	titaandioxide, bekleed met een copolymeer van n-octyltrichlorosilaan en [aminotris(methyleenfosfonzuur), pentanatriumzout]	ja	neen	neen			Het gehalte van het oppervlakbehandelingscopolymeer van het beklede titaandioxide is minder dan 1 % (m/m)	
806	14876	0001076-97-7	1,4-cyclohexaandicarbonzuur	neen	ja	neen	5		Alleen voor de vervaardiging van polyesters	

▼ **M3**

807	93485	—	titaannitride, nanodeeltjes	ja	neen	neen			Geen migratie van titaannitride-nanodeeltjes. Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) tot maximaal 20 mg/kg. In het pet hebben de agglomeraten van primaire titaannitride-nanodeeltjes een diameter van 100-500 nm; de primaire deeltjes hebben een diameter van ongeveer 20 nm.	
-----	-------	---	-----------------------------	----	------	------	--	--	---	--

▼ **B**

808	38550	0882073-43-0	bis(4-propylbenzylideen)propylsorbitol	ja	neen	neen	5		SML met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten	
809	49080	0852282-89-4	N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo [de]isochinoline-1,3(2H)-dion	ja	neen	ja	0,05		Alleen voor gebruik in pet	(6) (14) (15)
810	68119		neopentylglycol, diësters en monoësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	ja	neen	neen	5	(32)	Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ► M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld.	

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
811	80077	0068441-17-8	polyethyleenwassen, geoxideerd	ja	neen	neen	60			

▼M2

812	80350	0124578-12-7	poly(12-hydroxystearinezuur)-polyethyleenimineco-polymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in kunststoffen tot maximaal 0,1 % (m/m). Bereid door de reactie van poly(12-hydroxystearinezuur) met polyethyleenimine.	
-----	-------	--------------	---	----	------	------	--	--	--	--

▼B

813	91530	—	sulfobarnsteenzuuralkyl(C ₄ -C ₂₀)-of cyclohexyldiësters, zouten	ja	neen	neen	5			
814	91815	—	sulfobarnsteenzuurmonoalkyl (C ₁₀ -C ₁₆)polyethyleenglycolesters, zouten	ja	neen	neen	2			
815	94985	—	trimethylolpropaan, gemengde triësters en diësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	ja	neen	neen	5	(32)	Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld	
816	45704	—	cis-1,2-cyclohexaandicarbonzuur, zouten	ja	neen	neen	5			
817	38507	—	cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptaan-2,3-dicarbonzuur, zouten	ja	neen	neen	5		Niet voor gebruik met polyethyleen dat in contact komt met zure levensmiddelen. Zuiverheid ≥ 96 %	
818	21530	—	methallylsulfonzuur, zouten	neen	ja	neen	5			
819	68110	—	neodecaanzuur, zouten	ja	neen	neen	0,05		Niet gebruiken in polymeren die met vette levensmiddelen in contact komen. Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld. SML uitgedrukt als neodecaanzuur	

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
820	76420	—	pimelinezuur, zouten	ja	neen	neen				
821	90810	—	stearoyl-2-lactylzuur, zouten	ja	neen	neen				

▼ **M11**

822	71938		perchloorzuur, zouten	ja	neen	neen	0,002			(4)
-----	-------	--	-----------------------	----	------	------	-------	--	--	-----

▼ **B**

823	24889	—	5-sulfoisofthaalzuur, zouten	neen	ja	neen	5			
854	71943	0329238-24-6	perfluorazijnzuur, α -gesubstitueerd met het copolymeer van perfluor-1,2-propyleenglycol en perfluoro-1,1-ethyleenglycol, getermineerd met chloorhexafluorpropyloxygroepen	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,5 % (m/m) bij de polymerisatie van fluoropolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 340 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik	

▼ **M2**

855	40560		(butadieen, styreen, methylmethacrylaat)copolymeer, vernet met 1,3-butaandiol dimethacrylaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 12 % bij kamertemperatuur of lager	
-----	-------	--	--	----	------	------	--	--	---	--

▼ **M9**

856	40563	25101-28-4	(butadieen, styreen, methylmethacrylaat, butylacrylaat)-copolymeer, vernet met divinylbenzeen of 1,3-butaandiol dimethacrylaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in: — stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 12 % bij kamertemperatuur of lager, of — in een concentratie van maximaal 40 % (m/m) in uitmengsels van styreen-acrylonitrilcopolymeer (SAN)/poly(methylmethacrylaat) (PMMA) vervaardigde, meerdere malen te gebruiken voorwerpen bij kamertemperatuur of lager, indien deze ofwel uitsluitend in contact komen met waterige, zure en/of	
-----	-------	------------	--	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M9**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									licht alcoholische (< 20 %) levensmiddelen gedurende minder dan één dag, ofwel uitsluitend in contact komen met droge levensmiddelen ongeacht de duur van dat contact.	

▼ **M2**

857	66765	0037953-21-2	(methylmethacrylaat, butylacrylaat, styreen, glycidyl methacrylaat)copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 2 % bij kamertemperatuur of lager	
-----	-------	--------------	---	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M3**

858	38565	0090498-90-1	3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecaan	ja	neen	ja	0,05		SML uitgedrukt als de som van de stof en zijn oxidatieproduct 3-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimethylethyl]-9-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecaan in evenwicht met zijn parachinonmethidetautomeer	(2)
-----	-------	--------------	---	----	------	----	------	--	---	-----

▼ **M6**

859			(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen)copolymeer vernet met divinylbenzeen, in novorm	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag. Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 998 en/of de stof met FCM-stofnummer 1043 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	
-----	--	--	--	----	------	------	--	--	--	--

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
860	71980	0051798-33-5	perfluor[2-(poly(n-propoxy))propaan- aan- zuur]	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluoropolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik	
861	71990	0013252-13-6	perfluor[2-(n-propoxy)propaan- zuur]	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluoropolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik	

▼ **M2**

862	15180	0018085-02-4	3,4-diacetoxy-1-buteen	neen	ja	neen	0,05		SML met inbegrip van het hydrolyseproduct 3,4-dihydroxy-1-buteen. Alleen voor gebruik als comonomer voor ethylvinylalcohol (EVOH) en polyvinylalcohol (PVOH) copolymeren.	(17) (19)
863	15260	0000646-25-3	1,10-decaandiamine	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als comonomer voor de vervaardiging van polyamidevoorwerpen voor herhaald gebruik in contact met waterige, zure en zuivellevensmiddelen op kamertemperatuur of voor kortdurend contact tot 150 °C.	

▼ **B**

864	46330	0000056-06-4	2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine	ja	neen	neen	5		Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) dat in contact komt met niet-zure, niet-alcoholhoudende waterige levensmiddelen	
-----	-------	--------------	---------------------------------	----	------	------	---	--	--	--

▼ B▼ M3▼ B▼ M3▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
865	40619	0025322-99-0	(butylacrylaat-methylmethacrylaaat-butylmethacrylaaat) copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 1 % (m/m); b) polymelkzuur (pla) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).	
866	40620	—	(butylacrylaat-methylmethacrylaaat)copolymeer, vernet met allylmethacrylaaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 7 %	
867	40815	0040471-03-2	(butylacrylaat-ethylacrylaaat-methylmethacrylaaat)copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 2 %	
868	53245	0009010-88-2	(ethylacrylaaat-methylmethacrylaaat)copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 2 % (m/m); b) polymelkzuur (PLA) met een maximumgehalte van 5 % (m/m); c) polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).	
869	66763	0027136-15-8	(butylacrylaaat-methylmethacrylaaat-styreen)copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 3 %	
870	95500	0160535-46-6	N,N',N''-tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propaantricarboxamide	ja	neen	neen	5			

▼ **B**▼ **M7**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
871		0287916-86-3	dodecaanzuur, 12-amino-, polymer met etheen, 2,5-furandion, α -hydro- ω -hydroxypoly (oxy-1,2-ethaandiyl) en 1-propeen	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in polyolefinen met gehalten van maximaal 20 gewichtsprocent. Deze polyolefinen mogen alleen worden gebruikt in contact met levensmiddelen waaraan bijlage III, tabel 2, levensmiddelsimulant E toewijst, bij omgevingstemperatuur of lager, en wanneer de migratie van de totale oligomere fractie van minder dan 1 000 Da niet meer dan 50 μ g/kg levensmiddel bedraagt	(23)
872		0006607-41-6	2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftaalimidine	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als comonomer in polycarbonaatcopolymeren	(20)
873	93460		titaandioxide, gereageerd met octyltriethoxysilaan	ja	neen	neen			Reactieproduct van titaandioxide met maximaal 2 % (m/m) oppervlakbehandelingsmiddel octyltriethoxysilaan, verwerkt op hoge temperaturen.	
874	16265	0156065-00-8	α -dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyfenyl)propylsilyloxy, ω -3-dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyfenyl)propylsilyl polydimethylsiloxaan	neen	ja	neen	0,05	(33)	Alleen voor gebruik als comonomer in met siloxaan gewijzigd polycarbonaat Het oligomere mengsel wordt gekenmerkt door de formule $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_5)_n$ ($50 > n \geq 26$)	
875	80345	0058128-22-6	poly(12-hydroxystearinezuur)stearaat	ja	neen	ja	5			

▼ **B**

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
878	31335	—	vetzuren (C ₈ -C ₂₂) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met vertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C ₃ -C ₂₂)	ja	neen	neen				
879	31336	—	vetzuren (C ₈ -C ₂₂) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met onvertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C ₁ -C ₂₂)	ja	neen	neen				

▼ **M6**

880	31348		vetzuren (C ₈ -C ₂₂), esters met pentaerytritol	ja	neen	neen				
881	25187	0003010-96-6	2,2,4,4-tetramethylcyclobutaan-1,3-diol	neen	ja	neen	5		Alleen in: a) voorwerpen voor herhaald gebruik voor langdurige opslag bij kamertemperatuur (of lager) en heet afvullen; b) materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik als comonomer in een concentratie tot 35 mol% van de diol-component van polyesters, en indien die materialen en voorwerpen bestemd zijn voor langdurige opslag bij kamertemperatuur of lager van levensmiddelen met een alcoholgehalte van maximaal 10 % en waarvoor volgens Tabel 2 van bijlage III simulant D2 niet wordt gebruikt, en. Heet afvullen is toegestaan voor dit soort materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik.	

▼ **B**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
882	25872	0002416-94-6	2,3,6-trimethylfenol	neen	ja	neen	0,05			
883	22074	0004457-71-0	3-methyl-1,5-pentaandiol	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik in materialen die met levensmiddelen in contact komen met een oppervlakte/massaverhouding van maximaal 0,5 dm ² /kg	
884	34240	0091082-17-6	esters van alkyl(C ₁₀ -C ₂₁)sulfonzuur met fenol	ja	neen	neen	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ► M7 simulant D1 en/of D2 ◀ is vastgesteld	
885	45676	0263244-54-8	cyclische oligomeren van butyleentereftalaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in poly(ethyleentereftalaat) (pet), poly(butyleentereftalaat) (PBT), polycarbonaat (PC), polystyreen (PS) en stijf poly(vinylchloride) (pvc) in een concentratie van maximaal 1 % (m/m) indien deze kunststoffen in contact komen met waterige, zure en alcoholhoudende levensmiddelen, voor langdurige opslag bij kamertemperatuur	
894	93360	0016545-54-3	ditetradecylthiodipropionaat	ja	neen	neen		(14)		
895	47060	0171090-93-0	3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propaanzuur, esters met C13-C15 vertakte en niet-vertakte alcoholen	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik in polyolefinen in contact met andere levensmiddelen dan vette/hoogalcoholische en zuivelproducten.	

▼ **M2**

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
896	71958	0958445-44-8	3H-perfluor-3-[(3-methoxy-propoxy)propaanzuur], ammonium-zout	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluoropolymeren wanneer: — verwerkt op temperaturen hoger dan 280 °C gedurende ten minste 10 minuten; — verwerkt op temperaturen hoger dan 190 °C tot maximaal 30 % (m/m) voor gebruik in mengsels met polyoxymethyleenpolymeren en bestemd voor voorwerpen voor herhaald gebruik.	

▼ **M3**

902		0000128-44-9	1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide, natriumzout	ja	neen	neen			De stof moet voldoen aan de specifieke zuiverheidscriteria van Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie ⁽⁸⁾	
-----	--	--------------	---	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M6**

903		37486-69-4	2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethyleenglycol ethyl propyl ether]	ja	neen	neen			Alleen als polymerisatiehulpmiddel te gebruiken bij de polymerisatie van fluoropolymeren bestemd voor: a) materialen en voorwerpen voor herhaald en eenmalig gebruik wanneer gesinterd of verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 360 °C of hoger voor ten minste 10 minuten of bij hogere temperaturen voor gelijkwaardige kortere tijd; b) materialen en voorwerpen voor herhaald gebruik wanneer verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 300 °C tot 360 °C voor ten minste 10 minuten.	
-----	--	------------	---	----	------	------	--	--	---	--

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
923	39150	0000120-40-1	N,N-bis(2-hydroxyethyl) dodecaanamide	ja	neen	neen	5		De residuele hoeveelheid diëthanolamine in kunststoffen, als een verontreiniging en ontledingsproduct van de stof, mag niet resulteren in een migratie van diëthanolamine hoger dan 0,3 mg/kg levensmiddel.	(18)
924	94987		trimethylolpropan, gemengde triësters en diësters met n-octaan- en n-decaanzuur	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik in pet in contact met alle soorten levensmiddelen, met uitzondering van vette, hoogalcoholische en zuivelproducten.	
926	71955	0908020-52-0	perfluor[(2-ethyloxy-ethoxy)azijnzuur], ammoniumzout	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die worden verwerkt op temperaturen hoger dan 300 °C gedurende ten minste 10 minuten.	

▼ **M6**

969		24937-78-8	ethyleen-vinylacetaat copolymeerwas	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken als polymeer additief tot 2 % m/m polyolefinen. De migratie van oligomere fractie met lage molecuulmassa van minder dan 1 000 Da bedraagt niet meer dan 5 mg/kg levensmiddel.	
-----	--	------------	-------------------------------------	----	------	------	--	--	---	--

▼ **M2**

971	25885	0002459-10-1	trimethyltrimellitaat	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik als comonomer tot maximaal 0,35 % (m/m) voor de productie van gemodificeerde polyester, bestemd om te worden gebruikt in contact met waterige en droge levensmiddelen die geen vrij vet aan de oppervlakte bevatten.	(17)
-----	-------	--------------	-----------------------	------	----	------	--	--	--	------

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
972	45197	0012158-74-6	koperhydroxidefosfaat	ja	neen	neen				
973	22931	0019430-93-4	(perfluorbutyl)ethyleen	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik als comonomer tot maximaal 0,1 % (m/m) bij de polymerisatie van fluorpolymeren, gesinterd op hoge temperaturen.	

▼ **M11**

974	74050	939402-02-5	fosforzuur, gemengde 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyl- en 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyltri-esters	ja	neen	ja	10		SML uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof, 4- <i>tert</i> -amylfenol en 2,4-di- <i>tert</i> -amylfenol. De migratie van 2,4-di- <i>tert</i> -amylfenol mag niet hoger zijn dan 1 mg/kg levensmiddel.	
-----	-------	-------------	---	----	------	----	----	--	---	--

▼ **M3**

979	79987	—	(polyethyleentereftalaat- gehydroxyleerd polybutadieen- pyromellietzuuranhydride) copolymeer	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).	
-----	-------	---	--	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M4**

988		3634-83-1	1,3-bis(isocyanatomethyl)benzeen	neen	ja	neen		(34)	De SML(T) geldt voor de migratie van het hydrolyseproduct van de stof, 1,3-benzeendimethaamine Alleen voor gebruik als comonomer bij de vervaardiging van een tussenlaagcoating op een polymeerfilm van poly(ethyleentereftalaat) in een meerlaagse film	
-----	--	-----------	----------------------------------	------	----	------	--	------	---	--

▼ **B**▼ **M6**▼ **M8**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
998			(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer niet-vernet, in nanovorm	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag. Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 859 en/of de stof met FCM-stofnummer 1043 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	
1007		976-56-7	diëthyl[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]fosfonaat	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,2 % m/m, op basis van het eindgewicht van de polymeer, in het polymerisatieproces voor de vervaardiging van poly(ethyleentereftalaat) (PET).	
1016			(methacrylzuur,ethylacrylaat, <i>n</i> -butylacrylaat, methylmethacrylaat en butadieen) copolymeer in nanovorm	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal: a) 10 % m/m in PVC zonder weekmakers; b) 15 % m/m in PLA zonder weekmakers. Het afgewerkte materiaal moet bij kamertemperatuur of lager worden gebruikt.	

▼ **M6**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1017		25618-55-7	polyglycerol	ja	neen	neen			Te verwerken onder omstandigheden die de ontleding van de stof voorkomen en bij een temperatuur van maximaal 275 °C.	

▼ **M8**

1030			montmorillonietklei gemodificeerd met dimethyldialkyl(C16-C18)ammoniumchloride	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 12 % (m/m) in polyolefinen die bij kamertemperatuur of lager in contact komen met droge levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III simulant E wordt gebruikt. De som van de specifieke migratie van 1-chloorhexadecaan en 1-chlooroctadecaan mag niet hoger zijn dan 0,05 mg/kg levensmiddel. Kan plaatjes in nanovorm bevatten die slechts in één dimensie dunner zijn dan 100 nm. Deze plaatjes moeten parallel aan het polymeeroppervlak gericht zijn en volledig in de polymeer zijn opgenomen.	
------	--	--	--	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M7**

1031		3238-40-2	furan-2,5-dicarbonzuur	neen	ja	neen	5		Alleen voor gebruik als monomeer voor de bereiding van polyethyleen-furanoaat. De migratie van de oligomere fractie van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 50 µg/kg levensmiddel bedragen (uitgedrukt als furan-2,5-dicarbonzuur)	(22) (23)
------	--	-----------	------------------------	------	----	------	---	--	--	--------------

▼ **M7**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1034		3710-30-3	1,7-octadienen	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als crosslinkende comonomer bij de vervaardiging van polyolefinen bestemd om in contact te komen met alle typen levensmiddelen voor langdurige opslag bij kamertemperatuur, ook wanneer verpakt onder omstandigheden van heet afvullen	

▼ **M6**

1043			(butadien, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer vernet met 1,3-butaandiol-dimethacrylaat, in nanovorm	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag. Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 859 en/of de stof met FCM-stofnummer 998 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.	
------	--	--	---	----	------	------	--	--	---	--

▼ **M7**

1045		1190931-27-1	perfluor{azijnzuur, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolaan-4-yl)oxy]}, ammoniumzout	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel tijdens de vervaardiging van fluoropolymeren bij een hoge temperatuur van ten minste 370 °C	
1046			zinkoxide, nanodeeltjes, met een coating van [3-(methacryloxy)propyl]trimethoxysilaan (FCM-stofnr. 788)	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in ongeplasticeerde polymeren. De voor FCM-stofnr. 788 vermelde beperkingen en specificaties moeten worden nageleefd	

▼ **M7**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1048		624-03-3	ethyleenglycoldipalmitaat	ja	neen	neen		(2)	Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën	
1050			zinkoxide, nanodeeltjes, zonder coating	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik in ongeplasticiseerde polymeren	
1051		42774-15-2	<i>N,N'</i> -bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) isoftalamide	ja	neen	neen	5			
1052		1455-42-1	2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecaan-3,9-diethanol, β3,β3,β9,β9-tetramethyl- (SPG)	neen	ja	neen	5		Alleen voor gebruik als monomeer in de vervaardiging van polyesters. De migratie van oligomeren van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 50 µg/kg bedragen (uitgedrukt als SPG)	(22) (23)
1053			vetzuren, C16-18 verzadigd, esters met dipentaerytritol	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën	
▼ M8										
1055		7695-91-2 58-95-7	α-tocoferyl-acetaat	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik als antioxidant in polyolefinen	(24)
▼ M14										
1059		147398-31-0	poly((R)-3-hydroxybutyraat-co-(R)-3-hydroxyhexanoaat)	neen	ja	neen		(35)	Uitsluitend (hetzij alleen, hetzij vermengd met andere polymeren) te gebruiken in contact met alle levensmiddelen onder contactomstandigheden van maximaal zes maanden en/of van zes maanden en meer, bij kamertemperatuur of lager, met inbegrip van het afvullen of een korte opwarmfase. De migratie van alle oligomeren met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da mag niet meer bedragen dan 5,0 mg/kg levensmiddel.	(23)

▼ **M8**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1060			gemalen zonnebloempitschillen	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik bij kamertemperatuur of lager in contact met levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III levensmiddelsimulant E wordt gebruikt. De schillen moeten afkomstig zijn van zonnebloempitten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. De verwerkingstemperatuur van de kunststof waarin het additief is opgenomen, mag niet hoger zijn dan 240 °C.	

▼ **M9**

1061		80512-44-3	2,4,4'-trifluorbenzofenon	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik als comonomer bij de vervaardiging van polyetheretherketon-kunststoffen, in een concentratie van maximaal 0,3 % (m/m) van het afgewerkte materiaal.	
------	--	------------	---------------------------	------	----	------	--	--	---	--

▼ **M8**

1062			mengsel bestaande uit 97 % tetraëthylorthosilicaat (TEOS) met CAS-nummer 78-10-4 en 3 % hexamethyldisilazaan (HMDS) met CAS-nummer 999-97-3	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik bij de productie van gerecycleerd PET, in een concentratie van maximaal 0,12 % (m/m)	
------	--	--	---	------	----	------	--	--	--	--

▼ **M9**

1063		1547-26-8	2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penteen	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik in combinatie met tetrafluorethyleen- en/of ethyleencomonomeren voor de vervaardiging van fluorcopolymeren voor toepassing als polymere technische hulpstoffen, in	
------	--	-----------	------------------------------------	------	----	------	--	--	--	--

▼ **M9**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) van het materiaal bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en indien de massafractie van moleculen met laag moleculair gewicht (minder dan 1 500 Da) in het fluorcopolymeer niet groter is dan 30 mg/kg.	
1064		39318-18-8	wolfraamoxide	ja	neen	neen	0,05		Stoichiometrische verhouding: WO _n , n = 2,72-2,90	(25)
1065		85711-28-0	mengsel van methyl-vertakte en lineaire C ₁₄ -C ₁₈ -alkaanamiden, verkregen uit vetzuren	ja	neen	neen	5		Alleen voor gebruik bij de productie van uit polyolefinen vervaardigde voorwerpen die niet in contact komen met levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III levensmiddelsimulant D2 wordt gebruikt.	(26)

▼ **M12**

1066		23985-75-3	1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-2,6-dicarbonzuur, dimethylester	neen	ja	neen	0,05		Alleen voor gebruik als comonomer voor de vervaardiging van een polyesterlaag die niet in contact komt met levensmiddelen in een materiaal van meerdere lagen kunststof, bestemd om enkel met levensmiddelen in contact te komen waarvoor volgens bijlage III, tabel 2, de levensmiddelsimulanten A, B, C en/of D1 worden gebruikt. De specifieke migratielimiet in kolom 8 verwijst naar het totaal van de stof en de dimeren ervan (cyclische en openketen).	
------	--	------------	---	------	----	------	------	--	--	--

▼ M12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1067		616-38-6	dimethylcarbonaat	neen	ja	neen			Alleen voor gebruik: a) met 1,6-hexaandiol voor de vervaardiging van polycarbonaat prepolymeren die tot 30 % worden gebruikt bij de vervaardiging van thermoplastische polyurethanen met 4,4'-methyleendiphenyldiisocynaat en tweewaardige alcoholen, zoals polypropyleenglycol en 1,4-butaandiol. Het daaruit resulterende materiaal wordt alleen toegepast in voorwerpen voor herhaald gebruik die bestemd zijn om op korte termijn in contact te komen (≤ 30 minuten bij kamertemperatuur) met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III, tabel 2, de simulanten A en/of B worden gebruikt; of b) voor de productie van andere polycarbonaten en/of onder andere voorwaarden mits de migratie van dimethylcarbonaat niet hoger is dan 0,05 mg/kg levensmiddel en de totale migratie van alle oligomeren van polycarbonaat met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da niet hoger is dan 0,05 mg/kg levensmiddel.	(27)
1068		2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilaan	neen	ja	neen			Enkel voor gebruik als component van een appreteermiddel voor de bewerking van glasvezels ingebed	

▼ **M12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									in glasvezelsversterkte kunststoffen met geringe diffusie (polyethyleentereftalaat (PET), polycarbonaat (PC), polybutyleentereftalaat (PBT), thermohardende polyesters en epoxybisfenolviny-lester) die met alle levensmid-delen in contact komen. In behan-delde glasvezels mogen residuen van de stof niet detecteerbaar zijn bij 0,01 mg/kg voor de stof en 0,06 mg/kg voor elk van de re-actieproducten (gehydrolyseerde monomeren en epoxy bevattend cyclisch dimeer, trimeer en tetra-meer).	
1069		75-28-5	isobutaan	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik als blaas-middel.	

▼ **M15**

1075			montmorillonietklei gemodificeerd met hexadecyltrimethylammoni-umbromide	ja	neen	neen			Alleen voor gebruik als additief in een concentratie van maximaal 4,0 % (m/m) in polymelkzuur-kunststoffen die bestemd zijn voor langdurige opslag van water bij omgevingstemperatuur of lager. Kan plaatjes in nanovorm vormen die in een of twee dimensies dunner zijn dan 100 nm. Deze plaatjes moeten parallel aan het poly-meeroppervlak gericht zijn en volledig in de polymeer zijn ingebed.	
------	--	--	--	----	------	------	--	--	--	--

▼ **M15**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1076		1227937-46-3	fosforigzuur, trifenylester, poly-meer met α -hydro- ω -hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], C10-16-alkylester	ja	neen	neen	0,05		Alleen voor gebruik als additief in een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) in materialen en voorwerpen van slagvast polystyreen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen bij kamertemperatuur en lager, met inbegrip van heet afvullen en/of verwarming tot 100 °C gedurende maximaal twee uur. Mag niet worden gebruikt in contact met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III simulant C en/of D1 wordt gebruikt.	
1077			titaandioxide dat aan de oppervlakte is behandeld met fluoride-gemodificeerd aluminiumoxide	ja	neen	neen			Alleen te gebruiken in een concentratie van maximaal 25,0 % (m/m), inclusief in de nanovorm.	29

▼ **B**

⁽¹⁾ PB L 302 van 19.11.2005, blz. 28.

⁽²⁾ PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

⁽³⁾ PB L 253 van 20.9.2008, blz. 1.

► **M6** ⁽⁴⁾ Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1). ◀

⁽⁵⁾ PB L 158 van 18.6.2008, blz. 17.

► **M1** ⁽⁶⁾ Zuigeling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).

⁽⁷⁾ Deze beperking is van toepassing met ingang van 1 mei 2011 wat de vervaardiging betreft, en met ingang van 1 juni 2011 wat de invoer in de Unie en het in de handel brengen ervan betreft. ◀

► **M3** ⁽⁸⁾ PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1. ◀

► **M10** ⁽⁹⁾ Zuigeling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 609/2013.

⁽¹⁰⁾ Peuters zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 609/2013. ◀

▼B**2. Groepsbeperkingen voor stoffen**

Tabel 2 met groepsbeperkingen bevat de volgende informatie:

kolom 1 (Groepsbeperking nr.): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking geldt. Dit is het nummer in kolom 9 van tabel 1 van deze bijlage.

kolom 2 (FCM-stofnr.): de unieke identificatienummers van de stoffen waarvoor de groepsbeperking geldt. Dit is het nummer in kolom 1 van tabel 1 van deze bijlage;

kolom 3 (SML(T) [mg/kg]): de totale specifieke migratielimiet die geldt voor de som van de stoffen van deze groep. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. NA betekent dat de stof niet in aantoonbare hoeveelheden mag migreren;

kolom 4 (specificatie groepsbeperking): geeft aan op basis van de molecuul-massa van welke stof het resultaat moet worden uitgedrukt.

Tabel 2

(1)	(2)	(3)	(4)
Groepsbeperking nr.	FCM-stofnr.	SML(T) [mg/kg]	Specificatie groepsbeperking
1	128 211	6	uitgedrukt als aceetaldehyd
2	89 227 263 1048	30	uitgedrukt als ethyleenglycol
3	234 248	30	uitgedrukt als maleïnezuur
4	212 435	15	uitgedrukt als caprolactam
5	137 472	3	uitgedrukt als de som van de stoffen
6	412 512 513 588	1	uitgedrukt als jood
7	19 20	1,2	uitgedrukt als tertiair amine
8	317 318 319 359 431 464	6	uitgedrukt als de som van de stoffen
9	650 695 697 698 726	0,18	uitgedrukt als tin

▼M7**▼B**

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)
10	28	0,006	uitgedrukt als tin
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	466		
	582		
	618		
	619		
	620		
	646		
	676		
	736		
11	66	1,2	uitgedrukt als tin
	645		
	657		
12	444	30	uitgedrukt als de som van de stoffen
	469		
	470		
13	163	1,5	uitgedrukt als de som van de stoffen
	285		
14	294	5	uitgedrukt als de som van de stoffen en hun oxidatieproducten
	368		
	894		
15	98	15	uitgedrukt als formaldehyde
	196		
	344		
16	407	6	uitgedrukt als boor onverminderd Richtlijn 98/83/EG
	583		
	584		
	599		
17	4	NA	uitgedrukt als isocyanaatgroep
	167		
	169		
	198		
	274		
	354		
	372		
	460		
	461		
	475		
	476		
	485		
	490		
	653		

▼ B

▼B

(1)	(2)	(3)	(4)
18	705 733	0,05	uitgedrukt als de som van de stoffen
19	505 516 519	10	uitgedrukt als SO ₂
20	290 386 390	30	uitgedrukt als de som van de stoffen
21	347 349	5	uitgedrukt als trimellietzuur
22	70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636	6	uitgedrukt als acrylzuur
23	150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482	6	uitgedrukt als methacrylzuur
24	756 758	5	uitgedrukt als de som van de stoffen
25	720 747	0,05	de som van mono-n-dodecyltintris (isooctylmercaptoacetaat), di-n-dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat), monododecyltintrichloride en didodecyltindichloride), uitgedrukt als de som van mono- en didodecyltinchloride
26	728 729	9	uitgedrukt als de som van de stoffen
27	188 291	5	uitgedrukt als isoftaalzuur

▼ B

(1)	(2)	(3)	(4)
28	191 192 785	7,5	uitgedrukt als tereftaalzuur
29	342 672	0,05	uitgedrukt als de som van 6-hydroxyhexaanzuur en caprolacton

▼ M6

30	254 344 672	5	uitgedrukt als 1,4-butaandiol
----	-------------------	---	-------------------------------

▼ B

31	73 797	30	uitgedrukt als de som van de stoffen
32	8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815	60	uitgedrukt als de som van de stoffen

▼ M3

33	180 874	ND	Uitgedrukt als eugenol
----	------------	----	------------------------

▼ M4

34	421 988	0,05	Uitgedrukt als 1,3-benzeendi-methaanamine
----	------------	------	---

▼ M12

35	467 744 1059	0,05	uitgedrukt als crotonzuur
----	--------------------	------	---------------------------

▼ B**3. Noten betreffende de controle op de naleving**

Tabel 3 met noten betreffende de controle op de naleving bevat de volgende informatie:

kolom 1 (Noot nr.): het identificatienummer van de noot. Dit is het nummer in kolom 11 van tabel 1 van deze bijlage;

kolom 2 (Noten betreffende de controle op de naleving): regels die in acht genomen moeten worden bij het testen of de stof aan de specifieke migratielimiten of andere beperkingen voldoet, of opmerkingen over gevallen waarbij een kans op afwijkingen bestaat.

▼B

Tabel 3

(1)	(2)
Noot nr.	Noten betreffende de controle op de naleving
(1)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.
(2)	De kans bestaat dat bij gebruik van simulanten voor vette levensmiddelen de SML of de TML wordt overschreden.
(3)	De kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van het levensmiddel dat ermee in contact komt, aantast en dat het eindproduct daardoor niet meer aan artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1935/2004 voldoet.
(4)	Indien in contact met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van simulanten voor levensmiddelen met verzadigde vetten als simulant D2.
(5)	Indien in contact met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van isoocetaan in plaats van simulant D2 (instabiel).
(6)	De migratielimiet kan bij zeer hoge temperatuur worden overschreden.
(7)	Bij testen met levensmiddelen moet bijlage V, punt 1.4, in acht worden genomen.
(8)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA); $QMA = 0,005 \text{ mg/6 dm}^2$.
(9)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode voor migratietesten. De verhouding oppervlakte/hoeveelheid levensmiddel moet kleiner zijn dan $2 \text{ dm}^2/\text{kg}$.
(10)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA) indien er een reactie met levensmiddel of simulant optreedt.
(11)	Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van restmonomeer in de behandelde vulstof.
(12)	De kans bestaat de SML wordt overschreden in het geval van polyolefinen.
(13)	Er zijn alleen een methode voor de bepaling van het gehalte in polymeer en een methode voor de bepaling van de uitgangsstoffen in levensmiddelsimulanten beschikbaar.
(14)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden in het geval van kunststoffen die meer dan 0,5 % (m/m) van de stof bevatten.

▼M3**▼B**

▼B

(1)	(2)
(15)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden bij contact met levensmiddelen met een hoog alcoholgehalte.
(16)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden in het geval van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) dat meer dan 0,3 % (m/m) van de stof bevat en in contact komt met vette levensmiddelen.
(17)	Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van het restgehalte van de stof in het polymeer.

▼M2

(18)	De kans bestaat dat de SML wordt overschreden in het geval van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE).
(19)	De kans bestaat dat de OML wordt overschreden bij direct contact met waterige levensmiddelen in het geval van ethylvinylalcohol- (EVOH) en polyvinylalcohol- (PVOH) copolymeren

▼M4

(20)	De stof bevat aniline als verontreiniging; gecontroleerd moet worden of de beperking voor primaire aromatische aminen van bijlage II, punt 2, wordt nageleefd.
------	--

▼M6

(21)	Indien er een reactie met levensmiddelen of simulanten optreedt, wordt de naleving gecontroleerd door de controle dat de migratielimieten van de hydrolyseproducten, formaldehyde en 1,4-butaandiol, niet worden overschreden.
------	--

▼M7

(22)	Bij gebruik in contact met niet-alcoholhoudende levensmiddelen waartoe levensmiddelsimulant D1 in bijlage III, tabel 2 is toegewezen, wordt levensmiddelsimulant C voor de overeenstemmingscontrole gebruikt in plaats van levensmiddelsimulant D1.
(23)	Wanneer een afgewerkt materiaal of voorwerp die deze stof bevat in de handel wordt gebracht, wordt een duidelijk beschreven methode waarmee kan worden vastgesteld of de migratie van de oligomeren voldoet aan de in kolom 10 van tabel 1 vermelde beperkingen, bij de in artikel 16 bedoelde ondersteunende bewijsstukken gevoegd. Deze methode moet geschikt zijn voor gebruik door een bevoegde autoriteit om overeenstemming te controleren. Indien een toereikende methode openbaar beschikbaar is, moet naar die methode worden verwezen. Indien voor de methode de methode een kalibratiemonster vereist is, wordt op verzoek van de bevoegde autoriteit een toereikend monster verstrekt.

▼M8

(24)	De stof, of de hydrolyseproducten ervan, zijn toegelaten levensmiddelenadditieven en de overeenstemming met artikel 11, lid 3, moet worden gecontroleerd.
------	---

▼ B

(1)	(2)
-----	-----

▼ M9

(25)	Bij gebruik als herverhittingsmiddel in polyethyleentereftalaat (PET) hoeft de overeenstemming met de specifieke migratielimiet niet te worden bepaald; in alle andere gevallen wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimiet bepaald overeenkomstig artikel 18; de specifieke migratielimiet wordt uitgedrukt als mg wolfram/kg levensmiddel.
(26)	De migratie van stearamide, in tabel 1 opgenomen onder FCM-stofnr. 306 waarvoor geen specifieke migratielimiet geldt, wordt uitgesloten van de bepaling van de overeenstemming van de migratie van het mengsel met de voor het mengsel vastgestelde specifieke migratielimiet.

▼ M12

(27)	Wanneer een afgewerkt materiaal of voorwerp dat deze stof bevat en dat vervaardigd is onder andere omstandigheden dan die beschreven in tabel 1, kolom 10, punt a), in de handel wordt gebracht, maakt een duidelijk beschreven methode waarmee kan worden vastgesteld of de migratie van de oligomeren overeenstemt met de beperkingen die zijn vastgesteld in tabel 1, kolom 10, punt b), deel uit van de bewijsstukken als bedoeld in artikel 16. Deze methode moet geschikt zijn voor gebruik door een bevoegde autoriteit om overeenstemming te controleren. Indien een toereikende methode openbaar beschikbaar is, moet naar die methode worden verwezen. Indien voor de methode een kalibratiemonster vereist is, wordt op verzoek van de bevoegde autoriteit een toereikend monster verstrekt.
------	---

▼ M15

(28)	Een aantoonbaarheidsgrens van 0,002 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant is van toepassing.
(29)	In polaire polymeren die aanzwellen bij contact met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III simulant B wordt gebruikt, bestaat het risico dat de migratielimieten voor aluminium en fluoride onder zware contactomstandigheden worden overschreden. Deze limieten kunnen sterk worden overschreden onder contactomstandigheden van meer dan vier uur bij 100 °C.

▼B

4. Nadere specificaties voor stoffen

Tabel 4 met nadere specificaties voor stoffen bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het in bijlage I, tabel 1, kolom 1, vermelde unieke identificatienummer voor de stoffen waarvoor de specificatie geldt.

kolom 2 (Nadere specificaties voor de stof): specificaties voor de stof.

Tabel 4

(1)	(2)	
FCM-stofnr.	Nadere specificaties voor de stof	
744	Definitie	Deze copolymeren worden geproduceerd door gereguleerde fermentatie van <i>Alcaligenes eutrophus</i> met mengsels van glucose en propionzuur als koolstofbron. Het gebruikte organisme is niet genetisch gemodificeerd en is afkomstig van één natuurlijk organisme, <i>Alcaligenes eutrophus</i> stam H16 NCIMB 10442. De moedercultuur van het organisme wordt als gevriesdroogde ampullen bewaard. Uit de moedercultuur wordt een dochter/werkcultuur bereid die in vloeibare stikstof wordt bewaard en voor de bereiding van inocula voor het fermentatievat wordt gebruikt. Monsters uit het fermentatievat worden dagelijks op een aantal verschillende agars bij verschillende temperaturen zowel microscopisch als op eventuele veranderingen in de morfologie van de kolonies onderzocht. De copolymeren worden na verhitting uit de bacteriën geïsoleerd door gereguleerde ontleding van de overige celbestanddelen, wassen en drogen. Deze copolymeren worden normaal gesproken aangeboden als geformuleerde in een smelt gevormde korrels die additieven bevatten zoals kiemvormers, weekmakers, vulstoffen, stabilisatoren en pigmenten die alle voldoen aan de algemene en bijzondere specificaties
	Chemische naam	Poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat)
	CAS-nummer	0080181-31-3
	Structuurformule	$ \begin{array}{ccccccc} & & & & \text{CH}_3 & & \\ & & & & & & \\ \text{CH}_3 & & \text{O} & & \text{CH}_2 & & \text{O} \\ & & & & & & \\ (-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_m & - & (\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_n \end{array} $ waarbij $n/(m + n)$ groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 0,25 is

▼B

(1)	(2)	
	Gemiddelde molecuulmassa	Niet lager dan 150 000 Da (bepaald door middel van gelpermeatiechromatografie)
	Gehalte	Minimaal 98 % poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat), na hydrolyse bepaald als een mengsel van 3-D-hydroxybuterzuur en 3-D-hydroxyvaleriaanzuur
	Beschrijving	Wordt geïsoleerd als een wit tot gebroken wit poeder
	Eigenschappen	
	Identificatietesten	
	Oplosbaarheid	
	Oplosbaarheid	Oplosbaar in gechloreerde koolwaterstoffen zoals chloroform of dichloormethaan maar vrijwel onoplosbaar in ethanol, alifatische alkanen en water
	►M12 Beperking	Specifieke migratielimiet voor crotonzuur = 0,05 mg/kg levensmiddel ◀
	Zuiverheid	Vóór de granulering mag het als grondstof gebruikte copolymeerpoeder bevatten:
	— stikstof	ten hoogste 2 500 mg/kg kunststof
	— zink	ten hoogste 100 mg/kg kunststof
	— koper	ten hoogste 5 mg/kg kunststof
	— lood	ten hoogste 2 mg/kg kunststof
	— arseen	ten hoogste 1 mg/kg kunststof
	— chroom	ten hoogste 1 mg/kg kunststof

▼ **M15***BIJLAGE II***Beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof**

De volgende beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof zijn van toepassing:

1. Materialen en voorwerpen van kunststof mogen de stoffen in tabel 1 hieronder niet afgeven in concentraties die de specifieke migratielimieten, uitgedrukt in mg/kg levensmiddel of simulant en opgenomen in kolom 3, overschrijden en zijn onderhevig aan de opmerkingen in kolom 4.

De in tabel 1 opgenomen stoffen mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de in hoofdstuk II vastgestelde voorschriften inzake samenstelling. Indien hoofdstuk II geen basis biedt voor het toegelaten gebruik van een dergelijke stof, mag die stof alleen als een verontreiniging aanwezig zijn en mits de in tabel 1 gespecificeerde beperkingen in acht zijn genomen.

*Tabel 1***Algemene lijst van migratielimieten voor stoffen die migreren uit materialen en voorwerpen van kunststof**

1	2	3	4
Naam	Overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), toegestane zouten	SML [mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant]	Opmerking
Aluminium	ja	1	
Ammonium	ja	—	(1)
Antimoon	neen	0,04	(2)
Arseen	neen	NA	
Barium	ja	1	
Cadmium	neen	NA (ABG 0,002)	
Calcium	ja	—	(1)
Chroom	neen	NA	(3)
Kobalt	ja	0,05	
Koper	ja	5	
Europium	ja	0,05	(4)
Gadolinium	ja	0,05	(4)
IJzer	ja	48	
Lanthaan	ja	0,05	(4)
Lood	neen	NA	
Lithium	ja	0,6	
Magnesium	ja	—	(1)
Mangaan	ja	0,6	
Kwik	neen	NA	
Nikkel	neen	0,02	
Kalium	ja	—	(1)
Natrium	ja	—	(1)

▼ M15

1	2	3	4
Naam	Overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), toegestane zouten	SML [mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant]	Opmerking
Terbium	ja	0,05	(4)
Zink	ja	5	

NA: niet aantoonbaar; aantoonbaarheidsgrens vastgesteld overeenkomstig artikel 11, lid 4, tweede alinea. ABG: specifieke aantoonbaarheidsgrens.

Opmerkingen

- (1) Artikel 11, lid 3, en artikel 12 zijn van toepassing op de migratie.
 - (2) De noot in bijlage I, tabel 1, FCM-nr. 398, is van toepassing: de SML kan bij zeer hoge temperatuur worden overschreden.
 - (3) Voor de controle van de overeenstemming met de verordening geldt voor totaal chroom de aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg. Indien de exploitant die het materiaal in de handel heeft gebracht, op basis van reeds bestaand bewijsmateriaal echter kan bewijzen dat de aanwezigheid van zwaarwaardig chroom in het materiaal is uitgesloten omdat het op geen enkel moment tijdens het productieproces werd gebruikt of zich heeft gevormd, is een limiet van 3,6 mg/kg levensmiddel voor totaal chroom van toepassing.
 - (4) De lanthaniden europium, gadolinium, lanthaan en/of terbium mogen worden gebruikt in overeenstemming met artikel 6, lid 3, onder a), op voorwaarde dat:
 - a) de som van alle lanthaniden die naar het levensmiddel of de levensmiddelsimulant migreren, de specifieke migratielimiet van 0,05 mg/kg niet overschrijdt, en
 - b) analytisch bewijs dat tot stand is gekomen met een goed beschreven methode waaruit blijkt dat de gebruikte lanthaniden in gedissocieerde ionische vorm in het levensmiddel of de levensmiddelsimulant aanwezig zijn, deel uitmaakt van de in artikel 16 bedoelde documentatie.
2. Primaire aromatische aminen ("PAA's") die zijn opgenomen in bijlage XVII, aanhangsel 8, vermelding 43, bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad⁽¹⁾ en waarvoor in bijlage I, tabel 1, geen migratielimiet is vermeld, mogen niet migreren of anderszins worden afgegeven uit materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelen of levensmiddelsimulanten. Zij mogen overeenkomstig artikel 11, lid 4, niet aantoonbaar zijn met behulp van analytische apparatuur bij een aantoonbaarheidsgrens van 0,002 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant die op elke individuele primaire aromatische amine ("PAA") is toegepast.
- Voor PAA's die niet zijn opgenomen in bijlage XVII, aanhangsel 8, vermelding 43, bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, maar waarvoor in bijlage I geen specifieke migratielimiet is vermeld, wordt overeenkomstig artikel 19 naleving van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 gecontroleerd. De som van deze PAA's mag echter niet meer dan 0,01 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant bedragen.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).".

▼B*BIJLAGE III***Levensmiddelsimulanten****1. Levensmiddelsimulanten**

Voor het aantonen van de overeenstemming bij materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, worden de in tabel 1 opgenomen levensmiddelsimulanten gebruikt.

▼M7*Tabel 1***Lijst van levensmiddelsimulanten**

Levensmiddelsimulant	Afkorting
Ethanol 10 % (v/v)	Levensmiddelsimulant A
Aziijnzuur 3 % (m/v)	Levensmiddelsimulant B
Ethanol 20 % (v/v)	Levensmiddelsimulant C
Ethanol 50 % (v/v)	Levensmiddelsimulant D1
Elke plantaardige olie die minder dan 1 % onverzeeppbare stof bevat	Levensmiddelsimulant D2
Poly(2,6-difeny- <i>p</i> -fenyleenoxide), deeltjesgrootte 60-80 mesh, poriëngrootte 200 nm	Levensmiddelsimulant E

▼B**2. Algemene toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen**

De levensmiddelsimulanten A, B en C worden gebruikt voor hydrofiele levensmiddelen die hydrofiele stoffen kunnen extraheren. Levensmiddelsimulant B wordt gebruikt voor levensmiddelen met een pH van minder dan 4,5. Levensmiddelsimulant C wordt gebruikt voor alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 % en voor levensmiddelen met een significante hoeveelheid organische bestanddelen waardoor het levensmiddel lipofieler wordt.

De levensmiddelsimulanten D1 en D2 worden gebruikt voor lipofiele levensmiddelen die lipofiele stoffen kunnen extraheren. Levensmiddelsimulant D1 wordt gebruikt voor alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte van meer dan 20 % en voor olie-in-wateremulsies. Levensmiddelsimulant D2 wordt gebruikt voor levensmiddelen met vrije vetten aan het oppervlak.

Levensmiddelsimulant E wordt gebruikt voor het bepalen van de specifieke migratie naar droge levensmiddelen.

▼M7**3. Specifieke toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen voor het bepalen van de migratie in materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen**

Voor het bepalen van de migratie uit materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, worden de levensmiddelsimulanten voor de desbetreffende levensmiddelen categorie gebruikt zoals aangegeven in tabel 2.

Voor het bepalen van de migratie uit materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met niet in tabel 2 opgenomen levensmiddelen in contact te komen, of met een combinatie van levensmiddelen, wordt de algemene toewijzing van levensmiddelsimulanten in punt 2 gebruikt voor specifieke migratietesten, en de toewijzing van levensmiddelsimulanten in punt 4 voor totale migratietesten.

▼M7

Tabel 2 bevat de volgende informatie:

- kolom 1 (Referentienummer): het referentienummer van de levensmiddelen­categorie;
- kolom 2 (Omschrijving van de levensmiddelen): geeft aan welke levens­middelen onder de levensmiddelen­categorie vallen;
- kolom 3 (Levensmiddelsimulanten): gesplitst in subkolommen voor elke levensmiddelsimulant.

De levensmiddelsimulant waarvoor in de desbetreffende subkolom van kolom 3 een kruisje is aangegeven, moet worden gebruikt voor het bepalen van de migratie van materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen.

Voor levensmiddelen­categorieën waarbij in subkolom D2 of E na het kruisje een schuine streep en een getal staan, moet het testresultaat worden gecor­rigeerd door het resultaat te delen door dat getal. Het gecorrigeerde testresultaat wordt dan vergeleken met de migratielimiet om de overeenstemming te con­trôleren. De testresultaten voor stoffen die niet in aantoonbare hoeveelheden migreren, worden niet op deze manier gecorrigeerd.

Voor levensmiddelen­categorie 01.04 wordt levensmiddelsimulant D2 vervan­gen door 95 % ethanol.

Voor levensmiddelen­categorieën waarvoor het kruisje in subkolom B gevolgd wordt door (*) kan de test met levensmiddelsimulant B achterwege worden gelaten als de pH van het levensmiddel hoger dan 4,5 is.

Voor levensmiddelen­categorieën waarvoor het kruisje in subkolom D2 ge­volgd wordt door (**) kan de test met levensmiddelsimulant D2 achterwege worden gelaten als kan worden aangetoond dat er geen „vetcontact” is met het materiaal van kunststof dat met de levensmiddelen in contact komt.

▼B

Tabel 2

Specifieke toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen

(1)	(2)	(3)					
		Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
01	Dranken						
01.01	Niet-alcoholhoudende dranken of alco­holhoudende dranken met een alcoholge­halte dan 6 % vol of minder:						
	A. transparante dranken:						
	water, cider, transparant niet-geconcen­treerd of geconcentreerd vruchten- of groentesap, vruchtennectar, limonade, stroop, bitters, aftreksels, koffie, thee, bier, frisdrank, energiedranken en derge­lijke, gearomatiseerd water, vloeibaar koffie-extract		X(*)	X			

▼ B

(1)	(2)	(3)					
Referentie-nummer	Omschrijving van de levensmiddelen	Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
	B. niet-transparante dranken: sappen en nectars en frisdrank met vruchtenpulp, most met vruchten, vloeibare chocolade		X(*)		X		
01.02	Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte tussen 6 % vol en 20 % vol			X			
01.03	Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 20 % en alle roomlikeuren				X		
01.04	Diversen: niet-gedenatureerde ethanol		X(*)			Vervangen door 95 % ethanol	
02	Granen, van granen afgeleide producten, biscuits, gebak en banketbakkerswerk						
02.01	Zetmeel						X
02.02	Granen in ongewijzigde staat, in vlokken, in schilfers (popcorn, cornflakes en dergelijke daaronder begrepen)						X
02.03	Meel en gries						X
02.04	Droge deegwaren, bv. macaroni, spaghetti en dergelijke producten en verse deegwaren						X
02.05	Bakkerijproducten, biscuits, gebak, brood en banketbakkerswerk, droog:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/3	
	B. overige						X
02.06	Bakkerijproducten, gebak, brood, deeg en banketbakkerswerk, vers:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/3	
	B. overige						X
03	Chocolade, suiker en daarvan afgeleide producten Suikerwerk						
03.01	Chocolade, met chocolade bedekte producten, surrogaten en met surrogaten bedekte producten					X/3	

$\nabla \underline{\mathbf{B}}$ [illegible]

▼ M7

▼ B

▼ B

(1)	(2)	(3)					
Referentie-nummer	Omschrijving van de levensmiddelen	Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
	B. van de schaal ontdaan en geroosterd						X
	C. in de vorm van pasta of crème	X				X	
04.04	Groenten, vers of gekoeld:						
	A. ongesneden, met schil						X/10
	B. zonder schil, al dan niet gesneden	X	X (*)				
04.05	Verwerkte groenten:						X
	A. gedroogde of gedehydrateerde groenten, geheel, in stukken of in de vorm van meel of van poeder.						
	B. (<i>achterhaald</i>)						
	C. groenten in de vorm van puree, conserven, pasta of op eigen sap (ook indien gepekeld of ingelegd)		X (*)	X			
	D. groenteconserven:						
	I. in olie	X				X	
	II. in alcoholhoudende vloeistof				X		
05	Oliën en vetten						
05.01	Natuurlijke of bewerkte dierlijke of plantaardige oliën en vetten (cacaoboter, reuzel en uitgesmolten boter daaronder begrepen)					X	
05.02	Margarine, boter en andere uit emulsies van water in olie bestaande vetten					X/2	
06	Dierlijke producten en eieren						
06.01	Vis:						
	A. vers, gekoeld, verwerkt, gezouten of gerookt, kuit daaronder begrepen	X				X/3(**)	
	B. geconserveerde vis:						
	I. in olie	X				X	
	II. in water		X(*)	X			
06.02	Schaal-, schelp- en weekdieren (onder meer oesters, mosselen en slakken)						

▼ B

▼ **B**

(1)	(2)	(3)					
Referentie-nummer	Omschrijving van de levensmiddelen	Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
06.03	A. vers in de schaal of schelp						
	B. van de schaal of schelp ontdaan, verwerkt, geconserveerd of in de schaal of schelp verhit:						
	I. in olie	X				X	
	II. in water		X(*)	X			
	Vlees van alle soorten dieren (pluimvee en wild daaronder begrepen):						
06.04	A. vers, gekoeld, gezouten, gerookt	X				X/4(**)	
	B. verwerkte vleesproducten (ham, salami, bacon, worst en andere) of in de vorm van pasta, crème	X				X/4(**)	
	C. gemarineerde vleesproducten in olie	X				X	
06.05	Geconserveerd vlees:						
	A. in olie of vet	X				X/3	
	B. in water		X(*)		X		
07	Eieren in de schaal, eigeel, eiwit						
	A. in poedervorm of gedroogd of bevroren						X
	B. vloeibaar en verhit				X		
07	Zuivelproducten						
07.01	Melk:						
	A. melk en dranken op basis van melk, vol, gedeeltelijk gedehydrateerd en geheel of gedeeltelijk afgeroomd				X		
	B. melkpoeder met inbegrip van zuigelingenvoeding (op basis van vollemelkpoeder)						X
07.02	Gefermenteerde melk zoals yoghurt, karnemelk en soortgelijke producten		X(*)		X		
07.03	Room en zure room		X(*)		X		

▼ B

(1)	(2)	(3)					
Referentie-nummer	Omschrijving van de levensmiddelen	Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
07.04	Kaas: A. geheel, met niet-eetbare korst B. natuurlijke kaas zonder korst of met eetbare korst (gouda, camembert en dergelijke) en smeltkaas C. verwerkte kaas (zachte kaas, cottage cheese en dergelijke) D. geconserveerde kaas: I. in olie II. in water (feta, mozzarella en dergelijke)					X/3(**)	X
08	Diverse producten						
08.01	Azijn		X				
08.02	Gebakken of geroosterde levensmiddelen: A. patates frites, oliebollen en dergelijke B. van dierlijke oorsprong	X				X/5	
08.03	Preparaten voor soepen, bouillons of sauzen in vloeibare, vaste of poedervorm (extracten, concentraten); gehomogeniseerde samengestelde producten voor menselijke consumptie, kant-en-klaarmaaltijden, gist en rijsmiddelen daaronder begrepen A. in poedervorm of gedroogd: I. vettige producten II. overige B. niet in poedervorm of gedroogd: I. vettige producten II. overige	X	X(*)	X		X/3	X
08.04	Sauzen: A. waterige producten		X(*)	X			

▼ B

(1)	(2)	(3)					
Referentie-nummer	Omschrijving van de levensmiddelen	Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
	B. vettige producten, bv. mayonaise, van mayonaise afgeleide sauzen, slasaus en andere olie-watmengsels, bv. sauzen op basis van kokos	X	X(*)			X	
08.05	Mosterd (met uitzondering van mosterdpoeder bedoeld onder nummer 08.14)	X	X(*)			X/3(**)	
08.06	Sandwiches, toast, pizza en dergelijke, met allerlei soorten levensmiddelen:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte	X				X/5	
	B. overige						X
08.07	Consumptie-ijs			X			
08.08	Gedroogde levensmiddelen:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/5	
	B. overige						X
08.09	Bevroren en diepgevroren levensmiddelen						X
08.10	Geconcentreerde extracten met een alcoholgehalte van 6 % vol of meer		X(*)		X		
08.11	Cacao:						
	A. cacaopoeder, ook indien met verlaagd of sterk verlaagd vetgehalte						X
	B. cacaomassa					X/3	
08.12	Koffie, ook indien gebrand, cafeïnevrij of oplosbaar, koffiesurrogaat in korrel- of poedervorm						X
08.13	Aromatische planten en andere planten zoals kamille, kaasjeskruid, munt, thee, lindebloesem en andere						X
08.14	Specerijen en kruiden in natuurlijke staat, zoals kaneel, kruidnagelen, mosterdpoeder, peper, vanille, saffraan, zout en andere						X
08.15	Specerijen en kruiden in olie zoals pesto, kerriepasta					X	

▼ M8**4. Voor het bepalen van de totale migratie te gebruiken levensmiddelsimulanten**

De levensmiddelsimulanten die worden gebruikt voor tests om aan te tonen dat aan de totale migratielimiet wordt voldaan, worden overeenkomstig tabel 3 gekozen:

Tabel 3

Te gebruiken levensmiddelsimulanten om aan te tonen dat aan de totale migratielimiet wordt voldaan

Levensmiddelen	Voor de tests te gebruiken levensmiddelsimulanten
alle soorten levensmiddelen	1) gedestilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit of levensmiddelsimulant A; 2) levensmiddelsimulant B, en 3) levensmiddelsimulant D2.
alle soorten levensmiddelen met uitzondering van zure levensmiddelen	1) gedestilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit of levensmiddelsimulant A, en 2) levensmiddelsimulant D2.
alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een $\text{pH} \geq 4,5$	levensmiddelsimulant D1
alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een $\text{pH} < 4,5$	levensmiddelsimulant D1 en levensmiddelsimulant B
alle waterige levensmiddelen en alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 %	levensmiddelsimulant C
alle waterige en zure levensmiddelen en alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 %	1) levensmiddelsimulant C, en 2) levensmiddelsimulant B.

▼ M12**▼ M8****▼ M7****5. Algemene afwijking van de toewijzing van levensmiddelsimulanten**

In afwijking van de toewijzingen van levensmiddelsimulanten in de punten 2 tot en met 4 van deze bijlage mag, wanneer testen met verschillende levensmiddelsimulanten vereist zijn, een enkele levensmiddelsimulant volstaan indien met algemeen erkende wetenschappelijke methoden is aangetoond dat deze levensmiddelsimulant de meest stringente levensmiddelsimulant is voor het desbetreffende materiaal of voorwerp dat gedurende de toepasselijke tijd en bij de toepasselijke temperatuur, geselecteerd overeenkomstig bijlage V, hoofdstukken 2 en 3, wordt getest.

De wetenschappelijke grond voor het gebruik van deze afwijking wordt in dergelijke gevallen bij de krachtens artikel 16 van deze verordening vereiste bewijsstukken gevoegd.

▼B*BIJLAGE IV***Verklaring van overeenstemming**

De in artikel 15 bedoelde schriftelijke verklaring bevat de volgende gegevens:

1. de identiteit en het adres van de exploitant die de verklaring van overeenstemming afgeeft;
2. de identiteit en het adres van de exploitant die de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan of voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen produceert of importeert;
3. de identiteit van de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan of voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen;
4. de datum van de verklaring;

▼M7

5. de bevestiging dat de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan, of stoffen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van deze verordening en van artikel 3, artikel 11, lid 5, artikel 15 en artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1935/2004;

▼M15

6. adequate informatie over de gebruikte stoffen of afbraakproducten daarvan, waarvoor in de bijlagen I en II bij de verordening beperkingen en/of specificaties zijn vastgelegd, zodat de exploitanten verderop in de keten kunnen waarborgen dat aan de verordening wordt voldaan.

In de tussenstadia wordt meegedeeld welke stoffen in het tussenmateriaal aanwezig zijn en in welke concentraties. Dit is van toepassing op stoffen,

— waarop de beperkingen in bijlage II van toepassing zijn, of

— waarvoor genotoxiciteit niet is uitgesloten, die het resultaat zijn van een opzettelijk gebruik tijdens een productiefase van dat tussenmateriaal en die kunnen voorkomen in een concentratie die wellicht zal leiden tot een migratie uit het eindmateriaal van meer dan 0,00015 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant;

▼B

7. adequate informatie over de stoffen waarvoor in levensmiddelen een beperking geldt, verkregen op grond van experimentele gegevens of theoretische berekeningen, over de specifieke migratie van die stoffen alsmede, waar van toepassing, zuiverheidseisen overeenkomstig de Richtlijnen 2008/60/EG, 95/45/EG en 2008/84/EG, zodat de gebruiker van deze materialen en voorwerpen de desbetreffende EU-bepalingen of, bij ontbreken daarvan, de nationale bepalingen met betrekking tot levensmiddelen kan naleven;
8. de specificaties voor het gebruik van het materiaal of het voorwerp, zoals:
 - i) de soort(en) levensmiddelen waarmee het bedoeld is om in contact te komen;
 - ii) de duur en de temperatuur van de behandeling en opslag waarbij het met de levensmiddelen in contact komt;

▼M8

- iii) de grootste verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt en het volume waarvoor de overeenstemming overeenkomstig de artikelen 17 en 18 is gecontroleerd, of gelijkwaardige informatie;

▼B

9. wanneer in een meerlaags materiaal of voorwerp een functionele sperlaag wordt gebruikt, de bevestiging dat het materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 13, leden 2, 3 en 4, of artikel 14, leden 2 en 3, van deze verordening.

▼B*BIJLAGE V***MIGRATIETESTEN**

Om te bepalen of de migratie uit materialen en voorwerpen van kunststof aan de voorschriften voldoet, gelden de volgende algemene regels.

HOOFDSTUK 1***Bepaling van de specifieke migratie uit materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen*****1.1. Monstervoorbehandeling**

Het materiaal of voorwerp wordt opgeslagen zoals op het etiket op de verpakking is aangegeven, of indien hiervoor geen aanwijzingen worden gegeven, onder voor het verpakte levensmiddel geschikte omstandigheden. Het levensmiddel moet vóór de houdbaarheidsdatum of andere door de fabrikant om redenen van kwaliteit of veiligheid aangegeven uiterste gebruiksdatum van het materiaal of voorwerp worden verwijderd.

1.2. Testomstandigheden

Als het levensmiddel in de verpakking moet worden verhit, moeten de daarvoor op de verpakking gegeven aanwijzingen worden gevolgd. Delen van het levensmiddel die niet voor consumptie bedoeld zijn, moeten worden verwijderd en weggegooid. De rest wordt gehomogeniseerd en de migratie hierin wordt bepaald. De analysesresultaten moeten altijd worden uitgedrukt op basis van de voor consumptie bedoelde massa van het levensmiddel die met het desbetreffende materiaal in contact komt.

1.3. Analyse van gemigreerde stoffen

De specifieke migratie in het levensmiddel wordt onderzocht met een analysemethode die in overeenstemming is met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

▼M7**1.4. Inachtneming van stoffen die afkomstig zijn uit andere bronnen**

Indien er voor een levensmiddelenmonster aanwijzingen zijn dat een stof gedeeltelijk of geheel afkomstig is uit een of meer andere bronnen dan het materiaal of voorwerp waarvoor de test wordt uitgevoerd, moeten de resultaten worden gecorrigeerd naar het gehalte van de stof dat van de andere bron(nen) afkomstig is voordat de testresultaten worden vergeleken met de toepasselijke specifieke migratielimiet.

▼B**HOOFDSTUK 2*****Bepaling van de specifieke migratie uit materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen*****2.1. Controlemethode**

De controle of de migratie naar levensmiddelen aan de migratielimieten voldoet, vindt plaats onder de meest extreme in de praktijk te verwachten omstandigheden wat tijdsduur en temperatuur betreft, met inachtneming van de punten 1.4, 2.1.1, 2.1.6 en 2.1.7.

De controle of de migratie naar levensmiddelsimulanten aan de migratielimieten voldoet, wordt uitgevoerd aan de hand van conventionele migratietesten overeenkomstig de regels in de punten 2.1.1 tot en met 2.1.7.

▼ B**2.1.1. *Monstervoorbehandeling***

Het materiaal of voorwerp wordt behandeld overeenkomstig de gebruiksaanwijzing of de verklaring van overeenstemming.

De migratie wordt bepaald met het materiaal of voorwerp of, wanneer dit onpraktisch is, met een monster van het materiaal of voorwerp of een monster dat representatief is voor het materiaal of voorwerp. Voor elke levensmiddelsimulant of elk soort levensmiddel wordt een nieuw monster genomen. Alleen de delen van het monster die bestemd zijn om bij het feitelijke gebruik met levensmiddelen in contact te komen, worden met de levensmiddelsimulant of het levensmiddel in contact gebracht.

2.1.2. *Keuze van de levensmiddelsimulant*

Materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met alle soorten levensmiddelen in contact te komen, worden getest met de levensmiddelsimulanten A, B en D2. Als er echter geen stoffen aanwezig zijn die met zure levensmiddelsimulant of levensmiddelen kunnen reageren, kan de test met levensmiddelsimulant B achterwege worden gelaten.

Materialen en voorwerpen die alleen voor specifieke soorten levensmiddelen bestemd zijn, worden getest met de levensmiddelsimulanten die in bijlage III voor de desbetreffende soorten levensmiddelen zijn aangegeven.

2.1.3. *Contactomstandigheden bij het gebruik van levensmiddelsimulanten***▼ M7**

Het monster wordt met de levensmiddelsimulant in contact gebracht onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden wat betreft de contacttijd (zie tabel 1) en de contacttemperatuur (zie tabel 2).

In afwijking van de in de tabellen 1 en 2 vermelde omstandigheden zijn de volgende regels van toepassing:

- i) indien wordt geconstateerd dat uitvoering van de testen onder de combinatie van de in de tabellen 1 en 2 gespecificeerde contactomstandigheden leidt tot fysische of andere veranderingen in het monster die niet optreden onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp, worden de migratietesten uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden waarbij deze fysische of andere veranderingen zich niet voordoen;
- ii) indien het materiaal of artikel tijdens het beoogde gebruik alleen wordt onderworpen aan nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden wat tijd en temperatuur betreft in voedselverwerkingsapparatuur, zij het als onderdeel van de levensmiddelenverpakking of als onderdeel van de verwerkingsapparatuur, mogen de testen worden uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten contactomstandigheden die tijdens de verwerking van het levensmiddel in die apparatuur kunnen optreden;
- iii) indien het materiaal of artikel bestemd is om alleen bij heet afvullen te worden gebruikt, wordt slechts een 2 uur durende test bij 70 °C uitgevoerd. Indien het materiaal of artikel echter ook bestemd is om te worden gebruikt voor opslag bij kamertemperatuur of lager zijn de testomstandigheden van de tabellen 1 en 2 van dit punt of voorwaarden van punt 2.1.4 van dit hoofdstuk van toepassing, afhankelijk van de duur van de opslag.

▼ **M15**

iv) indien het materiaal of het voorwerp van kunststof dat bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen en waarvan de overeenstemming moet worden gecontroleerd, bij zijn uiteindelijke toepassing deel wordt van voedselverwerkingsapparatuur of van een onderdeel daarvan, mag voor de migratietesten de specifieke migratie naar het met de volledige apparatuur of een onderdeel daarvan geproduceerde of verwerkte levensmiddel of de levensmiddelstimulant worden gebruikt, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het levensmiddel of de levensmiddelsimulant wordt tijdens de testen met de apparatuur of een onderdeel daarvan verwerkt onder de ongunstigste te verwachten omstandigheden die kunnen worden bereikt bij gebruik van de apparatuur of van een onderdeel daarvan, volgens de gebruiksaanwijzing ervan, en
- de migratie uit onderdelen die worden gebruikt voor opslag zoals reservoirs, recipiënten, capsules of pads die tijdens de verwerking van het levensmiddel deel uitmaken van de apparatuur, wordt bepaald onder omstandigheden die representatief zijn voor het gebruik ervan, tenzij de toegepaste testomstandigheden voor de volledige geteste apparatuur ook representatief zijn voor het gebruik van die onderdelen.

Wanneer de migratietesten onder de hierboven beschreven omstandigheden worden uitgevoerd en de migratie van bestanddelen uit de apparatuur als geheel de migratielimieten niet overschrijdt, worden de kunststofonderdelen of -materialen van de apparatuur geacht te voldoen aan artikel 11, lid 1.

De voor opslag of toevoer gebruikte onderdelen zoals reservoirs, recipiënten, capsules of pads worden getest onder omstandigheden die representatief zijn voor het gebruik ervan, met inbegrip van de te voorziene opslagomstandigheden van het levensmiddel in deze onderdelen.

In de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken wordt duidelijk aangegeven of de testen met de volledige voor de verwerking en/of productie van levensmiddelen gebruikte apparatuur of onderdelen daarvan zijn uitgevoerd. Verder moet daarin worden aangetoond dat de testen representatief waren voor het te verwachten gebruik, moet worden aangegeven voor welke stoffen migratietesten zijn uitgevoerd en moet opgave worden gedaan van de resultaten van de migratietesten. De fabrikant van afzonderlijke kunststofonderdelen zorgt ervoor dat er geen migratie plaatsvindt van stoffen waarvoor in artikel 11, lid 4, is bepaald dat de migratie ervan op een bepaald aantoonbaarheidsniveau niet aantoonbaar mag zijn.

De overeenkomstig de verordening aan de producent van de eindapparatuur of een onderdeel daarvan verstrekte conformiteitsdocumentatie bevat een lijst van alle stoffen waarvoor onder het te verwachten gebruik van het geleverde onderdeel of materiaal de migratielimieten zouden kunnen worden overschreden.

Wanneer het resultaat niet in overeenstemming is met de verordening, wordt aan de hand van bewijsstukken of analytische testen vastgesteld of het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan een kunststofonderdeel dat onder de verordening valt of een onderdeel uit een ander materiaal dat niet onder de verordening valt. Onverminderd artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1935/2004 wordt een gebrek aan overeenstemming met de verordening alleen vastgesteld indien de migratie afkomstig is uit een kunststofonderdeel.

▼ M7

Indien testomstandigheden die representatief zijn voor de ongunstigste te verwachten omstandigheden voor het beoogde gebruik van het materiaal of artikel, niet technisch mogelijk zijn in levensmiddelsimulant D2, moeten migratietesten worden uitgevoerd met ethanol 95 % en iso-octaan. Daarnaast moet een migratietest worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant E indien de temperatuur bij de ongunstigste te verwachten omstandigheden bij het beoogde gebruik hoger is dan 100 °C. De test die de hoogste specifieke migratie als resultaat heeft moet worden gebruikt om overeenstemming met deze verordening vast te stellen.

▼ B

Tabel 1

▼ M7

Selectie van de duur van de test

▼ B

Contacttijd bij ongunstigst te verwachten gebruik	► <u>M7</u> Te selecteren duur van de test ◀
$t \leq 5 \text{ min}$	5 min
$5 \text{ min} < t \leq 0,5 \text{ uur}$	0,5 uur
$0,5 \text{ uur} < t \leq 1 \text{ uur}$	1 uur
$1 \text{ uur} < t \leq 2 \text{ uur}$	2 uur
$2 \text{ uur} < t \leq 6 \text{ uur}$	6 uur
$6 \text{ uur} < t \leq 24 \text{ uur}$	24 uur
$\text{één dag} < t \leq \text{drie dagen}$	drie dagen
$\text{drie dagen} < t \leq 30 \text{ dagen}$	tien dagen
meer dan 30 dagen	zie bijzondere voorwaarden

▼ M7

Tabel 2

Selectie van testtemperatuur

Ongunstigste te verwachten contacttemperatuur	Te selecteren contacttemperatuur
$T \leq 5 \text{ °C}$	5 °C
$5 \text{ °C} < T \leq 20 \text{ °C}$	20 °C
$20 \text{ °C} < T \leq 40 \text{ °C}$	40 °C
$40 \text{ °C} < T \leq 70 \text{ °C}$	70 °C
$70 \text{ °C} < T \leq 100 \text{ °C}$	100 °C of refluxtemperatuur
$100 \text{ °C} < T \leq 121 \text{ °C}$	121 °C (*)
$121 \text{ °C} < T \leq 130 \text{ °C}$	130 °C (*)
$130 \text{ °C} < T \leq 150 \text{ °C}$	150 °C (*)
$150 \text{ °C} < T < 175 \text{ °C}$	175 °C (*)
$175 \text{ °C} < T \leq 200 \text{ °C}$	200 °C (*)
$T > 200 \text{ °C}$	225 °C (*)

(*) Deze temperatuur wordt alleen voor de levensmiddelsimulanten D2 en E gebruikt. Voor toepassingen waarbij verhitting onder druk vereist is, kan de migratietest onder druk bij de desbetreffende temperatuur worden uitgevoerd. Voor de levensmiddelsimulanten A, B, C en D1 kan deze test worden vervangen door een test bij 100 °C of bij refluxtemperatuur gedurende viermaal de tijd die volgens tabel 1 zou moeten worden gekozen.

▼ **M7**2.1.4. *Bijzondere voorwaarden voor contacttijden van meer dan 30 dagen bij kamertemperatuur en lager*

In het geval van contacttijden van meer dan 30 dagen (langdurig) bij kamertemperatuur en lager wordt het monster onderzocht met een versnelde test bij verhoogde temperatuur, maximaal tien dagen bij 60 °C ⁽¹⁾.

- a) Voor alle opslagtijden in bevroren toestand geldt een test gedurende tien dagen bij 20 °C. Deze test kan het invriezen en ontdooien omvatten indien de etikettering of andere instructies waarborgen dat de temperatuur nooit hoger is dan 20 °C en de tijd boven – 15 °C in totaal niet langer is dan één dag gedurende het te verwachten beoogde gebruik van het materiaal of voorwerp.
- b) Voor alle opslagtijden in gekoelde of bevroren toestand, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 40 °C.
- c) Voor alle opslagtijden tot en met zes maanden bij kamertemperatuur, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 50 °C.
- d) Voor opslag langer dan zes maanden bij kamertemperatuur en lager, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 60 °C.
- e) In geval van opslag bij kamertemperatuur kunnen de testomstandigheden worden teruggebracht tot tien dagen bij 40 °C als wetenschappelijk is aangetoond dat de migratie van de desbetreffende stof in het polymeer onder deze testomstandigheden een evenwicht bereikt heeft.
- f) Voor de ongunstigste te verwachten omstandigheden bij het beoogde gebruik die niet onder de onder a) tot en met e) vermelde testomstandigheden vallen, moeten de testduur en -temperatuur worden berekend met de volgende formule:

$$t_2 = t_1 * \text{Exp} (9627 * (1/T_2 - 1/T_1))$$

t_1 is de contacttijd,

t_2 is de duur van de test,

T_1 is de contacttemperatuur in kelvin. Voor opslag bij kamertemperatuur wordt hiervoor de waarde 298 K (25 °C) genomen. Voor gekoelde opslag wordt hiervoor de waarde 278 K (5 °C) genomen. Voor bevroren opslag wordt hiervoor de waarde 258 K (– 15 °C) genomen.

T_2 is de testtemperatuur in kelvin.

⁽¹⁾ Bij deze versnelde testen mogen in het monster geen fysische of andere veranderingen optreden ten opzichte van de werkelijke gebruiksomstandigheden, met inbegrip van een faseovergang van het materiaal.

▼B**2.1.5. *Bijzondere voorwaarden voor combinaties van contacttijd en contacttemperatuur*****▼M7**

Indien een materiaal of voorwerp voor verschillende toepassingen met verschillende combinaties van contacttijd en -temperatuur bestemd is, wordt de test beperkt tot de testomstandigheden die op grond van wetenschappelijke gegevens als het ongunstigst beschouwd worden.

▼B

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen onder omstandigheden waarbij het achtereenvolgens aan twee of meer combinaties van tijden en temperaturen wordt blootgesteld, wordt de migratietest uitgevoerd door het monster achtereenvolgens te onderwerpen aan alle ongunstigste te verwachten omstandigheden die relevant zijn, steeds met één en dezelfde hoeveelheid levensmiddelsimulant.

▼M15**2.1.6. *Materialen en voorwerpen voor herhaald gebruik***

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om herhaaldelijk met levensmiddelen in contact te komen, worden de vereiste migratietesten driemaal uitgevoerd op eenzelfde monster, waarbij telkens een nieuwe hoeveelheid levensmiddelsimulant wordt gebruikt. De specifieke migratie tijdens de tweede test mag het tijdens de eerste test vastgestelde niveau niet overschrijden, en de specifieke migratie tijdens de derde test mag het tijdens de tweede test vastgestelde niveau niet overschrijden.

Op basis van het vastgestelde migratieniveau in de derde test en de stabiliteit van het materiaal of het voorwerp tijdens de eerste, tweede en derde migratietest wordt bepaald of het materiaal of voorwerp aan de eisen ten aanzien van migratie voldoet. De stabiliteit van het materiaal wordt als ontoereikend beschouwd indien migratie wordt vastgesteld boven de aantoonbaarheidsgrens in eender welke van de drie migratietesten en de migratie tussen de eerste en de derde migratietest toeneemt. In geval van een ontoereikende stabiliteit kan de overeenstemming van het materiaal niet worden vastgesteld, zelfs niet in gevallen waarin de specifieke migratielimiet in geen van de drie testen is overschreden.

Als er echter afdoende wetenschappelijk bewijs is dat de migratie bij de tweede en derde test afneemt en bij de eerste test de migratielimieten niet worden overschreden, is er geen verdere test nodig.

Ongeacht de voorschriften hierboven mogen materialen of voorwerpen waarbij de eerste test de aanwezigheid uitwijst van een stof die krachtens artikel 11, lid 4, niet in aantoonbare hoeveelheden mag worden afgegeven of migreren, nooit worden geacht in overeenstemming met deze verordening te zijn.

▼B**2.1.7. *Analyse van migrerende stoffen***

Na afloop van de voorgeschreven contacttijd wordt de specifieke migratie in het levensmiddel of de levensmiddelsimulant bepaald met een analyse-methode die in overeenstemming is met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

2.1.8. *Controle van de overeenstemming aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA)*

In geval van stoffen die in levensmiddelsimulant of levensmiddel instabiel zijn of waarvoor geen geschikte analysemethode beschikbaar is, wordt in bijlage I aangegeven dat de overeenstemming moet worden gecontroleerd door bepaling van het restgehalte per 6 dm² contactoppervlakte. Voor materialen en voorwerpen met een inhoud tussen 500 ml en 10 l wordt de werkelijke contactoppervlakte genomen. Voor materialen en voorwerpen met een inhoud van minder dan 500 ml of meer dan 10 l en voor voorwerpen waarvoor de werkelijke contactoppervlakte lastig te berekenen is, wordt een contactoppervlakte van 6 dm² per kg levensmiddel aangenomen.

▼B**2.2. Screeningsmethoden****▼M7**

Om via screening na te gaan of een materiaal of voorwerp aan de migratielimieten voldoet, kan een van de volgende methoden worden gebruikt, die ten minste even stringent worden geacht als de in punt 2.1 beschreven controlemethode.

▼B**2.2.1. Vervanging van de specifieke migratie door de totale migratie**

Voor screening op de specifieke migratie van niet-vluchtige stoffen kan de totale migratie worden bepaald, onder ten minste even stringente testomstandigheden als voor de specifieke migratie gelden.

2.2.2. Restgehalte

Voor screening op de specifieke migratie kan de potentiële migratie worden berekend aan de hand van het restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp, waarbij wordt aangenomen dat deze hoeveelheid volledig migreert.

▼M7**2.2.3. Migratiemodellen**

Voor screening op de specifieke migratie kan de potentiële migratie aan de hand van het restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp worden berekend met erkende diffusiemodellen op basis van wetenschappelijke gegevens, mits die nooit een onderschatting van de werkelijke migratie geven.

2.2.4. Vervanging van levensmiddelsimulanten

Voor de screening op de specifieke migratie mogen vervangende levensmiddelsimulanten worden gebruikt, mits op grond van wetenschappelijke gegevens bekend is dat die vervangende levensmiddelsimulanten een migratie opleveren die ten minste even stringent is als de migratie die de in punt 2.1.2 vermelde levensmiddelsimulanten zouden opleveren.

2.2.5. Enkele test voor opeenvolgende combinaties van tijd en temperatuur

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen onder omstandigheden waarbij het achtereenvolgens aan twee of meer combinaties van tijden en temperaturen wordt blootgesteld, kan een enkele migratiecontacttesttijd worden bepaald op basis van de hoogste contacttesttemperatuur van punt 2.1.3 en/of 2.1.4 door de in punt 2.1.4, onder f), beschreven formule te gebruiken. Er moet worden onderbouwd dat die enkele test ten minste even stringent is als de combinaties van tijden en temperaturen samen, en die onderbouwing moet worden gedocumenteerd en bij de in artikel 16 bedoelde ondersteunende bewijsstukken worden gevoegd.

▼B**HOOFDSTUK 3*****Bepaling van de totale migratie***

De totale migratie wordt bepaald onder de in dit hoofdstuk beschreven standaardtestomstandigheden.

3.1. Standaardtestomstandigheden

De test ter bepaling van de totale migratie voor materialen en voorwerpen die bestemd zijn om onder de in tabel 3, kolom 3, beschreven omstandigheden met levensmiddelen in contact te komen, wordt uitgevoerd met inachtneming van de in kolom 2 gespecificeerde tijdsduur en temperatuur. Test OM5 kan worden uitgevoerd gedurende 2 uur bij 100 °C (levensmiddelsimulant D2) of onder refluxen (levensmiddelsimulant A, B, C, D1) of gedurende 1 uur bij 121 °C. De levensmiddelsimulant wordt overeenkomstig bijlage III gekozen.

▼ **B**

Indien wordt geconstateerd dat uitvoering van de testen onder de in tabel 3 gespecificeerde contactomstandigheden leidt tot fysische of andere veranderingen in het monster die niet optreden onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp, worden de migratietesten uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden waarbij deze fysische of andere veranderingen zich niet voordoen.

▼ **M15**

Tabel 3

Standaardomstandigheden voor het testen van de totale migratie

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
Nummer test	Contacttijd in dagen of uur bij contacttesttemperatuur in °C	Beoogde contactomstandigheden
OM0	30 minuten bij 40 °C	Contact met levensmiddelen bij koude of omgevingstemperatuur en gedurende korte tijd (≤ 30 minuten).
OM1	tien dagen bij 20 °C	Contact met bevroren en gekoelde levensmiddelen
OM2	tien dagen bij 40 °C	Langdurige opslag bij kamertemperatuur of later, inclusief bij verpakking met heet afvullen, en/of verwarming tot temperatuur T waarbij $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ gedurende maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten
OM3	2 uur bij 70 °C	Contact met levensmiddelen waaronder heet afvullen en/of verwarming tot temperatuur T waarbij $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ gedurende maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten, niet gevolgd door langdurige opslag bij kamertemperatuur of gekoeld
OM4	1 uur bij 100 °C of onder refluxen	Toepassingen bij hoge temperatuur voor alle soorten levensmiddelen, tot maximaal 100 °C
OM5	2 uur bij 100 °C of onder refluxen of 1 uur bij 121 °C	Toepassingen bij hoge temperatuur tot 121 °C
OM6	4 uur bij 100 °C of onder refluxen	Contact met levensmiddelen bij een temperatuur hoger dan 40 °C, en met levensmiddelen waartoe in bijlage III, punt 4, de simulanten A, B, C of D1 zijn toegewezen
OM7	2 uur bij 175 °C	Toepassingen bij hoge temperatuur met vette levensmiddelen waarbij de omstandigheden van OM5 worden overschreden

Test OM7 omvat ook de bij OM0 tot en met OM5 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor vette levensmiddelsimulanten die met niet-polyolefinen in contact komen. Indien het technisch niet mogelijk is OM7 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, kan de test vervangen worden zoals beschreven in punt 3.2.

▼ M15

Test OM6 omvat ook de bij OM0 tot en met OM5 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor de levensmiddelsimulanten A, B en C die met niet-polyolefinen in contact komen.

Test OM5 omvat ook de bij OM0 tot en met OM4 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor alle levensmiddelsimulanten die met polyolefinen in contact komen.

Test OM2 omvat ook de bij OM0, OM1 en OM3 beschreven contactomstandigheden.

▼ M7

3.2. Vervangende testen van totale migratie voor testen met levensmiddelsimulant D2

▼ M15

Indien het technisch niet mogelijk is om een of meer van de testen OM0 tot en met OM6 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, worden de migratietesten uitgevoerd met ethanol 95 % en iso-octaan. Daarnaast moet een test worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant E indien de temperatuur bij de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden hoger is dan 100 °C. De test die de hoogste totale migratie als resultaat heeft, moet worden gebruikt om overeenstemming met deze verordening vast te stellen.

Indien het technisch niet mogelijk is OM7 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, wordt deze test vervangen door test OM8 of OM9, afhankelijk van welke test het meest geschikt is voor het beoogde of te verwachten gebruik van het materiaal of voorwerp dat wordt getest. Vervolgens wordt een migratietest uitgevoerd onder elk van de twee voor de geselecteerde test gespecificeerde testomstandigheden, waarbij voor elke testomstandigheid een nieuw testmonster wordt gebruikt. De testomstandigheid die de hoogste totale migratie als resultaat heeft, moet worden gebruikt om overeenstemming met de verordening vast te stellen.

▼ M7

Nummer test	Testomstandigheden	Beoogde contactomstandigheden	Omvat de contactomstandigheden van
OM8	Levensmiddelsimulant E gedurende 2 uur bij 175 °C en levensmiddelsimulant D2 gedurende 2 uur bij 100 °C	Alleen toepassingen bij hoge temperatuur	OM1, OM3, OM4, OM5 en OM6
OM9	Levensmiddelsimulant E gedurende 2 uur bij 175 °C en levensmiddelsimulant D2 gedurende tien dagen bij 40 °C	Toepassingen bij hoge temperatuur met langdurige opslag bij kamertemperatuur	OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 en OM6

3.3. Controle van overeenstemming

3.3.1. Voorwerpen en materialen voor eenmalig gebruik

Voor de controle van overeenstemming wordt de totale migratie in de levensmiddelsimulant na afloop van de voorgeschreven contacttijd bepaald met een analysemethode die in overeenstemming is met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

▼ M15**3.3.2. Voorwerpen en materialen voor herhaald gebruik**

De toepasselijke testen van totale migratie worden driemaal uitgevoerd op eenzelfde monster, waarbij telkens een nieuwe hoeveelheid levensmiddel-simulant wordt gebruikt. De migratie wordt bepaald met een analyse-methode die in overeenstemming is met artikel 34 van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾. De totale migratie tijdens de tweede test moet lager zijn dan tijdens de eerste test, en de totale migratie tijdens de derde test moet lager zijn dan tijdens de tweede test. Overeenstemming met de totale migratielimiet wordt gecontroleerd op basis van de tijdens de derde test geconstateerde totale migratie.

Indien het technisch niet mogelijk is om eenzelfde monster driemaal te testen, zoals bij het testen in plantaardige olie, kan de test van totale migratie worden uitgevoerd door verschillende monsters te testen gedurende drie verschillende perioden die eenmaal, tweemaal en driemaal zo lang duren als de toepasselijke contacttesttijd. Het verschil tussen de resultaten van de derde en de tweede test wordt geacht de totale migratie te vertegenwoordigen. Overeenstemming wordt gecontroleerd op basis van dit verschil, dat niet groter mag zijn dan de totale migratielimiet. Daarnaast moet het verschil tussen de resultaten van de tweede en de eerste test lager zijn dan de resultaten van de eerste test en moet het verschil tussen de resultaten van de derde en de tweede test lager zijn dan het verschil tussen de resultaten van de tweede en de eerste test.

In afwijking van de eerste alinea volstaat de eerste test indien op basis van wetenschappelijke gegevens wordt aangetoond dat de totale migratie voor het te testen materiaal of voorwerp tijdens de tweede en derde test afneemt, en indien de totale migratielimiet tijdens de eerste test niet is overschreden.

▼ B**3.4. Screeningsmethoden****▼ M7**

Om via screening na te gaan of een materiaal of voorwerp aan de migratielimiten voldoet, kan een van de volgende methoden worden gebruikt, die ten minste even stringent worden geacht als de in de punten 3.1 en 3.2 beschreven controlemethode.

▼ B**3.4.1. Restgehalte**

Voor screening op de totale migratie kan de potentiële migratie worden berekend aan de hand van het restgehalte van potentieel migrerende stoffen zoals bepaald door volledige extractie van het materiaal of voorwerp.

▼ M7**3.4.2. Vervanging van levensmiddelsimulanten**

Voor de screening op de totale migratie mogen levensmiddelsimulanten worden vervangen, mits op grond van wetenschappelijke gegevens bekend is dat de vervangende levensmiddelsimulanten een migratie opleveren die ten minste even stringent is als de migratie die de in bijlage III vermelde levensmiddelsimulanten zouden opleveren.

⁽¹⁾ Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

▼B

HOOFDSTUK 4

*Correctiefactoren voor het vergelijken van de resultaten van migratietesten met de migratielimieten***4.1. Correctie van de specifieke migratie in levensmiddelen met een vetgehalte van meer dan 20 % met behulp van de vetreductiecoëfficiënt (Fat Reduction Factor, FRF).**

Bij lipofiele stoffen waarvoor in bijlage I in kolom 7 is aangegeven dat de FRF van toepassing is, kan de specifieke migratie met de FRF gecorrigeerd worden. De FRF wordt bepaald met de formule $FRF = (g \text{ vet in levensmiddel} / kg \text{ levensmiddel}) / 200 = (\% \text{ vet} \times 5) / 100$.

Voor toepassing van de FRF gelden de volgende regels.

De resultaten van de migratietesten worden door de FRF gedeeld voordat zij met migratielimieten worden vergeleken.

Deze correctie met de FRF geldt niet:

- a) als het materiaal of voorwerp bestemd is om in contact te komen of al in contact komt met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG en 2006/125/EG;
- b) voor materialen en voorwerpen waarvoor het verband tussen de oppervlakte en de hoeveelheid levensmiddel die daarmee in contact komt, niet te schatten is, bijvoorbeeld als gevolg van de vorm of de wijze van gebruik ervan, zodat de migratie wordt berekend aan de hand van de conventionele oppervlakte/volumeconversiefactor van $6 \text{ dm}^2/\text{kg}$.

▼M7

De specifieke migratie in levensmiddel of levensmiddelsimulanten mag niet groter zijn dan 60 mg/kg levensmiddel vóór toepassing van de FRF.

Wanneer testen worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant D2 of E en wanneer de testresultaten worden gecorrigeerd met de in bijlage III, tabel 2, opgenomen correctiefactor, mag deze correctie in combinatie met de FRF worden toegepast door beide factoren met elkaar te vermenigvuldigen. De gecombineerde correctiefactor mag niet hoger zijn dan 5, tenzij de in bijlage III, tabel 2, vastgestelde correctiefactor hoger is dan 5.



BIJLAGE VI

Concordantietabellen

Richtlijn 2002/72/EG	Deze verordening
Artikel 1, lid 1	Artikel 1
Artikel 1, leden 2, 3 en 4	Artikel 2
Artikel 1 bis	Artikel 3
Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 5	Artikel 5
Artikel 4, lid 2, artikel 4 bis, leden 1 en 4, artikel 4 quinquies, bijlage II, punten 2 en 3, en bijlage III, punten 2 en 3	Artikel 6
Artikel 4 bis, leden 3 en 6	Artikel 7
Bijlage II, punt 4, en bijlage III, punt 4	Artikel 8
Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1	Artikel 9
Artikel 6	Artikel 10
Artikel 5 bis, lid 1, en bijlage I, punt 8	Artikel 11
Artikel 2	Artikel 12
Artikel 7 bis	Artikel 13
Artikel 9, leden 1 en 2	Artikel 15
Artikel 9, lid 3	Artikel 16
Artikel 7 en bijlage I, punt 5 bis	Artikel 17
Artikel 8	Artikel 18
Bijlage II, punt 3, en bijlage III, punt 3	Artikel 19
Bijlage I, bijlage II, bijlage IV, bijlage IV bis, bijlage V, deel B, en bijlage VI	Bijlage I
Bijlage II, punt 2, bijlage III, punt 2, en bijlage V, deel A	Bijlage II
Artikel 8, lid 5, en bijlage VI bis	Bijlage IV
Bijlage I	Bijlage V
Richtlijn 93/8/EEG	Deze verordening
Artikel 1	Artikel 11
Artikel 1	Artikel 12
Artikel 1	Artikel 18
Bijlage	Bijlage III
Bijlage	Bijlage V
Richtlijn 97/48/EG	Deze verordening
Bijlage	Bijlage III
Bijlage	Bijlage V