

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2005

tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2925)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/610/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten⁽¹⁾, en met name op artikel 20, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 89/106/EEG is geregeld dat het, teneinde rekening te houden met de verschillende op nationaal, regionaal of lokaal vlak bestaande beschermingsniveaus voor bouwwerken, noodzakelijk kan zijn ten aanzien van ieder fundamenteel voorschrift klassen van materiaalgedrag vast te stellen in de basisdocumenten. Deze documenten zijn in de vorm van een mededeling van de Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad⁽²⁾ gepubliceerd.

(2) Met betrekking tot het fundamentele voorschrift „brandveiligheid” noemt basisdocument nr. 2 een aantal onderling samenhangende maatregelen die tezamen de brandveiligheidsstrategie vaststellen, welke in de lidstaten op verschillende wijze kan worden uitgewerkt.

(3) Eén van die maatregelen die in basisdocument nr. 2 worden genoemd, is het beperken van het ontstaan en de verspreiding van brand en rook op een bepaalde plaats, door de kans dat voor de bouw bestemde producten bijdragen tot de volledige ontwikkeling van een brand, te verkleinen.

(4) Het niveau van die beperking kan slechts worden uitgedrukt als een bepaald materiaalgedrag bij brand van de producten in hun uiteindelijke toepassing.

(5) Bij wijze van harmoniserende oplossing werd een klassenindeling vastgesteld bij Beschikking 2000/147/EG van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft⁽³⁾.

(6) Voor bepaalde voor de bouw bestemde producten dient de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG te worden toegepast.

(7) Het materiaalgedrag bij brand van veel voor de bouw bestemde producten en/of materialen die zijn opgenomen in de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG, is duidelijk vastgesteld en is bij de voor brand bevoegde regelgevende instanties in de lidstaten voldoende bekend, zodat zij op dit specifieke gedragskenmerk niet hoeven te worden getest.

(8) De producten zijn in relatie tot de uiteindelijke toepassing ervan beoordeeld, indien toepasselijk.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De voor de bouw bestemde producten en/of materialen die aan alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand” voldoen zonder verdere tests te moeten ondergaan, zijn vermeld in de bijlage.

⁽¹⁾ PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening EG nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

⁽²⁾ PB C 62 van 28.2.1994, blz. 1.

⁽³⁾ PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/632/EG (PB L 220 van 3.9.2003, blz. 5).

Artikel 2

De specifieke klassen van de in Beschikking 2000/147/EG vastgestelde indeling naar materiaalgedrag bij brand die op de verschillende voor de bouw bestemde producten en/of materialen van toepassing zijn, zijn vermeld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2005.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN
Vice-voorzitter

BIJLAGE

In de tabellen in deze bijlage zijn de voor de bouw bestemde producten en/of materialen opgenomen die, zonder verdere tests te moeten ondergaan, aan alle eisen van het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand” voldoen.

Tabel 1

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR GLULAM ⁽¹⁾

Materiaal	Productbeschrijving	Minimale gemiddelde dichtheid ⁽²⁾ (kg/m ³)	Minimale totale dikte (mm)	Klasse ⁽³⁾
Glulam	Gelijmde gelamelleerde houtproducten overeenkomstig EN 14080.	380	40	D-s2, d0

⁽¹⁾ Geldt voor alle soorten en lijmen die onder de productnorm vallen.

⁽²⁾ Vastgesteld overeenkomstig EN 13238.

⁽³⁾ De klasse is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 2

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR LAMINAATVLOEREN

Type vloerbedekking ⁽¹⁾	Productbeschrijving	Minimale dichtheid (kg/m ³)	Minimale totale dikte (mm)	Klasse ⁽²⁾ vloermateriaal
Laminaatvloeren	Laminaatvloeren vervaardigd overeenkomstig EN 13329:2000	800	6,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.

⁽²⁾ De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 3

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR VEERKRACHTIGE VLOERBEDEKKINGEN

Type vloerbedekking ⁽¹⁾	EN-productnorm	Minimum-massa (g/m ²)	Maximum-massa (g/m ²)	Minimale totale dikte (mm)	Klasse ⁽²⁾ vloermateriaal
Eenkleurig en gedessineerd linoleum	EN 548	2 300	4 900	2	E _{FL}
Homogene en heterogene vloerbedekkingen van pvc	EN 649	2 300	3 900	1,5	E _{FL}
Vloerbedekkingen van pvc met schuimstoflaag	EN 651	1 700	5 400	2	E _{FL}
Vloerbedekkingen van pvc met een op kurk gebaseerde ruglaag	EN 652	3 400	3 700	3,2	E _{FL}
Verende vloerbedekkingen van pvc	EN 653	1 000	2 800	1,1	E _{FL}
Semi-flexibele tegels van pvc	EN 654	4 200	5 000	2	E _{FL}
Linoleum met een kurkment rug	EN 687	2 900	5 300	2,5	E _{FL}
Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkingen met schuimrug	EN 1816	3 400	4 300	4	E _{FL}
Homogene en heterogene gladde rubbervloerbedekkingen	EN 1817	3 000	6 000	1,8	E _{FL}
Homogene en heterogene, geprofileerde rubbervloerbedekkingen	EN 12199	4 600	6 700	2,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Vloerbedekking los gelegd op een ondervloer op basis van hout ≥ D-s2, d0, of een ondervloer van klasse A2-s1, d0.

⁽²⁾ De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

Tabel 4

KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN

Type vloerbedekking ⁽¹⁾	EN-productnorm	Klasse ⁽²⁾ vloermateriaal
Kamerbreed tapijt met pool en tapijttegels met pool, niet-brandvertragend, machinaal vervaardigd ⁽³⁾	EN 1307	E _{FL}
Doorgestikte textiele vloerbedekkingen zonder pool, niet-brandvertragend ⁽³⁾	EN 1470	E _{FL}
Doorgestikte textiele vloerbedekkingen met pool, niet-brandvertragend ⁽³⁾	EN 13297	E _{FL}

⁽¹⁾ Vloerbedekking verlijmd of los gelegd op een ondervloer van klasse A2-s1, d0.

⁽²⁾ De klasse is vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.

⁽³⁾ Textiele vloerbedekkingen met een totale massa van maximaal 4 800 g/m² en een minimale poolhoogte van 1,8 mm (ISO 1766) en:

- een oppervlak van 100 % wol;
- een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide of minder;
- een oppervlak van 80 % wol of meer — 20 % polyamide/polyester of minder;
- een oppervlak van 100 % polyamide;
- een oppervlak van 100 % polypropyleen en indien met rug van SBR-schuim, een totale massa van > 780 g/m². Alle polypropyleentapijten met andere schuimrugs zijn uitgesloten.