

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/367 A COMISIEI

din 23 ianuarie 2024

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea listelor pozitive europene de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți autorizați să fie utilizați la fabricarea de materiale sau produse care intră în contact cu apa destinată consumului uman

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman ⁽¹⁾, în special articolul 11 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

- (1) Directiva (UE) 2020/2184 prevede stabilirea unor liste pozitive europene de substanțe, compoziții și constituenți pentru fiecare tip de materiale, și anume organice, pe bază de ciment, metalice, emailuri, ceramice sau alte materiale anorganice, care sunt autorizați să fie utilizați la fabricarea de materiale sau produse care intră în contact cu apa destinată consumului uman și care intră sub incidența articolului 11 din directiva respectivă. Aceste liste pozitive europene ar trebui să includă, după caz, condițiile de utilizare a substanțelor, compozițiilor și constituenților, precum și limitele de migrare, care trebuie să fie determinate pe baza metodologiilor adoptate în temeiul articolului 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2020/2184. Printre aceste condiții de utilizare se pot număra: un criteriu de puritate, o condiție privind proprietățile fizico-chimice ale substanței inițiale, ale compoziției sau ale constituentului, o condiție privind procesul de fabricație a substanței inițiale, compoziției sau constituentului ori procesul de fabricație a materialelor finale, utilizarea acestora pentru anumite produse, utilizarea acestor produse sau cerințe suplimentare de testare. Anozii de sacrificiu, membranele și rășinile schimbătoare de ioni sunt substanțe chimice de tratare a apei și/sau medii filtrante, intră sub incidența articolului 12 din Directiva (UE) 2020/2184 și, prin urmare, sunt în afara domeniului de aplicare al articolului 11 din directiva menționată.
- (2) Articolul 11 alineatul (3) din directivă prevede că listele stabilite de Comisie în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ ar trebui utilizate ca sursă pentru stabilirea primelor liste pozitive europene în temeiul directivei. Lista stabilită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei ⁽³⁾ este una dintre aceste liste. Totuși, substanțele incluse pe această listă au fost evaluate numai din perspectiva utilizării lor în materialele plastice care intră în contact cu alimentele, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011, sub rezerva unor condiții specifice de utilizare. De asemenea, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a indicat că ar trebui să se acorde prioritate reevaluării unui număr semnificativ de substanțe, deoarece nu s-a stabilit nicio limită de migrare specifică atunci când s-a autorizat folosirea substanțelor respective în materialele plastice care intră în contact cu alimentele ⁽⁴⁾. Includerea acestor substanțe în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 oferă însă un nivel mult mai ridicat de securitate în ceea ce privește siguranța lor în contact cu apa potabilă atunci când sunt utilizate la fabricarea de produse care intră în contact cu apa potabilă, comparativ cu substanțele care nu sunt incluse pe listă. Prin urmare, este oportun ca substanțele

⁽¹⁾ JO L 435, 23.12.2020, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).

⁽⁴⁾ Grupul CEP al EFSA (Grupul EFSA pentru materiale care intră în contact cu produsele alimentare, enzimele și mijloacele auxiliare de prelucrare), Silano V, et. al., 2020. *Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food* (Aviz științific privind reexaminarea substanțelor înscrise fără o limită de migrare specifică în tabelul 1 din anexa 1 la Regulamentul nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare și privind stabilirea priorităților pentru aceste substanțe). EFSA Journal 2020;18(6):6124, 104 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124>.

înscrise pe listele stabilite de Comisie în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 să fie adăugate pe prima listă europeană stabilită în temeiul articolului 11 alineatul (3) din directivă, cu condiția ca aceste adăugări să fie utilizate doar ca punct de plecare pentru evaluarea ulterioară a conformității în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) și cu condiția ca în reevaluarea lor care urmează să fie efectuată până la data de expirare prevăzută în prima listă pozitivă europeană să se țină seama de toate condițiile și de toate materialele care intră în contact cu apa potabilă în care pot fi utilizate.

- (3) După caz, limita de migrare, și anume concentrația maximă admisibilă la robinet, ar trebui să aibă la bază parametrul valoric stabilit în partea B sau C din anexa I la Directiva (UE) 2020/2184 sau limita de migrare specifică stabilită în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011. Totuși, acest demers ar trebui realizat după aplicarea unui factor de alocare, derivat din informațiile furnizate de statele membre, pentru a ține seama de proporția expunerii potențiale la materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman.
- (4) Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 oferă detalii suplimentare privind condițiile de utilizare a substanțelor autorizate, precum și numerele de referință ale substanțelor MCA utilizate în evaluările riscurilor. Pentru a facilita în continuare evaluarea conformității substanțelor care sunt adăugate pe prima listă pozitivă europeană în baza anexei I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011, este oportun să se adauge numerele de referință ale MCA în primele liste pozitive europene.
- (5) Datele de expirare incluse în primele liste pozitive europene sunt conforme cu recomandarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) și țin seama, în special, de proprietățile periculoase ale substanței inițiale, ale compoziției sau ale constituentului, de calitatea evaluărilor riscurilor subiacente, de măsura în care aceste evaluări ale riscurilor sunt actualizate și de necesitatea unei revizuirii etapizate a acestor intrări.
- (6) Unele intrări de pe listele pozitive europene ar trebui să poată fi combinate, extinse la substanțe inițiale, compoziții și constituenți conecși sau extinse pentru a fi utilizate în alte tipuri de materiale decât cele pentru care au fost autorizate, atunci când demersul de combinare sau extindere nu are niciun impact asupra protecției sănătății umane și pentru a se asigura proporționalitatea și eficiența procesului.
- (7) Pe baza notificărilor din partea statelor membre, primele liste pozitive europene includ intrări grupate care acoperă mai multe substanțe inițiale, compoziții sau constituenți. Evaluarea siguranței fiecărei substanțe inițiale, a fiecărei compoziții sau a fiecărui constituent în parte este mai adecvată pentru evaluarea siguranței grupelor; cu toate acestea, în momentul adoptării primei liste pozitive europene, nu a fost posibil să se identifice substanțele inițiale sau constituenții organici pe bază de ciment din aceste grupe. Prin urmare, intrările grupate ar trebui înlocuite progresiv în listele pozitive europene cu substanțele inițiale, compozițiile sau constituenții individuali ai grupei, iar operatorul economic ar trebui să se poată baza pe aceste intrări grupate pentru prima listă pozitivă europeană numai dacă poate să demonstreze siguranța substanței inițiale, a compoziției sau a constituentului.
- (8) Pentru a asigura un proces de depunere a cererilor ordonat și eficient, o intrare poate fi reînnoită în condițiile în care notificarea intenției și, ulterior, cererea sunt transmise ECHA în termenul stabilit.
- (9) Dispozițiile naționale ale statelor membre în ceea ce privește substanțele inițiale, compozițiile și constituenții, precum și listele lor pozitive naționale au fost notificate ECHA până la 12 iulie 2021. Pentru ca autoritățile naționale să aibă suficient timp să se pregătească pentru aplicarea listelor pozitive europene, prezentul act se va aplica de la 31 decembrie 2026. Sistemele naționale se vor aplica până la 31 decembrie 2026. De asemenea, ar trebui prevăzute măsuri tranzitorii pentru substanțele, compozițiile și constituenții aprobați în sistemele naționale în perioada 13 iulie 2021-31 decembrie 2026, cu condiția ca, în conformitate cu partea B din anexa I la Directiva (UE) 2020/2184, aceste substanțe să nu depășească parametrul valoric de 5 µg/l pentru plumb (Pb) la robinet.
- (10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 22 alineatul (1) din Directiva (UE) 2020/2184,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Liste pozitive europene

Prezenta decizie stabilește următoarele:

- (a) lista pozitivă europeană a substanțelor inițiale pentru materiale organice și a grupelor de substanțe inițiale pentru materiale organice, care figurează în tabelele 1 și, respectiv, 2 din anexa I;
- (b) lista pozitivă europeană a compozițiilor de materiale metalice și a grupelor de compoziții de materiale metalice, care figurează în tabelele 1 și, respectiv, 2 din anexa II;
- (c) lista pozitivă europeană a constituenților organici pentru materialele pe bază de ciment și a grupelor de constituenți organici pentru materialele pe bază de ciment, care figurează în tabelele 2 și, respectiv, 3 din anexa III;
- (d) lista pozitivă europeană a compozițiilor de emailuri, ceramică și alte materiale anorganice, care figurează în tabelul 1 din anexa IV.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. „material” înseamnă un material solid, semisolid sau un lichid utilizat pentru fabricarea unui produs care este:
 - (a) o compoziție organică preparată din una sau mai multe substanțe inițiale; sau
 - (b) o compoziție pe bază de ciment preparată din unul sau mai mulți constituenți; sau
 - (c) o compoziție metalică, email, ceramică sau altă compoziție anorganică;
2. „monomer” înseamnă o substanță care este capabilă să formeze legături covalente cu o secvență de molecule suplimentare, similare sau diferite, în condițiile reacției specifice de obținere a polimerului, utilizată pentru procesul în cauză;
3. „material organic” înseamnă un material care constă în principal din substanțe pe bază de carbon;
4. „unitate monomeră” înseamnă forma reacționată a unei substanțe monomere într-un polimer;
5. „polimer” înseamnă o substanță constituită din molecule care sunt caracterizate printr-o succesiune de unul sau mai multe tipuri de unități monomere și care sunt distribuite într-un domeniu de greutate moleculară în care diferențele de greutate moleculară sunt atribuite, în principal, diferențelor de număr al unităților monomere, polimerul conținând următoarele:
 - (a) o majoritate ponderală simplă de molecule care conțin cel puțin trei unități monomere legate printr-o legătură covalentă de cel puțin o altă unitate monomeră sau de un alt reactant;
 - (b) o cantitate inferioară unei majorități ponderale simple de molecule cu aceeași greutate moleculară;
6. „parte polimerizată” înseamnă partea din compoziția unei substanțe care constă în molecule caracterizate printr-o succesiune de unul sau mai multe tipuri de unități monomere. Moleculele precum dimerii, trimerii contribuie, de asemenea, la partea polimerizată. Cu toate acestea, termenul „parte polimerizată” nu include monomerul sub formă nereacționată sau alți reactanți sub formă nereacționată;
7. „prepolimer” înseamnă o substanță rezultată dintr-o reacție de tip polimerizare și care intră în reacție ulterior într-un polimer final într-un material sau produs;
8. „constituent organic pe bază de ciment” înseamnă o substanță organică care este utilizată la fabricarea materialelor pe bază de ciment;
9. „ciment” înseamnă un material anorganic măcinat fin, care, atunci când este amestecat cu apă, formează o pastă care se fixează și se întărește ca urmare a unor reacții și procese de hidratare și care, după întărire, își păstrează rezistența și stabilitatea chiar și sub apă;
10. „material pe bază de ciment” înseamnă un material care conține ciment hidraulic într-o proporție suficientă pentru a acționa ca liant principal prin formarea unei structuri hidratate care determină performanța materialului;

11. „specie adăugată neintenționat” înseamnă oricare dintre următoarele:
 - (a) o impuritate a unei substanțe inițiale sau a unui constituent organic pe bază de ciment sau a unei compoziții;
 - (b) un produs de reacție sau un produs de degradare al unei substanțe inițiale sau al unui constituent organic pe bază de ciment care se formează în timpul prelucrării sau utilizării materialului;
 - (c) un produs de reacție sau un produs de degradare al unei substanțe inițiale sau al unui constituent organic pe bază de ciment care se formează la contactul cu apa în timpul utilizării materialului;
12. „material metalic” înseamnă un metal sau un aliaj metalic utilizat fie în forma de bază, fie ca placare metalică;
13. „materiale ceramice” înseamnă materialele solide nemetalice anorganice policristaline sau monocristaline, supuse unor temperaturi ridicate în timpul fabricării;
14. „email” înseamnă un material care este un material vitros obținut prin topirea la temperaturi mai mari de 1 200 °C și fritarea unui amestec de substanțe anorganice;
15. „concentrația maximă admisibilă la robinet” (*maximum tolerable concentration at the tap* – MTC_{tap}) înseamnă concentrația maximă admisă a unei substanțe transferate dintr-un material specific în apa destinată consumului uman.

Articolul 3

Dispoziție tranzitorie

Substanțele inițiale, compozițiile și constituenții care au fost aprobați de autoritatea competentă a unui stat membru în perioada 13 iulie 2021-31 decembrie 2026 în conformitate cu dispozițiile naționale pot fi utilizate la fabricarea materialelor sau produselor care vin în contact cu apa destinată consumului uman până la 31 decembrie 2032, dacă acestea respectă parametrul valoric de 5 µg/l Pb (plumb) la robinet, astfel cum se prevede în partea B din anexa I la Directiva (UE) 2020/2184.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 31 decembrie 2026.

Adoptată la Bruxelles, 23 ianuarie 2024.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

LISTA POZITIVĂ EUROPEANĂ DE SUBSTANȚE ÎNȚIALE PENTRU MATERIALE ORGANICE

Tabelul 1

Lista pozitivă europeană de substanțe inițiale pentru materiale organice

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul sub- stanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap} , organics) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap} , organics] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0001			1	albumină	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0002			2	albumină, coagulată cu formaldehidă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0003			7	acid acetilacetic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0004			18	fosfit bazic de alumi- niu și calciu, hidratat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru aluminiiu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele pri- vind puritatea pig- menților, a coloranți- lor și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0005			21	acid carbonic, săruri	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0006			24	fibre de bumbac	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0007			29	di- <i>n</i> -octilstaniu bis (etil maleat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2034
0008			30	di- <i>n</i> -octilstaniu 1,4 - butandiol bis(mercaptoacetat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2028
0009			32	dimalcat di- <i>n</i> -octilstaniu, polimeri (n = 2-4)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2034
0010			33	di- <i>n</i> -octilstaniu tiobenzoat 2-etilhexil mercaptoacetat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2028
0011			34	etilhidroximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0012			35	etilhidroxipropilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0013			36	grăsimi și uleiuri alimentare de origine animală sau vegetală	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0014			37	grăsimi și uleiuri alimentare, hidrogenate de origine animală sau vegetală	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0015			39	microsfere de sticlă	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0016			54	monooleat de glicerină, ester cu acid ascorbic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0017			55	monooleat de glicerină, ester cu acid citric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0018			56	monopalmitat de glicerină, ester cu acid ascorbic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0019			57	monopalmitat de glicerină, ester cu acid citric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0020			58	monostearat de glicerină, ester cu acid ascorbic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0021			59	monostearat de glicerină, ester cu acid citric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0022			60	glicină, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0023			62	lizină, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0024			63	pirofosfit de mangan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru mangan, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0025			64	metilhidroximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0026			70	acid poliactic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(21)		31 decembrie 2037
0027			71	polidimetilsiloxan γ-hidroxipropilat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0028			72	poliester al acidului adipic cu glicerol sau pentaeritrol, cu acizi grași liniari cu un număr par de atomi de carbon C ₁₂ -C ₂₂	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(31)	Puritatea substanței inițiale: fracțiunea cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 5 % (g/g).	31 decembrie 2034
0029			74	diricinoleat de polietilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2100				31 decembrie 2034
0030			75	esteri de polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C ₆ -C ₂₂) și sulfații de amoniu și sodiu ai acestora	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2037
0031			76	polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butil 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) acrilat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2034
0032			77	polietilenglicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil) acrilat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul sub- stanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0033			79	polioxialchil (C ₂ -C ₄) dimetilpolisiloxan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0034			81	propilhidroxietilcelu- loză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0035			82	propilhidroximetilcelu- loză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0036			83	propilhidroxipropilce- luloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0037			84	silicați, naturali (cu excepția azbestului)	Aditiv	Toate				În cazul în care se utili- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0038			85	silicați naturali silanați (cu excepția azbestului)	Aditiv	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0039			86	acid silicic sililat	Aditiv	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0040			87	dioxid de siliciu silanată	Aditiv	Toate				Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf silanată: particule primare de 1-100 nm care sunt agregate la o dimensiune de 0,1-1 µm și pot forma aglomerate în cadrul distribuției dimensiunilor de la 0,3 µm până la mm.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	
0041			88	monoalchil dialchilfenoxibenzendisulfonat de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	450				31 decembrie 2028
0042			90	taurină, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
0043			91	eter tetradecil-polietilenglicol (EO = 3-8) al acidului glicolic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	750				31 decembrie 2034
0044			92	triclodecanedimetanol bis(hexahidroftalat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0045			93	ceruri, parafinice, rafinate, derivate din materii prime pe bază de petrol sau hidrocarburi sintetice, vâscozitate scăzută	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	2,5			Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 350 Da. Vâscozitate la 100 °C cel puțin egală cu 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Conținutul de hidrocarburi având un număr de atomi de carbon sub 25; maximum 40 % (g/g).	31 decembrie 2028
0046			94	ceruri rafinate, derivate din materii prime din petrol sau hidrocarburi sintetice, vâscozitate ridicată	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 500 Da. Vâscozitate la 100 °C cel puțin egală cu 11 cSt ($11 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Conținutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25; maximum 5 % (g/g).	31 decembrie 2028
0047			95	uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din materii prime hidrocarbonate din petrol	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 480 Da. Vâscozitate la 100 °C cel puțin egală cu 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Conținutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25; maximum 5 % (g/g).	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0048			97	rășini de hidrocarburi din petrol (hidrogenate)	Monomer sau alt reactant (rășină) Aditiv	Toate	150 (Notă: pe baza unei aprobări naționale notificate)			Rășinile de hidrocarburi din petrol hidrogenate sunt produse prin polimerizarea catalitică sau termică a dienelor și a olefinelor din tipurile de alchene de aril alifatice, aliciclice și/sau monobenzenoide din distilate de petrol descompuse, cu un punct de fierbere mai mic de 220 °C, precum și monomerii puri din distilatele respective, urmate de distilare, hidrogenare și prelucrare ulterioară. Proprietăți: — Vâscozitate la 120 °C: > 3 Pa.s, — Punct de înmuiere: > 95 °C, astfel cum este determinat prin metoda ASTM E 28-67,	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										— Indice de brom: < 40 (ASTM D1159), — Culoarea unei soluții de 50 % în toluen < 11 pe scara Gardner, — Monomeri aromatici reziduali ≤ 50 ppm.	
0049		50-00-0	98	formaldehidă	Monomer sau alt reactant	Toate			(15)		31 decembrie 2028
0050		50-70-4	100	sorbitol	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2037
0051		50-81-7	101	acid ascorbic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0052		56-81-5	103	glicerină	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0053		57-09-0	104	bromură de hexadecil-trimetilamoniu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0054		57-10-3	105	acid palmitic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0055		57-11-4	106	acid stearic	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0056		57-13-6	107	uree	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0057		57-50-1	108	zaharoză	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0058		60-00-4	111	acid etilendiamintetraacetic (EDTA)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	60				31 decembrie 2034
0059		60-33-3	112	acid linoleic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0060		64-17-5	113	etanol	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0061		64-18-6	114	acid formic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034
0062		64-19-7	115	acid acetic	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2037
0063		65-85-0	116	acid benzoic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri- zare	Toate					31 decembrie 2034
0064		67-56-1	117	metanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0065		67-63-0	118	2-propanol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0066		67-64-1	119	acetonă	Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul sub- stanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0067		67-68-5	120	dimetil sulfoxid	Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0068		69-72-7	121	acid salicilic	Monomer sau alt reactant, auxiliar de polimerizare, altele (adjuvant tehnologic)	Învelișuri Cauciuc					31 decembrie 2028
0069		71-23-8	122	1-propanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0070		71-36-3	123	1-butanol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0071		71-41-0	124	1-pentanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0072		74-85-1	125	etilenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0073		74-86-2	126	acetilenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0074		75-01-4	127	clorură de vinil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,5			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2028
0075		75-07-0	128	acetaldehidă	Monomer sau alt reactant	Toate			(1)		31 decembrie 2028
0076		75-21-8	129	oxid de etilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0077		75-35-4	130	clorură de viniliden	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
0078		75-37-6	131	1,1-difluoretan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0079		75-38-7	132	fluorură de viniliden	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0080		75-44-5	133	clorură de carbonil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2034
0081		75-45-6	134	clordifluormetan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300			Conținutul de clordifluormetan mai mic de 1 mg/kg de substanță.	31 decembrie 2034
0082		76-22-2	136	camfor	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0083		77-62-3	137	2,2'-metilenbis [4-metil-6-(1-metilci-clohexil)fenol]	Aditiv	Toate			(5)		31 decembrie 2034
0084		77-90-7	138	tri- <i>n</i> -butil acetil citrat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0085		77-92-9	139	acid citric	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh-nologic)	Toate					31 decembrie 2037
0086		77-93-0	140	citrat de trietil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0087		77-99-6	141	1,1,1-trimetilolpropan	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate	300				31 decembrie 2034
0088		78-08-0	142	viniltriotoxisilan	Aditiv Altele (adjuvant teh-nologic)	Toate	2,5			A se utiliza numai ca agent de tratare a suprafețelor.	31 decembrie 2034
0089		78-78-4	143	izopentan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0090		78-79-5	144	2-metil-1,3-butadienă (izopren)	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0091		79-06-1	145	acrilamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2028
0092		79-09-4	146	acid propionic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0093		79-10-7	147	acid acrilic	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0094		79-38-9	148	clortrifluoretilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0095		79-39-0	149	metacrilamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2034
0096		79-41-4	150	acid metacrilic	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0097		80-05-7	151	2,2-bis(4-hidroxifenil) propan	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate	2,5			Funcția tehnică de aditiv este acceptată numai pentru materialele plastice.	31 decembrie 2028
0098		80-07-9	152	4,4'-diclorodifenil sulfonă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0099		80-08-0	153	4,4'-diaminodifenil sulfonă	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0100		80-09-1	154	4,4'-dihidroxidifenil sulfonă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0101		80-56-8	155	alfa-pinen	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0102		80-62-6	156	metacrilat de metil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0103		84-74-2	157	ester dibutil al acidului ftalic („DBP”)	Aditiv	Toate	6,0		(31) (35)	A se utiliza numai ca: (a) plastifiant; (b) agent tehnic de suport în poliolefine în concentrații de până la 0,05 % din produs.	31 decembrie 2028
0104		85-44-9	158	anhidridă ftalică	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Toate					31 decembrie 2034
0105		85-68-7	159	ester benzil butil al acidului ftalic („BBP”)	Aditiv	Toate	300		(31) (35)	A se utiliza numai ca (a) plastifiant; (b) agent tehnic de suport în concentrații de până la 0,1 % din produs. ≤ 5 % ca sumă a tuturor ftalaților.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0106		87-18-3	160	salicilat de 4-terț-butilfenil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	600	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2028
0107		87-69-4	161	acid tartric L-(+)-	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0108		87-78-5	162	manitol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0109		88-24-4	163	2,2'-metilen bis(4-etil-6-terț-butilfenol)	Aditiv	Toate			(13)		31 decembrie 2034
0110		88-68-6	164	2-aminobenzamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2034
0111		88-99-3	165	acid o-ftalic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0112		89-32-7	166	anhidridă piromelitică	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – expri-mată ca sumă de anhidridă piromelitică și acid piromelitic				31 decembrie 2034
0113		91-08-7	167	2,6-diizocianat de toluen	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită-ții prin conținutul rezid-ual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0114		91-76-9	168	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazină	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0115		91-97-4	169	3,3'-dimetil-4,4'-dii-zocianat bifenil	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită-ții prin conținutul rezid-ual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0116		92-88-6	170	4,4'-dihidroxidifenil	Monomer sau alt reactant	Toate	300				31 decembrie 2034
0117		93-58-3	171	benzoat de metil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0118		93-89-0	172	benzoat de etil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0119		94-13-3	173	4-hidroxibenzoat de propil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0120		95-48-7	174	o-crezol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0121		96-05-9	175	metacrilat de alil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0122		96-33-3	176	acrilat de metil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0123		96-49-1	177	carbonat de etilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	1 500 – exprimată ca etilenglicol				31 decembrie 2034
0124		96-69-5	178	4,4'-tiobis(6-terț-butil-3-metilfenol)	Aditiv	Toate	24				31 decembrie 2034
0125		97-23-4	179	2,2'-dihidroxi-5,5'-diclorodifenilmetan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	600				31 decembrie 2028
0126		97-53-0	180	eugenol	Monomer sau alt reactant	Toate			(32)		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0127		97-63-2	181	metacrilat de etil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0128		97-65-4	182	acid itaconic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034
0129		97-86-9	183	metacrilat de izobutil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0130		97-88-1	184	metacrilat de butil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0131		97-90-5	185	diester al acidului meta- cricil cu etilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0132		98-54-4	186	4-terț-butilfenol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0133		98-83-9	187	alfa-metilstiren	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0134		99-63-8	188	diclorură de acid izoftalic	Monomer sau alt reactant	Toate			(26)		31 decembrie 2034
0135		99-76-3	189	4-hidroxibenzoat de metil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0136		99-96-7	190	acid p-hidroxibenzoic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul sub- stanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0137		100-20-9	191	diclorură de acid tereftalic	Monomer sau alt reactant	Toate			(27)		31 decembrie 2034
0138			192	acid ftalic	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate			(27)		31 decembrie 2034
0139		100-42-5	193	stiren	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0140		100-51-6	194	alcool benzilic	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0141		100-52-7	195	benzaldehydă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Există riscul ca migrarea substanței să deterio- reze caracteristicile organoleptice ale apei potabile și, în acest caz, produsul să nu respecte Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0142		100-97-0	196	hexametilentetramină	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimeri- zare	Toate			(15)		31 decembrie 2034
0143		101-43-9	197	metacrilat de ciclohexil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0144		101-68-8	198	4,4'-diizocianat de difenilmetan	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0145		101-90-6	199	eter diglicidilic al rezorcinolului	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Poate intra în contact cu apa doar în mod indi- rect, în spatele unui strat de polietilentereftalat (PET). Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA); CMA = 0,0083 dm ⁻¹ .	31 decembrie 2028
0146		102-08-9	200	N,N'-difeniltiouree	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	150				31 decembrie 2034
0147		102-09-0	201	difenil carbonat	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0148		102-39-6	202	acid (1,3-fenilendioxi) diacetic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0149		102-40-9	203	1,3-bis(2-hidroxiethoxi) benzen	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0150		102-60-3	204	N,N,N',N'-tetracis (2-hidroxiopropil) etilenediamină	Monomer sau alt reactant Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0151		103-11-7	206	acrilat de 2-etilhexil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0152		103-23-1	207	adipat de bis (2-etilhexil)	Aditiv	Toate	900		(31)		31 decembrie 2034
0153		103-90-2	208	N-(4-hidroxifenil) acetamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0154		104-76-7	209	2-etil-1-hexanol	Monomer sau alt reactant	Toate	1500				31 decembrie 2034
0155		105-08-8	210	1,4-bis(hidroximetil) ciclohexan	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0156		105-38-4	211	propionat de vinil	Monomer sau alt reactant	Toate			(1)		31 decembrie 2034
0157		105-60-2	212	caprolactamă	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de polimerizare	Toate			(4)	Atunci când se utilizează pentru învelișuri, numai pentru învelișurile întărite la cald.	31 decembrie 2034
0158		105-62-4	213	diolcat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0159		106-14-9	214	acid 12-hidroxistearic	Monomer sau alt reactant Aditiv Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034
0160		106-31-0	215	anhidridă butirică	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0161		106-44-5	216	p-crezol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0162		106-46-7	217	1,4-diclorbenzen	Monomer sau alt reactant	Toate	600				31 decembrie 2028
0163		106-63-8	218	acrilat de izobutil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0164		106-89-8	219	epiclorhidrină	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2028
0165		106-91-2	220	metacrilat de 2,3-epoxipropil	Monomer sau alt reactant	Toate	1,0			Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0166		106-97-8	221	butan	Adiviv sau auxiliir de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0167		106-98-9	222	1-butenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0168		106-99-0	223	butadienă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2028
0169		107-13-1	225	acrilonitril	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2028
0170		107-15-3	226	etilendiamină	Monomer sau alt reactant Auxiliir de producție a polimerilor	Toate	600				31 decembrie 2034
0171		107-21-1	227	etilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate			(2)		31 decembrie 2034
0172		107-92-6	229	acid butiric	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0173		108-01-0	230	dimetilaminoetanol	Monomer sau alt reactant	Toate	900				31 decembrie 2034
0174		108-05-4	231	acetat de vinil	Monomer sau alt reactant	Toate	600				31 decembrie 2028
0175		108-24-7	232	anhidridă acetică	Monomer sau alt reactant Adiviv Auxiliir de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0176		108-30-5	233	anhidridă succinică	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0177		108-31-6	234	anhidridă maleică	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			(3)		31 decembrie 2034
0178		108-39-4	235	<i>m</i> -crezol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0179		108-45-2	236	1,3-fenilendiamină	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Se aplică o limită de detecție de 0,1 µg/l.	31 decembrie 2028
0180		108-46-3	237	1,3-dihidroxibenzen (rezorcinol)	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	120				31 decembrie 2034
0181		108-55-4	238	anhidridă glutarică	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0182		108-78-1	239	2,4,6-triamino-1,3,5-triazină (melamină)	Monomer sau alt reactant	Toate	125				31 decembrie 2028
0183		108-91-8	240	ciclohexilamină	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Toate					31 decembrie 2028
0184		108-95-2	241	fenol	Monomer sau alt reactant	Toate	150				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0185		109-43-3	242	sebacat de dibutil	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0186		109-53-5	243	eter izobutil vinilic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2034
0187		109-66-0	244	pentan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0188		109-67-1	245	1-pentenă	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0189		109-99-9	246	tetrahidrofuran	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30				31 decembrie 2028
0190		110-15-6	247	acid succinic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0191		110-16-7	248	acid maleic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			(3)		31 decembrie 2034
0192		110-17-8	249	acid fumaric	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul sub- stanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0193		110-30-5	250	N,N'-etilenbisstearamidă	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0194		110-31-6	251	N,N'-etilenbisoleamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0195		110-44-1	252	acid sorbic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0196		110-60-1	253	1,4-diaminobutan	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0197		110-63-4	254	1,4-butandiol	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate			(29)		31 decembrie 2034
0198		110-88-3	255	trioxan	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0199		110-94-1	256	acid glutaric	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2037
0200		111-06-8	258	acid palmitic, ester butilic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0201		111-14-8	259	acid heptanoic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0202		111-20-6	260	acid sebacic	Monomer sau alt reactant Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0203		111-40-0	261	dietilentriamină	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0204		111-41-1	262	N-(2-aminoetil) etanolamină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5			Poate intra în contact cu apa doar în mod indirect, în spatele unui strat de polietilentereftalat (PET).	31 decembrie 2028
0205		111-46-6	263	dietilenglicol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Toate			(2)		31 decembrie 2034
0206		111-66-0	264	1-octenă	Monomer sau alt reactant	Toate	750				31 decembrie 2034
0207		111-87-5	265	1-octanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0208		112-27-6	266	trietilenglicol	Monomer sau alt reactant Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0209		112-30-1	267	1-decanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0210		112-41-4	268	1-dodecenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0211		112-60-7	269	tetraetilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0212		112-80-1	270	acid oleic	Monomer sau alt reactant Aditiv Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2028
0213		112-84-5	271	erucamidă	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034
0214		112-85-6	272	acid behenic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0215		112-86-7	273	acid erucic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2028
0216		112-96-9	274	octadecil izocianat	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0217		115-07-1	275	propilenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0218		115-11-7	276	izobutenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap} , organics) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap} , organics] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0219		115-27-5	277	anhidridă hexacloroen- dometilentetrahidrofta- lică	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate	0,1				31 decembrie 2034
0220		115-28-6	278	acid hexacloroendome- tilentetrahidroftalic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate	0,1				31 decembrie 2028
0221		115-77-5	279	pentaeritritol	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2034
0222		115-96-8	280	fosfat de tricloretil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	0,1				31 decembrie 2028
0223		116-14-3	281	tetrafluoroetilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Atunci când se utili- zează pentru învelișuri, numai ca monomer pentru aditivii polimerici.	31 decembrie 2028
0224		116-15-4	282	hexafluorpropilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1		(38)		31 decembrie 2028
0225		117-81-7	283	ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic („DEHP”)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30		(31) (35)	A se utiliza numai ca: (a) plastifiant; sau (b) agent tehnic de su- port în concentra- ții de până la 0,1 % din produs.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0226		119-36-8	284	salicilat de metil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1500				31 decembrie 2028
0227		119-47-1	285	2,2'-metilen bis (4-metil-6-terț-butilfenol)	Aditiv	Toate			(13)		31 decembrie 2028
0228		119-61-9	286	benzofenonă	Auxiliar de polimerizare	Toate	30				31 decembrie 2028
0229		120-47-8	287	4-hidroxibenzoat de etil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0230		120-61-6	288	tereftalat de dimetil	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0231		120-80-9	289	1,2-dihidroxibenzen	Monomer sau alt reactant	Toate	300				31 decembrie 2028
0232		121-79-9	290	ester propilic al acidului galic	Aditiv	Toate			(19)		31 decembrie 2034
0233		121-91-5	291	acid izoftalic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			(26)		31 decembrie 2034
0234		122-20-3	292	triizopropanolamină	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Toate	250				31 decembrie 2034
0235		122-52-1	293	fosfit de trietil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0236		123-28-4	294	tiodipropionat de didodecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(14)		31 decembrie 2034
0237		123-31-9	295	1,4-dihidroxibenzen	Monomer sau alt reactant	Toate	30				31 decembrie 2028
0238		123-38-6	296	propionaldehidă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0239		123-62-6	297	anhidridă propionică	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0240		123-72-8	298	butiraldehidă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0241		123-76-2	299	acid levulinic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0242		123-86-4	300	acetat de butil	Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0243		123-95-5	301	acid stearic, ester butilic	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0244		123-99-9	302	acid azelaic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0245		124-04-9	303	acid adipic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0246		124-07-2	304	acid caprilc	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0247		124-09-4	305	hexametilendiamină	Monomer sau alt reactant	Toate	120				31 decembrie 2034
0248		124-26-5	306	stearamidă	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0249		124-38-9	307	dioxid de carbon	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0250		126-13-6	308	acetoizobutirat de zaharoză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0251		126-14-7	309	octaacetat de zaharoză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0252		126-30-7	310	2,2'-dimetil-1,3-propanediol (neopentilglicol)	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – exprimată ca mono și dietilenglicoli				31 decembrie 2034
0253		126-58-9	311	dipentaeritritol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0254		126-98-7	312	metacrilonitril	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2034
0255		127-63-9	313	difenil sulfonă	Monomer sau alt reactant	Toate	150				31 decembrie 2034
0256		127-91-3	314	beta-pinen	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0257		128-37-0	315	2,6-diterț-butil-p-crezol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	150	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0258		131-17-9	316	ftalat de dialil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2034
0259		131-53-3	317	2,2'-dihidroxi-4-metoxibenzofenonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(8)		31 decembrie 2034
0260		131-56-6	318	2,4-dihidroxibenzofenonă	Auxiliar de polimerizare	Toate			(8)		31 decembrie 2034
0261		131-57-7	319	2-hidroxi-4-metoxibenzofenonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(8)		31 decembrie 2034
0262		136-60-7	320	benzoat de butil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0263		137-66-6	321	palmitat de ascorbil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0264		140-88-5	323	acrilat de etil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0265		141-22-0	324	acid ricinoleic	Monomer sau alt reactant	Toate	2100				31 decembrie 2028
0266		141-32-2	325	acrilat de n-butyl	Monomer sau alt reactant	Toate, cu excepția cauciucului			(21)		31 decembrie 2034
0267		141-43-5	326	2-aminoetanol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Poate intra în contact cu apa doar în mod indirect, în spatele unui strat de PET, cu excepția cazului în care este utilizat pentru învelișuri.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0268		141-78-6	327	acetat de etil	Aditiv	Toate					31 decembrie 2034
0269		141-82-2	328	acid malonic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0270		142-62-1	329	acid hexanoic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0271		143-07-7	330	acid lauric	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0272		143-08-8	331	1-nonanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0273		143-28-2	332	alcool oleilic	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0274		144-62-7	333	acid oxalic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	300				31 decembrie 2034
0275		151-56-4	334	etilenimină	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2028
0276		301-02-0	335	oleamidă	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0277		334-48-5	336	acid <i>n</i> -decanoic	Monomer sau alt reactant Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0278		345-92-6	337	4,4'-difluorbenzofenonă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0279		373-49-9	338	acid palmitoleic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0280		409-21-2	339	carbură de siliciu	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0281		461-58-5	340	dicianodiamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	3000				31 decembrie 2034
0282		498-66-8	341	biciclo[2.2.1]2-heptenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0283		502-44-3	342	caprolactonă	Monomer sau alt reactant	Toate			(28)		31 decembrie 2034
0284		504-63-2	343	1,3-propandiol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0285		505-65-7	344	1,4-butandiolformal	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5		(15) (29)		31 decembrie 2034
0286		506-30-9	345	acid arahidic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
0287		514-10-3	346	acid abietic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0288		528-44-9	347	acid trimelitic	Monomer sau alt reactant	Toate			(20)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0289		544-63-8	348	acid miristic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2028
0290		552-30-7	349	anhidridă trimelitică	Monomer sau alt reactant	Toate			(20)		31 decembrie 2034
0291		557-59-5	350	acid lignoceric	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0292		563-45-1	351	3-metil-1-butenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1			A se utiliza numai în polipropilenă. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
0293		576-26-1	352	2,6-dimetilfenol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0294		584-09-8	353	sare de rubidiu a acidu- lui carbonic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	600				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0295		584-84-9	354	2,4-diizocianat de toluen	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0296		585-07-9	355	metacrilat de terț-butil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0297		592-41-6	356	1-hexenă	Monomer sau alt reactant	Toate	150				31 decembrie 2034
0298		599-64-4	358	4-cumilfenol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0299		611-99-4	359	4,4'-dihidroxibenzofenonă	Auxiliar de polimerizare	Toate			(8)		31 decembrie 2034
0300		620-67-7	360	triheptanoat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0301		629-11-8	361	1,6-hexandiol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0302		630-08-0	362	monoxid de carbon	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0303		646-06-0	363	1,3-dioxolan	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0304		689-12-3	365	acrilat de izopropil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2028
0305		691-37-2	366	4-metil-1-pentenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0306		693-23-2	367	acid <i>n</i> -dodecandionic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0307		693-36-7	368	tiodipropionat de dioctadecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(14)		31 decembrie 2034
0308		693-57-2	369	acid 12-aminododecanoic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0309		760-93-0	370	anhidridă metacrilică	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0310		818-61-1	371	monoacrilat de etilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0311		822-06-0	372	diizocianat de hexamilenă	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0312		840-65-3	373	2,6-naftalendicarboxilat de dimetil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0313		868-77-9	374	monometacrilat de etilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0314		872-05-9	375	1-decenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0315		872-50-4	376	N-metilpirolidonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	3000				31 decembrie 2028
0316		919-30-2	377	3-aminopropiltriethoxisilan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5			Conținutul rezidual extractibil de 3-aminopropiltriethoxisilan trebuie să fie mai mic de 3 mg/kg agent de umplere atunci când se utilizează pentru tratarea suprafețelor reactive ale materialelor de umplură anorganice. MTC _{tap} = 2,5 µg/l atunci când se folosește pentru tratarea suprafețelor materialelor și produselor.	31 decembrie 2034
0317		923-02-4	378	N-metilolmetacrilamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0318		924-42-5	379	N-metilolacrilamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0319		925-60-0	380	acrilat de propil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2028
0320		931-88-4	381	ciclooctenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0321		947-04-6	382	lauro lactamă	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0322		948-65-2	383	2-fenilindol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	750				31 decembrie 2028
0323		991-84-4	384	2,4-bis(octilmercapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terț-butilanilino)-1,3,5-triazină	Aditiv	Toate	1500	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0324		999-61-1	385	acrilat de 2-hidroxipropil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – exprimată ca sumă de acrilat de 2-hidroxipropil și acrilat de 2-hidroxizopropil			Poate să conțină până la 25 % (g/g) acrilat de 2-hidroxizopropil (nr. CAS 2918-23-2). Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0325		1034-01-1	386	ester al acidului galic cu octil	Aditiv	Toate			(19)		31 decembrie 2028
0326		1072-63-5	387	1-vinilimidazol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0327		1120-36-1	388	1-tetradecenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0328		1141-38-4	389	acid 2,6-naftalendicarboxilic	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0329		1166-52-5	390	ester al acidului galic cu dodecil	Aditiv	Toate			(19)		31 decembrie 2028
0330		1187-93-5	391	eter de perfluorometil perfluorovinil	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, învelișuri, cauciuc	0,1		(38)	A se utiliza doar în: — învelișuri sau — cauciuc sau fluoropolimeri și perfluoropolimeri destinați produselor cu un factor de conversie (raport S/V) ≤ 0,0067 dm ⁻¹ .	31 decembrie 2028
0331		1241-94-7	392	ester al acidului fosforic cu difenil 2-etilhexil	Aditiv	Toate	120				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0332		1302-78-9	393	bentonită	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0333		1305-62-0	394	hidroxid de calciu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0334		1305-78-8	395	oxid de calciu	Aditiv Auxiliar de polimerizare	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0335		1309-42-8	396	hidroxid de magneziu	Aditiv	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmenților, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0336		1309-48-4	397	oxid de magneziu	Aditiv Auxiliar de polimerizare	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmenților, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0337		1309-64-4	398	trioxid de antimoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru antimoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0338		1310-58-3	399	hidroxid de potasiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0339		1310-73-2	400	hidroxid de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0340		1313-82-2	401	sulfură de sodiu	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0341		1314-13-2	402	oxid de zinc	Aditiv Auxiliar de polimerizare	Toate			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0342		1314-98-3	403	sulfură de zinc	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Toate			Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0343		1317-33-5	404	disulfură de molibden	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0344		1321-74-0	405	divinilbenzen	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1 – exprimată ca sumă de divinilbenzen și etilvinilbenzen			Poate să conțină până la 45 % (g/g) etilvinilbenzen. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0345		1323-39-3	406	monostearat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0346		1330-80-9	408	monooleat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0347		1332-58-7	410	caolin	Aditiv	Toate				Particulele pot fi mai mici de 100 nm numai dacă sunt încorporate într-o cantitate mai mică de 12 % g/g într-un strat intern, format din copolimer de etilenă și alcool vinilic (<i>ethylene vinyl alcohol</i> — EVOH), care face parte dintr-o structură pluristratificată, stratul aflat în contact direct cu apa potabilă realizând o barieră funcțională prin care se împiedică migrarea particulelor în apă. În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0348		1333-86-4	411	negru-de-fum	Aditiv	Toate		Hidrocarburi aromatice policiclice MTC _{tap} = 0,1 µg/l		Particule primare de 10-300 nm care sunt agregate la o dimensiune de 100-1 200 nm care pot forma aglomerate în cadrul dimensiunii de distribuție de 300 nm – mm. Substanțe extractibile cu toluen: maximum 0,1 %, determinate în conformitate cu metoda ISO 6209. Absorbția UV a extractului de ciclohexan la 386 nm: < 0,02 AU pentru o celulă de 1 cm sau < 0,1 AU pentru o celulă de 5 cm, determinat în conformitate cu o metodă recunoscută de analiză. Conținutul de benzo(a) piren: max 0,25 mg/kg de negru-de-fum. Nivelul maxim de utilizare a negrului-de-fum în materiale plastice: 2,5 % g/g.	31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0349		1335-23-5	412	iodură de cupru	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(6) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0350		1336-21-6	413	hidroxid de amoniu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0351		1338-39-2	414	monolaurat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0352		1338-41-6	415	monostearat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0353		1338-43-8	416	monooleat de sorbitan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0354		1343-98-2	417	acid silicic	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se uti- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0355		1344-28-1	418	oxid de aluminiu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru alu-miniu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utili-zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin-țele privind puritatea pigmentilor, a coloran-ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0356		1401-55-4	419	acizi tanici	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Conform specificațiilor JECFA.	31 decembrie 2034
0357		1459-93-4	420	izoftalat de dimetil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0358		1477-55-0	421	1,3-benzendimetana-mină	Monomer sau alt reactant	Toate			(33)		31 decembrie 2034
0359		1533-45-5	422	4,4'-bis(2-benzoxazo-lil)stilben	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0360		1623-05-8	423	eter perfluoropropil-perfluorovinilic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5		(38)		31 decembrie 2028
0361		1647-16-1	424	1,9-decadienă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0362		1663-39-4	425	acrilat de terț-butil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0363		1675-54-3	426	2,2-bis(4-hidroxifenil)propan bis (2,3-epoxipropil)eter	Monomer sau alt reactant (rășină)	Toate	450 – exprimată ca BADGE și produsele sale de hidroliză	Clorohidrine BADGE MTC _{tap} = 50 µg/l bisfenol-A MTC _{tap} = 2,5 µg/l epiclorhidrină MTC _{tap} = 0,1 µg/l	(49)	În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 al Comisiei (JO L 302, 19.11.2005, p. 28).	31 decembrie 2034
0364		1679-51-2	427	4-(hidroximetil)-1-ciclohexan	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0365		1709-70-2	428	1,3,5-trimetil-2,4,6-tris (3,5-di-terț-butil-4-hidroxibenzil)benzen	Aditiv	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0366		1761-71-3	429	bis(4-aminociclohexil)metan	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0367		1843-03-4	430	1,1,3-tris(2-metil-4-hidroxi-5-terț-butilfenil)butan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034
0368		1843-05-6	431	2-hidroxi-4-n-octiloxibenzofenonă	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(8)		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0369		2035-75-8	432	anhidridă adipică	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0370		2082-79-3	433	octadecil-3-(3,5-di-terț- butil-4-hidroxifenil) propionat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300	Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0371		2082-81-7	434	diester al acidului meta- criclic cu 1,4-butandiol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0372		2123-24-2	435	caprolactamă, sare de sodiu	Monomer sau alt reactant	Toate			(4)		31 decembrie 2034
0373		2146-71-6	436	laurat de vinil	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0374		2156-97-0	437	acrilat de dodecil		Toate	2,5				31 decembrie 2034
0375		2162-74-5	438	bis(2,6-diizopropilfenil) carbodiimidă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – expri- mată ca suma dintre bis (2,6-diizo- propilfenil) carbodiimidă și produsul ei de hidroliză 2,6-diizopro- pilanilină				31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0376		2177-70-0	439	metacrilat de fenil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0377		2210-28-8	440	metacrilat de propil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2028
0378		2315-68-6	441	benzoat de propil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0379		2425-79-8	442	1,4-butandiol bis (2,3-epoxipropil)eter	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg din produs, exprimat în grupă epoxidică. Greutatea moleculară a grupei epoxidice este de 43 Da. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2034
0380		2432-99-7	443	acid 11-aminoundecanoic	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2034
0381		2440-22-4	444	2-(2'-hidroxi-5'-metil-fenil)benzotriazol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(12)		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0382		2466-09-3	445	acid pirofosforic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0383		2495-35-4	446	acrilat de benzil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2034
0384		2495-37-6	447	metacrilat de benzil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2034
0385		2499-59-4	448	acrilat de n-octil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2028
0386		2500-88-1	449	disulfură de dioctadecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0387		2561-88-8	450	anhidridă sebacică	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0388		2682-20-4	451	2-metil-4-izotiazolin-3-onă	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	25			A se utiliza numai în dispersii și emulsii apoase de polimeri.	31 decembrie 2034
0389		2725-22-6	452	2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0390		2768-02-7	453	viniltrimetoxisilan	Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0391		2855-13-2	454	1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexan	Monomer sau alt reactant	Toate	300				31 decembrie 2034
0392		2867-47-2	455	metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1				31 decembrie 2034
0393		2998-08-5	456	acrilat de sec-butil	Monomer sau alt reactant	Toate			(21)		31 decembrie 2028
0394		2998-18-7	457	metacrilat de sec-butil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2028
0395		3061-75-4	458	behenamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0396		3135-18-0	459	3,5-di-terț-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0397		3173-53-3	460	izocianat de ciclohexil	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0398		3173-72-6	461	diizocianat de 1,5-naftalină	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0399		3195-78-6	462	N-vinil-N-metilacetamidă	Monomer sau alt reactant	Toate	1,0				31 decembrie 2034
0400		3290-92-4	463	trimetacrilat de 1,1,1-trimetilolpropan	Auxiliar de polimerizare	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0401		3293-97-8	464	2-hidroxi-4- <i>n</i> -hexiloxibenzofenonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(8)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0402		3333-62-8	465	7-[2H-nafto(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarină	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0403		3648-18-8	466	dilaurat de di-n-octilstaniu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2028
0404		3825-26-1	468	acid perfluorooctanoic, sare de amoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(38) (39)	Se utilizează numai în obiecte cu mai multe utilizări, sinterizate la temperaturi înalte.	31 decembrie 2028
0405		3864-99-1	469	2-(2'-hidroxi-3,5'-di-terț-butilfenil)-5-clorobenzotriazol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produse-lor de degradare, a se vedea tabelul 4.	(12)		31 decembrie 2028
0406		3896-11-5	470	2-(2'-hidroxi-3'-terț-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(12)		31 decembrie 2034
0407		3965-55-7	471	5-sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0408		4066-02-8	472	2,2'-metilenbis (4-metil- 6-ciclohexilfenol)	Aditiv	Toate			(5)		31 decembrie 2034
0409		4074-90-2	473	adipat de divinil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 mg/kg din produs. A se utiliza numai drept comonomer. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
0410		4098-71-9	475	1-izocianat-3-izociana- tometil-3,5,5-trimetil- ciclohexan	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0411		4128-73-8	476	4,4'-diizocianat difenil eter	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0412		4130-42-1	477	2,6-di-terț-butil-4-etilfenol	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	240	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.		Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
0413		4191-73-5	478	4-hidroxibenzoat de izopropil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0414		4196-95-6	479	anhidridă azelaică	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0415		4221-80-1	480	3,5-di-terț-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4-di-terț-butilfenil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0416		4422-95-1	481	triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxi- lic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – expri- mată ca acid 1,3,5-ben- zentricarbo- xilic				31 decembrie 2037
0417		4655-34-9	482	metacrilat de izopropil	Monomer sau alt reactant	Toate			(22)		31 decembrie 2028
0418		4724-48-5	483	acid <i>n</i> -octilfosfonic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0419		4767-03-7	484	acid 2,2-bis(hidroxime- til)propionic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformită- ții prin conținutul rezid- ual per suprafață de contact cu apa potabilă (CMA) până la apariția unei metode analitice. Atunci când se utili- zează pentru învelișuri, numai ca monomer pentru aditivii polime- rici.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0420		5124-30-1	485	4,4'-diizocianat de dicitlohexilmetan	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0421		5136-44-7	486	etilen-N-palmita-midă-N'-stearamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0422		5232-99-5	487	ester al etilului cu acid 2-ciano-3,3-difenilacri-lic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0423		5518-18-3	488	N,N'-etilenbispalmitamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0424		5873-54-1	490	2,4'-diizocianat de difenilmetan	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0425		6182-11-2	491	distearat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0426		6197-30-4	492	ester al acidului 2-ciano-3,3 difenilacrilic cu 2-etilhexil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0427		6200-40-4	493	clorură de bis(2-hidroxi-2-hidroxipropil-3-(dodeciloxi) metilamoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	90				31 decembrie 2028
0428		6303-21-5	494	acid hipofosforos	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0429		6642-31-5	495	6-amino-1,3-dimetiluracil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0430		6683-19-8	496	pentaeritritol tetrakis [3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat]	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0431		6846-50-0	497	2,2,4-trimetil-1,3-pentanediol diisobutirat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	250			A se utiliza numai în învelișuri.	31 decembrie 2034
0432		6864-37-5	498	3,3'-dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetan	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în poliamide.	31 decembrie 2034
0433		6915-15-7	499	acid malic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate				În cazul utilizării ca monomer, a se utiliza doar ca un comonomer în poliesterii alifatici, până la un nivel maxim de 1 % pe o bază molară, cu excepția utilizării pentru învelișuri.	31 decembrie 2034
0434		7128-64-5	500	2,5-bis(5-terț-butil-2-benzoxazolil)tiofen	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30			Se aplică cerințe privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0435		7456-68-0	502	4,4'-oxibis (benzensulfonilazidă)	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0436		7585-39-9	503	beta-dextrină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0437		7631-90-5	505	bisulfid de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(18)		31 decembrie 2034
0438		7632-00-0	506	nitrit de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30				31 decembrie 2034
0439		7647-01-0	507	acid clorhidric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0440		7647-15-6	508	bromură de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0441		7664-38-2	509	acid fosforic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0442		7664-41-7	510	amoniac	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2037
0443		7681-11-0	512	iodură de potasiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(6)		31 decembrie 2034
0444		7681-82-5	513	iodură de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(6)		31 decembrie 2034
0445		7757-83-7	516	sulfid de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(18)	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0446		7758-02-3	517	bromură de potasiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0447		7782-42-5	521	grafit	Aditiv	Toate		Hidrocarburi aromatice policiclice MTC _{tap} = 0,1 µg/l		Grafituri în conformitate cu numărul EUPL 2039, anexa IV.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0448		7782-50-5	522	clor	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0449		7787-70-4	523	bromură de cupru	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(6) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0450		8001-22-7	524	ulei de soia	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0451		8001-39-6	525	ceară de Japonia	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0452		8001-75-0	526	cerezină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0453		8001-79-4	527	ulei de ricin	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Toate					31 decembrie 2028
0454		8002-43-5	528	lecitină	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2037
0455		8002-53-7	529	ceară montană	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0456		8006-44-8	530	ceară candelilla	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0457		8012-89-3	531	ceară de albine	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0458		8013-07-8	532	ulei de soia, epoxidat	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	1500		(31)	Oxiran < 8 %, indice de iod < 6.	31 decembrie 2034
0459		8015-86-9	533	ceară de carnauba	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0460		8017-16-1	534	acizi polifosforici	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0461		8050-09-7	535	colofoniu	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0462		8050-15-5	536	ester de colofoniu hidrogenat cu metanol	Aditiv	Toate, cu excepția cauciucului					31 decembrie 2034
0463		8050-26-8	537	ester de colofoniu cu pentaeritritol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0464		8050-31-5	538	ester de colofoniu cu glicerină	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0465		8052-10-6	539	rășină de ulei de tal	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0466		8062-15-5	540	acid lignosulfonic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	12			A se utiliza doar ca agent de dispersie în dispersiile de materiale plastice.	31 decembrie 2028
0467		9000-01-5	541	gumă arabică	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0468		9000-11-7	542	carboximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0469		9000-16-2	543	damar	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0470		9000-30-0	544	gumă de guar	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0471		9000-65-1	545	gumă tragacant	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0472		9000-69-5	546	pectină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0473		9000-70-8	547	gelatină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0474		9000-71-9	548	cazeină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0475		9002-88-4	549	ceară de polietilenă	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0476		9003-07-0	550	ceară de polipropilenă	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0477		9003-39-8	552	polivinilpirolidonă	Monomer sau alt reactant	Toate				Substanța respectă criteriile de puritate stabilite în Directiva 2008/84/CE a Comisiei.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0478		9004-34-6	553	celuloză	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2037
0479		9004-36-8	554	acetobutirat de celuloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0480		9004-57-3	555	etilceluloză	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0481		9004-58-4	556	etilhidroxietilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0482		9004-59-5	557	metiletilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0483		9004-62-0	558	hidroxietilceluloză	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0484		9004-64-2	559	hidroxipropilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0485		9004-65-3	560	metilhidroxipropilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0486		9004-67-5	561	metilceluloză	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0487		9004-70-0	562	nitroceluloză	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0488		9004-97-1	563	polietilenglicol monoricinoleat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2100				31 decembrie 2028
0489		9005-25-8	564	amidon alimentar	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0490		9005-27-0	565	hidroxietilamidon	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0491		9005-32-7	566	acid alginic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0492		9005-37-2	567	alginat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0493		9005-64-5	568	monolaurat de polietileneglicol sorbitan	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0494		9005-65-6	569	monooleat de polietilenglicol sorbitan	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0495		9005-66-7	570	monopalmitat de polietilenglicol sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0496		9005-67-8	571	monostearat de polietilenglicol sorbitan	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
0497		9005-70-3	572	trioleat de polietilenglicol sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0498		9005-71-4	573	tristearat de polietilenglicol sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0499		9006-04-6	574	cauciuc natural	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate				La recuperarea și coagularea cauciucului natural, se poate utiliza amoniac, acid formic, acid acetic și bisulfat de sodiu. Alți aditivi ai cauciucului natural trebuie enumerați în lista pozitivă.	31 decembrie 2028
0500		9032-42-2	576	hidroxietilmetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0501		9044-17-1	577	copolimer de izobutilenă-butenă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0502		9046-01-9	578	fosfat de polietilenglicol tridecil eter	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250			Fosfat de polietilenglicol (EO < 11) tridecaeter (ester mono și dialchil) cu un conținut de maximum 10 % polietilenglicol (EO < 11) tridecileter.	31 decembrie 2028
0503		9049-76-7	579	hidroxipropilamidon	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0504		10016-20-3	580	alfa-dextrină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0505		10022-31-8	581	azotat de bariu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru bariu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utili- zează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0506		10039-33-5	582	bis(2-etilhexil maleat) de di-n-octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2034
0507		10043-11-5	583	nitrură de bor	Aditiv	Toate			Pentru bor, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utili- zează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2037
0508		10043-35-3	584	acid boric	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate			Pentru bor, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0509		10094-45-8	587	octadecilerucamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034
0510		10436-08-5	589	cis-11-eicosenamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0511		10595-80-9	590	metacrilat de 2-sulfoetil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Verificarea conformității prin conținutul rezidua- l per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0512		10605-09-1	591	stearat de ascorbil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0513		11097-59-9	592	hidroxicarbonat de alu- miniu și magneziu	Aditiv	Toate			Pentru alu- miniu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utili- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmentilor, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0514		11132-73-3	595	lignoceluloză	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0515		11138-66-2	596	gumă xantan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0516		12001-26-2	597	mică	Aditiv	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0517		12007-55-5	599	tetraborat de bariu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru bariu și bor, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0518		12072-90-1	600	hidromagnezit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0519		12124-97-9	601	bromură de amoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0520		12198-93-5	602	ozocherită	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0521		12269-78-2	603	pirofilită	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0522		12304-65-3	604	hidrotalcit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0523		12542-30-2	605	acrilat de dicitopentenil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0524		13003-12-8	608	4,4'-butiliden-bis (6-terț-butil-3-metilfenil-ditridecil fosfit)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034
0525		13445-56-2	609	acid pirofosforos	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0526		13560-49-1	611	diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis (2-hidroxietilic)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0527		13811-50-2	612	N,N'-divinil-2-imidazolidonă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) în cazul reacției cu apa.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0528		13983-17-0	613	wolastonit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0529		14464-46-1	614	cristobalit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0530		14807-96-6	615	talc	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0531		14808-60-7	616	cuart	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se uti- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0532		15214-89-8	617	acid 2-acrilamido- 2-metilpropansulfonic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0533		15535-79-2	618	mercaptoacetat de di- <i>n</i> - octilstaniu	Auxiliar de polimerizare	Toate			(10)		31 decembrie 2034
0534		15571-58-1	619	bis(2-etilhexil mercap- toacetat) de di- <i>n</i> - octilstaniu	Auxiliar de polimerizare	Toate			(10)		31 decembrie 2028
0535		15571-60-5	620	dimalcat de di- <i>n</i> - octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0536		16219-75-3	621	5-etilidenbicio[2,2,1] 2heptenă	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice pentru testarea migrării. Se poate utiliza numai pentru produse cu un factor de conversie (raport S/V) ≤ 2 dm ⁻¹ .	31 decembrie 2034
0537		16260-09-6	622	oleilpalmitamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034
0538		16389-88-1	623	dolomită	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0539		16712-64-4	624	acid 6-hidroxi- 2-naftalencarboxilic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0540		18641-57-1	626	tribehenat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0541		19569-21-2	627	huntit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0542		20427-58-1	628	hidroxid de zinc	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0543		21645-51-2	629	hidroxid de aluminiu	Aditiv	Toate			Pentru alu-miniu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0544		22788-19-8	630	dilaurat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0545		23128-74-7	631	1,6-hexametilen-bis [3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) propionamidă]	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2250	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0546		23676-09-7	632	4-etoxibenzoat de etil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	180				31 decembrie 2028
0547		23949-66-8	633	2-etoxi-2'-etiloxanilidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1500				31 decembrie 2034
0548		24800-44-0	634	tripropilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0549		25134-51-4	636	copolimer al acidului acrilic cu acrilat de 2-etilhexil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5 – exprimată ca acrilat de 2-etilhexil		(21)		31 decembrie 2037
0550		25151-96-6	637	diolcat de pentaeritritol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0551		25322-69-4	639	polipropilenglicol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Toate					31 decembrie 2034
0552		25359-91-5	640	copolimerul formaldehidă-1-naftol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0553		25736-61-2	642	copolimerul sării de sodiu a anhidridei stiren-maleice	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Fracțiunea cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 0,05 % (g/g).	31 decembrie 2037
0554		26266-57-9	643	monopalmitat de sorbitan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0555		26266-58-0	644	trioleat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0556		26401-86-5	645	tris(izooctil marcaptopacetat) de mono- <i>n</i> -octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(11)		31 decembrie 2034
0557		26401-97-8	646	bis(izooctil marcaptopacetat) de di- <i>n</i> -octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2034
0558		26402-23-3	647	monohexanoat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0559		26402-26-6	648	monooctanoat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0560		26427-07-6	649	polimer de acid dibutyltostanoic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Unitatea moleculară = (C ₈ H ₁₈ S ₃ Sn ₂) _n (n = 1,5-2).	31 decembrie 2034
0561		26636-01-1	650	bis(izooctil marcaptopacetat) de dimetilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(9)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0562		26658-19-5	651	tristearat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0563		26741-53-7	652	bis (2,4-di-terț-butilfenil)pentaeritritol difosfit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0564		26747-90-0	653	2,4-diizocianat de toluen, dimer	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0565		26836-47-5	654	monostearat de sorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0566		26896-48-0	655	triciclodecandimetanol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0567		26914-43-2	656	acid stirensulfonic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0568		27107-89-7	657	tris(2-etilhexil marcaptoacetat) de mono- <i>n</i> -octilstanu	Auxiliar de polimerizare	Toate			(11)		31 decembrie 2034
0569		27176-87-0	658	acid dodecilbenzensulfonic	Monomer sau alt reactant	Toate	1500				31 decembrie 2034
0570		27194-74-7	659	monolaurat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0571		27458-90-8	660	disulfură de di-terț-dodecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0572		27676-62-6	661	1,3,5-tris(3,5-di-terț-butil-4-hidroxibenzil)-1,3,5-triazină-2,4,6 (1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trionă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0573		27955-94-8	662	1,1,1-tris(4-hidroxifenol)etan	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,25			A se utiliza numai în policarbonați, cu excepția utilizării pentru învelișuri.	31 decembrie 2034
0574		28290-79-1	663	acid linolenic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0575		28931-67-1	664	trimetilpropan trimetacrilat-metil metacrilat, copolimer	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0576		29013-28-3	665	monopalmitat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0577		29116-98-1	666	diolate de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0578		29204-02-2	667	acid gadoleic	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
0579		29894-35-7	668	ricinoleat de poliglicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0580		30233-64-8	669	monobehenat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0581		30899-62-8	670	monolaurat acetat acid de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0582		31570-04-4	671	fosfat de tris(2,4-di-terț-butilfenil)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0583		31831-53-5	672	poliester al 1,4-butan-diol cu caprolactonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(28) (29)	Fracțiunea cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 0,5 % (g/g).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0584		32509-66-3	673	etilen glicol bis[3,3-bis (3-terț-butil-4-hidroxi-fenil)butirat]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034
0585		32647-67-9	674	dibenziliden sorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0586		32687-78-8	675	N,N'-bis([3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxife-nil)propionil] hidrazidă	Aditiv	Toate	750	Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0587		33568-99-9	676	bis(izooctil maleat) de di-n-octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2028
0588		33587-20-1	677	dipalmitat de 1,2-propilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0589		35074-77-2	678	1,6-hexametilen-bis [3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) propionat]	Aditiv	Toate	300	Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0590		35958-30-6	679	1,1-bis(2-hidro- xi-3,5-di-terț-butilfenil) etan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0591		36443-68-2	680	trietilenglicol bis [3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propionat]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	450				31 decembrie 2034
0592		36653-82-4	681	1-hexadecanol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
0593		37205-99-5	682	etilcarboximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0594		37206-01-2	683	metilcarboximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0595		37244-96-5	684	nefelin sienit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0596		37296-97-2	685	acid silicic, sare de fluorură de magneziu-sodiu	Aditiv	Toate			Pentru fluorură, a se vedea anexa V.	A se utiliza doar în straturile materialelor multistrat care nu vin în contact direct cu apa potabilă, cu excepția utilizării pentru învelișuri.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	
0597		37353-59-6	686	hidroximetilceluloză	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0598		38103-06-9	687	bis (anhidridă ftalică) de 2,2-bis (4-hidroxifenil) propan	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0599		38613-77-3	688	difosfonit de tetracis (2,4-di-terț-butil-fenil)–4,4′-bifenililen	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	900				31 decembrie 2028
0600		40601-76-1	689	1,3,5-tris(4-terț-butil-3-hidroxi-2,6-dimetil-benzil)-1,3,5-triazină-2,4,6(1H,3H,5H)-trionă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0601		41484-35-9	690	tiodietanol bis [3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) propionat]	Aditiv	Toate	120	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0602		47465-97-4	691	3,3-bis(3-metil-4-hidroxifenil) 2-indolinonă	Monomer sau alt reactant	Toate	90				31 decembrie 2028
0603		52047-59-3	692	2-(4-dodecilfenil)indol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	3,0				31 decembrie 2028
0604		54140-20-4	693	tripalmitat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0605		54276-35-6	694	metacrilat de sulfopropil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
0606		54849-38-6	695	tris(izooctil marcaptoacetat) de monometilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(9)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0607		57569-40-1	696	diester al acidului teref- talic cu 2,2'-metilenbis (4-metil-6-terț- butilfenol)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(13)		31 decembrie 2028
0608		57583-34-3	697	tris (etilhexil mercap- toacetat) de monometilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(9)		31 decembrie 2028
0609		57583-35-4	698	bis (etilhexil mercap- toacetat) de dimetilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(9)		31 decembrie 2028
0610		58446-52-9	699	stearoilbenzoilmetan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0611		61167-58-6	700	ester al acidului acrilic cu 2-terț-butil-6-(3-terț- butil-2-hidroxi-5-metil- benzil)-4-metilfenilic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2034
0612		61269-61-2	701	copolimer de N,N'-bis (2,2,6,6-tetrametil- 4-piperidil) hexameti- len-diamină-1,2-dibro- moetan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	120				31 decembrie 2037
0613		61752-68-9	702	tetrastearat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0614		61788-47-4	703	acizi grași din ulei de cocos	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2028
0615		61788-85-0	704	ester de polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate					31 decembrie 2034
0616		61788-89-4	705	dimerii acizilor grași nesaturați (C ₁₈), nehi- drogenați, distilați și nedistilați	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate			(17)	Verificarea conformită- ții prin conținutul rezid- ual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0617		61790-12-3	706	acizi grași din ulei de tal	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
0618		61790-53-2	707	diatomită	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utili- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0619		61791-12-6	708	ester al acidului polietilenglicol cu ulei de ricin	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant teh-nologic)	Toate	2100				31 decembrie 2034
0620		62568-11-0	709	monobehenat de sorbitan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0621		63397-60-4	710	bis(2-carbobutoxietil) staniu-bis(izooctil mercaptoacetat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	900				31 decembrie 2028
0622		63438-80-2	711	(2-carbobutoxietil) staniu-tris (izooctil mercaptoacetat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1500				31 decembrie 2028
0623		64147-40-6	712	ulei de ricin deshidratat	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Toate					31 decembrie 2034
0624		~~64365-11-3~~ 7440-44-0	~~713~~	cărbune activ	~~Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor~~	Materiale plastice				A se utiliza numai în PET la un nivel de maximum 10 mg/kg de polimer. Aceleași cerințe de puritate ca și pentru cărbunele vegetal (E 153) precizate în Regu-lamentul (UE) nr. 231/2012 al Comi-siei cu excepția conți-nutului de cenușă care poate fi de până la 10 % (g/g).	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0625		64365-17-9	714	ester de colofoniu hidrogenat cu pentaeritritol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0626		65140-91-2	715	3,5-di-terț-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0627		65447-77-0	716	copolimer al esterului de dimetil cu acidul 1-(2-hidroxi-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil piperidin-succinic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1 500				31 decembrie 2037
0628		65997-06-0	717	colofoniu hidrogenat	Aditiv	Toate, cu excepția cauciucului					31 decembrie 2034
0629		65997-13-9	718	ester de colofoniu hidrogenat cu glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0630		66822-60-4	719	copolimeri de clorură de N-metacrilooxietil-N,N-dimetil-N-carboximetilamoniu cu sarea de sodiu - octadecil metacrilat-etil metacrilat-ciclohexil metacrilat-N-vinil-2-pirolidonă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0631		67649-65-4	720	tris(izooctil mercaptoa- cetat) de mono- <i>n</i> - dodecilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(24)		31 decembrie 2028
0632		67845-93-6	721	3,5-di-terț-butil- 4-hidroxibenzoat de hexadecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0633		68308-53-2	722	acizi grași din ulei de soia	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Toate					31 decembrie 2028
0634		68412-29-3	723	amidon hidrolizat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028
0635		68425-17-2	724	siropuri hidrogenate, pe bază de amidon hidrolizat	Monomer sau alt reactant	Toate				În conformitate cu cri- teriile de puritate pentru siropul de maltitol E 965 (ii) stabilite în Direc- tiva 2008/60/CE a Comisiei.	31 decembrie 2034
0636		68442-12-6	726	Produsele de reacție ale esterului 2-mercaptoetil al acidului oleic cu diclorodimetilstaniu, sulfură de sodiu și triclorometilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(9)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0637		68442-85-3	727	celuloză regenerată	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
0638		68515-49-1 26761-40-0	729	diesteri cu alcooli primari saturați C ₉ -C ₁₁ cu mai mult de 90 % C ₁₀ ai acidului ftalic (DINP)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(25) (31)	A se utiliza numai ca: (a) plastifiant; sau (b) agent tehnic de suport în concentrații de până la 0,1 % din produs. A nu se utiliza în substanțe combinate cu numerele EUPL 0103, 0105, 0225 sau ftalat de diizobutil [sinonime 1,2-bis (2-metilpropil) benzen-1,2-dicarboxilat sau „DIBP”] cu numărul CAS 84-69-5.	31 decembrie 2037
0639		68554-70-1	730	metilsilsesquioxan	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Monomer rezidual în metilsilsesquioxan: < 1 mg metiltrimetoxisilan/kg de metilsilsesquioxan.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0640		68564-88-5	731	acid N-heptilaminoundecanoic	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0641		68610-51-5	732	copolimer de <i>p</i> -crezol- dicitlopentadienă- izobutilenă	Aditiv (polimeric)	Toate	250				31 decembrie 2034
0642		68783-41-5	733	dimerii acizilor grași nesaturați (C ₁₈), hidro- genați, distilați și nedistilați	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant teh- nologic)	Toate			(17)	Verificarea conformită- ții prin conținutul rezid- ual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0643		68951-50-8	735	bis(polietilenglicol) hidroximetilfosfonat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	30				31 decembrie 2028
0644		69226-44-4	736	etilenglicol bis(mercap- toacetat) de di- <i>n</i> - octilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2037
0645		70142-34-6	737	polietilenglicol-30 dipolihidroxistearat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0646		70321-86-7	738	2-[2-hidroxi-3,5-bis (1,1-dimetilbenzil)fenil] benzotriazol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	75				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0647		70331-94-1	739	2,2'-oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0648		71878-19-8	740	poli[6-[(1,1,3,3-tetrametil-butil)amino]-1,3,5-triazină-2,4-diil [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino] hexameten [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	150				31 decembrie 2028
0649		78301-43-6	742	polimerul 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxi propil)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.1.1.2]-heneicosan-21-onă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037
0650		79072-96-1	743	bis(4-etilbenziliden) sorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0651		80181-31-3	744	copolimerul acidului 3-hidroxi-butanoic cu acidul 3-hidroxi-pentanoic	Monomer sau alt reactant	Toate			(34)	Substanța este utilizată ca produs obținut prin fermentație bacteriană. În conformitate cu specificațiile menționate în tabelul 4 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei.	31 decembrie 2028
0652		80410-33-9	745	2,2',2''-nitrolo[fosfit de trietil-tris(3,3',5,5'-tetra-terț-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – exprimată ca sumă de fosfit și fosfat	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0653		80693-00-1	746	difosfit de bis (2,6-di-terț-butil-4-metilfenil) pentaeritritol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – exprimată ca sumă de fosfit și fosfat	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0654		84030-61-5	747	bis(izooctil mercaproatet) de di- <i>n</i> -dodecilstaniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(24)		31 decembrie 2028
0655		84434-12-8	748	N-(2-aminoetil)-beta-alanină, sare de sodiu	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0656		85209-91-2	749	2,2'-metilen bis (4,6-di-terț-butilfenil) fosfat de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2034
0657		85209-93-4	750	2,2'-metilenbis(4,6-di-terț-butilfenil) fosfat de litiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250		Pentru litiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0658		87189-25-1	751	poli(glicerinat de zinc)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0659		87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0	752	bis(metilbenziliden) sorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2037
0660		92704-41-1	753	caolin calcinat	Aditiv	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0661		99880-64-5	754	dibehenat de glicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0662		106246-33-7	755	4,4'-metilenbis(3-clo-ro-2,6-dietilanilină)	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0663		110553-27-0	756	2,4-bis(octiltiometil)-6-metilfenol	Aditiv	Toate			(23)		31 decembrie 2034
0664		110638-71-6	757	vermiculit, produs de reacție cu citrat de litiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru litiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0665		110675-26-8	758	2,4-bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(23)		31 decembrie 2034
0666		118337-09-0	759	2,2'-etilidenbis(4,6-di-terț-butilfenil) fluorfosfonit	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2037
0667		119345-01-6	760	Produsul reacției di-terț-butilfosfonitului cu bifenilul, obținut prin condensarea 2,4-di-terț-butilfenolului cu produsul reacției Friedel-Crafts dintre triclorura fosforoasă și bifenil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	900	Pentru valorile MTC _{tap} ale produse-lor de degradare, a se vedea tabelul 4.		Compoziție: — 4,4'-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fos-fonit] (nr. CAS 38613-77-3) [36-46 % g/g (*)],	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										— 4,3'-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fosfonit] (nr. CAS 118421-00-4) [17-23 % g/g (*)], — 3,3'-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fosfonit] (nr. CAS 118421-01-5) [1-5 % g/g (*)], — 4'-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fosfonit] (nr. CAS 91362-37-7) [11-19 % g/g (*)], — tris(2,4-di-terț-butilfenil)fosfit (nr. CAS 31570-04-4) [9-18 % g/g (*)],	

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										— 4,4'-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fosfonat-0,0-bis(2,4-di-terț-butilfenil)fosfonit (nr. CAS 112949-97-0) [$< 5\text{ }\text{g/g}$ (*)] (*) Cantitatea de substanță utilizată/cantitatea de formulare. Alte specificații: — conținut de fosfor min. 5,4 % până la max. 5,9 %, — indicele de aciditate: max. 10 mg KOH per gram, — intervalul de topire: 85-110 °C.	

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0668		120218-34-0	761	tiodietanolbis(5-meto- xicarbonil-2,6-dime- etil-1,4-dihidropiri- idină-3-carboxilat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2037
0669		123968-25-2	762	acrilat de 2,4-di-terț- pentil-6-[1-(3,5-di-terț- pentil-2-hidroxifenil) etil]fenil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034
0670		129228-21-3	763	3,3-bis(metoxime- til)-2,5-dimetilhexan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0671		132459-54-2	764	N,N'-bis[4-(etoxicarbo- nil)-fenil]-1,4,5,8-tetra- carboxiimidă de naftalină	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			Puritate > 98,1 % (g/g). A se utiliza doar ca un comonomer (max. 4 %) pentru poliesteri (PET, PBT).	31 decembrie 2028
0672		134701-20-5	765	2,4-dimetil-6-(1-metil- pentadecil)fenol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	50				31 decembrie 2034
0673		135861-56-2	766	bis(3,4-dimetilbenzili- den)sorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0674		136504-96-6	767	1,2-bis(3-aminopropil) etilen diamină, polimer cu N-butil-2,2-6,6-tetrametil-4-piperidinamină și 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034
0675		143925-92-2	768	amine, bis oxidate (alchil gras-hidrogenate)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în: (a) poliolefine la o concentrație de 0,1 % (g/g); sau (b) PET la o concentrație de 0,25 % (g/g). Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2034
0676		145650-60-8	769	fosfit de bis(2,4-di-tert-butil-6-metilfenil) etil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – exprimată ca sumă de fosfit și fosfat				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0677		147315-50-2	770	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi)fenol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0678		151841-65-5	771	hidroxibis [2,2'-metilenbis(4,6-di-terț-butilfenil)fosfat] de aluminiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.	Pentru aluminiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0679		153250-52-3	772	dicarboxamid de N,N'-diciclohexil-2,6-naftalină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2028
0680		154862-43-8	773	difosfit de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritrol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – exprimată ca sumă a substanței cu forma oxidată a acesteia bis (2,4-dicumilfenil)pentaeritrolfosfat și produsul de hidroliză al acesteia (2,4-dicumilfenol)				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0681		161717-32-4	774	fosfit de 2,4,6-tris(terț-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	100 – exprimată ca sumă de fosfit, fosfat și produsul de hidroliză = TTBP				31 decembrie 2034
0682		166412-78-8	775	acid 1,2-ciclohexanedicarboxilic, ester de diisononil	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0683		167883-16-1	776	polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu dicitlohexilmetan-4,4'-diizocianat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Fracțiunea cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 1,5 % (g/g).	31 decembrie 2034
0684		174254-23-0	777	acrilat de metil telomer cu esteri ai 1-dodecanetiol cu C ₁₆ -C ₁₈ alchil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				0,5 % din produs. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0685		178671-58-4	778	pentaeritritol tetracis (2-ciano-3,3-difenila- acrilat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0686		182121-12-6	779	9,9-bis(metoximetil) fluoren	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0687		192268-64-7	780	poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)- <i>n</i> -butila- mino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil]imi- no]-1,6-hexandiil- [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]- alfa-[N,N,N',N'-tetra- butil-N''-(2,2,6,6-tetra- metil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)- hexil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]- omega-N,N,N',N'-tetra- butil-1,3,5-triazin-2,4-diamină]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0688		227099-60-7	781	1,3,5-tris(4-benzoilfe- nil) benzen	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0689		661476-41-1	782	polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu 1-izocia- nato-3-izocianatome- til-3,5,5-trimetilciclo- hexan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Fracțiunea cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depă- șească 1 % (g/g).	31 decembrie 2034
0690		736150-63-3	783	gliceride, ulei de ricin mono-, hidrogenate, acetați	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2034
0691		745070-61-5	784	1,3,5-tris(2,2-dimetil- propanamido) benzen	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037
0692		100-21-0	785	acid tereftalic	Monomer sau alt reactant	Toate			(27)		31 decembrie 2034
0693		117-21-5	786	anhidridă 3-cloroftalică	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – expri- mată ca acid 3-cloroftalic				31 decembrie 2034
0694		118-45-6	787	anhidridă 4-cloroftalică	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5 – expri- mată ca acid 4-cloroftalic				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0695		2530-85-0	788	[3-(metacriloxi)propil] trimetoxisilan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5			A se utiliza numai ca agent de tratare a suprafețelor aditivilor anorganici. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice. Este disponibilă numai o metodă de analiză pen- tru determinarea monomerului rezidual în umplutura tratată.	31 decembrie 2034
0696		106990-43-6	791	N,N',N'',N'''-tetracis (4,6-bis(N-butil-(N-me- til-2,2,6,6-tetrame- tilpiperidin-4-il)amino) triazin-2-il)-4,7-diaza- decan-1,10-diamin	Auxiliar de polimerizare	Toate	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0697		203255-81-6	792	3,3',5,5'-tetracis(terț-butil)–2,2'-dihidroxibifenil, ester ciclic cu acid [3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil]oxifosfonic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – exprimată ca sumă a formelor fosfit și fosfat ale substanței și ale produselor de hidroliză				31 decembrie 2028
0698		102-71-6	793	trietanolamină	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare Altele (adjuvant tehnologic)	Toate			(36)		31 decembrie 2034
0699		79-14-1	794	acid glicolic	Monomer sau alt reactant	Toate				A se utiliza doar la fabricarea acidului poliglicolic (PGA) pentru (i) contact indirect cu apa în spatele unor poliesteri precum polietilentereftalat (PET) sau acid polilactic (PLA); și (ii) contact direct cu apa al unui amestec de PGA în concentrație de până la 3 % g/g în PET sau PLA.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0700		124172-53-8	795	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformilhexametilen-diamină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0701		18600-59-4	796	2,2'-(1,4-fenilen)bis [4H-3,1-benzoxazin-4-onă]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5 – inclusiv suma produselor sale de hidroliză				31 decembrie 2034
0702		73018-26-5	797	poliester al acidului adipic cu 1,3-butandiol, 1,2-propandiol și 2-etil-1-hexanol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(30) (31)		31 decembrie 2037
0703		6422-86-2	798	ester al acidului tereftalic cu bis(2-etilhexil)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	3000		(31)		31 decembrie 2034
0704		867-13-0	800	fosfonoacetat de trietil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2034
0705		146340-15-0	802	alcooli, C ₁₂ -C ₁₄ , secundari, β-(2-hidroxi-etoxi), etoxilați	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2028
0706		152261-33-1	803	α-alchene(C ₂₀ -C ₂₄) copolimer cu anhidridă maleică, produs de reacție cu 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0707		1010121-89-7	804	poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropān-1,3-diil)-bloc-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diimi-nooctān-1,8-diil), mixtură de proces cu x = 1 și/ sau 5, neutralizat cu acid dodecilbenzensulfonic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar ca auxiliar de producție a polimerilor la polietilenă (PE), polipropilenă (PP) și polistiren (PS).	31 decembrie 2034
0708		1076-97-7	806	acid ciclohexān-1,4-dicarboxilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	250			A se utiliza doar pentru fabricarea poliestерilor.	31 decembrie 2034
0709			807	nitrură de titan, nanoparticule	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				Absența migrării nanoparticulelor de nitrură de titan. A se utiliza doar în polietilentereftalat (PET) până la 20 mg/kg. În PET, aglomeratele au un diametru de 100-500 nm și constau în nanoparticule primare de nitrură de titan; particulele primare au un diametru de aproximativ 20 nm.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	
0710		882073-43-0	808	bis(4-propilbenziliden) propilsorbitol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250 – inclusiv suma produselor sale de hidroliză				31 decembrie 2028
0711		852282-89-4	809	N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izochinolîn-1,3(2H)-dionă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2028
0712		68441-17-8	811	ceruri de polietilenă, oxidate	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	3000				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0713		124578-12-7	812	copolimer de poli(acid 12-hidroxistearic)- polietilenimină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în materiale plastice în concentrație până la 0,1 % g/g. Preparat prin reacția dintre poli(acid 12-hidroxistearic) și polietilenimină.	31 decembrie 2037
0714			813	diesteri alchilici (C ₄ -C ₂₀) sau ciclohexilici de acid sulfosuccinic, săruri	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2031
0715			814	esteri de polietilenglicol monoalchilici (C ₁₀ -C ₁₆) de acid sulfosuccinic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	100				31 decembrie 2034
0716			816	acid cis-1,2-ciclohe- exandicarboxilic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2031
0717			817	acid cis-endo-biciclo [2.2.1]heptan-2,3-di- icarboxilic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250			Puritate ≥ 96 %.	31 decembrie 2031
0718			818	acid metalilsulfonic, săruri	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2031
0719			819	acid neodecanoic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5 – expri- mată ca acid neodecanoic				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0720			820	acid pimelic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
0721			821	acid stearoil-2-lactilic, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
0722			822	acid percloric, săruri (perclorat)	Monomer sau alt reactant	Toate			(37)		31 decembrie 2031
0723			823	acid 5-sulfoizoftalic, săruri	Monomer sau alt reactant	Toate	250				31 decembrie 2031
0724		329238-24-6	854	acid perfluoroacetic, substituit în poziția α cu copolimerul de per- fluoro-1,2-propilengli- col și perfluoro-1,1-e- etilenglicol, cu grupări terminale clorohexa- fluoropropiloxilice	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38)	A se utiliza doar la con- centrații de până la 0,5 % g/g în polimerizarea fluoropolimerilor pre- lucrați la o temperatură minimă de 340 °C.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0725			855	copolimer (butadien, stiren, metil metacrilat) legat cu 1,3-butandiol dimetacrilat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 12 %.	31 decembrie 2037
0726		25101-28-4	856	copolimer de (butadienă, stiren, metacrilat de metil, acrilat de butil) legat colateral de divinilbenzen sau de dimetacrilat de 1,3-butandiol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 12 %.	31 decembrie 2037
0727		37953-21-2	857	copolimer (metil metacrilat, butil acrilat, stiren, glicidilmetacrilat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 2 %.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0728		90498-90-1	858	3,9-bis[2-(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5 – exprimată ca sumă a substanței și a produsului său de oxidare 3-[(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) prop-2-enoloxi)-1,1-dimetiletil]-9-[(3-(3-terț-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undecan în echilibru cu tautomerul său para chinonă metid				31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0729			859	copolimer de (butadienă, acrilat de etil, metacrilat de metil, stiren) reticulat cu divinilbenzen, în nanoformă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai ca particule în PVC neplastifiat pentru aplicații de apă rece în concentrație de până la 10 % g/g în contact cu apa. Atunci când se utilizează împreună cu substanța cu nr. EUPL 0761 și/sau cu substanța cu nr. EUPL 0767, restricția de 10 % g/g se aplică sumei acestor substanțe. Diametrul particulelor este > 20 nm și pentru cel puțin 95 % din numărul lor, este > 40 nm.	31 decembrie 2034
0730		51798-33-5	860	perfluoro[acid 2-(poli(n-propoxi)]propanoic]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38)	A se utiliza doar la polimerizarea fluoro-polimerilor prelucrați la o temperatură minimă de 265 °C.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0731		13252-13-6	861	perfluoro[acid 2-(n-propoxi)propanoic]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38)	A se utiliza doar la polimerizarea fluoro-polimerilor prelucrați la o temperatură minimă de 265 °C.	31 decembrie 2028
0732		18085-02-4	862	3,4-diacetoxi-1-butenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5 – incluzând produsul de hidroliză 3,4-dihidroxi-1-butenă			A se utiliza doar ca un comonomer pentru copolimeri de alcool etilvinilic (EVOH) și alcool polivinilic (PVOH). Este disponibilă numai o metodă de determinare a conținutului rezidual al substanței în polimer.	31 decembrie 2037
0733		646-25-3	863	1,10-decandiamină	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			A se utiliza doar ca un comonomer în fabricarea articolelor de poliamidă pentru aplicații de apă rece.	31 decembrie 2037
0734		56-06-4	864	2,4-diamino-6-hidroxipirimidină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	250			A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0735		25322-99-0	865	copolimer de acrilat de butil, metacrilat de metil și metacrilat de butil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în: (a) clorură de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 1 % g/g; (b) acid polilactic (PLA) la un nivel maxim de 5 % g/g.	31 decembrie 2037
0736			866	copolimer de acrilat de butil și de metacrilat de metil, reticulat cu metacrilat de alil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 7 %.	31 decembrie 2034
0737		40471-03-2	867	copolimer de metacrilat de butil, acrilat de etil și metacrilat de metil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 2 %.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0738		9010-88-2	868	copolimer de acrilat de etil și metacrilat de metil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în: (a) clorură de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 2 % g/g; (b) acid polilactic (PLA) la un nivel maxim de 5 % g/g; (c) polietilentereftalat (PET) la un nivel maxim de 5 % g/g.	31 decembrie 2037
0739		27136-15-8	869	copolimer de acrilat de butil, metacrilat de metil și stiren	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în clorura de polivinil (PVC) rigidă pentru aplicații de apă rece la o concentrație maximă de 3 %.	31 decembrie 2034
0740		160535-46-6	870	N,N',N''-tris(2-metilciclohexil)-1,2,3-propantricarboxamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0741		6607-41-6	872	2-fenil-3,3-bis(4-hidro- xifenil)ftalimidină	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			A se utiliza doar ca un comonomer pentru copolimerii de policarbonat. Substanța conține ani- lină ca impuritate; este necesară verificarea conformității cu restric- ția stabilită pentru ami- nele aromatice primare în secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0742			873	dioxid de titan reacțio- nat cu octiltriotoxisilan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Produs de reacție al dioxidului de titan cu până la 2 % g/g din substanța de tratare a suprafețelor octiltrioto- xisilan, prelucrat la temperaturi înalte.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0743		156065-00-8	874	α-dimetil-3-(4'-hidroxi-3'-metoxifenil)propilsililoxi, ω-3-dimetil-3-(4'-hidroxi-3'-metoxifenil)propilsilil polidimetilsiloxan	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5		(32)	A se utiliza doar ca un comonomer în policarbonat modificat cu siloxan. Mixtura oligomerică se caracterizează prin formula C ₂₄ H ₃₈ Si ₂ O ₅ (SiOC ₂ H ₆) _n (50 > n ≥ 26).	31 decembrie 2037
0744		58128-22-6	875	stearat de poli(acid 12-hidroxistearic)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037
0745		3010-96-6	881	2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diol	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	250			A se utiliza doar ca un comonomer la un nivel maxim de utilizare de 35 mol % din componenta diol din poliesteri.	31 decembrie 2034
0746		2416-94-6	882	2,3,6-trimetilfenol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
0747		4457-71-0	883	3-metil-1,5-pentandiol	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			A se utiliza doar în materiale în contact cu apa la un factor de conversie (raport S/V) de ≤ 0,5 dm ⁻¹ .	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0748		91082-17-6	884	esteri de acid alchil (C ₁₀ -C ₂₁)sulfonic cu fenol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	2,5				31 decembrie 2028
0749		263244-54-8	885	oligomeri ciclici de (tereftalat de butilenă)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în materialele plastice din polietilentereftalat (PET), polibutilentereftalat (PBT), polistiren (PS) și clorură de polivinil (PVC) rigidă în concentrații de până la 1 % g/g, pentru aplicații de apă rece.	31 decembrie 2034
0750		16545-54-3	894	acid tiodipropionic, ester de ditetradecil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(14)		31 decembrie 2037
0751		171090-93-0	895	acid 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) propa-noic, ester cu alcooli C ₁₃ -C ₁₅ ramificați și liniari	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Materiale plastice, cauciuc	2,5	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.		A se utiliza numai în poliolefine.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0752		958445-44-8	896	acid 3H-perfluoro-3-[(3-metoxi-propoxiy) propanoic], sare de amoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38) Pentru amoniu, a se vedea anexa V.	A se utiliza numai în polimerizarea fluoro-polimerilor atunci când sunt: — prelucrați la temperaturi mai mari de 280 °C timp de cel puțin 10 minute; — prelucrați la temperaturi mai mari de 190 °C în concentrație de până la 30 % g/g pentru utilizarea în amestecuri cu polimeri de polioximetilenă.	31 decembrie 2028
0753		37486-69-4	903	2H-perfluor-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil eter]	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38)	A se utiliza numai ca auxiliar de producție a polimerilor în polimerizarea fluoropolimerilor care sunt (a) sinterizați sau prelucrați (nesinterizați) la temperaturi de cel puțin 360 °C timp de cel puțin 10 minute sau la temperaturi mai înalte pentru o perioadă echivalentă mai scurte;	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										(b) prelucrați (nesinte-rizați) la tempera-turi între 300 °C și 360 °C timp de cel puțin 10 minute.	
0754		120-40-1	923	N,N-bis(2-hidroxietyl) dodecanamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250	dietanola-mină MTC _{tap} = 15 µg/l.			31 decembrie 2037
0755		908020-52-0	926	acid perfluoro[(2-eti-loxi-etoxi) acetic], sare de amoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38) Pentru amoniu, a se vedea anexa V.	A se utiliza doar în polimerizarea fluoro-polimerilor care sunt prelucrați la temperaturi mai mari de 300 °C timp de cel puțin 10 minute.	31 decembrie 2028
0756		24937-78-8	969	ceară de copolimer de etilenă și acetat de vinil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice		Migrarea fracției oli-gomerice cu greutate moleculară mică sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 250 µg/l.		A se utiliza numai ca aditiv în polimeri la o concentrație de până 2 % g/g în poliolefine.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0757		2459-10-1	971	trimetil trimelitat	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice				A se utiliza doar ca un comonomer la o concentrație de până 0,35 % g/g pentru a produce poliesteri modificați. Este disponibilă numai o metodă de determinare a conținutului rezidual al substanței în polimer.	31 decembrie 2037
0758		19430-93-4	973	(perfluorobutil)etilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(38)	A se utiliza doar ca un comonomer la o concentrație de până 0,1 % g/g în polimerizarea fluoropolimerilor, sinterizați la temperaturi înalte.	31 decembrie 2028
0759			979	copolimer de polietilentereftalat, polibutadienă hidroxilată și anhidridă piromelitică	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza doar în polietilentereftalat (PET) la un nivel maxim de 5 % g/g.	31 decembrie 2037
0760		3634-83-1	988	1,3-bis(izocianatometil)benzen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(33)	A se utiliza doar ca un comonomer la fabricarea unui strat intermediar pe o folie polimerică de poli(etilen tereftalat) într-o folie multistratificată.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0761			998	copolimer de (butadienă, acrilat de etil, metacrilat de metil, stiren) nereticulat, în nanoformă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai ca particule în PVC neplastifiat în concentrație de până la 10 % g/g pentru aplicații de apă rece. Atunci când se utilizează împreună cu substanța cu nr. EUPL 0729 și/sau cu substanța cu nr. EUPL 0767, restricția de 10 % g/g se aplică sumei acestor substanțe. Diametrul particulelor este > 20 nm și pentru cel puțin 95 % din numărul lor, este > 40 nm.	31 decembrie 2037
0762		976-56-7	1007	dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil] fosfonat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.		A se utiliza numai în concentrație de până la 0,2 % (g/g) pe baza greutateii polimerului final în cadrul procesului de polimerizare pentru producerea de polietilentereftalat (PET) și poli(etilen 2,5-furandicarboxilat) (PEF).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0763			1016	copolimer de (acid metacrilic, acrilat de etil, <i>n</i> -butil acrilat, metacrilat de metil și butadienă) în nanoformă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai în concentrații de până la: (a) 10 % g/g în PVC neplastifiat în aplicații de apă rece; (b) 15 % g/g în PLA neplastifiat.	31 decembrie 2037
0764		25618-55-7	1017	poliglicerol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Se prelucrează în condiții care să împiedice descompunerea substanței și până la o temperatură maximă de 275 °C.	31 decembrie 2037
0765		3238-40-2	1031	acid furan–2,5-dicarboxilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	250	Migrarea fracției oligometrice de sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 2,5 µg/l (exprimată ca acid furan–2,5--dicarboxilic).		A se utiliza numai ca monomer pentru producerea polimerului polietilen-furanoat. Trebuie să se furnizeze organismului de certificare o metodă bine descrisă, adecvată pentru determinarea migrării oligomerilor, precum și un eșantion suficient pentru calibrare, la cerere.	31 decembrie 2037

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap} , organics) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap} , organics] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0766		3710-30-3	1034	1,7-octadienă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			A se utiliza doar ca un comonomer de reticu- lare la fabricarea polio- lefinelor pentru aplicații de apă rece.	31 decembrie 2037
0767			1043	copolimer de (buta- dienă, acrilat de etil, metacrilat de metil, sti- ren) reticulat cu 1,3-butandiol dimeta- crilat, în nanoformă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai ca particule în PVC neplastifiat în concen- trație de până la 10 % g/g pentru aplicații de apă rece. Atunci când se utilizează împreună cu substanța cu nr. EURL 0729 și/sau cu sub- stanța cu nr. EURL 0761, restricția de 10 % g/g se aplică sumei acestor substanțe. Diametrul particulelor este > 20 nm și pentru cel puțin 95 % din numărul lor, este > 40 nm.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0768		1190931-27-1	1045	perfluoroacid {acetic, 2-[(5-metoxi-1,3-dioxolan-4-il)oxi]}, sare de amoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(38) Pentru amoniu, a se vedea anexa V.	A se utiliza numai ca auxiliar de producție a polimerilor în cursul fabricării fluoropolimerilor în condiții de temperatură ridicată de cel puțin 370 °C.	31 decembrie 2028
0769		624-03-3	1048	dipalmitat de etilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(2)	A se utiliza numai dacă este produs dintr-un precursor de acizi grași obținut din grăsimi sau uleiuri alimentare.	31 decembrie 2034
0770			1050	oxid de zinc, nanoparticule, neacoperite	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, siliconi			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	Atunci când se utilizează în materiale plastice, a se utiliza numai în polimeri neplastificați. În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0771		42774-15-2	1051	N,N'-bis(2,2,6,6-tetra- metil-4-piperidinil) izoftalamidă	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2037
0772		1455-42-1	1052	2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5]undecan-3,9-die- tanol,β3,β3,β9, β9-tetrametil- („SPG”)	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	250	Migrarea oligomeri- lor de sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 2,5 µg/l de apă (expri- mată ca SPG).		A se utiliza numai ca monomer pentru pro- ducerea poliesterilor. Se furnizează organis- mului de certificare o metodă bine descrisă pentru a determina dacă migrarea oligomerilor respectă restricțiile spe- cificate. Această metodă trebuie să fie adecvată pentru a fi utilizată de organismul de certifi- care în scopul certifi- cării. Dacă metoda pre- vede un eșantion de calibrare, se furnizează organismului de certifi- care, la cerere, un eșan- tion suficient.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0773		147398-31-0	1059	poli[(R)-3-hidroxi-butirat-co-(R)-3-hidroxi-hexanoat] („PHBH”)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate		Migrarea tuturor oligomerilor cu greutate moleculară sub 1 000 Da nu trebuie să depășească 250 µg/l.	(34)	Substanța este o macromoleculă obținută din fermentație microbiană.	31 decembrie 2037
0774			1060	coji de semințe de floarea-soarelui măcinate	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				A se utiliza numai pentru aplicații de apă rece. Cojile de semințe se obțin din semințe de floarea-soarelui care sunt adecvate pentru consumul uman. Temperatura de prelucrare a plasticului care conține aditivul nu trebuie să depășească 240 °C.	31 decembrie 2037
0775		80512-44-3	1061	2,4,4'-trifluorbenzofenonă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice				A se utiliza doar ca un comonomer la fabricarea materialelor plastice din polieter eter cetona în concentrație de până la 0,3 % G/G din materialul final.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0776		1547-26-8	1063	2,3,3,4,4,5,5-hepta-fluor-1-pentenă	Altele (substanță ini-țială pentru un aditiv polimeric)	Materiale plastice			(38)	A se utiliza numai împreună cu comono-merii de tetrafluoreti-lenă și/sau de etilenă la fabricarea fluorcopoli-merilor pentru aplicația ca auxiliar de producție a polimerilor la con-centrații de până la 0,2 % g/g din materialele care vin în contact cu apa potabilă și în cazu-rile în care fracția masică cu greutate moleculară mică sub 1 500 Da în fluorcopolimer nu depășește concentrația de 30 mg/kg.	31 decembrie 2028
0777		39318-18-8	1064	oxid de tungsten	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru tungsten, a se vedea anexa V.	Stoichiometrie: WO _n , n = 2,72-2,90. Atunci când este utilizat ca agent de încălzire în polietilentereftalat (PET), verificarea con-formității cu limita de migrare specifică nu este necesară; în toate cele-lalte cazuri, conformi-tatea cu limita de migrare specifică se verifică în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/365 a Comisiei.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	
0778		85711-28-0	1065	mixtură de alcanamide cu resturi de metil și alcanamide cu catenă liniară C ₁₄ -C ₁₈ , derivate din acizi grași	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	250			A se utiliza doar la fabricarea de articole produse din poliolefine. Migrarea stearamidei, ca substanța cu numărul EUPL 0248, căreia nu i se aplică nicio limită de migrare specifică, este exclusă de la verificarea conformității migrării mixturii pentru care se stabilește limita de migrare specifică pentru mixtură.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0779		23985-75-3	1066	acid 1,2,3,4-tetrahidro- naftalen-2,6-dicarboxi- ilic, ester dimetilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5 – expri- mată ca sumă a substanței și a dimerilor ei (cu lanț ciclic și deschis)			A se utiliza numai într-un material plastic multistrat, ca un como- nomer la fabricarea unui strat de poliester care nu intră în contact direct cu apa.	31 decembrie 2037
0780		616-38-6	1067	carbonat de dimetil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Migrarea sumei tuturor oligomerilor de poli- carbonat cu o greutate moleculară sub 1 000 Da trebuie să fie < 2,5 µg/l. Trebuie să se fur- nizeze organismului de certificare o metodă bine descrisă, adecvată pentru determinarea migrării oligomerilor, precum și un eșantion suficient pentru cali- brare, la cerere. A nu se utiliza cu 1,6-hexandiol la fabri- carea de prepolimeri de policarbonat pentru a fabrica poliuretani ter- moplastici cu 4,4'- metilendifenildiizocia- nat și cu dioli.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0781		2530-83-8	1068	[3-(2,3-epoxipro- poxi)propil]trimetoxi silan	Monomer sau alt reactant	Mate- riale plastice				A se utiliza doar ca o componentă a unui agent de încliere pentru a trata fibrele de sticlă destinate să fie încorporate în materiale plastice ranforsate cu fibre de sticlă cu difuzivitate mică [polietilenteref- talat (PET), polibuti- lentereftalat (PBT), poliesteri termorigi- dizați și ester vinil bisfenol epoxi] care intră în contact cu apa. În fibrele de sticlă tratate, reziduurile substanței nu trebuie să fie detectabile la 0,01 mg/kg pentru substanță și la 0,06 mg/kg pentru fiecare dintre produ- șii de reacție (mono- meri hidrolizați și dimerul, trimerul și tetramerul ciclic care conțin epoxi).	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0782		75-28-5	1069	izobutan	Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
0783		1227937-46-3	1076	acid fosforic, trifenilester, polimer cu alfa-hidro-omega-hidroxi-poli[oxi(metil-1,2-etanedil)], esteri alchilici C ₁₀ -C ₁₆	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai: a) ca aditiv în concentrații de până la 0,2 % g/g în polistiren anti-șoc pentru aplicații de apă rece; b) ca aditiv în concentrații de până la 0,025 % g/g în materiale din acrilonitril-butadienă-stiren (ABS) pentru aplicații de apă rece.	31 decembrie 2037
0784		3319-31-1	1078	tris(2-etilhexil) benzen-1,2,4-tetracarboxilat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(31)	A se utiliza numai ca plastifiant la fabricarea policlorurii de vinil moale.	31 decembrie 2034
0785		156157-97-0	1080	(trietanolamină-perclorat, sare sodică) dimer	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(36) (37)	A se utiliza numai în clorura de polivinil rigidă.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0786		52628-03-2	1082	amestec de esteri ai acidului fosforic cu 2-hidroxietyl metacrilat	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5 – exprimată ca sumă a mono-, di- și triesterilor acidului fosforic și a mono-, di-, tri- și tetraesterilor acidului difosforic.			A se utiliza numai în concentrație de până la 0,35 % (g/g) pentru fabricarea polimetilmetacrilatului.	31 decembrie 2037
0787		2421-28-5	1083	dianhidridă benzofenon-3,3',4,4'-tetracarboxilică („BTDA”)	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5			A se utiliza doar în concentrație de până la 43 % (g/g) ca un monomer pentru producerea poliamidelor.	31 decembrie 2037
0788		9005-82-7		amiloză	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri					31 decembrie 2028
0789		2634-33-5		1,2-benzizotiazol-3 (2H)-onă	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (conservant pentru protecție în interiorul recipientelor)	Cauciuc, silicon, învelișuri	25			A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 3.4 și 4.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0790		119-53-9		benzoină	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	2,5				31 decembrie 2034
0791		7637-07-2		trifluorură de bor	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc			Pentru bor și fluorură, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0792		109-63-7		eterat de trifluorură de bor	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			Pentru bor și fluorură, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0793		75-65-0		terț-butanol	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	500				31 decembrie 2034
0794		25085-50-1		rășină de 4-terț-butilfenol formaldehidă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc		4-terț butilfenol MTC _{tap} = 2,5 µg/l formaldehidă MTC _{tap} = 750 µg/l xilen MTC _{tap} = 50,0 µg/l	(15)	Oligomeri GM < 1 000 Da: max. 25 %; grupuri metilol: max. 16 %.	31 decembrie 2034
0795		7789-75-5		fluorură de calciu	Aditiv	Materiale plastice			Pentru fluorură, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0796		8007-24-7		lichid din coji de caju, distilat (> 90 % cardanol)	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5			A nu se utiliza ca diluant reactiv.	31 decembrie 2034
0797		9004-35-7		acetat de celuloză	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
0798		9004-39-1		acetat propionat de celuloză	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
0799		26172-55-4		5-cloro-2-metil-2H- izotiazol-3-onă	Altele (conservant pentru protecție în interiorul recipientelor)	Învelișuri, silicon	0,5			A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicro- biene pe suprafața pro- dusului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 3.4 și 4.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0800		21679-31-2		acetilacetonat de crom (III)	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			Pentru crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0801		10025-73-7		clorură de crom (III)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			Pentru crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0802		11118-57-3		oxid de crom	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			Pentru crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0803		7681-65-4		iodură de cupru (I)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri			(6) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034
0804		110-05-4		peroxid de di-terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	0,1	terț-butanol MTC _{tap} = 500 µg/l metil terț-butil eter MTC _{tap} = 15 µg/l			31 decembrie 2034
0805		75-09-2		diclormetan	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	2,5				31 decembrie 2028
0806		112-34-5		dietilenglicol monobutil eter (DEGBE)	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri, silicon			(40)		31 decembrie 2034
0807		127-19-5		dimetilacetamidă	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5				31 decembrie 2028
0808		1323-83-7		acid distearic, diester cu glicerină	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2028
0809		100-41-4		etilbenzen	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri, silicon	30				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0810		111-76-2		eter monobutilic al etilenglicolului	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri, silicon			(2)		31 decembrie 2034
0811		112-25-4		eter monohexilic al etilenglicolului	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri			(2)		31 decembrie 2034
0812		31566-31-1		monostearat de glicerină	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc, învelișuri, silicon					31 decembrie 2034
0813		1333-74-0		hidrogen	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2037
0814		8006-54-0		lanolină (tip farmacopee)	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri					31 decembrie 2028
0815		25182-44-9		acid metacrilic, sare de crom (III)	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			(22) Pentru crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0816		78-93-3		metiletilcetonă (butan-2-onă)	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Materiale plastice, învelișuri, silicon, lubrifianți	250				31 decembrie 2034
0817		108-10-1		metilzobutylcetonă (4-metilpentan-2-onă)	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri, silicon	250				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0818		2163-42-0		2-metilpropan-1,3-diol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	250				31 decembrie 2034
0819		7782-44-7		oxigen	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice					31 decembrie 2037
0820		27619-97-2		acid perfluorohexiletil-sulfonic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	0,1		(38) (39)		31 decembrie 2028
0821		103-71-9		izocianat de fenil	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2034
0822		1314-56-3		anhidridă fosforică	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Învelișuri					31 decembrie 2034
0823		9014-85-1		eter polietileneglicol-2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri				A se utiliza doar pentru învelișuri PTFE sinterizate.	31 decembrie 2034
0824		37349-34-1		stearat de poligliceril-5	Aditiv	Învelișuri, silicon					31 decembrie 2037
0825		9046-10-0		polioxipropilen diamină (POPDA)	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5			GM medie ≥ 230 Da; puritate: min. 80 % POPDA.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0826		9002-89-5		alcool polivinilic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc				Producție prin sinterizare. Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 20 000 mg/kg.	31 decembrie 2037
0827		12136-45-7		oxid de potasiu	Aditiv	Materiale plastice				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0828		9000-59-3		șelac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
0829		7681-49-4		fluorură de sodiu	Aditiv	Materiale plastice			Pentru fluorură, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0830		1313-59-3		oxid de sodiu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0831		7782-99-2		acid sulfuric	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc			(18)	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0832		7646-78-8		clorură de staniu (IV)	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri					31 decembrie 2034
0833		108-88-3		toluen	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc, învelișuri, silicon	60			Notă: MTC _{tap} este mai mare decât pragul de miros.	31 decembrie 2034
0834		101-37-1		trialcilcianurat	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0835		16938-22-0		2,2,4-trimetilhe- xan-1,6 diizocianat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0836		15646-96-5		2,4,4-trimetilhe- xan-1,6-diizocianat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0837		3048-64-4		5-vinil-2-norbornenă	Monomer sau alt reactant (comonomer)	Cauciuc	2,5				31 decembrie 2034
0838				proteină din grâu	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Toate					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0839		1330-20-7		xilen	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri, silicon	50			Notă: MTC _{tap} este mai mare decât pragul de miros.	31 decembrie 2034
0840				praf de zinc	Aditiv	Învelișuri			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
0841		55799-16-1		hidroxifosfit de zinc	Aditiv	Învelișuri			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap} , organics) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap} , organics] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0842		17501-44-9		acid acetilacetic, sare de zirconiu	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimeri- zare	Silicon					31 decembrie 2031
0843		63449-41-2		clorură de alchil (C ₈ -C ₁₈) dimetilbenzilamoniu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Lubri- fianți					31 decembrie 2028
0844		54326-11-3		stearat benzoat de hidroxid de aluminiu	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubri- fianți			Pentru alu- miniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
0845		1760-24-3		[3-(2-aminoetil)amino- propil]trimetoxilană	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
0846		26125-61-1		fibre de aramidă	Aditiv (polimeric)	Cauciuc		p-fenilendia- mină MTC _{tap} = 0,1 µg/l acid terefta- lic MTC _{tap} = 375 µg/l			31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0847		95-33-0		benzotiazil-2-ciclohexilsulfenamidă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1	2-mercapto-benzotiazol (2-MBT) (nr. CAS 149-30-4) MTC _{tap} = 100 µg/l 2,2'-ditio-bis-benzo-tiazol (Di (benzotiazol-2-il)disulfură, MBTS) (nr. CAS 120-78-5) MTC _{tap} = 2,5 µg/l benzotiazol (BT) (nr. CAS 95-16-9) MTC _{tap} = 0,1 µg/l 2-benzotiazolon (BTon) (nr. CAS 934-34-9) MTC _{tap} = 0,1 µg/l ciclohexilamină (nr. CAS 108-91-8) MTC _{tap} = 2,5 µg/l	(43)		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0848		78-63-7		2,5-bis(terț-butilpero- xi)-2,5-dimetilhexan	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1	Atunci când se utilizează pentru cau- ciuc, sunt relevante următoarele produse de degradare: terț-butanol MTC _{tap} = 500 µg/l terț-amilal- cool MTC _{tap} = 0,1 µg/l 2,5-dimetil- hexanediol MTC _{tap} = 0,1 µg/l 2,2,5,5-tetr- ametiltetra- hidrofuran MTC _{tap} = 0,1 µg/l (NB. Nu poate fi ana- lizat întrucât nu este dis- ponibil niciun standard) Pentru apli- cația DHBP de peste 0,4 %:			31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
								3,3,6,6-tetr-ame-til-1,2-dio-oxan MTC _{tap} = 0,1 µg/l di-terț-butil-peroxid MTC _{tap} = 0,1 µg/l (ambele impurități ale DHBP)			
0849		25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2}		1,3-(și/sau 1,4)-bis(terț-butilperoxiizopropil) benzen	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0850		85-60-9		bis(2-metil-4-hidroxi-5-terț-butilfenil)butan	Aditiv	Cauciuc	15				31 decembrie 2031
0851		101-67-7		bis(4-octilfenil)amină; (4,4'-dioctildifenilamină)	Aditiv	Cauciuc	2,5			Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0852		39817-09-9		bisfenol-F-diglicidileter [BFDGE; bis(hidroxifenil) metan bis (2,3-epoxipropil) eteri]	Monomer sau alt reactant (rășină)	Învelișuri	2,5 – exprimată ca sumă de BFDGE și produse de hidroliză	bisfenol F MTC _{tap} = 2,5 µg/l epiclorhidrină MTC _{tap} = 0,1 µg/l	(49)		31 decembrie 2028
0853		7726-95-6		brom	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
0854		95-31-8		N-terț-butil-2-benzotiazol-sulfenamidă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(43)		31 decembrie 2031
0855		98-29-3		4-terț-butilcatecol	Aditiv	Învelișuri, silicon					31 decembrie 2031
0856		3457-61-2		peroxid de terț-butilcumil	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri, silicon				Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0857		17540-75-9		4-sec-butil-2,6-di-terț-butilfenol	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc	2,5	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2031
0858		88-18-6		2-terț-butilfenol	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0859		2556-36-7		diizocianat de 1,4-ciclohexan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0860		17796-82-6		N-(ciclohexiltio) ftalimidă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	150				31 decembrie 2031
0861		101-77-9		4,4'-diaminodifenilmetan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	0,1				31 decembrie 2028
0862		68953-84-4		N,N'-diaril-p-fenilendiamină	Aditiv	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
0863		94-36-0		peroxid de dibenzoil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, silicon	0,1				31 decembrie 2031
0864		6731-36-8		1,1-di-terț-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexan	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0865		96-76-4		2,4-di-terț-butilfenol	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap} , organics) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap} , organics] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0866		77-58-7		dilaurat de dibutil- staniu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, învelișuri, silicon	0,1				31 decembrie 2028
0867		133-14-2		peroxid de 2,4-diclorobenzoil	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri, silicon	0,1			Fără peroxid pe supra- fața produsului.	31 decembrie 2031
0868		80-43-3		peroxid de dicumil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, silicon	0,1	Atunci când se utilizează pentru cau- ciuc sau sili- con, sunt relevante următoarele produse de degradare: cumilalcool MTC _{tap} = 2,5 µg/l metilcumi- leter MTC _{tap} = 0,1 µg/l alfa-metilsti- ren MTC _{tap} = 0,7 µg/l acetofenonă MTC _{tap} = 2,5 µg/l			31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0869		77-73-6		diciclopentadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	2,5				31 decembrie 2031
0870		111-90-0		dietilenglicol monoetil-eter	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri			(40)		31 decembrie 2031
0871		140-01-2		sare de pentasodiu a acidului dietilentriaminopentaacetic	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2028
0872		3710-84-7		N,N-dietilhidroxilamină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice				Doză maximă = 0,02 % (g/g). Cantitatea maximă de impuritate de dietilamină în produs 0,1 %. Cantitatea maximă de impuritate de N-nitrosodietilamină în produs 0,5 mg/kg.	31 decembrie 2031
0873		1047-16-1		5,12-dihidrochino [2,3-b] acridin-7,14-dionă	Aditiv	Materiale plastice, învelișuri				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0874		3437-84-1		peroxid de diizobutiril	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Doză maximă = 0,02 % (g/g). Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0875		105-74-8		peroxid de dilauril	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice				Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0876		109-87-5		dimetoximetan	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice					31 decembrie 2031
0877		124-40-3		dimetilamină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc, învelișuri	3,0				31 decembrie 2031
0878		7005-47-2		2-dimetilamino-2-metil-1-propanol	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
0879		895-85-2		peroxid de di(4-metilbenzoi)	Auxiliar de polimerizare	Silicon				Fără peroxid pe suprafața produsului. A nu se utiliza în cauciuc.	31 decembrie 2031
0880		53880-86-7		disulfură de dimetildifeniltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2028
0881		115-10-6		dimetil-eter	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	< 1				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0882		68-12-2		N,N-dimetilformamidă	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	2,5				31 decembrie 2028
0883		70131-67-8		dimetilsiloxan, cu hidroxil terminal	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Lubri-fianți					31 decembrie 2028
0884		3806-34-6		difosfit de dioctadecil pentaeritritol	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
0885		971-15-3		hexasulfură de di-N-pentametilentiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0886		120-54-7		tetrasulfură de di-N-pentametilentiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2028
0887		122-39-4		difenilamină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc				Doză maximă = 0,1 % (g/g).	31 decembrie 2031
0888		68411-46-1		difenilamină, octilată	Aditiv	Cauciuc				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei. Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 15 g/kg.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0889		102-06-7		N,N-difenilguanidină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	2,5				31 decembrie 2028
0890		120-78-5		ditiobis(2-benzotiazol)	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	2,5	mercapto-benzotiazol MTC _{tap} = 100 µg/l N-nitrozamine MTC _{tap} = 0,3 µg/l	(43)		31 decembrie 2031
0891		87057-87-2		2-etilbutan-1,4-diizocianat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0892		110-80-5		eter monoetilic de etilenglicol	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri, silicon			(2)		31 decembrie 2028
0893		109-86-4		eter monometilic de etilenglicol	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri			(2)		31 decembrie 2028
0894		149-57-5		acid 2-etilhexanoic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0895		17689-77-9		etiltrisacetoxisilan	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0896		28106-30-1		etilvinilbenzen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(44)		31 decembrie 2028
0897		78-27-3		etiniciclohexanol	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc, învelișuri, silicon	900				31 decembrie 2031
0898		9003-08-1		copolimer de formalde- hidă-2,4,6-triami- no-1,3,5-triazină	Aditiv	Învelișuri			(15)	Numai pentru PTFE sinterizat.	31 decembrie 2037
0899		9006-24-0		copolimer de formalde- hidă-xilen	Monomer sau alt reactant (rășină) Altele (adjuvant teh- nologic)	Cauciuc			(15)		31 decembrie 2028
0900		592-45-0		1,4-hexadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(45)		31 decembrie 2028
0901		592-42-7		1,5-hexadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(45)		31 decembrie 2031
0902		16096-31-4		1,6 hexanediol diglicidil eter	Aditiv	Învelișuri	0,1				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0903				sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfinatoacetic	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			(18)	Atunci când se utilizează într-o mixtură de sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfinatoacetic (35-60 %), sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfonatoacetic (10-60 %) și sulfit de sodiu (0-40 %) (mixtură), doza maximă este de 0,5 %.	31 decembrie 2028
0904				sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfonatoacetic	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice			(18)	Atunci când se utilizează într-o mixtură de sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfinatoacetic (35-60 %), sare disodică a acidului 2-hidroxi-2-sulfonatoacetic (10-60 %) și sulfit de sodiu (0-40 %) (mixtură), doza maximă este de 0,5 %.	31 decembrie 2028
0905		2226-96-2		4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinoxil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	2,5			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0906		55406-53-6		carbamat de 3-iodo-2-propinilbutil	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc, învelișuri					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0907		78-83-1		izobutanol	Auxiliar de producție a polimerilor	Silicon					31 decembrie 2031
0908		7425-80-1		titanat de izobutil	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0909		3999-01-7		linoleamidă	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri, silicon					31 decembrie 2028
0910		149-30-4		2-mercaptobenzotiazol	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	100		(43)		31 decembrie 2031
0911		60-24-2		2-mercaptoetanol	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc	2,5				31 decembrie 2031
0912		68440-24-4		talat de mercaptoetil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	1500				31 decembrie 2028
0913		115-19-5		metil-2-butin-3-ol-2	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri, siliconi					31 decembrie 2031
0914		15520-10-2		2-metil-1,5-diamino-opentan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	5,0				31 decembrie 2031
0915		7786-17-6		2,2-metilenbis(4-metil-6-nonilfenol)	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
0916		598-09-4		metilepiclorhidrină	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	0,1				31 decembrie 2028
0917		96-29-7		metil-etil-ceton-oximă	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri	120			Numai pentru învelișurile întărite la cald.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0918		693-98-1		2-metilimidazol	Aditiv	Învelișuri	2,5				31 decembrie 2028
0919		534-26-9		2-metilimidazolină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	0,1				31 decembrie 2028
0920		34813-62-2		2-metilpentan-1,5-dii-izocianat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0921		201687-58-3		talat de metiltin-2-mercaptoetil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	9,0				31 decembrie 2028
0922		4253-34-3		metiltrisacetoxisilan	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0923		22984-54-9		metiltrisbutanoximosilan	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0924	240--040-8	15901-40-3		metiltriclohexilamino-silan	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0925	253--634-7	37697-65-7		metiltris-sec.-butilami-butilaminosilan	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
0926				ester butilic al acidului polititanic (butilpolititanat)	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0927		108-90-7		monoclorbenzen	Aditiv	Materiale plastice, învelișuri	1,0				31 decembrie 2031
0928		51240-95-0		ester 1,1,3,3-tetrametil-butil al acidului neodecaneperoxoic	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Doză maximă = 0,06 % (g/g). Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0929		9084-06-4		sare de sodiu a produsului de condensare a acidului naftalensulfonic cu formaldehidă	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc			(15)	Numai pentru produse sinterizate.	31 decembrie 2037
0930		7697-37-2		acid azotic	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	5,0				31 decembrie 2031
0931		26530-20-1		2-octil-2H-izotiazol-3-onă	Altele (conservant pentru protecție în interiorul recipientelor)	Cauciuc				A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 3.4 și 4.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
0932		8012-95-1 8042-47-5		ulei de parafină	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0933		614-45-9		perbenzoat de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
0934		15520-11-3		peroxidicarbonat de bis (4-terț-butilciclohexil)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, învelișuri	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0935		16111-62-9		peroxidicarbonat de bis (2-etilhexil)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0936		26322-14-5		peroxidicarbonat de dicetil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0937		53220-22-7		peroxidicarbonat de dimiristil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Fără peroxid pe suprafața produsului.	31 decembrie 2031
0938		927-07-1		peroxipivalat de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1				31 decembrie 2031
0939		3006-82-4		peroxi-2-etilhexanoat de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
0940		7775-27-1		sare disodică a acidului peroxidisulfuric	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
0941		26748-41-4		peroxineodecanoat de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1				31 decembrie 2031
0942		7727-21-1		sare dipotasică a acidului peroxidisulfuric	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0943		68610-06-0		fenoli butilați, izobuti- lați sau octilați	Aditiv	Cauciuc		Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2028
0944		61788-44-1		fenoli stirenați	Aditiv	Cauciuc, învelișuri					31 decembrie 2031
0945		936-49-2		2-fenilimidazol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5				31 decembrie 2031
0946		104-49-4		diizocianat de 1,4-fenilen	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031
0947		7774-80-3		fenil-o-tolil- fenilendiamină	Aditiv	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2028
0948		126-73-8		fosfat de tributil	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0949		10294-56-1		acid fosforos	Aditiv	Cauciuc				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
0950		54771-30-1		ester dinonilfenil bis(nonilfenil) al acidului fosforos	Aditiv	Materiale plastice	300				31 decembrie 2028
0951		84-61-7		ftalat de dicitlohexil	Aditiv	Materiale plastice	300			Doză maximă = 5 % (g/g) ca sumă a tuturor ftalaților.	31 decembrie 2028
0952		110-85-0		piperazină	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, cauciuc	75				31 decembrie 2028
0953		9003-01-4		acid poliacrilic	Aditiv	Cauciuc			(21)		31 decembrie 2031
0954		9003-29-6		polibutenă	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc, lubrifianți				Greutate moleculară > 1 000 Da.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0955		68937-10-0		polibutenă hidrogenată	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Lubri- fianți				Greutate moleculară > 1 000 Da.	31 decembrie 2037
0956		68132-00-3		policiclopentadienă	Monomer sau alt reactant (rășină)	Materiale plastice					31 decembrie 2028
0957				polietilenamină	Aditiv	Materiale plastice, învelișuri				Pentru polipropilenă ca agent de ancorare: ≤ 0,05 µg/dm², cu con- diția ca produsul să nu elibereze etilenimină.	31 decembrie 2031
0958				polietilen aminosteara- midă etilsulfat	Aditiv	Învelișuri					31 decembrie 2034
0959		28208-80-2		sare de zinc din poli (etilen-co-acrilat)	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(21) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2037
0960		9005-07-6		dioleat de polietilenglicol	Aditiv	Învelișuri					31 decembrie 2034
0961		9003-27-4		poliizobutenă	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv (polimeric) pentru cauciuc	Materiale plastice, cauciuc, lubrifianti				Greutate moleculară > 1 000 Da.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0962				poli(stiren-co-maleic anhidridă)	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2037
0963		9002-84-0		politetrafluoroetilenă	Aditiv (polimeric)	Învelișuri, lubrifianti, silicon	2,5 – pentru tetrafluoroetilenă reziduală		(38)		31 decembrie 2028
0964		25498-06-0		polivinil ciclohexan	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2037
0965				poli(vinil metil-eter)	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2037
0966		35674-65-8		N,N"-1,3-propandiil bis-(N'-octadecil uree)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	2,5				31 decembrie 2031
0967		108-32-7		carbonat de propilenă	Auxiliar de producție a polimerilor	Lubrifianți					31 decembrie 2031
0968		122-62-3		sebacat de bis (2-etilhexil)	Aditiv (polimeric)	Materiale plastice					31 decembrie 2031
0969		52829-07-9		sebacat de bis (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, lubrifianti	300				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0970				aluminat de sodiu	Aditiv	Învelișuri				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
0971		149-44-0		hidroximetansulfinat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice				Doză maximă = 0,07 % (g/g).	31 decembrie 2031
0972				stearoil-palmitoil-benzoil-metan	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
0973		68442-68-2		stiren, produs de reacție cu difenilamină	Aditiv	Cauciuc	2,5				31 decembrie 2031
0974		126-33-0		sulfolan	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5				31 decembrie 2031
0975		7446-09-5		dioxid de sulf	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
0976		10591-85-2		disulfură de tetrabenziltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0977		5593-70-4		tetra- <i>n</i> -butil titanat	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, silicon					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0978		97-77-8		disulfură de tetraetiltiuram	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0979		811-97-2		1,1,1,2-tetrafluoretan	Aditiv	Materiale plastice			(38)	Doză maximă = 2,2 % (g/g).	31 decembrie 2028
0980		3064-73-1		disulfură de tetraizobutiltiuram	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0981		126-86-3		2,4,7,9-tetrametil-5-decină-4,7-diol	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				Doză maximă = 0,1 % (g/g).	31 decembrie 2031
0982		137-26-8		disulfură de tetrametiltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0983		97-74-5		monosulfură de tetrametiltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
0984		26471-62-5		diizocianat de toluen	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031
0985		104-15-4		acid p-toluensulfonic	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	0,5				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0986		93-69-6		o-tolilbiguanidină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
0987		1025-15-6		izocianurat de triailil	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
0988		28807-72-9		diizocianat de triciclododecan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformită- ții prin conținutul rezi- dual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
0989		90-72-2		2,4,6-tri(dimetilamino- metil)fenol	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
0990		78-40-0		fosfat de trietil	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri	375				31 decembrie 2031
0991		7718-98-1		clorură de vanadiu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc			Pentru vanadiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
0992		11099-11-9		oxid de vanadiu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc			Pentru vanadiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
0993		88-12-0		vinilpirolidonă	Monomer Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0994		14726-36-4		dibenzilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
0995		136-23-2		dibutilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
0996		14324-55-1		dietilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
0997		137-30-4		dimetilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare Altele (conservant pentru protecție în interiorul recipiente- lor)	Cauciuc, învelișuri			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.	A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicro- biene pe suprafața pro- dusului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 3.4 și 4.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
0998		136-53-8		di-2-etilhexanoat de zinc	Monomer sau alt reactant	Silicon				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 15 g/kg.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
0999		53801-45-9		oxid de zirconiu	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc			Pentru zir-coniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1000		1068-27-5		2,5-bis(terț-butilpero-xi)-2,5-dimetil-3-hexină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1				31 decembrie 2031
1001		1071-93-8		dihidrazidă de acid adipic	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5	hidrazină MTC _{tap} = 0,1 µg/l – a se verifica prin analize.		Numai pentru învelișu-rile sub formă de pulbere.	31 decembrie 2034
1002		1338-23-4		peroxid de 2-butanonă	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri-zare	Materiale plastice	0,1				31 decembrie 2031
1003		13822-56-5		3-(trimetoxisilil) propilamină	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	85 – expri-mată ca silicon			A se utiliza numai în învelișurile în fază gazoasă pe siliconi, la maximum 400 °C; raportul Si/N în strat ar trebui să fie de cel puțin 11.	31 decembrie 2031
1004		14024-18-1		acetilacetonat, sare de fier	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri-zare	Materiale plastice, învelișuri	2,5			Doză maximă = 0,01 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1005		1503-48-6		chino [2, 3-b]acridină-6,7,13,14 (5H,12H)-tetronă (chinacridinonă chinonă, QAQ)	Aditiv	Materiale plastice	2,0			Puritate > 90 % QAQ. Nanomaterial specific (> 50 % 1-100 nm) într-o singură dimensiune a particulelor (lamelle).	31 decembrie 2031
1006		22288-41-1		peroxipivalat de 1,1,3,3-tetrametilbutil	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	1,0			Doză maximă = 0,007 % (g/g).	31 decembrie 2031
1007		24748-23-0		3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonan	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Doză maximă = 0,05 % (g/g).	31 decembrie 2031
1008		29240-17-3		(1,1-dimetilpropil) 2,2-dimetilpropanperoxoat	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1			Doză maximă = 0,2 % (g/g).	31 decembrie 2031
1009		37187-22-7		peroxid de acetilacetona	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice	0,1				31 decembrie 2028
1010		681-84-5		tetrametilortosilicat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri				A se utiliza numai în învelișurile în fază gazoasă pe siliconi.	31 decembrie 2031
1011		94-96-2		2-etil-1,3-hexandiol	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, învelișuri	2,5				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1012		3851-87-4		di-(3,5,5-trimetilhexa-noil)peroxid	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri, silicon	0,1			Doză maximă = 0,2 % (g/g).	31 decembrie 2031
1013		68928-76-7		dineodecanoat de dimetilstaniiu	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri-zare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri			(9)	Materiale plastice: doză maximă = 0,12 % (g/g). Cauciuc, învelișuri: doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1014	231--765-0	7722-84-1		peroxid de hidrogen	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
1015		80-15-9		hidroperoxid de cumen	Monomer sau alt reactant (agent de reticulare încorporat în polimer) Auxiliar de polimeri-zare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1			Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1016	236--050-7	13122-18-4		peroxi(3,5,5-trimetilhe-xanoat) de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1			Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1017	246--619-1	25103-58-6		terț-dodecanetiol	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Materiale plastice: doză maximă = 0,7 % (g/g). Cauciuc: doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1018	231--786-5	7727-54-0		persulfat de amoniu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1		Pentru amoniu, a se vedea anexa V.	Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1019		7705-07-9		triclorură de titan	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1020	203--650-5	109-13-7		peroxiizobutirat de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1021	203--710-0	109-83-1		2-metilaminoetanol	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1022	203--874-3	111-48-8		tiodiglicol	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1023		112-55-0		1-dodecanetiol	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1024		114-83-0		acetofenilhidrazină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2028
1025	204--469-4	121-44-8		trietilamină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
1026	204--709-8	124-68-5		2-amino-2-metilpropanol	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri					31 decembrie 2031
1027	236--740-8	13472-08-7		2,2'-azobis [2-metilbutironitril]	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1028		13476-99-8		trisacetilacetonat de vanadiu (III)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1029		14666-78-5		dietilperoxidicarbonat	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1030	205--769-8	150-76-5		4-metoxifenol	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1031		16066-38-9		peroxidicarbonat de di-n-propil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice,				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
						cauciuc, învelișuri					
1032	240--344-0	16215-49-9		peroxidicarbonat de dibutil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1033	218--880-1	2273-43-0		butilhidroxioxostanan	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1034		22743-71-1		1,1-bis(t-hexilperoxi) ciclohexan	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2028
1035	252--091-3	34562-31-7		3,5-dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-propilpiridină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1036	224--305-5	4297-95-4		fenilfosfinat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1037	226--218-8	5329-14-6		acid sulfamidic	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1038	208--778-5	541-41-3		cloroformiat de etil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1039	210--036-0	603-35-0		trifenilfosfină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1040	270--877-4	68479-98-1		dietilmetilbenzendiamină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1041	200--915-7	75-91-2		hidroperoxid de terț-butil	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2028
1042	231--780-2	7727-18-6		oxid de trichlorură de vanadiu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1043	201--321-0	81-07-2		1,1-dioxid de 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1044	212--791-1	870-08-6		oxid de dioctilstaniu	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1045		92-84-2		fenotiazină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1046	202--443-7	95-71-6		2-metilhidrochinonă	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1047	202--805-4	99-97-8		N,N-dimetil-p-toluidină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1048		111-70-6		1-heptanol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1049		112-53-8		1-dodecanol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1050		8002-11-7		ulei de semințe de mac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1051		8024-09-7		ulei de nuci	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1052		109-52-4		acid valeric	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1053		111-27-3		1-hexanol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1054		112-72-1		1-tetradecanol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1055		112-92-5		1-octadecanol	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1056		163149-29-9		poli-alfa-olefină din 1-dodecenă și 1-octenă	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Lubrifianți				Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 440 Da. Vâscozitate la 100 °C cel puțin egală cu 3,8 cSt ($3,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Auxiliari de producție a polimerilor și aditivi sub 0,02 % (g/g) în polimer.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1057		219756-63-5		sodiu-alfa-C ₁₁ -alcool-heptaglicol eter-omega-sulfat	Auxiliar de polimerizare	Învelișuri	250				31 decembrie 2028
1058		25038-74-8		polilauro lactam	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubri-fianți	250 – pentru lauro lactam			Oligomeri cu GM < 1 000 Da maximum 2 %.	31 decembrie 2037
1059		68071-15-8		butandiololeat, etoxilat	Altele (adjuvant tehnologic)	Cauciu-curi	2,5				31 decembrie 2034
1060		68132-21-8		ulei de perilla	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1061		68439-49-6		polietilenglicol (EO=2-6) monoalchil (C ₁₆ -C ₁₈)eter	Aditiv Auxiliar de polimeri-zare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri	2,5				31 decembrie 2028
1062		69011-36-5		izotridecanol, etoxilat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	90			Nivel maxim de reziduuri: 0,2 mg de oxid de etilenă per kg de polimer.	31 decembrie 2031
1063		8001-21-6		ulei de floarea-soarelui	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1064		8001-23-8		ulei de șofrănaș	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1065		8001-26-1		ulei de in	Monomer sau alt reactant Aditiv	Cauciuc, învelișuri				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1066		8001-29-4		ulei din semințe de bumbac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1067		8001-30-7		ulei de porumb	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1068		8001-31-8		ulei de cocos	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1069		8001-78-3		ulei de ricin hidrogenat	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri					31 decembrie 2031
1070		8002-26-4		ulei de tal	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1071		8008-74-0		ulei de susan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1072		8015-74-5		ulei de jir	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1073		8016-13-5		ulei de pește	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1074		8016-24-8		ulei de cânepă	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028
1075		8016-49-7		ulei din semințe de dovleac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1076		89-05-4		acid piromelitic	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5 – expri-mată ca sumă de acid piro-melitic și anhidridă piromelitică				31 decembrie 2031
1077		9003-17-2		polibutadienă	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc				GM > 1 000 Da.	31 decembrie 2037
1078		9003-31-0		poliizopren	Aditiv	Cauciuc				GM > 1 000 Da.	31 decembrie 2037
1079		9004-96-0		monooleat de poli (etilenglicol)	Aditiv	Învelișuri				Restricția se încadrează la parametrul TOC < 0,5 mg/l.	31 decembrie 2028
1080				1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilsfosfit-5-terț-butil-fenil)-butan cu adaos de difenilfosfit	Aditiv	Materiale plastice		Pentru valo-rile MTC _{tap} ale produse-lor de degradare, a se vedea tabelul 4.		Pentru polietilenă și polipropilenă, conțin-u-tul rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1081		504-60-9		1,3-pentadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1082		513-85-9		2,3-butandiol	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1083				1,4-dihidro-2,6-dime-til-3,5-dicarbododeci-iloxi-piridină	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC și copoli-merii săi, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 3 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1084				1-hidropentafluoro propenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(38)		31 decembrie 2028
1085				2-terț-butil-4-hidroxianisol	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1086				3-terț-butil-4-hidroxianisol	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1087				2,4-difenilmetan-diizocianat	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – expri-mată ca amine aro-matice primare		(16)	Se aplică cerințe supli-mentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1088				2,6-difenilmetan-diizocianat	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – exprimată ca amine aromatice primare		(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2028
1089	213--593-8	992-55-2		4,4'-[[6-(octiltio)-1,3,5-triazină-2,4-diil]bis(oxi)]bis[2,6-di-terț-butilfenol]	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2028
1090	202--918-9	101-14-4		3,3'-dicloro-4,4'-diamino-difenilmetan	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – exprimată ca amine aromatice primare				31 decembrie 2028
1091	212--677-1	843-55-0		4,4'-dioxidifenil-1,1'-ciclohexan	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1092	204--279-1	118-82-1		4,4'-metilen-bis-(2,6-di-terț-butilfenol)	Aditiv	Materiale plastice		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1093	204--124-8	116-09-6		1-hidroxipropan-2-onă	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1094	205--617-0	144-15-0		acetil-tri-2-etilhexil-citrat	Aditiv	Materiale plastice	150				31 decembrie 2031
1095	201--066-5	77-89-4		acetil-trietil-citrat	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1096	203--470-7	107-18-6		alcool alilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031
1097	211--546-6	661-19-8		alcool behenic	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1098	-217--576-6	21112-45-8 1892-29-1		ester al acidului beta-amino crotonic cu 2,2'-hidroxi dietilensulfură	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC-ul rigid și copolimerii acestuia cu conținut predominant de PVC, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 20 000 mg/kg în total.	31 decembrie 2028
1099				bis-2-terț-butil-6-(3-terț-butil-5-metil-2-hidroxibenzilfenil) tereftalat	Aditiv	Materiale plastice			(27)	Pentru polietilenă, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 150 mg/kg. Pentru polipropilenă, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 000 mg/kg. Pentru polistiren, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 500 mg/kg.	31 decembrie 2028
1100	201--624-8	85-70-1		butil ftalil butil glicolat	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1101	201--784-9	87-92-3		tartrat de butil	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1102	269-- 637-1	68308-22-5		montanat de calciu	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1103	221-- 941-5	3287-12-5		tiodipropionat de dicetil	Aditiv	Cauciuc			(14)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1104				clorură de cetilpiridiniu	Aditiv	Materiale plastice				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 4 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1105				parafină clorurată	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1106				polietilenă clorurată	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2037
1107				cauciuc clorurat	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1108				cloroetilvinilacetat	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1109	203-- 799-6	110-75-8		cloroetilvinileter	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1110		68037-39-8		polietilenă clorosulfonată	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2034
1111	215-- 607-8	1333-82-0		anhidridă cromică	Aditiv	Materiale plastice			Pentru crom, a se vedea anexa V.	Se utilizează ca agent de ancorare pentru polite- trafluoretilenă pe alu- miniu sau sticlă.	31 decembrie 2028
1112		491589-22-1		acid cis 1,2-ciclohexa- nodicarboxilic, sare de calciu	Aditiv	Materiale plastice	250				31 decembrie 2028
1113		27253-31-2		neodecanoat de cobalt	Aditiv	Materiale plastice	2,5 – expri- mată ca acid neodecanoic.		(46) Pentru cobalt, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1114				produs de condensare a aldehidei cinamice și a hexametilendiaminei	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc					31 decembrie 2028
1115				produs de condensare a alcoolului <i>n</i> -dodecilic cu oxid de etilenă	Aditiv	Materiale plastice				Pentru utilizare ca agent antistatic pentru rășinile poliolefinice, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1116				produse de condensare a formaldehidei cu melamină	Aditiv	Materiale plastice			(15)		31 decembrie 2028
1117				produse de condensare a formaldehidei cu uree	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(15)		31 decembrie 2028
1118				produse de condensare a sorbitolului și/sau a oxidului de etilenă	Aditiv	Materiale plastice				Cu condiția ca produsul să nu elibereze etilenglicol.	31 decembrie 2028
1119				copolimer de metilmetacrilat cu divinilbenzen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1120				copolimer de metilmetacrilat cu stiren, divinilbenzen și glicol-dimetacrilat de 1,3-butilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1121				copolimer de metilmetacrilat-butadien-stiren-divinilbenzen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1122		54453-03-1		etilendiamintetraacetat de cupru	Aditiv	Materiale plastice		EDTA MTC _{tap} = 60 µg/l.	Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1123	630--372-5	73728-37-7		cauciuc ciclizat	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1124	203--630-6	108-93-0		ciclohexanol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1125	226--733-8	5459-93-8		ciclohexiletilamină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1126	-	29965-97-7		ciclooctadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028
1127				ciclopentadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1128	248--523-5	27554-26-3		ftalat de diizooctil	Aditiv	Materiale plastice				Conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1129	236--445-4	13372-18-4		ftalat de dicetil	Aditiv	Materiale plastice	75			Pentru PVC-ul rigid, conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1130	237--971-7	14117-96-5		ftalat de distearil	Aditiv	Materiale plastice	75			Pentru PVC-ul rigid, conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1131				dietoxidihidrochinonă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	50	Fenoli MTC _{tap} = 50 µg/l.			31 decembrie 2028
1132				dietilftalat	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc				Conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1133	205--450-3	141-04-8		diizobutiladipat	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc	150				31 decembrie 2031
1134	247--977-1	26761-40-0		diizodeciltalat	Aditiv	Materiale plastice, cauciuc				Conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1135	204--212-6	117-82-8		ftalat de dimetoxietil	Aditiv	Materiale plastice				Conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1136				ester dimetilic al acidului succinic policondensat cu 2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidil)-etanol	Aditiv	Materiale plastice				Pentru polietilenă, conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 3 000 mg/kg. Pentru polipropilenă, conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1137	248--765-1	27987-25-3		ftalat de dimetilciclohexil	Aditiv	Materiale plastice				Conținutul rezidual maxim al sumei tuturor ftalaților din materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1138				dimetilfeniltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2028
1139	203--664-1	109-31-9		di- <i>n</i> -hexilazelat	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1140	202--577-6	97-39-2		di- <i>o</i> -tolilguanidină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1141				colofoniu disproportionat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1142				distearil-(4-hidroxi-3-metil-5-terț-butil)-benzil-malonat	Aditiv	Materiale plastice				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1143	201--555-3	84-72-0		glicolat de etil ftalil etil	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1144		106-90-1		acrilat de 2,3-epoxipropil	Aditiv	Cauciuc			(21)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1145				polietilenă de densitate mare, medie și joasă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1146				rășină policiclopentadienă hydrogenată	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1147				alcool izodeclic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2028
1148				laurilditiopropionat	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1149		12068-40-5		silicat de litiu și aluminiiu (2:1:1)	Aditiv	Materiale plastice			Pentru alu- miniu și litiu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utili- zează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerin- țele privind puritatea pigmenților, a coloran- ților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1150				rășini de melamină modificate cu alcool butilic	Monomer sau alt reactant	Cauciuc				Pentru vopsele și lacuri.	31 decembrie 2028
1151		694-91-7		5-metilen- 2-norbornenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028
1152	639-- 976-3	68441-63-4		metilhidroxietilceluloză	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1153	-	51064-12-1		metilpentadienă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028
1154				ftalat de <i>n</i> -decil <i>n</i> -octil	Aditiv	Materiale plastice			(25) (27)		31 decembrie 2028
1155				ftalat de di- <i>n</i> -decil	Aditiv	Materiale plastice			(25) (27)		31 decembrie 2031
1156				Monolaurat de trietanolamină	Aditiv	Materiale plastice				A se utiliza ca agent antistatic pentru polio- lefine, conținutul rezi- dual maxim în materia- lul final (CM) = 3 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1157	200-- 820-0	74-89-5		Monometilamină	Aditiv	Materiale plastice	2,5			Utilizat cu carbonat de dimetil la fabricarea polimetacrilatului modificat.	31 decembrie 2031
1158	260-- 982-3	57843-53-5		N,N,N',N'-tetrakis (2-hidroxipropil)- adipamidă	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri- zare	Cauciuc				Pentru producerea dis- persiilor de polimeri de poliolefine funcționale cu grupe acrilice și/sau anhidride, utilizate ca învelișuri pe metale, la o rată de utilizare ≤ 6 % din greutatea uscată a dispersiei.	31 decembrie 2031
1159				N-octadecil-beta (4'- hidroxi-3,5-di-terț-buti- lenil)-propionat	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1160	230-- 451-0	7144-65-2		eter orto-difenilglicidilic	Aditiv	Materiale plastice				Pentru folii de copoli- meri de clorură de vinil și clorură de viniliden, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 3 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1161	241--313-4	17281-74-2		palmitoil benzoil metan	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC-ul rigid și copolimerii acestuia, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1162	204--259-2	118-55-8		salicilat de fenil	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1163		70750-58-2		polibetapinenă	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2034
1164				polibutilen tereftalat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2037
1165				policlorotrifluoretilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(38)		31 decembrie 2028
1166				poliester derivat din condensarea acidului adipic și a etilenglicolului	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(2)		31 decembrie 2028
1167	607--461-2	24938-37-2		adipat de polietilenă	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2034
1168		9004-99-3		monostearat de polietilenglicol	Aditiv	Materiale plastice			(2)	Cu condiția ca produsul să nu elibereze mono- și dietilenglicoli.	31 decembrie 2037
1169				tereftalat de polietilenglicol	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(2)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1170		36221-42-8		adipat de polipropilenă	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1171		9003-20-7		polivinil acetat	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, învelișuri					31 decembrie 2037
1172				polivinil butiral	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, învelișuri					31 decembrie 2028
1173				clorură de polivinil	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2037
1174				eter etilic polivinilic	Aditiv	Materiale plastice, adezivi, învelișuri				Vâscozitate 0,5-0,8 cP la 1 % în benzen la 20 °C.	31 decembrie 2028
1175		9003-44-5		eter izobutilic polivinilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1176				eter terț-butil polivinilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2028
1177		9002-85-1		clorură de poliviniliden	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2037
1178				sare de potasiu a acidu- lui maleic semiesterifi- cat cu alcool cetilic	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1179				Produs de reacție între 4-metilfenol și dicitlo-pentadienă și alchilarea ulterioară cu izobutil	Aditiv	Cauciuc	1500				31 decembrie 2028
1180				Produs de reacție între N-fenil-N'-(1-3-dimetil-butil)p-fenilenediamină și terț-C ₁₀ -C ₁₃ glicidil tioeter cu conținut pre-dominant de C ₁₂	Aditiv	Cauciuc	1,0 – expri-mată ca amine aro-matice primare			Doză maximă = 2,4 % (g/g). Numai pentru timpi de contact ≤ 10 min și temperaturi ≤ 40 °C. Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1181	268--213-3	68037-49-0		sulfonat de alchil (C ₁₀ -C ₁₈) de sodiu	Aditiv	Materiale plastice				A se utiliza ca agent antistatic în PVC, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 15 000 mg/kg. A se utiliza ca agent antistatic în polistiren, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 25 000 mg/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										A se utiliza ca agent emulsifiant în PVC și copolimerii săi, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 20 000 mg/kg. A se utiliza ca agent emulsifiant în polistiren, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 50 000 mg/kg.	
1182	209--406-4	577-11-7		diocilsulfosuccinat de sodiu	Aditiv	Materiale plastice				Pentru polietilenă, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 10 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1183				dodecilbenzensulfonat de sodiu	Aditiv	Materiale plastice				În cazul garniturilor de etanșare și al masticurilor, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 20 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1184		29704-46-9		sulforicinat de sodiu	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1185	205--481-2 205--777-1	141-33-3 150-88-9		butilxantogenat de sodiu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47)		31 decembrie 2028
1186				butilxantogenat de zinc	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1187	205--440-9	140-90-9		etilxantogenat de sodiu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47)		31 decembrie 2031
1188				etilxantogenat de zinc	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1189				izopropilxantogenat de sodiu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47)		31 decembrie 2028
1190				izopropilxantogenat de zinc	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1191				metilxantogenat de sodiu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47)		31 decembrie 2028
1192				metilxantogenat de zinc	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1193				pentametilenxantogenat de sodiu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1194				pentametilēxantogenat de zinc	Monomer sau alt reactant	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1195				dibutilditiocarbamat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
1196				dibutilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1197				dibutilditiocarbamat de cupru	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1198				dietilditiocarbamat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
1199		13681-87-3		dietilditiocarbamat de cupru	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1200				dimetilditiocarbamat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
1201		137-29-1		dimetilditiocarbamat de cupru	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1202				etilfenilditiocarbamat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1203	238--677-1	14634-93-6		etilfenilditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1204				etilfenilditiocarbamat de cupru	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1205		13878-54-1		pentametilenditiocarbamat de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1206				pentametilenditiocarbamat de cupru	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1207	232--360-1	8007-43-0		seschioleat de sorbitan	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1208	229--781-8	6729-96-0		ditiopropionat de stearil	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1209				tioglicolat de stearil-(3,5-dimetil-4-hidroxi-benzil)	Aditiv	Materiale plastice				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 5 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1210	202--387-3	95-05-6		monosulfură de tetraetiltiuram	Monomer sau alt reactant Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2028
1211	203--841-3	111-17-1		acid tiodipropionic	Aditiv	Cauciuc			(14)		31 decembrie 2031

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1212				triacetină	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1213	201-- 071-2	77-94-1		tributylcitrat	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1214				difosfit de tris-(2,4-di- terț-butilfenil)	Aditiv	Cauciuc		Pentru valo- rile MTC _{tap} ale produse- lor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2028
1215		1184-84-5		acid vinilsulfonic	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028
1216				amidă vinilsulfonică	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2028
1217	232-- 723-4	9010-69-9		rezinat de zinc	Aditiv	Materiale plastice			Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1218		78-67-1		2,2'-azobis (izobutironitril)	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice				Doză maximă = 0,2 % (g/g).	31 decembrie 2031
1219		2372-21-6		carbonat de terț-butil- peroxi izopropil	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimeri- zare	Materiale plastice	0,1			Doză maximă = 0,5 % (g/g).	31 decembrie 2031
1220		111-92-2		di-n-butilamină	Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc	1,0				31 decembrie 2031

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1221		113693-69-9		tetrametil-bis(4-hidro- xifenil)metan (TMBPF), produs de reacție cu epiclorhidrină (= TMBPF-diglicidil eter sau TMBPF-DGE)	Monomer sau alt reactant	Învelișuri		Epiclorhi- drină MTC _{tap} = 0,1 µg/l.	(48) (49)		31 decembrie 2028
1222		3844-45-9		Colorant alimentar albastru C.I. 2 (sau: tria- rilmetan; C.I. Nr. 42090)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe supli- mentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1223		1934-21-0		Colorant alimentar gal- ben C.I. 4 (sau: tartrazină (E102); C.I. Nr. 19140)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe supli- mentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1224		12227-89-3; 1317-61-9		Pigment negru C.I. 11 (sau: oxid de fier negru; C.I. Nr. 77499)	Aditiv	Toate			Pentru fier, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1225		68186-91-4		Pigment negru C.I. 28 (sau: cromit de cupru; C.I. Nr. 77428)	Aditiv	Toate			Pentru crom și cupru, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1226		12062-81-6		Pigment negru C.I. 33 (sau: trioxid de fier și mangan; C.I. Nr. 77537)	Aditiv	Toate			Pentru fier și mangan, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1227		147-14-8		Pigment albastru C.I. 15 (sau: albastru de ftalo-cianină (inclusiv 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. Nr. 74160)	Aditiv	Toate			Pentru cupru, a se vedea anexa V.	Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1228		1345-16-0		Pigment albastru C.I. 28 (sau: aluminat de cobalt; C.I. Nr. 77346)	Aditiv	Toate			Pentru alu-miniu și cobalt, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1229		57455-37-5		Pigment albastru C.I. 29 (sau: albastru ultrama-rin; C.I. Nr. 77007)	Aditiv	Toate			Pentru alu-miniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1230		68187-11-1		Pigment albastru C.I. 36 (sau: cromit de cobalt; C.I. Nr. 77343)	Aditiv	Toate			Pentru alu-miniu, crom și cobalt, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1231		68412-74-8		Pigment albastru C.I. 74 (sau: silicat de cobalt și zinc; C.I. Nr. 77366)	Aditiv	Toate			Pentru cobalt și zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1232		12068-86-9		Pigment maro C.I. 11 (sau: ferită de magneziu; C.I. Nr. 77495)	Aditiv	Toate			Pentru fier, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1233		68186-90-3		Pigment maro C.I. 24 (sau: titanat de crom și antimoniu; C.I. Nr. 77310)	Aditiv	Toate			Pentru antimoniu și crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1234		12737-27-8		Pigment maro C.I. 29 (sau: oxid de crom și fier; C.I. Nr. 77500)	Aditiv	Toate			Pentru crom și fier, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1235		1308-38-9		Pigment verde C.I. 17 (sau: oxid de crom (III); C.I. Nr. 77288)	Aditiv	Toate			Pentru crom, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1236		1328-53-6		Pigment verde C.I. 7 (sau: verde de ftalocia- nină; C.I. Nr. 74260)	Aditiv	Toate			Pentru cupru, a se vedea anexa V.	Se aplică cerințe supli- mentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1237		3520-72-7		Pigment portocaliu C.I. 13 (sau: diazo; C.I. Nr. 21110)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1238		1309-37-1		Pigment roșu C.I. 101 (sau: oxid de fier (III); C.I. Nr. 77491)	Aditiv	Toate					31 decembrie 2031
1239		12656-85-8		Pigment roșu C.I. 104 (sau: cromat/molibdat/sulfat de plumb; C.I. Nr. 77605)	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
1240		3049-71-6		Pigment roșu C.I. 178 (sau: roșu de perilen)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1241		40618-31-3 82643-43-4		Pigment roșu C.I. 214 (sau: azo de condensare)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1242		52238-92-3		Pigment roșu C.I. 242 (sau: disazo de condensare; C.I. Nr. 20067)	Aditiv	Toate			(38)	Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1243		43035-18-3		Pigment roșu C.I. 247 (sau: monoazo; C.I. Nr. 15915)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1244		6358-87-8		Pigment roșu C.I. 38 (sau: diazo; C.I. Nr. 21120)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1245		5281-04-9		Pigment roșu C.I. 57:1 (D & C Red 7) (sau: monoazo; C.I. Nr. 15850:1)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1246		12769-96-9		Pigment violet C.I. 15 (sau: violet ultramarin; C.I. Nr. 77007)	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
1247		6358-30-1		Pigment violet C.I. 23 (sau: oxazină; C.I. Nr. 51319)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1248		1345-05-7		Pigment violet C.I. 5 (sau: litopon (coprecipitat de sulfat de bariu și sulfură de zinc); C.I. Nr. 77115	Aditiv	Toate					31 decembrie 2028
1249		5590-18-1		Pigment galben C.I. 110 (sau: aminochetonă; C.I. Nr. 56280)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1250	269--103-8	68187-51-9		Pigment galben C.I. 119 (sau: ferită de zinc; C.I. Nr. 77496)	Aditiv	Toate					31 decembrie 2031
1251	603--331-4	129423-54-7		Pigment galben C.I. 191 (sau: monoazo; C.I. Nr. 18795)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1252	232--353-3	8007-18-9		Pigment galben C.I. 53 (sau: titanat de nichel și antimoniu; C.I. Nr. 77788)	Aditiv	Toate					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1253		6528-34-3		Pigment galben C.I. 65 (sau; monoazo; C.I. Nr. 11740)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1254		8005-02-5		Solvent negru C.I. 7 (sau; azină; C.I. Nr. 50415:1)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1255	201--353-5	81-48-1		Solvent violet C.I. 13 (sau; antrachinonă; C.I. Nr. 60725)	Aditiv	Toate				Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1256		109-58-0		acid carbamic (2-aminoetil)	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				A se utiliza numai în elastomeri care conțin fluorură de viniliden ca monomer. Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2028
1257		36-86-8		1,1-bis(terț-butilperoxi) ciclohexan	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
1258		95-35-2		1,3-bis(2-benzotiazolil-mercaptometil) uree	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1259		2212-81-9		1,3-bis(terț-butilperoxiizopropil)benzen	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1			În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1260		105-55-5		1,3-dietiltiouree	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1261		7691-02-3		1,3-diviniltetrametildisilazan	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1262		102-78-3		2-(2,6-dimetilmorfolinotio) benzotiazol	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(43)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1263		102-77-2		2-(morfolinotio) benzotiazol	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	150		(43)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2031
1264		87-97-8		2,6-di-terț-butil-4-(metoximetil)fenol	Aditiv	Cauciuc		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.		În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1265		2668-47-5		2,6-di-terț-butil-4-fenilfenol	Aditiv	Cauciuc		Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.		În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1266		95-30-7		sulfură de 2-benzotiazil-N,N-dietiltiocarbamil	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(43)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1267		96-45-7		2-mercaptoimidazolină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	2,5			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1268		26511-61-5		acid 3,3-bis(terț-butilperoxi)butanoic, ester <i>n</i> -butilic	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1269		19262-37-4		carbamat de 4,4'-bis (aminociclohexil)metan	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1270		101-70-2		4,4'-dimetoxidifenilamină	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1271		95-80-7		4-metil- <i>m</i> -fenilendiamină	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1272		15570-10-2		4-terț-butil-2-metiltiofenol	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1273		4545-30-6		4-terț-butiltiofenol, sare de zinc	Aditiv	Cauciuc			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1274		140-04-5		acid acetilricinoleic, ester de butil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1275		141-17-3		adipat de bis[2-(2-buto- xietoxi)-etil]	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1276		2451-84-5		adipat de dibenzil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1277		105-97-5		adipat de didecil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1278		27178-16-1		adipat de diizodecil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1279		1330-86-5		adipat de diizooctil	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1280		110-29-2		adipat de <i>n</i> -decil <i>n</i> -octil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1281		123-77-3		azodicarbonamidă	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1282	201-- 255-2	80-17-1		benzensulfonohidra- zidă	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1283				bis(2-hidroxi-3-terț- octil-5-metilfenil) metan	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1284	246-- 709-0	25176-75-4		acid caproic, diester cu trietilenglicol	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1285	203-- 361-4	106-10-5		acid caprilic, diester cu trietilenglicol	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1286		61789-98-8		plută	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1287		3399-73-3		ciclohexiletilamină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1288		149-82-6		acid dibutilditiocarba-mic, sare de N,N-dimetilciclohexilamină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1289		109-89-7		dietilamină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1290		502-55-6		disulfură de dietilxantogen	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			(47)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1291		123-81-9		etilenglicol bis(mercaptoacetat)	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2031
1292		36290-04-7		acid formaldehidă-2-naftalensulfonic, copolimer, sare de sodiu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			(15)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1293		93-35-4		copolimer de formaldehidă-fenol	Aditiv	Cauciuc			(15)	Copolimerul nu poate conține aditivi care nu sunt enumerați în Lista pozitivă a UE privind materialele organice.	31 decembrie 2028
1294		68476-37-9		adeziv de origine animală	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1295		16941-12-1		acid hexacloroplatinic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1296		999-97-3		hexametildisilazan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1297		143-06-6		carbamat de hexametilendiamină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1298	213--680-0	1000-90-4		izopropilxantogenat, sare de zinc	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(47) Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1299		106-18-3		acid lauric, ester butilic	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1300		28693-00-7		acid monocloracetic, ester cu 5-(hidroximetil)-biciclo[2.2.1]hept-2-enă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1301				ceară montană, compusă din: 1) acizi monotanici C ₂₆ -C ₃₂ , 2) esteri ai acestor acizi cu etilenglicol și/sau 1,3-butanediol 3) și/sau săruri de calciu	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1302		10591-84-1		disulfură de N,N'-dimetildifeniltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2031
1303				N-alchil (C ₁₄ -C ₁₈)-N,N',N''-triacetoil-1,3-diaminopropan	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1304				N-fenil-N'-izohexil-p-fenilendiamină	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1305		142-77-8		acid oleic, ester butilic	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1306		7620-75-9		acid oleic, sare de dibutilamină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1307		1912-84-1		acid oleic, sare de staniu (II)	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1308		117-97-5		pentaclortiofenol, sare de zinc	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1309		98-77-1		acid pentametilenditio-carbamic, sare de piperidină	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1310		136-04-9		acid pentametilenditio-carbamic, sare de potasiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42) Pentru zinc, a se vedea anexa V.	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 30 g/kg.	31 decembrie 2028
1311		107-71-1		acid peracetic, ester terț-butilic	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc	0,1			În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen- trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1312		89-03-8		vaselină	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1313		117-84-0		ftalat de di- <i>n</i> -octil	Aditiv	Cauciuc	300		(25) (27)		31 decembrie 2028
1314		26762-92-5		hidroperoxid de <i>p</i> - mentan	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1315				fosfit de <i>p</i> -nonilfenil, ester de propan de 2,2-bis(3-terț-butil- 4-hidroxifenil)	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1316		25101-03-5		adipat de polipropilenglicol	Aditiv	Cauciuc			(30)		31 decembrie 2037
1317	232-- 299-0	8002-13-9		ulei de rapiță	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2028
1318		27214-90-0		acid sebacic, ester de diizooctil	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1319		2432-87-3		acid sebacic, ester de di- <i>n</i> -octil	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1320		1344-08-7		polisulfură de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea substanței inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concen-trația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1321				ulei de soia tratat cu sulf (factis)	Aditiv	Cauciuc	250				31 decembrie 2028
1322		93-73-2		monosulfură de tetrabutiltiuram	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1323		7772-99-8		clorură de staniu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1324		19484-26-5		mercaptan tridecilig	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1325		117-56-8		fosfat de trietanolamină	Aditiv	Cauciuc	500			Se utilizează doar în agenți de demulare.	31 decembrie 2028

Tabelul 2

Lista pozitivă europeană de grupe de substanțe inițiale pentru materiale organice

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1326			3	monoalcooli alifatici saturați liniari primari (C ₄ -C ₂₂)	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2031
1327			4	mixtură de (40 % g/g) 2,2,4-trimetilhexan-1,6-diizocianat și (60 % g/g) 2,4,4-trimetilhexan-1,6-diizocianat	Monomer sau alt reactant	Toate			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produsul final, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu alimentul (CMA).	31 decembrie 2034
1328			5	trialchil (C ₅ -C ₁₅) acetat de 2,3-epoxipropil	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg din produs, exprimat în grupă epoxidică. Greutatea moleculară a grupei epoxidice este de 43 Da.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1329			6	trialchil (C ₇ -C ₁₇) acetat de vinil	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2031
1330			8	mono- și digliceride acetilate ale acizilor grași	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(31)		31 decembrie 2031
1331			9	acizi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarboxilici, provenind din uleiuri și grăsimi naturale și esterii lor cu mono-, di- și triglicerolul (inclusiv acizii grași ramificați prezenți la niveluri care apar în mod natural)	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1332			10	acizi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarboxilici sintetici și mono-, di- și triestereii lor de glicerină	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1333			11	esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C ₆ -C ₂₂) cu poliglicerină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1334			12	acizi grași obținuți din uleiuri și grăsimi alimentare animale sau vegetale	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1335			13	monoalcooli alifatici saturați liniari primari (C ₄ -C ₂₄)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1336			14	acid <i>n</i> -alchil(C ₁₀ -C ₁₃) benzensulfonic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1500				31 decembrie 2031
1337			15	alchil, dimetilamine liniare cu număr par de atomi de carbon (C ₁₂ -C ₂₀)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	1500				31 decembrie 2031
1338			16	acizi alchil(C ₈ -C ₂₂) sulfonici	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	300				31 decembrie 2031
1339			17	acizi alchil(C ₈ -C ₂₂) sulfurici lineari primari cu număr par de atomi de carbon	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1340			19	<i>N,N</i> -bis(2-hidroxi-etil)alchil (C ₈ -C ₁₈) amină	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(7)		31 decembrie 2031
1341			20	<i>N,N</i> -bis(2-hidroxi-etil)alchil (C ₈ -C ₁₈) amină hidroclorurată	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(7)		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1342			22	mono- și digliceride ale uleiului de ricin	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1343			23	esterii acizilor grași de ulei de cocos cu clorurile de colină	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	45			Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2031
1344			25	crezoli, butilați, stirenați	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	600				31 decembrie 2031
1345			26	5,7-di-terț-butil-3-(3,4- și 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onă care conține: a) 5,7-di-terț-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onă (80-100 % g/g) și b) 5,7-di-terț-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onă (0-20 % g/g)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2031
1346			27	acid 9,10-dihidroxistearic și oligomerii acestuia	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1347			28	di- <i>n</i> -octilstaniu bis (n-alchil(C ₁₀ -C ₁₆) mercaptoacetat)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2031
1348			31	di- <i>n</i> -octilstaniu dimaleat esterificat	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(10)		31 decembrie 2031
1349			38	fibre de sticlă	Aditiv	Toate				Sticlă în conformitate cu anexa IV.	31 decembrie 2031
1350			40	esteri ai glicerinei cu acid acetic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1351			41	esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturați liniari cu un număr par de atomi de carbon (C ₁₄ -C ₁₈) și cu acizi alifatici nesaturați liniari cu un număr par de atomi de carbon (C ₁₆ -C ₁₈)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1352			42	esteri ai glicerinei cu acid butiric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1353			43	esteri ai glicerinei cu acid erucic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1354			44	esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1355			45	esteri ai glicerinei cu acid lauric	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1356			46	esteri ai glicerinei cu acid linoleic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1357			47	esteri ai glicerinei cu acid miristic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1358			48	esteri ai glicerinei cu acid nonanoic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1359			49	esteri ai glicerinei cu acid oleic	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1360			50	esteri ai glicerinei cu acid palmitic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1361			51	esteri ai glicerinei cu acid propionic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1362			52	esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1363			53	esteri ai glicerinei cu acid stearic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1364			65	mixtură de 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2-benzoxazolil) stilben, 4,4'-bis(2-benzoxazolil) stilben și 4,4'-bis(5-metil-2-benzoxazolil) stilben	Aditiv	Toate				Cel mult 0,05 % (g/g) (cantitatea de substanță utilizată/cantitatea de formulare). Mixtură obținută din procesul de fabricație în raportul tipic de (58-62%):(23-27%):-(13-17 %).	31 decembrie 2031
1365			66	mono- <i>n</i> -octilstaniu tris[alchil(C ₁₀ -C ₁₆) mercaptoacetat]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(11)		31 decembrie 2031
1366			67	acizi montanici și/sau esterii acestora cu etilenglicol și/sau cu 1,3-butandiol și/sau cu glicerină	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1367			68	fosforat de mono- și di- <i>n</i> -alchil (C ₁₆ și C ₁₈)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	2,5				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1368			69	ester al acidului fosforos cu tris(nonil- și/sau dinonilfenil)	Aditiv	Toate	1500			În absența unui plastifiant, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 3 000 mg/kg. Pentru copolimerul stiren-butadienic, conținutul rezidual maxim în materialul final (CM) = 15 000 mg/kg.	31 decembrie 2028
1369			73	poliesteri ai 1,2-propandiolului și/sau ai 1,3- și/sau 1,4-butandiolului și/sau ai polipropilenglicolului cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfârșit cu acid acetic sau acizi grași C ₁₂ -C ₁₈ sau cu n-octanol și/sau n-decanol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(30) (31)		31 decembrie 2034
1370			78	polietilenglicol (EO = 1-50) monoalchileter (liniar și ramificat, C ₈ -C ₂₀) sulfat, săruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1371			80	pulberi, solzi și fibre din alamă, bronz, cupru, oțel inoxidabil, cositor, fier și aliaje de cupru, cositor și fier	Aditiv	Toate			Pentru elementele relevante, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1372			89	esteri ai acidului stearic cu etilenglicol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(2)		31 decembrie 2031
1373		50-21-5	99	acid lactic	Monomer sau alt reactant Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
1374		50-99-7	102	glucoză	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2037
1375		57-55-6	109	1,2-propandiol	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2034
1376		59-02-9 10191-41-0	110	alfa-tocoferol	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
1377		75-56-9	135	oxid de propilenă	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{cap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{cap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1378		107-01-7	224	2-butenă	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
1379		107-88-0	228	1,3-butandiol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
1380		110-98-5 25265-71-8	257	dipropilenglicol	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2034
1381		138-22-7	322	lactat de butil	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1382		598-32-3	357	3-buten-2-ol	Monomer sau alt reactant	Toate	0,1			A se utiliza doar ca un comonomer pentru prepararea aditivilor polimerici. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA) până la apariția unei metode analitice.	31 decembrie 2028
1383		1330-43-4	407	tetraborat de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru bor, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1384		1332-37-2	409	oxid de fier	Aditiv	Toate			Pentru fier, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1385		3724-65-0	467	acid crotonic	Monomer sau alt reactant Aditiv	Toate			(34)		31 decembrie 2028
1386		4080-31-3	474	clorură de 1-(3-cloroolil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	15				31 decembrie 2031
1387			501	fibre, pilitură și pulbere de aluminiu	Aditiv	Toate			Pentru aluminiu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1388		7631-86-9	504	dioxid de siliciu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf: particule primare de 1-100 nm care sunt agregate la o dimensiune de 0,1-1 µm și pot forma aglomerate în cadrul distribuției în funcție de dimensiuni de la 0,3 µm până la mm. În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2037
1389		7664-93-9	511	acid sulfuric	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1390		7704-34-9	514	sulf	Auxiliar de polimerizare	Toate					31 decembrie 2034
1391		7771-44-0	518	acid arahidonic	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2028
1392		7772-98-7	519	tiosulfat de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(18)		31 decembrie 2034
1393		9003-11-6 106392-12--5	551	poli(etilen propilen) glicol	Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2028
1394		63148-62-9	575	polidimetilsiloxan (GM > 6 800 Da)	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate				Vâscozitate la 25 °C cel puțin egală cu 100 cSt (100 × 10 ⁻⁶ m ² /s).	31 decembrie 2034
1395		10377-51-2	588	iodură de litiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(6) Pentru litiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1396		11104-61-3	593	oxid de cobalt	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru cobalt, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1397		11129-60-5	594	oxid de mangan	Aditiv	Toate			Pentru mangan, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1398		12004-14-7 37293-22-4	598	sulfoaluminat de calciu	Aditiv	Toate			Pentru aluminiu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1399		12626-88-9	606	hidroxid de mangan	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru mangan, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1400		12751-22-3	607	fosfură de fier	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			Pentru fier, a se vedea anexa V.	A se utiliza numai în polimerii și copolimerii PET.	31 decembrie 2031
1401		13463-67-7	610	dioxid de titan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1402		17194-00-2	625	hidroxid de bariu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru bariu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
1403		25013-16-5	635	terț-butil-4-hidroxianisol	Aditiv	Toate	1500				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1404		25322-68-3	638	polietilenglicol	Monomer sau alt reactant Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2034
1405		25513-64-8	641	mixtură de 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (35-45 % g/g) și 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan (55-65 % g/g)	Monomer sau alt reactant	Toate	2,5				31 decembrie 2034
1406		68515-48-0 28553-12-0	728	diesteri cu alcooli primari saturați C ₈ -C ₁₀ cu mai mult de 60 % C ₉ ai acidului ftalic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			(25) (31)	A se utiliza numai ca: (a) plastifiant; sau (b) agent tehnic de suport în concentrații de până la 0,1 % din produs.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1407		68855-54-9	734	diatomită calcinată în flux cu var	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
1408		73138-82-6	741	acizi rezinici și acizi colofanici	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1409			789	homopolimeri și/sau copolimeri hidrogenați obținuți din 1-hexenă și/sau 1-octenă și/sau 1-decenă și/sau 1-dodecenă și/sau 1-tetradecenă (GM: 440–12000)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 440 Da. Vâscozitate la 100 °C cel puțin egală cu 3,8 cSt (3,8 × 10 ⁻⁶ m ² /s).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{cap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{cap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1410		90751-07-8 82451-48-7	790	poli(6-morfolino-1,3,5-triazină-2,4-dil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametenă-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250			Greutate moleculară medie cel puțin egală cu 2 400 Da. Conținut rezidual de morfolină < 30 mg/kg, de N,N'-bis (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) hexan-1,6-diamin < 15 000 mg/kg, și de 2,4-dicloro-6-morfolino-1,3,5-triazin < 20 mg/kg.	31 decembrie 2034
1411			799	eteri de polietilenglicol (EO = 1-50) ai alcoolilor primari liniari și ramificați (C ₈ -C ₂₂)	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate	90			În conformitate cu conținutul maxim de oxid de etilenă, astfel cum este precizat în criteriile de puritate pentru aditivii alimentari în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei.	31 decembrie 2037
1412			801	acizi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarboxilici, provenind din uleiuri și grăsimi naturale, sare de litiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate			Pentru litiu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1413			805	dioxid de titan, acoperit cu un copolimer de n-octiltriclorsilan și [aminotris(acid metilfosfonic), sare de pentasodiu]	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Conținutul de copolimer de tratare a suprafeței dioxidului de titan acoperit este mai mic de 1 % g/g.	31 decembrie 2031
1414			810	neopentil glicol, diesteri și monoesteri cu acid benzoic și acid 2-etilhexanoic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250		(31)		31 decembrie 2031
1415			815	trimetilolpropan, amestec de triesteri și diesteri cu acid benzoic și acid 2-etilhexanoic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250		(31)		31 decembrie 2031
1416			878	esteri de acizi grași (C ₈ -C ₂₂) provenind din uleiuri și grăsimi animale sau vegetale cu monoalcooli primari alifatici saturați ramificați (C ₃ -C ₂₂)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1417			879	esteri de acizi grași (C ₈ -C ₂₂) provenind din uleiuri și grăsimi animale sau vegetale cu monoalcooli primari liniari alifatici saturați (C ₁ -C ₂₂)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate					31 decembrie 2031
1418			880	esteri ai acizilor grași (C ₈ -C ₂₂) cu pentaeritritol	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Toate					31 decembrie 2031
1419		128-44-9	902	1,1-dioxid de 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, sare de sodiu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				Substanța respectă criteriile de puritate specifice stabilite în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei.	31 decembrie 2034
1420			924	trimetilolpropan, amestec de triesteri și diesteri cu acizi <i>n</i> -octanoici și <i>n</i> -decanoici	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5			A se utiliza numai în PET.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{rap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{rap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1421		939402-02-5	974	acid fosforos, triesteri de 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil și 4-(1,1-dimetilpropil)fenil în amestec	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate	500 – exprimată ca sumă a formelor fosfit și fosfat ale substanței, 4-terț-amilfenol și 2,4-di-terț-amilfenol 50 – pentru 2,4-di-terț-amilfenol				31 decembrie 2037
1422			1046	oxid de zinc, nanoparticule, acoperite cu [3-(metacriloxi)propil] trimetoxisilan (nr. EUPL 0695)	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	A se utiliza numai în polimeri neplastificați. Trebuie respectate restricțiile și specificațiile prevăzute pentru substanța cu nr. EUPL 0695. În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{cap.} organics) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{cap.} organics] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1423			1053	esteri ai acizilor grași C ₁₆ -C ₁₈ cu dipentaeritritol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				A se utiliza numai dacă este produs dintr-un precursor de acizi grași obținut din grăsimi sau uleiuri alimentare.	31 decembrie 2037
1424		7695-91-2 58-95-7	1055	acetat de α-tocoferol	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai ca antioxidant în poliolefine. Substanța sau produsele sale de hidroliză sunt aditivi alimentari autorizați și trebuie verificată conformitatea cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei.	31 decembrie 2037
1425			1062	mixtură compusă din 97 % ortosilicat de tetraetil (TEOS) cu nr. CAS 78-10-4 și 3 % hexametildisilazan (HMDS) cu nr. CAS 999-97-3	Monomer sau alt reactant	Toate				A se utiliza numai pentru producerea de PET reciclat și în concentrație de până la 0,12 % (g/g).	31 decembrie 2037
1426			1075	argilă de montmorilonit, modificată cu bromură de hexadeciltrimetilamoniu	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				A se utiliza numai ca aditiv în concentrații de până la 4,0 % g/g în acid polilactic pentru aplicații de apă rece. Poate forma plachete nanoforme mai subțiri de 100 nm în una sau două dimensiuni. Aceste plachete tre-	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
										buie să fie orientate paralel cu suprafața polimerului și complet integrate în polimer. În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1427			1077	dioxid de titan tratat la suprafață cu alumina modificată cu fluoruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Toate				A se utiliza doar în concentrație de până la 25,0 % g/g, inclusiv în nanoformă. În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1428				acizi grași din ulei de ricin, deshidratați	Monomer sau alt reactant Altele (adjuvant tehnologic)	Cauciuc, învelișuri					31 decembrie 2034
1429		61790-39--4		acizi grași din ulei de ricin, hidrogenați	Monomer sau alt reactant Aditiv	Învelișuri, libri-fianți					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1430		55965-84--9		5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă (nr. CAS 26172-55-4) și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (nr. CAS 2682-20-4), mixtură (3:1)	Altele (conservant pentru protecție în interiorul recipientelor)	Învelișuri	7,5			Restricție = 0,025 mg/dm ² . A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 3.4 și 4.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
1431		68938-15--8		acizi grași de cocos hidrogenați	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2034
1432		110-54-3		n-hexan, inclusiv izomeri structurali de până la 40 % (ciclohexan < 3 %) Nr. pe listă 925-292-5	Auxiliar de producție a polimerilor	Toate	250			Nu este necesar să se verifice MTCA atunci când temperatura de proces este > 100 °C.	31 decembrie 2031
1433		93685-81--5		izododecan (izomerul principal: 2,2',4,6,6'-pentametilheptan)	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	2,5				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1434		926-099-9		vată minerală	Aditiv	Cau-ciuc				Diametru > 1 µm (diametru mediu 5-30 µm). În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1435				acid acrilic, esteri cu monoalcooli alifatici, saturați, C ₁ -C ₁₈	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	300 – exprimată ca acid acrilic		(21)		31 decembrie 2031
1436				acid adipic, esteri cu monoalcooli alifatici, primari, saturați (C ₆ -C ₁₂)	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1437				materiale de adaos de trivinilciclohexan și alfa, omega-dihidrogen-polihidrogen-metildimetilsiloxani	Monomer sau alt reactant	Silicon				Doză maximă = 10 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1438				alcadiene (C ₃ -C ₈)	Monomer sau alt reactant	Învelișuri				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs.	31 decembrie 2031
1439				alcoxilani cu grupe funcționale, de exemplu, grupele vinil, metacril, amino sau glicidil	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				Doză maximă = 0,5 % (g/g) pe baza materialului de umplură sau maximum 0,3 % (g/g) pe baza componentei din plastic	31 decembrie 2031
1440				acid alchilarilsulfonic	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				Doză maximă = 3 % (g/g).	31 decembrie 2031
1441				sulfonați de alchil (C ₈ -C ₁₈)benzen, săruri de sodiu	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			(41)		31 decembrie 2031
1442				sulfonați de alchil (C ₈ -C ₁₈)naftalen, săruri de sodiu	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc			(41)		31 decembrie 2031
1443				esteri de acid alchil (C ₁ -C ₈)-silicic sau de acid ortosilicic cu monoalcooli alifatici (C ₂ -C ₄) și eter de monometil de etanediol (metilglicol) și produsele de condensare ale acestora	Auxiliar de polimerizare	Silicon				Doză maximă = 3 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1444				amidă de acizi alifatici carboxilici, C ₈ -C ₂₂	Auxiliar de producție a polimerilor	Silicon				Doză maximă = 1,5 % (g/g).	31 decembrie 2031
1445				esteri ai acidului 3-aminocrotonic cu butilenglicol	Aditiv	Înve- lișuri					31 decembrie 2031
1446				esteri ai acidului 3-aminocrotonic cu alcooli mono- sau dihidrici	Aditiv	Înve- lișuri					31 decembrie 2031
1447				fibre de carbon	Aditiv	Cauciuc				Fibre de carbon în conformitate cu numărul EUPL 2041, anexa IV.	31 decembrie 2031
1448				produse de condensare de oxid de etilenă cu alcooli (C ₃ -C ₁₈), fenolalchil (C ₄ -C ₉) și derivatele lor sulfonate, sulfurate sau fosfate	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1449				organopolisiloxan ciclic cu grupe de metil, singur sau cu grupa n-alchil (C ₂ -C ₃₂)	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Lubri- fianți					31 decembrie 2031
1450				acizi α,ω-dicarboxilici (C ₆ -C ₁₂), alifatici, neramificați	Monomer sau alt reactant	Toate					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1451				acizi grași (neramificați, saturați și nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon, C ₈ -C ₂₂ , cu un conținut maxim de 2 % de substanță nesaponificabilă), în calitate de compuși cu bis (2-hidroxietil)amină	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice	1500				31 decembrie 2031
1452				amide ale acizilor grași (neramificați, saturați și nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon, C ₈ -C ₂₂ , cu un conținut maxim de 2 % de substanță nesaponificabilă)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031
1453				acizi grași (neramificați, saturați și nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon, C ₈ -C ₂₂ , cu un conținut maxim de 2 % de substanță nesaponificabilă), esterificați cu monoalcooli, primari, neramificați, saturați, C ₄ -C ₁₈ , precum și cu alcool oleic	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1454		9003-36-5		formaldehidă, polimer cu 2-(clorometil)oxiran și fenol (eter de glicidil Novolac, NOGE)	Monomer sau alt reactant	Învelișuri	2,5 – exprimată ca sumă de NOGE și produsele sale de hidroliză	bisfenol F MTC _{tap} = 2,5 µg/l epiclorhidrină MTC _{tap} = 0,1 µg/l	(15) (49)	A se utiliza numai în învelișuri sub formă de pulbere.	31 decembrie 2031
1455				esteri ai glicerinei cu acizi grași liniari saturați sau nu, cu un număr par de atomi de carbon C ₈ -C ₂₀ și/sau de acid adipic, acid citric, acid oxistearin și acid ricinoleic	Aditiv	Învelișuri					31 decembrie 2031
1456				acid metacrilic, esterii cu monoalcooli alifatici, saturați, C ₁ -C ₁₈	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	300 – exprimată ca acid metacrilic		(22)		31 decembrie 2031
1457				tris(semiester al acidului maleic) de mono- <i>n</i> -octilstanu, preparat cu alcooli primari, nerașificați, saturați, C ₁ -C ₁₈	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(11)		31 decembrie 2031
1458				tris[maleat de monoalchil(C ₁ -C ₁₈)] de mono- <i>n</i> -octilstanu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice			(11)		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1459				organopolisiloxani, cu grupe de metil în fiecare atom de siliciu care pot fi înlocuite parțial cu grupe de alchenil(C ₂ -C ₃₂), grupe de alchil (C ₂ -C ₃₂), grupe de hidroxil, hidrogen, alchilamine disubstituite și/sau grupe de alchil hidroxilat, grupe acetoxi și/sau alcoxi și produsele lor de condensare cu polietileneglicol și/ sau polipropilenglicol, grupe alchil fluorinate și grupe de fenil	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Învelișuri, silicon					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1460				organopolisiloxani, liniari și ramificați, cu grupe de metil singuri și/sau cu grupe de <i>n</i> -alchil (C ₂ -C ₃₂) și/sau fenil-2 și/sau vinil și/sau hidroxil și/sau alcoxi(C ₁ -C ₄) și/sau hidrogen și/sau carboalcoxialchil (-(CH ₂) ₂ -17-C(O)-O-(CH ₂) ₀ -17CH ₃) și/sau hidroxialchil (C ₁ -C ₃)	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cau-ciuc, silicon				Nu poate conține polisiloxani ciclici care, pe lângă grupa de fenil, poartă un atom de hidrogen sau o grupă de metil la același atom de siliciu.	31 decembrie 2031
1461				organopolisiloxani, liniari sau ramificați, astfel cum se menționează la PM/REF nr. 69848, dar având în plus până la max. 5 % grupe de hidrogen și/sau alcoxi(C ₂ -C ₄) și/sau carboalcoxialchil (-(CH ₂) ₂ -17-C(O)-O-(CH ₂) ₀ -17CH ₃) și/sau hidroxialchil(C ₁ -C ₃) atașate la atomul de siliciu	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cau-ciuc, silicon					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1462				organopolisiloxani, liniari sau ramificați și/sau ciclici, cu grupe de metil singur sau grupe de n-alkil(C ₂ -C ₃₂), fenil și/sau hidroxil atașate la atomul de siliciu, precum și produsele lor de condensare cu polietilenă și/sau polipropilenglicol	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cauciuc, silicon				Nu poate conține polisiloxani ciclici care, pe lângă grupa de fenil, poartă un atom de hidrogen sau o grupă de metil la același atom de siliciu.	31 decembrie 2031
1463		68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3		organopolisiloxani liniari sau ramificați cu grupe de metil sau fenil	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Materiale plastice, lubrifianti					31 decembrie 2037
1464		9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1		organopolisiloxani liniari sau ramificați cu grupe de metil	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Materiale plastice, lubrifianti					31 decembrie 2031
1465				organopolisiloxani cu grupe de vinil atașate la atomul de siliciu	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cauciuc, silicon					31 decembrie 2031
1466		64741-56-6		reziduuri de petrol distilate în vid	Monomer sau alt reactant (rășină)	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1467		92062-05-0		reziduuri de petrol rezultate în urma crăcării termice în vid	Monomer sau alt reactant (rășină)	Cauciuc					31 decembrie 2031
1468				complexe de platină	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
1469				polialcoxiesteri de acizi grași cu un număr par de atomi de carbon (C ₈ -C ₂₄)	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1470		68037-01-4		poli-1-decenă hidratată	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Lubrifianți				Impurități din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon mai mic de 30, cu nu mai mult de 1,5 %, fără naften, compuși aromatici și HAP.	31 decembrie 2034
1471				rășină polidienică, sintetică	Aditiv	Toate					31 decembrie 2031
1472				polimeri de polidimetil siloxani și polidimetil siliconi, cu grupă terminală 3-aminopropil, cu 1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexan	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cauciuc, silicon			(16)	A se nota condițiile de utilizare pentru 1-izocianato-3-izocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexan (număr EUPL 0410) și 1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexan (număr EUPL 0391).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1473				polimeri de polidimetil siloxani și polidimetil siliconi, cu grupă terminală 3-aminopropil, cu bis(4-izocianatociclohexil)metan	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Cauciuc, silicon			(16)	A se nota condițiile de utilizare pentru bis (4-izocianatociclohexil) metan (număr EUPL 0420) și bis(4-aminociclohexil)metan (număr EUPL 0366).	31 decembrie 2031
1474				eteri de polietilenglicol de monoacooli alifatici (C ₁₂ -C ₂₀) și de alchilfenoli (C ₂ -C ₉)	Auxiliar de producție a polimerilor	Silicon					31 decembrie 2031
1475		9002-98-6		polietilenimină	Aditiv	Materiale plastice, învelișuri				Pentru polipropilenă ca agent de ancorare: ≤ 0,05 µg/dm ² , cu condiția ca produsul să nu elibereze etilenimină.	31 decembrie 2034
1476				oxid de polietilenă (8-14), esterificat cu acid lauric, acid oleic, acid ricinoleic și/sau acid stearic	Monomer sau alt reactant Altele	Cauciuc, învelișuri					31 decembrie 2031
1477				oxid de polietilenă, greutate moleculară > 200 (pEO)	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1478				oxid de polietilenă (4-14)eter de octil- și/ sau nonilfenol	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, cauciuc	250				31 decembrie 2031
1479				oxid de polietilenă (4-14)eteri de monoalcooli primari, neramificați, saturați (C ₁₂ -C ₁₈)	Aditiv	Materiale plastice	250				31 decembrie 2031
1480				oxid de polipropilenă, esterificat cu acid lauric, acid oleic, acid ricinoleic și/sau acid stearic	Auxiliar de producție a polimerilor Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1481				polizaharide	Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1482		9003-53-6		polistiren (cu pentan ca agent de expansiune)	Monomer sau alt reactant (rășină)	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031
1483				politerpene	Aditiv	Lubrifianți					31 decembrie 2031
1484		25213-24-5		alcool polivinilic, fabricat prin saponificarea acetatului de polivinil, cu un grad de saponificare ≥ 20 %	Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice				Doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1485				alcool polivinilic, parțial acetilat cu < 20 % grupe de acetil și o valoare K > 40	Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri, silicon					31 decembrie 2031
1486		71011-24-0		cloruri de compuși de amoniu cuaternar, benzil(alchil de seu hidrogenat)dimetil, compuși cu bentonită	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubrifianți					31 decembrie 2031
1487		68953-58-2		săruri de compuși de amoniu cuaternar bis (alchil de seu hidrogenat)dimetilici cu bentonită	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubrifianți					31 decembrie 2031
1488				polialchileneamină reticulată cationică a) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe diaminopropilmetilamină și epiclorhidrină;	Aditiv	Materiale plastice			(49)		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
				b) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, acid adipic, caprolactamă, dietilentriamină și/sau etilendiamină; c) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe acid adipic, dietilentriamină și epiclorhidrină sau un amestec de epiclorhidrină și amoniac; d) poliamidă-poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipat de dimetil și dietilentriamină;							

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
				e) poliamidă-poliamidă epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipamidă și diaminopropilmetilamină							
1489				acid sebacic, produs de reacție cu stearilamidă, neutralizat cu hidroxid de calciu	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubrifianți					31 decembrie 2031
1490				silanoli, cu cel puțin o grupă de hidroxil și una sau mai multe grupe de metil, vinil sau fenil pe fiecare atom de siliciu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	0,1				31 decembrie 2031
1491		68988-56-7		dioxid de siliciu, produs de reacție cu trimetilclorosilan și alcool izopropilic	Auxiliar de producție a polimerilor	Lubrifianți					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1492		9006-65-9		uleiuri siliconice (organopolisiloxani cu grupe de metil și/sau fenil)	Monomer sau alt reactant (ulei de bază) Aditiv (polimeric)	Cauciuc, învelișuri, lubrifianți					31 decembrie 2031
1493				esteri de sorbitol cu acizi grași liniari, saturați sau nu, cu un număr par de atomi de carbon C ₈ -C ₂₀	Aditiv	Învelișuri	0,1				31 decembrie 2031
1494				monoesteri sau diesteri ai acidului stearic cu etandiol și/sau eter bis (2-hidroxietil) și/sau trietilenglicol	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1495				acid titanic, esterii cu izobutanol, n-butanol și enolat de etilacetoacetat	Auxiliar de polimerizare	Silicon					31 decembrie 2031
1496		26780-96-1		2,2,4-trimetil-1,2-dihidrochinolin (polimerizat)	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1497				materiale de adaos de trivinilciclohexan și α, ω-dihidrogen-polihidrogenmetildimetilsiloxani	Monomer sau alt reactant Aditiv (polimeric)	Silicon				Doză maximă = 10 % (g/g).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1498				produse de condensare de uree și formaldehidă	Monomer sau alt reactant (rășină) Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Materiale plastice, învelișuri			(15)		31 decembrie 2031
1499				esteri de vinil ai acizilor alifatici carboxilici, monohidrici, saturați, C ₂ -C ₂₀	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	2,5				31 decembrie 2031
1500		2098907-70-9		siloxani și siliconi, dimetil, cu hidroxil terminal (GM > 7400 Da), eteri cu ester de acizi grași C ₁₆ -C ₁₈ cu pentaeritritol	Auxiliar de producție a polimerilor Altele (adjuvant tehnologic)	Cauciuc				Polimerul poate conține siloxani și siliconi, dimetil, cu hidroxil terminal (GM > 7400 Da), acizi grași, precum și ester de acizi grași C ₁₆ -C ₁₈ cu pentaeritritol.	31 decembrie 2031
1501		1318-02-1		zeoliți naturali și sintetici, săruri de sodiu	Aditiv Auxiliar de polimerizare	Materiale plastice, cauciuc, învelișuri			Pentru aluminiu, a se vedea anexa V.	În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1502				hidrocarburi, C ₁₀ -C ₁₄ , conținut aromatic ≤ 1 %	Aditiv	Materiale plastice, învelișuri				A se utiliza numai în cazul în care temperatura procesului de producție depășește punctul de fierbere.	31 decembrie 2031
1503	921--728-3	64741-66-8		hidrocarburi, C ₇ -C ₉ , izoalcani, cu nr. CE. 921-728-3, punct de fierbere 90-150 °C, solubilitate neglijabilă în apă	Aditiv	Toate				A se utiliza numai în cazul în care temperatura procesului de producție depășește punctul de fierbere.	31 decembrie 2031
1504	920--750-0	64742-49-0		hidrocarburi, C ₇ -C ₉ , n-alcani, izoalcani, ciclici, cu nr. CE. 920-750-0, punct de fierbere 90-165 °C, log Po/w=2,2-5,2, insolubil în apă	Aditiv	Toate				A se utiliza numai în cazul în care temperatura procesului de producție depășește punctul de fierbere.	31 decembrie 2031
1505				hidroxid de titan (acid ortotitanic)	Aditiv	Toate, cu excepția cauciucului				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1506		119345-04-9		benzen, 1,1'-oxibis-, tetrapropilenă derivată, săruri de sodiu sulfonate	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	450	Pentru valorile MTC _{tap} ale produselor de degradare, a se vedea tabelul 4.			31 decembrie 2031
1507		61789-44-4		acizi grași din ulei de ricin	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1508		61790-37-2		acizi grași din ulei de tal	Monomer sau alt reactant (ulei de bază)	Învelișuri, libriefianți					31 decembrie 2031
1509		67762-90-7		dioxid de siliciu, produs de reacție cu polidimetilsiloxan	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri, libriefianți				Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf silanat: particule primare de 1-100 nm care sunt agregate la o dimensiune de 0,1-1 µm și pot forma aglomerate în cadrul distribuției dimensiunilor de la 0,3 µm până la mm.	31 decembrie 2031
1510		68308-51-0		acizi grași din ulei din semințe de bumbac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1511		68424-45-3		acizi grași din ulei de in	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{cap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{cap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1512		68611-44-9		dioxid de siliciu, produs de reacție cu dimetildiclorosilan	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubrifianți				Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf silanat: particule primare de 1-100 nm care sunt agregate la o dimensiune de 0,1-1 µm și pot forma aglomerate în cadrul distribuției dimensiunilor de la 0,3 µm până la mm.	31 decembrie 2031
1513		68909-20-6		dioxid de siliciu, produs de reacție cu hexametildisilazan	Auxiliar de producție a polimerilor Aditiv	Lubrifianți				Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf silanat: particule primare de 1-100 nm care sunt agregate la o dimensiune de 0,1-1 µm și pot forma aglomerate în cadrul distribuției dimensiunilor de la 0,3 µm până la mm.	31 decembrie 2031
1514		84625-38-7		acizi grași din ulei de floarea-soarelui	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1515		9003-35-4		rășini de fenolformaldehidă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(15)	GM > 1 000 Da.	31 decembrie 2031
1516		91744-27-3		monogliceride, digliceride și trigliceride de ulei de ricin	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1517		92044-96-7		acizi grași din ulei de măsline	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1518		93165-31-2		acizi grași din ulei de rapiță	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1519				acizi grași din ulei de porumb	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1520				copolimer de dicitlo-pentadienă-inden-stiren-alfa-metilstiren-viniltoluen-izobutilenă, hidrogenat	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Învelișuri	250				31 decembrie 2031
1521				acizi grași din ulei de pește	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1522				acizi grași din ulei de cânepă	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1523				acizi grași din ulei de palmier	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1524				acizi grași din ulei de palmist	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1525				acizi grași din ulei de perilla	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1526				acizi grași din ulei de semințe de mac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1527				acizi grași din ulei din semințe de dovleac	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1528				acid ricinoleic, dehidrogenat	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1529				acizi grași din ulei de șofrănaș	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1530				acizi grași din ulei de susan	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1531				acizi grași din ulei de nuci	Monomer sau alt reactant	Învelișuri					31 decembrie 2031
1532				1,4-butandiol, trimetilolpropan, 2,3-butilenglicol, eter de hidrochinonă dihidroxidietil și derivații lor de condensare cu oxid de propilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(29)		31 decembrie 2031
1533				1,5-naftilendiizocianat sau 4,4'-difenilmetandiizocianat sau diizocianat de toluilen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1534				copolimeri de acrilonitril cu divinilbenzen (cu excepția rășinilor schimbătoare de ioni)	Aditiv	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer acrilonitril				31 decembrie 2031
1535				esteri acrilici, fumarici, maleici și metacrilici	Aditiv	Materiale plastice			(21)		31 decembrie 2031
1536				esteri ai acidului beta aminocrotonic cu 1,4-butilenglicol și cu alcooli grași C ₁₆ -C ₁₈	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC-ul rigid și copolimerii acestuia cu conținut predominant de PVC fără plastifiant: doză maximă = 3 % (g/g).	31 decembrie 2031
1537				crezoli de butilstiren, bulilați, stirenați, cu o greutate moleculară medie 312	Aditiv	Materiale plastice				Doză maximă = 0,5 % (g/g).	31 decembrie 2031
1538				stearați, palmitați, ricinoleați, heptanoați, octanoați de calciu, litiu, mangan, aluminiu, zinc, sodiu, potasiu, magneziu	Aditiv	Materiale plastice			Pentru aluminiu, litiu, mangan și zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1539				ulei de ricin și produse sale de deshidratare, hidrogenare și/sau condensare cu acizi adipici, sebacici și ftalici	Aditiv	Materiale plastice			(27)		31 decembrie 2031
1540				argile	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1541				produse de condensare a formalhidei cu: — fenol — crezol — xilenol — rezorcinol melamină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc		MTC _{tap} pentru formaldehidă: 0,15 MTC _{tap} pentru fenoli: 0,05	(15)		31 decembrie 2031
1542				produse de condensare a polioxietilenei-3 cu alcoolii grași C ₁₀ -C ₁₈	Aditiv	Materiale plastice				Pentru folii de poliolefină: doză maximă = 1 % (g/g).	31 decembrie 2031
1543				copolimeri de alfa-metilstiren cu viniltoluen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1544				copolimeri de butadienă cu stiren și divinilbenzen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1545				copolimeri de stiren și/ sau alfa-metilstiren cu acrilonitril	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer acrilonitril				31 decembrie 2031
1546				copolimeri de stiren și/ sau alfa-metilstiren cu butadienă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1547				copolimeri de stiren și/ sau alfa-metilstiren cu butadienă și acrilonitril	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer acrilonitril				31 decembrie 2031
1548				copolimeri de stiren și/ sau alfa-metilstiren cu metilmetacrilat	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1549				copolimeri de stiren cu divinilbenzen (cu excepția rășinilor schimbătoare de ioni)	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1550				copolimeri de tetrafluoroetilenă cu hexafluoropropilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(38)		31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1551				copolimeri de clorură de vinil cu acrilonitril	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer clorură de vinil și acrilonitril			Monomer clorură de vinil: conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg.	31 decembrie 2031
1552				copolimeri de clorură de vinil cu eter cetilvinilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer clorură de vinil și acrilonitril			Monomer clorură de vinil: conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg.	31 decembrie 2031
1553				copolimeri de clorură de vinil cu acetat de vinil modificat cu anhidridă maleică și alcool polivinilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer clorură de vinil și acrilonitril			Monomer clorură de vinil: conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg.	31 decembrie 2031
1554				copolimeri de clorură de vinil cu clorură de viniliden	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer clorură de vinil și acrilonitril			Monomer clorură de vinil: conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1555				copolimeri de clorură de viniliden cu acrilonitril	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice	0,1 – exprimată ca monomer clorură de vinil și acrilonitril				31 decembrie 2031
1556				crezoli	Monomer sau alt reactant	Cauciuc		formaldehidă MTC _{tap} = 150 µg/l.			31 decembrie 2031
1557		85116-97-8		ester dietilenglicol cu acid stearic	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1558				difenilcarbonat cu fosgen	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1559				siliconi de emulsie	Aditiv	Cauciuc				Compoziție: în funcție de siliconi.	31 decembrie 2031
1560				rășini epoxidice	Altele (utilizate în procesul de turnare pentru a produce folii turnate sau piese turnate)	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1561				produse de tip ester între acid rezinic, maleic și citric cu polialcaloizi C ₃ -C ₆	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1562				produse de condensare similare esterilor între colofoniu, acidul maleic și acidul citric cu polialcooli care conțin trei până la șase atomi C în moleculă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1563				esteri ai acizilor grași cu poliglicerol	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC și folii stretch de poliolefină.	31 decembrie 2031
1564				esteri ai glicerinei cu acizi behenici și arahidici	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1565				esteri de acizi alifatici saturați C ₆ -C ₂₂ cu monoalcooli alifatici saturați C ₂ -C ₂₀ , inclusiv cu alcool oleic	Aditiv	Materiale plastice				Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 15 000 mg/kg.	31 decembrie 2031
1566				copolimeri de etilenă cu butenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1567				copolimeri de etilenă cu propilenă	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1568				etilendiamină cu acizi grași	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1569				esteri de glicerină cu acizi caprilici n-decanoici	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1570				rășini glicerofталice modificate cu ulei și stiren și/sau alfa-metilstiren	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice			(27)		31 decembrie 2031
1571				hexametilendiamină cu acid adipic și/sau sebacic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1572				homopolimeri și/sau copolimeri hidrogenați din 1-decen și/sau 1-dodecen și/sau 1-octen	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1573				izo-octil-epoxi-stearat	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1574				uleiuri de in epoxidizate utilizând bunele practici industriale	Aditiv	Materiale plastice				Pentru PVC și PVDC (numărul iodului de ulei de in epoxidizat < 6; conținut de oxigen oxiran < 10 %).	31 decembrie 2031
1575				rășini maleice modificate cu colofoniu și acid abietic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1576				mercaptobenzimidazol și săruri de zinc	Monomer sau alt reactant	Cau-ciuc			Pentru zinc, a se vedea anexa V.	Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1577		63231-60-7		ceruri microcristaline	Aditiv	Cau-ciuc				Eșantionul examinat este considerat adecvat pentru utilizare dacă nu depășește următoarele limite de absorbție per centimetru de strat optic: — între 280 și 289 mμ: 0,15; — între 290 și 299 mμ: 0,12; — între 300 și 359 mμ: 0,08; — între 360 și 400 mμ: 0,02.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1578				mixtură de dimetiltaniu-s,s'-bis (izooc-tilmercaptoacetat) și mono metiltaniu-s, s'-tris (izooc-tilmer-captoacetat)	Aditiv	Mate-riale plastice			(9)	Pentru utilizare în PVC și în copolimeri de PVC rigid fără plastifianți.	31 decembrie 2031
1579	200--338--0246--770--3	57-55-625265-71--8		mono- și dipropilenglicoli	Monomer sau alt reactant	Mate-riale plastice					31 decembrie 2031
1580	277--291--8-	73138-45--1-		ester al acidului montanic cu etan-diol și 1,3 butandiol	Aditiv	Mate-riale plastice				Cu condiția ca pro-dusul să nu elibereze etilenglicol.	31 decembrie 2031
1581				alcooli octilici	Monomer sau alt reactant	Mate-riale plas-tice, cauciuc					31 decembrie 2031
1582				organopolisiloxani cu grupe de 1,2-propandiol	Monomer sau alt reactant Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cau-ciuc					31 decembrie 2031
1583				organopolisiloxani cu grupe de 1,3-propandiol	Monomer sau alt reactant	Cau-ciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1584				organopolisiloxani cu grupe de diizocianat 2,4-toluidină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – exprimată ca amine aro-matice primare		(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031
1585				organopolisiloxani cu grupe de diizocianat 2,6-toluidină	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – exprimată ca amine aro-matice primare		(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031
1586				organopolisiloxani cu grupe de oxid de etilenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1587				organopolisiloxani cu grupe fluorurate	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1588				organopolisiloxani cu grupe de metil	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1589				organopolisiloxani cu grupe de pentaeritritol	Monomer sau alt reactant Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1590				organopolisiloxani cu grupe de fenil	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1591				organopolisiloxani cu grupe de oxid de propilenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1592				organopolisiloxani cu grupe de sorbitol	Monomer sau alt reactant Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1593				organopolisiloxani cu grupe de tetrafluoroetilenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1594				organopolisiloxani cu grupe de trietilenglicol	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1595				organopolisiloxani cu grupe de trimetilolpropan	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1596				organopolisiloxani cu grupe de trifenilm-tandiizocianat	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	5,0 – exprimată ca amine aro-matice primare		(16)	Conținut rezidual maxim în materialul final (CM) = 1 mg/kg în produs, exprimat drept grupare de izocianat. Verificarea conformității prin conținutul rezidual per suprafață de contact cu apa (CMA).	31 decembrie 2031
1597				organopolisiloxani cu grupe de vinil	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1598				pentene	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1599				rășini fenolice singure sau modificate cu rășini glicerofalce, epoxidice sau de polivinil butiral sau cu alcool butilic	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice				Pentru vopsele și lacuri.	31 decembrie 2031
1600				fenoli și/sau metilfenoli condensați cu stiren și/sau alfa-metil-stiren	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1601				rășini de poliacetal	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1602				poliamidă rezultată din polimerizarea clorurii de 1,3,5-benzen tricarbonil cu 1,3-benzen diamină	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice				Pentru folii cu o grosime ≤ 4 µm în stații de ultrafiltrare/osmoză inversă. Se aplică cerințe suplimentare pentru aminele aromatice primare și aminele secundare; a se vedea secțiunile 2.2.2-2.2.4 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1603				poliglicoli	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1604				polimeri derivați din esterificarea acidului azelaic cu alcooli n-hexil și 2-etilhexil	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1605				polimeri de acrilati de butil, etil și metil și de metacrilati de metil	Monomer sau alt reactant	Materiale plastice				Produsul trebuie spălat cu apă la temperatura camerei timp de 2 ore (cu excepția peliculelor și a învelișurilor cu o grosime < 0,2 mm).	31 decembrie 2031
1606				acizi grași saturați, nesaturați și hidroxiilați (C ₈ -C ₂₄)	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1607				silice și silice hidratată	Aditiv	Cauciuc				În cazul în care se utilizează ca material de umplutură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplutură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1608				uleiuri de silicon	Aditiv Altele (adjuvant tehnologic)	Materiale plastice, cauciuc					31 decembrie 2031
1609				pentametilenditiocarbamat de sodiu	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc			(42)		31 decembrie 2031
1610				esteri de sorbitol cu acid erucic, lauric, linoleic, miristic, oleic, pelargonic, palmitic, ricinoleic, stearic, 12-hidroxistearic	Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1611				polimeri de soia	Monomer sau alt reactant Aditiv	Materiale plastice					31 decembrie 2031
1612				rășini terpenice din dipentenă, alfa-pinenă, beta-pinenă	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1613				terpolimeri de etilenă, acetat de vinil și monoxid de carbon	Aditiv	Materiale plastice				Pentru utilizare în PVC.	31 decembrie 2031
1614				rășini de uree modificate cu alcool butilic	Monomer sau alt reactant	Cauciuc				Pentru utilizare în vopsele și lacuri.	31 decembrie 2031
1615				xilenoli	Monomer sau alt reactant	Cauciuc		formaldehidă MTC _{tap} = 150 µg/l.			31 decembrie 2031
1616				acizi alchil(C ₈ -C ₁₈)sulfonici, săruri de sodiu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc	1500 – exprimată ca sumă de acizi alchil(C ₈ -C ₁₈) sulfurici și alchil(C ₈ -C ₁₈) benzensulfonici				31 decembrie 2031
1617				acizi alchil(C ₈ -C ₁₈)sulfurici, săruri de sodiu	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc	1500 – exprimată ca sumă de acizi alchil(C ₈ -C ₁₈) sulfurici și alchil(C ₈ -C ₁₈) benzensulfonici				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1618				clorbutadiene	Monomer sau alt reactant	Cauciuc	250				31 decembrie 2031
1619		63393-89-5		rășini cumaron-indenice	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1620				acizi grași, saturați și nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon, C ₈ -C ₂₂ , cu un conținut maxim de 2 % de substanță nesaponificabilă, esterii cu pentaeritritol	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1621				acizi grași, liniari, saturați și nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon, C ₈ -C ₂₂ , cu un conținut maxim de 2 % de substanță nesaponificabilă	Auxiliar de polimerizare	Cauciuc					31 decembrie 2031
1622				fibre de celuloză pură	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1623				Fibre de celuloză regenerată în conformitate cu Directiva 2007/42/CE a Comisiei	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1624		82-74-2		ceruri de hidrocarburi, parafină și microcristalină (hidrogenată)	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1625				organopolisiloxani (siliconi), cu două grupe metilice pentru fiecare atom de siliciu, greutate moleculară 13,5-30	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc	750				31 decembrie 2031
1626		8020-83-5		uleiuri minerale parafinice	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1627				acid ftalic, esteri cu trietilenglicol	Aditiv	Cauciuc			(2) (27)	În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1628				eteri de polietilenglicol (4-14) ai monoalcoolor primari, liniari, saturați, C ₁₂ -C ₁₈	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc	250				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1629				eteri de polietilenglicol (4-14) de octil- și/sau nonilfenol	Aditiv Auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc	250				31 decembrie 2031
1630				polietilenglicol (8-14), esteri cu acid lauric, oleic, ricinoleic și/sau stearic	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc					31 decembrie 2031
1631		73398-64-8		compuși de amoniu cuaternar, di-C ₈ -C ₁₈ -alchildimetil, cloruri	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1632				elastomeri regenerați	Aditiv	Cauciuc				Elastomer regenerat, în măsura în care este derivat din cauciuc care respectă lista pozitivă europeană pentru materiale organice.	31 decembrie 2031
1633				derivați de colofoniu	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1634				silanoli cu cel puțin o grupă de hidroxil și una sau mai multe grupe de metil pe fiecare atom de siliciu	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1635				siloxani, cu un atom de hidrogen și o grupă de metil pe fiecare atom de siliciu	Monomer sau alt reactant	Silicon					31 decembrie 2031
1636				siloxani, cu două grupe de metil pe fiecare atom de siliciu și o grupă de vinil în atomii de siliciu terminali	Monomer sau alt reactant	Cauciuc					31 decembrie 2031
1637				funingine (negru-de-fum și negru de flacăra) și alte produse pe bază de carbon, cum ar fi grafitul și pudra de cocs	Aditiv	Cauciuc					31 decembrie 2031
1638				stiren (2 moli) condensat cu 1 mol de amestur de <i>o</i> -, <i>m</i> - și <i>p</i> -crezoli, cu condiția ca vâscozitatea Brookfield a produsului final să fie între 14 și 17 cP la 25 °C	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2028
1639				produse de reacție din stiren și/sau alfa-metilstiren și/sau -alchen(C ₃ -C ₁₂)fenol și/sau metilfenol	Aditiv	Cauciuc	250				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Numărul substanței MCA (A)	Denumirea grupei de substanțe inițiale	Funcția tehnică (B)	Materiale care intră în contact cu apa potabilă (C)	Concentrația maximă admisibilă la robinet în materiale organice (MTC _{tap, organics}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC (T) _{tap, organics}] în µg/l (D)	Condiții de utilizare	Data expirării
							Valoarea pentru substanța inițială	Valori pentru alte specii chimice relevante (E)			
1640				tioxilenoli	Aditiv sau auxiliar de producție a polimerilor	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte.	31 decembrie 2031
1641				fosfit de tris(mono- și dinonilfenil)	Aditiv	Cauciuc				În cauciucuri, a nu se utiliza în produse care vin în contact cu apă caldă și fierbinte. Conținutul de impurități în cazul tris (2-hidroxipropil)aminei nu trebuie să depășească 1 %.	31 decembrie 2031
1642				fibre de cânepă		Învelișuri				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1643				fibre de in		Învelișuri				În cazul în care se utilizează ca material de umplură sau pigment (aditiv), se aplică cerințele privind puritatea pigmentilor, a coloranților și a materialelor de umplură; a se vedea secțiunea 4.6 din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Observații:

1. Nota 1: Explicarea observațiilor din tabelele 1 și 2

Semnificația observațiilor prezentate în tabelele 1 și 2 este următoarea:

A.	Numerele substanțelor în conformitate cu legislația europeană privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare (MCA) sunt furnizate doar în scop informativ.
B.	Această coloană indică funcția tehnică pe care o îndeplinește substanța inițială atunci când este utilizată în materialele care intră în contact cu apa potabilă pentru care este autorizată substanța inițială.
C.	Această coloană marchează categoriile de materiale care intră în contact cu apa potabilă pentru care este autorizată substanța inițială.
D.	Concentrația maximă totală admisibilă la robinet $[MTC(T)_{tap, organics}]$ înseamnă concentrația maximă permisă a substanțelor specificate care migrează din materialele organice în apa destinată consumului uman, fie ca (a) total grupe de substanțe, astfel cum se prevede în tabelul 3; fie ca (b) valoare totală a elementului sau ionului legat sau nu, astfel cum se prevede în anexa V.
E.	Speciile chimice relevante sunt cele identificate în conformitate cu secțiunea 3 din anexa IV la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/365 a Comisiei.

2. Nota 2: Domeniul de aplicare al unei autorizații

- i. În cazul în care o substanță inițială care apare pe listă ca intrare individuală figurează, de asemenea, într-o intrare grupată, condițiile de utilizare, specificațiile și datele de expirare care se aplică acestei substanțe inițiale sunt cele indicate exclusiv la intrarea individuală.
- ii. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în tabelul 1, următoarele săruri ale acizilor, fenolilor și alcoolilor autorizați sunt considerate ca făcând obiectul autorizației respective: aluminiu, amoniu, bariu, calciu, cobalt, cupru, europiu, gadolinu, fier, lantan, litiu, magneziu, mangan, potasiu, sodiu, terbiu și zinc. Acest lucru este condiționat de respectarea valorii aferente $MTC_{tap, organics}$ pentru elementul sau ionul prezentat în anexa V pentru materialele organice. În anumite cazuri, în care evaluarea de siguranță indică motive de îngrijorare cu privire la utilizarea acizilor liberi, ar trebui să fie autorizate numai sărurile, indicându-se în listă numele drept „... săruri ale acidului (acizilor)”.
- iii. Mixturile obținute prin amestecarea substanțelor autorizate fără o reacție chimică a componentelor se consideră acoperite de autorizarea respectivă.
- iv. În cazul în care o substanță inițială apare pe listă sub formă anhidră, se consideră că aprobarea acesteia acoperă forma hidratată a acesteia.
- v. În cazul oricărei substanțe polimerice naturale sau sintetice a unui monomer autorizat sau a altui reactant și în cazul în care respectiva substanță polimerică nu este utilizată ca aditiv, se consideră că respectiva substanță polimerică face obiectul autorizării monomerului respectiv sau a altui reactant. După prima listă pozitivă europeană, se includ numai intrările pentru monomer și alți reactanți.
- vi. În cazul oricărei substanțe polimerice naturale sau sintetice a unui monomer autorizat sau a altui reactant și în cazul în care respectiva substanță polimerică are o greutate moleculară de cel puțin 1 000 Da, se consideră că respectiva substanță polimerică face obiectul autorizării monomerului respectiv sau a altui reactant când aceasta se utilizează ca aditivi. După prima listă pozitivă europeană, se includ numai intrările pentru monomer și alți reactanți.

În mod excepțional, această dispoziție nu se aplică polimerilor obținuți din fermentația microbiană.

- vii. Se consideră că prepolimerii și polimerii naturali sau sintetici, precum și mixturile acestora, utilizați ca monomer sau alt reactant încorporat în polimer, fac obiectul autorizării monomerilor sau a altor reactanți necesari pentru sintetizarea lor. După prima listă pozitivă europeană, se includ numai intrările pentru monomer sau alți reactanți.

În mod excepțional, prezenta dispoziție nu se aplică polimerilor obținuți din fermentația microbiană, prepolimerilor pentru organopolisiloxani utilizați la fabricarea siliconilor, cauciucurilor, lubrifianților și tratamentelor de suprafață pentru materiale de umplură, precum și prepolimerilor pentru învelișuri.

- viii. După prima listă pozitivă europeană, numai intrările referitoare la un polimer se includ în cazurile în care nu se aplică punctele v-vii.
- ix. Constituenții organici pe bază de ciment autorizați pe lista pozitivă europeană a constituenților organici pe bază de ciment din anexa III pot fi utilizați în materialele organice atunci când sunt utilizați drept constituenți în materialele de umplură pe bază de ciment.
- x. Compozițiile ceramice autorizate pe lista pozitivă europeană a compoziției pentru emailuri, ceramică și alte materiale anorganice din anexa IV pot fi utilizate ca materiale de umplură în materialele organice.
- xi. Fibrele fabricate din compoziții metalice autorizate pe lista pozitivă europeană de compoziții pentru materiale metalice din anexa II pot fi utilizate în materiale organice.
- xii. Fibrele și microsfele fabricate din compoziții de sticlă autorizate pe lista pozitivă europeană de compoziții pentru emailuri, ceramică și alte materiale anorganice din anexa IV pot fi utilizate în materiale organice cu condiția ca fiecare filament să aibă un diametru mai mare de 1 μm și diametrul mediu al filamentelor din materialul organic să fie mai mare de 5 μm.
- xiii. Apa poate fi utilizată ca substanță inițială la fabricarea materialelor organice care intră în contact cu apa destinată consumului uman.
- xiv. O intrare din tabelul 1 se referă la o nanoformă numai atunci când aceasta este menționată în mod explicit în aprobarea intrării respective.

3. *Nota 3: Condiții de utilizare suplimentare*

- i. Numai substanțele active biocide din tipul de produs 6 (Conservanți pentru produse în timpul depozitării) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi utilizate ca substanțe inițiale.
- ii. Intrările din tabelele 1 și 2 care, în conformitate cu condițiile lor de utilizare, sunt utilizate în materialele organice ca fibre metalice, trebuie să respecte cerințele din anexa II. Intrările din tabelele 1 și 2 care, în conformitate cu condițiile lor de utilizare, sunt utilizate în materialele organice ca materiale de umplură ceramice, trebuie să respecte cerințele din anexa IV. Intrările din tabelele 1 și 2 care, în conformitate cu condițiile lor de utilizare, sunt utilizate în materialele organice ca fibre de sticlă și microsfele, trebuie să respecte cerințele din anexa IV.

În cazul în care se indică în tabelul 1, intrările identificate cu $MTC(T)_{tap, organics}$ trebuie să respecte următoarele cerințe:

Tabelul 3

Valori $MTC(T)_{tap, organics}$ totale pentru grupele de substanțe inițiale enumerate

Referință $MTC(T)_{tap, organics}$ în tabelul 1	$MTC(T)_{tap, organics}$ în µg/l	Specificația $MTC(T)_{tap, organics}$
(1)	300	exprimată ca aldehydă acetică
(2)	1 500	exprimată ca etilenglicol
(3)	1 500	exprimată ca acid maleic
(4)	750	exprimată în caprolactamă
(5)	150	exprimată ca sumă a substanțelor
(6)	50	exprimată ca iod
(7)	60	exprimată ca amină terțiară
(8)	300	exprimată ca sumă a substanțelor
(9)	9,0	exprimată ca staniu (pentru mercaptoacetați de metilstaniu)
(10)	0,3	exprimată ca staniu (pentru di- <i>n</i> -octilstaniu)
(11)	60	exprimată ca staniu (pentru mono- <i>n</i> -octilstaniu)
(12)	1 500	exprimată ca sumă a substanțelor
(13)	75	exprimată ca sumă a substanțelor
(14)	250	exprimată ca suma dintre substanțe și produsele lor de oxidare
(15)	750	exprimată ca formaldehydă
(16)	0,1	exprimată în grupare de izocianat
(17)	2,5	exprimată ca sumă a substanțelor
(18)	500	exprimată ca SO ₂
(19)	1 500	exprimată ca sumă a substanțelor
(20)	250	exprimată ca acid trimelitic
(21)	300	exprimată ca acid acrilic
(22)	300	exprimată ca acid metacrilic
(23)	250	exprimată ca sumă a substanțelor

Referință MTC(T) _{tap, organics} în tabelul 1	MTC(T) _{tap, organics} în µg/l	Specificația MTC(T) _{tap, organics}
(24)	2,5	exprimată ca sumă de mono- <i>n</i> -dodecilstaniu tris(izooctil mercaptoacetat), di- <i>n</i> -dodecilstaniu bis(izooctil mercaptoacetat), triclorură de mono-dodecilstaniu și diclorură de di-dodecilstaniu) exprimată ca suma clorurii de mono- și di-dodecilstaniu
(25)	90	exprimată ca sumă a substanțelor
(26)	250	exprimată ca acid izoftalic
(27)	375	exprimată ca acid tereftalic
(28)	2,5	exprimată ca suma dintre acidul 6-hidroxihexanoic și caprolactonă
(29)	250	exprimată ca 1,4-butanol
(30)	1 500	exprimată ca sumă a substanțelor
(31)	3 000	exprimată ca sumă a substanțelor plus ftalatul de diizobutil, cu sinonimele 1,2-bis(2-metilpropil) benzen-1,2-dicarboxilat sau „DIBP” și numărul CAS 84-69-5 care nu este menționat ca substanță autorizată în tabelul 1. Această substanță poate fi prezentă totuși simultan cu alți ftalați ca urmare a utilizării sale ca auxiliar de polimerizare și este inclusă în restricțiile de grup
(32)	0,1	exprimată ca eugenol
(33)	2,5	exprimată ca 1,3-benzendimetanamină (produs de hidroliză)
(34)	2,5	exprimată ca acid crotonic
(35)	30	exprimată ca suma dintre ester dibutil al acidului ftalic (DBP), ftalat de diizobutil (DIBP), ester benzil butil al acidului ftalic (BBP) și ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic (DEHP), exprimat în echivalenți DEHP, utilizând următoarea ecuație: $5 \times \text{DBP} + 4 \times \text{DIBP} + 0.1 \times \text{BBP} + 1 \times \text{DEHP}$
(36)	2,5	exprimată ca sumă a trietanolaminei și aductul de hidroclorură exprimat ca trietanolamină
(37)	0,1	exprimată ca perclorat
(38)	0,05	exprimată ca PFAS Total
(39)	0,01	exprimată ca sumă de PFAS
(40)	1 50	exprimată ca sumă de (di)etilenglicol, esteri monoalchil (C ₁ , C ₂ , C ₄ , C ₆) și acid acetic, ester 2-etoxietil
(41)	1 500	exprimată ca sumă de săruri de sodiu de alchil(C ₈ -C ₁₈)benzen sulfonați, alchil(C ₈ -C ₁₈)naftalen sulfonați, alchil(C ₈ -C ₁₈)sulfați și alchil (C ₈ -C ₁₈)sulfonați
(42)	50	exprimată ca sumă de tiurami și ditiocarbamați

Referință MTC(T) _{tap, organics} în tabelul 1	MTC(T) _{tap, organics} în µg/l	Specificația MTC(T) _{tap, organics}
(43)	100	exprimată ca sumă de benzotiazol-2-tiol (număr CAS 149-30-4, număr EUPL 0910), disulfură de di(benzotiazol-2-il) (număr CAS 120-78-5, număr EUPL 0890), 2-(morfolinotio)benzotiazol (număr CAS 102-77-2), N-terț-butilbenzotiazol-2-sulfenamidă (număr CAS 95-31-8, număr EUPL 0854), N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă (număr CAS 95-33-0, număr EUPL 0847), 2-(2,6-dimetil-morfolinotio)benztiazol (număr CAS 102-78-3) și sulfură de 2-benzotiazil-N,N-dietiltiocarbamil (număr CAS 95-30-7)
(44)	0,1	exprimată ca sumă de etilvinilbenzen și divinilbenzen
(45)	0,6	exprimată ca sumă de 1,4- și 1,5-hexadien
(46)	2,5	exprimată ca acid neodecanoic
(47)	50	exprimată ca sumă de xantogenați
(48)	10 2,5	exprimată ca sumă de TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H ₂ O și TMBPF-DGE·2H ₂ O exprimată ca sumă de TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl și TMBPF-DGE·HCl·H ₂ O
49	6	exprimată ca 3-monoclor-1,2-propandiol

În cazul în care substanțele din tabelul 1 care conțin grupe structurale de alchilfenol sunt utilizate ca stabilizatori, acestea pot fi însoțite de substanțele adăugate neintenționat indicate în tabelul 4, iar substanțelor respective li se aplică valorile MTC_{tap, organics} indicate în tabel.

Tabelul 4

MTC(T)_{tap, organics} pentru produsele de degradare ale stabilizatorilor cu grupe structurale de alchilfenol care sunt enumerate în lista pozitivă europeană a materialelor organice

Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea substanței	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, organics}) în µg/l
204-598-6	123-07-9	4-etilfenol	0,1
202-679-0	98-54-4	4-terț-butilfenol	2,5
211-946-0	719-22-2	2,6-di-terț-butil-1,4-benzochinonă	2,5
202-532-0	96-76-4	2,4-di-terț-butil fenol	250
-	19263-36-6	3,5-di-terț-butil-4-hidroxi stiren	0,1
216-592-0	1620-98-0	3,5-di-terț-butil-4-hidroxi benzaldehidă	2,5
622-532-8	14035-33-7	3',5'-bis(terț-butil)-4'-hidroxiacetofenonă	2,5

Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea substanței	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, organics}) în µg/l
872-478-6	82304-66-3	7,9-di-terț-butil-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-dien-2,8-dionă	100
228-985-4 243-556-1	6386-38-5 20170-32-5	metil 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propionat acid 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propionic	50 ca sumă

LISTA POZITIVĂ EUROPEANĂ A COMPOZIȚIILOR MATERIALELOR METALICE ȘI A GRUPELOR DE COMPOZIȚII ALE MATERIALELOR METALICE

Tabelul 1

Lista pozitivă europeană de compoziții individuale pentru materiale metalice

Numărul EUPL	Categoría compoziției metalice (A)	Notăție (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1644	Aliaje de cupru și zinc	CW501L-DW (CuZn10)	Cu Zn	89,0 Surplus	91,0	Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	C - D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1645	Aliaje de cupru și zinc	CW506L-DW (CuZn33)	Cu Zn	66,0 Surplus	68,0	Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1646	Aliaje de cupru și zinc	CW507L-DW (CuZn36)	Cu Zn	63,5 Surplus	65,5	Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1647	Aliaje de cupru și zinc	CW508L-DW (CuZn37)	Cu Zn	62,0 Surplus	64,0	Al Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notăție (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1648	Aliaje de cupru și zinc	CW509L-DW (CuZn40)	Cu Zn	59,5 Surplus	61,5	Al Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %; Pb: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1649	Aliaje de cupru și zinc	CW510L-DW (CuZn42)	Cu Zn	57,0 Surplus	59,0	Al Fe Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1650	Aliaje de cupru, zinc și aluminiu	CuZn42Al (CC773S)	Cu Zn Al	57,0 Surplus 0,1	59,0 0,3	Fe Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,3 0,2 0,3 < 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1651	Aliaje de cupru, zinc, aluminiu și staniu	CuZn35Al1.5Sn	Cu Zn Al Sn	64,0 Surplus 1,40 0,50	66,0 1,60 0,70	Fe Mn Ni Pb Si Impurități ale altor elemente	0,10 0,10 0,10 0,2 0,2 < 0,02	B-D		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1652	Aliaje de cupru, zinc, aluminiu, siliciu și fier	CuZn35Al-SiFe	Cu	62,5	64,5	Ni	0,09	B-D		31 decembrie 2034
			Zn	Surplus		Pb	0,15			
			Al	0,5	0,85	Sn	0,1			
			Si	0,5	0,8	Impurități ale altor elemente	< 0,02			
			Fe	0,04	0,1					
1653	Aliaje de cupru, zinc și arsenic	CW707R (CuZn30As)	Cu	69,0	71,0	Fe	0,05	B-D		31 decembrie 2034
			Zn	Surplus		Mn	0,1			
			As	0,02	0,06	Pb	0,07			
						Sn	0,05			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			
1654	Aliaje de cupru, zinc, arsenic și aluminiu	CuZn35Al-C	Cu	63,0	64,5	Fe	0,3	B-D		31 decembrie 2034
			Zn	Surplus		Mn	0,1			
			As	0,04	0,14	Pb	0,2			
			Al	0,2	0,7	Sn	0,3			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			
1655	Aliaje de cupru, zinc, arsenic și aluminiu	CW702R (CuZn20Al-12As)	Cu	76,0	79,0	Pb	0,05	A - B		31 decembrie 2034
			Zn	Surplus		Ni	0,1			
			Al	1,8	2,3	Sb	0,02			
			As	0,02	0,06	Impurități ale altor elemente	< 0,02			

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1656	Aliaje de cupru, zinc, arsenic, antimoniu și aluminiu	CC771S (CuZn36AlAsSb-C)	Cu Zn As Sb Al	62,0 Surplus 0,02 0,02 0,45	65,0 0,04 0,05 0,7	Fe Mn Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,2 0,1 0,20 0,2 0,3 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %.	31 decembrie 2034
1657	Aliaje de cupru, staniu, zinc, fosfor și sulf	CuSn4Zn2PS	Cu Sn Zn P S	90,0 3,0 1,0 0,01 0,2	96,0 5,0 3,0 0,1 0,6	Fe Ni Pb Sb Impurități ale altor elemente	0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1658	Aliaje de cupru, zinc, siliciu și fosfor	CW724R (CuZn21-Si3P)	Cu Zn Si P	75,0 Surplus 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1659	Aliaje de cupru, zinc, siliciu și fosfor	CC768S (CuZn21-Si3P-C)	Cu Zn Si P	75,0 Surplus 2,7 0,02	77,0 3,5 0,10	Al Fe Mn Ni Pb Sn Impurități ale altor elemente	0,05 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02	B-D	B și Zr sunt utilizate pentru rafinarea granulelor acestui aliaj. În materialul final, conținutul acestor două elemente trebuie să fie < 0,02 %.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1660	Aliaje de cupru, siliciu, zinc, mangan și fosfor	CC245E (CuSi4Zn4M-nP-C)	Cu	Surplus		Al	0,3	B-D		31 decembrie 2034
			Si	2,5	4,5	Fe	0,3			
			Zn	1,0	7,0	Ni	0,10			
			Mn	0,03	0,09	Pb	0,10			
			P	0,05	0,15	Sn	0,3			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			
1661	Aliaje de cupru, siliciu, zinc, mangan și fosfor	CC246E (CuSi4Zn9M-nP-C)	Cu	Surplus		Al	0,3	B-D		31 decembrie 2034
			Si	2,5	4,5	Fe	0,3			
			Zn	7,0	11,0	Ni	0,10			
			Mn	0,03	0,09	Pb	0,10			
			P	0,05	0,15	Sn	0,3			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			
1662	Aliaje de cupru, siliciu, zinc, mangan și fosfor	CuSi4Zn4M-nP	Cu	Surplus		Al	0,3	B-D		31 decembrie 2034
			Si	2,5	4,5	Fe	0,3			
			Zn	1,0	7,0	Ni	0,10			
			Mn	0,01	0,09	Pb	0,10			
			P	0,05	0,15	Sn	0,3			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			
1663	Aliaje de cupru, siliciu, zinc, mangan și fosfor	CuSi4Zn9M-nP	Cu	Surplus		Al	0,3	B-D		31 decembrie 2034
			Si	2,5	4,5	Fe	0,3			
			Zn	7,0	11,0	Ni	0,10			
			Mn	0,01	0,09	Pb	0,10			
			P	0,05	0,15	Sn	0,3			
						Impurități ale altor elemente	< 0,02			

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1664	Aliaje de cupru, staniu și fosfor	CW453K (CuSn8)	Cu Sn P	Surplus 7,5 0,02	 8,5 0,4	Fe Ni Zn Impurități ale altor elemente	0,1 0,2 0,2 < 0,02	C - D		31 decembrie 2034
1665	Aliaje de cupru, staniu, plumb și fosfor	CuSn10-C	Cu Sn Pb P	88,0 9,0 0,2 0,01	90,0 11,0 1,0 0,2	Fe Mn Ni S Sb Zn Impurități ale altor elemente	0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02	B-D	Conținutul anumitor elemente este restricționat și mai mult, în comparație cu compoziția standardizată: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 %–1,0 %; P: 0,01 %–0,2 %.	31 decembrie 2034
1666	Aliaje de cupru, nichel, mangan și fier	CW352 (CuNi10-FeMn)	Cu Ni Mn Fe	Surplus 9,0 0,5 1,0	 11,0 1,0 2,0	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B-D	Destinat exclusiv fitingurilor și articolelor conexe pentru schimbătoare de căldură și echipamente de desalinizare.	31 decembrie 2031
1667	Aliaje de cupru, nichel, mangan și fier	CW352H (CuNi10-Fe1Mn) CW353H (CuNi30-Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1-Fe)	Cu Ni Fe Mn	Surplus 9,0 1,0 0,5	 32,0 2,5 2,5	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B	Destinat exclusiv fitingurilor și articolelor conexe pentru uzine de desalinizare.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1668	Aramă	CW024A (Cu-DHP)	Cu P	99,9 0,015	0,040	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	A - D	Țevile din cupru nu pot fi utilizate cu toate apele potabile distribuite în UE. Unele compoziții de apă (de exemplu, apa de testare 1 în conformitate cu EN 15664-1) cauzează o eliberare foarte mare de cupru. Statele membre pot restricționa utilizarea țevelor din cupru cu anumite ape potabile.	31 decembrie 2034
1669	Aramă	CW004A (Cu-ETP)	Cu O	99,90	0,040	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	C - D		31 decembrie 2034
1670	Aramă	CW008A (Cu-OF)	Cu	99,95		Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1671	Aramă	CW020A (Cu-PHC)	Cu P	99,95 0,001	0,006	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1672	Aramă	CW021A (Cu-HCP)	Cu P	99,95 0,002	0,007	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1673	Aramă	CW023A (Cu-DLP)	Cu P	99,90 0,005	0,013	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	B-D		31 decembrie 2034
1674	Tuburi de cupru cositorit și fittinguri de cupru cositorit	CW024A (Cu-DHP) cu un strat de staniu cu grosimea de 1 μm	Sn Cu	90	10	Impurități ale stratului de cositor As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Impurități ale altor elemente	 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02	A - D		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1675	Aluminiu	Aluminiu	Al	99,0		Fe+Si Cu Altele (de ex., Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Impurități ale altor elemente	1,0 0,10 dacă Cr și/ sau Mn ≥ 0,05 %; 0,20 dacă Cr și/ sau Mn < 0,05 % 0,1 fiecare < 0,02	B - C	A se utiliza în scările de acces și alte componente minore, iar nu pentru contact pe termen lung, după cum urmează: a) contact pe termen scurt: până la 24 de ore, la orice temperatură; b) contact prelungit: mai mult de 24 de ore, la o temperatură de refrigerare (8-12 °C).	31 decembrie 2031
1676	Oțel/fier	Oțel galvanizat	Înveliș de Zn			Impurități ale învelișului de zinc As Bi Cd Cr Pb Sb Impurități ale altor elemente	 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02	A - D	Acceptarea se bazează pe rezultatele care au fost obținute cu țevi din oțel galvanizat cu concentrații de plumb între 1,0 % și 0,6 % în stratul de zinc, presupunând un comportament asemănător al țevelor cu concentrații de plumb mai scăzute. Țevile din oțel galvanizat nu pot fi utilizate cu toate apele potabile distribuite în UE. Statele membre pot restricționa utilizarea țevelor din oțel galvanizat cu anumite ape potabile, ceea ce poate cauza niveluri inacceptabile de coroziune.	31 decembrie 2034
1677	Oțel/fier	Oțel carbon în conformitate cu EN 10025/EN 10213/EN 10222	Fe C Cr Mo Mn Ni	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50	Al Cu Nb P S Si Ti V Impurități ale altor elemente	0,05 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02	Oțel carbon cu stat/ înveliș de protecție: A - D. Oțel carbon neprotejat: C2 - D	Oțel carbon pentru țevi și rezervoare: oțelul carbon fără straturi de protecție permanente [de exemplu, căptușelile de mortar pe bază de ciment sau învelișurile organice (de exemplu, rășini epoxidice)] nu este adecvat pentru utilizarea în contact cu apa potabilă. Oțel carbon pentru articole conexe: oțelul carbon neprotejat poate fi utilizat pentru aplicații speciale (de exemplu, pompe, valve) și numai pentru suprafețe mici de contact cu apa potabilă.	31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1678	Oțel/fier	Fontă în conformitate cu EN 1561/EN 1563	Fe C Cu Cr Mo Mn Ni Si	 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,5	 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5	As Mg P S Sn V Impurități ale altor elemente	 0,05 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02	C2	Fontă pentru țevi și rezervoare: fonta fără straturi de protecție permanentă nu este adecvată pentru țevi și fittinguri în contact cu apa potabilă. Fontă pentru articole conexe: fonta neprotejată poate fi utilizată pentru aplicații speciale (de exemplu, pompe, valve) și numai pentru suprafețe foarte mici de contact cu apa potabilă.	31 decembrie 2034
1679	Oțel/fier	Oțel inoxidabil în conformitate cu EN 10088 și EN 10283						A - D		31 decembrie 2034
1680	Placări	Acoperirea galvanică a suprafeței exterioare (placare cu staniu aplicată printr-un proces galvanic)	Cu Sn					B- D (cu trimitere la aliajele de Cu indicate în altă parte pe lista pozitivă europeană de materiale metalice)	Restricții: (a) materialul de bază al componentelor care urmează să fie cositorite: aliaje de cupru aprobate în lista pozitivă europeană de materiale metalice; (b) compoziția fiecărui strat: (i) Cu (ii) Sn; (c) procesul aplicat: cositorire galvanică; (d) puritatea anozilor utilizați: ≥ 99,90 %.	31 decembrie 2031
1681	Placări	Placări cu staniu/nichel aplicate printr-un proces galvanic pe suprafața exterioară	Sn Ni	65 33	67 35			B- D (cu trimitere la aliajele de Cu indicate în altă parte pe lista pozitivă europeană de materiale metalice)	Restricții: (a) compoziția de bază a componentelor care urmează să fie placate: aliaje de cupru aprobate în lista pozitivă europeană de materiale metalice; (b) compoziția placării: Sn (66 ± 1 %) și Ni (34 ± 1 %) (raport molar 1:1); (c) procesul aplicat: placare galvanică; (d) puritatea anozilor de nichel utilizați: 99,90 %.	31 decembrie 2031

Numărul EURL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identi- tate	Concentra- ția minimă (% g/g)	Concen- trația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/ g)			
1682	Placări	Placări electro- litice cu nichel/ crom	Ni Cr					B		31 decembrie 2031
1683	Compoziții pasive	NiCr7030	Ni	60,0		Al	0,30	B-D		31 decembrie 2034
			Cr Si	29,0 0,50	32,0 2,0	C Co Cu Fe Mn P S Impurități ale altor elemente	0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02			
1684	Compoziții pasive	Ni55Ti45	Ni Ti	54,0 Surplus	56,0	Impurități ale acestor elemente	< 0,02	C - D		31 decembrie 2034
1685	Compoziții pasive	Ti1 în confor- mitate cu ISO 23515:2022	Ti	Surplus		C O N H Fe Impurități ale altor elemente Alte impurități în total	0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4	B-D		31 decembrie 2034
1686	Compoziții pasive	Ti2 în confor- mitate cu ISO 23515:2022	Ti	Surplus		C O N H Fe Impurități ale altor elemente Alte impurități în total	0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B-D		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1687	Compoziții pasive	Ti3 în conformitate cu ISO 23515:2022	Ti	Surplus		C O N H Fe Impurități ale altor elemente Alte impurități în total	0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4	B-D		31 decembrie 2034
1688	Compoziții pasive	Ti4 în conformitate cu ISO 23515:2022	Ti	Surplus		C O N H Fe Impurități ale altor elemente Alte impurități în total	0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4	B-D		31 decembrie 2034
1689	Compoziții pasive	Ti-6Al-4V în conformitate cu ISO 23515:2022	Ti Al V	Surplus 5,5 3,5	6,75 4,5	C O N H Fe Impurități ale altor elemente Alte impurități în total	0,08 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4	B-D		31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notăție (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1690	Compoziții pasive	Ti3.5Al3.0-V0.4Mo0.9Ni0.25Pd0.14Ru0.2Fe	Ti Al V Mo Ni Pd Ru Fe	Surplus	 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2	Total impurități	< 0,08	B-D		31 decembrie 2031

Tabelul 2

Lista pozitivă europeană de grupe de compoziții metalice pentru materiale metalice

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notăție (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identitate	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1691	Aliaje de cupru neincluse în altă parte	Alte aliaje de cupru pentru grupa de produse D	Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb		Fără restricții Fără restricții Fără restricții Fără restricții Fără restricții 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25	Elementele lor respective	0,1	D		31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Categoria compoziției metalice (A)	Notație (notații) a(le) compoziției metalice acceptate	Constituenți ai compoziției metalice acceptate			Impurități ale compoziției metalice acceptate		Grupe de produse relevante	Condiții de utilizare	Data expirării
			Identi-tate	Concen-trația minimă (% g/g)	Concentra-ția maximă (% g/g)	Identitate	Concentrația maximă (% g/g)			
1692	Compoziții pasive	Alte materiale metalice pasive pentru grupa de produse D						D		31 decembrie 2031
1693	Aliaje de lipire cu material greu ruzibil și aliaje de lipire cu material ușor ruzibil	Aliaje de lipire cu material greu ruzibil și aliaje de lipire cu material ușor ruzibil care ating concentrațiile maxime ale impurităților specificate				Pb Sb Cd	0,1 0,1 0,01	B - C luând în considerare extinderea suprafeței finale care ar putea fi expusă la apa potabilă	Pentru brazarea/lipirea țevelor și a fittingurilor. Aplicarea acestor aliaje este esențială pentru modul în care se vor comporta în timpul utilizării, iar anumite combinații de aliaje de lipire cu material greu ruzibil/lipire cu material ușir ruzibil și metale de bază pot duce la eliberarea semnificativă a anumitor metale în apa potabilă.	31 decembrie 2031

Observații:

1. Nota 1: Explicarea observațiilor din tabelele 1 și 2

Semnificația notei prezentate în tabelele 1 și 2 este următoarea:

A. Categorია compoziției metalice înseamnă o grupă de compoziții metalice cu aceeași constituenți ai compoziției metalice, același comportament în contact cu apa destinată consumului uman și aceleași restricții în ceea ce privește compoziția apei și/sau suprafața. O categorie are unul sau mai multe materiale de referință cu o compoziție controlată pentru care eliberările de metale sunt cunoscute și reproductibile și reprezintă scenariul realist cel mai defavorabil de eliberare de metale pentru categoria respectivă. Acestea sunt identificate în orientările ECHA.

2. Nota 2: $MTC(T)_{iap, \text{metallics}}$

$MTC(T)_{iap, \text{metallics}}$, utilizat pentru a evalua siguranța utilizării compozițiilor enumerate în tabelele 1 și 2 se furnizează în scop informativ în conformitate cu anexa V.

LISTA POZITIVĂ EUROPEANĂ DE CONSTITUENȚI ORGANICI PENTRU MATERIALE PE BAZĂ DE CIMENT

Tabelul 1 stabilește (1) diferitele categorii de constituenți generici ai materialelor pe bază de ciment care pot fi utilizați la prepararea amestecurilor pe bază de ciment și (2) stabilește condițiile de utilizare pentru fiecare categorie.

Tabelul 1

Lista constituenților generici ai materialelor pe bază de ciment

Categorie de constituenți generici	Tipuri de constituenți organici specifici pe bază de ciment incluși în domeniul de aplicare al listelor pozitive europene	Cerințe privind lista pozitivă europeană	Condiții de utilizare
Ciment	Auxiliari organici de măcinare sau alte substanțe organice utilizate pentru prepararea cimentului	Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	
Adaosuri anorganice	Auxiliari organici de măcinare sau alte substanțe organice utilizate pentru prepararea adaosurilor anorganice	Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	
Agregate	Irelevant	Irelevant	
Apă de amestec	Irelevant	Irelevant	
Adaosuri organice	Substanțe organice	Lista pozitivă europeană de materiale organice Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	Substanțele inițiale autorizate în lista pozitivă europeană de materiale organice autorizate pentru utilizarea la fabricarea de învelișuri pot fi utilizate pentru fabricarea adaosurilor organice destinate utilizării în materialele pe bază de ciment.
Mixturi	Substanțe organice	Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	
Fibre	Substanțe organice	Lista pozitivă europeană de materiale organice	Substanțele inițiale autorizate în lista pozitivă europeană de materiale organice pot fi utilizate pentru fabricarea de fibre polimerice destinate utilizării în materialele pe bază de ciment.
Agenți de decofrare	Substanțe organice	Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	
Compuși de întărire	Substanțe organice	Lista pozitivă europeană de materiale pe bază de ciment	

Tabelul 2

Lista pozitivă de constituenți organici individuali pentru materiale pe bază de ciment

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1694		514-10-3	acid abietic	Mixturi						31 decembrie 2028
1695		64-19-7	acid acetic	Mixturi						31 decembrie 2034
1696		108-24-7	anhidridă acetică	Mixturi						31 decembrie 2034
1697		6419-19-8	acid aminotris(metilfos- fonic) (ATMP)	Mixturi		0,1 – expri- mată ca amine				31 decembrie 2031
1698		1002-89-7	stearat de amoniu	Mixturi				Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1699		577-11-7	docusat de sodiu anionic	Mixturi						31 decembrie 2031
1700		85536-14-7	acid benzensulfonic, derivați 4-C ₁₀ -C ₁₃ -sec- alchili	Mixturi						31 decembrie 2031
1701		2634-33-5	1,2-benzizotiazol-3 (2H)-onă (BIT)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	25			A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1702		14548-60-8	benzilalcoholhemifor- mal	Mixturi						31 decembrie 2028
1703		120-32-1	2-benzil-4-clor-fenol (clorfen)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1704		90-43-7	bifenil-2-ol (2-fenilfenol)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1705		52-51-7	2-brom-2-nitropro- pan-1,3-diol (bronopol)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1706		123-95-5	stearat de butil	Mixturi						31 decembrie 2028
1707		544-17-2	formiat de calciu	Mixturi						31 decembrie 2031
1708		8061-52-7	lignosulfonat de calciu	Mixturi		12				31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1709		1592-23-0	stearat de calciu	Mixturi						31 decembrie 2031
1710		52627-73-3	acid capric (acid decanoic)	Mixturi						31 decembrie 2028
1711		124-07-2	acid caprilic (acid octanoic)	Mixturi						31 decembrie 2034
1712		9000-11-7	carboximetilceluloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1713		9004-32-4	carboximetilceluloză, sare sodică	Mixturi						31 decembrie 2028
1714		9004-34-6	celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1715		59-50-7	clorocrezol	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1716	911– 418-6	55965-55-9	Masă de reacție com- pusă din 5-cloro- 2-metil-4-izotiazolin- 3-onă și 2-metil-2H- izotiazol-3-onă (CIT/MIT)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	25			Mixtură de 5-cloro-2-metil-2H-izotia- zol-3-onă (75 %) și 2-metil-4-izotiazol- lin-3-onă (25 %). A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1717		77-92-9	acid citric (anhidru)	Mixturi						31 decembrie 2034
1718		5949-29-1	acid citric, monohidrat	Mixturi						31 decembrie 2028
1719		61791-31-9	dietanolamidă din nucă de cocos (cocamidă DEA)	Mixturi						31 decembrie 2028
1720		10016-20-3	ciclohexapentiloză (α-dextrină)	Mixturi						31 decembrie 2034
1721		7585-39-9	beta-dextrină	Mixturi						31 decembrie 2034
1722		14431-43-7	dextrină/maltodextrină	Mixturi						31 decembrie 2028
1723		50-70-4	D-glucitol (sorbitol)	Mixturi						31 decembrie 2028
1724		10222-01-2	2,2-dibromo-3-nitrilopropionamidă (DBNPA)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1725		17603-42-8	2,3-dihidroxipropil (fosfat de dihidrogen), sare de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1726		39354-45-5	sulfosuccinat de disodiu dodeciletolat	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1727		1643-20-5	oxid de dodecildimetilamină	Mixturi						31 decembrie 2031
1728		61791-26-2	amină de seu etoxilată	Mixturi		0,1 – expri- mată ca amine				31 decembrie 2028
1729		9004-57-3	eter etilic de celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1730		3586-55-8	(etilendioxi)-dimetanol	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1731		61790-12-3	acizi grași, uleiuri de tal	Mixturi						31 decembrie 2028
1732		50-00-0	formaldehidă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	750			A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1733		64-18-6	acid formic	Mixturi						31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1734		4719-04-4	hexahidro-1 3,5-tris (hidroxietil)-s-triazină (N-formal)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1735		9004-62-0	2-hidroxietil celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1736		9032-42-2	2-hidroxietil metil celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1737		37353-59-6	hidroximetil celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1738		22987-21-9	acid hidroxietildifosfonic	Mixturi						31 decembrie 2028
1739		8061-54-9	lignosulfonat de magneziu	Mixturi		12				31 decembrie 2028
1740		68891-01-0	polimer de formalde- hidă de melamină și toluensulfonamidă	Mixturi						31 decembrie 2034
1741		37206-01-2	metil carboximetil celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1742		9004-67-5	metilceluloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1743		9004-59-5	metiletilceluloză	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1744		9004-65-3	eter 2-hidroxipropil metilic al celulozei (HPMC)	Mixturi						31 decembrie 2028
1745		2682-20-4	2-metil-4-izotiazolin- 3-onă (MIT)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	25			A se utiliza numai în dispersii și emulsii apoase de polimeri. A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
1746		37293-74-6	acid naftalensulfonic, polimer cu formalde- hidă, sare de calciu	Mixturi						31 decembrie 2034
1747		36290-04-7	acid 2-naftalensulfonic, polimer cu formalde- hidă, sare de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1748		26530-20-1	2-n-octil-4-izotiazolin- 3-onă (OIT)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	25			A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1749		112-80-1	acid oleic	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1750		132-27-4	o-fenil-fenat (OPP)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1751		111-30-8	1,5-pentandial (glutaraldehydă)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1752		37971-36-1	acid 2-fosfono-butan 1,2,4-tricarboxilic	Mixturi						31 decembrie 2031
1753		97105-14-1	agent tensioactiv de tipul sării acidului policarboxilic	Mixturi						31 decembrie 2037
1754		68412-53-3	fosfat de eter nonilfenilic ramificat din polietilenglicol	Mixturi						31 decembrie 2037
1755		37205-87-1	eter nonilfenilic de polietilen glicol	Mixturi						31 decembrie 2028
1756		72283-35-3	acid gras de polioxilal- chilen alchileter	Mixturi		1500				31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1757		73667-50-2	polizaharidă, succinoglican	Mixturi					Exopolizaharidă, derivată din fermen- tare de <i>agrobacterium tumefaciens</i> .	31 decembrie 2037
1758		96949-22-3	polizaharidă, gumă de Welan	Mixturi					Exopolizaharidă, derivată din fermen- tare de <i>alcaligenes</i> .	31 decembrie 2034
1759		143-18-0	oleat de potasiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1760		6381-59-5 304-59-6	tartrat de potasiu și de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1761		3811-73-2	1-oxid de piridin-2-tiol, sare de sodiu	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1762		127-09-3	acetat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1763		15733-22-9	p-cloro-m-crezolat de sodiu	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1764		13150-00-0	sulfat de 2-,2-,2-dode- ciloxi etoxi etil de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1765		141-53-7	formiat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1766		31138-65-5	glucoheptonat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1767		527-07-1	gluconat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2037
1768		137-16-6	N-lauroilsarcozinat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1769		151-21-3	n-dodecil sulfat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1770		8061-51-6	lignosulfonat de sodiu	Mixturi		12				31 decembrie 2028
1771		9084-06-4	acid naftalensulfonic de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1772		61790-51-0	rezinat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1773		9005-25-8	amidon alimentar	Mixturi						31 decembrie 2028
1774		9049-76-7	eter hidroxipropilic de celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1775		57-11-4	acid stearic	Mixturi						31 decembrie 2034
1776		57-50-1	zaharoză	Mixturi						31 decembrie 2028
1777		68131-32-8	soluții sulfite (lignosul- fonat de calciu)	Mixturi		12				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1778		85586-07-8	acid sulfuric, esteri mono-C ₁₂ -C ₁₄ -alchil, săruri de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1779		64787-97-9	acid sulfuric, sare de monosodiu, polimer cu formaldehidă și 1,3,5-tria- zină-2,4,6-triamină	Mixturi						31 decembrie 2037
1780		8029-43-4	siropuri pe bază de amidon hidrolizat	Mixturi						31 decembrie 2037
1781		68131-37-3	siropuri deshidratate pe bază de amidon hidrolizat	Mixturi						31 decembrie 2028
1782		68425-17-2	siropuri hidrogenate, pe bază de amidon hidrolizat	Mixturi					Sorbitol (2-5 %), maltitol (9-14 %) și maltotritol (11-16 %). Acest amestec conține și 67-76 % oli- gozaharide hidrogenate în conformi- tate cu criteriile de puritate pentru siropul de maltitol E965(ii), astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei.	31 decembrie 2034
1783		65997-01-5	ulei de tal, sare de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1784		67701-06-8	oleină de seu	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1785		533-74-4	tetrahidro-3,5-dime- til-1,3,5-tiadiazin- 2-tionă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1786		9014-85-1	2,4,7,9-Tetrametil- 5-decină-4,7-diol, etoxilat	Mixturi						31 decembrie 2034
1787		126-71-6	fosfat de triizobutil	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1788		102-71-6	trietanolamină (2,2,2-nitritotrietanol)	Mixturi, adju- vanți de măcinare		2,5 – expri- mată ca sumă de trietanola- mină și aduct de hidroclo- rură expri- mat ca trie- tanolamină				31 decembrie 2034
1789		2943-75-1	trietoxioctilsilan	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1790		9014-63-5	xilan (colofoniu din lemn)	Mixturi						31 decembrie 2028
1791		107-21-1	etan-1,2-diol					1500 – exprimată ca etilengli- col.		31 decembrie 2034
1792		11138-66-2	gumă xantan	Mixturi					Doză maximă = 0,15 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2028
1793		111-42-2	2,2'-iminodietanol	Mixturi					Doză maximă = 0,004 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2031
1794		111-46-6	dietilen glicol					1500 – exprimată ca etilenglicol		31 decembrie 2034
1795		122-20-3	triizopropanolamină (1,1',1"-nitrilotripro- pan-2-ol) (TIPAL)			250				31 decembrie 2034
1796		141-43-5	2-aminoetanol			2,5			Doză maximă = 0,004 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2034
1797		15214-89-8	acid 2-acrilamido- 2-metilpropansulfonic			2,5				31 decembrie 2034
1798		25322-69-4	polipropilenglicol							31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1799		55965-84-9	Masă de reacție com- pusă din 5-cloro-2-metil-1,2- tiazol-3(2H)-onă și 2-metil-1,2-tiazol-3 (2H)-onă (3:1) (CIT/MIT)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2034
1800		56-81-5	glicerină							31 decembrie 2034
1801		57-13-6	uree							31 decembrie 2034
1802		87-69-4	acid tartric	Mixturi						31 decembrie 2034
1803		9002-89-5	alcool polivinilic	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1804		108-78-1	2,4,6-tria- mină-1,3,5-triazină			125			Doză maximă = 0,004 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2028
1805		126-73-8	fosfat de tributil	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Agent antispu- mant				Doză maximă = 0,004 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2028
1806		141-22-0	acid ricinoleic			2100				31 decembrie 2028
1807		144-62-7	acid oxalic			300				31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1808		60-00-4	acid edetic (EDTA)						Doză maximă = 0,004 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2034
1809		68412-29-3	amidon hidrolizat						Doză maximă = 0,15 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2028
1810		9000-65-1	gumă tragacant						Doză maximă = 0,2 % (g/g) în beton.	31 decembrie 2028
1811		2478-10-6	4-hidroxibutilacrilat	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1812		9003-01-4	acid poliacrilic	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1813		9003-11-6	poli(etilenpropilen) glicol	Mixturi						31 decembrie 2037
1814		100-42-5	stiren							31 decembrie 2028
1815		1007848-6- 3-6	polimer de ester etenilic al acidului terț-decanoic cu etenă, acetat de etenil și 2-metil-2-propenoat de metil	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1816		100-97-0	hexametilentetramină					750 – exprimată ca formal- dehidă		31 decembrie 2034
1817		102782-43-- 4	alcooli, C ₉ -C ₁₁ , ramifi- cați și liniari, etoxilași și propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1818		103-11-7	acrilat de 2-etilhexil			2,5				31 decembrie 2034
1819		10378-23-1	mercaptoetanol	Mixturi						31 decembrie 2028
1820		104-76-7	2-etil-1-hexanol	Mixturi		1500				31 decembrie 2034
1821		105-59-9	N-metil dietanolamină	Mixturi						31 decembrie 2031
1822		106-91-2	metacrilat de 2,3-epoxipropil			1,0				31 decembrie 2028
1823		106-99-0	butadienă			0,1				31 decembrie 2028
1824		107-13-1	acrilonitril			0,1				31 decembrie 2028
1825		107-96-0	acid mercaptopropionic	Mixturi						31 decembrie 2031
1826		108-05-4	acetat de vinil			600				31 decembrie 2028
1827		108-31-6	anhidridă maleică					1500 – exprimată ca acid maleic.		31 decembrie 2034
1828		110-16-7	acid maleic					1500 – exprimată ca acid maleic.		31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1829		110-63-4	1,4-butandiol			250 – exprimată ca 1,4-butan- diol.				31 decembrie 2034
1830		110-97-4	1,1'-iminodipropān- 2-ol	Mixturi						31 decembrie 2031
1831		111-82-0	laurat de metil							31 decembrie 2031
1832		111-90-0	2-(2-etoxietoxi)etanol	Mixturi						31 decembrie 2031
1833		112-27-6	trietilenglicol							31 decembrie 2034
1834		112-30-1	decan-1-ol							31 decembrie 2034
1835		112-34-5	eter monobutilic de dietilen glicol	Mixturi						31 decembrie 2034
1836		112-92-5	octadecan-1-ol							31 decembrie 2031
1837		119-47-1	6,6'-di-terț-butil-2,2'- metilenedi- <i>p</i> -crezol	Mixturi		75				31 decembrie 2028
1838		122-96-3	piperazin-1,4-dietanol	Mixturi						31 decembrie 2031
1839		123-31-9	hidrochinonă			30				31 decembrie 2028
1840		125005-87-- 0	gumă diutan	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1841		126-30-7	2,2'-dimetil-1,3-propandiol			2,5				31 decembrie 2034
1842		126-86-3	2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol	Mixturi						31 decembrie 2031
1843		128-37-0	2,6-diterț-butil-p-crezol	Adaosuri organice		150				31 decembrie 2034
1844		1338-41-6	monostearat de sorbitan							31 decembrie 2034
1845		13463-41-7	zinc, bis(1-hidroxi-2 (1H)-piridinetionato-O, S)-, (T-4)-	Adaosuri organice		0,1		Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2028
1846		140-88-5	acrilat de etil					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1847		141-32-2	acrilat de butil					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1848		141-78-6	acetat de etil							31 decembrie 2034
1849		142-31-4	octil sulfat de sodiu							31 decembrie 2031
1850		142-87-0	decil sulfat de sodiu							31 decembrie 2031

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1851		143-19-1	acid 9-octadecenoic (9Z)-, sare de sodiu (1:1)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pen- tru agenți de decofrare					31 decembrie 2028
1852		143-22-6	2-[2-(2-butoxietoxi) etoxi]etanol	Mixturi						31 decembrie 2031
1853		150413-26-- 6	sare de sodiu a α-sulfo-ω-(isotrideci- loxi)poli(oxi-1,2-etan- diilului) (1:1)	Mixturi						31 decembrie 2037
1854		150-76-5	metileter de hidrochinonă	Mixturi						31 decembrie 2031
1855		15763-76-5	p-cumensulfonat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1856		1663-39-4	acrilat de terț-butil					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1857		1879-09-0	2,4-dimetil-6-terț-butil- fenol	Mixturi						31 decembrie 2031
1858		204336-40-- 3	eter mono (3,5,5-tri- metilhexil) al polimeru- lui de metiloxiran și oxiran	Mixturi						31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1859		2146-71-6	laurat de vinil (ester etenilic al acidului dodecanoic)	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1860		2373-38-8	sare de sodiu a esterului 1,4-bis (1,3-dimetilbu- til) al acidului sulfo- butandioic	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1861		2425-77-6	2-hexildecan-1-ol	Mixturi						31 decembrie 2031
1862		24800-44-0	tripropilenglicol							31 decembrie 2034
1863		24937-78-8	polimer de etenă și de ester etenilic al acidului acetic	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1864		25190-52-7	stearat de polipropilenglicol	Mixturi						31 decembrie 2037
1865		25584-83-2	acrilat hidroxipropilic	Mixturi						31 decembrie 2031
1866		26172-55-4	5-cloro-2-metil-2H- izotiazol-3-onă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1867		26221-27-2	poli(alcool vinilic-co- etilen)	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1868		26399-02-0	oleat de 2-etilhexil	Adaosuri organice						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1869		27813-02-1	monoester al acidului 2-metil-2-propenoic cu 1,2-propandiol	Mixturi						31 decembrie 2031
1870		28098-03-5	compus al acidului octanoic cu 2-aminoe- tanol (1:1)	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pen- tru agenți de decofrare					31 decembrie 2028
1871		29736-24-1	sare de sodiu a acidului 2-hidroxi-2sulfo- acetic (1: 2)	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1872		353752-63-- 3	ester al homopolimeru- lui acidului 2-propenoic cu α-metil-ω-hidroxipoli (oxi-1,2-etandiil), grefă	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1873		36653-82-4	hexadecan-1-ol							31 decembrie 2034
1874		37208-08-5	hidroxibutilceluloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1875		300-92-5	distearat de aluminiu					Pentru alu- miniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1876		4402-30-6	2-propanol, 1,1'-(meti- limino)bis-	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1877		50-81-7	acid ascorbic							31 decembrie 2028
1878		50985-38-1	α-(4-hidroxibutil)-ω- hidroxipoli(oxi-1,2- etandiil)	Mixturi						31 decembrie 2034
1879		513-42-8	2-metil-2-propen-1-ol	Mixturi						31 decembrie 2031
1880		51668-30-5	octadecanoat de poli- mer de metiloxiran și oxiran	Mixturi						31 decembrie 2037
1881		52383-89-8	polimer de cloroetenă și etenă și de ester etenilic al acidului dodecanoic	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1882		52668-97-0	acid oleic-polietilengli- col-diester	Mixturi						31 decembrie 2037
1883		52933-07-0	acid fosforic, ester de izotridecil	Mixturi						31 decembrie 2028
1884		5395-50-6	tetrahidro-1,3,4,6-te- tracis(hidroximetil) imidazo[4,5-d]imida- zol-2,5(1H,3H)-dionă	Adaosuri organice						31 decembrie 2031

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1885		541-02-6	decametilclopentasi- loxan	Mixturi						31 decembrie 2028
1886		544-63-8	acid miristic							31 decembrie 2028
1887		55406-53-6	butilcarbamat de 3-iodo-2-propinil	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031
1888		556-67-2	octametilciclotetrasiloxan	Mixturi						31 decembrie 2028
1889		557-05-1	distearat de zinc		Agent de hidrofobi- zare			Pentru zinc, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1890		5625-90-1	N,N'- metilenbismorfolină	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Biocid	0,1			A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028
1891		56-87-1	L-lizină							31 decembrie 2037

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituențului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet ($MTC_{tap, cementitious}$) în $\mu g/l$		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [$MTC(T)_{tap, cementitious}$] în $\mu g/l$ (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1892		595585-15-2	acetat de D-glucurono-D-glucó-6-deoxi-L-mannan, sare de calciu, magneziu, potasiu și sodiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1893		61791-14-8	alchilamine de cocos, etoxilate	Mixturi						31 decembrie 2028
1894		63330-34-7	polimer al esterului etenilic al acidului terț-decanoic cu etenă și acetat de etenil	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1895		64-17-5	etanol							31 decembrie 2034
1896		64742-47-8	distilate (de petrol), ușoare hidrotratate	Agenți de decofrare						31 decembrie 2031
1897		64742-48-9	fracția nafta (petrol), grea hidrotrată; cu punct de fierbere la temperaturi scăzute tratată cu hidrogen	Agenți de decofrare		0,1				31 decembrie 2028
1898		64742-95-6	solvent nafta (petrol), ușor aromatic.	Agenți de decofrare		0,1				31 decembrie 2028
1899		65997-04-8	colofoniu, fumarat	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1900		6683-19-8	pentaeritritol tetrakis [3-(3,5-di-terț-butil- 4-hidroxifenil)- propionat]							31 decembrie 2034
1901		67-56-1	metanol							31 decembrie 2034
1902		67-63-0	2-propanol							31 decembrie 2034
1903		68442-68-2	benzenamină, N-fenil-, stirenată	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
1904		69011-36-5	izotridecanol, etoxilat	Mixturi						31 decembrie 2031
1905		71-36-3	1-butanol							31 decembrie 2034
1906		72121-88-1	polimer de acid D-glu- copiranuronic cu 6-deoxi-L-manoză, D-glucoză și D-manoză, sare de calciu, potasiu și sodiu (gumă Welan)	Mixturi						31 decembrie 2037
1907		74-85-1	etenă	Mixturi						31 decembrie 2034
1908		75-21-8	oxid de etilenă			0,1				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1909		75-91-2	hidroperoxid de terț- butil (TBHP)	Adaosuri organice						31 decembrie 2028
1910		78041-14-2	eter al polimerului de metiloxiran și oxiran cu 1,2,3-propantriol (3: 1), (9Z)-9-octadecenoat	Mixturi						31 decembrie 2037
1911		78-51-3	fosfat de tributoxietil	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Agent antispu- mant				Doză maximă = 0,5 % (g/g) pe baza adaosului sau a amestecului.	31 decembrie 2031
1912		79-06-1	acrilamidă			0,1				31 decembrie 2028
1913		79-10-7	acid acrilic					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1914		79-39-0	metacrilamidă			0,1				31 decembrie 2034
1915		79-41-4	acid metacrilic					300 – exprimată ca acid metacrilic.		31 decembrie 2034
1916		8002-13-9	ulei de rapiță							31 decembrie 2028
1917		8015-86-9	ceară de carnauba							31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1918		8028-48-6	extract de portocale, dulce	Mixturi						31 decembrie 2031
1919		8028-89-5	caramel (colorant)	Mixturi						31 decembrie 2031
1920		8042-47-5	ulei mineral alb (petrol)	Compuși de întărire						31 decembrie 2031
1921		80-62-6	metacrilat de metil					300 – exprimată ca acid metacrilic.		31 decembrie 2034
1922		818-61-1	monoacrilat de etilenglicol					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1923		82973-76-0	poli(oxi–1,2-etandiil), a,a'-(2,2-dimetil–1,3-propandiil)bis [ω-hidroxi-	Mixturi						31 decembrie 2028
1924		868-18-8	tartrat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031
1925		868-77-9	metacrilat de 2-hidroxietil					300 – exprimată ca acid metacrilic.		31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1926		9003-20-7	homopolimer de ester etenilic al acidului acetic	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1927		9003-39-8	polivinilpirolidonă							31 decembrie 2037
1928		9004-58-4	etil 2-hidroxietyl celuloză	Mixturi						31 decembrie 2028
1929		9004-64-2	eter 2-hidroxiopropilic al celulozei	Mixturi						31 decembrie 2028
1930		9004-74-4	α-(metil)-ω-hidroxipoli (oxi-1,2-etandiil)	Mixturi						31 decembrie 2037
1931		9004-82-4	lauril eter sulfat de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2028
1932		9005-00-10	alcool stearilic, etoxilat (2 EO)	Mixturi						31 decembrie 2031
1933		9005-65-6	monooleat de polieti- lenglicol sorbitan							31 decembrie 2028
1934		9032-46-6	eter 2-sulfoetilic al celulozei	Mixturi						31 decembrie 2028
1935		9036-19-5	(1,1,3,3-tetrametilbu- til)-fenil-polietilenglicol	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1936		9043-30-5	izotridecanol, etoxilat	Mixturi						31 decembrie 2028
1937		923-02-4	N-(hidroximetil) acrilamidă			2,5				31 decembrie 2034
1938		925-60-0	acid acrilic, propilester					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2028
1939		96-33-3	acrilat de metil					300 – exprimată ca acid acrilic.		31 decembrie 2034
1940		97-65-4	acid itaonic							31 decembrie 2034
1941		999-61-1	acrilat 2-hidroxipropilic			2,5 – expri- mată ca sumă de acrilat de 2-hidroxi- propil și acrilat de 2-hidroxi- izopropil.				31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1942			ester etenilic al acidului acetic, polimer cu etenă, 2-metil-2-[(1-oxo-2-propen-1-il) amino]-1- propansulfonat de sodiu și terț-decanoat de etenil	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1943			acid acrilic și ester al acidului metacrilic ai alcoolilor dihidrici alifatici cu o lungime a lanțului cuprinsă între C ₂ și C ₁₈	Mixturi						31 decembrie 2028
1944			etoxilat de alcool gras	Mixturi						31 decembrie 2028
1945			eter de polietilenglicol (EO = 1-50) al alcoolilor primari liniari și ramificați	Mixturi						31 decembrie 2028
1946			vinil eter al monoal-coolilor alifatici saturați cu o lungime a lanțului cuprinsă între C ₁ și C ₁₈	Mixturi						31 decembrie 2028

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea constituentului organic pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) în µg/l		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante (B)			
1947			izotiazolinonă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Conservant				A se utiliza numai în calitate de con- servant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2028

Tabelul 3

Liste pozitive europene de grupe de grupe de constituenți organici pentru materiale pe bază de ciment

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1948		68439-45-- 2	alcooli, C ₆ -C ₁₂ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
1949		68439-50-- 9	alcooli, C ₁₂ -C ₁₄ , etoxilați	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1950		68551-12-- 2	alcooli, C ₁₂ -C ₁₆ , etoxilați	Mixturi		1500				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1951		96130-61-9	sulfăți de alcooli etoxilați, C ₉ -C ₁₁ , săruri de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1952		68585-34-2	sulfăți de alcooli etoxilați, C ₁₀ -C ₁₆ , săruri de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1953		68891-38-3	sulfăți de alcooli etoxilați, C ₁₂ -C ₁₄ , săruri de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1954		126950-60--5	alcooli, C ₁₂ -C ₁₄ , secundari	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1955		84133-50-6	alcooli, C ₁₂ -C ₁₄ , secundari, etoxilați	Mixturi		250				31 decembrie 2031
1956		68439-57-6	alchene (acid sulfonic, C ₁₄ -C ₁₆ -hidroxialcani și C ₁₄ -C ₁₆ -alchen, săruri de sodiu)	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1957		25155-30-0	alchilarilsulfonat (dodecilbenzensulfonat de sodiu)	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1958		85117-50-6	alchilbenzensulfonat, sodiu (mono C ₁₀ -C ₁₄ -alchil derivați, sodiu)	Mixturi		1500				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1959		70592-80-2 & 1643-20-5	oxid de alchildimetilamină	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1960		68585-47-7	alchilsulfonat, sodiu (mono C ₁₀ -C ₁₆ -alchil esteri)	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1961		68411-30-3	alchilarilsulfonat (acid benzensulfonic, derivați C ₁₀ -C ₁₃ , sodiu)	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1962		68154-99-4	alchilpolioxipolipro- poxi benzileter	Mixturi						31 decembrie 2034
1963		7360-53-4	formiat de aluminiu	Mixturi				Pentru alu- miniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1964		61788-90-7	amine de cocos, alchil- dimetil, N-oxizi	Mixturi		0,1 – expri- mată ca amine				31 decembrie 2031
1965		72906-11-7	alchilsulfat, sodiu (mono C ₉ -C ₁₃ -alchil esteri)	Mixturi		300				31 decembrie 2031
1966		68784-08-7	săruri disodice ale este- rilor C-(2-amidoetilici de cocos) cu acid butandioic	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (μg/l)		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în μg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1967		68603-42-9	dietanolamidă de cocos (N,N-bis hidroxietil cocos)	Mixturi						31 decembrie 2031
1968		84712-53-8	sulfosuccinamat N- cocos, disodiu (acid butanoic, derivați de 4-amino-4-oxi-2-sulfo- ,N-achil de cocos)	Mixturi						31 decembrie 2031
1969		67762-90-7	produse de reacție ale dimetilsiloxanului cu silice	Mixturi						31 decembrie 2031
1970		67701-03-5	acizi grași, C ₁₆ -C ₁₈ (acid stearic)	Mixturi						31 decembrie 2031
1971		61791-08-0	acizi grași, cocos, pro- duse de reacție cu eta- nolamină, etoxilate	Mixturi						31 decembrie 2031
1972		50-99-7	glucoză	Mixturi						31 decembrie 2031
1973		50-21-5	acid lactic	Mixturi						31 decembrie 2034
1974		91078-68-1	acizi naftalensulfonici, produse de reacție cu formaldehidă, săruri de sodiu	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1975		68002-63-1	amoniu cuaternar, C ₁₄ -C ₁₈ , cloruri de alchiltrimetil	Mixturi		300		Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1976		61789-40-0	compuși de amoniu cuaternar, (carboxime- til) (3-cocoamidopropil) dimetil-hidroxizi, săruri interne	Mixturi		300		Pentru amoniu, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
1977		73138-82-6, 61790-51-0	acizi rezinici și acizi colofanici	Mixturi						31 decembrie 2031
1978		8050-09-7	colofoniu	Mixturi						31 decembrie 2034
1979		91648-56-5	eter sulfonați de dodecil până la pentadecil de sodiu	Mixturi		1500				31 decembrie 2031
1980		25322-68-3	polietilenglicol							31 decembrie 2034
1981		57-55-6	propan-1,2-diol (1,2 propilenglicol)							31 decembrie 2034
1982		75-56-9	oxid de propilenă			0,1				31 decembrie 2028
1983		107-22-2	glioxal							31 decembrie 2028

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1984		1000817-22-0	acizi grași, C ₈ -C ₁₈ și C ₁₈ - nesaturat, produse de reacție cu dietanolamină și oxid de propilenă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pen- tru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
1985		103818-93-5	alcooli, C ₉ -C ₁₁ , etoxilați propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
1986		1400790-00-2	alcooli ramificați, C ₉ -C ₁₁ , etoxilați propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
1987		169107-21-5	alcooli ramificați, C ₉ -C ₁₁ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
1988		25085-46-5	polimer de cloroetenă și etenă și de ester etenilic al acidului acetic	Adaosuri organice						31 decembrie 2037
1989		25213-24-5	polimer de etenol și de ester etenilic al acidului acetic	Mixturi					GM > 1 000 Da.	31 decembrie 2034
1990		25265-71-8	mixtură de izomeri 1,1'- oxidi-2-propanol	Adaosuri organice						31 decembrie 2034
1991		4080-31-3	clorură de 3,5,7-triaza- 1-azoniatriciclo [3.3.1.1 ³ ,7] decan,1-(3-cloro- 2-propenil)			15				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1992		63148-62-9	polidimetilsiloxan	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Agent antispu- mant				Doză maximă = 0,5 % (g/g) pe baza adaosului sau a amestecului.	31 decembrie 2034
1993		64742-52-5	distilate naftenice grele (petrol), hidrotratate; ulei de bază – fără specificații	Agenți de decofrare		0,1				31 decembrie 2028
1994		64742-53-6	distilate naftenice ușoare (petrol), hidro- tratate; ulei de bază – fără specificații	Agenți de decofrare		0,1				31 decembrie 2028
1995		64742-55-8	distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate	Compuși de întărire		0,1				31 decembrie 2028
1996		64742-56-9	distilate parafinice ușoare (petrol), depara- finare cu solvenți; ulei de bază – fără specificații	Agenți de decofrare		0,1				31 decembrie 2028
1997		66455-15-0	alcool, C ₁₀ -C ₁₄ , etoxilat	Mixturi						31 decembrie 2031
1998		67701-01-3	acid gras, C ₁₂ -C ₁₈							31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap} , cementitious) (μg/l)		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap} , cementitious] în μg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
1999		67701-05-7	acid gras, C ₁₆ -C ₁₈ și C ₁₈ -nesaturat	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pentru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
2000		67701-08-0	acizi grași, C ₈ -C ₁₈ și C ₁₈ -nesaturați	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pentru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
2001		67701-26-2	gliceride, C ₁₂ -C ₁₈ (trigliceride C ₁₂ -C ₁₈ (cu număr par))	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pentru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
2002		68131-39-5	alcooli, C ₁₂ -C ₁₅ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2003		68131-40-8	alcooli, C ₁₁ -C ₁₅ , secundari, etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2004		68154-97-2	alcooli, C ₁₀ -C ₁₂ , etoxilați propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2005		68439-46-3	alcooli, C ₉ -C ₁₁ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2006		68439-49-6	eteri de polietilenglicol (EO = 1-50) ai alcoolilor primari liniari și ramificați (C ₈ -C ₂₂)							31 decembrie 2034

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupeii de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
2007		68476-78-8	melasă	Mixturi						31 decembrie 2031
2008		68526-86-3	alcooli, C ₁₁ -C ₁₄ , izo	Mixturi						31 decembrie 2031
2009		68551-07-5	alcooli, C ₈ -C ₁₈	Mixturi						31 decembrie 2031
2010		68611-44-9	produse de reacție ale diclordimetilsilanului cu silice							31 decembrie 2031
2011		68920-66-1	alcooli, C ₁₆ -C ₁₈ și C ₁₈ nesaturați, etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2012		68954-91-6	poli(oxi-1,2-etandil), α-(3-carboxi-1-oxosul- fopropil)-ω-hidroxi-, C ₁₀ -C ₁₂ -alchil eteri, săruri de disodiu	Mixturi						31 decembrie 2037
2013		69013-18-9	alcooli, C ₈ -C ₁₈ , etoxilați propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2014		69227-21-0	alcooli, C ₁₂ -C ₁₈ , etoxi- lați propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2015		70955-07-6	alcooli, seu, propoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (μg/l)		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în μg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
2016		71786-60-2	etanol, 2,2'-iminobis-, derivați N-C ₁₂ -C ₁₈ -alchil	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pentru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
2017		78330-21-9	alcooli, C ₁₁ -C ₁₈ izo, bogați în C ₋₁₃ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2018		8002-74-2	ceruri de parafină și ceruri de hidrocarburi	Adaosuri organice						31 decembrie 2031
2019		85409-27-4	acid rezinic	Mixturi						31 decembrie 2031
2020		85586-25-0	ester metilic de ulei de rapiță							31 decembrie 2031
2021		93-83-4	N,N-bis(2-hidroxietil) oleamidă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Aditiv pentru agenți de decofrare					31 decembrie 2031
2022		97043-91-9	alcooli, C ₉ -C ₁₆ , etoxilați	Mixturi						31 decembrie 2031
2023			esteri poliglicolici ai acizilor grași							31 decembrie 2034
2024			acid metalilsulfonic, săruri			0,25				31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constituențului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
2025			eter de policarboxilat obținut dintr-o combinație a următoarelor elemente: — acid acrilic (nr. CAS 79-10-7) și/ sau — poli(oxi-1,2-etandiol), α-[4-(eteniloxi)butil]-ω-hidroxi- (nr. CAS 126682-74-4) și/ sau — poli(oxi-1,2-etandiol), α-(3-metil-3-buten-1-il)-ω-hidroxi- (nr. CAS 110412-77-6) și/ sau — hidroxipropilacrilat (nr. CAS 25584-83-2) și/ sau — polietilenglicol monometalileter (nr. CAS 31497-33-3)	Mixturi			poli (oxi-1,2-etandiol), α-(3-metil-3-buten-1-il)-ω-hidroxi- (nr. CAS 110412-77-6) MTC _{tap} = 1 µg/l izoprenol MTC _{tap} = 2,5 µg/l		Oligomeri < 1000 Da < 1 %; conținutul rezidual de acid acrilic < 0,05 %; acrilat hidroxipropil (nr. CAS 25584-83-2) < 0,0025 %; oxid de etilenă (nr. CAS 75-21-8) < 0,0005 %.	31 decembrie 2034

Numărul EURL	Numărul CE	Numărul CAS	Denumirea grupei de constituenți organici pe bază de ciment	Categorie de constituenți generici	Funcție tehnică	Concentrația maximă admisibilă la robinet (MTC _{tap, cementitious}) (µg/l)		Concentra- ția maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
						Valoarea constitu- entului organic pe bază de ciment	Valori pentru alte specii chimice relevante			
2026			sulfonați de melamină	Mixturi						31 decembrie 2031
2027			sulfonați de naftalen	Mixturi						31 decembrie 2031
2028			substanțe care elibe- rează formaldehidă	Mixturi, adaosuri organice, agenți de decofrare	Conservant				A se utiliza numai în calitate de conservant pentru protecție în interiorul recipientelor; fără efecte antimicrobiene pe suprafața produsului, care trebuie testat în conformitate cu secțiunile 7.3 și 8.5 din anexa III la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/368 a Comisiei.	31 decembrie 2031

Observații:

1. Nota 1: Explicarea observațiilor din tabelele 2 și 3

i. Semnificația observațiilor prezentate în tabelele 2 și 3 este următoarea:

A. Concentrația maximă totală admisibilă la robinet [MTC(T) _{tap, cementitious}] înseamnă concentrația maximă permisă a substanțelor specificate care migrează din materialele pe bază de ciment în apa destinată consumului uman ca total al elementului sau ionului indicat în anexa 5.
B. Speciile chimice relevante sunt cele identificate în conformitate cu secțiunea 3 din anexa IV la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/365 a Comisiei.

2. Nota 2: Domeniul de aplicare al unei autorizații

- i. În cazul în care un constituent organic pe bază de ciment care apare pe listă ca intrare individuală figurează, de asemenea, într-o intrare grupată, condițiile de utilizare, specificațiile și datele de expirare care se aplică acestui constituent organic pe bază de ciment sunt cele indicate exclusiv la intrarea individuală.
- ii. În cazul în care un constituent organic pe bază de ciment apare pe listă sub formă anhidră, se consideră că aprobarea acestuia acoperă forma hidratată a acestuia.

- iii. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în tabelele 2 și 3, următoarele săruri ale acizilor, fenolilor și alcoolilor autorizați sunt considerate ca făcând obiectul autorizației respective: aluminiu, amoniu, bariu, calciu, cobalt, cupru, europiu, gadolinu, fier, lantan, litiu, magneziu, mangan, potasiu, sodiu, terbiu și zinc. Acest lucru este condiționat de respectarea valorii aferente $MTC_{\text{tap, cementitious}}$ pentru elementul sau ionul care coincide cu cel prezentat în anexa V pentru materialele pe bază de ciment. În anumite cazuri, în care evaluarea de siguranță indică motive de îngrijorare cu privire la utilizarea acizilor liberi, ar trebui să fie autorizate numai sărurile, indicându-se în listă numele drept „... săruri ale acidului (acizilor)”.
- iv. În sensul primei liste pozitive europene a constituenților organici pe bază de ciment, polimerii utilizați drept constituenți ai amestecurilor care sunt fabricate exclusiv cu monomeri autorizați sunt considerați ca făcând obiectul autorizațiilor respective.
- v. După prima listă pozitivă europeană a constituenților organici pe bază de ciment, în cazul polimerului, intrarea din lista pozitivă europeană se referă la monomerul (monomerii) și la alt (alți) reactant (reactanți) utilizat (utilizați) în polimer, iar polimerii fabricați din monomer (monomeri) autorizat (autorizați) și alt (alți) reactant (reactanți) se consideră a fi incluși în aceste intrări.
- vi. În cazul polimerilor utilizați drept constituenți ai fibrelor sau aditivi, anexa I secțiunea 2 punctele v-viii se aplică *mutatis mutandis*.
- vii. Fibrele fabricate din compoziții metalice aprobate pe lista pozitivă europeană de materiale metalice pot fi autorizate pentru utilizare și în materiale pe bază de ciment.
- viii. O intrare din tabelul 1 se referă la o nanoformă numai atunci când aceasta este menționată în mod explicit în aprobarea intrării respective.

3. Nota 3: Condiții de utilizare suplimentare

- i. Numai substanțele active biocide din tipul de produs 6 (Conservanți pentru produse în timpul depozitării) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi utilizate în calitate de constituenți organici pe bază de ciment.

ANEXA IV

LISTA POZITIVĂ EUROPEANĂ DE COMPOZIȚII DE EMAILURI, CERAMICĂ ȘI ALTE MATERIALE ANORGANICE

Tabelul 1

Liste pozitive europene de compoziții de emailuri, ceramică și alte materiale anorganice

Numărul EUPL	Categoría materialului	Subcategoría materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2029	Email	Email	Email	SiO ₂	25	80	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
				B ₂ O ₃	0	20				
				Na ₂ O	0	30				
				K ₂ O	0	10				
				Li ₂ O	0	10				
				CaO	0	10				
				BaO	0	15				
				SrO	0	5,0				
				Sb ₂ O ₃	0	1,0				
				MgO	0	5,0				
				CeO ₂	0	15				
				ZnO	0	10				
				Al ₂ O ₃	0	5,0				
				CoO	0	5,0				
				NiO	0	3,0				
				CuO	0	3,0				
				MnO ₂	0	5,0				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
				Fe ₂ O ₃	0	5,0				
				MoO ₃	0	5,0				
				P ₂ O ₅	0	5,0				
				SnO ₂	0	5,0				
				TiO ₂	0	16				
				ZrO ₂	0	30				
				F	0	10				
				Cr ₂ O ₃	0	3,0				
2030	Email	Sticle	Sticlă borosilicată	SiO ₂	80	100	Al, B, Cd, Pb	Pentru elemente, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
				B ₂ O ₃	7,0	13				
				Al ₂ O ₃	0	2,4				
				Na ₂ O	0	2,0				
				K ₂ O	0	2,0				
2031	Email	Sticle	Sticlă calcosodică	SiO ₂	60	85	Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.		31 decembrie 2031
				B ₂ O ₃	0	15				
				Al ₂ O ₃	0	10,0				
				Na ₂ O	0	15				
				K ₂ O	0	5,0				
				CaO	0	15				
				MgO	0	5,0				
				BaO	0	5,0				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
				SrO	0	1,0				
				Sb ₂ O ₃	0	1,0				
				CeO ₂	0	1,0				
				CoO	0	1,0				
				NiO	0	1,0				
				CuO	0	1,0				
				MnO ₂	0	1,0				
				Fe ₂ O ₃	0	1,0				
				MoO ₃	0	1,0				
				SnO ₂	0	1,0				
				TiO ₂	0	1,0				
				ZrO ₂	0	1,0				
				Cr ₂ O ₃	0	1,0				
2032	Materiale ceramice	Materiale ceramice din oxizi	Materiale ceramice Al ₂ O ₃ și SiO ₂	Al ₂ O ₃	0	99,99	Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				SiO ₂	0	92				
				B ₂ O ₃	0	2,0				
				BaO	0	0,2				
				CaO	0	8,0				
				Cr ₂ O ₃	0	2,0				
				Fe ₂ O ₃	0	4,0				
				K ₂ O	0	3,0				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2033	Materiale ceramice	Materiale ceramice din oxizi	Materiale ceramice ZrO ₂	MgO	0	3,0				
				MnO ₂	0	3,5				
				Na ₂ O	0	3,0				
				P ₂ O ₅	0	0,1				
				SrO	0	0,5				
				TiO ₂	0	2,5				
				ZrO ₂	0	3,0				
				Y ₂ O ₃	0	0,4				
				Al ₂ O ₃	0	95	Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				ZrO ₂	5,0	99				
				HfO ₂	0	2,0				
				MgO	0	4,0				
				CaO	0	0,1				
				Fe ₂ O ₃	0	0,1				
				SiO ₂	0	5,0				
				TiO ₂	0	0,5				
				Y ₂ O ₃	0	8,5				
				Pr ₂ O ₃	0	0,2				
				Na ₂ O	0	0,1				
				K ₂ O	0	0,1				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2034	Materiale ceramice	Materiale ceramice din oxizi	Materiale ceramice din ferită tare	FeO/Fe ₂ O ₃	80	95	Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				Al ₂ O ₃	0	3,0				
				BaO	0	12				
				CaO	0	3,0				
				Cr ₂ O ₃	0	0,1				
				Bi ₂ O ₃	0	0,4				
				MnO	0	3,0				
				NiO	0	0,1				
				P ₂ O ₅	0	0,1				
				SiO ₂	0	5,0				
				SrO	0	12				
				MgO	0	0,1				
				Na ₂ O	0	0,1				
				ZnO	0	0,1				
				CuO	0	0,1				
2035	Materiale ceramice	Alte materiale ceramice decât oxizii	Ceramică din carbură de siliciu (SiC)	SiC	78	100	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				Si	0	22				
				Al	0	2,0				
				Al ₂ O ₃	0	5,0				
				B	0	3,0				
				C	0	5,0				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituențului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
				Fe ₂ O ₃	0	3,0				
				Na	0	0,1				
				Ni	0	0,1				
				SiO ₂	0	3,0				
				Ti	0	0,2				
				Y ₂ O ₃	0	3,0				
				ZrB ₂	0	11				
				MgO	0	0,1				
2036	Materiale ceramice	Alte materiale ceramice decât oxizii	Ceramică din carbură de siliciu cu carbon liber (SISIC-C)	SiC	55	90	Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				C	5,0	40				
				Al	0	0,2				
				B	0	0,5				
				Ca	0	0,1				
				Fe	0	0,2				
				Ni	0	0,1				
				Si	2,0	15				
				SiO ₂	0	2,5				
				Ti	0	0,2				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituentului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2037	Materiale ceramice	Alte materiale ceramice decât oxizii	Ceramică din carbură de wolfram (WC)	WC	90	100	Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				Cr ₃ C ₂	0	1,0				
				Mo	0	1,0				
				Ni	0	8,0				
2038	Materiale ceramice	Alte materiale ceramice decât oxizii	Ceramică din nitrură de siliciu (SN)	Si ₃ N ₄	78	97	Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr	Pentru elemente, a se vedea anexa V.	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
				Al ₂ O ₃	0	7,0				
				CaO	0	2,0				
				Fe ₂ O ₃	0	1,0				
				La ₂ O ₃	0	6,0				
				MgO	0	4,0				
				SiO ₂	0	7,0				
				TiO ₂	0	5,0				
				Y ₂ O ₃	0	3,0				
				ZrO ₂	0	3,0				

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap} , inorganic) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituentului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2039	Materiale ceramice	Materiale ceramice din carbon	Grafituri	Fără cerințe specifice privind compoziția Materialele inițiale cuprind lignit, cărbune, sau cocs de petrol, care sunt amestecate cu un liant, cum ar fi gudronul sau o rășină de plastic, și apoi sunt recoapte la o temperatură cuprinsă între 600 °C și 1 000 °C. Se produc astfel grafituri de carbon, care sunt utilizate pentru aplicații precum rulmenți liniari, garnituri de etanșare sau componente de pompe. Într-o altă etapă de fabricare posibilă, grafitizarea constă în recoacerea acestor grafituri de carbon încă o dată la o temperatură care poate ajunge până la 3 000 °C. Rezultă astfel mărirea cristalelor de grafit, ceea ce determină o creștere a densității. Contaminanții sunt arși pentru a îmbunătăți puritatea.			Cd, Pb Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție. Prima recoacere între 600 °C și 1 000 °C; a doua recoacere o temperatură care poate ajunge până la 3 000 °C. Pentru grafiturile impregnate cu o rășină organică, rășina ar trebui evaluată separat pe baza orientării privind învelișurile.	31 decembrie 2031
2040	Materiale ceramice	Materiale ceramice din carbon	Strat de carbon amorf	Fără cerințe specifice privind compoziția Aceste învelișuri pot fi produse utilizând o serie de metode diferite. Rezultă astfel formarea de straturi cristaline de grafit și diamant.			Cd, Pb Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031

Numărul EUPL	Categoria materialului	Subcategoria materialului	Compoziția acceptată	Constituenți ai compoziției anorganice acceptate			Speciile chimice relevante care trebuie analizate în apele de migrare (A)	Concentrația maximă admisibilă la robinet pentru speciile chimice relevante (MTC _{tap, inorganic}) în µg/l (A)	Condiții de utilizare	Data expirării
				Identitatea constituentului	Concentrația minimă (% g/g)	Concentrația maximă (% g/g)				
2041	Materiale ceramice	Materiale ceramice din carbon	Fibre de carbon	Fără cerințe specifice privind compoziția Aceste fibre sunt formate din fibre organice, precum vâscoză sau poliacrilonitril, care sunt transformate în carbon prin piroliză.			Cd, Pb Benzo-(a)-piren Sumă de 4 HAP: benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen și indeno[1,2,3-cd]piren	Pentru elemente, a se vedea anexa V. benzo-(a)-piren MTC _{tap} = 0,001 Sumă de benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[ghi]perilen, precum și indeno[1,2,3-cd]piren MTC _{tap} = 0,01	Plumbul și cadmiul pot fi prezente numai sub formă de impurități în cantități mici, care sunt inevitabile din punct de vedere tehnic și nu au fost adăugate intenționat. Conținutul acestor elemente trebuie să fie mai mic de 0,02 % (g/g) și trebuie declarat în compoziție.	31 decembrie 2031
2042	Alte materiale anorganice	Oxizi metalici micști	Învelișuri de oxizi metalici micști (MMO) ale oxidului de iridiu și oxidului de tantal	IrO ₂	50	85	Nu sunt necesare teste de migrare pentru Ir sau Ta.		A se utiliza ca învelișuri de anozii de titan. Grosime maximă a stratului: 20 µm.	31 decembrie 2031
				Ta ₂ O ₅	15	50				

Observații:

1. Nota 1: Explicarea observațiilor din tabelul 1

Semnificația notei prezentate în tabelul 1 este următoarea:

A.	Speciile chimice relevante sunt cele identificate în conformitate cu secțiunea 3 din anexa IV la Decizia de punere în aplicare (UE) 2024/365 a Comisiei.

2. Nota 2: Condiții de utilizare suplimentare

În sensul acestei liste pozitive, pentru elementele relevante din apa de migrare corespunzătoare MTC_{tap, inorganics}, se aplică valorile indicate în anexa V pentru emailuri, ceramică și alte materiale anorganice.

MTC_{TAP} PENTRU METALE RELEVANTE ÎN APA DE MIGRARE

Elementele următoare sunt furnizate exclusiv în scopuri de informare:

- (a) valoare de referință;
- (b) factor de alocare;
- (c) MTC_{tap} pentru materiale metalice.

Tabelul 1

MTC_{tap} pentru metale pentru tipuri specifice de materiale

Metal		Valoare de referință	Materiale organice		Materiale metalice		Materiale pe bază de ciment		Emailuri, ceramică și alte materiale anorganice	
			MTC _{tap} , organics [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , metallic [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , cementitious [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , inorganic [µg/l]	Factor de alocare
Aluminiu	Al	Parametru valoric în partea C, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	30	15 %	100	50 %
Amoniu	NH ₄ ⁺	Parametru valoric în partea C, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	50	10 %			50	10 %		
Antimoniu	Sb	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	1,0	10 %	5,0	50 %	1,0	10 %	1,0	10 %
Arsen	As	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184			5,0	50 %	1,0	10 %		
Bariu	Ba	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	50	10 %			50	10 %	50	10 %

Metal		Valoare de referință	Materiale organice		Materiale metalice		Materiale pe bază de ciment		Emailuri, ceramică și alte materiale anorganice	
			MTC _{tap,} organics [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} metallic [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} cementitious [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} inorganic [µg/l]	Factor de alocare
Bismut	Bi	Indisponibil			Indisponibil				Indisponibil	
Bor	B	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	150	10 %			150	10 %	150	10 %
Cadmiu	Cd	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Calciu	Ca	Nu se aplică.								
Ceriu	Ce	Indisponibil					Indisponibil		Indisponibil	
Crom	Cr	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184, până la 12 ianuarie 2036	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	5,0	10 %
		Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184, după 12 ianuarie 2036	2,5	10 %	13	50 %	2,5	10 %	2,5	10 %
Cobalt	Co	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regula- mentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Cupru	Cu	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	200	10 %	1800	90 %	200	10 %	200	10 %

Metal		Valoare de referință	Materiale organice		Materiale metalice		Materiale pe bază de ciment		Emailuri, ceramică și alte materiale anorganice	
			MTC _{tap,} organics [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} metallic [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} cementitious [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} inorganic [µg/l]	Factor de alocare
Europiu	Eu	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %			2,5	10 %		
Fluorură	F	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	150	10 %			150	10 %		
Gadoliniu	Gd	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %			2,5	10 %		
Hafniu	Hf	Indisponibil							Indisponibil	
Fier	Fe	Parametru valoric în partea C, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	20	10 %	100	50 %	20	10 %	20	10 %
Lantan	La	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %			2,5	10 %	13	50 %
Plumb	Pb	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184			2,5	50 %	0,5	10 %	0,25	5 %
Litiu	Li	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	30	10 %			30	10 %	30	10 %

Metal		Valoare de referință	Materiale organice		Materiale metalice		Materiale pe bază de ciment		Emailuri, ceramică și alte materiale anorganice	
			MTC _{tap,} organics [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} metallic [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} cementitious [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap,} inorganic [µg/l]	Factor de alocare
Magneziu	Mg	Nu se aplică.								
Mangan	Mn	Parametru valoric în partea C, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184	5,0	10 %	25	50 %	5,0	10 %	25	50 %
Molibden	Mo	Indisponibil			Indisponibil				Indisponibil	
Nichel	Ni	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184			10	50 %	2,0	10 %	2,0	10 %
Potasiu	K	Nu se aplică.								
Praseodim	Pr	Indisponibil							Indisponibil	
Seleniu	Se	Parametru valoric în partea B, anexa I la Directiva (UE) 2020/2184			10	50 %				
Sodiu	Na	Nu se aplică.								
Stronțiu	Sr	Indisponibil							Indisponibil	
Terbiu	Tb	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regula- mentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %						
Staniu	Sn	Indisponibil								
Titan	Ti	Indisponibil			Indisponibil				Indisponibil	

Metal		Valoare de referință	Materiale organice		Materiale metalice		Materiale pe bază de ciment		Emailuri, ceramică și alte materiale anorganice	
			MTC _{tap} , organics [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , metallic [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , cementitious [µg/l]	Factor de alocare	MTC _{tap} , inorganic [µg/l]	Factor de alocare
Wolfram	W	Limita de migrare specifică (LMS) pentru intrarea substanței CMA nr. 1064 prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	2,5	10 %			2,5	10 %	2,5	10 %
Vanadiu	V	Indisponibil	Indisponibil							
Ytriu	Y	Indisponibil							Indisponibil	
Zinc	Zn	Limita de migrare specifică (LMS) prevăzută în anexa II la Regula- mentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei	250	10 %	2250	90 %	250	10 %		
Zirconiu	Zr	Indisponibil	Indisponibil						Indisponibil	

Observații:

„Nu se aplică.” înseamnă că metalul nu este periculos și nu se aplică MTC_{tap}.
