

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1292/2014****z dne 17. julija 2014****o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja določenih lesenih talnih oblog brez premaza v skladu z EN 14342 glede na njihove požarne lastnosti****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS <sup>(1)</sup> ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Sistem za klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov je bil sprejet z Odločbo Komisije 2000/147/ES <sup>(2)</sup>. Lesene talne obloge so med gradbenimi proizvodi, na katere se nanaša navedena odločba.
- (2) Preskusi so pokazali, da imajo lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, nespremenljivo in predvidljivo požarno odpornost, če izpolnjujejo določene pogoje glede gostote lesa, debeline talne obloge in končne uporabe izdelka.
- (3) Zato bi se moralo šteti, da lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, izpolnjujejo razrede požarne odpornosti iz Odločbe 2000/147/ES pod temi pogoji in nadaljnje preskušanje ni potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

**Člen 1**

Šteje se, da lesene talne obloge, zajete v harmoniziranem standardu EN 14342, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, izpolnjujejo razrede lastnosti iz Priloge in jih ni treba preskušati.

**Člen 2**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2014

*Za Komisijo*

*Predsednik*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

<sup>(2)</sup> Odločba Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (UL L 50, 23.2.2000, str. 14).

## PRILOGA

Proizvod <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup>	Podatki o proizvodu <sup>(4)</sup>	Najmanjša povprečna gostota <sup>(5)</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Najmanjša skupna debelina (mm)	Pogoji končne uporabe	Razred za talne obloge <sup>(3)</sup>
Lesena talna obloga	Talna obloga iz masivnega boro-vega ali smrekovega lesa	Bor: 480 Smreka: 400	14	Brez zračne reže	D <sub>fl</sub> -s1
Lesena talna obloga	Talna obloga iz masivnega buko-vega, hrastovega, borovega ali smrekovega lesa	Bukev: 700 Hrast: 700 Bor: 430 Smreka: 400	20	Z zračno režo ali brez nje	D <sub>fl</sub> -s1
Leseni parket	Parket iz masivnega orehovega lesa (en sloj)	650	8	Prilepljen na podlago <sup>(6)</sup>	D <sub>fl</sub> -s1
Leseni parket	Parket iz masivnega hrastovega, javorjevega ali jesenovega lesa (en sloj)	Jesen: 650 Javor: 650 Hrast: 720	8	Prilepljen na podlago <sup>(6)</sup>	D <sub>fl</sub> -s1
Leseni parket	Večslojni parket z zgornjim slojem iz hrastovega lesa, ki ima debelino vsaj 3,5 mm	550	15 <sup>(2)</sup>	Brez zračne reže	D <sub>fl</sub> -s1
Lesena talna obloga in parket	Talna obloga in parket iz masivnega lesa, ki nista določena zgoraj	400	6	Vsa	E <sub>fl</sub>

<sup>(1)</sup> Obdelan v skladu z EN ISO 9239-1, na podlagi najmanj razreda D-s2, d0 in z najmanjšo gostoto 400 kg/m<sup>3</sup> ali z zračno režo (najmanjša višina 30 mm).

<sup>(2)</sup> Lahko se uporabi vmesni sloj vsaj razreda E<sub>fl</sub> ter z največjo debelino 3 mm in najmanjšo gostoto 280 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup> Razred, kot je naveden v tabeli 2 Priloge k Odločbi 2000/147/ES.

<sup>(4)</sup> Brez površinskih premazov.

<sup>(5)</sup> Kondicioniran v skladu z EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

<sup>(6)</sup> Podlaga najmanj iz razreda D-s2, d0.

<sup>(7)</sup> Uporablja se tudi za stopnice.