II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2293

z dne 3. avgusta 2017

o pogojih za klasifikacijo brez preskušanja proizvodov iz križno lameliranega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvodov iz furnirnega slojnatega lesa, zajetih v harmoniziranem standardu EN 14374, glede njihovega odziva na ogenj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ([1]) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihovega odziva na ogenj je bil sprejet z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/364 ([2]). Proizvodi iz križno lameliranega lesa in proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa spadajo med gradbene proizvode, za katere se uporablja navedena delegirana uredba.

(2) Preskusi so pokazali, da imajo proizvodi iz križno lameliranega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 14374, nespremenljive in predvidljive lastnosti v zvezi z odzivom na ogenj, če izpolnjujejo določene pogoje glede oblike proizvoda ter njegove namestitve, povprečne gostote in debeline.

(3) Za proizvode iz križno lameliranega lesa, zajete v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvode iz furnirnega slojnatega lesa, zajete v harmoniziranem standardu EN 14374, bi se zato moralo šteti, da pri izpolnjevanju navedenih pogojev ustrezajo določenemu razredu lastnosti glede odziva na ogenj iz Delegirane uredbe (EU) 2016/364, ne da bi bilo potrebno preskušanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za proizvode iz križno lameliranega lesa, zajete v harmoniziranem standardu EN 16351, in proizvode iz furnirnega slojnatega lesa, zajete v harmoniziranem standardu EN 14374, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, se šteje, da ustrezajo razredom lastnosti iz Priloge, ne da bi bilo potrebno preskušanje.

([1]) UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 68, 15.3.2016, str. 4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2017

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Tabela 1

Razredi lastnosti glede odziva na ogenj za proizvode iz križno lameliranega lesa in proizvode iz furnirnega slojnatega lesa za zidove in strope

Proizvod (1)	Podatki o proizvodu	Najmanjša povprečna gostota (2) (kg/m³)	Najmanjša skupna debelina (mm)	Razred (3)
Proizvodi iz križno lameliranega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 16351	najmanjša debelina sloja je 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
Proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 14374	najmanjša debelina furnirja je 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Uporablja se za vse vrste in lepila, ki jih zajemajo standardi proizvoda.
(2) Kondicionirana v skladu s standardom EN 13238.
(3) Razred, kot je naveden v tabeli 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/364.
(4) Razred velja za vsako podlago ali zračno režo v ozadju.

Tabela 2

Razredi lastnosti glede odziva na ogenj za proizvode iz križno lameliranega lesa in proizvode iz furnirnega slojnatega lesa za talne obloge

Proizvod (1)	Podatki o proizvodu	Najmanjša povprečna gostota (2) (kg/m³)	Najmanjša skupna debelina (mm)	Razred za talne obloge (3)
Proizvodi iz križno lameliranega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 16351	najmanjša debelina sloja je 18 mm, površinski sloj je iz bora	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Proizvodi iz križno lameliranega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 16351	najmanjša debelina sloja je 18 mm, površinski sloj je iz smreke	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 14374	najmanjša debelina furnirja je 3 mm, površinski sloj je iz bora	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 14374	najmanjša debelina furnirja je 3 mm, površinski sloj je iz bora	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Proizvodi iz furnirnega slojnatega lesa, zajeti v harmoniziranem standardu EN 14374	najmanjša debelina furnirja je 3 mm, površinski sloj je iz smreke	400	15	D_{FL}-s1 (4)

(1) Uporablja se tudi za stopnice.
(2) Kondicionirana v skladu s standardom EN 13238.
(3) Razred, kot je naveden v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/364.
(4) Razred velja za vsako podlago ali zračno režo v ozadju.