

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1292/2014**av den 17 juli 2014****om villkor för klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt standarden EN 14342 vad gäller reaktion vid brandpåverkan****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ⁽¹⁾, särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

- (1) Genom kommissionens beslut 2000/147/EG ⁽²⁾ antogs ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Trägolv ingår i de byggprodukter som beslutet ska tillämpas på.
- (2) Provningar har visat att trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342 har en stabil och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, under förutsättning att produkterna uppfyller vissa villkor som rör trämaterialens densitet, golvets tjocklek och produktens slutanvändning.
- (3) Trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342 bör därför på dessa villkor anses uppfylla de prestandaklasser vad gäller reaktion vid brandpåverkan som fastställs i beslut 2000/147/EG utan att det krävs någon ytterligare provning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Trägolv som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14342 och uppfyller villkoren i bilagan ska anses uppfylla de prestandaklasser som anges i bilagan utan provning.

*Artikel 2*Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande⁽¹⁾ EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.⁽²⁾ Kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14).

BILAGA

Produkt ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	Produktbeskrivning ⁽⁴⁾	Lägsta medel-densitet ⁽⁵⁾ (kg/m ³)	Minsta totala tjocklek (mm)	Villkor för slutanvändning	Golvbeläggningssklass ⁽³⁾
Trägol	Massivt trägol av furu eller gran	Furu: 480 Gran: 400	14	Utan luftspalt under	D _{fl} -s1
Trägol	Massivt trägol av bok, ek, furu eller gran	Bok: 700 Ek: 700 Furu: 430 Gran: 400	20	Med eller utan luftspalt under	D _{fl} -s1
Träparkett	Massiv träparkett (ett skikt) av valnöt	650	8	Limmat mot underlaget ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Träparkett	Massiv träparkett (ett skikt) av ek, lönn eller ask	Ask: 650 Lönn: 650 Ek: 720	8	Limmat mot underlaget ⁽⁶⁾	D _{fl} -s1
Träparkett	Flerskiktsparkett med slitskikt av ek på minst 3,5 mm	550	15 ⁽²⁾	Utan luftspalt under	D _{fl} -s1
Trägol och träparkett	Massivt trägol och parkett, inte nämnda ovan	400	6	Alla	E _{fl}

⁽¹⁾ Monterat enligt EN ISO 9239-1 på ett underlag av minst klass D-s2, d0 och med en lägsta densitet på 400 kg/m³ eller med en luftspalt (minimihöjd 30 mm) under.

⁽²⁾ Ett mellanskikt av minst klass E_{fl} och med en tjocklek på högst 3 mm och med en lägsta densitet på 280 kg/m³ kan ingå.

⁽³⁾ Klass enligt tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

⁽⁴⁾ Utan ytbehandling.

⁽⁵⁾ Behandlat enligt EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

⁽⁶⁾ Underlag minst klass D-s2, d0.

⁽⁷⁾ Gäller även trappsteg.