

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

► **B**

## KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 augusti 2005

om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter

*[delgivet med nr K(2005) 2925]*

(Text av betydelse för EES)

(2005/610/EG)

(EUT L 208, 11.8.2005, s. 21)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

nr      sida      datum

► **M1**      Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1227 av den 20 mars 2017      L 177      1      8.7.2017

▼B

**KOMMISSIONENS BESLUT**

**av den 9 augusti 2005**

**om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för  
vissa byggprodukter**

*[delgivet med nr K(2005) 2925]*

**(Text av betydelse för EES)**

**(2005/610/EG)**

*Artikel 1*

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav på prestanda avseende ”reaktion vid brandpåverkan” och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.

*Artikel 2*

De särskilda klasser som skall tillämpas för olika byggprodukter och byggmaterial och som ingår i klassificeringen av reaktion vid brandpåverkan som antagits i beslut 2000/147/EG anges i bilagan till det här beslutet.

*Artikel 3*

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

**▼B***BILAGA*

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav på prestanda avseende ”reaktion vid brandpåverkan” utan ytterligare krav på provning anges i tabellerna i denna bilaga.

**▼M1****▼B****Tabell 2**

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR LAMINATGOLV

Typ av golvbeläggning <sup>(1)</sup>	Produktbeskrivning	Lägsta densitet (kg/m <sup>3</sup> )	Minsta totala tjocklek (mm)	Klass <sup>(2)</sup> Golvmaterial
Laminatgolv	Laminatgolv som tillverkats i enlighet med EN 13329:2000.	800	6,5	E <sub>FL</sub>

<sup>(1)</sup> Golvbeläggning som lagts löst över ett träbaserat underlagsmaterial  $\geq$  D-s2, d0, eller underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

**Tabell 3**

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR HALVHÅRDA GOLVBELÄGGNINGAR

Typ av golvbeläggning <sup>(1)</sup>	Produktstandard (EN)	Lägsta vikt (g/m <sup>2</sup> )	Högsta vikt (g/m <sup>2</sup> )	Minsta totala tjocklek (mm)	Klass <sup>(2)</sup> Golvmaterial
Enfärgad och mönstrad linoleum	EN 548	2 300	4 900	2	E <sub>FL</sub>
Homogen och heterogen PVC utan baksidesbeläggning	EN 649	2 300	3 900	1,5	E <sub>FL</sub>
PVC med baksidesbeläggning av PVC-skum	EN 651	1 700	5 400	2	E <sub>FL</sub>
PVC med baksidesbeläggning av kork	EN 652	3 400	3 700	3,2	E <sub>FL</sub>
PVC med baksidesbeläggning av expanderat PVC-skum	EN 653	1 000	2 800	1,1	E <sub>FL</sub>
Vinylplattor (PVC)	EN 654	4 200	5 000	2	E <sub>FL</sub>
Linoleum med baksidesbeläggning av korkment	EN 687	2 900	5 300	2,5	E <sub>FL</sub>
Homogena och heterogena mjuka gummigolv med baksidesbeläggning av skum	EN 1816	3 400	4 300	4	E <sub>FL</sub>
Homogena och heterogena mjuka gummigolv	EN 1817	3 000	6 000	1,8	E <sub>FL</sub>

**▼B**

Typ av golvbeläggning <sup>(1)</sup>	Produktstandard (EN)	Lägsta vikt (g/m <sup>2</sup> )	Högsta vikt (g/m <sup>2</sup> )	Minsta totala tjocklek (mm)	Klass <sup>(2)</sup> Golvmaterial
Homogena och heterogena gummi-golv med präglad yta	EN 12199	4 600	6 700	2,5	E <sub>FL</sub>

<sup>(1)</sup> Golvbeläggning som lagts löst över ett underlagsmaterial  $\geq$  D-s2, d0 eller ett underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

**Tabell 4**

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR TEXTILA GOLVBELÄGGNINGAR

Typ av golvbeläggning <sup>(1)</sup>	Produktstandard (EN)	Klass <sup>(2)</sup> Golvmaterial
Icke-brandskyddsbehandlade maskintillverkade heltäckande mattor och plattor med lugg <sup>(3)</sup>	EN 1307	E <sub>FL</sub>
Icke-brandskyddsbehandlade nålfiltmattor utan lugg <sup>(3)</sup>	EN 1470	E <sub>FL</sub>
Icke-brandskyddsbehandlade nålfiltmattor med lugg <sup>(3)</sup>	EN 13297	E <sub>FL</sub>

<sup>(1)</sup> Golvbeläggning som limmats eller lagts löst på ett underlagsmaterial i klass A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Klass i enlighet med tabell 2 i bilagan till beslut 2000/147/EG.

<sup>(3)</sup> Textila golvbeläggningar med en totalvikt på 4 800 g/m<sup>2</sup> och en minsta luggtjocklek på 1,8 mm (ISO 1766) och

- en yta av 100 % ull;
- en yta av minst 80 % ull – högst 20 % polyamid;
- en yta av minst 80 % ull – högst 20 % polyamid/polyester;
- en yta av 100 % polyamid;
- en yta av 100 % polypropen och, vid baksidesbeläggning av SBR-skum, en totalvikt > 780 g/m<sup>2</sup>. Mattor av polypropen med annan baksidesbeläggning av skum omfattas inte.