

31998R0975

L 139/6

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

1998.5.11.

A TANÁCS 975/98/EK RENDELETE

(1998. május 3.)

a forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ⁽¹⁾,

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére ⁽²⁾,

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ⁽³⁾,

tővé kell tenniük, hogy az euróban és centben kifejezett összegek készpénzbeli kifizetése könnyen végrehajtható legyen;

(4) mivel a Közösség pénzverdéinek vezetői felhatalmazást kaptak a Tanácstól egy egységes európai pénzérmerendszer tanulmányozására és arról szóló jelentés készítésére; mivel 1996 novemberében benyújtottak egy jelentést, majd ezt követően 1997 februárjában egy felülvizsgált jelentést, amely felvázolja az új euro-érmék címleteit és technikai jellemzőit (átmérő, vastagság, súly, szín, összetétel és az érme pereme);

(5) mivel az új egységes európai pénzérmerendszernek élveznie kell a közbizalmat, és olyan technológiai innovációkkal kell járnia, melyek biztonságos, megbízható és hatékony rendszerként hozzák létre;

(1) mivel az Európai Tanács 1995. december 15–16-i madridi ülésén elfogadták a közös valutára történő áttérés forgatókönyvét, amely rendelkezik az euro-érmék legkésőbb 2002. január 1-jei bevezetéséről; mivel az euro-érmék kibocsátásának pontos időpontjáról akkor döntenek, amikor a Tanács elfogadja az euro bevezetéséről szóló rendeletét, vagyis haladéktalanul azt követően, hogy 1998-ban a lehető leghamarabb döntés születik az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokról;

(6) mivel a közösségi pénzérmerendszer egyik fő célja, hogy az új rendszert a nyilvánosság elfogadja; mivel az új rendszerbe vetett közbizalom az euro-érmék fizikai jellemzőitől függ, amelyeknek a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lenniük;

(2) mivel a Szerződés 105a. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok pénzérmeiket bocsátanak ki az Európai Központi Bank (EKB) által jóváhagyott mennyiségben, és a Tanács a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően és az EKB-val történt konzultációt követően intézkedéseket fogadhat el a forgalmi érmék címleteinek és technikai jellemzőinek harmonizációja érdekében a Közösségen belüli zökkenőmentes pénzérme-forgalom lehetővé tételéhez szükséges mértékben;

(7) mivel konzultációkat folytattak a fogyasztói szervezetekkel, a Vakok Európai Szövetségével és az árusítóautomata-üzletág képviselőivel annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az érmehasználók főbb csoportjainak egyedi igényeit; mivel az euróra történő zökkenőmentes átállás biztosítása és annak érdekében, hogy megkönnyítsék az új pénzérmerendszer elfogadását a fogyasztók körében, biztosítani kell, hogy az érmék vizuális és tapintási jellemzőik alapján könnyen megkülönböztethetők legyenek egymástól;

(8) mivel az új euro-érmék könnyebben megkülönböztethetők lesznek, és könnyebben hozzájuk lehet szokni, ha összefüggés van átmérőjük és címletük között;

(3) mivel az Európai Monetáris Intézet jelezte, hogy az euro-bankjegyek címletei 5 eurótól 500 euróig fognak terjedni; mivel a bankjegyek és érmék címleteinek lehe-

(9) mivel az 1 és 2 eurós érmék esetében, tekintettel nagy értékükre, szükség van bizonyos különleges biztonsági jellemzőkre a csalás lehetőségének csökkentése érdekében; mivel az érméket három rétegben és két különböző szín kombinációjával gyártó technikának a használatát tekintik a jelenleg elérhető leghatékonyabb biztonsági jellemzőket biztosító eljárásnak;

(10) mivel az, hogy az érméknek egy európai és egy nemzeti oldala lesz, megfelelő kifejezése a tagállamok közötti

⁽¹⁾ HL C 208., 1997.7.9., 5. o. és HL C 386., 1997.12.20., 12. o.

⁽²⁾ 1997. június 25-i vélemény (HL C 205., 1997.7.5., 18. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament 1997. november 6-i véleménye (HL C 358., 1997.11.24., 24. o.), a Tanács 1997. november 20-i közös álláspontja (HL C 23., 1998.1.23., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. december 17-i határozata (HL C 14., 1998.1.19.).

európai monetáris unió gondolatának, és jelentősen növelheti az érmék elfogadottságát az európai polgárok körében;

- (11) mivel 1994. június 30-án az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 94/27/EK irányelvet ⁽¹⁾, amely korlátozta a nikkel használatát bizonyos termékekben, elismerve, hogy a nikkel bizonyos körülmények között allergiát okozhat; mivel a pénzürmék nem képezik tárgyát ennek az irányelvnek; mivel mindazonáltal egyes tagállamok közegészségügyi megfontolásokból már használnak egy nikkelmentes ötvözetet jelenlegi pénzürmérendszerükben, amelynek „Nordic gold” (réz-alumínium-cink-ön ötvözet) a neve; mivel szükségesnek tűnik az

érmék nikkeltartalmának csökkentése egy új pénzürmérendszerre történő áttérés során;

- (12) mivel ennél fogva helyénvaló elvben követni a pénzürmék fent említett vezetőinek javaslatát és azt csak a szükséges mértékben módosítani, figyelembe véve különösen az érmehasználók fontos csoportjainak sajátos igényeit, és azt a szükségszerűséget, hogy csökkenteni kell az érmék nikkeltartalmát;
- (13) mivel az euro-érmékre előírt összes technikai jellemző közül egyedül a vastagságra megadott érték tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy egy érme tényleges vastagsága az előírt átmérőtől és súlytól függ,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az euro-érmék első sorozata nyolc címletet tartalmaz az 1 centtől a 2 euróig terjedő skálán a következő technikai jellemzőkkel:

Címlet (euro)	Átmérő (mm)	Vastagság (mm) ⁽¹⁾	Súly (gramm)	Alak	Szín	Összetétel	Perem
2	25,75	1,95	8,5	kerek	külső rész: fehér belső rész: sárga	réz-nikkel (Cu75Ni25) három réteg: réz-cink-nikkel/nikkel/réz-cink-nikkel ötvözet (CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5)	finoman recézett, mintás szélfelirattal
1	23,25	2,125	7,5	kerek	külső rész: sárga belső rész: fehér	réz-cink-nikkel (CuZn20Ni5) három réteg: Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25	szaggatottan recézett
0,50	24,25	1,69	7	kerek	sárga	„Nordic gold” (réz-alumínium-cink-ön ötvözet) Cu89Al5Zn5Sn1	durván recézett
0,20	22,25	1,63	5,7	„spanyol virág” alakú	sárga	„Nordic gold” Cu89Al5Zn5Sn1	sima
0,10	19,75	1,51	4,1	kerek	sárga	„Nordic gold” Cu89Al5Zn5Sn1	durván recézett
0,05	21,25	1,36	3,9	kerek	vörös	vörösréz bevonatú acél	sima
0,02	18,75	1,36	3	kerek	vörös	vörösréz bevonatú acél	sima, horonnyal
0,01	16,25	1,36	2,3	kerek	vörös	vörösréz bevonatú acél	sima

⁽¹⁾ A vastagságadatok tájékoztató jellegűek.

⁽¹⁾ HL L 188., 1994.7.22., 1. o.

2. cikk

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződésnek megfelelően, a 109k. cikk (1) bekezdésére, valamint a 11. és 12. sz. jegyzőkönyvre is figyelemmel, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. május 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN
